

حذف رنگ از پساب نساجی به وسیله نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم، فریت کبالت و دیاکسید تیتانیوم / فریت کبالت

سید سهیل یاسینی اردکانی^{*}؛ رامین عقری^{*}؛ محمد میرجلیلی^۳

۱- دانشجوی دکتری گروه نساجی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

۲- استادیار گروه نساجی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

۳- استاد گروه نساجی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

(تاریخ دریافت ۹۹/۱۲/۱۳-تاریخ پذیرش ۰۶/۰۶/۰۰)

چکیده:

استفاده روزافزون از انواع رنگ‌زا و آلودگی پساب حاوی مواد رنگ‌زا از مشکلات مهم محیط زیست است. روش‌های گوناگونی برای تصفیه پساب‌های حاوی مواد رنگ‌زا بررسی شده است. در این پژوهش، نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم^۲، فریت کبالت^۳ و دیاکسید تیتانیوم / فریت کبالت^۴ با استفاده از روش الکترورسی تهیه و اثر تغییر ولتاژ و فاصله الکترورسی بر قطر و ریخت‌شناسی نانوالیاف بررسی شد. نمونه‌های نانوالیاف تهیه شده به عنوان جاذب برای رنگبری پساب‌های حاوی مواد رنگ مستقیم قرمز ۸۰٪ استفاده شد. اثر پارامترهای مختلف مانند مقدار جاذب، غلظت رنگ‌زا و pH بر درصد بازده رنگبری بررسی شد. خواص ساختاری و نوری نانوالیاف تهیه شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی رویشی^۵، الگوی پراش پرتو ایکس^۶ و آزمون تعیین سطح ویژه^۷ مشخصه‌یابی شد و طیفسنج فرابنفش- مرئی^۸ (UV-Vis) به منظور بررسی حذف رنگ از محلول رنگی استفاده شد. تصاویر SEM به دست آمده نشان داد که در فرایند الکترورسی در ولتاژ ۱۸ کیلوولت، همه نمونه‌های نانوالیاف بدون هیچ نقصی تشکیل شدند و با افزایش فاصله الکترورسی، قطر نانوالیاف کاهش یافت. نتایج حاصل از XRD نشان می‌دهد که نانوساختارهای تهیه شده پس از عملیات حرارتی دارای ساختاری با فاز غالب بلوری است. نتایج BET نشان داد که سرعت تخریب رنگ k در نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم / فریت کبالت برابر با $93/45 \text{ ppm/h}$ است که از دو نمونه دیگر به مراتب بهتر است. با توجه به نتایج به دست آمده بازده حذف رنگ نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم / فریت کبالت با افزایش الکترون- حفره نسبت به نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم و فریت کبالت به مراتب بهتر و رنگبری بیشتری در محلول رنگی داشت.

کلید واژگان: الکترورسی، الکترون- حفره، حذف آلینده زیست‌محیطی، رنگ مستقیم قرمز ۸۰٪، فتوکاتالیست

ایمیل: abghariramin@iauyazd.ac.ir

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۳۳۵۱۰۰۸۵

² TiO₂

³ CoFe₂O₄

⁴ TiO₂/CoFe₂O₄

⁵ SEM

⁶ XRD

⁷ BET

⁸ UV-Vis

ترکیب نانوالیاف TiO_2 با نیمه رساناهای دیگر انجام گرفته است (Liu, 2012). گذشته از این، انواع اصلی ترکیبات مغناطیسی که به عنوان فتوکاتالیست به کار می‌روند، فریت‌های آهن (Ferrites) با فرمول تجربی MFe_2O_4 هستند. تأثیر فلزات مختلف (M) مانند Ni, Co, Ti, Ca, Mg, Li و Cd بر مورفولوژی، ساختار و خواص مغناطیسی فریت‌های آهن بررسی شده است (Mishra *et al.*, 2012; Moosavi, *et al.*, 2016; Hwangbo, *et al.*, 2017). ترکیب دو نیمه رسانا یکی از روش‌های تکنولوژیکی برای بهبود فعالیت فتوکاتالیستی با استفاده از جداسازی مؤثر حفره- الکترون تولید شده به صورت فتوکاتالیستی است (Sathishkumar *et al.*, 2013; Li *et al.*, 2012a; Fu *et al.*, 2005; Liang *et al.*, 2019; Ma *et al.*, 2018; Xia *et al.*, 2017; Li, Feng, Li *(et al.*, 2018; Li, Xia, *et al.*, 2018 همکاران نانوالیاف $TiO_2/CoFe_2O_4$ را با قطر متوسط ۱۱۰ نانومتر با استفاده از روش سل ژل و فرایند (Li *et al.*, 2012b) الکتروریسی تهیه کردند (Li *et al.*, 2012b). در حالی که هر یک از دو نانوالیاف TiO_2 و $CoFe_2O_4$ و نانوالیاف $TiO_2/CoFe_2O_4$ فعالیت فتوکاتالیستی زیادی برای تخریب رنگ نشان دادند (Li *et al.*, 2012b, 2012a; Sathishkumar *et al.*, 2013)، در پژوهش حاضر، هدف تهیه جاذب نانوالیاف برای حذف آلودگی‌های زیست محیطی رنگ از پساب نساجی است. برای تهیه نمونه‌ها، نمونه‌های نانوالیاف $TiO_2/CoFe_2O_4$ و $CoFe_2O_4$ را با قطر و تغییر ولتاژ و فاصله الکتروریسی بر قطر و ریخت‌شناسی نانوالیاف و سپس فعالیت فتوکاتالیستی نانوالیاف TiO_2 برای رنگبری در حضور $CoFe_2O_4$ بررسی شد. پژوهش حاضر به شرح زیر انجام گرفت: جزئیات تجربی شامل روش سنتز، بهینه‌سازی شرایط

۱. مقدمه

رنگ‌ها در منسوجات بیشترین آلودگی را دارند و بیشترین تأثیر را بر محیط زیست می‌گذارند. بیش از ۵۰ درصد از رنگ‌هایی که امروزه در صنعت نساجی استفاده می‌شوند از نوع رنگ مستقیم‌اند که بیشترشان سلطان‌زا هستند (Elahifard and Gholami 2012) و افزون بر این، تحت پرتوافکنی نور، تأثیرات بیولوژیکی منفی بر گیاهان آبزی می‌گذارند. از این‌رو، این نوع پساب باید برای محافظت از اکوسیستم کنترل شود. رنگزدایی نوری (فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستی) روشی پیشرفته برای تخریب آلاینده‌های آلی است (Kimiagar 2013; Elahifard *et al.*, 2007; Elahifard *et al.*, 2018; Padervand *et al.*, 2012; Elahifard *et al.*, 2016; Lykhin, *et al.*, 2018) پرکاربردترین نیمه رساناهایی است که کاربرد گسترده‌ای در بسیاری از موارد نظیر سلول‌های خورشیدی، حسگرها و بهویژه سیستم‌های فتوکاتالیستی دارد (Kimiagar 2013; Elahifard *et al.*, 2007; Elahifard, *et al.*, 2018; Padervand *et al.*, 2012; Elahifard *et al.*, 2016; Tekmen, *et al.*, 2018) همکاران (۲۰۰۸) نانوالیاف‌های TiO_2 را با قطر تقریبی ۵۴ تا ۷۸ نانومتر با استفاده از محلول حاوی پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) و Ti -isopropoxide با روش الکتروریسی، سنتز و بررسی کردند (Tekmen, Suslu, and Cocen 2008) همکاران (۲۰۰۳) برای تهیه نانوالیاف TiO_2 از روش الکتروریسی استفاده کردند و میانگین قطر نانوالیاف TiO_2 تهیه شده در محدوده ۲۰-۲۰۰ نانومتر بود (Li and Xia 2003; Yasini Ardakani, Abghari, and Mirjalili 2019). تحقیقات بسیاری نیز درباره

است از منبع ولتاژ و پمپ سرنگ برای تنظیم دبی جریان محلول. تمام فرایند ریسنده‌گی در دما و فشار محیط انجام گرفت. در این پژوهش به منظور تهیه کردن نانوالیاف با ریخت‌شناصی مناسب، پارامترهای ولتاژ و فاصله الکتروریسی بهینه شد.

۲-۲- تغییر ولتاژ

مقدار پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) به عنوان حلال نرخ جریان و فاصله نوک سوزن تا جمع‌کننده ثابت در نظر گرفته شد و مقدار ولتاژ بهینه شد که در جدول ۲ گزارش شده است.

۳-۲- تغییر فاصله الکتروریسی (فاصله نوک سوزن تا جمع‌کننده)

در این بررسی مقدار پلی‌وینیل پیرولیدون، به عنوان حلال، نرخ جریان و ولتاژ ثابت در نظر گرفته شد و فاصله الکتروریسی (فاصله نوک سوزن تا جمع‌کننده) بهینه شد که در جدول ۳ گزارش شده است. الیاف الکتروریسی شده در آون در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۲ ساعت خشک شده و سپس به مدت ۳ ساعت در دمای ۵۵ درجه سانتی‌گراد تف جوشی^۴ شدند.

۴-۲- مشخصه‌یابی

در پژوهش حاضر برای بررسی ساختار نانوالیاف، به منظور مشاهده ریخت‌شناصی و تعیین قطر نانوالیاف (SEM) تهیه شده از میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) ساخت شرکت TESCAN استفاده شد. انحراف معیار و میانگین قطر نانوالیاف تهیه شده با نرم‌افزار J Image (۱۰۰ لیف در هر تصویر) محاسبه شد. مشخصه‌یابی ساختار بلوری نمونه‌ها به وسیله دستگاه

الکتروریسی، روش‌های مشخصه‌یابی و ارزیابی حذف رنگ با نانوالیاف $TiO_2/CoFe_2O_4$ در مقایسه با نانوالیاف TiO_2 و $CoFe_2O_4$ است. سپس نتایج تجربی به دست آمده از تکنیک‌های مشخصه‌یابی و همچنین حذف رنگ از محلول رنگی (DR80)^۱ تحت نور (UVA) شرح داده می‌شود. سازوکار رنگبری نیز به صورت فتوکاتالیستی آن به صورت مفصل توضیح داده شد. در نهایت اثر پارامترهای مختلف مانند pH اولیه، غلظت رنگ و دوز نانوالیاف بر حذف رنگ بررسی شد.

۲. مواد و روش‌ها

۱-۲- روش سنتز نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم، فریت کبالت نانوالیاف TiO_2 از پلی‌وینیل پیرولیدون^۲، تترابوتیل تیتانات^۳، استیک اسید و اتانول تهیه شد. نانوالیاف $CoFe_2O_4$ با استفاده از پلی‌وینیل پیرولیدون، نیترات آهن^{III} هیدراته، استات کبالت^{II} هیدراته، اتانول و $TiO_2/CoFe_2O_4$ پیش‌ماده TiO_2 (شامل PVP) به تدریج به محلول $CoFe_2O_4$ اضافه شد. مواد استفاده شده در این پژوهش در جدول ۱ گزارش شده است (Li et al., 2012a). رنگ‌زاهای مستقیم قرمز ۸۰ (DR80)^۴ از شرکت الوان ثابت تهیه شد. پس از تولید محلول‌های آماده شده به منظور فرایند الکتروریسی، نمونه‌های آماده شده به مدت ۱۲ ساعت با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه مغناطیسی مخلوط شدند. به منظور تولید نانوالیاف از دستگاه الکتروریسی استفاده شد. تجهیزات به کار رفته در سامانه الکتروریسی عبارت

¹ Direct Red 80

². PVP

³. TBT

⁴. معادل فارسی کلسینه شدن است.

جدول ۱- مواد استفاده شده برای تهیه نانوالیاف $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$ و CoFe_2O_4 و TiO_2

شرکت سازنده	فرمول شیمیایی	ماده مصرفی
Merck	$\text{C}_6\text{H}_9\text{NO}$	پلی وینیل پیرولیدون (PVP)
Merck	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{OTi}$	ترابوتیل تیتانات
Merck	CH_3COOH	استیک اسید
Merck	$\text{CO}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	استات کیالت ۴ II هیدراته
Merck	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	نیترات آهن ۹ III هیدراته
-	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	اتanol

جدول ۲- شرایط الکتروریسی نانوالیاف تحت ولتاژهای مختلف

پارامترهای ثابت	ولتاژ (kV)	نمونه
مقدار PVP: ثابت، نرخ جریان: (mLit/h) ۰/۵، فاصله نوک سوزن تا جمع کننده ثابت: ۲۰ cm	۱۵	TiO_2 CoFe_2O_4 $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$
مقدار PVP: ثابت، نرخ جریان: (mLit/h) ۰/۵، فاصله نوک سوزن تا جمع کننده ثابت: ۲۰ cm	۱۸	TiO_2 CoFe_2O_4 $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$

غلظت با دستگاه اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شده و مقدار درصد رنگبری از محلول رنگی تعیین شد (Li et al., 2012a)

آزمون پراش پرتو ایکس (XRD) ساخت شرکت Brucker آلمان، اندازه گیری مساحت سطح ویژه نانوالیاف به وسیله دستگاه آنالیز BET ساخت آمریکا و اندازه گیری حذف رنگ از پساب با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری ساخت شرکت Shimadzu ژاپن صورت گرفت.

۳. نتایج


۱-۳- مشاهدات ریخت‌شناسی برای بررسی تغییر ولتاژ در حین فرایند الکتروریسی، مقدار PVP، نرخ جریان و فاصله نوک سوزن تا جمع کننده ثابت در نظر گرفته شد. تأثیر ولتاژهای الکتروریسی مختلف بر شکل گیری هر سه نمونه نانوالیاف در شکل ۱ نشان داده شده است. در ولتاژ ۱۵ کیلوولت، در برخی نمونه‌ها نانوالیاف شکل نگرفتند. به جای فرایند ریسندگی، فرایند

۴-۵- ارزیابی حذف رنگ

به منظور حذف رنگ و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوالیاف تهیه شده رنگبری از محلول رنگ مستقیم قرمز ۸۰ (DR80) استفاده شد. ابتدا ۲۰۰ میلی لیتر از محلول (DR80) با مقدار مشخص از نانوالیاف تهیه شده با pH ۲/۱ مخلوط شد. سپس حذف رنگ (DR80) از محلول رنگی پس از فاصله زمانی (۵ تا ۶۰ دقیقه)، در حضور نور فرابنفش UVA انجام گرفت و

جدول ۳- شرایط الکتروریسی نانوالیاف در فواصل الکتروریسی مختلف

نمونه	فاصله الکتروریسی	پارامترهای ثابت
TiO_2 CoFe_2O_4 $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$	۱۶ cm	مقدار PVP: ثابت، نرخ جریان: (mLit/h) ۰/۵، ولتاژ ۱۸ (kV)
TiO_2 CoFe_2O_4 $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$	۲۰ cm	مقدار PVP: ثابت، نرخ جریان: (mLit/h) ۰/۵، ولتاژ ۱۸ (kV)




شکل ۱- تصاویر SEM نمونه‌های نانوالیاف در ولتاژهای الکتروریسی مختلف: ولتاژ ۱۵ kV (a) نانوالیاف (b) TiO_2 (c) CoFe_2O_4 (d) CoFe_2O_4 (e) $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$ (f) $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$ نانوالیاف ۱۸ kV و ولتاژ ۱۸ kV (g) نانوالیاف (h) $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$ (i) CoFe_2O_4 (j) CoFe_2O_4 (k) $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$ (l) $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$

کاهش می‌یابد.

تصاویر SEM برای نمونه‌های الکتروریسی شده در شرایط بهینه، نشان می‌دهد که میانگین قطر نانوالیاف $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$ و CoFe_2O_4 به ترتیب ۹۰/۴۱، ۸۹/۸۷ و ۹۵/۶۸ بود. منحنی توزیع قطر نمونه‌های نانوالیاف الکتروریسی شده در شرایط بهینه (ولتاژ ۱۸ کیلوولت، فاصله الکتروریسی ۲۰ سانتی‌متر) در شکل ۳ نشان داده شده است. میانگین قطر و انحراف معیار هر سه نمونه در جدول ۴ آورده شده است. تصاویر نانوالیاف برای نمونه‌های نانوالیاف $\text{TiO}_2 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$ و CoFe_2O_4 تهیه شده در شرایط بهینه الکتروریسی (ولتاژ ۱۸ کیلوولت، فاصله

افشاندن رخ داد و محلول پیش‌ماده به شکل قطره افشارنده شد. در برخی مناطق دیگر فرایند رسندگی انجام پذیرفت و نانوالیاف شکل گرفتند. در ولتاژ ۱۸ کیلوولت همه نمونه‌های نانوالیاف بدون هیچ نقصی تشکیل شدند. این شرایط ولتاژ، بهترین حالت برای رسندگی بود. تأثیر فاصله‌های مختلف الکتروریسی بر شکل گیری نانوالیاف در حین فرایند الکتروریسی در شکل ۲ نشان داده شده است. در این بررسی مقدار PVP، نرخ جریان و ولتاژ ثابت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش یافتن فاصله الکتروریسی بین نوک سوزن و جمع‌کننده، قطر نانوالیاف کاهش می‌یابد. با افزایش فاصله الکتروریسی، قطر نانوالیاف



شکل ۲- تصاویر SEM نمونهای نانوالیاف در فاصله‌های مختلف بین نوک سوزن تا جمع کننده: (a) نانوالیاف 16 cm (b) TiO_2 (c) CoFe_2O_4 (d) نانوالیاف TiO_2 و CoFe_2O_4 (e) CoFe_2O_4 (f) $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$

جدول ۴- میانگین قطر نانوالیاف و انحراف معیار CoFe_2O_4 , TiO_2 و $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$


نمونه‌ها (نانوالیاف)	میانگین قطر نانوالیاف (nm)	انحراف معیار (Std. Dev.)
TiO_2	۸۹/۸۷	۱۹/۲۴
CoFe_2O_4	۹۰/۴۱	۲۰/۰۳
$\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$	۹۵/۶۸	۱۷/۷۹

کترونیسی 20 سانتی‌متر) بعد از تفجوشی در شکل نانوالیاف CoFe_2O_4 مشاهده شد که به‌وسیله پیک‌های قرار گرفته‌شده در 20 برابر با $۳۰/۱۲$ و $۳۵/۴۲$ و $۵۷/۶۳$ مشخص می‌شود (Rohilla, 2020). در نانوالیاف $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$ ، فازهای بلوری مربوط به ترکیب TiO_2 و CoFe_2O_4 مشاهده شد.


۳-۳- سازوکار رنگبری به صورت فتوکاتالیستی تخریب به صورت فتوکاتالیستی DR80 و رنگزدایی آن براساس معادلات لانگمویر- هینشلوود (Langmuir-Hinshelwood) تجزیه و تحلیل شد (Elahifard and Meidanshahi 2017) Ct (ppm) و C_0 (ppm) نشان‌دهنده غلظت اولیه و نهایی رنگ در فرایند تخریب فتوکاتالیستی قبل و بعد

۲-۳- الگوی پراش پرتو ایکس (X-Ray diffraction-XRD)

الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) هر سه نمونه نانوالیاف تهیه شده که با نرخ دمایی 550°C درجه سانتی‌گراد کلسینه شده‌اند در شکل ۵ نشان داده شده است. در نانوالیاف تفجوشی شده TiO_2 پیک‌های فاز بلوری Anatase (Anatase) و روتایل (Rutile) به صورت همزمان مشاهده شد که به‌وسیله پیک‌های قرار گرفته در 20 برابر با $۲۵/۳$ و $۳۶/۹۸$ و $۵۵/۳۱$ و $۵۳/۳۱$ آناتاز مشخص می‌شود (Rohilla, 2020). همچنین پیک‌های فاز بلوری اسپینل در



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای نمونه‌های نانوالیاف (a) نانوالیاف TiO₂ (b) نانوالیاف TiO₂/CoFe₂O₄ (c)




شکل ۴- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای نمونه‌های نانوالیاف نفوذشده (a) TiO₂ و (b) TiO₂/CoFe₂O₄ (c) CoFe₂O₄

از نتایج گزارش شده در جدول ۵ می‌توان دریافت که ناپایداری اولیه نانوالیاف TiO₂ /CoFe₂O₄ بسیار بیشتر از نمونه‌های دیگر است، اگرچه ضریب جذب و مساحت سطح مخصوص BET در نانوالیاف به نسبت یکسان است. این مسئله نشان می‌دهد که نانوالیاف نیمه‌رسانی TiO₂/CoFe₂O₄ فعالیت فتوکاتالیستی بیشتری از TiO₂ و CoFe₂O₄ دارد. مقدار انرژی بین دو نوار ظرفیت و هدایت با رسم گراف‌ها برای شکل ۶ به دست آمد که در آن α و hv ضریب جذب و انرژی


از تابش است. جدول ۵ مقادیر محاسبه شده برای K_{obs} (ضریب سرعت واکنش) به دست آمده از نقاط چیدمان C_t / C_0 در برابر زمان تابش را نشان می‌دهد. در مرحله بعد، ضریب جذب (K_{ads}) و ثابت (k) مرتبه اول براساس رابطه ۲ محاسبه شد.

$$r = \frac{-dc}{dt} = K_{obs}C \rightarrow \ln \frac{C_t}{C_0} = -K_{obs}t \quad (1)$$

$$r = \frac{-dc}{dt} = K_{obs}C \rightarrow \ln \frac{C_t}{C_0} = -K_{obs}t \quad (2)$$



شکل ۵- الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) برای نمونه‌های نانوالیاف (a) TiO_2 و CoFe_2O_4 (b) و $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$ (c)



شکل ۶- طیف UV-Vis DRS با توجه به $(hv \times \text{Ads.})^2$ در مقابل $h\nu$ برای نانوالیاف $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$


افزایش الکترون- حفره بهمنظور افزایش بازده رنگبری در محلول حاوی رنگ DR80 از نانوالیاف $\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$ استفاده شد که تعداد الکترون- حفره بیشتری از TiO_2 و CoFe_2O_4 دارد و به این ترتیب الکترون- حفره‌ای که ایجاد شده است با شرکت در واکنش‌های اکسیداسیون- احیا موجب پیشروی واکنش و تسريع در سرعت واکنش و رنگبری در محلول رنگی می‌شود (Elahifard et al., 2011; Elahifard & Meidanshahi, 2017; Esfandfard et al., 2018; Ricker et al., 2018)

۴-۳- رنگبری به صورت فتو کاتالیستی

فوتون هستند Salari, et al., 2018; Habibi- Yangjeh and Golzad-Nonakaran 2018; (Pirhashemi and Habibi-Yangjeh 2018) گاف ارزی حدود $1/6\text{eV}$ برای نانوالیاف Sathishkumar et al., 2013 به دست آمد ($\text{TiO}_2/\text{CoFe}_2\text{O}_4$). سازوکار رنگبری به صورت شماتیک در شکل ۷ نشان داده شده است. به این ترتیب که الکترون موجود در نوار ظرفیت با دریافت انرژی کافی پس از برانگیختگی به نوار هدایت می‌رود و در نتیجه یک حفره در نوار ظرفیت و یک الکترون در نوار هدایت ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از برگشت الکترون به حالت پایه و

جدول ۵- مقادیر غلظت اولیه (C_0)، ضریب سرعت اولیه تجزیه (K_{obs})، ضریب جذب (K_{ads}) و K برای هر سه نمونه نانوالیاف تهیه شده


Nano Fibers	C_{of} DR80 (ppm)	$K_{obs}(h^{-1})$	$K_{ads}(ppm^{-1})$	BET surface area ($m^2 g^{-1}$)	$K(ppm h^{-1})$
$CoFe_2O_4$	۴۰	۱/۴۷	۰/۴۱	۱۹/۶	۶۳/۲۹
	۶۰	۱/۰۱			
	۸۰	۰/۷۸			
	۱۰۰	۰/۶۱			
TiO_2	۴۰	۱/۶۸	۰/۵۳	۲۳/۵	۶۸/۹۶
	۶۰	۱/۲۴			
	۸۰	۰/۹۲			
	۱۰۰	۰/۶۸			
$TiO_2 / CoFe_2O_4$	۴۰	۲/۲۵	۰/۴۹	۲۱/۷	۹۳/۴۵
	۶۰	۱/۴۹			
	۸۰	۱/۱۲			
	۱۰۰	۰/۹۲			




شکل ۷- تصویر سازوکار تخریب رنگ مستقیم ۸۰ برای نانوالیاف $TiO_2 / CoFe_2O_4$

حفره در مقابل مقدار ثابت مولکول رنگ را افزایش یافت. همچنین مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد از مولکول‌های رنگ‌ها در ۱۵ دقیقه ابتدایی حذف می‌شود. جذب سریع رنگ‌ها به دلیل تعداد زیاد حفره خالی در دسترس در مرحله اولیه است. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل ساختار بدون تخلخل سطح نانوالیاف، تنها جذب خارجی اتفاق می‌افتد (Almasian *et al.*, 2016).

بعد از پر اثر مقدار جاذب: شکل ۸-a، ۸-b و ۸-c درصد حذف رنگ از محلول رنگی با افزایش مقدار گرم جاذب (نانوالیاف $CoFe_2O_4$ ، TiO_2 و $TiO_2/CoFe_2O_4$) را نشان می‌دهد تخریب فتوکاتالیستی در محلول رنگی با افزایش مقدار جاذب نانوالیاف به طور محدود به یک اندازه افزایش یافت. نتایج نشان می‌دهد که جذب رنگ‌زا با افزایش مقدار جاذب به دلیل افزایش ناحیه سطح جاذب و الکترون-



شکل ۸- اثر دوز نانوالیاف در حذف رنگ به وسیله نانوالیاف (a) و (b) CoFe₂O₄ (c) و (d) TiO₂




شکل ۹- اثر pH در حذف رنگ به وسیله نانوالیاف (a) و (b) CoFe₂O₄ (c) و (d) TiO₂

ثبت کاهش می‌یابد و در نتیجه درصد حذف رنگ کمتر می‌شود (Chizari Fard, et al., 2017) با افزایش pH و ثابت نگه داشتن مقدار جاذب، بازده درصد حذف رنگ از محلول رنگی DR80 کاهش یافت. حذف رنگ در pH بهینه ($pH = 2.1$) در شکل ۹ آورده شده است.

اثر غلظت اولیه رنگ: توانایی تخریب فتوکاتالیستی DR80 با استفاده از غلظت‌های مختلف اولیه نانوالیاف تهیه شده در شکل ۱۰ نشان داده شد. درصد حذف رنگ‌زا با افزایش غلظت اولیه رنگ‌زا به دلیل

شندن این حفره‌ها، تعداد حفره‌های خالی در دسترس کاهش می‌یابد و در نهایت جاذب به حالت اشباع می‌رسد. با توجه به نتایج به دست آمده، ۰.۰۰۶ گرم مقدار جاذب و حدود ۶۰ دقیقه زمان تابش، شرایط بهینه در نظر گرفته شد. نانوالیاف TiO₂/CoFe₂O₄ فعالیت فتوکاتالیستی بیشتری در واکنش‌های رنگبری نشان داد (شکل ۸).

اثر pH: اثر pH بر حذف DR80 در حضور جاذب‌های فتوکاتالیستی تهیه شده در شکل ۹ نشان داده شده است. با افزایش pH، تعداد حفره‌ها با بار



شکل ۱۰- اثر غلظت رنگ اولیه در حذف رنگ بهوسیله نانوالياف (a). TiO₂ و (b). CoFe₂O₄ و (c). TiO₂/CoFe₂O₄ و (d).

al., 2019). علت میانگین قطر بیشتر نانوالياف در فواصل کوتاه الکتروریسی این است که زمان کافی برای تبخیر حلال وجود ندارد (Chamankar et al., 2020b; Chamankar et al., 2019). تصاویر SEM نشان داد که میانگین قطر هر سه نمونه نانوالياف تهیه شده CoFe₂O₄, TiO₂ و TiO₂/CoFe₂O₄ در شرایط بهینه الکتروریسی (ولتاژ ۱۸ کیلوولت، فاصله الکتروریسی ۲۰ سانتی متر) کمتر از ۱۰۰ نانومتر به دست آمد. (Li et al., 2012a). برای مشخصه یابی نانوالياف تهیه شده، BET و XRD و DRS انجام گرفت. نتایج XRD نشان می دهد که هر سه نمونه تهیه شده پس از عملیات حرارتی دارای ساختاری با فاز غالب بلوری است. (Rohilla, 2020). نتایج BET نشان می دهد که سرعت تخریب رنگ (k) در نانوالياف TiO₂ / CoFe₂O₄ برابر با ۹۳/۴۵ ppm/h است که از دو نمونه دیگر بهتر است. نتیجه DRS نشان داد که گاف انرژی نانوالياف TiO₂/CoFe₂O₄ در حدود ۱/۶ الکترون ولت است. نمونه CoFe₂O₄ دارای گاف انرژی در حدود ۱/۵ الکترون ولت است که کوچک تر از TiO₂ (۳/۲) است.

الکترون- حفره کمتر جاذب در مقابل افزایش مولکول های رنگزا کاهش می یابد. همچنین نیروهای دافعه بین مولکول های رنگزا روی سطح نانوالياف و مولکول های رنگزا در محلول مانع جذب مولکول های رنگ زای باقی مانده می شود. (Chizari Fard et al., 2017). درصد حذف رنگ با افزایش غلظت اولیه رنگ کاهش یافت.

۴- بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش به منظور تهیه نانوالياف TiO₂, TiO₂/CoFe₂O₄ و CoFe₂O₄ پیش ماده آنها سنتز شده و سپس با استفاده از روش الکتروریسی به شکل نانوالياف تهیه شد. اثر تغییر ولتاژ و فاصله الکتروریسی بر قطر و ریختشناسی نانوالياف بررسی شد. با توجه به تصاویر SEM در ولتاژ ۱۵ کیلوولت پاشش محلول مشاهده شد که احتمالاً به دلیل کم بودن ولتاژ است؛ زیرا در ولتاژ کم میدان الکتریکی قدرت کافی برای کشیدن الیاف را ندارد و نیز به علت کم بودن فاصله هوایی فرصت کافی برای تبخیر حلال وجود ندارد. در نتیجه در برخی مناطق پاشش محلول اتفاق افتاد و نانوالياف شکل نگرفتند Chamankar et al., 2020b; Chamankar, et al., 2019).

جدول ۶- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش در پیشینه تحقیق

نویسنده‌گان	کامپوزیت	میانگین قطر الیاف (نانومتر)	شکل	روش تهیه	فعالیت فتوکاتالیستی (دقیقه)	شرابط بهینه الکتروزرسی
Cong-Ju Li a(2011)	TiO ₂ /CoFe ₂ O ₄	۱۳۰	نانوالیاف	الکتروزرسی	۳۰۰	-
Kai Wang (2013)	TiO ₂ /CoFe ₂ O ₄	-	-	سل ژل	۱۲۰	-
Vrushali B(2017)	TiO ₂	-	نانوذره	سل ژل	-	-
Vrushali B(2017)	CoFe ₂ O ₄	-		سل ژل	-	-
Preeti (2020)	TiO ₂ /CoFe ₂ O ₄	۵۰ تا ۲۳		ex-situ	۳۰۰	-
Preeti (2020)	TiO ₂ /CoFe ₂ O ₄	-	-	رسوبدهی	-	-
پژوهش حاضر	TiO ₂	۸۹/۸۷	نانوالیاف	الکتروزرسی	۶۰	تغییر ولتاژ و فاصله الکتروزرسی
	CoFe ₂ O ₄	۹۰/۴۱	نانوالیاف	الکتروزرسی	۶۰	تغییر ولتاژ و فاصله الکتروزرسی
	TiO ₂ /CoFe ₂ O ₄	۹۵/۶۸	نانوالیاف	الکتروزرسی	۶۰	تغییر ولتاژ و فاصله الکتروزرسی

TiO₂/CoFe₂O₄ در محلول رنگی نسبت به TiO₂ و CoFe₂O₄، بازده حذف رنگ بیشتر است. استفاده همزمان از دو ترکیب TiO₂ و CoFe₂O₄ و ایجاد TiO₂/CoFe₂O₄ سبب ایجاد حفره و الکترون بیشتری می‌شود که می‌تواند واکنش شیمیایی بیشتری با رنگ در محلول رنگی داشته باشد و به عنوان فتوکاتالیست مناسب برای حذف رنگ در پساب استفاده شود.

نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق و نتایج پژوهش حاضر در جدول ۶ گزارش شده است. Li و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از روش الکتروزرسی نانوالیاف (۲۰۱۳) با استفاده از روش الکتروزرسی نانوالیاف TiO₂ /CoFe₂O₄ تهیه کردند. میانگین قطر نانوالیاف تهیه شده ۱۳۰ نانومتر بود و زمان فعالیت فتوکاتالیستی ۳۰۰ دقیقه گزارش شد. kai Wang and He (2017) با استفاده از روش سل-ژل TiO₂ همکاران (۲۰۱۳) به روش سل-ژل TiO₂ /CoFe₂O₄ تهیه کردند و زمان فعالیت فتوکاتالیستی ۱۲۰ دقیقه گزارش شد. Vrushali B (2017) با استفاده از روش سل-ژل نانوذره TiO₂ و TiO₂ /CoFe₂O₄ به دست آوردن و نانوذره CoFe₂O₄ با قطر ۲۳ تا ۵۰ نانومتر تهیه کردند که

فاکتورهای مقدار جاذب و غلظت پساب رنگی و مقدار pH جزو عامل‌های اصلی در فرایند رنگبری به وسیله فتوکاتالیست هستند. با افزایش نانوالیاف در محلول رنگی، حذف رنگ از محلول رنگی به دلیل گسترش سطح جاذب و الکترون-حفره افزایش می‌یابد و زیاد شدن غلظت محلول رنگی و مقدار ثابت جاذب به دلیل حفره کمتر سبب کاهش بازده درصد حذف رنگ از محلول رنگی می‌شود. (Habibi-Yangjeh et al., 2018; Pirhashemi & Habibi-Yangjeh, 2018; Salari et al., 2018) با افزایش pH و ثابت DR80 ماندن مقدار جاذب، حذف رنگ از محلول رنگی کاهش یافت. در نانوالیاف فتوکاتالیستی DR80 تهیه شده در محلول رنگی که بر سطح آنها گروه OH⁺ هیدروکسیل وجود دارد، بارهای سطحی از (D. Li & Xia, 2003; Yasini Ardakani et al., 2019) به OH⁻ با افزایش pH متفاوت است. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه و یکسان با افزایش DR80 در محلول رنگی TiO₂/CoFe₂O₄ نسبت به TiO₂ و CoFe₂O₄، بازده حذف رنگ بیشتر می‌شود و با افزایش pH و شرایط یکسان

فتوكاتاليسٰتی و رنگبری نانوالیاف تهیه شده در زمان ۶۰ دقیقه انجام گرفت که از تحقیقات دیگر کمتر است. قطر نانوالیاف تهیه شده نیز کمتر از ۱۰۰ نانومتر به دست آمد.

زمان فعالیت فتوکاتالیستی آن ۳۰۰ دقیقه گزارش شد. در پژوهش حاضر به منظور تهیه نانوالیاف TiO_2 , $TiO_2/CoFe_2O_4$ و $CoFe_2O_4$ الکتروریسی بررسی همچنین فعالیت

References

- Almasian, A., Chizari Fard, G., Parvinzadeh Gashti, M., Mirjalili, M., Mokhtari Shourijeh, Z. 2016. Surface modification of electrospun PAN nanofibers by amine compounds for adsorption of anionic dyes. Desalination and Water Treatment 57(22), 10333-10348.
- Ardakani, Y., Ramin Abghari, S., Mirjalili, M., 2019. $TiO_2@CoFe_2O_4$ Nanofiber for the Photocatalytic Degradation of Direct Red 80. Physical Chemistry Research 7, 309-25.
- Chamankar, N., Khajavi, Ramin., Yousefi, A.A., Rashidi, A., Golestanifard, A., 2019. Comparing the piezo, pyro and dielectric properties of PZT particles synthesized by sol-gel and electrospinning methods. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 30, 8721-35.
- Chamankar, N., Khajavi, Ramin., Yousefi, A.A., Rashidi, Golestanifard, A., 2020a. An experimental model for predicting the piezo and dielectric constant of PVDF-PZT nanocomposite fibers with 0-3 and 1-3 connectivity. Ceramics International 46, 23567-81.
- Chen, H.S., Su, C., Chen, J.L., Yang, T.Y., Hsu, N.M., Li, W.R. 2011. Preparation and characterization of pure rutile TiO_2 nanoparticles for photocatalytic study and thin films for dye-sensitized solar cells. Journal of Nanomaterials 2011.
- Chizari Fard, G., Mirjalili, M., Almasian, A., Najafi, F., 2017. PAMAM grafted α -Fe₂O₃ nanofiber: Preparation and dye removal ability from binary system. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 80, 156-167.
- Dan L., Xia, Y., 2003. Fabrication of titania nanofibers by electrospinning. Nano Letters 3, 555-60.
- Elahifard, M. R., Rahimnejad, S., Pourbaba, R., Haghghi, S., Gholami, M.R. 2011. Photocatalytic mechanism of action of apatite-coated Ag/AgBr/TiO₂ on phenol and Escherichia coli and Bacillus subtilis bacteria under various conditions. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 36(1), 38-52.
- Elahifard, M., Padervand, M., Yasini, S., Fazeli, E., 2016. The effect of double impurity cluster of Ni and Co in TiO_2 bulk; a DFT study. Journal of Electroceramics 37(1), 79-84.
- Elahifard, M.R., Ahmadvand, S., Mirzanejad, A., 2018. Effects of Ni-doping on the photo-catalytic activity of TiO_2 anatase and rutile: Simulation and experiment. Materials Science in Semiconductor Processing 84, 10-16.
- Elahifard, M.R., Gholami, M.R., 2012. Acid blue 92 photocatalytic degradation in the presence of scavengers by two types photocatalyst. Environmental Progress & Sustainable Energy 31(3), 371-378.
- Elahifard, M.R., Meidanshahi, R.V. 2017. Photo-deposition of Ag metal particles on Ni-doped TiO_2 for photocatalytic application. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 42(3), 244-250.
- Elahifard, M.R., Rahimnejad, S., Haghghi, S., Gholami, M.R. 2007. Apatite-coated Ag/AgBr/TiO₂ visible-light photocatalyst for destruction of bacteria. Journal of the American Chemical Society 129(31), 9552-9553.
- Esfandfar, S. M., Elahifard, M.R., Behjatmanesh-Ardakani, R., Kargar, H., 2018. DFT study on oxygen-vacancy stability in rutile/anatase TiO_2 : effect of cationic substitutions. Physical Chemistry Research 6(3), 547-563.
- Fu, W., Yang, H., Li, M., Li, M., Yang, N., Zou, G., 2005. Anatase TiO_2 nanolayer coating on cobalt ferrite nanoparticles for magnetic photocatalyst. Materials Letters 59(27), 3530-3534.
- Habibi-Yangjeh, A., Golzad-Nonakaran, B., 2018. Fabrication of Magnetically Recoverable Nanocomposites by Combination of Fe₃O₄/ZnO with AgI and Ag₂CO₃: Substantially Enhanced Photocatalytic Activity under Visible Light. Physical Chemistry Research 6(2), 415-431.
- Hwangbo, Y., Yoo, J. H., Lee, Y.I. 2017. Electrospun $CoFe_2O_4$ nanofibers as high capacity

anode materials for Li-ion batteries. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology* 17(10), 7632-7635.

Kimiagar, S., 2013. Hydrophilicity and antibacterial properties of Ag/TiO₂ nanoparticle. *Physical Chemistry Research* 1(2), 126-133.

Li, C.J., Wang, J.N., Wang, B., Gong, J.R., Lin, Z., 2012. Direct formation of reusable TiO₂/CoFe₂O₄ heterogeneous photocatalytic fibers via two-spinneret electrospinning. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology* 12(3), 2496-2502.

Li, Q., Xia, Y., Yang, C., Lv, K., Lei, M., Li, M., 2018. Building a direct Z-scheme heterojunction photocatalyst by ZnIn₂S₄ nanosheets and TiO₂ hollowspheres for highly-efficient artificial photosynthesis. *Chemical Engineering Journal*, 349, 287-296.

Li, Y., Feng, X., Lu, Z., Yin, H., Liu, F., Xiang, Q. 2018. Enhanced photocatalytic H₂-production activity of C-dots modified g-C₃N₄/TiO₂ nanosheets composites. *Journal of Colloid and Interface Science* 513, 866-876.

Liang, M., Borjigin, T., Zhang, Y., Liu, B., Liu, H., Guo, H., 2019. Controlled assemble of hollow heterostructured g-C₃N₄@ CeO₂ with rich oxygen vacancies for enhanced photocatalytic CO₂ reduction. *Applied Catalysis B: Environmental* 243, 566-575.

Liu, S.Q., 2012. Magnetic semiconductor nano-photocatalysts for the degradation of organic pollutants. *Environmental Chemistry Letters* 10(3), 209-216.

Lykhin, A.O., Ahmadvand, S., Varganov, S.A. 2018. Electronic transitions responsible for C₆₀⁺ diffuse interstellar bands. *The Journal of Physical Chemistry Letters* 10(1), 115-120.

Ma, X., Xiang, Q., Liao, Y., Wen, T., Zhang, H., 2018. Visible-light-driven CdSe quantum dots/graphene/TiO₂ nanosheets composite with excellent photocatalytic activity for *E. coli* disinfection and organic pollutant degradation. *Applied Surface Science* 457, 846-855.

Mishra, D., Senapati, K. K., Borgohain, C., Perumal, A., 2012. CoFe₂O₄- Fe₃O₄ Magnetic nanocomposites as photocatalyst for the degradation of methyl orange dye. *Journal of Nanotechnology* 2012.

Moosavi, S. M., Molla-Abbas, P., Haji-Aghajani, Z., 2016. Photo-catalyst CoFe₂O₄-TiO₂: application in photo-degradation of organic dyes and magnetic nanocomposite preparation. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics* 27(5), 4879-4886.

Padervand, M., Salari, H., Ahmadvand, S., Gholami, M.R., 2012. Removal of an organic pollutant from waste water by photocatalytic behavior of AgX/TiO₂ loaded on mordenite nanocrystals. *Research on Chemical Intermediates* 38(8), 1975-1985.

Pirhashemi, M., Habibi-Yangjeh, A., 2018. Facile fabrication of novel ZnO/CoMoO₄ nanocomposites: Highly efficient visible-light-responsive photocatalysts in degradations of different contaminants. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 363, 31-43.

Ricker, J.D., Mohammadrezaei, V., Crippen, T.J., Zell, A.M., Geary, L.M. 2018. Nitrous Oxide Promoted Pauson-Khand Cycloadditions. *Organometallics* 37(24), 4556-4559.

Rohilla, S., 2020. Rietveld refinement and structural characterization of TiO₂/CoFe₂O₄nanocomposites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 872(1): 012171). IOP Publishing.

Salari, H., Daliri, A., Gholami, M.R., 2018. Graphitic carbon nitride/reduced graphene oxide/silver oxide nanostructures with enhanced photocatalytic activity in visible light. *Physical Chemistry Research* 6(4), 729-740.

Sathishkumar, P., Mangalaraja, R. V., Anandan, S., Ashokkumar, M., 2013. CoFe₂O₄/TiO₂ nanocatalysts for the photocatalytic degradation of Reactive Red 120 in aqueous solutions in the presence and absence of electron acceptors. *Chemical Engineering Journal* 220, 302-310.

Tekmen, C., Suslu, A., Coken, U. 2008. Titania nanofibers prepared by electrospinning. *Materials Letters* 62(29), 4470-4472.

Xia, Y., Li, Q., Lv, K., Li, M., 2017. Heterojunction construction between TiO₂ hollowsphere and ZnIn₂S₄ flower for photocatalysis application. *Applied Surface Science* 398, 81-88.