



بررسی میزان تأثیر نانوذره سیلیکا و نانورنگ بر ضریب جذب صوتی نانوکامپوزیت بر پایه گچ و پنبه هیدرولیز شده

محمد رضا نجیمی^۱، ابوالفضل برخوردار^۲، سید حسین حکمتی مقدم^۳، بهرام کوهنورد^۴، علی جبالی^{۵*}

چکیده

مقدمه: مواجهه با آلودگی صوتی در محیط کار از شایع‌ترین مخاطرات شغلی بوده و موجب کاهش شنوایی می‌شود. یکی از راه‌های کنترل صدا در صنعت، استفاده از جاذب‌های صوتی می‌باشد. از نانوذرات می‌توان در ساخت کامپوزیت‌های صوتی بهره‌گرفت. هدف از این مطالعه، طراحی و ساخت پانل‌های آکوستیک بر پایه گچ، نانوذرات اکسید سیلیسیوم، پنبه هیدرولیز شده و نانورنگ و همچنین مقایسه میزان جذب صدا توسط آن‌ها در فرکانس‌های مختلف می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه، نخست نانو کامپوزیت متشکل از گچ، پنبه هیدرولیز شده، نانوذره سیلیکا و نانورنگ با روش مخلوط‌سازی ساده و اعمال حرارت، ساخته شد و سپس ضریب جذب صوتی آن مورد بررسی قرار گرفت. ضریب جذب در فرکانس‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ هرتز با استفاده از روش امواج ساکن و طبق استاندارد ISO ۱-۹۸۰۳ ارزیابی شد.

نتایج: حداکثر اختلاف ضریب جذب نمونه متشکل از گچ، نانوسیلیکا، پنبه هیدرولیز شده و روکش شده با رنگ نانو در مقایسه با نمونه ساخته شده از گچ خالص در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز به میزان ۱۷ درصد بود. با این وجود، بالاترین تفاوت ضریب جذب به میزان ۴۳ درصد و در فرکانس ۵۰۰۰ هرتز رخ داد. بیشترین ضریب جذب صوت را نمونه حاوی گچ، نانوسیلیکا و پنبه هیدرولیز شده در فرکانس ۵۰۰۰ هرتز و به میزان ۰/۴۶ دارا بود.

نتیجه‌گیری: بررسی‌های انجام شده نشان داد که با افزایش فرکانس، ضریب جذب صوت نیز افزایش یافته و با اضافه نمودن نانوذره و روکش نانوئی، ضریب جذب صوت کاهش پیدا می‌کند.

واژه‌های کلیدی: ضریب جذب صوت، نانوسیلیکا، نانورنگ، گچ، پنبه هیدرولیز شده

- ۱- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز بهداشت مرودشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، شیراز، ایران
- ۲- استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
- ۳- استادیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
- ۴- مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
- ۵- استادیار نانوفناوری پزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

* نویسنده مسئول؛ تلفن تماس: ۰۹۳۹۰۳۴۸۴۷۸
پست الکترونیک: alijebal2011@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

مقدمه

صوت یکی از مهم‌ترین شیوه‌های ارتباطی بین انسان‌ها و محیط اطراف محسوب می‌شود. با اینکه امواج صوتی به عنوان عاملی اساسی در زندگی انسان به شمار می‌روند، اما در شرایط خاصی، شنیدن این امواج، خوشایند به نظر نمی‌آیند. آن گروه از امواج صوتی که به طور ناخواسته در محیط منتشر شده و قادرند برای شنوایی آسیب‌رسان باشند، سر و صدا یا آلودگی صوتی نامیده می‌شوند (۱،۲). تماس با آلودگی صوتی در محیط کار از شایع‌ترین مواجهات شغلی بوده و موجب کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا (Noise-induced Hearing loss) می‌شود که افراد بی‌شماری را در محیط‌های کاری تحت تأثیر قرار می‌دهد و علاوه بر افت شنوایی باعث دیگر تغییرات فیزیولوژیک از قبیل اثرات قلبی-عروقی، اختلال خواب و اختلال در ارتباطات می‌گردد (۳،۴). همچنین تماس با صدای بیش از حد استاندارد در ارتباطات کلامی و درک علائم هشدار دهنده، افراد را دچار مشکل می‌کند که این امر می‌تواند روی ایمنی و کارایی افراد تأثیر گذار باشد (۵). مطالعات حاکی از آن است که کارگران تمام دنیا بویژه کشورهای در حال توسعه با این مسئله مواجه‌اند؛ به طوری که حدود ۳۰ میلیون نفر در آمریکا و ۶۰۰ میلیون نفر در کل دنیا در معرض سر و صدای آسیب‌زا هستند (۶،۷) و در انگلستان ۱۵۰۰۰ مرد و ۲۶۰۰۰ زن در مواجهه با سر و صدای محیط کار مبتلا به افت شنوایی شدید هستند (۸،۹).

گچ یکی از مصالح ساختمانی بوده و تا حدودی آکوستیک نیز می‌باشد. از نظر مقدار مصرف، حدود ۷۵٪ از گچ در صنایع ساختمانی برای روکش دیوارها و تهیه ملات‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. گچ، صدا را منعکس نمی‌کند و ضریب انتقال حرارتی آن کم است؛ در برابر آتش نمی‌سوزد و همچنین از گسترش آن نیز جلوگیری می‌نماید (۱۰). احتمالاً بتوان با روش‌هایی، خواص آکوستیک گچ را افزایش داد. نانومواد با توجه به سطح ویژه وسیع نسبت به مواد متخلخل و سایر مواد مورد استفاده در صنعت آکوستیک، ارجحیت دارند. بدیهی است غلظت مواد افزودنی شامل نانوذرات در ماده پایه گچ احتمالاً بتواند جذب بهینه صوت و همچنین سرعت را تحت تأثیر قرار دهد (۱۱،۱۲). نانومواد دارای خواص متفاوتی نیز از نظر جذب صوت می‌باشند که احتیاج به تحقیقات گسترده دارد و در این تحقیق مورد توجه

قرار می‌گیرد.

یکی از کاربردهای نانومواد، ساخت جاذب‌های صوتی است. بر اساس تحقیقات انجام شده، استفاده از نانومواد به منظور کاهش و جذب صدا بسیار کارآمد می‌باشد. این جاذب‌ها نیز مانند جاذب‌های ارتعاشی، علیرغم سبک و نازک بودن، انرژی صوت را به طور کامل میرا می‌کنند. جاذب‌های صوتی امروزی با وجود سنگین و حجیم بودن، نسبت به فرکانس و جهت صوت برخوردی، بازده متفاوتی دارند. فن‌آوری نانو، انواعی از جاذب‌های صوتی را ارائه می‌کند که ساختار مولکولی آنها با جهت برخورد صوت و فرکانس صوت قابل تطابق باشد، به گونه‌ای که بتوانند بیشترین مقدار انرژی صوت را جذب کنند. این مواد در کشتی‌های مسافری، شناورهای نظامی و زیردریایی‌ها کاربردهای بسیاری دارند و قسمت داخلی یا خارجی بدنه، از این مواد پوشیده می‌شود (۱۳-۱۵).

با توجه به این که در زمینه خواص صوتی نانوکامپوزیت بر پایه گچ، مطالعات بسیار محدودی صورت گرفته است (۱۶-۱۷)، هدف از این مطالعه، طراحی و ساخت پانل‌های آکوستیک بر پایه گچ، نانوذرات اکسید سیلیسیوم، پنبه هیدرولیز شده و نانورنگ و همچنین مقایسه میزان جذب صدا توسط آن‌ها در فرکانس‌های مختلف می‌باشد.

مواد و روش‌ها

از پنبه هیدرولیز شده به منظور افزایش قدرت جذب صوت استفاده شد. این نوع پنبه از شرکت ماهین سمنان تهیه شده بود. نانوذره سیلیکا نیز مانند پنبه هیدرولیز شده به منظور افزایش قدرت جذب صوت استفاده گردید. این ماده از شرکت شیمی پخش با خلوص ۹۸/۵ درصد تهیه شد. گچ مورد نیاز برای این مطالعه از نوع گچ معمولی (گچ سمنان مازندران) بود که از یکی از فروشگاه‌های مصالح ساختمانی شهر یزد تأمین شد. جهت تهیه قالب نمونه‌ها، از تفلون خارجی ساخت کشور آلمان که از فروشگاه تأسیسات ساختمانی خریداری شده بود استفاده شد. تفلون‌های خریداری شده، در تراشکاری قطعه ساز به دوایر مسطح به قطر ۲۸ و ۹۸ و به ضخامت ۱۰ میلیمتر تبدیل و مورد استفاده قرار گرفتند. نانورنگ مصرفی با نام SSR ۱۰۰ NAX از شرکت دانش‌بنیان نانو عایق آکسون تهیه گردید. مشخصات فیزیکی و شیمیایی این نوع رنگ قابل انتشار نمی‌باشد.


جدول ۱. نسبت وزنی ترکیبات مورد استفاده در مطالعه

شماره نمونه	ترکیب/ مواد	گچ (گرم)	آب (سی سی)	نانوذره سیلیکا (گرم)	پنبه هیدرولیز شده (گرم)
۱	نسبت آب و گچ*	۱۰۰	۱۰۰	-	-
۲	نسبت آب، گچ و نانو ذره	۹۰	۱۰۰	۱۰	-
۳	نسبت آب، گچ و پنبه هیدرولیز شده	۹۰	۱۰۰	-	۲
۴	نسبت آب، گچ، نانوذره و پنبه هیدرولیز شده	۹۰	۱۰۰	۸	۲

آب به مدت ۴۵ روز در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند. روکش نانویی به ضخامت ۱ میلیمتر، با استفاده از دستگاه ایرلس کراکو بنزینی ساخت کشور آمریکا انجام شد. نمونه‌های روکش شده جهت خشک شدن نانورنگ، به مدت یک روز در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند.

اندازه‌گیری ضریب جذب صوت

نمونه‌های تهیه شده جهت اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی به آزمایشگاه آکوستیک دانشگاه صنعتی شریف منتقل شدند تا نسبت به سنجش ضرایب جذب توسط لوله امیدانس مدل ۴۰۰۲ ساخت شرکت K&G کشور دانمارک اقدام گردد. اندازه‌گیری ضریب جذب صوت با استفاده از استاندارد ISO (۳-۹۸۰۳-۱)، امواج ایستا و توسط نرم افزار Real Time صورت گرفت (شکل ۱).



۱- ریل خط کشی شده ۲- ابراهه میکروفن ۳- لوله میکروفن ۴- جعبه بلندگو ۵- لوله اندازه‌گیری ۶- هلدنر نمونه ۷ و ۸- دستگاه تنظیم فرکانس ۹- مانیتور


شکل ۱. لوله امیدانس مدل ۴۰۰۲ و اجزای تشکیل دهنده آن جهت تعیین ضریب جذب صوتی.

نتایج


در این خصوص، نمونه حاوی گچ، نانوسیلیکا و پنبه هیدرولیز شده، در مقایسه با نمونه فاقد نانوسیلیکا و پنبه هیدرولیز شده، دارای ضریب جذب تقریباً مشابه بجز در فرکانس ۵۰۰۰ هرتز بودند. (نمودار ۲).

نمونه حاوی گچ، نانوسیلیکا، پنبه هیدرولیز شده و روکش شده با رنگ نانو در مقایسه با نمونه تهیه شده از گچ خالص در تمام

مقادیر ضریب جذب صوت در فرکانس‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ هرتز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد در فرکانس‌های مختلف مورد بررسی، نمونه ساخته شده از گچ و پنبه هیدرولیز در اکثر فرکانس‌ها ضریب جذب کمتری در مقایسه با نمونه فاقد پنبه هیدرولیز دارد (نمودار ۱).



نمودار ۲. مقایسه ضریب جذب صوتی گچ خالص، با گچ، نانوذره سیلیکا و پنبه هیدرولیز شده در فرکانس‌های مختلف.



نمودار ۱. مقایسه ضریب جذب صوتی گچ خالص، با گچ و پنبه هیدرولیز شده در فرکانس‌های مختلف.


با این وجود، در فرکانس‌های بالا (۵۰۰۰-۱۶۰۰ هرتز) ضریب جذب صوتی مناسبی از خود نشان دادند. نتایج مطالعه حاضر با مطالعات رنگ‌آور و همکاران که بر روی خاصیت جذب صوت تخته‌خرده‌چوب-گچ ساخته شده با ساقه کف و نانورس انجام شد (۱۶) هم‌خوانی دارد. مطالعه مذکور نشان داد که با افزایش فرکانس، ضریب جذب صوت افزایش می‌یابد؛ و با افزایش درصد کف، سختی کاهش یافته و جذب صوت افزایش می‌یابد. افزایش نانورس در ساخت تخته‌ها سبب افزایش سختی سطح تخته‌ها شده و ضریب جذب صوت را کاهش داده است. بیشترین مقدار جذب صوت را تخته‌های ساخته شده با ۶۰٪ کف و بدون استفاده از نانورس در فرکانس ۲۰۰۰ از خود نشان دادند. در مطالعه مابعلت استفاده توأم نانوذرات و الیاف پنبه، رفتار جذبی متفاوت شده است. همچنین نتایج مطالعه حاضر، با مطالعه نوربخش و همکاران در مورد تأثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته‌خرده‌چوب (۱۸) و نیز مطالعه پودینه‌پور و همکاران در مورد اثر ترکیب ضایعات کشاورزی (ساقه گندم و جو) و چوب صنوبر بر خواص صوتی تخته‌خرده چوب عایق (۱۹) هماهنگی دارد. داوی و همکارانش در بررسی ساختار سه لایه‌ای شامل دو لایه گچ و لایه داخلی از مواد چسبی ویسکوز به این نتیجه رسیدند که چنین طراحی برای ساختار گچ، شدیداً منجر به از بین رفتن صدا شده و در فرکانس‌های مختلف می‌تواند بهبود عملکرد را نشان دهد. همچنین نتایج بررسی تئوریک انتقال صدا از هوا و حفرات موجود پانل در فرکانس‌های مختلف حاکی از این بود که جذب صدا در تمامی فرکانس‌ها رخ داده و نیز استفاده از چسب‌های ویسکو الاستیک نسبت به چسب‌های معمولی اثربخشی بالاتری از خود نشان داد (۲۰). نتایج لی و همکاران در بررسی اثر اندازه سلول، دانسیته و وزن مولکولی بر میزان جذب صدا از فوم‌های پلی‌اورتان/نانوسیلیکا نشان داد که با افزایش حجم (مقدار) نانوسیلیکا، میزان ضریب جذب صدا از فوم‌های پلی‌اورتان/نانوسیلیکا در تمامی فرکانس‌ها افزایش می‌یابد. همچنین، با کاهش اندازه سلول و افزایش چگالی، میزان ضریب جذب صدا از فوم‌های پلی‌اورتان/نانوسیلیکا افزایش یافت (۱۷). به‌عنوان نکته اصلی می‌توان گفت که الزاماً نانوذرات باعث افزایش ضریب جذب در همه فرکانس‌ها نمی‌شوند و در مواد مختلف، این الگو متفاوت است.

نتیجه‌گیری

بررسی ضریب جذب صوتی نانوکامپوزیت متشکل از گچ، پنبه هیدرولیزشده، نانوذره سیلیکا و نانورنگ در فرکانس‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ هرتز با استفاده از روش امواج ساکن نشان داد ضریب جذب صوت مربوط به نمونه‌های متشکل از گچ، نانوسیلیکا، پنبه‌هیدرولیزشده و روکش شده با رنگ نانو در مقایسه با نمونه ساخته شده از گچ خالص در بیش از ۸۵٪ فرکانس‌ها کمتر بود. نکته مهم دیگر آنکه با افزایش فرکانس، ضریب جذب صوت نیز افزایش یافت.

فرکانس‌های مورد بررسی بجز فرکانس‌های ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ هرتز، ضریب جذب کمتری داشت (نمودار ۳).

از طرف دیگر، افزایش فرکانس از ۲۵۰ تا ۱۲۵۰ هرتز تأثیر چندانی در ضریب جذب نداشت. با این وجود، افزایش فرکانس از ۱۲۵۰ تا ۵۰۰۰ هرتز باعث افزایش ضریب جذب نمونه‌ها گردید. بیشترین ضریب جذب صوت را نمونه حاوی گچ، نانوسیلیکا و پنبه‌هیدرولیزشده در فرکانس ۵۰۰۰ هرتز و به میزان ۰/۴۶ دارا بود. حداکثر اختلاف ضریب جذب نمونه متشکل از گچ، نانوسیلیکا و پنبه‌هیدرولیزشده و روکش شده با رنگ نانو، در مقایسه با نمونه ساخته شده از گچ خالص در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز به میزان ۰/۱۷ بود. با این وجود بالاترین تفاوت ضریب جذب به میزان ۰/۴۳ و در فرکانس ۵۰۰۰ هرتز در نمونه محتوی گچ، نانوسیلیکا و پنبه‌هیدرولیز شده نسبت به نمونه دربردارنده گچ خالص رخ داد. لازم به ذکر است الزاماً نانوذرات باعث افزایش ضریب جذب در همه فرکانس‌ها نمی‌شوند و در مواد مختلف، این الگو متفاوت است.



نمودار ۳. مقایسه ضریب جذب صوتی گچ خالص، با گچ، پنبه‌هیدرولیزشده و روکش شده با نانورنگ در فرکانس‌های مختلف.

بحث

بنابر آنچه جستجوی ما نشان می‌دهد، مطالعه حاضر اولین تحقیق در زمینه طراحی و ساخت جاذب صوت بر پایه گچ و نانوذره سیلیکا در ایران و جهان می‌باشد. نتایج حاصل از تأثیر نانوذره سیلیکا و نانورنگ بر ضریب جذب صوت نشان داد که استفاده از نانوسیلیکا و نانورنگ باعث کاهش میزان جذب صوت می‌گردد. با توجه به اینکه نسبت سطح به حجم نانوذرات سیلیکا بسیار بالا می‌باشد در پر کردن خلل و فرج سطوح نمونه‌ها تأثیر بسزایی داشته و در نتیجه موجب بازتاب‌های امواج صوتی گردیده و مانع جذب آنها می‌شوند. نتایج فوق با مطالعه رنگ‌آور و همکاران که بر روی خاصیت جذب صوت تخته‌خرده‌چوب-گچ ساخته شده با ساقه کف و نانورس انجام شد (۱۶) هم‌خوانی دارد؛ اما با مطالعه لی و همکاران که با هدف تعیین ویژگی‌های جذب صوت فوم‌های نانوکامپوزیت پلی‌اورتان/نانوسیلیکا صورت گرفت (۱۷) مطابقت ندارد که این عدم تطابق بعلت متفاوت بودن ساختار مورد استفاده می‌باشد.

نتایج حاصل از ضریب جذب صوت در فرکانس‌های مورد بررسی نشان داد که تمامی نمونه‌های ساخته‌شده در فرکانس‌های پایین (۱۲۵۰-۲۵۰ هرتز) دارای ضریب جذب قابل ملاحظه‌ای نبودند.

15. Hwang SA, Gomez MI, Sobotova L, Stark AD, May JJ, Hallman EM. Predictors of hearing loss in New York farmers. *American journal of industrial medicine*. 2001;40(1):23-31.
16. Ranavar H pMHQS-RoWaPS. Evaluation of Sound Absorption Property of Particleboard-Gypsum Made With Jute Stems and Nanoclay. *Wood and Paper Science Research of Iran*. 2014 (3):434 - 42.
17. Lee J, Kim GH, Ha CS. Sound absorption properties of polyurethane/nano-silica nanocomposite foams. *Journal of applied polymer science*. 2012;123(4):2384-90.
18. Noorbakhsh A. The effect of frequency on the absorption coefficient of sound insulation particleboard. *Wood and Paper Science Research, Research Institute of Forests and Rangelands*. 2001;3:230.
19. Poudinehpour M, Ebrahimi Gh, tajvidi M, Charmahali M, Ramtin A. The effects of two kinds of agricultural wastes (wheat and barely straws) on nrc% of aspen particleboards. *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research*. 2006;21(2):61-9.
20. Davy JL, Phillips TJ, Pearse JR. The damping of gypsum plaster board wooden stud cavity walls. *Applied Acoustics*. 2015;88:52-6.

سپاس‌گزاری

این مقاله حاصل بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا نجیمی به راهنمایی دکتر ابوالفضل برخوردار و دکتر علی جبالی می‌باشد. نویسندگان لازم می‌دانند که از کارکنان و کارشناسان آزمایشگاه‌های پژوهش یزد و آکوستیک دانشگاه صنعتی شریف که امکان اجرای این مطالعه را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی نمایند.

منابع

1. CW. D. Environmental engineering. ed N-YMHCr, editor 1998.
2. EF. S. Urban traffic pollution. London:WHO. 1999:71-88.
3. Barbosa ASM, Cardoso MRA. Hearing loss among workers exposed to road traffic noise in the city of São Paulo in Brazil. *Auris Nasus Larynx*. 2005;32(1):17-21.
4. Labor USDo. Occupational Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2003 2015. Available from: <http://www.osha.gov/Publications/osha3151.html>.
5. R. D. Economic comparison for hearing loss. *Occup Med State Rev*. 1995;10(22):663-8.
6. Ologe F, Olajide T, Nwawolo C, Oyejola B. Deterioration of noise-induced hearing loss among bottling factory workers. *The Journal of Laryngology & Otology*. 2008;122(08):786-94.
7. Pouryaghoub G, Mehrdad R, Mohammadi S. Interaction of smoking and occupational noise exposure on hearing loss: a cross-sectional study. *BMC Public Health*. 2007;7(1):1.
8. Palmer K, Griffin M, Syddall H, Coggon D. Cigarette smoking, occupational exposure to noise, and self reported hearing difficulties. *Occupational and environmental medicine*. 2004;61(4):340-4.
9. Palmer K, Griffin M, Syddall H, Davis A, Pannett B, Coggon D. Occupational exposure to noise and the attributable burden of hearing difficulties in Great Britain. *Occupational and environmental medicine*. 2002;59(9):634-9.
10. Sarmadi nahri A, ed. KMs. All of the reference materials. tehran: mobtakeran; 2009.
11. Nassiri P, Golbabaee F, Ahmadi-Assour A, Nouri K. Combined effects of noise and toluene on hearing of workers in shoe-making industry in Tehran, 1999. *Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research*. 2003;1(2):55-62.
12. Shakhathreh FM, Abdul-Baqi KJ, Turk M. Hearing loss in a textile factory. *Saudi medical journal*. 2000;21(1):58-60.
13. Ahmed H, Dennis J, Badran O, Ismail M, Ballal S, Ashoor A, et al. Occupational noise exposure and hearing loss of workers in two plants in eastern Saudi Arabia. *Annals of Occupational Hygiene*. 2001;45(5):371-80.
14. Atmaca E, Peker I, Altin A. Industrial noise and its effects on humans. *Polish Journal of Environmental Studies*. 2005;14(6):721-6.

EFFECT OF SILICA NANOPARTICLES AND NANO-DYE ON ACOUSTIC ABSORPTION RATE OF NANO-COMPOSITE BASED ON HYDROLYSED COTTON AND GYPSUM

Najimi MR¹, Barkhordari A², Hekmatimoghaddam S³, Kouhnavard B⁴, Jebali A⁵

¹MSc of Occupational Health Engineering, Marvdasht Health Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

²PhD, Department of Occupational Health Engineering, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

³PhD, Department of Laboratory Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

⁴Instructor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran

⁵MSc, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

Abstract

Introduction: Exposure to impermissible noise in the workplace is one of the most common occupational hazards and may cause hearing loss. One way to control industrial noise is by acoustic absorbers. Nanoparticles can be used to composite materials. We aimed to design acoustic panels based on gypsum, silicon oxide nanoparticles, hydrolysed cotton and nano-dye, as well as to compare their sound absorbance at various frequencies.

Materials and Methods: The nanocomposite consisting of gypsum, hydrolyzed cotton, silica nanoparticles and nano-dye was prepared by simple mixing and heat treatment, and then its sound absorption coefficient was investigated. The absorption coefficient was evaluated at frequencies of 250 to 5000 Hz using static waves and in accordance with ISO 9803-1.

Results: Maximum difference of the absorption coefficient was 10% at 2500 Hz, and it was related to a sample consisting of gypsum, nanosilica, hydrolysed cotton, and nano-dye, compared to a pure plaster sample. The highest absorption coefficient (0.46) of the sample was from gypsum, nanosilica and hydrolysed cotton at the frequency of 5000 Hz.

Conclusion: The results of this study showed that the absorption coefficient was increased with increasing frequency, but decreased by adding nanoparticles and nano-dye.

Key words: Sound Absorption Coefficient, Nanosilica, Nano-dye, Plaster, Hydrolysed Cotton

*Corresponding author:

Tel: +989390348478.

Email: alijebal2011@gmail.com

Received: 2016.04.30

Accepted: 2016.06.02