

نانو حسگرهای گازی برای آشکارسازی مواد منفجره

مصطفی نجفی^{۱*}، امین اعظم باغبانان^۲

تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

*E-mail: mnajafi2000@yahoo.com

(تاریخ وصول: ۹۰/۷/۴، تاریخ پذیرش: ۹۰/۹/۱۲)

چکیده

آشکارسازی مواد منفجره همواره به دلالتی مانند فشار بخار کم، استفاده از ترکیبات انفجاری جدید، پنهان بودن مواد منفجره و شیوه‌های جدید به کارگیری با چالش‌هایی روبرو است. نانو حسگرها با افزایش حساسیت و گزینش‌پذیری و توانایی عمل در حالت‌های مختلف، پتانسیل گسترش تعداد زیادی حسگر برای آشکارسازی را در اختیار می‌گذارند. در این مقاله ضمن بحث در خصوص دلایل نیاز به آشکارسازهای بسیار حساس مواد منفجره، پیشرفت‌های انجام گرفته اخیر در زمینه توسعه حسگرهای توانمند شده با نانو فناوری شامل حسگرهای مقاومت شیمیایی مبتنی بر نانوذرات طلای عامل‌دار، نانوکامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله‌های کربنی، نانو حسگرهای گازی مبتنی بر نانو ذرات یا نانو لوله‌های اکسیدهای فلزات نیمه هادی و حسگرهای نانوالکترومکانیکی معرفی شده و کارایی و مزایای این حسگرها برای آشکارسازی مقادیر کم مواد منفجره بررسی شده است.

واژه‌های کلیدی: آشکارسازی، نانو حسگر، حسگر گاز، نانو فناوری، مواد منفجره.

۱- مقدمه


مواد منفجره دارای فشار بخارهای بسیار پایین هستند، مولکول‌های آنها نمی‌توانند در زمانی معقول در یک مکان مشخص جمع شده و اثراتی قابل کشف و ردیابی داشته باشند، این مطلب مشکل آشکارسازی مواد منفجره را بسیار جدی تر می‌سازد [۱]. به همین دلایل، آشکارسازی و اندازه‌گیری مقادیر کم بخارات مواد منفجره و توسعه روش‌های نوین در این زمینه یکی از موضوعات مهم و مورد

تحقیق در زمینه آشکارسازی مواد منفجره با توجه به موج رو به گسترش استفاده از مواد منفجره در حملات تروریستی سبب شده است تا دستگاه‌های امنیتی در سراسر جهان با آشکارسازی مواد منفجره پنهان در وسایل شخصی، بسته‌های پستی، وسایل نقلیه و هواپیما به عنوان یک چالش اصلی مواجه باشند. با توجه به اینکه اغلب


۱- دانشیار

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه


می‌دهد. پل بین نانو لوله‌های چف و اتصال خ رار به واسطه تعویض یون انجام گرفته (واکنش ۱) روی سطح نانو لوله‌های چف برقرار شده و آشکارسازی خ رار با استفاده از این آرایه‌های حسگری بوسیله سامانه‌ای که در شکل ۳ نشان داده شده است، انجام می‌گیرد. واکنش ۱



یک ماده منفجره دست ساز و بسیار قوی در عملیات‌های تروریستی در برخی کشورها به کار گرفته شده است. این ماده به آسانی تهیه می‌شود و از این رو تشخیص آن از اهمیت زیادی برخوردار است. روشی برای آشکارسازی بخارات خ رار بر مبنای اتصال خ رار به یون‌های فلزی و خواص نیمه‌رسانای آرایه‌هایی از نانو لوله‌های چف توسعه داده شده است [۲۳]. شکل ۲ شمایی از این مفهوم را نشان



شکل ۲- شمایی از فرایند حساس شدن نانو لوله‌ها با ²⁺Zn²⁺ کثف و کوردینه شدن اکسیژن‌های خ رار با یون‌های روی [۲۳].



شکل ۳- سامانه آزمایشگاهی برای آشکارسازی خ رار [۲۳].

اندازه‌گیری می‌شود. پاسخ حسگر در غیاب بخارات خ رار در حدود 10^{-8} تا 10^{-9} آمپر است، اما هنگامی که بخارات خ رار در شرایط

این نانو حسگر به یک پتانسیو استا متصل است و با اعمال پتانسیلی حدود ۰/۵ ولت، جریان پاسخی ایجاد می‌گردد که توسط دستگاه


گازی ساخته شده با نانو لوله‌های کربنی در دمای اتاق کار می‌کنند [۲۴]. با این وجود به دلیل حساسیت پایین کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. پلیمرهای رسانا گروه مهم و جالب توجهی از رساناهای آلی برای دستگاه‌های الکترونیکی مولکولی می‌باشند. پلی‌انیلین (پایخ) یکی از رایج‌ترین پلیمرهای رساناست که به دلیل تهیه آسان، هزینه‌ی پایین تولید، پایداری محیطی بالا و هدایت الکتریکی به طور نسبی پایدار مورد توجه قرار گرفته است. با تلفیق خواص ویژه نانو لوله‌های کربنی و پلیمرهای رسانا و تهیه کامپوزیتی از این دو ترکیب (پایخ-لرچس)، نوعی حسگر گازی مقاومت شیمیایی حساس به بخارات مواد منفجره توسعه یافته است [۲۵]. شکل ۴ شمایی کلی از مکانسیم پاسخ نانو حسگر به بخارات آلی فرار (بخارات مواد منفجره) را نشان می‌دهد.

آزمایشگاهی مشابه از حسگر عبور داده می‌شود تغییر تندی در جریان در حدود 10^{-3} تا 10^{-1} آمپر مشاهده می‌شود که نشان دهنده‌ی حساس بودن سامانه به بخارات خ رار می‌باشد. این آرایه حسگری می‌تواند هم به عنوان یک دستگاه کوچک دستی و هم به صورت سامانه‌های قابل حمل بزرگتر برای کاربردهای نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد [۲۳].

۲-۴- نانو حسگر مقاومت شیمیایی کامپوزیتی

MWNTs-PANI

نانو لوله‌های کربنی (لرچس) به دلیل خواص منحصر به فرد مانند هدایت الکتریکی، انعطاف‌پذیری و سازگاری با انواع مواد آلی و معدنی به عنوان موادی با کاربردهای چندگانه مطرح شده‌اند. حسگرهای




شکل ۴- مدل ساختاری پایخ-لرچس و چگونگی ایجاد پاسخ [۲۵].

هادی و نهایتاً کاهش رسانایی یا افزایش مقاومت فیلم پلیمری می‌باشد. مقاومت نمونه‌های فیلم حسگری در مقابل غلظت‌های 10^{-3} ، 10^{-2} ، 10^{-1} و 10^0 بخارات مواد منفجره شامل پیکریک اسید، دی نیترتولون و تری نیترتولون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ترکیبی از ۱٪ وزنی لرچس و ۵ و ۱۰٪ وزنی پایخ، فیلم‌های پلیمری با حساسیت بالا، گزینش‌پذیری عالی، ثبات و پایداری زیادی برای بخارات پایخ و رحپ فراهم کرده است. حد تشخیص این نانو حسگر حساس به بخار در حد 10^{-3} و 10^{-2} زمان-پاسخ آن حدود چند ثانیه می‌باشد. به طور کلی نتایج این مقاله نشان داده است که آشکارسازی برخی از مواد منفجره توسط نانو کامپوزیت پلیمری پایخ-لرچس با روش الکتریکی امکان‌پذیر است [۲۵].

نانو حسگر مقاومت شیمیایی در این تحقیق شامل یک میکرو الکتروود شانه‌ای دارای ۱۲ جفت از الکتروود طلا بر روی بستری از جفد می‌باشد که توسط نانو کامپوزیت پایخ-لرچس پوشش داده شده و تغییرات مقاومت آن در حضور بخارات مواد منفجره اندازه‌گیری می‌شود. همان طور که در شکل ۴ ملاحظه می‌شود، یک سری شبکه‌های هادی در داخل فیلم نانو کامپوزیت پلیمری وجود دارد. زمانی که فیلم پلیمری در معرض بخارات مواد منفجره قرار می‌گیرد، مولکول‌های آنالیت روی فیلم پلیمری جذب سطحی می‌شوند. پیوند هیدروژنی اکسیژن گروه نیتر و مولکول‌های مواد منفجره با هیدروژن‌های زنجیره‌های پلی‌انیلین باعث تورم فیلم پلیمری شده که نتیجه آن افزایش حجم فیلم پلیمری، تغییر فاصله بین شبکه‌های

۲-۵- حسگرهای نانوالکترومکانیکی



شکل ۵- نمایی از مدهای عملیاتی ریزتیرکها، (الف) مد استاتیکی، (ب) مد دینامیکی و (ج) مد حرارتی [۲۷].

اخیراً آشکارسازی مقادیر 10^{-3} تا 10^{-10} گرام پنتااریتول تترانیترات (ح ریخ) و هگزاهیدرو-۱-۳ و ۵-تری آزین (سپد) در طی ۲۰ ثانیه توسط ریزتیرک سیلیکونی انجام شده است. لایه نازکی از طلا روی سطح ریزتیرک سیلیکونی قرار دارد که توسط لایه‌ای از مرکاپتو بنزوئیک اسید^۸ (۴ اب چ) به روش خود تجمعی^۹ اصلاح شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد آشکارسازی مستقیم سپد و ح ریخ در حد 10^{-6} و در مدت چند ۱۰ ثانیه امکان‌پذیر است و می‌توان بر این اساس دستگاه‌های قابل حمل بسیار حساس و گزینش‌پذیری برای آشکارسازی بخارات این مواد منفجره طراحی نمود [۲۸].

نوعی دیگری از نانو حسگر الکترومکانیکی بر اساس مد عملیاتی حرارتی برای آشکارسازی بخارات مواد منفجره توسط محققین آزمایشگاه ملی آک ریچ^{۱۰} در حال توسعه است [۲۹]. در این حسگر یک ریزتیرک با یک فیلم فلزی پوشش داده شده و ترکیبی دو فلزی را تشکیل می‌دهد که به تغییرات دما بسیار حساس است (شکل ۶). در این سامانه، هوای شامل بخارات مواد منفجره به درون اتاقکی که ریزتیرک در آن قرار دارد کشیده می‌شود. طی نمونه برداری مولکول‌های بخار مواد منفجره روی سطح ریزتیرک که قبلاً تا دمای بالا بوسیله یک سامانه ویژه حرارت داده شده جذب سطحی می‌شوند. به دلیل دمای گرمی پایین ریزتیرک می‌توان آنرا طی چند ثانیه تا چند صد درجه سانتی‌گراد حرارت داده و تا دمای اتاق سرد کرد. چون ریزتیرک قبلاً حرارت داده شده، مولکول‌های جذب سطحی شده‌ی ماده منفجره متحمل سوختن (نانو انفجار) می‌شوند و سبب تغییر و

در ادامه توسعه سامانه‌های میکروالکترومکانیکی^۱ (ذ چ چ) روش نسبتاً جدید دیگری برای آشکارسازی مقادیر کم بخارات مواد منفجره، استفاده از سامانه‌های نانوالکترومکانیکی^۲ (ذ چ چ) می‌باشد. انتظار می‌رود سامانه‌های نانوالکترومکانیکی (ذ چ چ) با استفاده از فرایندهای ساخت بالا به پایین، عملکرد فیزیکی بهتری برای انواع مشخصی از مبدل‌های علائم نشان دهند [۲۶]. ریزتیرک‌ها^۳ به عنوان یکی از سامانه‌های مبتنی بر ذ چ چ و ذ چ چ اساس دسته‌ی نسبتاً جدیدی از حسگرهای گازی و مایع را تشکیل می‌دهند. ریزتیرک قطعه‌ای بسیار نازک است که یک انتهای آن به تکیه‌گاه متصل است و ضخامتی کمتر از یک میکرومتر دارد. ریزتیرک‌ها معمولاً از سیلیکون، سیلیکون نیتريد و یا سیلیکون اکسید ساخته می‌شوند. در سال‌های اخیر ریزتیرک‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌هایی از قبیل حساسیت گرمی بالا، اندازه بسیار کوچک، دقت بالا، برگشت‌پذیری خوب در میکروسکوپ نیروی اتمی^۴ (چ ا)، میکروروبات‌ها، اندازه‌گیری سرعت امواج صوتی، اسکنر نوری، تصویربرداری از زمین، ذخیره‌سازی داده‌ها، حسگر سیالات، حسگرهای شیمیایی و حسگرهای نانومکانیکی برای آشکارسازی واکنش‌های شیمیایی و بیوشیمیایی در هر دو فاز گازی و مایع، استفاده شده‌اند. ریزتیرک‌ها دارای سه مد عملیاتی مختلف، استاتیکی، دینامیکی و حرارتی می‌باشند که در شکل ۵ نشان داده شده‌اند. حسگرهای مبتنی بر ریزتیرک می‌توانند در محیط‌های مختلف از قبیل، خلا، هوا و مایعات عمل کنند. مزیت‌های مهم این حسگرها، اندازه بسیار کوچک، زمان پاسخ بسیار کم و حساسیت بالا می‌باشد [۲۷].


این نوع از نانو حسگرها به دو نوع دارای گیرنده^۵ و بدون گیرنده^۶ طبقه‌بندی می‌شوند. حسگرهای بدون گیرنده بر اساس اندازه‌گیری خواص فیزیکی، ترمودینامیکی، شیمیایی یا نوری عمل می‌کنند. حسگرهای دارای گیرنده به دلیل یک برهم‌کنش خاص بین مولکول گیرنده و آنالیت (مواد منفجره) دارای گزینش‌پذیری بهتری هستند.

۱- کتلام لغ- لایخ- ۷
 ۲- فک به کتلام لغ- ک- ۸
 ۳- لغ لغ- ۹
 ۴- کتلام لغ- کتلام لغ- ۱۰
 ۵- کتلام لغ- کتلام لغ- ۱۰
 ۶- کتلام لغ- کتلام لغ- ۱۰

۱- کتلام لغ- کتلام لغ- ۱
 ۲- کتلام لغ- کتلام لغ- ۲
 ۳- لغ لغ- ۳
 ۴- کتلام لغ- کتلام لغ- ۴
 ۵- کتلام لغ- کتلام لغ- ۵
 ۶- کتلام لغ- کتلام لغ- ۶

به عنوان مثال اگر **رح** حضور داشته باشد وقتی ریزتیرک تا ۵۷۰ درجه سانتی‌گراد حرارت داده شده و به مدت ۰/۱ ثانیه در این دما نگه داشته شود یک انفجار کوچک صورت می‌گیرد که بیانگر حضور **رح** است. با توسعه این سامانه حساسیتی در دامنه چندم‌گگ برای آشکارسازی **رح** حاصل می‌شود.

انحراف زیاد و ناگهانی تیرک می‌گردند، که به عنوان پاسخ حسگر قابل ثبت است. این ریزتیرک‌های سیلیکونی یک دهم موی انسان پهنا دارند و یک دیود نوری، نیروهای بسیار کوچک ایجاد شده توسط نانو انفجارهای القا شده توسط حرارت را تشخیص می‌دهد. افزایش خطی دمای ریزتیرک نسبت به زمان اجازه تشخیص مواد منفجره مختلف را مطابق با دمای احتراق آنها نشان می‌دهد.



شکل ۶- طرح شماتیک آشکارسازی با سامانه ریزتیرک مبتنی بر نانو انفجار [۱۱].

انتهای هر چرخه کاری به طور خود به خودی تمیز می‌گردد. همچنین این روش به صورت بالقوه قابلیت کوچک سازی را دارد. اثرات القایی- جذب سطحی- مولکولی، فرصت‌های بی نظیری را برای اندازه‌گیری مقادیر کم مواد منفجره ارائه می‌دهد. حسگرهای نانوالکترومکانیکی مبتنی بر ریزتیرک‌ها که بر اساس جذب سطحی عمل می‌کنند [۳۲-۳۴] می‌توانند برای آشکارسازی مقادیر کم بخارات مواد منفجره نیز به کار روند. در این روش وقتی ریزتیرک در معرض بخارات مواد منفجره قرار می‌گیرد، مولکول‌های مواد منفجره بر روی سطح ریزتیرک جذب سطحی می‌شوند، اگر جذب سطحی مولکولی به یک طرف ریزتیرک محدود شود، ریزتیرک به خاطر نیروهای جذب سطحی متحمل خمش می‌شود. ریزتیرک با ثابت‌های فنری بسیار پایین (بسامد هم‌نوا^۳ پایین) برای مد عملیاتی خمش حساسیت

نوعی دیگری از نانو حسگرهای مبتنی بر ریزتیرک بدون پوشش برای آشکارسازی **رح** به واسطه جرم حرارتی^۱ کم ریزتیرک بر اساس فرایندهای حرارتی بنا نهاده شده است [۳۰ و ۳۱]. هنگامی که ریزتیرکی که مواد منفجره‌ی روی آن جذب سطحی شده با سرعت 10^5 (پ^۵) حرارت داده می‌شود، ماده‌ی منفجره متحمل سوختن و تجزیه می‌شود. حرارت دادن ریزتیرک در چنین سرعت بالایی، بوسیله‌ی عبور یک جریان پالسی از ریزتیرک (ن ۱۰ تا ۱۰۰) کامل می‌گردد. در طی حرارت دادن، دمای ریزتیرک از دمای اتاق تا نزدیک (پ^۵) ۵۰۰ افزایش می‌یابد. خمش تفاضلی ریزتیرک با و بدون ماده‌ی منفجره‌ی جذب سطحی شده، منجر به یک پاسخ مربوط به سوختن^۲ از **رح** می‌گردد. میزان حساسیت ۴۰ پیکو گرم برای حسگرهای ریزتیرکی مبتنی بر سوختن **رح** بدست آمده است. در این روش، ریزتیرک در

