

## نرم‌کننده‌های پُرانرژی جدید در پیشراندهای تفنگی

علیرضا زارعی<sup>۱</sup>، احد جهانیان<sup>۲</sup>

تهران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

\*E-mail: zarei1349@gmail.com

( تاریخ وصول: ۹۰/۳/۲۱، تاریخ پذیرش: ۹۰/۹/۱۹ )

### چکیده

نرم‌کننده‌ها به عنوان یکی از اجزاء کلیدی در پیشراندهای تفنگی، نقش مهمی را در کنترل خصوصیات بالستیکی و مکانیکی پیشرانه بازی می‌کنند. توسعه پیشراندهای تفنگی جدید، نیازمند درک رفتار و اثر نرم‌کننده‌های پُرانرژی می‌باشد. امروزه در سراسر جهان تلاش‌های زیادی برای سنتز و کاربرد نرم‌کننده‌های پُرانرژی به منظور تامین نیازمندی‌های بالستیکی مورد نظر، در حال انجام است. حاصل چنین تلاش‌هایی، به تولید نرم‌کننده‌های پُرانرژی بر پایه گروه های نیترو، نیتراتو، فلوئورو نیترو، فلوئورو آمینو و آزیدو منجر شده است. این نرم‌کننده‌ها استحکام مکانیکی و انرژی مورد انتظار را در پیشراندهای تفنگی با هدف تامین بالستیک مورد نیاز فراهم می‌کنند. در این مقاله در ابتدا به اختصار مفاهیمی نظیر دمای انتقال شیشه ای شدن و مهاجرت نرم‌کننده‌ها تشریح شده و سپس برخی از نرم‌کننده‌های جدید مورد استفاده در پیشراندهای تفنگی نظیر  $BDNPA/F$ ،  $NF$ ،  $BU-NENA$ ،  $DANPE$  و  $DNDA57$  معرفی می‌شود و اثر این نرم‌کننده‌ها بر خصوصیات بالستیکی و دیگر خصوصیات پیشراندهای تفنگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

**واژه‌های کلیدی:** نرم‌کننده پُرانرژی، پیشرانه تفنگی، خصوصیات بالستیکی، ۵۷ لیچ پ.

### ۱- مقدمه

جنبشی بالا مورد نیاز است، فراهم می‌کنند. سرعت پرتابه به سرعت تولید گاز که خود به مقدار انرژی شیمیایی آزاد شده وابسته است، بستگی دارد [۱]. تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که نیازمندی‌های بالستیکی پیشراندهای تفنگی برای استفاده در مهمات شامل

امروزه در ترکیب پیشراندهای تفنگی، به طور گسترده‌ای از اجزاء پُرانرژی در فرمولاسیون‌های پیشرانه استفاده می‌شود. پیشراندهای تفنگی مقادیر زیادی از گاز را که برای پیشراندهای پرتابه‌های با انرژی

۱- دانشیار شیمی تجزیه  
۲- کارشناس ارشد پیشرانه

موارد زیر است [۲]:

- افزایش ثابت نیرو برای نایل شدن به بالاترین سرعت دهانه ممکن؛
  - دمای شعله پایین به منظور به حداقل رساندن سایش لوله تفنگ؛
  - نمای سرعت سوزش پایین ( $\alpha < 1$ )، به منظور تامین ایمنی تفنگ؛
  - ضریب خطی سرعت سوزش مناسب (ع<sup>۱</sup>/چ<sup>۱</sup>/ک<sup>۱</sup> < 0/۱۵،  $\beta$ )، به منظور قابلیت بارگذاری تفنگ<sup>۱</sup>، سهولت تولید و عملکرد سازگار در پیشرانه؛
  - حساسیت پایین؛
  - پایداری گرمایی بالا؛
  - خصوصیات مکانیکی (درصد تراکم<sup>۲</sup> و استحکام کششی<sup>۳</sup>) مطلوب.
- با توجه به موارد ذکر شده، به منظور پرتاب پرتابه‌های پیشرفته با سرعت دهانه بالا، توسعه و تولید پیشراندهای تفنگی با قابلیت‌های ویژه اجتناب ناپذیر است. از این منظر، تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان بر روی بهبود خصوصیات پیشراندها با استفاده از اجزاء جدید پُرانرژی در حال انجام است. نرم‌کننده‌ها یکی از اجزاء مهم پیشراندهای تفنگی می‌باشند. سابقه استفاده از نرم‌کننده‌ها در فرمولاسیون پیشراندهای تفنگی به گذشته‌های دور بر می‌گردد. نرم‌کننده‌ها در کنترل خصوصیات مکانیکی پیشراندهای تفنگی نقش اساسی بازی می‌کند [۳]. اساساً نرم‌کننده‌ها به دو شکل جامد یا مایع می‌باشند، از نرم‌کننده‌های مایع می‌توان به دی اکتیل فتالات<sup>۴</sup> (خ<sup>۴</sup>د<sup>۴</sup>)، دی بوتیل فتالات<sup>۵</sup> (خ<sup>۵</sup>ب<sup>۵</sup>)، دی اکتیل آدیپات<sup>۶</sup> (ا<sup>۶</sup>ح<sup>۶</sup>) و غیره اشاره کرد. به علاوه از نرم‌کننده‌های جامدی مانند کافور<sup>۷</sup> و دی نیترو تولوئن به طور گسترده‌ای در فرمولاسیون پیشراندهای تفنگی متداول استفاده می‌شود. علاوه بر نیترو گلیسرین که به عنوان نرم‌کننده پُرانرژی شناخته می‌شود و هنوز هم به طور گسترده‌ای در فرمولاسیون پیشراندها استفاده می‌شود، تلاش‌های زیادی برای توسعه نرم‌کننده‌های جدید پُرانرژی انجام شده است. نرم‌کننده‌های با گروه‌های پُر انرژی نظیر نیترو، نیتراتو، فلئورو آمینو، فلئورو نیترو، آزیدو و غیره حاصل چنین تلاش‌هایی است. مطالعات محققین نشان می‌دهد

که این نرم‌کننده‌ها موجب افزایش انرژی در پیشراندهای تفنگی می‌شود [۴]. با توجه به تفاوت محیط بالستیک داخلی در پیشراندهای تفنگی و موشکی، به نظر می‌رسد برای پژوهشگران و علاقمندان حوزه پیشراندهای تفنگی، اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه نرم‌کننده‌های پُرانرژی جدید و بررسی نقش این نرم‌کننده‌ها در بهبود خصوصیات بالستیکی و دیگر خصوصیات پیشراندهای تفنگی ضروری است. در این مقاله چند نرم‌کننده جدید مورد استفاده در پیشراندهای تفنگی معرفی شده و سپس اثر این نرم‌کننده‌ها بر خصوصیات بالستیکی و دیگر خصوصیات پیشراندهای تفنگی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به نقش این نرم‌کننده‌ها در فرمولاسیون پیشراندهای تفنگی، نظر به اهمیت مفاهیمی همچون دمای انتقال شیشه‌ای<sup>۸</sup> ( $T_g$ ) و مهاجرت نرم‌کننده‌ها، این مفاهیم به اختصار شرح داده شده می‌شوند.

## ۲- دمای انتقال شیشه‌ای

یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با نرم‌کننده‌ها دمای انتقال شیشه‌ای در پلیمر است. این دما یکی از مهم‌ترین رفتارهای پلیمر است، که ضمن عبور از حالت جامد به مایع اتفاق می‌افتد. تمامی پلیمرها در یک محدوده از دما و در یک دمای خاص ناگهان برخی از خواص فیزیکی شان تغییر می‌کند، از جمله این که پلیمر هر خصیلتی داشته باشد به یک جسم سخت و شکننده تبدیل می‌شود، این دما را دمای انتقال شیشه‌ای گویند [۵]. در پیشراندها نیز رفتار مکانیکی پیشرانه ممکن است در دمای پایین تغییر کند، زیرا تغییرات ساختاری در بایندر اتفاق می‌افتد. در دمای انتقال شیشه‌ای تغییر و تبدیل مهمی در تحرک و پویایی زنجیرهای پلیمری اتفاق می‌افتد، بنابراین با حضور نرم‌کننده در پیشرانه دمای انتقال شیشه‌ای پلیمر نیز تغییر می‌کند. به علاوه بهبود ویسکوزیته و دمای انتقال شیشه‌ای شدن نرم‌کننده، موجب بهبود فرآیند پیشرانه و ایجاد خصوصیات مکانیکی مطلوب در پیشرانه خواهد شد [۶]. شکل (۱) اثر کاهش دمای انتقال شیشه‌ای با

۱- ع<sup>۱</sup>ک<sup>۱</sup>ع<sup>۱</sup> - ۲

۲- ع<sup>۲</sup>ک<sup>۲</sup>ع<sup>۲</sup> - ۳

۳- ع<sup>۳</sup>ک<sup>۳</sup>ع<sup>۳</sup> - ۴

۴- ع<sup>۴</sup>ک<sup>۴</sup>ع<sup>۴</sup> - ۵

۵- ع<sup>۵</sup>ک<sup>۵</sup>ع<sup>۵</sup> - ۶


۱- ع<sup>۱</sup>ک<sup>۱</sup>ع<sup>۱</sup> - ۲

۲- ع<sup>۲</sup>ک<sup>۲</sup>ع<sup>۲</sup> - ۳

۳- ع<sup>۳</sup>ک<sup>۳</sup>ع<sup>۳</sup> - ۴

۴- ع<sup>۴</sup>ک<sup>۴</sup>ع<sup>۴</sup> - ۵

۵- ع<sup>۵</sup>ک<sup>۵</sup>ع<sup>۵</sup> - ۶



شکل ۲- مقایسه رفتار مهاجرت دو نرم‌کننده ح ر ب و ح یخ [۷].


#### ۴- نرم‌کننده‌های پرانرژی جدید در پیشرانده‌های

##### تفنگی

#### ۴-۱- نرم‌کننده بیس (۲،۲- دی نیترو پروپیل استال / فرمال) <sup>۶</sup> BDNPA/F

این نرم‌کننده مخلوطی (۵۰/۵۰) از بیس (۲،۲- دی نیترو پروپیل استال) <sup>۵</sup> و بیس (۲،۲- دی نیترو پروپیل فرمال) <sup>۶</sup> تشکیل شده است. این نرم‌کننده کاربرد گسترده‌ای در فرمولاسیون‌های پیشرانده‌های تفنگی پرانرژی دارد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، این نرم‌کننده در پیشرانده تفنگی جهت تانک ۹۰۰ چ به کار برده شده است. در پیشرانده تفنگی با آسیب‌پذیری پایین (۱ ژج) و مواد منفجره بر پایه سچت غیرحساس (۳-۲ س ا خ) از این نرم‌کننده استفاده می‌شود. همچنین در تفنگ دریایی آمریکایی ۵۴" نیز از این نرم‌کننده استفاده شده است. این نرم‌کننده برای اتکتیک‌های با نقطه ذوب پایین استفاده می‌شود، به این معنی که در دمای پایین قابل استفاده است. ساختار نرم‌کننده / ا خ پ ب در شکل (۳) نشان داده شده است. با وجود مزایای فراوان نرم‌کننده / ا خ پ ب، متاسفانه این نرم‌کننده تحت شرایط مختلف به عنوان مثال دمای بالاتر از ۷۴° و شوک‌های بالا ناپایدار است [۸].

افزایش درصد نرم‌کننده را برای چند نرم‌کننده مختلف نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، با افزایش مقدار نرم‌کننده، دمای انتقال شیشه‌ای کاهش می‌یابد، به علاوه برخی از نرم‌کننده‌ها در کاهش دمای انتقال شیشه‌ای موثرتر از دیگر نرم‌کننده می‌باشند.



شکل ۱- ارتباط بین مقدار نرم‌کننده و <sup>۶</sup> [۶].

#### ۳- مهاجرت در نرم‌کننده‌ها

مهاجرت نرم‌کننده‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در سیستم باینده‌های پرانرژی در فرمولاسیون‌های مواد منفجره و پیشرانده‌ها با آن مواجه می‌باشیم. به عنوان مثال برخی از نرم‌کننده‌ها نظیر (فروسن) <sup>۱</sup> و مشتقات فروسن) تمایل به اکسید شدن و مهاجرت به سطح پیشرانده دارند و برخی اوقات هم متضاد می‌شوند. مهاجرت نرم‌کننده‌ها باعث بی‌نظمی در احتراق می‌شود، زیرا تمایل مولکول‌های نرم‌کننده به مهاجرت یا تبخیر شدن به خارج از ترکیب پیشرانده در طول ذخیره و نگهداری موجب تغییرات شیمیایی می‌شود [۷]. شکل (۲) کاهش وزن نرم‌کننده پلی‌گلیسیدیل نیترات <sup>۲</sup> (ح یخ) با وزن مولکولی پایین و ۶،۴،۲- بوتان تری‌ال تری نیترات <sup>۳</sup> (ح ر ب) برحسب زمان را در میانگین خلاء (۰/۲) نشان می‌دهد.

۴- قع کلاخ / قع غ مع (قه گلاگام قع ۲، ۲- ا ب) - ۴  
 ۵- قع غ مع (قه گلاگام قع ۲، ۲- ا ب) - ۵  
 ۶- قع کلاخ (قه گلاگام قع ۲، ۲- ا ب) - ۶  
 ۷- گف کف کع هف قع غ مع گج - ۷



۱- کج لادغ - ۱  
 ۲- غ مع کقه غ مع قع گج - ۲  
 ۳- غ مع قع کلاخ قع مع - ۳

(۲ ح-د) و نیتروآمین (۲ ح-ح-) می‌باشد. امروزه از این نرم‌کننده در فرمولاسیون‌های پیشراندهای تفنگی به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود [۱۰]. ساختار این نرم‌کننده در شکل (۴) نشان داده شده است. در جدول (۲) عملکرد بالستیکی پیشرانده تفنگی بر پایه **خ‌ح‌پ** و **ا‌ح‌ب‌زب** با یکدیگر مقایسه شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که، استفاده از **ا‌ح‌ب‌زب** به عنوان نرم‌کننده، در پیشراندهای تفنگی و موشکی باعث بهبود خصوصیات نظیر سرعت سوزش بالا، کاهش دمای شعله، تولید گازهای با وزن مولکولی پایین، ثابت نیروی بالا می‌شود. **ا‌ح‌ب‌زب** پایداری گرمایی خوبی داشته و نیتروسولوز و دیگر پلیمرها را به آسانی پلاستیکی می‌کند و عموماً حساسیت به ضربه مناسبی را از خود نشان می‌دهند [۱۱].

با وجود نتایج ترمودینامیکی رضایت بخش، مطالعات بیشتر در زمینه این پیشرانده جدید با استفاده از **۲۰-چ‌وت** / **ا‌خ‌پ‌ب** ضروری است. یافته‌های جدید علمی نشان می‌دهد که نرم‌کننده **ت/ا‌خ‌پ‌ب** به همراه **۲۰-چ‌ب** پیشرانده ای با قابلیت های ویژه را ایجاد می‌نماید. به علاوه با استفاده از این نرم‌کننده به همراه **۲۰-چ‌ب** موجب بهبود پایداری در خلاء نسبت به پیشرانده‌های متداول می‌شود [۹]. جدول (۱) داده های ترمودینامیکی و فرمولاسیون پیشرانده حاوی **۲۰-ثو** و نرم‌کننده **ت/ا‌خ‌پ‌ب** را نشان می‌دهد.

#### ۲-۲-۴- نرم‌کننده بوتیل ننا<sup>۱</sup> (BU-NENA)

**ا‌ح‌ب‌زب** نرم‌کننده بسیار موثری در فرمولاسیون‌های پرانرژی است. این نرم‌کننده حاوی دو گروه پرانرژی نیترات استر



BDNPA/F

شکل ۴- ساختار و گروه های موجود در نرم‌کننده **ا‌ح‌ب‌زب** [۱۰].

شکل ۳- نرم‌کننده **ت/ا‌خ‌پ‌ب** [۸]


جدول ۱- فرمولاسیون و داده های ترمودینامیکی پیشرانده تفنگی **۲۰-ثو** بر پایه نرم‌کننده **ت/ا‌خ‌پ‌ب** [۹].

گرمای انفجار (ژول بر گرم)	میانگین وزن مولکولی گازها	دما (کلوین)	ثابت نیرو (ژول بر گرم)	داده های ترمودینامیکی	۲۰-چ‌ب ت/ا‌خ‌پ‌ب ح فصل ۳، ج ۱	فرمولاسیون
۴۸۳۰	۲۴/۸	۳۶۹۸	۱۲۵۳			

جدول ۲- مقایسه عملکرد بالستیکی پیشرانه تفنگی با پایه خحپ و ا ح پ ح زب [۱۱].

ردیف	ترکیب پیشرانه (درصد)					ثابت نیرو (ژول بر گرم)		دمای شعله (کلوین)	نمای فشار ( $\alpha$ )	ضریب خطی سرعت سوزش، $\beta$ ( $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ )
	نیتروسولوز (۱۳/۱٪ نیتروژن)	ا ح پ ح زب	خحپ	کاربامیت	سپد	تئوری	تجربی			
۱	۳۶	۸	-	۱	۵۵	۱۲۳۶	۱۲۰۹	۰/۷۶۶	۰/۱۵۶	
	۳۶	-	۸	۱	۵۵	۱۱۳۰	۱۱۲۷	۰/۷۰۲	۰/۱۲۹	
۲	۳۲	۷	-	۱	۶۰	۱۲۵۶	۱۲۲۱	۰/۷۹۶	۰/۱۵۱	
	۳۲	-	۷	۱	۶۰	۱۱۷۰	۱۱۶۵	۰/۸۲۱	۰/۱۳۴	
۳	۲۸	۶	-	۱	۶۵	۱۲۷۴	۱۲۴۰	۰/۸۰۹	۰/۱۶۰	
	۲۸	-	۶	۱	۶۵	۱۲۰۵	۱۲۰۰	۰/۹۱۴	۰/۱۴۹	
۴	۲۴	۵	-	۱	۷۰	۱۲۹۳	۱۲۵۷	۰/۷۹۴	۰/۱۶۶	
	۲۴	-	۵	۱	۷۰	۱۲۳۵	۱۲۴۵	۱/۱۰۰	۰/۱۶۲	
۵	۲۰	۴	-	۱	۷۵	۱۳۱۱	۱۳۰۸	۱/۶۹۵	۰/۸۸۰	
	۲۰	-	۴	۱	۷۵	۱۳۰۰	۱۲۹۰	۱/۱۵۰	۰/۱۸۵	

نرم‌کننده ت ح در دمای اتاق مایع بوده و خصوصیات بهتری را در مقایسه با ا ح پ ح زب از خود نشان می‌دهد. با این وجود، نرم‌کننده جدید ت ح، فراریت ملایمی را از خود نشان می‌دهد که با تغییرات شیمیایی اصلاح خواهد شد. با به کار بردن نرم‌کننده ت ح در فرمولاسیون‌های پیشرانه‌های تفنگی، امکان ساخت مهمات غیر حساس<sup>۲</sup> فراهم خواهد شد [۱۲]. انتظار می‌رود در سال‌های آینده، با اصلاح ساختار نرم‌کننده ت ح، این نرم‌کننده جدید به طور گسترده‌ای در فرمولاسیون پیشرانه‌های تفنگی استفاده شود. ساختار نرم‌کننده ت ح در شکل (۵) نشان داده شده است.



شکل ۵ - نرم‌کننده ت ح [۱۲].

#### ۴-۳- نرم‌کننده نیترو فورازان<sup>۱</sup> (NF)

در سال ۱۹۹۴م تحقیق جامعی بر روی کاهش حساسیت پیشرانه‌های تفنگی انجام شد. نرم‌کننده ت ح یکی از اجزایی بود که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت. این نرم‌کننده علاوه بر داشتن انرژی مناسب، حساسیت پایینی را در پیشرانه فراهم می‌کند. محققین با مقایسه نرم‌کننده ت ح با نرم‌کننده ا ح پ ح زب دریافتند که در نرم‌کننده ا ح پ ح زب به علت حضور گروه‌های نیترات استر، عدم ثبات گرمایی و نیز به علت حضور گروه نیتروآمین، حساسیت به شوک ملاحظه می‌شود. در پیشرانه‌های غیر حساس از نرم‌کننده ت ح به خوبی بهره می‌گیرند [۱۲].

به طور کلی برخی از ویژگی‌های نرم‌کننده ت ح شامل موارد زیر است:

- دانسیته مناسب؛
- سنتز آسان؛
- پایداری حرارتی مناسب؛
- آسیب پذیری پایین.

۴-۴- نرم‌کننده ۱ و ۵- دی آزیدو -۳- نیترازو پنتان<sup>۱</sup>

(DANPE)

اخیراً پیشنهاد شده است که از **خ ح پ** به عنوان یک نرم‌کننده مایع پراورزی در فرمولاسیون‌های پیشراندهای تفنگی استفاده شود. **خ ح پ** در ترکیب با پیشراندهای جدید و متداول برای تولید پیشراندهای تفنگی با کارایی بالا استفاده می‌شود [۱۳]. این نرم‌کننده حاوی دو گروه پراورزی آزید و نیتراآمین در ساختار مولکولی خود می‌باشد. از این نرم‌کننده انرژی بالایی قابل دستیابی است که این به علت گرمای تشکیل مثبت و تولید محصولات احتراق (۲، ۳، ۴ و ۵) با وزن مولکولی پایین می‌باشد. به علاوه گزارشات علمی نشان می‌دهد که از این نرم‌کننده در پیشراندهای تک پایه و فرمولاسیون‌های پیشراندهای **ا ژ ح** نیز استفاده می‌شود. به طور کلی خصوصیات این نرم‌کننده جدید **خ ح پ** شامل موارد زیر است [۱۴]:

- گرمای تشکیل مثبت،  $\Delta H_{f, 298}^{\circ} = +544$  کال/مول
  - اکسیژن بالانس بالا، % ۷۹-؛
  - نقطه انجماد آن در حدود  $3/2 - 4/2$  °C؛
  - سازگاری بالا با نیتروسولوز و **س پ د**؛
  - تولید محصولات احتراق با وزن مولکولی پایین؛
  - غیر حساس نمودن فرمولاسیون پیشراندهای تفنگی و قابلیت استفاده در پیشراندهای **ا ژ ح**؛
  - نیتریده کردن سطح داخلی لوله تفنگ یا توپ و در نهایت کاهش سایش لوله؛
  - ایجاد خواص مکانیکی مطلوب در پیشرانده؛
  - نمای سرعت سوزش و ضریب خطی قابل پذیرش.
- در جدول (۳) خصوصیات بالستیکی پیشرانده با پایه **خ ح پ** و **خ ح ا پ** با هم مقایسه شده اند. نتایج موجود در جدول (۳) نشان می‌دهد که نرم‌کننده **خ ح پ** با جایگزین شدن با نرم‌کننده **خ ح پ** نقش موثری در بهبود خصوصیات بالستیکی ایفا می‌کند.

جدول ۳- مقایسه عملکرد بالستیکی پیشرانده تفنگی بر پایه نرم‌کننده **خ ح پ** و **خ ح ا پ** [۱۴].

ضریب خطی سرعت سوزش، $\beta$ (ع ۵ ج ۱-۳)	نمای فشار ( $\alpha$ )	دمای شعله (کلونین)	ثابت نیرو (ژول بر گرم)		ترکیب پیشرانده (درصد)					ردیف
			تجربی	تئوری	س پ د	کاربامیت	DOP	خ ح پ	نیتروسولوز (۱۳/۱٪)	
۰/۱۳	۰/۷۰	۳۵۸۷	۱۲۵۵	۱۲۶۰	۵۵	۱	-	۸	۳۶	۱
۰/۱۲	۰/۷۰	۲۹۴۰	۱۱۲۷	۱۱۳۰	۵۵	۱	۸	-	۳۶	
۰/۱۳	۰/۷۸	۳۶۴۵	۱۲۷۵	۱۲۷۶	۶۰	۱	-	۷	۳۲	۲
۰/۱۳	۰/۸۰	۳۰۷۵	۱۱۶۵	۱۱۷۰	۶۰	۱	۷	-	۳۲	
۰/۱۶	۰/۸۶	۳۷۰۲	۱۲۹۰	۱۲۹۲	۶۵	۱	-	۶	۲۸	۳
۰/۱۴	۰/۹۰	۳۲۱۰	۱۲۰۰	۱۲۰۵	۶۵	۱	۶	-	۲۸	
۰/۱۶	۰/۸۲	۳۷۶۰	۱۳۰۵	۱۳۰۷	۷۰	۱	-	۵	۲۴	۴
۰/۱۶	۱/۱۰	۳۳۴۰	۱۲۴۵	۱۲۳۵	۷۰	۱	۵	-	۲۴	
۰/۱۸	۰/۹۰	۳۸۱۶	۱۳۳۵	۱۳۳۷	۷۵	۱	-	۴	۲۰	۵
۰/۱۷	۱/۱۵	۳۳۹۰	۱۳۰۱	۱۳۰۰	۷۵	۱	۴	-	۲۰	
-	-	۳۸۷۵	-	۱۳۶۰	۸۰	۱	-	۳	۱۶	۶

گازهای احتراق (خصوصاً هیدروژن و نیتروژن) نرم‌کننده **خ‌ح‌ا‌پ** است. با این وجود، اکسیژن بالانس بالاتر **خ‌ح‌ا‌پ** نسبت به **خ‌ح‌ب** باعث افزایش مقادیر کالری‌متریک و نسبت گرمای ویژه در پیشراانه **خ‌ح‌ا‌پ** می‌شود و بنابراین موجب ایجاد دمای شعله بالاتر در مقایسه با پیشراانه حاوی **خ‌ح‌ب** می‌شود. نتایج آزمایشات انجام شده توسط محققین نشان می‌دهد که با جایگزینی نرم‌کننده بی اثر **خ‌ح‌ب** (۶٪)، به طور جداگانه با **خ‌ا‌ت‌ا‌ب**، **ا‌ح‌ب‌ز‌ب** و **خ‌ح‌ا‌پ** ثابت نیروی پیشراانه تفنگی حدود ۹۰-۷۵ (ج) و دمای پیشراانه نیز (ج ۵۰۰-۳۰۰) افزایش می‌یابد [۱۵].

در جدول (۴) عملکرد بالستیکی پیشراانه تفنگی بر پایه نرم‌کننده‌های **خ‌ح‌ا‌پ** و **ا‌ح‌ب‌ز‌ب** با نرم‌کننده‌های متداولی نظیر ایتیلن گلیکول بیس آزیدو استات (۱۱۱ ا‌ب ت‌ب)، گلیسیدیل آزید پلیمر<sup>۲</sup> (خ ۱ ت) و **خ‌ح‌ب** مقایسه شده است. با توجه به جدول (۴) با افزایش ۵٪ **س‌پ‌د** در فرمولاسیون پیشراانه، به هزینه کاهش مقدار نیتروسولولز و **خ‌ح‌ا‌پ**، ثابت نیروی پیشراانه **ج‌ا‌ح** ۱۵ افزایش و دمای شعله نیز ۶۰ ج افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که با جایگزینی **خ‌ح‌ب** توسط **خ‌ح‌ا‌پ** در محدوده ۸-۴ درصد وزنی، ثابت نیرو ۱۱٪-۱۰٪ افزایش یافته است. این رفتار به علت مشارکت گرمای تشکیل مثبت و وزن مولکولی پایین

جدول ۴- نتایج تست محفظه پیشراانه‌های با فرمولاسیون مختلف [۱۵]

ضریب خطی سرعت سوزش، $\beta$ (ع ۴ ج ۴)	نمای فشار ( $\alpha$ )	دمای شعله (کلوین)	ثابت نیرو (ژول بر گرم)		ترکیب پیشراانه (درصد)				ردیف
			تجربی	تئوری	س‌پ‌د	کاربامیت	(خ ۱ ت)	نیتروسولولز (٪ نیتروژن)	
۰/۱۵	۰/۸۰	۳۶۰۰	۱۲۷۵	۱۲۸۰	۶۵	۱	-	۲۸	۱
۰/۱۵	۰/۸۶	۳۷۰۰	۱۲۸۹	۱۲۹۰	۶۵	۱	۸	۲۸	۲
۰/۱۶	۰/۸۸	۳۷۰۵	۱۲۸۸	۱۲۸۸	۶۵	۱	-	۲۸	۳
۰/۱۴	۰/۸۰	۳۵۰۰	۱۲۷۵	۱۲۷۵	۶۵	۱	۷	۲۸	۴
۰/۱۴	۰/۹۰	۳۲۱۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۶۵	۱	-	۲۸	۵

#### ۴-۵- نرم‌کننده DNDA57

استفاده موفقیت‌آمیز نرم‌کننده‌های جدیدی نظیر **ا‌ح‌ب‌ز‌ب** و **خ‌ح‌ا‌پ** در فرمولاسیون پیشراانه‌های تفنگی خصوصیات بالستیکی و آسیب‌پذیری پیشراانه‌های تفنگی به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. با این وجود یکی از مشکلات پیشراانه‌های تفنگی عملکرد وابسته به دمای پیشراانه است. به این معنی که در گستره دمایی معین ( ۵۰°+ تا ۴۰°-) عملکرد پیشراانه به شدت تحت تاثیر دما قرار می‌گیرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد کاهش حساسیت دمایی در پیشراانه‌های تفنگی نقش قابل توجهی در افزایش سرعت دهانه و نهایتاً افزایش برد و افزایش احتمال اصابت گلوله ایفا می‌کند [۱۶]. در دهه اخیر مولر<sup>۳</sup> با

با توجه به جدول (۴)، هنگامی که **خ‌ا‌ت‌ا‌ب** جایگزین **خ‌ح‌ب** می‌شود، ثابت نیرو ۷٪ و دمای شعله ۱۳٪ و ضریب خطی سرعت سوزش نیز ۱۳٪ افزایش می‌یابد، اما مقدار نمای فشار ۱۱٪ کاهش می‌یابد. این ثابت نیروی بالا در **خ‌ا‌ت‌ا‌ب** با جرم مولکولی پایین گازهای احتراق مرتبط است. همچنین در پیشراانه‌های حاوی **خ‌ا‌ت‌ا‌ب** دمای شعله نسبت به پیشراانه بر پایه **خ‌ح‌ب** بیشتر است. از طرف دیگر پیشراانه بر پایه **خ‌ا‌ت‌ا‌ب** حساسیت کمتری را نسبت به پیشراانه بر پایه نرم‌کننده **خ‌ح‌ب** نشان می‌دهند. با مقایسه نتایج به نظر می‌رسد از میان این نرم‌کننده‌ها، نرم‌کننده **ا‌ح‌ب‌ز‌ب** در پیشراانه‌های تفنگی یک نرم‌کننده پیرانرژی امید بخش است و پتانسیل جایگزین شدن با **خ‌ح‌ب** را دارد.







هلاکف کفعم لا غ د عک ۷- ابح پ عک ۶- ابح پ د- ابح پ عک گفعم لا غ م ع لاع غ بقعم ه قع ک ا قع لا غ ر “H. و ل مع لاجب ش لا غ ق ک م عذ - و غ م م بفن ظل  
ر ر ب ع غ ع لایخ کک ب قع م ک ک ا قع م ع لاع م ک د ر ۳۵) ( ر ب ع ف گ ف گ ک ع م ر غ ع ل ف ک ع غ ب ع م ف م ا ک د لایخ ع ک ع ل ا ت : ” غ ل م و ف چ ه لاع ک لاع ر ع ک  
۲۰۰۴، ه ع لاع :

ن ذ ن // م م غ گ ک ک ک ا چ ک غ ا ب ح پ ع ک ا ب ح ک ع غ ب ل م ک ق ق ک ل ا خ ک م ت م ک ع ک ع ک ع ک ع ل م م ل ا غ ک غ ر “ س ب ه ب ق ع ک چ پ ا ل ا غ م م چ ن ل ل  
۲۰۰۹ ع ک ل ا غ ق ک ب ۹ ق ع م ف ا ک ع ف ۲۹ ع ف ع ک ف م ع .

و ق ل ل ک م غ ۲۰۰۹ ع ف ع ک ف م ع . ن ذ ن // م م غ - ” ع ل ا غ م م م ل ا م م ک م ت ق ع ب ک ۲۷ غ م ل م ک ق ق ک ل ا خ ک م ت “ س ب ه ب ق ع ک چ پ ا ل ا غ م م چ ن ل ل  
۲۰۰۹ ع ک ع ع ل م ل ا غ ق ک م ۷۵۹

Archive of SID