

بهینه‌سازی جذب مالاشیت گرین بر روی نانو جاذب NH₂-SBA-15 با نرم‌افزار Qualitek-4 به روش طرح آزمایش تاگوچی: مطالعه ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک

ارغوان میراحسنی^۱ علیرضا بدیعی^۲
افسانه شهبازی^۳ هستی هاشمی‌نژاد^۴
مجید سرتاج^۴

(دریافت ۹۱/۷/۲ پذیرش ۹۲/۳/۲۸)

چکیده

در این تحقیق، ابتدا سیلیکای نانو متخلخل SBA-15 سنتز و سپس به وسیله گروه‌های عاملی آمنی، با روش پساسترزی عامل دار شد. ساختار مواد ساخته شده به وسیله آنالیزهای XRD، جذب و از جذب نیتروژن و FTIR شناسایی شدند. میزان جذب رنگ کاتیونی مالاشیت گرین بر روی SBA-15 عامل دار شده، تحت شرایط مختلف pH (۵، ۶، ۷)، دز جاذب (۰/۵، ۰/۱، ۰/۰)، گرم در لیتر، غلظت اولیه محلول (۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰ میلی‌گرم در لیتر) و دما (۳۰، ۲۰، ۱۰ درجه سلسیوس) مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر هر یک از عوامل بر روی میزان جذب بررسی شد. بیشینه ظرفیت جذب در شرایط بهینه (pH برابر ۷؛ دز جاذب برابر ۰/۱ گرم در لیتر، غلظت رنگ برابر ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر، دما ۳۰ درجه سلسیوس) که در آن حذف رنگ به طور کامل (۱۰۰ درصد) اتفاق افتاد برابر ۳۳۳ میلی‌گرم در گرم به دست آمد. عوامل مؤثر بر جذب با نرم افزار Qualitek-4 به روش تاگوچی بهینه‌سازی شد و سپس ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک فرایند جذب، در شرایط بهینه بررسی شد. نتایج نشان داد که جذب مالاشیت گرین به صورت چند لایه‌ای بر روی سطح جاذب اتفاق افتاده است و ایزوترم جذب از مدل فرونالیچ پیروی می‌کند. بیشینه ظرفیت جذب در حدود ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر برآورد شد. سینتیک جذب نسبتاً سریع و از نوع شبه درجه دوم و فرایند جذب از نوع گرم‌گیر و خوب‌بخودی ($\Delta G < 0$) بود. در این مطالعه SBA-15 عامل دار شده، ظرفیت جذب بسیار زیادی را برای جذب رنگ کاتیونی نشان داد. لذا با قطعیت می‌توان اظهار داشت که SBA-15 عامل دار شده با گروه‌های آمنی، جاذب بسیار مؤثری در حذف رنگ کاتیونی مالاشیت گرین از پساب است.

واژه‌های کلیدی: SBA-15 عامل دار شده، جذب، مالاشیت گرین

Optimization of the Adsorption of Malachite Green on the NH₂-SBA-15 Nano-adsorbent Using the Taguchi Method by Qualitek-4 Software An Isotherm, Kinetic, and Thermodynamic Study

A. MirAhsani¹

A.R. Badiei²

A. Shahbazi³

H. Hasheminejad⁴

M. Sartaj⁴

(Received Sep. 23, 2012 Accepted June 18, 2013)

Abstract

SBA-15 nanoporous silica was prepared and functionalized with propylamine groups via post-synthesis grafting to develop efficient adsorbents of dyes in wastewater. The materials thus prepared were then characterized by XRD, N₂ adsorption-desorption, and FTIR. Adsorption of a cationic dye, malachite green, on functionalized SBA-15 was investigated under various conditions of pH (5, 6, and 7), temperature (10, 20, and 30 °C), adsorbent dosage (0.1, 0.3, and 0.5 g/L), and dye concentration (50, 100, 150, 200, 250, 300 mg/L). Maximum equilibrium adsorption capacity to achieve maximum removal percentage (R% = 100%) in optimum conditions (dye concentration=100 mg/L, pH=7, adsorbent dosage= 0.3 g/L) was estimated at 333 mg/g. The Taguchi method was used to optimize the adsorption performances of the materials , and then the isotherm, kinetic, and

1. M.Sc. of Civil and Environmental Eng., Isfahan University of Tech., Isfahan
2. Assoc. Prof., School of Chemsitry, College of Sciences, Tehran University,

Tehran (Correponding Author) (+98 21) 61112614
abadie@kahyam.ut.ac.ir

3. Assisit. Prof., Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

4. Asist. Prof., Dept. of Civil Eng., Isfahan University of Tech., Isfahan

۱- کارشناس ارشد عمران، محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
۲- دانشیار، دانشکده شیمی، بردهی علوم، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
abadie@kahyam.ut.ac.ir (۰۲۱) ۶۱۱۱۲۶۱۴

۳- استادیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۴- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

thermodynamic properties were analyzed under the optimum conditions. The results showed that the overall process was fast and its kinetics was well-fitted by pseudo-second-order kinetic model. The experimental data agreed well with Freundlich model. Therefore, the maximum amount of multilayer dye adsorbed was estimated as 500 mg/g. Based on the results obtained, this process may be regarded as an endothermic one with a negative ΔG , which shows the process is also spontaneous. Finally, the results indicate that the silica-based nanoporous organic-inorganic hybrid material can be a promising sorbent for the removal of malachite green from aquatic solutions.

Keywords: Functionalized SBA-15, Adsorption, Malachite Green.

حفرات این مواد، میزان جذب بهبود می‌یابد [۱۸]. از جمله گروه‌های آلی به کار رفته در اصلاح شیمیایی سطح مواد سیلیکایی نانو متخلخل می‌توان به گروه‌های آمینی، کربوکسیلیکی، سولفونیکی و غیره اشاره نمود [۱۲]. طیف وسیعی از رنگ‌های کاتیونی، توانایی جذب روی مزوپورهای سیلیکاتی عامل دار شده با گروه‌های آمینی را دارند. جی یونگ جو و همکاران در سال ۲۰۰۸، یک جاذب مزوپوری سیلیکایی را با پلی دیالی دی متیل آمونیوم (PDPA) عامل دار و سپس میزان جذب ۹ رنگ آنیونی، کاتیونی و خنثی را بر روی آن بررسی نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان این سه نوع رنگ، رنگ‌های آنیونی بیشترین میزان جذب را دارا بودند زیرا سطح جاذب دارای بار مثبت بوده و تمایل بیشتری برای جذب رنگ‌هایی با بار منفی دارد [۷]. کایی هو و همکاران، با استفاده از MCM-41 عامل دار شده، موفق به جذب رنگ‌های متیلن بلو^۲ و اسید آبی^۳ شدند. آنها در این فرایند با نشاندن عامل آمینی (-NH₂)-، توانستند مقدار قابل قابل توجهی از اسید آبی ۲۵ را جذب نمایند. همچنین با قرار دادن عامل کربوکسیلیکی (-COOH)- بر روی MCM-41 مقدار مؤثری از متیلن بلو را جذب نمودند. زئو دنگ لی و همکاران در سال ۲۰۱۰ میزان جذب مالاشیت گرین بر روی مزوپور سیلیکایی MCM-41 و MCM-41 عامل دار شده را بررسی کردند. در این تحقیق آنها MCM-41 را با تری متیل کلرو سیلان (TMSCL) عامل دار کردند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که میزان جذب مالاشیت گرین بر روی MCM-41 عامل دار شده چشمگیرتر از MCM-41 اصلاح نشده است، زیرا زمانی که سطح مزوپور عامل دار شد، بر هم کنش‌های خارجی صحیح تری را به دنبال داشت که منجر به افزایش قدرت جذب شد [۱۴].

هر چند در سال‌های اخیر مطالعاتی در زمینه حذف رنگ‌های شیمیایی با استفاده از مواد سیلیکایی نانو متخلخل صورت گرفته است، اما تاکنون مطالعه‌ای در زمینه طراحی آزمایش‌های جذب به منظور بهینه نمودن فرایند جذب رنگ‌ها بر روی جاذب‌های سیلیکایی نانو متخلخل در تصفیه پساب‌های صنعتی انجام نشده است. در این مطالعه ابتدا سیلیکایی نانو متخلخل SBA-15 سنتر شد و شیمی سطح آن با گروه‌های آلی پروپیل آمین اصلاح شد. سپس

² Methylene Blue
³ Acid blue 25

۱- مقدمه

امروزه بسیاری از اکوسیستم‌ها به وسیله فعالیت‌های انسانی چار آسیب و تخریب شده‌اند و این موضوع همواره مورد توجه متخصصان محیط زیست در دنیا بوده است. آلدگی اکوسیستم‌های آبی به رنگ‌ها، یکی از اصلی‌ترین معضلات محیط زیستی قرن حاضر است که نیازمند ارائه راه حل‌های فوری و مؤثر در جهت حذف این آلاینده است [۱]. اثرات سمی رنگ‌ها بر سلول‌های زنده زمانی اتفاق می‌افتد که آن‌ها به طور انتخابی با مولکول‌های زیستی مانند گلوتاتیون، سیستئین و هوموسیستئین واکنش می‌دهند و در اصلاح با آن‌ها ایجاد پیوند می‌نمایند، که نتیجه آن، اختلال در سنتز پروتئین‌ها، اختلال در فعالیت آنزیم‌ها و اختلال در سوتخت و ساز سلول‌ها است. انواع مختلف رنگ‌ها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمود که شامل رنگ‌های کاتیونی، آنیونی و خنثی است [۱-۴].

در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌های نوین جذبی مانند استفاده از نانو مواد در تصفیه پساب‌ها، رشد چشمگیری داشته است. کشف و سنتز مواد نانو متخلخل بر پایه سیلیس مانند SBA-15 و MCM-41 که اصطلاحاً مواد سیلیکایی نانو متخلخل نامیده می‌شوند، به عنوان جاذب‌هایی با سطح مؤثر بسیار زیاد برای جذب رنگ‌ها از پساب، نقطه عطفی در تصفیه پساب‌های صنعتی بوده است [۹-۵]. مواد سیلیکایی نانو متخلخل نه تنها از نظر زیستی سازگار با محیط زیست هستند، بلکه به دلیل مساحت سطح زیاد، ساختارهای نانو حفره‌ایی منظم و مقاومت زیاد هیدروترمالی، کارایی بالایی به عنوان جاذب دارند [۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳].

براساس مطالعات انجام شده بر روی مواد سیلیکایی نانو متخلخل اصلاح شده و نشده، مشخص شده است که کارایی مواد سیلیکایی نانو متخلخل اصلاح شده به عنوان جاذب، بسیار بالاتر از مواد اصلاح نشده است [۱۴]. مالاشیت گرین^۱ از جمله رنگ‌های کاتیونی سمی است که می‌تواند منجر به بیماری‌های پوستی و در دراز مدت سلطان‌های پوستی شود [۱۵-۱۷]. نتایج تحقیق تیان و همکاران در سال ۲۰۱۱ با جذب مالاشیت گرین بر روی سه نوع ماده نانو متخلخل کربنی، نشان داد که با افزایش سطح ویژه و حجم

¹ Malachite Green

کاتیونی است که در صنایع شیمیایی و آبزی پروری مورد استفاده است. سلطان زا بودن این رنگ سبب منوعیت استفاده از آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شده است [۱۹]. در این تحقیق با انعام مطالعات اولیه مشخص شد که pH بر پایداری ساختار رنگ مالاشیت گرین مؤثر است. به این منظور ابتدا رنگی با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر تهیه شد و سپس pH آن در محدوده ۵ تا ۱۰ با استفاده از اسید و باز تنظیم شد. سپس غلظت رنگ مالاشیت گرین با استفاده از روش اسپکتروسکوپی به وسیله دستگاه ری لایت در طول موج ۶۲۰ نانومتر اندازه گیری شد. با استفاده از نتایج این بخش، مطالعات جذبی در محدوده ای از pH که در آن، ساختار رنگ مالاشیت گرین پایدار مانده است انجام شد.

۴-۲- کاربرد مدل تاگوچی در بهینه سازی جذب مالاشیت Qualitek-4

از مزایای طراحی آزمایش جذب با استفاده از نرم افزار Qualitek، انجام حداقل تعداد آزمایش به منظور بررسی و تعیین اثرات پارامترهای مختلف به طور هم زمان بر میزان جذب است که نه تنها منجر به صرفجویی در وقت و هزینه می شود، بلکه می توان به کمک آن به طور آماری، اثرات متقابل چندین پارامتر را ارزیابی نمود [۲۰]. در این مطالعه ابتدا طرح آزمایش های جذب با استفاده از روش تاگوچی^۷ طراحی شد. طرح تاگوچی در این نوع آزمایش ها بر مبنای آرایه های اورتوگونال توسعه یافته اند. چهار متغیر دز جاذب، غلظت رنگ، دما و pH به عنوان پارامترهای اثر گذار بر فرایند جذب در سه سطح در نظر گرفته شدند. جدول ۱ مقادیر سطوح تغییر هر پارامتر را در طرح تاگوچی نشان می دهد. با استفاده از طراحی انجام شده، اثر ترکیبی هر چهار متغیر به طور هم زمان بر ظرفیت جذب تعادلی (Q_e) و درصد جذب هر فلز (%) که در این طراحی به عنوان پاسخ از آن ها یاد خواهد شد، مورد بررسی و مدل سازی قرار گرفت.

۵- بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب مالاشیت گرین در سیستم ناپیوسته

به منظور بررسی اثر دز جاذب بر میزان و ظرفیت جذب، مقادیر مختلفی از SBA-15-NH₂^۶ به پساب ساختگی مالاشیت گرین با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر اضافه شد. پس از به تعادل رسیدن فرایند جذب، غلظت رنگ در محلول صاف شده اندازه گیری و پارامترهای ظرفیت جذب تعادلی و درصد جذب محاسبه شد. اثر pH بر میزان جذب رنگ در محدوده

آزمایش های جذب به منظور شناخت مهم ترین پارامترهای اثر گذار بر فرایند جذب به وسیله برنامه Qualitek و طبق مدل تاگوچی طراحی و انجام شد. در ادامه با مطالعه کامل ایزو ترم، سیتیک و ترمودینامیک جذب، کارایی جاذب ارزیابی شد.

۲- مواد و روش ها

۱-۲- سنتز سیلیکای نانو متخلخل SBA-15 عامل دار شده در این تحقیق، سنتز ۱۵-SBA از طریق تشکیل کریستال مایع به روش هیدروترمال طبق روش بهینه شده بدینوعی و همکاران در سال ۲۰۱۱ در شرایط اسیدی انجام شد. در این روش سورفتانت پلورونیک (P123) در اسید کلریدریک غلظت (۲۰ میلی لیتر) و آب مقطر (۱۰۴ گرم) کاملاً حل شد. پس از این که مخلوط کاملاً همگن شد، منبع سیلیسی ترا اتیل ارتو سیلیکا به آن اضافه شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۹۰ درجه سلسیوس در شرایط سکون قرار داده شد. ماده په دست آمدده در دمای ۶۰ درجه سلسیوس به مدت ۶ ساعت تکلیس شد. در پایان ماده سیلیکای نانو متخلخل SBA-15 جمع آوری شد.

به منظور اصلاح شیمیایی سطح SBA-15 با گروه آلی پروپیل آمین^۱، ۵ گرم SBA-15 به ۱۵۰ میلی لیتر تولوئن خشک اضافه و در شرایط رفلaks قرار داده شد. سپس ۵/۵ میلی لیتر از APTES به مخلوط اضافه و به مدت ۲۴ ساعت رفلaks شد. مخلوط پس از سرد شدن، صاف شد. نانو جاذب به دست آمد، NH₂-SBA-15 بود.

۲- شناسایی نانو جاذب سنتز شده

ساختار کریستالی SBA-15 و سیلیکای نانو متخلخل عامل دار شده با استفاده از آنالیز پرتو ایکس کم زاویه به وسیله دستگاه هولند فیلیپس^۲ تعیین شد. آنالیز جذب-واجدب نیتروژن با استفاده از دستگاه ولتامتریک محصول ژاپن^۳ انجام و مساحت سطح مؤثر ماده (S_{BET}, m²/g), حجم حفرات (V_{total}, cm³/g) و اندازه قطر حفرات (D_{BJH}, nm) به دست آمد. طیف سنجی مادون قرمز^۴ به منظور شناسایی گروه های عاملی و شیمی سطح سیلیکای نانو متخلخل با استفاده از دستگاه بروکر محصول کشور انگلستان^۵ انجام شد.

۳-۲- رنگ کاتیونی مالاشیت گرین
مالاشیت گرین با جرم مولکولی ۳۶۵ گرم بر مول یک رنگ آلی و

¹ (3-Aminopropyl)triethoxysilane (APTES)

² Philips X'pert MPD diffractometer, Holland


³ BELsorp-mini II volumetric adsorption analyzer, Japan

⁴ FTIR

⁵ Bruker Vector 22 infrared spectrophotometer, UK


⁶ Rayleigh-UV1800 V/VIS
⁷ Taguchi

۲۰۰ است. مشاهده سه پیک مذکور بیانگر ساختار مزوپوری دو بعدی هگزاگونالولی (شش وجهی) SBA-15 است که البته پس از عامل دار نمودن سطح SBA-15، این ساختار کریستالی حفظ شده است [۲۱]. بنابراین عامل دار نمودن سطح SBA-15 با موفقیت انجام و ساختار کریستالی مزوپور محفوظ مانده است.



شکل ۱- الگوی پراش اشعه ایکس برای SBA-15 و NH₂-SBA-15

نتایج آنالیز جذب-واجدب نیتروژن برای جاذب سنتز شده به همراه SBA-15 عامل دار نشده در شکل ۲ آورده شده است. طبق طبقه‌بندی آیوپاک، شکل ایزوترم هر دو نمونه از نوع IV و مربوط به ساختارهای متخلخل با اندازه حفرات بین ۲ تا ۳۰ نانومتر است [۲۲]. همچنین حلقه پسماند ایجاد شده از نوع H1 و بیانگر ساختار متخلخل مزوپوری است. ویژگی‌های فیزیکی بافت SBA-15 و مزوپور عامل دار شده در جدول ۲ خلاصه شده است. با توجه به جدول ۲، با قرار گرفتن گروههای آمینی روی سطح SBA-15، سطح، حجم و قطر حفره‌ها کاهش یافت که تأیید کننده پوشیده شدن سطح داخلی نانو حفره‌ها با گروههای آمین است [۱۰].



شکل ۲- آنالیز جذب-واجدب نیتروژن برای SBA-15 و NH₂-SBA-15

جدول ۱- پارامترهای مؤثر بر جذب در طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی

پارامترها	سطح ۱	سطح ۲	سطح ۳
دز (g/L)	۰/۱	۰/۳	۰/۵
غلظت (mg/L)	۵۰	۱۰۰	۱۵۰
pH	۵	۶	۷
دما (°C)	۱۰	۲۰	۳۰

۴ تا ۷ مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم جذب با بررسی اثر غلظت اولیه در محدوده غلظت ۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر با دز جاذب ۰/۳ گرم در لیتر pH برابر ۷ مطالعه شد. همچنین مطالعه سینتیک و ترمودینامیک فرایند جذب از طریق انجام آزمایش جذب در شرایط بهینه (pH برابر ۷، دز جاذب برابر ۰/۰ گرم در لیتر و غلظت رنگ برابر ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر) انجام شد. تنظیم دمای آب با دقت ۰/۱± با استفاده از "حمام آب سیرکوله یخچالدار"^۱ در دامنه دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس صورت گرفت.

لازم به ذکر است در پایان هر آزمایش، میزان رنگ جذب شده بر حسب میلی‌گرم بر روی سطح یک گرم جاذب (Q_e) و همچنین درصد جذب رنگ (R%) برای هر نمونه به ترتیب طبق روابط ۱ و ۲ محاسبه شد

$$Q_e = \frac{(C_0 - C_e) \times V}{W} \quad (1)$$

$$R\% = \frac{(C_0 - C_e)}{C_0} \times 100 \quad (2)$$


که در آن C_0 غلظت اولیه محلول بر حسب میلی‌گرم در لیتر، C_e غلظت تعادلی محلول بر حسب میلی‌گرم در لیتر، V حجم محلول بر حسب لیتر و W جرم جاذب بر حسب گرم است.

۳- نتایج و بحث

۱- شناسایی و تعیین ویژگی‌های جاذب سنتز شده نتایج الگوی پراش اشعه ایکس برای SBA-15 و جاذب سنتز شده (NH₂-SBA-15) در شکل ۱ نشان داده شده است. شدیدترین پیک در ۰/۹۹ مشاهده شد که مربوط به پراش اشعه ایکس از صفحه کریستالی ۱۰۰ و بیانگر ساختار نانو متخلخلی است. همچنین حضور دو پیک دیگر با شدت کم در ۱/۷۱ و ۱/۸۸ در ۰=۲۰ به ترتیب مربوط به پراش اشعه ایکس از صفحات کریستالی ۱۱۰ و

^۱ Refrigerated Circulating Water Bath

۲-۳- بررسی اثر pH بر پایداری رنگ مالاشیت گرین
 نتایج اثر افزایش pH بر پایداری ساختار رنگ مالاشیت گرین در شکل ۴ نشان داده شده است. با توجه به نتایج شکل ۴، تنها در pH های خنثی و اسیدی، رنگ مالاشیت گرین ثابت ماند. در pH های بیشتر از ۷، به سبب ناپایداری و تغییر ساختار مالاشیت گرین به لکومالاشیت گرین، غلظت رنگ به شدت کاهش یافت. به طوری که رنگ محلول در pH های ۸ و ۹ از سبز بسیار تیره به سبز-آبی و در pH ۱۰ به قهوه‌ای روشن تبدیل شد. کاهش غلظت رنگ مالاشیت گرین در pH های بالاتر از ۷ به دلیل تغییر ساختار شیمیایی رنگ است نه به خاطر جذب توسط جاذب، لذا در این مطالعه به منظور جلوگیری از خطأ، محدوده مناسب pH به منظور مطالعات جذبی مالاشیت گرین بر روی NH₂-SBA-15، ۴ تا ۷ در نظر گرفته شد.




شکل ۴- اثر pH بر پایداری رنگ مالاشیت گرین (۱۰۰ mg/L)

۳- بهینه‌سازی شرایط جذب مالاشیت گرین بر سطح NH₂-SBA-15
 بررسی اثر متقابل پارامترهای موثر بر ظرفیت و درصد جذب مالاشیت گرین بر روی نانو ماده NH₂-SBA-15 با استفاده از نرم افزار Qualitek در شکل ۵ آورده شده است. مقادیر Q_e و R% برای هر یک از نه آزمایش طراحی شده با استفاده از نرم افزار محاسبه و میزان اثر پارامترهای مورد بررسی، یک بار برای ظرفیت جذب (Q_e) و بار دیگر برای درصد جذب (R%) بهینه شد. مطابق شکل ۵، سهم اثرگذاری پارامترها به منظور دستیابی به بیشینه ظرفیت جذب تعادلی به ترتیب شامل دز جاذب > غلظت محلول اولیه > pH دما بدست آمد. همچنین سهم اثرگذاری این پارامترها به منظور دستیابی به بیشینه درصد جذب به ترتیب شامل دز جاذب > غلظت محلول اولیه > دما > pH به دست آمد. هدف تعادلی به بیشینه مقدار خود بررسی، لذا با توجه به داده‌های به دست آمده یک بار با در نظر گرفتن توابع هدف (Q_e و R%) به طور جدایگانه و بار دیگر با در نظر گرفتن توابع هدف به طور همزمان، مقادیر بهینه مطابق جدول ۳ برآورد شد.


جدول ۲- مساحت سطح، حجم و قطر حفره‌ها در SBA-15 و جاذب NH₂-SBA-15

مساحت سطح (m ² /g)	حجم حفره (cm ³ /g)	قطر حفره (nm)	مزوپور
۴۸۱	۵/۹	۱/۳	SBA-15
۳۵۶	۳/۶	۱/۰	NH ₂ -SBA-15


نتایج طیف بینی FTIR جاذب سنتز شده به همراه SBA-15 عامل دار نشده در شکل ۳ نشان داده شده است. در هر دو نمونه پیک مشاهده شده در ۸۱۱ و ۱۰۶۸ یک بر سانتی متر به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن پیوند Si-O-Si در شبکه به هم فشرده سیلیکاتی است. مشاهده پیک در ناحیه ۳۷۴۵ یک بر سانتی متر مربوط به حضور گروه‌های سیلانولی (Si-OH) روی سطح SBA-15 است. سه پیک توضیح داده شده، از پیک‌های شاخص در سیلیکای نانو متخلخل SBA-15 هستند که در نمونه NH₂-SBA-15 سنتز شده به طور کاملاً مشخص است [۲۳]. در شکل ۳ (SBA-15)، باند جذب شده در ۱۵۷۰ یک بر سانتی متر مربوط به ارتعاشات خمی گروه آمین قرار گرفته روی سطح مزوپور است که تا حدی با پیک ۱۶۳۰ یک بر سانتی متر که مربوط به ارتعاشات خمی پیوند O-H در مولکول‌های آب جذب شده روی سطح SBA-15 است، همپوشانی یافته است. همچنین پیک مشاهده شده در ۲۸۵۴ و ۲۹۵۸ یک بر سانتی متر در جاذب سنتز شده مربوط به ارتعاشات کششی پیوند C-H در گروه پروپیل است. با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیز FTIR می‌توان اظهار نمود که گروه آمینی مورد نظر با موفقیت روی سطح نانو حفرات SBA-15 قرار گرفته است.



شکل ۳- طیف بینی FTIR برای SBA-15 و NH₂-SBA-15



شکل ۵- سهم اثرگذاری پارامترهای pH، دز جاذب، غلظت رنگ و دما بر ظرفیت جذب تعادلی (Q_e) و درصد جذب (R%)



شکل ۶- تأثیر pH بر ظرفیت جذب تعادلی (Q_e) و درصد جذب (R%)
ملاشیت گرین روی 15-NH₂-SBA-15

جاذب، تعداد سایت‌های آزاد برای جذب افزایش می‌یابد، تا جایی که تمام مولکول‌های رنگ، جذب سایت‌های فعال بر روی سطح جاذب می‌شود و افزایش بیشتر دز جاذب (با ثابت ماندن غلظت رنگ) و در نتیجه افزایش بیشتر سطوح آزاد، سبب خالی ماندن آن شده و به کار گرفته نمی‌شود. به همین خاطر درصد جذب، ثابت مانده و ظرفیت جذب تعادلی (Q_e) کاهش می‌یابد، هوآنگ و همکاران در سال ۲۰۱۱ نیز با جذب رنگ کاتیونی بر روی SBA-15 نیز به نتایج مشابهی دست یافتند [۱]. طبق نتایج مقدار بهینه دوز جاذب برابر ۰/۳ گرم در لیتر تخمین زده شد که درصد جذب رنگ در حدود ۹۹/۹۸ درصد ($Q_e = ۳۳۳ \text{ mg/g}$) را نشان داد.

جدول ۴- اثر دز جاذب بر میزان جذب ملاشیت گرین بر سطح NH₂-SBA-15

دز جاذب (g/L)	C _e (mg/L)	Q _e (mg/g)	R%
۰/۱	۳۵/۰۱	۶۵۰	۶۴/۹۹
۰/۲	۲۰/۸۱	۳۹۶	۷۹/۱۹
۰/۳	۰/۰۳	۳۳۳	۹۹/۹۷
۰/۵	۰/۰۲	۲۰۰	۹۹/۹۸

جدول ۳- مقادیر بهینه بر حسب Q_e و R%

بهینه‌سازی	دز جاذب (g/L)	غلظت رنگ (mg/L)	pH	دما (°C)
Q_e	۰/۱	۱۵۰	۷	۳۰
R%	۰/۵	۵۰	۵	۱۰
Q_e و R%	۰/۳	۱۰۰	۷	۳۰

۴-۳- بررسی اثر pH بر فرایند جذب

با تغییر pH اولیه پساب ساختگی، اثر این پارامتر روی میزان جذب مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۶). طبق نتایج با افزایش pH از ۴ به ۷، میزان جذب از ۷۴ به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در pHهای اسیدی، حضور یون‌های هیدروژن در رقابت با رنگ کاتیونی ملاشیت گرین برای اشغال سایت‌های جذبی قرار گرفته و در نتیجه میزان جذب در pHهای اسیدی کاهش یافت. همچنین در pHهای اسیدی احتمال پروتونه و غیر فعال شدن گروههای آمینی برای جذب رنگ وجود دارد [۲۳]. لذا pH برابر ۷ به عنوان pH بهینه انتخاب شد و مطالعات جذبی در این pH انجام شد. با توجه به اینکه pH استاندارد پساب‌ها نیز ۷ است، اجرایی کردن مطالعه حاضر در مقیاس تجاری و صنعتی، از نظر اقتصادی بسیار مناسب و مقرر به صرفه است.

۵- بررسی اثر دز جاذب بر فرایند جذب

تأثیر دز جاذب بر فرایند جذب ملاشیت گرین بر روی -NH₂-SBA-15 در جدول ۴، نشان داده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش دز جاذب از ۰/۱ میلی‌گرم در لیتر به ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر، میزان جذب رنگ نیز از ۶۴/۹۹ به ۹۹/۹ درصد بهبود یافت، در حالی که میزان جذب در واحد جرم جاذب از ۶۵۰ میلی‌گرم در گرم به ۲۰۰ میلی‌گرم در گرم کاهش یافت. زیرا با افزایش دز

۶-۳- ایزوترم جذب

ایزوترم فرایند جذب مالاشیت گرین بر روی $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ در شرایط بهینه (دز جاذب $30\text{ mg}/\text{L}$ در لیتر، دمای 30°C درجه سلسیوس، غلظت $100\text{ mg}/\text{L}$ در لیتر و $\text{pH} = 7$) در شکل ۷ نشان داده شده است. به منظور بررسی ایزوترم جذب، داده های تجربی با مدل های ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ مدل سازی شدند (روابط ۳ و ۴)



$$\frac{1}{Q_e} = \left(\frac{1}{Q_{\text{Max}} K_L} \right) \left(\frac{1}{C_e} \right) + \frac{1}{Q_{\text{Max}}} \quad (3)$$

$$\log Q_e = \frac{1}{n_F} \log C_e + \log K_F \quad (4)$$

که در آن

Q_e ظرفیت جذبی جاذب در زمان تعادل برحسب میلی گرم بر گرم، C_e غلظت تعادلی رنگ برحسب میلی گرم در لیتر، Q_{Max} بیشینه ظرفیت جذب برحسب میلی گرم بر گرم، K_L ثابت تعادلی جذب لانگمیر برحسب لیتر بر میلی گرم و n_F ثابت فروندلیچ است.

مدل ایزوترمی لانگمیر بر مبنای جذب تک لایه ای بر روی سطح جاذب، پایه گذاری شده است، به این ترتیب که فرایند جذب بر روی سطح جاذب در تمامی جهات به صورت همگن رخ می دهد و نقطه اشباع، جایی است که دیگر امکان رخ دادن هیچ گونه جذب وجود نداشته باشد. در حالی که مدل ایزوترمی فروندلیچ سیستمی ناهمگن در فرایند جذب را بیان می کند. برازش دو مدل ذکر شده بر داده های تجربی در شکل ۷ آورده شده است. با توجه به جدول ۵،



شکل ۷- مدل سازی ایزوترم جذب مالاشیت گرین بر روی $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ در شرایط بهینه

جدول ۵- پارامتر های ایزوترمی فرایند جذب مالاشیت گرین بر سطح $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$


مدل لانگمیر			مدل فروندلیچ		
$Q_{\text{Max}} (\text{mg/g})$	$K_L (\text{L/mg})$	R^2	$K_F (\text{mg}^{(n-1)/n} \text{ g}^{-1} \text{ L}^{-1})$	n_F	R^2
۵۰۰	۲	۰/۸۴۵	۳۶۹/۸۲	۳۰/۳	۰/۹۹۷

نشان داده‌اند که سرعت فرایند جذب از مدل سینتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌نماید [۱ و ۶]. نتایج تحقیق وو و همکاران در سال ۲۰۱۲ نشان داد که سرعت جذب رنگ کاتیونی بر روی MCM-41 از مدل شبه درجه دوم پیروی نموده و حدود ۰/۰۰۶ گرم بر میلی‌گرم بر دقیقه بوده است. در این مدل هرچند فرایند جذب در مراحل ابتدایی به دلیل آزاد بودن سایتها جذبی بر روی سطح مزوپور به سرعت صورت گرفته است، اما پس از پیشرفت فرایند جذب، با اشغال سایتها جذبی، سایتها خالی برای جذب رنگ بر روی سطح جاذب کاهاش یافته و در نتیجه سرعت جذب به دلیل نفوذ مولکول‌های رنگ به درون حفره‌ها و تلاش برای اشغال سایتها جذبی درون حفره‌ها کاهاش می‌یابد؛ لذا فرایند جذب رنگ از مدل سینتیکی شبه درجه دوم پیروی نموده است [۸ و ۲۵].

۳-۸-ترمودینامیک جذب

به منظور مطالعه دقیق تأثیر دما بر میزان جذب و تعیین گرمaza و یا گرم‌اگیر بودن فرایند جذب مالاشیت گرین بر روی سطح NH₂-SBA-15، مطالعات ترمودینامیکی در شرایط دز جاذب ۰/۳ گرم در لیتر، pH ۷، غلظت اولیه ۱۴۰ میلی‌گرم در لیتر و در چهار دمای متفاوت ۳۰، ۴۰، ۲۰، ۱۰ درجه سلسیوس انجام شد (شکل ۹). پارامترهای ترمودینامیکی از رسم منحنی وان هوف (منحنی $\ln(Q_e/C_e)$ در مقابل $1/T$) محاسبه شد (رابطه ۷).

$$\ln\left(\frac{Q_e}{C_e}\right) = \frac{\Delta S}{R} - \frac{\Delta H}{RT} \quad (7)$$



شکل ۷-سینتیک فرایند جذب مالاشیت گرین منطبق شده بر روی NH₂-SBA-15 در شرایط بهینه


۷-۳-سینتیک جذب
به منظور مدل‌سازی سینتیک جذب، داده‌های تجربی اثر زمان بر جذب با مدل‌های سینتیکی شبه درجه اول (رابطه ۵) و شبه درجه دوم (رابطه ۶) مدل‌سازی شدند. برآش این دو مدل بر داده‌ها در شکل ۸ آورده شده است.

$$\log(Q_e - Q_t) = \log Q_e - \left(\frac{k_1}{2.303}\right)t \quad (5)$$

$$\frac{t}{Q_t} = \frac{1}{k_2 Q_e^2} + \left(\frac{1}{Q_e}\right)t \quad (6)$$

که در آن Q_e ظرفیت جذبی جاذب در زمان تعادل بر حسب میلی‌گرم بر گرم، C_e غلظت تعادلی رنگ بر حسب میلی‌لیتر، t زمان بر حسب دقیقه و k_1 و k_2 ثابت سرعت فرایند جذب بر حسب یک بر دقیقه و گرم بر میلی‌گرم بر دقیقه است.

با توجه به اینکه ضریب رگرسیون مدل سینتیکی شبه درجه دوم بیش از ۹۹ درصد به دست آمد، لذا سرعت فرایند جذب مالاشیت گرین بر روی NH₂-SBA-15 از مدل سینتیکی شبه درجه دوم، پیروی نموده است (جدول ۶). طبق مدل سینتیکی شبه درجه دوم، پارامترهای Q_e و k_2 به ترتیب برابر ۳۳۳/۴ میلی‌گرم بر گرم و ۰/۰۰۰۵ گرم بر میلی‌گرم بر دقیقه برآورده شدند که بسیار مشابه مقادیر تجربی به دست آمده از مطالعه ایزوترم است. تحقیقات مشابه دیگر که به جذب رنگ بر روی ترکیبات مزوپوری پرداخته‌اند،



شکل ۸-سینتیک فرایند جذب مالاشیت گرین منطبق شده بر روی NH₂-SBA-15 در شرایط بهینه

جدول ۶-پارامترهای سینتیکی فرایند جذب مالاشیت گرین بر سطح NH₂-SBA-15

مدل سینتیکی شبه درجه اول			مدل سینتیکی شبه درجه دوم		
k_1 (min^{-1})	Q_e (mg/g)	R^2	k_2 (g $\text{mg}^{-1} \text{ min}^{-1}$)	Q_e (mg/g)	R^2
-۰/۰۰۷	۱/۰۴	۰/۹۷	۰/۰۰۰۵	۳۳۳	۰/۹۹۶


عبارةت است از بر همکنش‌های الکترواستاتیکی، پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های آب و سطح و بین رنگ و سطح [۵]. بر همکنش‌های الکترواستاتیکی به دلیل تضاد بار سطح $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ و مولکول‌های مالاشیت گرین است. در واکنش‌های گرمائیر، اگر دما افزایش یابد، مقدار $T\Delta S$ (عامل مساعد) نیز افزایش یافته و $T\Delta S$ به عنوان عامل مساعد واکنش را پیش می‌برد. همچنین از آنجایی که مقدار تغییرات آنتالپی عددی مثبت است، پس واکنش موردنظر گرمائیر است و این بدان معناست که برای جذب مالاشیت گرین بر سطح $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ با افزایش دما، میزان جذب نیز افزایش می‌یابد [۲۶]. یکی از دلایل افزایش کارایی جاذب با افزایش دما (گرمائیر بودن فرایند جذب)، جذب انرژی به منظور دهیدراته شده مولکول‌های رنگ و همچنین شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی احتمالی بین مولکول‌های آب و سطح جاذب و افزایش سایتها فعال سطح است [۲۵].

۴- نتیجه‌گیری

در این مطالعه جذب مالاشیت گرین بر روی سیلیکای نانو متخلخل $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ مطالعه شد. نتایج نشان داد که جاذب- $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ قابلیت جذب بالایی برای حذف رنگ کاتیونی مالاشیت گرین از پساب دارد که این امر می‌تواند به دلیل بر همکنش یون‌های مثبت رنگ کاتیونی و بار منفی موجود بر روی سطح جاذب باشد. در این مطالعه، درصد جذب مالاشیت گرین بر روی $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ با بهینه کردن پارامترهای جذب، از $48/41$ به $99/98$ درصد بهبود یافت. ایزووتوم جذب از مدل فرونالیچ پیروی می‌کند که نشانگر مدل جذب چند لایه‌ای است. سینتیک فرایند جذب نیز از مرتبه دوم پیروی نمود. در ابتدا به دلیل وجود سایتها جذبی فعال بر روی سطح نانو جاذب و مولکول‌های رنگ جذب نشده فراوان، سرعت فرایند جذب زیاد بود و در طول زمان با پرشدن منافذ، سرعت جذب کاهش یافت. همچنین ترمودینامیک فرایند نشان داد که این واکنش یک واکنش گرمائیر و خود به خودی است، پس با افزایش دمای سیستم می‌توان به بهبود فرایند جذب کمک کرد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، می‌توان اظهار داشت که نانو جاذب $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ ، ظرفیت جذب چشمگیری برای جذب رنگ کاتیونی مالاشیت گرین داشته و کاربرد آن در تصفیه پساب‌های حاوی این رنگ پیشنهاد می‌شود.

مقادیر ΔS و ΔH به ترتیب از روی ثابت و شب منحنی وان هووف به دست آمد که در آن R ثابت گازها برابر $8/۳۱۴ \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ است. همچنین انرژی آزاد گیپس (ΔG) با استفاده از رابطه ۸ محاسبه شد. مقادیر پارامترهای ترمودینامیک در جدول ۷ آورده شده است.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (8)$$



شکل ۹- ترمودینامیک فرایند جذب مالاشیت گرین منطبق شده بر روی $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$ در شرایط بهینه

جدول ۷- پارامترهای ترمودینامیکی فرایند جذب مالاشیت گرین بر سطح $\text{NH}_2\text{-SBA-15}$

$\Delta H (\text{kJ/mol})$	$\Delta S (\text{J/K mol})$	$\Delta G (\text{kJ/mol})$	دما
$42/13$	$166/45$	$-4/48$	۱۰
-	-	$-6/14$	۲۰
-	-	$-7/81$	۳۰
-	-	$-9/47$	۴۰

طبق نتایج، مقادیر ΔG ، منفی به دست آمد (بین ۴- تا ۹) که نشانگر خود به خودی بودن فرایند جذب است. فرایند جذب از نوع گرمائیر ($\Delta S=166 \text{ J/K mol}$; $\Delta H=42 \text{ kJ/mol}$) بود. لذا از طرفی واکنش با افزایش آنتروپی همراه است، عامل آنتالپی نامساعد و عامل آنتروپی مساعد است، پس عامل تعیین کننده عاملی است که مقدار آن بیشتر باشد. نتایج تحقیق مسینا و همکاران در سال ۲۰۰۶ نشان داد که بزرگی آنتالپی می‌تواند به دلیل تنوع نوع و تعداد بر همکنش‌های بین ماده جذب شونده و جاذب باشد که

۵- مراجع

- Huang, C.-H., Chang, K-P., Ou, H. D., Chiang, Y. C., and Wang, C.F. (2011). "Adsorption of cationic dyes onto mesoporous silica." *Microporous and Mesoporous Materials*, 141(1-3), 102-109.
- Chakraborty, S., Lpurkit, U.K., Dasgupta, S., and Basu, Y.K. (2003). "Nanofiltration of textile plant effluent for color removal and reduction in COD." *Separation and Purification Technology*, 31(2), 141-151.

3. Singh, K.P., Mohan, D., Sinha, S., Tandon, G. S., and Gosh, F. (2006). "Color removal from wastewater using low-cost activated carbon derived from agricultural waste material." *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 42(9), 1965-1976.
4. Crini, G. (2006). "Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review." *Bioresour Technol.*, 97(9), 1061-1085.
5. Messina, P.V., and Schulz, P.C. (2006). "Adsorption of reactive dyes on titania-silica mesoporous materials." *J. of Colloid and Interface Science*, 299(1), 305-320.
6. Wu, X., Hui, K. N., Hui, K.S., Lee, S.K., Lhou, W., Chen, R., Hwang, D. H., Cho, Y.T. R., and Son, Y. G. (2012). "Adsorption of basic yellow 87 from aqueous solution onto two different mesoporous adsorbents." *J. Chemical Engineering Journal*, 180, 91-98.
7. Joo, J.B., Park, J., and Yi, J. (2009). "Preparation of polyelectrolyte-functionalized mesoporous silicas for the selective adsorption of anionic dye in an aqueous solution." *J. of Hazardous Materials*, 168(1), 102-107.
8. Fu, X., Chen, X., Wang, J., and Liu, J. (2011). "Fabrication of carboxylic functionalized superparamagnetic mesoporous silica microspheres and their application for removal basic dye pollutants from water." *Microporous and Mesoporous Materials*, 139(1-3), 8-15.
9. Xu, R., Jia, M., Zhang, Y., and Li, F. (2012). "Sorption of malachite green on vinyl-modified mesoporous poly(acrylic acid)/SiO₂ composite nanofiber membranes." *Microporous and Mesoporous Materials*, 149(1), 111-118.
10. Shahbazi, A., Younesi, H., and Badiei, A. (2011). "Functionalized SBA-15 mesoporous silica by melamine-based dendrimer amines for adsorptive characteristics of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) heavy metal ions in batch and fixed bed column." *Chemical Engineering Journal*, 168(2), 505-518.
11. Wang, J., Zheng, S., Liu, J., and Xu, Z. (2010). "Tannic acid adsorption on amino-functionalized magnetic mesoporous silica." *Chemical Engineering Journal*, 165(1), 10-16.
12. Ho, K.Y., McKay, G., and Yeung, K.L. (2003). "Selective adsorbents from ordered mesoporous Silica." *Langmuir*, 19(7), 3019-3024.
13. Zanjanchi, M.A., Ebrahimian, A., and Alimohammadi, Z. (2007). "A spectroscopic study on the adsorption of cationic dyes into mesoporous AlMCM-41 materials." *Optical Materials*, 29(7), 794-800.
14. Li, X.-D., Zhai, Q.-Z., and Zou, M.-Q. (2010). "Optical properties of (nanometer MCM-41)-(malachite green) composite materials." *Applied Surface Science*, 257(3), 1134-1140.
15. Srivastava, S., Sinha, R., and Roy, D. (2004). "Toxicological effects of malachite green." *Aquatic Toxicology*, 66(3), 319-329.
16. Alderman, D.J. (1985). "Malachite green: A review." *J. of Fish Diseases*, 8(3), 289-298.
17. Mittal, A. (2006). "Adsorption kinetics of removal of a toxic dye, Malachite Green, from wastewater by using hen feathers." *J. of Hazardous Materials*, 133(1-3), 196-202.
18. Tian, Y., Liu, P., Wang, X., and Lin, H. (2011). "Adsorption of malachite green from aqueous solutions onto ordered mesoporous carbons." *Chemical Engineering Journal*, 171(3), 1263-1269.
19. Andersen, W.C., Turnipseed, S.B., and Roybal, J.E. (2006). "Quantitative and confirmatory analyses of malachite green and leucomalachite green residues in fish and shrimp." *J. of Agricultural and Food Chemistry*, 54(13), 4517-4523.
20. Pourjavadi, A., Ayyari, M., and Amini-Fazl, M.S. (2008). "Taguchi optimized synthesis of collagen-g-poly(acrylic acid)/kaolin composite superabsorbent hydrogel." *European Polymer Journal*, 44(4), 1209-1216.
21. Badiei, A., Golddooz, H., and Ziarani, G.M. (2011). "A novel method for preparation of 8-hydroxyquinoline functionalized mesoporous silica: Aluminum complexes and photoluminescence studies." *Applied Surface Science*, 257(11), 4912-4918.
22. IUPAC. (2008). <<http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac>> (May 2013).
23. Chong, M.A.S., and Zhao, X.S. (2003). "Functionalization of SBA-15 with APTES and characterization of functionalized materials." *The Journal of Physical Chemistry B*, 107(46), 12650-12657.
24. Wang, S., and Li, H. (2006). "Structure directed reversible adsorption of organic dye on mesoporous silica in aqueous solution." *Microporous and Mesoporous Materials*, 97(1), 21-26.
25. Shahbazi, A., Younesi, H., and Badiei, A. (2012). "Batch and fixed-bed column adsorption of Cu (II), Pb (II) and Cd (II) from aqueous solution onto functionalised SBA-15 mesoporous silica." *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 91(4), 739-750.
26. Bulut, E., Özcar, M., and Şengil, İ.A. (2008). "Adsorption of malachite green onto bentonite: Equilibrium and kinetic studies and process design." *Microporous and Mesoporous Materials*, 115(3), 234-246.