

جداسازی و شناسایی ترکیبات لیپوفیلیک موجود در عصاره چوب و پوست راش با استفاده از روشهای کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی

لیلا خضرای* / سیداحمد میرشکرایی**

چکیده

راش از تیره درختان پهن‌برگ و خزان‌کننده است که حجم وسیعی از جنگلهای شمال ایران را دربرگرفته و از مهمترین گونه‌های صنعتی ایران محسوب می‌شود. استخراج ترکیبات لیپوفیلیک چوب و پوست این گونه با استفاده از حلال تولوئن به طریق سوکسله انجام شد. جداسازی و شناسایی ترکیبات در نمونه‌های استخراج شده با استفاده از دستگاه GC/MS و مطالعه طیفهای جرمی صورت گرفت. در مجموع ۲۴ ترکیب شناسایی شد که از این میان، ۱۰ ترکیب به‌طور مشترک در چوب و پوست با درصدهای متفاوت مشاهده گردیدند. فراوانترین ترکیب موجود در این مخلوط پروپیل‌هیدروسینامات بود که به میزان ۳۲/۳۸ درصد در چوب و ۱۹/۳۹ درصد در پوست مشاهده شد. با استفاده از HPLC کمی، این ترکیب از سایر ترکیبات لیپوفیلیک جداسازی و با استفاده از طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (FT-¹HNMR) و طیف‌سنجی زیرقرمز (FT-IR) مورد شناسایی دقیق قرار گرفت. این ترکیب در بیوسنتز سیناپیل‌الکل که پیش‌ترکیب اصلی در تشکیل لیگنین پهن‌برگان است، نقش مهمی را بر عهده دارد.

*کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی

**استاد شیمی دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی

مهمترین اسیدهای آلی شناسایی شده در چوب و پوست درخت راش شامل پالمیتیک اسید، لیگنوسریک اسید، استئاریک اسید و بنزوئیک اسید بودند. ۵ و ۴- دی هیدروکسی ۷ و ۶- دی متوکسی فلاون از دیگر ترکیبات شناسایی شده بود که فقط در پوست مشاهده شد. همچنین تعدادی از استرولهای مهم نیز شناسایی شدند.

کلید واژه

درخت راش، ترکیبات لیپوفیلیک، لیگنین، پروپیل هیدروسینامات، ۵ و ۴- دی هیدروکسی -۷ و ۶- دی متوکسی فلاون.

مقدمه

را دربرگرفته است. این گونه به دلیل زیبایی و دوام، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع تولید مبلمان و لوازم منزل پیدا کرده و از طرف دیگر حدود ۲۵ درصد از چوب مورد نیاز کارخانه چوب و کاغذ مازندران را تأمین می‌کند (۷).

بنابراین اگر مواد شیمیایی مضر در چوب آن وجود داشته باشد به دلیل تماس مستقیم با پوست بدن می‌تواند اثرات مستقیمی بر سلامت انسان داشته و یا از طریق مواد برون‌ریز (پساب) کارخانه‌ها تولید خمیر و کاغذ مشکلات زیست محیطی را موجب شود. به‌علاوه، این احتمال وجود دارد که در مواد عصاره‌ای (استخراجی) چوب و پوست درختان ترکیبات ارزشمندی موجود که در نهایت، شناسایی این مواد استخراجی اطلاعات بنیادی از شیمی چوب در اختیار ما قرار می‌دهد. بنابراین با توجه به اهمیت فوق‌العاده چوب راش لازم است به‌طور مناسب و از دیدگاههای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از مواردی که در چوب و پوست یک درخت باید مورد توجه قرار گیرد، شناخت آن از لحاظ ساختار شیمیایی است. تعداد زیادی از اجزای شیمیایی موجود در چوب که در کل بخش کوچکی را تشکیل می‌دهند، در حلالهای آلی خنثی یا در آب انحلال پذیرند. این اجزا را مواد استخراجی می‌گویند و کلیه ترکیبات چوب به‌جز سلولز، همی سلولز و لیگنین را در بر می‌گیرند. اما برخی مواقع اصطلاح مواد استخراجی را فقط برای ترکیبات نامحلول در آب به‌کار می‌برند. به‌استثنای مواد استخراجی فنولی که عمدتاً در درون چوب وجود دارند، به این

درخت راش از تیره درختان پهن‌برگ و خزان کننده با چوب صنعتی است که برگهای بی‌دندانه یا کم‌دندانه و گل‌های نر نزدیک به هم دارد. ارتفاع آن تا ۳۰ متر و گاهی بیشتر می‌رسد؛ شاخه‌های فرعی زیاد دارد و برگهای سبز براق آن در پاییز زرد می‌شود (۱). این درخت دارای گونه‌های مختلفی است که در جنگلهای شمال ایران گونه هیرکانی یا خزری آن رویش دارد؛ نام علمی این گونه *Fagus orientalis* از خانواده *Fagaceae* است (۳) و نامهای بومی آن راش، مرش، چلر، آلاش، و قزل آقاج است (۶). این درخت جنگلی در ضمن دارا بودن فواید و بهره‌های اقتصادی از مهمترین و زیباترین گونه‌های زیست‌محیطی به‌شمار می‌آید.

رویشگاههای درخت راش در ارتفاعات کوههای البرز پراکنده است. این گونه از ارتفاع ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متری از سطح دریا گسترش دارد و از آستارا، تالش و دیلمان تا کلاردشت نور، کجور و گرگان دیده می‌شود. به‌طور کلی با افزایش ارتفاع از سطح دریا از تراکم این گونه کاسته می‌شود. تحقیقات انجام شده نشان داده است که در توده‌های طبیعی راش علاوه بر ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه نیز در تراکم این گونه در رویشگاهها تأثیر دارد. به‌طور کلی در دامنه‌های شمالی که دارای خاک عمیق و رطوبت زیاد هستند تراکم این درخت بیشتر است (۲).

درخت راش یکی از مهمترین گونه‌های صنعتی ایران است و حجم وسیعی از جنگلهای شمال ایران

استرهای سایللیل دار شده پایداری چندانی ندارند. بنابراین، ضروری است سایللیل دار کردن ۲۴ ساعت قبل از آنالیز با GC صورت گیرد (۱۳).

توسعه رایانه‌های قوی و ارائه نرم‌افزارهای مناسب، تفسیر داده‌های حاصل از مخلوطهای پیچیده ترکیبات را آسان کرده است اگرچه نیاز به تهیه مشتقات در روش کروماتوگرافی گازی یکی از محدودیت‌های این روش محسوب می‌شود (۵).

ترکیب دو روش کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS) یک روش فوق‌العاده مؤثر برای تشخیص ترکیبات موجود در مخلوطهای پیچیده محسوب می‌شود و از آنجایی که مواد استخراجی عموماً ترکیباتی با وزن مولکولی کم هستند، استفاده از این روش بسیار مناسب است (۵).

استخراج و شناسایی اسیدهای چرب موجود در چوب از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است، زیرا مواد استخراجی که در فرآیند پخت خمیرکاغذ آزاد می‌شوند علت مهم مشکلات این فرآیندها هستند. در فرآیند پخت کرافت، تری‌گلیسریدها کاملاً صابونی می‌شوند و اسیدهای چرب و اسیدهای رزینی به صورت نمک سدیم در مایع پخت حل می‌شوند. ولی گلیسرول استرها، استرولها و مومها به صورت صابون حل نمی‌شوند و در فرآیند باقی می‌مانند و مشکلاتی را سبب می‌شوند. به علاوه، برخی از مواد عصاره‌ای اثر زیان بخشی روی محیط دارند و عامل سمیت مواد برون‌ریز (پسابها) هستند (۱۳).

سابقه تحقیق

طبق مطالعات انجام شده، در ایران تجزیه شیمیایی چوب و پوست گونه‌های جنگلی از جمله گونه راش کمتر مورد توجه محققین بوده است. اما محققین خارجی در رابطه با تجزیه شیمیایی چوب و پوست مطالعات متعددی را انجام داده‌اند. در زیر به طور خلاصه به بعضی از مطالعات انجام شده در این زمینه

عصاره‌های چربی دوست در اصطلاح رزین چوب می‌گویند (۴).

بیوسنتز مواد استخراجی به‌طور ژنتیکی کنترل می‌شود، در نتیجه هرگونه درخت، مواد خاصی را تولید می‌کند. حتی بین مواد استخراجی اندامهای مختلف درخت یعنی شاخه، ریشه، پوست و برگ نیز تفاوت‌های برجسته‌ای وجود دارد (۵).

به‌طور کلی مطالعه مواد استخراجی حاصل از چوب شامل استخراج (عصاره‌گیری)، جداسازی و شناسایی ترکیبات می‌باشد. گروههای مختلف مواد استخراجی را می‌توان به روشهای مختلف کروماتوگرافی از قبیل کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، تعیین کرد (۵).

قدرت تفکیک بسیار بالای ستونهای مویین در سیستم کروماتوگرافی گازی، این روش را به تکنیکی بسیار کارآمد در آنالیز ترکیبات پیچیده‌ای از قبیل مواد استخراجی تبدیل کرده است. به علاوه کروماتوگرافی گازی قادر است گروههای مختلف مواد استخراجی را با استفاده از ستونهای کوتاه به صورت کمی تعیین کند (۵).

در روش کروماتوگرافی گازی، برای اطمینان از اندازه‌گیریهای کمی، مشتق‌سازی توصیه می‌شود. ترکیبی از واکنشگرهای O.N- بیس (تری‌متیل سایللیل) تری‌فلوئورواستامید (BSTFA) و تری‌متیل کلروسیلان (TMCS) و گرمادهی به مدت ۲۰ دقیقه در دمای حدود ۷۰ درجه سانتی‌گراد موجب سایللیل دار شدن کامل استرولها، فنلها و الکل‌های تریپنی می‌شود (۵).

اسیدهای رزینی و چرب به آرامی توسط مواد سایللیل دار کننده از قبیل BSTFA و TMCS سایللیل دار می‌شوند. پس اکثر اسیدهای رزینی و اسیدهای چرب موجود در مواد استخراجی چوب را می‌توان به خوبی به صورت استرهای سایللیل دار شده جداسازی کرد.

اشاره می‌شود.

مواد خنثی تقسیم شدند؛ مواد صابونی عمدتاً شامل اسیدهای چرب و هومولوگهای اشباع شده آنها و بعضی از اسیدهای تری‌ترپنی مانند ایزومرهای اورسنوئیک‌اسید بودند که به مقدار زیاد از پوست به دست آمدند، در صورتی که استرولها و ترپنهای غیراستروئیدی از ترکیبات قابل توجه جزء خنثی بودند (۸).

ترکیباتی مانند پنتادکانوئیک‌اسید، هگزادکانوئیک‌اسید، اولئیک‌اسید، لیگنولئیک‌اسید، دکانوئیک‌اسید، و p-ایزوپروپیل فنول به عنوان روغنهای اصلی حاصل از عصاره چوب‌درون و چوب‌برون، ریشه و ساقه گونه *Juniperus foetidissima* در ترکیه در سال ۲۰۰۳ گزارش شدند (۱۱).

جلال‌الدین هارون و پیترا بوسکی (۹) اجزای شیمیایی پنج‌گونه فراوان در آمریکای شمالی را مورد بررسی قرار دادند؛ این گونه‌ها شامل کاج سفید، کاج قرمز، گردوی آمریکایی، بلوط قرمز و افرای قرمز بودند. آنها بیشترین مواد عصاره‌ای و سوبرین را در عصاره حاصل از اتانول/بنزن در پوست گردوی آمریکایی گزارش کردند و بیشترین بازده هالوسلولز را در پوست افرای قرمز و بیشترین محتویات آروماتیکی و لیگنین را در کاج سفید گزارش کردند.

Steller [به نقل از منبع ۱۱] در سال ۱۹۸۲ بازده مواد عصاره‌ای حاصل از اتانول/بنزن را ۱۳/۹ درصد برای پوست گردوی آمریکایی و ۵/۲ درصد برای پوست کاج سفید گزارش کرد. محققان مختلف درصدهای متفاوتی از مواد عصاره‌ای را گزارش کرده‌اند و آنها این اختلاف را به سن و موقعیت جغرافیایی گونه‌های مختلف گیاهی نسبت می‌دهند (۹).

چن و همکاران [به نقل از منبع ۱] در سال ۲۰۰۰ ترکیبات شیمیایی پوست گونه *Alnus cremastogyne* را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سن درخت اثر قابل ملاحظه‌ای بر ساختار شیمیایی پوست دارد.

Xiao و همکاران (۱۳) اجزای شیمیایی عصاره‌های چربی دوست به دست آمده از سبوس برنج که به طریق سوکسله و با استفاده از پنج حلال تولوئن / اتانول، کلروفرم، اتر نفت، دی‌کلرومتان و هگزان به دست آمده بود را مورد بررسی قرار دادند و اسیدهای چرب آزاد، اسیدهای رزینی، استرولها، تری‌گلیسریدها و مومها را به عنوان پنج دسته اصلی از لیپیدها در این عصاره‌های چربی دوست شناسایی کردند. آنها همچنین اعلام کردند که عصاره‌گیری با اتر نفت و هگزان کمترین بازده از کل مواد عصاره‌ای را می‌دهد اما حاوی بیشترین مقدار از عصاره‌های چربی دوست است. عصاره به دست آمده از تولوئن / اتانول، بیشترین بازده از کل مواد عصاره‌ای را شامل می‌شود ولی کمترین خلوص از مواد لیپیدی در این عصاره مشاهده شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد این عصاره شامل اجزای دیگر غیرلیپیدی نظیر کربوهیدراتها با جرم مولکولی کم و نمکها نیز هست. در حالی که عصاره‌های حاصل از کلروفرم و دی‌کلرومتان به‌طور مشابه مقادیر متوسطی از عصاره‌های چربی دوست دارند. پس به‌طور کلی اگر عصاره‌های چربی دوست مورد نظر باشد، اتر نفت و هگزان حلالهای مناسبی هستند (۱۳).

تحقیقات انجام شده روی اجزای شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست بلوط محلی ترکیه به روش سوکسله و با استفاده از حلالهای اتانول/بنزن، اتانول، و سیکلو هگزان نشان داد که چوب درون این گونه شامل ۶-۵ درصد مواد استخراجی، ۲۵ درصد لیگنین و ۶۲ درصد پلی‌ساکارید است؛ و ۱۳ درصد از عصاره به دست آمده از پوست شامل خاکستر است (۱۳).

مواد استخراجی حاصل از سیکلو هگزان از چوب و پوست بلوط به دو بخش مواد صابونی شونده و

به صورت آرد مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی آنالیز عصاره‌های چربی دوست حاصل از چوب شامل استخراج (عصاره‌گیری)، جداسازی و شناسایی ترکیبات می‌باشد.

۱- استخراج

استخراج از نمونه‌های جامد با استفاده از سیستم سوکسله (شکل ۱) صورت گرفت. در این روش انتخاب حلال بسیار مهم است. هر حلال یا مخلوط حلالها تنها تعداد خاصی از مواد را جداسازی می‌کنند. تولوئن، به خوبی مواد چربی دوست را در خود حل می‌کند و سایر ترکیبات قطبی مانند قندها که به وفور در چوب وجود دارند، در این حلال حل نمی‌شوند. در این تحقیق برای استخراج مواد لیپوفیلیک از تولوئن استفاده شد. مدت زمان مناسب برای استخراج برحسب گونه و حلال متفاوت است. در این تحقیق عمل استخراج به مدت ۱۲ ساعت انجام شد. پس از انحلال کامل مواد استخراجی، محلول حاصل در دستگاه تبخیرکننده در فشار کم حلال‌گیری شد. مواد باقی‌مانده در بالن که حدود یک سی‌سی بود، به ظرف نمونه منتقل و در مجاورت هوا کاملاً خشک شد.

۲- جداسازی و شناسایی

برای جداسازی و شناسایی مواد استخراجی، حدود ۱۸ میلی‌گرم از عصاره‌های چوب (یا پوست) به دست آمده را با ۱ میلی‌لیتر واکنشگر BSTFA و حدود ۰/۵ میلی‌لیتر TMCS مخلوط شد و در ظرف در بسته به مدت ۳۰ دقیقه در آن ۷۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. پس از سرد شدن نمونه حدود ۱/۵ میلی‌لیتر تولوئن اضافه شد. نمونه آماده شده به دستگاه GC/MS با مشخصات زیر تزریق شد:

- نوع ستون HP-5MS به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر.

- نوع گاز حامل هلیوم با سرعت یک میلی‌لیتر در دقیقه.

به طوری که درختان جوان مواد استخراجی بیشتر و لیگنین و سلولز کمتری در مقایسه با گونه‌های مسن‌تر دارند. میزان تغییرات خاکستر وابستگی کمتری به تغییرات سن دارد و نرخ رشد تأثیری بر روی نوع ترکیبات شیمیایی ندارد.

ترکمن (۱) مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران، گردو، بلوط، توسکا، ممرز و راش که از نظر پزشکی و صنعتی دارای اهمیت است را مورد بررسی قرار داد و درصد کل مواد استخراجی پوست آنها را به ترتیب ۲۹/۸، ۲۳/۲۵، ۱۷/۹، ۱۶/۸۳، ۱۶/۷ درصد و میزان ترکیبات فنولی برای گونه‌های مذکور را به ترتیب ۲۶/۳، ۲۱/۲، ۱۲/۶، ۱۳/۶ و ۱۲/۹ و ۱۴ درصد گزارش کرد. اسیدهای چرب شناسایی شده در این گونه‌ها شامل بنزوئیک‌اسید، اولئیک‌اسید و لیگنوسریک‌اسید بودند. آنالیز شیمیایی چوب و پوست گونه راش و صنوبر نشان داد که با افزایش سن، مواد استخراجی محلول در حلال آلی و محلول در آب، لیگنین و هالوسولز کاهش می‌یابد و در صنوبر رابطه مشخصی بین سن و میزان مواد استخراجی وجود ندارد. مواد استخراجی محلول در حلال آلی در چوب راش ۷/۴۷ درصد و در پوست راش ۱۷/۰۸ درصد و میزان این مواد در چوب صنوبر ۸/۳ درصد و در پوست آن ۳۰/۶۰ درصد گزارش شد (۶).

مواد و روشها

عموماً روش نمونه‌گیری بسته به هدف آنالیز و موادی که باید آنالیز شوند، تعیین می‌شود. نمونه‌گیری از چوب به منظور آنالیز مواد استخراجی از حساسیت خاصی برخوردار است. زیرا مواد استخراجی موجود در بافتهای مختلف چوب اختلاف زیادی با هم دارند؛ با این وجود، ذرات ریز که غنی از سلولهای پارانشیمی هستند معمولاً مواد استخراجی بیشتری از لیاف بلند دارند (۵). در این تحقیق، چوب و پوست


یک میلی لیتر متانول حل کردیم. در این مرحله یک مخلوط دو فاز شامل ذرات چربی پراکنده در یک محلول شفاف و زرد رنگ ایجاد شد. مخلوط را صاف کرده و به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) مورد آزمایش قرار دادیم. حلال مناسب برای این آزمایش، مخلوط تولوئن و اتیل استات (به نسبت حجمی ۹۲ به ۸) بود (۱۰). سه لکه کاملاً مشخص بر روی کاغذ مشاهده شد. برای جداسازی این ترکیبات، از روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) استفاده شد. برای این منظور از دستگاه HPLC (KNAUER, K-2500) موجود در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شد. محلول مناسب برای این آزمایش مخلوط متانول، آب، و اسید استیک (۹۰ به ۹ به ۱) بود. این روش برای جداسازی اولیه گروههای خاص مواد استخراجی جهت آنالیز بیشتر توسط نمودار آرد چوب درخت راش را نشان می دهد. روشهای دیگر مورد استفاده قرار گرفت (۱۲).

سپس حدود ۲۰ میلی گرم نمونه خالص شده از مرحله قبل به وسیله دستگاه FT-¹HNMR (۳۰۰ مگاهرتز) موجود در دانشگاه آزاد اسلامی (BURUKER-Spectrospin) طیف گیری شد، حلال مناسب در این مرحله دی کلرومتان دوتره بود. همچنین با استفاده از طیف سنج FT-IR شرکت BOMEM (MB-100) موجود در واحد تحقیقات طیف زیر قرمز نمونه تهیه شد، حلال مناسب در این مرحله نیز دی کلرومتان دوتره بود.

مشاهدات و نتایج


۱- ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در عصاره چوب راش نمودار ۱ کروماتوگرام گازی نمونه استخراج شده از آرد چوب درخت راش را نشان می دهد.
جدول ۱ ترکیبات شناسایی شده از کروماتوگرام GC/MS

- برنامه حرارتی بین ۶۰ تا ۲۶۰ درجه سانتی گراد که به ازای هر دقیقه ۶ درجه سانتی گراد افزایش دما اعمال شد.



شکل ۱- تصویر دستگاه سوکسله

شناسایی طیفهای جرمی از طریق مقایسه با طیفهای پایه موجود در بانک اطلاعاتی دستگاه GC/MS و منابع کتابخانه‌ای که به صورت الکترونی و یا به صورت چاپ شده روی کاغذ در دسترس هستند انجام شد. عمده ترین ترکیب شناسایی شده در عصاره چوب و پوست، پروپیل هیدروسینامات بود که به میزان ۳۲/۳۸ درصد در چوب و ۱۹/۳۹ درصد در پوست مشاهده شد. با توجه به درصد بالای این ترکیب در عصاره چوب و پوست، برای شناسایی قطعی آن از روشهای طیفسنجی رزونانسی مغناطیسی هسته‌ای (FT-¹HNMR) و طیفسنجی زیرقرمز (FT-IR) استفاده شد. برای جداسازی این ترکیب از سایر ترکیبات موجود در عصاره چوب، حدود ۲۰ میلی گرم از عصاره به دست آمده را در



نمودار ۱. کروماتوگرام گازی نمونه استخراج شده از درخت راش

عصاره به دست آمده از آرد چوب را بر اساس زمان می شود. تعداد ۱۶ ترکیب شناسایی شدند که شامل بازداری نشان می دهد. همان طور که در جدول مشاهده اسیدهای چرب، استرولها و ترکیبات مومی شکل هستند.


جدول ۱. ترکیبات شناسایی شده در عصاره چوب راش

ردیف	نام ترکیب	فرمول مولکولی	وزن مولکولی	زمان بازداری (دقیقه)	سطح زیر پیک (درصد)
۱	بنزیل الکل (TMS)	$C_{11}H_{16}OSi$	۱۸۰	۵/۱۰	۴/۷۹
۲	پروپیل -۳- فنیل پروپیونات (پروپیل هیدروسینمات)	$C_{17}H_{16}O_2$	۱۹۲	۶/۴۳	۳۲/۳۸
۳	هگزاد کائوتیک اسید (پالمیتیک اسید) TMS	$C_{19}H_{34}O_2Si$	۳۲۸	۱۸/۲۶	۱/۲۸
۴	بیس (۲- هیدروکسی، پروپیل) اتر	$C_8H_{14}O_2$	۱۳۴	۲۱/۱۵	۱/۱۱
۵	هنیوکوزان	$C_{21}H_{42}$	۲۹۶	۲۱/۸۲	۱/۶۲
۶	تری کوزان	$C_{27}H_{54}$	۳۲۴	۲۳/۰۷	۰/۹۵
۷	پنتاکوزان	$C_{25}H_{50}$	۳۵۲	۲۳/۷۶	۰/۴۰
۸	هگزاکوزان	$C_{26}H_{52}$	۳۶۰	۲۴/۰۳	۱/۲۲
۹	3α و 6β -دی استوکسی - 5α -کلستان - 5 - اول	$C_{31}H_{52}O_5$	۵۰۴	۲۴/۶۳	۱/۴۴
۱۰	تتراکزانوئیک اسید (لیگنوسریک اسید)	$C_{24}H_{48}O_2$	۳۶۸	۲۴/۹۵	۲/۳۹
۱۱	هپتاکوزان	$C_{27}H_{54}$	۳۸۰	۲۵/۲۷	۱/۴۸
۱۲	اکتاکوزان	$C_{28}H_{56}$	۳۹۴	۲۵/۴۴	۴/۳۰
۱۳	نوناکوزان	$C_{29}H_{58}$	۴۰۸	۲۶/۶۶	۸/۴۵
۱۴	تریاکونتان	$C_{31}H_{62}$	۴۲۲	۲۸/۲۲	۸/۷۸
۱۵	هتری کونتان	$C_{31}H_{64}$	۴۳۶	۲۸/۳۲	۶/۴۷
۱۶	5 -کلستان - 3β - اول (کامپسترول)	$C_{27}H_{46}O$	۳۸۶	۲۸/۴۵	۰/۱۳

عصاره بدست آمده از آرد پوست را بر اساس زمان بازداری نشان می دهد. همان طور که در جدول مشاهده می شود، تعداد ۱۸ ترکیب شناسایی شدند که شامل اسیدهای چرب، ترکیبات فنولی و ترکیبات مومی شکل هستند.

۱- ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در عصاره پوست راش

نمودار شماره ۲ کروماتوگرام گازی نمونه استخراج شده از آرد پوست چوب را نشان می دهد. جدول ۲ ترکیبات شناسایی شده از کروماتوگرام GC/MS




نمودار ۲. کروماتوگرام گازی نمونه استخراج شده از آرد پوست درخت راش

جدول ۲. ترکیبات شناسایی شده در عصاره پوست راش

ردیف	نام ترکیب	فرمول مولکولی	وزن مولکولی	زمان بازداری (دقیقه)	سطح زیر پیک (درصد)
۱	بنزیل الکل (TMS)	C ₁₀ H ₁₆ O _{Si}	۱۸۰	۵/۱۳	۲۲/۲۷
۲	پروپیل -۳- فنیل پروپونات (پروپیل هیدروسینامات)	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	۱۹۲	۶/۴۳	۱۹/۳۹
۳	بنزوئیک اسید (TMS)	C ₁₁ H ₁₄ O ₂ Si	۱۹۴	۶/۷۴	۵/۲۱
۴	۴' و ۵- دی هیدروکسی - ۶ و ۷- دی متوکسی فلاون	C ₁₇ H ₁₄ O ₆	۳۱۴	۷/۴۲	۰/۵۶
۵	بنزوئیک اسید، بنزیل استر	C ₁₂ H ₁₂ O ₂	۲۱۲	۱۵/۰۳	۲/۲۹
۶	هگزاد کانوئیک اسید (پالمیتیک اسید) TMS	C ₁₄ H ₂₄ O ₂ Si	۳۲۸	۱۸/۲۷	۰/۷۸
۷	اکتاد کانوئیک اسید (استئاریک اسید) TMS	C ₂₁ H ₄₂ O ₂ Si	۳۵۶	۲۰/۴۸	۰/۳۱
۸	تری دکان	C ₁₃ H ₂₈	۱۸۴	۲۱/۰۴	۰/۴۴
۹	نونادکان	C ₁₉ H ₄₀	۲۶۸	۲۲/۰۸	۰/۲۷
۱۰	تتراکوزان	C ₂₂ H ₄₆	۳۳۸	۲۲/۲۰	۱/۱۵
۱۱	بیس (۲- هیدروکسی پروپیل) اتر	C ₆ H ₁₂ O ₃	۱۳۴	۲۳/۰۸	۰/۷۵
۱۲	پنتاکوزان	C ₂₅ H ₅₂	۳۵۲	۲۴/۰۳	۷/۹۰
۱۳	هگزاکوزان	C ₂₆ H ₅₄	۳۶۶	۲۴/۷۸	۳/۳۷
۱۴	هپتاکوزان	C ₂₇ H ₅₆	۳۸۰	۲۴/۹۶	۴/۹۹
۱۵	اکتاکوزان	C ₂₈ H ₅₈	۳۹۴	۲۵/۸۶	۵/۶۵
۱۶	نوناکوزان	C ₂₉ H ₆₀	۴۰۸	۲۶/۰۶	۶/۰۶
۱۷	تریاکونتان	C _{3۰} H ₆₂	۴۲۲	۲۶/۸۷	۴/۹۳
۱۸	تری تریاکونتان	C ₃₃ H _{۶۸}	۴۶۴	۲۸/۰۵	۶/۰۵


نمودار ۳ طیف FT-¹HNMR این نمونه را نشان می دهد، همان طور که در نمودار مشاهده می شود، هشت نوع پروتون در این ترکیب وجود دارد که با ساختار مولکولی پروپیل هیدروسینامات مطابقت دارد.



نمودار ۳. طیف FT-¹HNMR پروپیل هیدروسینامات

می دهد. در طیف ¹H-NMR - FT پروپیل هیدروسیانات،

نمودار ۴ طیف FT-IR پروپیل هیدروسیانات را نشان



نمودار ۴. طیف FT-IR پروپیل هیدروسیانات


۲. دو نوار جذبی در ناحیه 699cm^{-1} و 751cm^{-1} مشاهده می شود که نشان دهنده حلقه آروماتیکی تک استخلافی است.
۳. جذب در ناحیه 2933cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی C-H آلکانها می باشد.
۴. جذب در ناحیه 1599cm^{-1} - 1514cm^{-1} مربوط به اتصالات C=C حلقه آروماتیک است.
۵. جذب در ناحیه 1722cm^{-1} مربوط به ارتعاشات خشی گروه $\text{C}=\text{O}$ است.
۶. جذب در ناحیه 1270cm^{-1} مربوط به ارتعاش خشی گروه $\text{C}-\text{O}$ است.

پروتونهای حلقه فیل، پروتونهای استری و پروتونهای متصل به حلقه فیل شناسایی شدند اما H اسیدی در این طیف مشاهده نشد. طیف FT-IR پروپیل هیدروسیانات نیز مؤید همین ساختار است و در آن، نوار جذبی مربوط به ارتعاش کششی گروه استر مشاهده می شود.

ناحیه رزونانس این پروتونها به شرح زیر است:

۱. جذب قوی در ناحیه 1722cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی گروه عاملی کربونیل ($\text{C}=\text{O}$) بوده و سه نوار جذبی در ناحیه 1270cm^{-1} - 1034cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی گروه ($\text{C}-\text{O}$) است، که این جذبها مشخصه بارز طیف استرها می باشد.


H	Shift(ppm)
A	7.4001
B	7.3309
C	4.3259
D	3.9943
E	3.9943
F	2.3724
G	2.1918
K	1.2737




نتیجه و بحث

استرولها می‌باشند، از دیگر ترکیبات شناسایی شده در عصاره چوب هستند. این ترکیبات با وجود داشتن گروه هیدروکسیل، به دلیل اسکلت هیدروکربنی بسیار چربی دوست هستند. استرولها به شدت آبگریزند و انحلال‌پذیری کمی دارند و غالباً در فرآیندهای کاغذسازی مشکل‌ساز هستند، از سوی دیگر این ترکیبات مواد اولیه شیمیایی خوبی برای تبدیل به سایر فرآورده‌ها به شمار می‌آیند. از دیگر ترکیبات مهم شناسایی شده، ۴-دی هیدروکسی، ۶ و ۷-دی متوکسی، فلاون بود که از ترکیبات فنولی است و فقط در پوست به میزان ۰/۵۹ درصد مشاهده شد. ترکیبات فنولی به دلیل ساختار خاصی که دارند هم در حلالهای قطبی و هم در حلالهای غیرقطبی حل می‌شوند. این ترکیبات به طور عمده در پوست درختان متمرکز بوده و خواص ضد قارچ دارند. در نتیجه درخت را در برابر حمله‌های میکروبی محافظت می‌کنند و در رنگ چوب نیز سهم هستند. مواد فنولی اجزای واکنش‌پذیری هستند که در جریان فرآوری چوب و تبدیل آن به انواع محصولات مشکل‌آفرین هستند. نمودار ۵ بعضی ترکیبات شناسایی شده در عصاره چوب و پوست و درصد آنها را نشان می‌دهد.

بخشی از مواد شیمیایی موجود در چوب و پوست درخت راش مواد چربی دوست هستند که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفتند. در مجموع ۲۴ ترکیب شناسایی شد از این میان ۱۰ ترکیب به‌طور مشترک در چوب و پوست مشاهده شدند. عمده‌ترین ترکیب شناسایی شده پروپیل هیدروسینامات بود. این ترکیب در بیوستز سیناپیل‌الکل، که پیش‌ترکیب اصلی لیگنین در پهن‌برگان است، نقش مهمی را ایفا می‌کند. درصد بالای این ترکیب در چوب و پوست، می‌تواند نشانه اهمیت این ترکیب باشد. پروپیل هیدروسینامات با استفاده از فنون HPLC و FT-IR و ¹H-NMR به صورت خالص جداسازی و شناسایی شد.



اسیدهای چرب شناسایی شده، شامل پالمیتیک‌اسید، (۱/۲۸ درصد در چوب و ۰/۷۸ درصد در پوست) لیگنوسریک‌اسید (۲/۳۹ درصد در چوب) و استئاریک‌اسید (۰/۳۱ درصد در پوست) هستند. کامپسترول و ۳α و ۶β-دی استوکسی-۵α-کلستان-۵-اول (مشق‌استری‌سیتوسترول) که از دسته



نمودار ۵. مقایسه نسبی مقدار بعضی ترکیبات موجود در عصاره چوب و پوست راش

منابع

8. Balaban, M. *Extractives; and structural components in wood and bark of endemic Oak Quercus Vulcanica Boiss*, Holz forschung, 55. (478-486);
9. Harun, J. and Labosky, P. (1985), *Chemical Constituents of five northeastern barks, wood and Fiber science*, 17(274-280);
10. Nobeta, K. and Yonekubo, M. (1987), *Phenolic compounds from the heart wood of European oak and barandy*, Mokuzai Gakkaishi, 33(408-415);
11. Tunalier, Z. & Kirimer, (2003) "wood essential oils of Junipers foetidissima willd, Holzforchung", 57(140-144);
12. William'E. K. and David, L. B. (1991), "Summative analysis of nine common north American woods", *Journal of wood chemistry and technology*, 11(479-494);
13. Xiao,B, Sun, X.F. and Sun, Run Cang (2001), "Extraction and characterization of lipophilic extractives from rice straw chemical composition", *Journal of wood chemistry and technology*, 21(397-411). ■
۱. ترکمن، ج. (۱۳۷۲)، آنالیز مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛
۲. حسن زادناوردی، ا. (۱۳۸۲)، «بررسی شاخصهای تنوع گونه‌های چوبی رویشگاههای راش با موجودی سرپا در توده‌های جنگلی طبیعی منطقه اسالم»، نشریه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، شماره ۵۹، ص ۶۶-۶۰؛
۳. شبکه اطلاع رسانی پیام سبز، (۲۰۰۴)، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی؛
۴. شوستروم، ارو. (۱۹۹۳)، «مبانی و کاربردهای شیمی چوب»، ترجمه دکتر سیداحمد میرشکرایی، آیتز، تهران؛
۵. شوستروم، ا.، رایمو، آ. (۱۹۹۹)، روشهای تجزیه در شیمی چوب، ترجمه دکتر سیداحمد میرشکرایی، حسن صادقی‌فر، تهران دانشگاه پیام نور، (۱۳۸۳).
۶. عبدالله پورتراضی‌نیا، ش. (۱۳۸۱)، «آنالیز شیمیایی چوب و پوست دو گونه صنعتی و مهم ایران: راش و صنوبر»، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی.
۷. گزارشات منتشر نشده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، (۱۳۸۳)؛