

بررسی تاثیر آماده سازی مینا با No-rinse Self-conditioner بر استحکام باند بوشی اولیه برآکتهای فلزی ارتدنسی

دکتر بهنام خسروانی فرد^{#*} دکتر سپیده بانو^{*} دکتر نعمه فارسی^{*} مهندس ناصر ولایی^{*} دکتر غمیری فرد^{*}

خلاصه:

سابقه و هدف: در درمانهای ارتودونتی نامناسب بودن استحکام باند برشی اولیه برآکتها در زمان ۳۰ دقیقه پس از انجام باندینگ منجر به دبادن آنها و افزایش طول دوره درمان می شود. با توجه به وجود یک مورد گزارش از موفقیت آمیز بودن استحکام باند برشی در استفاده از No-Rinse Self-Conditioner و یگانه بودن آن و به منظور بررسی تاثیر آماده سازی مینا با Rinse Self-Conditioner نسبت به اسید No-Rinse Self-Conditioner پیکریلیک ۱۰٪ بر استحکام باند برشی اولیه برآکتها فلزی ارتودونتی که با سمان گلس آینومر رزین مدیفاید نوری (RMGIC) باند شده اند، این تحقیق در دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران در سال ۱۳۸۷ انجام شد.

مواد و روش‌ها: تحقیق به روش آزمایشگاهی بر روی ۶۰ دندان پرمولر سالم انسان انجام شد. نمونه‌ها به دو گروه بر حسب نوع آماده سازی (اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ شاهد و No-Rinse Self-conditioner) تقسیم شدند. باندینگ با گلس آینومر رزین مدیافاید انجام شد. نمونه‌ها داخل اکریل مانت شدند و پس از ۳۰ دقیقه با دستگاه Universal Testing Machine و سرعت ۱mm/min ۱دباند شدند. ادھریو با قیمانده بر سطح میتا توپست استریو میکرو-سکوب با بزرگنمایی ۲۰ مشاهده گردید.

یافته‌ها: استحکام باند بر بشی در گروه شاهد $11/69 \pm 5/23$ مگاپاسکال و در گروه مورد $4/58 \pm 10/72$ مگاپاسکال بود که این اختلاف با استفاده از آنالیز T-test به لاحظ آماری معنی دار نبود ($P > 0/4$). آزمون دقیق آماری فیشر نشان داد که اختلاف بین ادھریو باقیمانده بر سطح مینا در دو آنالیز آناتومیک مذکور نداشت ($P = 0/9$).

کلید واژه‌ها: استحکام باند برخی، آماده سازی مینا، گلیس آینومر رزین مدیفاید، اسید پائی اکریلیک.

-۲۰- phosphate fluoride و حتی عدم آماده سازی^(۱۸)

مقدمة:

انجام می شود. اما در صورتیکه این تمهیدات موجب استحکام باند برشی کافی برآنها نشود، در همان مراحل اولیه باندینگ با دباند برآنها روبرو خواهیم شد^(۵) که باعث افزایش زمان کار کلینیکی و طول مدت درمان^(۶) خواهد شد. یکی از روشهایی که گفته شده است می تواند در آماده سازی مینا به منظور استفاده اختصاصی همراه با RMGIC استفاده شود، سهولت روش کار را به دنبال دارد و سبب کاهش حساسیت تکنیکی پروسه آماده سازی و شستشو می شود^(۷). در دو تحقیق دکتر بیشارا و دکتر Coutinho گزارش شده که این ماده

در درمانهای ارتودنسی، درصورتیکه استحکام باند برشی برآکتها در ۳۰ دقیقه ابتدای باندینگ که سیمها برای اولین بار بر روی آن قرار می‌گیرند کافی نباشد، با دباند آنها و افزایش طول دوره درمان روبرو می‌شویم.^(۱-۲). یکی از موادی که برای باندینگ Light Cure Resin-Modified Glass Ionomer Cement استفاده می‌شود باشد^(۱-۳) و در حال حاضر برای حصول استحکام باند برشی کافی آن، آماده سازی سطح توسط اسید فسفریک ۳۷٪^(۴-۱۰)، اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ و ۲۰٪^(۱۱-۱۵) و اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ و ۱۶٪^(۱۶-۱۷) است.

* استادیار گروه آموزشی ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

** استادیار گروه اموزشی دندانپزشکی ترمیمی واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

**** عضو هیئت علمی

شد. در شروع کار سطح باکال هر دندان با پودر پامیس و آب مقطر و رابرکاپ متصل به هندیپس به مدت ۱۰ ثانیه تمیز شد^(۴۰-۳۹-۳۶) و باندینگ بدین ترتیب انجام شد:

★ در گروه شاهد مطابق دستور کارخانه سازنده، سطح مینا با استفاده از یک اپلیکاتور micro-tip به مدت ۲۰ ثانیه با اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ آغشته گردید، سپس به مدت ۱۰ ثانیه با جریان فشرده آب شستشو شد و آب اضافه با استفاده از رل پنبه مرتبط خشک شد^(۱-۲).

Fuji ortho LC برای انجام باندینگ، کپسولهای حاوی RMGIC فعال گردید و طبق دستور کارخانه سازنده توسط آمالگاماتور Degussa Duomat3 با سرعت ۴۰۰۰ دور GC در دقیقه به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط شد و سپس در داخل Capsule applier ساخت چین گذاشته شد و ادھزیو برسط باندینگ هر براكت قرار گرفت^(۱-۲). برای باقی ماندن

حداقل ضخامت ادھزیو بین براكت و دندان، فشار ۳۰۰ گرم Tension and Compression Gauge توسط Dentaurum ساخت آلمان اعمال شد و بدین ترتیب ضخامت ادھزیو در تمام نمونه ها تقریباً یکسان گردید. به منظور جلوگیری از جابجایی پیش از انجام لایت کیور کامل، هر براكت به مدت ۵ ثانیه لایت کیور شد. ادھزیو اضافه با استفاده از یک پیستوری بریده شد تا سطح باند شده مساوی سطح پشتی براكت شود و پس از آن نمونه ها به مدت ۵۰ ثانیه (۱۵ ثانیه از هر یک از سطوح مزیال و دیستال و ۱۰ ثانیه از هر یک از سطوح اکلوزال و جینجیوال) لایت کیور شدند^(۲۱). نور دستگاه بعد از APOZA curing تست شد تا شدت نور خروجی حداقل ۴۰۰ mv/cm² باشد.

★ در گروه مورد مطابق دستور کارخانه سازنده، لایه نازکی micro-conditioner با استفاده از یک اپلیکاتور- tip بر سطح مینا زده شده و به مدت ۱۰ ثانیه دست نخوردہ باقی ماند، سپس با هوای فشرده به مدت ۵ ثانیه خشک گردید و باندینگ همانند گروه قبل انجام شد^(۱). ترکیب No-rinse

می تواند جانشین اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ رایج باشد^(۱-۲). تاکید می شود که یک باند کلینیکی موفق زمانی بدست می آید که استحکام باند برشی حاصل از آن ۶-۸ مگاپاسکال باشد^(۲۲-۲۴). از سوی دیگر به دلیل افزایش روز افزون تعایل به استفاده از RMGIC به علت خواص مفید آن^(۲۵-۳۸) و نیز مشکلات به کارگیری اسید پلی اکریلیک ۱۰٪^(۱-۲)، این تحقیق به صورت In vitro دربخش ارتودونتسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دانشکده دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسی تأثیر آماده سازی مینا با Self-Rinse conditioner نسبت به اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ بر میزان استحکام باند برشی اولیه براكتهای فلزی ارتودونتسی که با RMGIC نوری باند شده بودند انجام شد. همچنین میزان ادھزیو باقیمانده در هر نمونه پس از دباند بررسی گردید.

مواد و روشها:

این تحقیق با طراحی تجربی بر روی مدل و به صورت یک سویه کور انجام شد. تعداد ۳۰ بیمار واجد شرایط کشیدن ۲ دندان پرمولر قرینه انتخاب شدند. دندانها در ظروف حاوی محلول ۰/۲٪ تیمول به مدت ۴۸ ساعت برای ضد عفونی قرار گرفتند^(۴-۱). نمونه ها به طور تصادفی به ۲ گروه ۳۰ تایی تقسیم شدند بطوریکه در هر گروه از هر بیمار، یک دندان وجود داشته باشد، دندانها از نظر وجود هیپوپلازی، هیپوكلسیفیکیشن، پوسیدگی و ترک مینایی بررسی شدند و در صورت وجود هریک از نواقص فوق از مطالعه حذف گردیدند.

در این تحقیق برای باندینگ از Fuji ortho LC Capsule Conditioning و برای GC RMGIC اکریلیک ۱۰٪ با نام تجاری Ortho Conditioner از اسید پلی No-rinse Self-conditioner RMGIC مخصوص ساخت 3M Mini Dyna lock برآمد. اینج و دستگاه لایت کیور ۳M Sloth امریکا با ۱۸٪ اینج و دستگاه لایت کیور Unitek Coltolux 25 با شدت نور خروجی ۴۰۰ mv/cm² استفاده

- =۱ کمتر از ۵۰٪ ادھریو بر سطح مینا باقیمانده
- =۲ بیشتر از ۵۰٪ ادھریو بر سطح مینا باقیمانده
- =۳ تمام ادھریو بر سطح مینا باقیمانده

★ تقسیم بندی بیشارا^(۲):

- =۱ تمامی ادھریو + نقش سطح قاعده برآکت بر سطح مینا باقیمانده
- =۲ بیشتر از ۹۰٪ ادھریو بر سطح مینا باقیمانده
- =۳ بین ۱۰٪ تا ۹۰٪ ادھریو بر سطح مینا باقیمانده
- =۴ کمتر از ۱۰٪ ادھریو بر سطح مینا باقیمانده
- =۵ بدون ادھریو باقیمانده بر سطح مینا

یافته ها:

این تحقیق بر روی ۶۰ دندان پرمولر چپ و راست از هر دو فک مربوط به ۳۰ بیمار واجد شرایط کشیدن ۲ دندان انجام گرفت. میانگین سن بیماران $16/77 \pm 5$ سال بود. ۸۳٪ بیماران دختر و ۱۷٪ پسر بودند. ۶۰٪ نمونه ها پرمولر اول بالا، ۳۳٪ پرمولر اول پایین، و ۷٪ آنها پرمولر دوم پایین بودند. میزان استحکام باند برشی بر حسب گروهها در جدول (۱) ارائه گردید. استحکام باند برشی در گروه شاهد (اسید پلی اکریلیک ۱۰٪) برابر با $5/23$ مگاپاسکال و در گروه مورد (No-Rinse Self-conditioner) برابر با $4/58 \pm 4/72$ مگاپاسکال بود.

آزمون T-test نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد ($P < 0/6$).

در گروه اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ (شاهد)، ۱۶٪ از نمونه ها استحکام باند کمتر از ۶ مگاپاسکال، ۳٪ از نمونه ها استحکام باند بین ۶ تا ۸ مگاپاسکال و ۸۰٪ از نمونه ها استحکام باند بیشتر از ۸ مگاپاسکال داشتند. در گروه No-rinse Self-conditioner (مورد)، ۱۳٪ از نمونه ها استحکام باند کمتر از ۶ مگاپاسکال، ۷٪ از نمونه ها استحکام باند بین ۶ تا

4METHA از HEMA Self-conditioner آب تشکیل می شود.

برای انجام آزمایش استحکام باند، دندانها در اکریل Self cure ساخت کارخانه اکروپارس ایران در داخل یک استوانه توخالی مانت شدند. برای مانتینگ صحیح از سیم استیل با ابعاد 0.025×0.018 اینچ استفاده شد. سیم در slot برآکت قرار گرفت و برآکت موازی سطح افق مانت شد. پس از گذشت ۳۰ دقیقه از انجام لایت کیور، آزمایش استحکام باند انجام شد. نیروی برشی وارد شده جهت جدا شدن برآکت از نمونه ها با Roell Universal Testing Machine مدل 20 ساخت کارخانه Zwick آلمان در آزمایشگاه مقاومت صالح دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران اندازه گیری شد که نیرو را با سرعت ۱ mm/min و زاویه ۹۰ درجه توسط یک تیغه استیل به شکل بول بول با انتهای تخت و با پهای 0.5 mm در حدفاصل دندان- برآکت اعمال کرد. مقدار نیرویی که باعث جدا شدن برآکت از نمونه ها شد بر حسب نیوتون بدست آمد و بر اساس فرمول $\text{Pressure}(\text{Mpa}) = \text{Force}(\text{N}) / \text{Area}(\text{mm}^2)$ به مگاپاسکال تبدیل شد. با توجه به اینکه میانگین سطح قاعده برآکتها $13/83 \text{ mm}^2$ بود (۵ عدد برآکت به طور تصادفی با کولیس دیجیتالی GUANGLU اندازه گیری شدند)، استحکام باند برشی برای هر نمونه محاسبه شد. سپس داده ها با آنالیز آماری T-test بررسی شدند^(۴۹).

پس از دباند، سطح مینای هر دندان با استریو میکروسکوپ ساخت کارخانه Canon Optical Tایلند با بزرگنمایی ۲۰ برابر بررسی شد تا میزان ادھریو باقیمانده بر سطح مینای هر دندان معین شود^(۴۹). نتایج حاصل از میزان ادھریو باقیمانده بر حسب تقسیم بندی Artun و بیشارا در جدول وارد شد و داده ها با آزمون دقیق آماری فیشر بررسی شدند.

★ تقسیم بندی Artun^(۴۲):

=۰ بدون ادھریو باقیمانده بر سطح مینا

برای هریک از مواد باندینگ روش‌های آماده سازی گوناگونی وجود دارد. در مورد RMGIC از اسید فسفریک ۳٪، اسید Acidulated پلی اکریلیک ۱۰٪ و ۲۰٪، SEP، No-rinse Self-Phosphate و fluoride conditioner استفاده شده است. از فواید استفاده از اسید No-Rinse Self-Conditioner پلی اکریلیک ۱۰٪ و Enamel loss ناشی از آماده سازی را نام می‌توان کاهش No-rinse Self-conditioner نسبت به اسید برد. مزیت پلی اکریلیک ۱۰٪، کاهش زمان کار و تعداد مراحل آماده سازی و نیز سهولت کاربرد آن می‌باشد. همچنین حساسیت تکنیکی آن کمتر است، زیرا هنگام استفاده از اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ و حذف آب اضافی به دنبال آن، امکان مرطوب ماندن یا خشک Desiccated شدن بیش از حد سطح مینا و ایجاد Enamel وجود دارد. همچنین حذف مرحله شستشوی اسید، امکان آводگی مجدد سطح آماده سازی شده را کاهش می‌دهد^(۴۹). ترکیب No-rinse Self-conditioner از 4METHA، HEMA، 4METHA، اتانول و آب تشکیل می‌شود. 4METHA یک منومر با Base اسید کربوکسیلیک HEMA است که در مینا conditioning ایجاد می‌کند. میزان Wettability مینا را می‌افزاید و 4METHA را با خود حمل می‌کند. 4METHA به دلیل داشتن عامل COOH، از یک طرف با کلسیم فسفات مینا باند هیدروژنی HEMA ایجاد می‌کند و از سوی دیگر به ادھریو باند می‌شود. اتانول و آب اجزایی هستند که به دنبال استفاده از هوای فشرده تبخیر می‌شوند^(۵۰).

در این مطالعه استحکام باند برشی اولیه و ۳۰ دقیقه پس از انجام باندینگ گیری شد که این فاصله زمانی از نظر تزدیک بودن به زمان کلینیکی قرار گرفتن سیمها برای اولین بار بر روی برآکت^(۱-۲) اهمیت زیادی دارد و به تفسیر بهتر نتایج در کلینیک کمک می‌کند.

مگاپاسکال و ۸۰٪ از نمونه‌ها استحکام باند بیشتر از ۸ مگاپاسکال داشتند.

توزیع دندانها پس از دباند بر حسب میزان ادھریو باقیمانده مطابق طبقه بندی Artun در جدول (۲) آورده شد. آزمون دقیق آماری فیشر نشان داد که اختلاف بین دو روش آماده سازی به لحاظ آماری معنی دار نیست ($P < 0/9$) و در نتیجه روش آماده سازی تاثیری بر روی میزان ادھریو باقیمانده ندارد.

توزیع دندانها پس از دباند بر حسب میزان ادھریو باقیمانده مطابق طبقه بندی بیشارا در جدول (۳) آورده شد. آزمون دقیق آماری فیشر نشان داد که اختلاف بین دو روش آماده سازی به لحاظ آماری معنی دار نیست ($P < 0/9$).

بحث:

در این تحقیق میانگین استحکام باند برشی اولیه در هر دو گروه بالا بود و اغلب دباندها در حد فاصل مینا - ادھریو انجام شد. میزان استحکام باند برشی در هر دو گروه نسبت به تحقیق دکتر بیشارا بیشتر بود^(۱). مقاله دکتر بیشارا از اندک تحقیقاتی بود که دباند پس از ۳۰ دقیقه انجام می‌گرفت. البته تحقیقات زیادی وجود دارند که استحکام باند را پس از مدت زمان بیشتری اندازه گرفتند^(۲-۳).

برای باندینگ برآکتها به مینای دندان از مواد گوناگونی همچون Conventional GIC^(۹) و رزین کامپوزیت^(۳-۴) استفاده می‌شود که هر یک دارای مزايا و معایبي هستند. در تحقیق حاضر با توجه به افزایش پلاک میکروبی و احتمال دمیترالیزاسیون به دنبال درمانهای ارتودنسی، RMGIC به عنوان ماده باند کننده انتخاب گردید، زیرا در محیط دهان فلوراید آزاد می‌کند^(۴۳-۴۵) و ایجاد White Spot و پوسیدگی را کاهش می‌دهد^(۴۶)، همچنین می‌تواند در شرایط مرطوب برای باندینگ استفاده شده استحکام باند کافی فراهم کند^(۴۷-۴۸) و ۳۶ و ۴۷-۴۸ و ۳۷ و ۳۵ و ۳۳ و ۳۲ و ۱۱ و ۶ و ۱۶ و ۱۱ و ۵-۳ و ۲۸

علت را می‌توان حساسیت تکنیکی بالای سمان گلس آینومر^(۵۲) و متغیرهای زیادی که در بحث استحکام باند مطرح هستند دانست که همگی قابل کنترل نمی‌باشند.

در مطالعه حاضر همانند تحقیق دکتر بیشارا^(۱) اغلب دباندها از حد فاصل مینا - ادھزیو صورت گرفت.

علت رخ دادن دباند از حد فاصل مینا - ادھزیو می‌تواند گیر مکانیکی سطح قاعده برآکت **Mini Dyna Lock** استفاده شده در تحقیق حاضر باشد. بر جای ماندن مقدار کم ادھزیو بر روی مینا از لحاظ کمتر بودن زمان لازم برای دباند و تمیز کردن سمان گلس آینومر و کاهش امکان آسیب مینا به دنبال استفاده از فرز ارجحیت دارد. با وجود این نمی‌توان امکان آسیب مینایی را هنگامی که دباند در این قسمت رخ می‌دهد نادیده گرفت^(۱-۳). در مقایسه بین تقسیم بندی **Artun** و بیشارا برای میزان ادھزیو باقیمانده، میتوان گفت که ایندکس بیشارا مشخص کننده تراست، زیرا در تحقیق حاضر نمونه هایی که کمتر از ۱۰٪ ادھزیو بر رویشان باقیمانده بود درصد زیادی از کل را تشکیل می‌دادند که با تقسیم بندی **Artun** به نمایش درنیامددن.

بطور کلی با توجه به شرایط موجود در این تحقیق نتیجه گرفته شد که استحکام باند برشی برآکتها بیکار آماده سازی سطح مینا در آنها با **No-Rinse Self-conditioner** انجام گرفت، کافی و قابل مقایسه با آماده سازی با استفاده از اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ بود. همچنین مقدار ادھزیو باقیمانده بر سطح مینا **No-Rinse Self- condition** پس از دباند کم بود. بنابراین سطح باند برشی در این تحقیق نیرو در حد فاصل دندان - برآکت و بدون فاصله از کنار گلس آینومر رزین مدیفاید استحکام باند برشی کافی برای برآکتها فراهم کند و مراحل آماده سازی را سرعت بخشیده، حساسیت تکنیکی را کاهش دهد.

گفته شده است که برای باندینگ برآکتها به مینای دندان استحکام باند برشی ۶ تا ۸ مگاپاسکال کافی است^(۱-۲) و در صورت افزایش آن به بیش از ۱۳/۵ مگاپاسکال، هنگام دباند کردن برآکتها آسیب مینایی رخ می‌دهد^(۵۱). در تحقیق حاضر در هر دو گروه درصدی ازنمونه ها استحکام باند بالاتر از ۱۶ مگاپاسکال داشتند که این میزان در گروه شاهد (اسید پلی اکریلیک ۱۰٪) بیشتر از گروه مورد **(No-Rinse Self-conditioner)** بود.

این تحقیق از محدود تحقیقاتی است که در ایران بر روی **Self-conditioner** قابل استفاده همراه با گلس آینومر انجام شده است و همچنین از گلس آینومر کپسولی برای باندینگ برآکتها ارتودنسی استفاده شد که دقیق و ثابت بودن نسبت پودر به مایع آن تحت تاثیر عمل فرد باند کننده در نمونه های مختلف تغییر نمی‌کرد. البته با توجه به اینکه در داخل دهان تغییرات دمایی زیادی رخ می‌دهد که می‌تواند استحکام باند را تحت تاثیر قرار دهد، انجام تحقیقی مشابه پس از انجام ترموموگنیک پیشنهاد می‌شود.

نتیجه تحقیقات گذشته که استفاده از زمان لایت کیور ۵۰ ثانیه به جای ۴۰ ثانیه میزان پلیمریزاسیون گلس آینومر را افزایش می‌دهد^(۴۱)، در این تحقیق لحاظ گردید و احتمالاً بر همین اساس میانگین استحکام باند برشی بر مطالعات پیشین برتری یافت که البته خود نیاز به بررسی دقیق تر دارد.

در این تحقیق نیرو در حد فاصل دندان - برآکت و بدون فاصله از سطح باندینگ وارد شد و کاملاً برشی بود^(۳۲).

با وجود اینکه مطالعه انجام شده **in-vitro** بوده و دندانهای انتخابی مربوط به یک فرد بودند و انتظار می‌رفت که مینای دندان تقریباً از لحاظ ژنتیکی و نیز شرایط محیطی یکسان باشد، اما دامنه تغییرات وسیع و انحراف معیار بزرگ بود. تحقیقات انجام شده قبلي نیز بزرگی انحراف معیار را نشان دادند^(۱-۳).

جدول ۱) میزان استحکام باند برشی بر حسب روش‌های آماده سازی واحد: مگاپاسکال

ضریب تغییرات	دامنه تغییرات	میزان	استحکام باند برشی روش آماده سازی
۴۵	۰ - ۱۹/۸۰	$۱۱/۶۹ \pm ۵/۲۳$	اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ (شاهد) (N1=30)
۴۳	۰ - ۱۸/۳۰	$۱۰/۷۲ \pm ۴/۵۸$	No-Rinse Self-conditioner (مورد) (N2=30)
$P < 0/6$			نتیجه آزمون T-test

جدول ۲) توزیع دندانها پس از دباند بر حسب میزان ادھزیو با قیمانده مطابق طبقه بندی Artun در گروههای مورد مطالعه

جمع (N)	بین ۰ تا ۵۰ درصد ادھزیو با قیمانده	بدون ادھزیو با قیمانده	میزان ادھزیو با قیمانده گروهها
۳۰(۱۰۰)	۲۷(۹۰)	۳(۱۰)	اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ (شاهد)
۳۰(۱۰۰)	۲۸(۹۳/۳)	۲(۶/۷)	No-Rinse Self-conditioner (مورد)

جدول ۳) توزیع دندانها پس از دباند بر حسب میزان ادھزیو با قیمانده مطابق طبقه بندی بیشارا در گروههای مورد مطالعه

جمع (N)	بین ۰ تا ۹۰ درصد ادھزیو با قیمانده	بین ۰ تا ۱۰ درصد ادھزیو با قیمانده	بدون ادھزیو با قیمانده	میزان ادھزیو با قیمانده گروهها
۳۰(۱۰۰)	۴(۱۲/۳)	۲۲(۷۶/۷)	۳(۱۰)	اسید پلی اکریلیک ۱۰٪ (شاهد)
۳۰(۱۰۰)	۴(۱۲/۳)	۲۴(۸۰)	۲(۶/۷)	No-Rinse Self-conditioner (مورد)

References:

- 1) Bishara SE, Ostby AW, Laffoon J, Warren JJ: A self-conditioner for resin-modified glass ionomers in bonding orthodontic brackets. *Angle Orthod.* 2007 Jul;77(4):711-5.
- 2) Bishara SE, Soliman M, Laffoon JF, Warren J: Shear Bond Strength of a New High Fluoride Release Glass Ionomer Adhesive. *Angle Orthod.* 2008 Jan 1;78(1):125-128.
- 3) Bishara SE, Ostby AW, Laffoon JF, Warren J: Shear bond strength comparison of two adhesive systems following thermocycling. A new self-etch primer and a resin-modified glass ionomer. *Angle Orthod.* 2007 Mar;77(2):337-41.
- 4) Summers A, Kao E, Gilmore J, Gunel E, Ngan P: Comparison of bond strength between a conventional resin adhesive and a resin-modified glass ionomer adhesive: an in vitro and in vivo study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2004 Aug;126(2):200-6; quiz 254-5.
- 5) Pithon MM, Dos Santos RL, de Oliveira MV, Ruellas AC, Romano FL: Metallic brackets bonded with resin-reinforced glass ionomer cements under different enamel conditions. *Angle Orthod.* 2006 Jul;76(4):700-4.
- 6) Godoy-Bezerra J, Vieira S, Oliveira JH, Lara F: Shear bond strength of resin-modified glass ionomer cement with saliva present and different enamel pretreatments. *Angle Orthod.* 2006 May;76(3):470-4.
- 7) Cacciafesta V, Sfondrini MF, Baluga L, Scribante A, Klersy C: Use of a self-etching primer in combination with a resin-modified glass ionomer: effect of water and saliva contamination on shear bond strength. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2003 Oct;124(4):420-6.
- 8) Fava M, Myaki SI, Arana-Chavez VE, Fava-De-Moraes F: Effects of a non-rinse conditioner on the enamel of primary teeth. *Braz Dent J.* 2003;14(3):168-71. Epub 2004 Mar 29.
- 9) Vicente A, Bravo LA, Romero M, Ortíz AJ, Canteras M: Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with self-etching primers. *Am J Dent.* 2005 Aug;18(4):256-60.
- 10) Bishara SE, Vonwald L, Laffoon JF, Jakobsen JR: Effect of altering the type of enamel conditioner on the shear bond strength of a resin-reinforced glass ionomer adhesive. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2000 Sep;118(3):288-94.
- 11) Coups-Smith KS, Rossouw PE, Titley KC: Glass ionomer cements as luting agents for orthodontic brackets. *Angle Orthod.* 2003 Aug;73(4):436-44.
- 12) Ortendahl TW, Thilander B: Use of glass-ionomers for bracket bonding--an ex vivo study evaluating a testing device for in vivo purposes. *Eur J Orthod.* 1998 Apr;20(2):201-8.
- 13) Itoh T, Matsuo N, Fukushima T, Inoue Y, Oniki Y, Matsumoto M: Effect of contamination and etching on enamel bond strength of new light-cured glass ionomer cements. *Angle Orthod.* 1999 Oct;69(5):450-6.
- 14) Cook PA, Youngson CC: An in vitro study of the bond strength of a glass ionomer cement in the direct bonding of orthodontic brackets. *Br J Orthod.* 1988 Nov;15(4):247-53.

- 15) Bishara SE, VonWald L, Laffoon JF, Jakobsen JR: Effect of changing enamel conditioner concentration on the shear bond strength of a resin-modified glass ionomer adhesive. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000 Sep;118(3):311-6.
- 16) Bishara SE, Olsen ME, Damon P, Jakobsen JR: Evaluation of a new light-cured orthodontic bonding adhesive. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1998 Jul;114(1):80-7
- 17) Yamada R, Hayakawa T, Kasai K: Effect of using self-etching primer for bonding orthodontic brackets. Angle Orthod. 2002 Dec;72(6):558-64.
- 18) Fajen VB, Duncanson MG Jr, Nanda RS, Currier GF, Angolkar PV: An in vitro evaluation of bond strength of three glass ionomer cements. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1990 Apr; 97(4):316-22.
- 19) Silverman E, Cohen M, Demke RS, Silverman M: A new light-cured glass ionomer cement that bonds brackets to teeth without etching in the presence of saliva. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1995 Sep; 108(3):231-6.
- 20) Jobalia SB, Valente RM, de Rijk WG, BeGole EA, Evans CA: Bond strength of visible light-cured glass ionomer orthodontic cement. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997 Aug; 112(2):205-8.
- 21) E. Coutinho, K. Van Landuyt, J. De Munck, A. Poitevin, Y. Yoshida, S. Inoue: Development of a Self-etch Adhesive for Resin-modified Glass Ionomers . J Dent Res, 2006. 85(4):349-353
- 22) Reynolds IR. A review of direct orthodontic bonding, Brazilian Dental Journal, (1975),2,171-178.
- 23) Øgaard B, Bishara SE, Duschner H. Enamel effects during bonding-debonding and treatment with fixed appliances. In: TM Graber, T Eliades, AE Athanasiou, eds. Risk Management in Orthodontics: Experts' Guide to Malpractice. Chicago, Ill: Quintessence; 2004:19–46.
- 24) Powers JM, Messersmith ML. Enamel etching and bond strength. In: Brantley WA, Eliades T, eds. Orthodontic Materials: Scientific and Clinical Aspects. Stuttgart, Germany: Thieme; 2001;105–122.
- 25) Forsten L: Resin-modified glass ionomer cements: fluoride release and uptake. Acta Odontol Scand. 1995 Aug;53(4):222-5.
- 26) Pascotto RC, Navarro MF, Capelozza Filho L, Cury JA: In vivo effect of a resin-modified glass ionomer cement on enamel demineralization around orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004 Jan;125(1):36-41.
- 27) Diaz-Arnold AM, Holmes DC, Wistrom DW, Swift EJ Jr: Short-term fluoride release/uptake of glass ionomer restoratives. Dent Mater. 1995 Mar;11(2):96-101.
- 28) Komori A, Ishikawa H: Evaluation of a resin-reinforced glass ionomer cement for use as an orthodontic bonding agent. Angle Orthod. 1997;67(3):189-95.
- 29) Movahhed HZ, Ogaard B, Syverud M: An in vitro comparison of the shear bond strength of a resin-reinforced glass ionomer cement and a composite adhesive for bonding orthodontic brackets. Eur J Orthod. 2005 Oct;27(5):477-83. Epub 2005 Jul 25.

- 30) Bishara SE, VonWald L, Olsen ME, Laffoon JF: Effect of time on the shear bond strength of glass ionomer and composite orthodontic adhesives. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1999 Dec;116(6):616-20.
- 31) Shammaa I, Ngan P, Kim H, Kao E, Gladwin M, Gunel E, Brown C: Comparison of bracket debonding force between two conventional resin adhesives and a resin-reinforced glass ionomer cement: an in vitro and in vivo study. *Angle Orthod.* 1999 Oct;69(5):463-9.
- 32) Rix D, Foley TF, Mamandras A: Comparison of bond strength of three adhesives: composite resin, hybrid GIC, and glass-filled GIC. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2001 Jan;119(1):36-42.
- 33) Al Shamsi A, Cunningham JL, Lamey PJ, Lynch E: Shear bond strength and residual adhesive after orthodontic bracket debonding. *Angle Orthod.* 2006 Jul;76(4):694-9.
- 34) Rosenbach G, Pedra e Cal-Neto J, Oliveira SR, Chevitarese O, Almeida MA: Effect of enamel etching on tensile bond strength of brackets bonded in vivo with a resin-reinforced glass ionomer cement. *Angle Orthod.* 2007 Jan;77(1):113-6.
- 35) Godoy-Bezerra J, Vieira S, Oliveira JH, Lara F: Shear bond strength of resin-modified glass ionomer cement with saliva present and different enamel pretreatments. *Angle Orthod.* 2006 May;76(3):470-4.
- 36) Oliveira SR, Rosenbach G, Brunhard IH, Almeida MA, Chevitarese O: A clinical study of glass ionomer cement. *Eur J Orthod.* 2004 Apr; 26(2):185-9.
- 37) Valente RM, De Rijk WG, Drummond JL, Evans CA: Etching conditions for resin-modified glass ionomer cement for orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2002 May;121(5):516-20.
- 38) Chung CH, Cuozzo PT, Mante FK: Shear bond strength of a resin-reinforced glass ionomer cement: an in vitro comparative study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1999 Jan;115(1):52-4.

(۳۹) خسروانی فرد ب : عراقی س . بررسی تاثیر مواد آنتی اکسیدان سدیم آسکوربات ۱۰٪ بر استحکام باند برشی برآتھای فلزی ارتدنسی باند شده به دندانهای Bleach شده [پایان نامه]. تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران . ۱۳۸۶.

(۴۰) خسروانی فرد ب : سعادتمند آ. بررسی تاثیر آلودگی با خون و بزاق بر استحکام باند برشی برآتھای فلزی ارتدنسی [پایان نامه]. تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران . ۱۳۸۴

(۴۱) فروغمند م؛ یونسی ف. بررسی تاثیر زمان تابش اشعه بر استحکام باند برشی برآتھای فلزی باند شده با RMGIC در شرایط In vitro [پایان نامه]. تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران . ۱۳۸۶

- 42) Artun J, Bergland S. Clinical trials with crystal growth conditioning as an alternative to acid-etch enamel pretreatment. *Am J Orthod.* 1984; 85: 333-340.
- 43) McCourt JW, Cooley RL, Barnwell S: Bond strength of light-cure fluoride-releasing base-liners as orthodontic bracket adhesives. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1991 Jul; 100(1):47-52.
- 44) Hallgren A, Oliveby A, Twetman S: Fluoride concentration in plaque adjacent to orthodontic appliances retained with glass ionomer cement. *Caries Res.* 1993;27(1):51-4.

- 45) McCourt JW, Cooley RL, Huddleston AM: Fluoride release from fluoride-containing liners/bases. *Quintessence Int.* 1990 Jan;21(1):41-5.
- 46) Wilson AD, Kent BE. The glass ionomer cement: a new translucent filling material. *J Appl Chem Biotechnol.* 1971; 21:313
- 47) Fricker JP: A 12-month clinical evaluation of a light-activated glass polyalkenoate (ionomer) cement for the direct bonding of orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1994 May; 105(5):502-5.
- 48) Klockowski R, Davis EL, Joynt RB, Wieczkowski G Jr, MacDonald A: Bond strength and durability of glass ionomer cements used as bonding agents in the placement of orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1989 Jul; 96(1):60-4.
- 49) James B. Summitt, J. William Robbins, Thomas J. Hilton, Richard S. Schwartz: Fundamentals of operative dentistry : A Contemporary Approach. Third edition, Quintessence books,2006;(8):196, 227
- 50) Jean-Francois Roulet, Michel Degrange: Adhesion The Silent Revolution in Dentistry. First edition, Quintessence Publishing Co, Inc, 2000;(5):73, (16):287
- 51) Retief DH, Dreyer CJ, Gavron G. The direct bonding of orthodontic attachments to teeth by means of an epoxy resin adhesive. *Am J Orthod.* 1970; 58:121-40.
- 52) Cho E, Kopel H, White SN. Moisture susceptibility of resin-modified glass-ionomer materials. *Quintessence Int* 1995;26:351-358