

بررسی فازهای کریستالی سطحی و زیست سازگاری بافت همبند موش صحرائی بعد از در معرض قرارگیری به Mineral Trioxide Aggregate

دکتر محمدعلی صغیری	دکتر مهرداد لطفی	پیمان مهرورزفر	علی محمد صغیری
عضو هیئت علمی	دانشیار بخش اندودنتیکس	استادیار بخش اندودنتیکس	محرق
دپارتمان مواد دندانی	دانشکده دندانپزشکی و مرکز	دانشکده دندانپزشکی	
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی	تحقیقات نانوتکنولوژی دارویی	دانشگاه آزاد اسلامی	
دانشگاه علوم پزشکی تبریز	دانشگاه علوم پزشکی تبریز		

خلاصه:

سابقه و هدف: پر کردن سه بعدی کانال ریشه جهت حفظ سلامت و یا دستیابی به رژنراسیون یا ترمیم بافت‌های پری اپیکال از اهداف اصلی درمانهای ریشه است. مواد پر کننده انتهای ریشه در موارد متعددی جهت حصول به اهداف بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مواد رایج پر کننده انتهای ریشه می‌توان به *Mineral Trioxide Aggregate* اشاره کرد که نوع خارجی آن ماده‌ای گران قیمت بوده ولی نوع ساخت داخل آن قیمت پایین‌تری دارد. هدف از این مطالعه بررسی واکنش بافت همبند به *MTA* سفید خارجی و ساخت داخل بودو همچنین تعیین فازهای کریستالی سطحی آن با روش آزمایش تفرق اشعه ایکس (XRD) بود.

مواد و روش‌ها: ۴۰ موش صحرائی به ۵ گروه ۸ تابی تقسیم شدند. لوله‌های پی اتیلن پر شده به *MTA* سفید خارجی و ساخت داخل و لوله‌های خالی به عنوان کنترل در بافت همبند زیر جلدی کاشته شد. نمونه‌ها پس از ۷ و ۱۴ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ روز مورد بررسی هستیولوژیک قرار گرفتند و بدین صورت گروه‌بندی شدند. صفر، بدون سلول التهابی، بدون واکنش یک، کمتر از ۲۵ سلول التهابی، واکنش خفیف. دو، ۲۵ الی ۱۲۵ سلول التهابی، واکنش متوسط. سه، بیش از ۱۲۵ سلول التهابی، واکنش شدید، از تست آماری *Kruskall-Wallis* برای بررسی تفاوت‌های آماری در سطح معنی داری ($p < 0.05$) استفاده شد. و سپس نمونه‌ها برای آنالیز تفرق اشعه ایکس و آنالیز فازی تحت آزمایش (ایکس ار دی) در محدوده تفرق ۲۰–۱۴۰ درجه قرار گرفتند.

یافته‌ها: به طور کلی واکنش التهابی با گذشت زمان در تمامی گروه‌ها کاهش یافت و همچنین با بررسی پیکهای موجود در هیستوگرام پی به ساخت لایه متفاوت از زیر پایه (از جنس کلسیم و فسفاتی) برده شده. گروه‌های آزمایشی در مقطع زمانی ۷ روز التهاب متوسط تا شدید داشتند که با گروه کنترل که التهاب خفیف تا متوسط داشت، اختلاف آماری معنی داری داشت ($p < 0.04$). بین گروه‌های آزمایشی و گروه کنترل در مقطع زمانی ۱۴، ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ که همگی التهاب متوسط تا خفیف نشان دادند، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد ($p > 0.05$). گروه‌های آزمایشی در مقاطع زمانی از لحظه ساختمان کریستالی با گروه کنترل، اختلاف فازی معنی داری داشت ولی بین گروه‌های آزمایشی اختلاف فازی معنی دار نبود.

نتیجه‌گیری: واکنش التهابی بافت همبند زیر جلدی موش به *MTA* سفید خارجی و ایرانی یکسان است و *MTA* در صورت در معرض قرارگیری با سیستم‌های بیولوژیک دچار تغییرات کریستالوگرافی شده که ممکن است منتج به تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی آن گردد.

کلید واژه‌ها: مواد پر کننده انتهای ریشه، *XRD*، *MTA*

E-mail:nsaghiri@ad.ac.ir

نویسنده رابط: محمدعلی صغیری

مقدمه

مندیبول گربه حاکی از سازگاری یکسان هر دو ماده است (۱۱). ۱۰. ترمیم بافتی پروفوراسیون فورکا متعاقب استفاده از MTA داخلی و خارجی یکسان است (۱۲). مقایسه واکنش بافتی به MTA ساخت داخل و خارج در بافت همبند زیر جلدی موش در دو دوره زمانی ۷ و ۳۰ روز مورد مطالعه قرار گرفته و مشابهت این دو ماده نشان داده شده است (۱۳). فدراسیون جهانی دندانپزشکی و اداره استاندارد آمریکا برای بررسی زیست سازگاری مواد دندانی بصورت کاشت زیر جلدی مواد دندانی، بررسی هیستولوژیک زمانهای ۷، ۱۴، ۳۰، ۶۰، ۹۰ روز را به منظور ارزیابی زیست سازگاری کوتاه و دراز مدت مواد لازم می داند (۱۴). نظر به اینکه تاکنون چنین مطالعه در مورد مقایسه MTA سفید ساخت داخل و خارج انجام نشده است، هدف این مطالعه مقایسه واکنش بافت همبند به MTA سفید تولید داخل و خارج در یک مطالعه جامع که شامل تمامی زمانهای فوق الذکر بوده و زیست سازگاری این دو ماه را در کوتاه و بلند مدت و همچنین تغییرات سطحی هر دو نوع MTA قبل و بعد از در معرض قارگیری در مدت ۹۰ روز مقایسه کند، بود.

مواد و روش ها

روش بررسی:

آزمون زیست سازگاری:

پس از بیهوش کردن ۴۰ موش صحرائی نر بالغ به وزن تقریبی ۲۵۰ گرم و تراشیدن موی پشت آنها و تمیز کردن محل با محلول یداین ۵٪ سه شیار به طول ۱ سانتیمتر با تیغ بیستوری شماره ۱۵ در جهت محور طولی ستون مهره ها به فاصله ۲/۵ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد کردیم. مواد مورد آزمایش عبارت بودند از:

Mineral Trioxide Aggregate مخلوطی از سیمان پرتلند (۷۵٪)، اکسید بیسموت (۲۰٪)، گچ (۵٪) و اجزای دیگری از جمله SiO_2 , CaO , MgO , K_2SO_4 , Na_2SO_4 می باشد (۱). ترکیب اصلی آن که سیمان پرتلند است که مخلوطی از دی کلسیم سیلیکات، تری کلسیم سیلیکات، تری کلسیم آلومینات و تری کلسیم آلومینوفریت است (۲). از زمان معرفی به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه کاربردهای متنوعی در ترمیم ریشه و استخوان در اندودنتیکس پیدا کرده است. از موارد کاربرد MTA می توان به درمان اپکس ناکامل Apexogenesis, Apexification پوشش مستقیم پالپ، ترمیم سوراخ شدگی های داخل پالپ چمرو داخل کانال که به محیط دهان اکسپوز نیست و ماده پر کننده انتهای ریشه اشاره کرد (۳). MTA سفید نوع جدیدی از MTA است که نسبت به نوع خاکستری، $\text{FeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ کمتری دارد (۴). MTA سفید داخلی با نام تجاری White Root MTA به تولید آنبوه رسیده است و قیمت آن بسیار ارزانتر از نوع خارجی است. مقایسه آزمایشگاهی مقدار ریزنشت تاجی کلتوزول، آمالگام، گلاس آینومر و MTA ساخت داخل به عنوان پلاگ مسدود کننده تاجی در دندان های درمان ریشه شده، حاکی از برتری MTA داخلی است (۵). همچنین MTA داخلی همانند نوع خارجی سفید و خاکستری آن به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه می تواند از نفوذ رنگ و ریزنشت باکتریایی ممانعت کند (۶، ۷، ۸). مشابهت زیست سازگاری MTA سفید ساخت داخل با نوع خارجی آن در محیط کشت سلولی فیبروبلاست L929 مورد تایید قرار گرفته است (۹). مقایسه واکنش استخوانی به MTA داخلی و خارجی در استخوان پریتال موش و در استخوان

MTA سارجی خید فید

(Root Canal MTA Filoform, OKL SA)

MTA داخل تولید فید

(WhiteRoot MArangi Trade-Thailand)

لوله آژیوکت پلی اتیلنی
(Vasofix, B Braun-Germany) به طول ۸ میلیمتر و قطر
داخلی ۰/۸ میلیمتر حاوی مواد مورد آزمایش که مطابق دستور
کارخانه تهیه شده بود در داخل محل برش، زیر جلد و روی
فاسیای عضلات قرار داده شد، بدین صورت که به صورت
تصادفی در هر یک از برش‌ها یکی از مواد مورد آزمایش را
قرار داده و در برش سوم لوله خالی آژیوکت پلی اتیلن به طول
۸ میلیمتر و قطر داخلی ۰/۸ میلیمتر به عنوان کنترل قرار گرفت
و موش‌ها به ۵ گروه ۸ تائی تقسیم شدند.

پس از ۷ و ۱۴ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ روز در هر گروه ۸
حیوانات مجدداً بیهوش شده ناحیه قرارگیری لوله به اندازه
مستطیلی به طول ۲ و عرض ۱/۵ سانتی‌متر به صورت
شامل پوست، فاسیای عضلات برداشته شد. نمونه‌ها به مدت ۲
هفتالین در فرم enblock به طول ۱۰ درصد
(Merck, Darmstadt, Germany) نگهداری و سپس جهت
تهیه لام ارسال گردید. پس از تهیه بلوک‌های پارافینی، ۱۰
قطع طولی در راستای محور طولی قرارگیری تیوبها به
ضخامت ۶ میکرون به طوری که از ماده مورد مطالعه عبور کند
تهیه و با هماتوکسیلین اوزین رنگ آمیزی گردید. مقاطع با
میکروسکوپ نکوب و روی
(Carl Zeiss, Oberkochen, Germany) با بزرگنمایی ۴۰۰٪
بررسی شد.

روش بررسی هیستوپاتولوژیک:

تعداد سلول‌های التهابی (لوفویست، پلاسموسیت، پلی‌مورفونوکلئورلکوسیت، ماکروفاز و ژانت‌سل) در یک میدان میکروسکوپی نزدیک ماده داخل لوله در ۱۰ مقطع تهیه شده شمارش شد و سپس میانگین تعداد سلول‌ها برای هر ماده مورد آزمایش از مجموع تعداد سلول‌های فوق در ۱۰ منطقه جداگانه محاسبه شد و واکنش بافتی هر ماده در هر دوره زمانی طبق طبقه‌بندی زیر رتبه‌بندی شد.

Grade 0: بدون سلول و بدون واکنش.

Grade I: تعداد سلول‌ها کمتر از ۲۵ ، التهاب خفیف.

Grade II: تعداد سلول‌ها بین ۲۵ تا ۱۲۵ ، التهاب متوسط.

Grade III: تعداد سلول‌ها ۱۲۵ یا بیشتر، التهاب شدید.

آزمون آماری کروسکال والیس در سطح معنی داری ۰/۰۵ p جهت آنالیز آماری مورد استفاده قرار گرفت.


آزمون تفرق اشعه ایکس :

پراش پرتو ایکس به روش پودری (XRPD) یک روش غیر مخبر قوی برای تعیین ترکیب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد کریستالین خصوصاً در حوزه مواد دندانی می‌باشد. (۴) از دستگاه پراشگر پرتو ایکس (Siemens D-500) استفاده شده است.

یافته‌ها

یافته‌ها پس از ۷ روز از کاشتن لوله‌ها:

میانگین درجه التهاب در اطراف لوله‌های حاوی MTA سفید خارجی ۲/۸، در اطراف لوله‌های حاوی MTA سفید ساخت داخل ۲/۶۶ و در اطراف لوله‌های خالی (کنترل) ۲ بود



شکل (۱۱): آنالیز تفرق اشعه ایکس قبل و بعد از در معرض قرارگیری بافت همبند در بازه‌های زمانی ذکر شده.

بحث و نتیجه‌گیری:

یکی از مهمترین خصوصیات ماده پر کننده انتهای ریشه سازگاری زیستی می‌باشد.

در حال حاضر چهار روش کلاسیک متدائل برای بررسی سازگاری زیستی مواد در بافت‌های زنده وجود دارد که این روش‌ها عبارتند از (۱۶):

(۱) بررسی سمیت سلولی Cytotoxic Evaluation

(۲) ایمپلنت زیر جلدی Subcutaneous Implants


(۳) ایمپلنت داخل استخوان Intraosseous Implants

(۴) بررسی واکنش بافت‌های پری رادیکولار به صورت Vivo در نمونه‌های انسانی.

روشی که در این مطالعه مورد استفاده قرار دادیم، روش ایمپلنت زیر جلدی ماده بود که طی آن، مواد مورد بررسی در داخل لوله‌های پلی اتیلن قرار داده شد و در بافت همبند زیر جلد موش صحرابی کاشته شد. این روش یکی از روش‌های متداول جهت ارزیابی سازگاری نسجی مواد دندانپزشکی است که اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط Tornek و همکاران معرفی

که با توجه به آزمون آماری انجام شده بین مواد مورد آزمایش اختلاف معنی‌داری وجود نداشت ولی بین مواد مورد آزمایش و گروه کنترل اختلاف معنی‌دار بود ($P = 0.04$). یافته‌ها پس از ۱۴ روز از کاشتن لوله‌ها:

میانگین درجه التهاب در اطراف لوله‌های حاوی MTA سفید خارجی پس از ۱۴، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز به ترتیب ۱/۸۵، ۱/۵۰، ۱/۶۰ و در اطراف لوله‌های حاوی MTA سفید ساخت داخل به ترتیب ۲، ۱/۶۰، ۱/۸۰، ۱/۶۶ و در اطراف لوله‌های خالی (کنترل) ۱/۸۵، ۱/۵۰، ۱/۴۰/۴۰، ۱/۱، ۰/۰۵ بود که اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی و گروه کنترل وجود نداشت ($P > 0.05$) (نمودار ۱).



نمودار (۱): مقایسه میانگین میزان التهاب دو ماده پر کننده انتهای ریشه در بافت زیر جلدی موش

در آنالیز فازی این نمونه‌ها، وجود سیستم دو فازی جدیدی بر پایه سیستم‌های کلسیم فسفاتی را بعد از در معرض قرارگیری علی‌رغم غیبت این سیستم در نمونه مخلوط شده با آب دیونیزه نشان می‌دهد. که این ادعا در الگوی پراش این نمونه‌های به وضوح اثبات شده است (شکل ۱).

Grade III: انفلیتراسیون سلول‌های آماسی مزمن (لنفوسیت، پلاسماسل و ماکروفاز) به صورت متراکم Congestion، وجود ادم بطور محدود و وجود عروقی.

Grade IV: انفلیتراسیون سلول‌های آماسی مزمن (لنفوسیت، پلاسماسل و ماکروفاز) به صورت بسیار متراکم، حضور ادم بافتی بطور وسیع، وجود congestion عروقی، رسوب فیبرین.

این روش جهت تعیین التهاب پالپ پس از قرار دادن ماده پوشاننده پالپی پیشنهاد شده است و اگرچه یکی از محققین از این روش جهت تعیین التهاب بافت همبندی زیر جلدی موش استفاده کرده است (۲۰)، استفاده از آن به دلیل تفاوت عمدۀ بافت پالپی و بافت همبند زیر جلدی به نظر خالی از اشکال نیست.

ولی روشی که در این مطالعه مورد استفاده قرار دادیم بر پایه استاندارد پیشنهاد شده FDI می‌باشد. در این روش از شمارش سلول‌های التهابی (لنفوسیت، پلاسماسل، لکوسیت‌های پلی مورفونوکلئر PNL)، ماکروفاز و ژانت‌سل منتشر شده در نواحی مختلف مقاطع میکروسکوپی استفاده می‌شود.

تنها مطالعه انجام شده که به مقایسه MTA سفید ساخت داخل و خارج در بافت زیر جلدی موش صحرایی پرداخته است، مطالعه صدر لاھیجانی و همکاران بوده که همانند این مطالعه در دوره‌های زمانی ۷ و ۳۰ روز بین دو ماده اختلاف معنی داری گزارش نکرده است. تاکنون مطالعه‌ای به مقایسه این دو ماده در دوره‌های ۶۰ و ۹۰ روز نپرداخته بود. در این مطالعه نشان داده شد که زیست سازگاری MTA ساخت داخل در کوتاه و بلند مدت همانند نوع خارجی آن بوده و با توجه به دیگر مطالعات انجام گرفته میتوان MTA ساخت داخل را جایگزین MTA خارجی نمود.

تقدیر و تشکر

از انجمن مواد و تجهیزات دندانپزشکی ایران به خاطر کمک در انجام آزمایشات صمیمانه قدردانی می‌گردد.

گردید (۱۷). کارآمدی این روش توسط Olsson و همکاران در سال ۱۹۹۸ مورد بازبینی و تایید قرار گرفت (۱۸).

در بررسی نتایج آزمایش XRD می‌توان به این مهم دست یافت که پس از در معرض قرارگیری MTA با بافت‌های بیولوژیک، ساختاری برپایه سیستم‌های کلسیم و فسفاتی ایجاد می‌شود که از در معرض قرارگیری مستقیم بافت با MTA جلوگیری کرده و باعث بهبود زیست سازگاری می‌گردد.

در این مطالعه ما از فاصله‌های زمانی ۱ هفته، ۲ هفته، ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه استفاده کردیم تا سیر واکنش‌های التهابی ایجاد شده در مجاورت مواد مطالعه را مورد بررسی قرار دهیم. انتخاب این فاصله‌های زمانی براساس استاندارد فدراسیون جهانی دندانپزشکی و اداره استاندارد آمریکا صورت پذیرفت که واکنش التهابی کوتاه مدت و بلندمدت را در یک مطالعه می‌توان بررسی کرد.

جهت بررسی واکنش التهابی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از روش‌ها توسط Cox و همکاران در ۱۹۹۶ ارائه شده است که از تراکم سلول‌های التهابی، وجود پاسخ‌های Congestion بافتی مثل فیبروز، پاسخ‌های عروقی شامل (احتقان) Extravasation و فیبرین جهت تعیین شدت پاسخ التهابی استفاده می‌شود و رتبه‌بندی آن به صورت زیر است (۱۹).

I Grade: انفلیتراسیون سلول‌های آماسی مزمن (لنفوسیت، پلاسماسل و ماکروفاز) به صورت پراکنده و تکی، عدم وجود ادم بافتی

II Grade: انفلیتراسیون سلول‌های آماسی مزمن (لنفوسیت، پلاسماسل و ماکروفاز) به تعداد بیشتر، عدم ادم بافتی، رسوب فیبرهای کلازن بصورت Wavy & مشاهده فیبروزیس.

منابع:

1. PROROOT MTA, Product Literature, Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK 74136.
2. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. *J Endod.* 2005; 31(2): 97-100.
3. Torabinejad M, Chivian N. Clinical application of mineral trioxide aggregate. *J Endod.* 1999; 25(3):197-205.
4. Asgary S, Parirokh M, Eghbal M, Brink F. Chemical differences between white and gray mineral trioxide aggregate. *J Endod* 2005; 31(2): 101- 3.
5. صفائی لعیا، رمضانعلی فاطمه. مقایسه آزمایشگاهی مقدار ریزنشست کرونالی کلتوزول، آمالگام، گلاس آینومر و Root MTA (Mineral Trioxide Aggregate) (ساخت ایران) به عنوان اریفیس پلاگ در دندان های اندو شده. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سال ۱۳۸۴؛ شماره ۲۱ : ۵۵-۶۲.
6. ضراییان محمد، علیقلی مرضیه، شکوهی نژاد نوشین. بررسی نشت باکتریال چهار ماه پرکننده انتهای ریشه: Gray Pro Root MTA, White Pro Root MTA, Root MTA. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال ۱۳۸۴؛ دوره ۱۸ (شماره ۳): ۱۵-۲۳.
7. Asnaashari M, Asgary S, Khatami A. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate and portland cement. *IEJ* 2006; 1(3): 93-96.
8. Asgari S, Eghbal MJ, Parirokh M, Torabzadeh H. Sealing ability of three commercial mineral trioxide aggregate and an experimental root-end filling material. *IEJ* 2006; 1(3): 101-105.
9. Moazami F, Shahsiah S. The cellular behavior and SEM evaluation of ProRoot and Root MTAs on fibroblast L929. *IEJ* 2006; 1(3): 87-92.
10. صدر لاهیجانی معصومه، شریعتی مهدی، پویا مهدی، عابدینی رضا. مقایسه واکنش استخوانی به پریتال در موش صحرایی. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان. سال ۱۳۸۲؛ دوره ۱۵ (شماره ۶): ۴۵-۱۶.
11. Razmi H, Zarabian M, Sharifian MR, Sharifi D, Sasani F, Ramezankhani N. Ahistological evaluation on tissue reaction to three implanted materials (MTA, Root

MTA and Portland Cement Type I) in the mandible of Cats. Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences 2004; 3 (1): 62-69.

۱۲. رحیمی سعید، جدیری بهفر. مقایسه بافت شناختی ترمیم پروفوراسیون فورکا به وسیله Pro Root MTA و Root MTA در دندان‌های تکامل یافته سگ. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال ۱۳۸۴؛ دوره ۱۸ (شماره ۳): ۷۵-۸۱.

۱۳. صدر لاهیجانی معصومه، عابدینی رضا، خاکساری محمد، شجاعی فر حسین، شادکام فرخی عبدالرضا، رئوف کاتب حمیدرضا. مقایسه واکنش بافتی به MTA خارجی(ProRoot) و MTA داخلی (Root) در موش صحرایی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال ۱۳۸۴؛ دوره ۲۳ (شماره ۱): ۸۰-۸۷.

14. Recommended standard practices for biological evaluation of dental materials. Federation Dentaire International, Commission of Dental Materials, Instruments, Equipment and Therapeutics. Part 4.11: Subcutaneous implantation test. Int Dent J. 1980; 30(2): 140- 88.
15. American National Standards Institute/American Dental Association Document no. 41 for Recommended Standard Practices for Biological Evaluation of Dental Materials. Council on Dental Materials and Devices. J Am Dent Assoc. 1979; 99(4); 697-8.
16. Ingle JI, Bakland LK (2002). Endodontics, 15th ed. Canada: BC Decker; 571-656.
17. Torneck CD. Reaction of rat connective tissue to polyethylene tube implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1967; 24(5): 674-83.
18. Olsson B, Sliwkowski A, Langeland K. Subcutaneous implantation for the biological evaluation of endodontic materials. J Endod. 1981; 7 (8): 355-67.
19. Cox CF, Subay RK, Suzuki S, Suzuki SH, Ostro E .Biocompatibility of various dental materials, Pulp healing with a surface Seal. Int J Periodontics Restorative Dent. 1996; 16 (3): 241-51.
20. Shahi S, Rahimi S, Lotfi M, Yavari H, Gaderian A. A comparative study of the biocompatibility of three root end filling materials in rat connective tissue. J Endod 2006; 32(8): 776-80.
21. www.rootmta.com Visit: Friday, April 03, 2009