

بررسی تأثیر زمان بر تغییرات ابعادی آلرینات (In vitro) در شرایط آزمایشگاهی Elastic cromo (Kerr)

دکتر مونا حبیریان	دکتر محمدحسن سالاری	دکتر نینا رهشناس
دانداناپزشک	متخصص پروتز	دانداناپزشک
دانشکده دندانپزشکی	دانشکده دندانپزشکی	دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی	دانشگاه آزاد اسلامی	دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه:

سابقه و هدف: هیدروکلوئیدهای برگشت ناپذیر (آلرینات) یکی از اصلی ترین مواد قالبگیری دندانی هستند که در سرتاسر جهان در بسیاری از زمینه های کلینیکی استفاده می شود . یکی از مشکلات طی ساخت پروتزها مسأله تغییرات ابعادی آلرینات در پروسه قالبگیری و بعد از آن می باشد بنابراین هر پروتزی که به وسیله آن ساخته می شود در دهان منطبق نخواهد بود. هدف این مطالعه بررسی ثبات ابعادی آلرینات Elastic Cromo بعد از گذشت زمان می باشد لذا این تحقیق در سال تحصیلی ۸۶-۸۷ در بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

مواد و روش ها: تحقیق به روش Experimental انجام گرفت. ابتدا مدل آزمایشگاهی شامل دو مخروط تهیه شد ۲۰ قالب از نمونه با ماده آلرینات Elastic Cromo گرفته شد. سپس قالب ها در چهار شرایط نگهداری شدند: نیم ساعت - ۴۸ ساعت - ۲۴ ساعت و ۱۲۰ ساعت. قالب ها با گچ و لمیکس ریخته شدند. کستهای به دست آمده در چهار بعد تو سط میکروسکوپ اندازه گیری شدند. ابعاد مورد بررسی عبارت بودند از: قطر بزرگ و کوچک و ارتفاع و فاصله بین دو مخروط

سپس نتایج به وسیله آزمون ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که در ابعاد "بزرگترین قطر، کوچکترین قطر، ارتفاع و فاصله" بین چهار زمان قالب ریزی اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. تغییرات ابعادی ارتفاع و فاصله در همه زمان ها در محدوده استاندارد ADA (کمتر از ۱/۵ درصد) هستند، اما تغییرات ابعادی بزرگترین قطر فقط در ۲۴ ساعت و تغییرات ابعادی کوچکترین قطر تنها در نیم ساعت در محدوده استاندارد می باشد.

نتیجه گیری: آلرینات Elastic Cromo برای یک دوره ۵ روزه (۱۲۰ ساعت) دارای ثبات ابعادی نیست اما زمان قالب ریزی در طی این مدت ۵ روز تأثیری بر تغییرات ابعادی کستهای حاصل از آن ندارد.

کلمات کلیدی: آلرینات - ثبات ابعادی - مدل آزمایشگاهی

مقدمه


شرایط نگهداری) قالب آلریناتی در بسیاری از زمینه های

کلینیکی قابل استفاده نمی باشد (۱).

هیدروکلوئیدهای برگشت ناپذیر (آلرینات) یکی از اصلی ترین مواد قالبگیری دندانپزشکی است که در سرتاسر دنیا در بسیاری از زمینه های کلینیکی استفاده می شود. این ماده

یکی از مشکلات اصلی در پروتز تغییرات ابعادی مواد قالبگیری بویژه آلرینات بر اثر گذشت زمان می باشد. با گذشت زمان آلرینات بعد از ۱۰ دقیقه شروع به تغییر شکل می کند و پس از ۱۵ تا ۴۵ دقیقه (بسته به نوع محصول و

از مدل قالب‌گیری می‌شود سپس با گچ استون ریخته می‌شود. موم گذاری به قطر ۴ mm (دولایه موم) به عنوان قضا نگهدارنده یا spacer انجام می‌شود و stop ایجاد می‌شود. سپس تری اختصاصی از جنس آکریل فوری تهیه می‌شود. مدل و تری طوری ساخته می‌شوند که اولاً ضخامت ماده قالب‌گیری در تمام قالب‌ها یکسان باشد.



ثانیاً یک مسیر نشست و برخاست برای تری ایجاد شود

(۷).

- قالب‌گیری:

ابتدا مدل را به مدت ۳۰ دقیقه در محیط قرار دادیم تا به دمای محیط رسیده و دمای آن مطابق استاندارد به 20 ± 2 درجه سانتی‌گراد رسید (۱۵). قالب‌گیری به صورت همان روش کلینیک انجام می‌شود (۷).

برای انجام قالب‌گیری طبق دستور کارخانه مقدار مشخصی از پودر آژینات با آب مخروط می‌شود. ۱۴ gr (پودر آژینات + ۲۰ ml آب) بعد از مخروط این دو به مدت ۸، ۳۰ s، داخل تری گذاشته می‌شود و قالب‌گیری انجام شد (۱۶). بعد از time setting (110") از مدل جدا شده و قالب‌ها تا زمان مورد نظر قالب‌ریزی در کيسه‌های زیپ کیپ نگهداری می‌شوند.

زمان نگهداری:

قالب‌های آژیناتی تهیه شده ۴ دسته می‌شوند:

کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیصی مثلاً کستهای تشخیصی، طرح درمان و از همه مهمتر در زمینه درمان دارد (۲). بنابراین برای تهیه کستهای دقیق و مؤقت درمان پروتز شناسایی آژیناتی با تغییرات ابعادی کمتر و ثبات ابعادی بیشتر در طول زمان به عنوان یک نیاز اساسی محسوب می‌شود (۳).

اخیراً کارخانجات تولیدکننده آژینات، محصولاتی

ساخته‌اند که ادعا می‌کنند به

مدت ۱۲۰ ساعت و بیشتر

دارای ثبات ابعاد هستند (۱).

در یک تحقیق اثر زمان

بر تغییرات ابعادی چهار نوع

آژینات بررسی گردید که

نشان داد یکی از انواع آژینات برای ۱۲۰ ساعت دارای ثبات

ابعادی می‌باشد (۴ و ۵).

با توجه به این‌که کارخانه kerr آژیناتی به نام تجاری Elastic Cromo ساخته که ادعا می‌کند به مدت ۱۲۰ ساعت و بیشتر ثبات ابعادی دارد. تا به حال تحقیقی جهت اطلاع از این موضوع صورت نگرفته است.

لذا، این تحقیق با هدف تعیین ثبات ابعادی آژینات در اثر زمان در بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی در سال تحصیلی ۸۶-۸۷ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

تهییه مدل آزمایشگاهی و ساخت تری‌های مربوط به آن: مدل آزمایشگاهی صفحه‌ای فلزی است که دارای دو مخروط است. یکی از مخروط‌ها به عنوان مخروط اصلی در نظر گرفته شد که قطر بزرگ $7/11\text{mm}$ ، قطر کوچک $4/47\text{mm}$ ، ارتفاع آن 17mm و فاصله دو مخروط $18/49\text{mm}$ است.

شد. برای اندازه‌گیری از شخصی استفاده شد که هیچ اطلاعی در مورد و نحوه قالب‌گیری نداشت.

برنامه آماری

۱- ضریب Expansion گچ اعمال می‌شود.

۲- تفاوت اندازه هر کست با میزان reference برابر است با تغییرات ابعادی آن کست.

پس از تکمیل فرم اطلاعاتی و جمع آوری داده‌ها، میانگین و انحراف معیار آن محاسبه شد. به وسیله آزمون KOLOMOGOROV – SMIRNOV مشخص شد که داده‌ها از نظر آماری دارای توزیع نرمال می‌باشند. بنابراین جهت مقایسه میزان تغییرات ابعادی در هر بعد بین زمان‌های مختلف از آزمون one-way ANOVA استفاده گردید. کلیه عملیات آماری توسط نرم افزار spss11.5 و با در نظر گرفتن میزان خطای نوع اول آماری برابر ۰/۰۵ انجام شد.

یافته‌ها

در این تحقیق ۲۰ قالب تهیه شد و قالب‌ها پس از نیم ساعت، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت ریخته شدند. نتایج زیر حاصل شد. (قالب ریزی = t و بیابعادی = DC)

(۱) ۵ قالب به مدت نیم ساعت

(۲) ۵ قالب به مدت ۲۴ ساعت

(۳) ۵ قالب به مدت ۴۸ ساعت

(۴) ۵ قالب به مدت ۱۲۰ ساعت

قالب ریزی:

بعد از این‌که زمان تعیین شده سپری شد، قالب‌ها در زمان مشخص با گچ ولمیکس (استون IV) ریخته می‌شوند. ۹۰ گرم گچ با ۲۰ میلی‌لیتر آب مخلوط شده و ۳۰S روی ویبراتور قرار می‌گیرد و قالب‌ها ریخته می‌شوند. بعد از گذشت ۴۵ دقیقه قالب از کست جدا می‌شود (۱۷).

- نگهداری نمونه‌های گچی:

در فاصله بین ریختن قالبها (تهیه نمونه‌های گچی) و ارسال آن‌ها به لابراتوار برای اندازه‌گیری، نمونه‌های گچی در دمای محیط نگهداری شدند.

- اندازه‌گیری نمونه‌ها:

پس از این‌که نمونه‌ها تهیه شده، آن‌ها را کدبندی کرده و برای اندازه‌گیری به آزمایشگاه اپتیک دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ارسال شد. نمونه‌ها توسط میکروسکوپ profilemeter که دارای قدرت ۰/۰۱ mm بود در چهار بعد اندازه‌گیری شد.

(۱) قطر بزرگ مخروط مرجع

(۲) قطر کوچک مخروط مرجع

(۳) ارتفاع مخروط مرجع

(۴) فاصله دو مخروط

برای صحت بیشتر آزمایش اندازه‌گیری برای هر نمونه دو بار صورت گرفت و در نهایت میانگین اندازه‌ها در نظر گرفته

جدول (۱): میانگین و انحراف معیار تغییرات ابعادی به تفکیک زمان

Pvalue	ارتفاع (mm)	فاصله (mm)	قطر کوچک (mm)	قطر بزرگ (mm)	DC	t
$p > 0.05$	0.102 ± 0.075	0.064 ± 0.064	0.044 ± 0.030	0.16 ± 0.048	n = ۵	نیم ساعت
	0.136 ± 0.110	0.17 ± 0.092	0.132 ± 0.073	0.092 ± 0.055	n = ۵	۲۴ ساعت
	0.132 ± 0.0645	0.14 ± 0.110	0.118 ± 0.123	0.146 ± 0.077	n = ۵	۴۸ ساعت
	0.144 ± 0.081	0.226 ± 0.126	0.106 ± 0.116	0.244 ± 0.061	n = ۵	۱۲۰ ساعت

۰/۹۸% - ۲/۶۳% - ۲/۳۷% این اختلاف از نظر آماری غیر معنی دار است و فقط در نیم ساعت در محدوده استاندارد (کمتر از ۱/۵ درصد) است. تغییر ابعاد از نظر فاصله بین دو مخروط برای نیم ساعت، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت عبارت است از: ۰/۹۱% - ۰/۷۵% - ۱/۲۲%. این اختلاف از نظر آماری غیر معنی دار است و همگی در محدوده استاندارد (کمتر از ۱/۵ درصد) هستند.

تغییر ابعاد از نظر ارتفاع مخروط برای نیم ساعت، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت عبارت است از: ۱% - ۱/۳۳% - ۱/۴۱% - ۱/۲۹%. این اختلاف از نظر آماری غیر معنی دار است و همگی در محدوده استاندارد (کمتر از ۱/۵ درصد) هستند. نتیجه این که آژینات Elastic cromo در دو بعد ارتفاع و فاصله دارای ثبات ابعادی است اما در دو بعد بزرگترین قطر و کوچکترین قطر دارای ثبات ابعادی نمی باشد. در ضمن زمان

بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق تغییرات ابعادی کست از چهار بعد ارزیابی شد: بزرگترین قطر - کوچکترین قطر - ارتفاع مخروط - فاصله بین دو مخروط. طبق تقسیم‌بندی ADA مواد الاستومریک چهار دسته هستند که تغییرات ابعادی آن‌ها برای ۲۴ ساعت می‌باشد کمتر از ۱/۵ درصد باشد. در ضمن کارخانه سازنده ادعا کرده است که آژینات بعد از ۱۲۰ ساعت (روز) دارای ثبات ابعادی است.

تغییر ابعاد بزرگترین قطر برای نیم ساعت، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت عبارت است از: ۲/۲۵% - ۱/۲۹% - ۰/۰۵% - ۲/۴۳%. این اختلاف از نظر آماری غیر معنی دار است و فقط در ۲۴ ساعت در محدوده استاندارد (کمتر از ۱/۵ درصد) است.

تغییر ابعاد از نظر کوچکترین قطر برای نیم ساعت، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت عبارت است از:

نتایج نشان داد که در ابعاد "بزرگترین قطر، کوچکترین قطر، ارتفاع و فاصله" بین سه زمان قالب‌ریزی اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. تمام تغییرات ابعادی نمونه‌ها در محدوده استاندارد ADA هستند. (کمتر از ۱/۵ درصد) بنابراین آژینات ۵ hydrogum برای یک دوره ۵ روزه (۱۲۰ ساعته) دارای ثبات ابعادی است و زمان قالب‌ریزی در طی این مدت ۵ روز تأثیری بر تغییرات ابعادی کستهای حاصل از آن ندارد به شرط آن‌که قالب‌های آژیناتی در زیپ کیپ نگهداری شود.

اما تاکنون بر روی آژینات Elastic cromo تحقیقی صورت نگرفته است.

این تحقیق نشان داد که آژینات Elastic cromo قابلیت استفاده در پروتز ثابت را ندارد اما قابلیت استفاده در پروتز کامل، پارسیل و ارتودنسی را دارد و این‌که زمان قالب‌ریزی قالب‌های حاصل از آژینات Elastic cromo تأثیری بر تغییرات ابعادی کستهای تهیه شده از آن ندارد به شرط آن‌که در زیپ کیپ نگهداری شود.

این تحقیق در شرایط Invitro (در حرارت ۲۵°C محیط) انجام گرفت و این‌که بتوان آن را به شرایط Invivo (در حرارت ۳۷°C بدن) تعیین داد جای بحث دارد و می‌بایست تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

قالب‌ریزی در نیم ساعت، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت هیچ تفاوتی نمی‌کند و تأثیری در ثبات ابعادی آژینات ندارد. لازم به ذکر است ADA برای کمتر از ۲۴ ساعت معیار معرفی کرده است و ما معیاری برای بالای ۲۴ ساعت (۱۲۰ ساعت) نداشتمیم. بنابراین همان معیار را برای ۱۲۰ ساعت در نظر گرفتیم. اگر ADA می‌خواست معیاری ارائه کند مسلماً بیشتر از ۱/۵ درصد بود.

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ توسط G.A.krishnan و همکارانش انجام شد تغییرات ابعادی

Jeltrate plus (jp)

Hydroguam 5 (H5)

Algin max (AL)

Kromopan 100 (kp)

در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق ایشان عبارت بود از: آژینات ۵ Hydrogum برای یک دوره ۵ روزه دارای ثبات ابعادی است. آژینات JP و AL دارای Shrinkage به اندازه ۱/۴۵٪ بوده و آژینات KP دارای expansion بود.

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ توسط "J. M. powers" انجام شد به بررسی مقایسه‌ای تغییرات ابعادی آژینات و (جایگزین آژینات) پرداختند موادی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بود از:

Sub Alg : Alginot (AG) – statu Blue (SB) – Position perta Quick (ppq) Alg : jeltrete plus (jp)

نتیجه‌ای که حاصل شد این است که آژینات (jp) نسبت به جایگزین آژینات دارای تغییرات ابعادی بیشتر است.

در تحقیقی که در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن تمیزی و دکتر علیرضا حیدری انجام شد تغییرات ابعادی ۵ Hydrogum در سه زمان نیم ساعت، ۲۴ ساعت و ۱۲۰ ساعت مورد بررسی قرار گرفت.

منابع:

1. Nichols Paul Vincent: "An Investigation of the Dimensional Stability of Dental Alginate" University of Sydney Faculty of Dentistry 2005
2. Johnson CG, Gary RG Accuracy and bond strength of combination of agar/ alginate hydrocolloid impression material. J Prosthet Dent 55, 1, 1986
3. Nilamitha N, Baden M, Padmaja P. Dimensional change of Alginate Dental Impression material. j Mater Sci lettered 2006 Dec; 17(12): 125-10
4. Sawyer HE, Sandilo J, Land Niranjan R. Accuracy of casts produced from alginate and hydrocolloid impression material. J Am Dent Assoc 93: 81b, 1979
5. GAKishan, R Yapp J, 14 Rivers Dimensional stability and mechanical properties of Alginate Hydrocolloid Impression Material "Dental consultants Inc, Ann Arbor, MI USA
6. GAKishan, R Yapp J M Rivers "Dimensional stability and mechanical properties of Alginate substitutes and Alginate Dental consultants Inc, Ann Arbor, MI USA
7. حیدری علیرضا، تمیزی محسن؛ بررسی اثر زمان بر تغییرات ابعادی آرینات آزمایشگاهی In vitro Hydrogum® در شرایط آزمایشگاهی پایان نامه تخصصی شماره ۱۲۳۵ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۸۲.
8. Martin N, Martin M. The dimensional stability of Dental impression Materials following Immersion in disinfectants dilutions (Dent Mater 2007 Jun; Vol 23, Nm 6, P76-8)
9. Parza, Leonardo Henrique vachal: Revista odontocientífica Faculdade "Evaluation of Dimensional Stability of Impression material Immersed in Disinfectants using a Metal Tray" Jul/Aug 2005 21(53): 261-5
10. Hraguti H, Nagawa H Effect of storage period of Alginate impressions following spray with disinfectant solutions on the dental accuracy and formation of stored casts (Dent Mater). 2005 (Apr); Vol 24, Nm 1, P36-42
11. Harrison A, Vowles R, and Nelly LM Dimensional stability & Detail Reproduction of Invisilbe Hydrocolloid and Elastomeric Impression Disinfected by Immersion (Eur. J. Prosthodont. Rest Dent 2005 Vol 14, Nm 1, Chap 4, P149-146)
12. Jager A, Hislop T. The effect of a range disinfectant on dimensional stability and accuracy of some impression materials (Eur J Prosthodont 2001 Vol 12(Ct) Nm 4, Chap 56, P154-160)
13. Rebecca L Taylor, Fari Swights, Christopher Mayan disinfection procedures their effect on the dimensional accuracy and surface quality of invisible hydro impression material and gypsum cast, dental material 2002, 18: 08-110
14. Fenir G, Lanteri J. dimensional stability & detail production of Invisilble hydrocolloid & elastomeric impressions disinfected by Immersion (Eur J. Prosthodont, 2005 Vol 10 (Aug) Nm (2), Chap 67 p 140-146)
15. www.koog.com
16. www.sqofdental.com
17. www.zhemak.com