

بررسی تأثیر دو طرح تراش heavy chamfer و Shoulder بر تطابق لبه‌ای رتوریشن‌های تمام سرامیک *IPS e.max press* به صورت *in-vitro*

دکتر مریم اسماعیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران پزشکی
دانشکده دندانپزشکی

دکتر گلسا کشاورزی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران پزشکی
دانشکده دندانپزشکی

دکتر عزت‌الله جلالیان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده دندانپزشکی
واحد تهران پزشکی،
گروه پروتز ثابت

خلاصه:

سابقه و هدف: میزان gap در رستوریشن‌های تمام سرامیک در موقیت این روکش‌ها اهمیت تعیین کننده‌ای دارد و با توجه به این که طرح تراش مارجین می‌تواند بر تطابق لبه‌ای تأثیر گذار باشد، هدف از این تحقیق مقایسه‌ی دو نوع طرح تراش shoulder و heavy chamfer بر تطابق لبه‌ای رستوریشن‌های تمام سرامیک *IPS e.max Press* (*Ivooclар vivadent, schaan, Liechtenstein*) در شرایط *In vitro* می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش single blind experimental و به صورت *In vitro* انجام شد. در این تحقیق یک دای استاندارد برنجی به عنوان مدل آزمایشگاهی با ابعاد ۷ mm طول و ۵ mm قطر تهیه شد و بطور استاندارد تراش داده شد، به طوری که خط انتهای آن در یک نیمه شامل ۱ mm تراش shoulder و در نیمه دیگر ۱ mm heavy chamfer بود و دیواره‌ها با زاویه ۱۰ درجه تیز شدند. درجه هر در دیواره و سپس ۱۰ روکش از جنس *IPS e.max Press* ساخته شد و بعد از سمنت کردن در جهت باکولینگوآلی grinding آن‌ها صورت گرفت و زیر میکروسکوپ الکترونی میزان gap در ناحیه مارجین‌ها (shoulder - heavy chamfer) اندازه‌گیری شد، سپس داده‌ها به کمک آزمون T-test مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت میزان gap بین دو طرح تراش به لحاظ آماری معنادار بود. ($P < 0.05$) میزان gap در تراش shoulder $1/904 \pm 1/42$ میکرون و در تراش $1/1054 \pm 1/105$ میکرون بود.

نتیجه‌گیری: طرح تراش shoulder بهتری را نسبت به تراش heavy chamfer در روکش‌های تمام سرامیک ایجاد می‌کند.

واژه‌های کلیدی: *IPS e.max Press–Shoulder-heavy chamfer-marginal fitness*

E-Mail: Dr_E_jalalian@yahoo.com

تمام سرامیک زیبایی و سازگاری نسجی آن‌ها می‌باشد.


(۳ و ۴ و ۵ و ۶). امروزه استفاده از روکش‌های تمام سرامیک به دنبال تقاضا برای زیبایی افزایش چشمگیری داشته است. تطابق لبه‌ای ترمیم‌های تمام سرامیکی به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند طرح تراش، انواع سمان، دوره‌های مکرر حرارتی. روکشی که خوب تطابق

مقدمه

یکی از فاکتورهای مهم در روکش‌ها و مشکلات مربوط به آن‌ها، تطابق لبه‌ای آن‌ها می‌باشد (۱ و ۲). روکش‌های رایج حاوی فلز بوده با مشکلات اثر سمنی و شیمیایی و آرژیک و نیز تفاوت رنگ با دندان طبیعی همراه می‌باشند. در مقابل از مهم‌ترین مزایای روکش‌های

مطالعه با طراحی single blind experimental و به صورت In vitro می‌باشد.

ابتدا یک دای استاندارد برنجی با طول 7 mm و قطر 5 mm تهیه شد. به طوری که خط انتهای آن پس از آماده‌سازی دارای 1mm shoulder ۹۰ درجه دریک نیمه و ۱۰ درجه تیپر شدند.(شکل ۱)



شکل (۱): a. 1mm,b.5mm diameter,c.7mm
(height,2.shoulder bur,1.hevy chamfer bur

با اسناد تفاهه از condensational silicon (silicon putty: Exafine; GC crop, Tokyo, Japon) ۱۰ بار قالب‌گیری ۲ مرحله‌ای انجام شد و سپس توسط این قالب‌ها ۱۰ عدد دای از جنس گچ ولمیکس Type IV dental


دارد میزان عود پوسیدگی‌ها و بیماری‌های پریودنتال را کاهش می‌دهد. (۷ و ۸ و ۹ و ۱۰) با انواع سمان و طراحی تراش مطلوب می‌توان تطابق لبه‌ای بیشتر را ایجاد کرد. (۱۱ و ۱۲ و ۱۳).

همان‌طورکه گفته شد طرح تراش یکی از فاکتورهای مؤثر در میزان **naginal gp** می‌باشد. این فاکتور هم در رستوریشن‌های **IRM** و هم در رستوریشن‌های تمام سرامیک مورد توجه می‌باشد (۱۲) بطوری که در مطالعاتی که بر روی رستوریشن‌های متال سرامیک انجام شد مشخص گردید که طرح تراش **chamfer** با بول موازی نسبت به **shoulder** دارای **naginal gp** کمتری می‌باشد (۱۴) و بعضی از مطالعاتی که بر روی رستوریشن‌های تمام سرامیک انجام شد نشان داد که طرح تراش **chamfer** دارای **naginal gp** کمتری نسبت به **shoulder** است (۱۵). در حالی که بعضی مطالعات نشان می‌دهد که دو طرح تراش اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری در **naginal fitness** با هم ندارند (۱۶).


با توجه به تناقضات و کاستی‌های موجود در تحقیقات قبلی، هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر طرح تراش **heavy chamfer** با **shoulder** در استاندارد در رستوریشن‌های تمام سرامیک **IPSEnax** از نظر تطابق لبه‌ای بود.

مواد و روش‌ها

داده‌ها دارای توزیع نرمال بودند، جهت قضاوت آماری از آزمون T-test استفاده گردید.



شکل (۲)



شکل (۳)

یافته‌ها

این تحقیق تجربی بر روی ۲۰ نمونه شامل ۱۰ نمونه heavy shoulder و ۱۰ نمونه heavy chamfer به منظور مقایسه در ناحیه‌ی مارجین‌ها توسط دستگاه SEM انجام شد و نتایج زیر حاصل گردید:

این تحقیق نشان داد که میانگین gap در طرح تراش heavy shoulder $16/42 \pm 1/90$ میکرون و در طرح تراش heavy chamfer $19 \pm 1/05$ میکرون می‌باشد، که از نظر کلینیکی قابل قبول و مطلوب بوده و این مقدار gap برای

(stone, Die keen; Heraeus kulzer) تهیه شد. سپس روی Die spacer (Die spacer; Anbian Dental supply Inc, Eatontown, PA) زده شد و سپس up wax شدند (deeping) و هر بار توسط گیج از سطوح باکال، لینگوال، مزیال، دیستال و لبه انسیزال بررسی شد که در تمام نواحی ضخامت آن $7/7$ mm بود. در مرحله بعد وکس آپ‌ها بصورت چند تایی (۲ و ۳ تایی، بسته به اندازه سیلندرها) به اسپیروفرم متصل شده و در داخل سیلندر قرار گرفته و توسط اینوستمنت پر شد و پس از setting به داخل کوره burn-out منتقل گردید و در دمای ۹۰ درجه حذف موم انجام شد. بعد از مرحله burn-out اینگاتها توسط Alex planger داخل سیلندر تزریق شدند و سیلندر سریعاً طی مدت ۳ ثانیه به کوره Empress (Ep700) سیلندر سریعاً طی مدت ۳ ثانیه به کوره pressing منتقل شد و عمل press در دمای ۹۲۰ درجه انجام شد. در مرحله بعد عملیات حذف گج و پالیش روکش‌ها و تنظیم آن‌ها مطابق دای استاندارد انجام شد. به این ترتیب ۱۰ روکش با مارجین heavy shoulder و ۱۰ مارجین heavy chamfer از جنس IPS e.max Press تهیه شد.

سپس روکش‌ها شماره‌گذاری شدند و به لحاظ نزدیکی کار panavia F (Panavia 21 Tc®, Kuraray, DÜssel dorf, Germany) توسط دستگاه پرس به مدت ۱۰ دقیقه تحت نیروی ۵ کیلوگرم سیمان شدند (۱۷) و بعد در یک رزین شفاف (embedded Resin, Technovit, Technovit 7210) غوطه‌ور شده و در جهت باکولینگوالی grinding شدند و بدین ترتیب به مارجین‌ها صدمه زده نشد.

در مرحله آخر ناحیه مارجین‌ها توسط SEM مشاهده شد (شکل ۲ و ۳) و در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. نظر به این که

جدول (۲): One-sample kolmogorov-smirnov Test


مربوط به Shoulder

Group	Gap
shoulderr	تعداد نمونه‌ها
	میانگین پارامترهای نرمال
	انحراف معیار
	حد مطلق گسترش بیشتر
	تفاوت‌ها
	مثبت منفی
Kolmogorov-smirnovZ	.۴۰۲
Asymp.sig (2-tailed)	.۹۹۷

جدول (۳): میزان میانگین، انحراف معیار و P.value به

تفکیک نوع طرح تراش

P-Value	میانگین	انحراف معیار	تطابق لبای طرح و تراش
P = .۰۰۱	۱۶/۴۲	۱/۹۰۴	Shoulder
۱۹	۱/۰۵۴	Heavy chamfer	



نمودار (۱): مقایسه میانگین marginal gap در دو گروه

heavy chamfer و Shoulder

رستوریشن‌های تمام سرامیک به راحتی توسط سمان سیل می‌شود.

آزمون one-sample kolmogorov-smirnov Test نشان داد که داده‌ها در دو گروه دارای توزیع نرمال بوده و میانگین در گروه heavy chamfer $19 \pm 1/0.54$ میکرون و در گروه shoulder $16/42 \pm 1/9.04$ باشد. (جدول ۲)

بنابراین جهت مقایسه داده‌های دو گروه از آزمون T-test استفاده گردید که این آزمون نشان داد اختلاف معناداری بین این دو گروه وجود دارد. (P < 0.05) (جدول ۳)

نمودار ۱ مقایسه میانگین gap در دو گروه heavy chamfer و shoulder را نشان می‌دهد.

جدول (۱): One-sample kolmogorov-smirnov Test

مربوط به heavy chamfer

Group	Gap
Heavy chamfer	تعداد نمونه‌ها
	میانگین پارامترهای نرمال
	انحراف معیار
	حد مطلق گسترش بیشتر
	تفاوت‌ها
	مثبت منفی
Kolmogorov-smirnovZ	.۵۳۷
Asymp.sig (2-tailed)	.۹۳۵

شاید تفاوت در جنس ماده سرامیک و همچنین ایجاد دو طرح تراش روی یک دای به منظور حذف عوامل مداخله‌گر و یکسان‌سازی نمونه‌ها در مقابل ایجاد دو طرح تراش روی دو دای جداگانه در تحقیق فوق باشد.

در تحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۴ توسط A.bindl & W.H mormann انجام شد، ۶ دندان آکریلیک با طرح تراش chamfer با عمق ۷۲ mm هر کدام ۱۲ بار قالب‌گیری شد و بدین ترتیب cerec 3, IPS empress2, procera تهیه گردید و نتایج marginal gap در طرح تراش chamfer به cerec3, IPS empress2, procera ترتیب در روکش‌های cerec3, IPS empress2, procera به دست آمد $16 \pm 17 \mu\text{m}$, $20 \pm 22 \mu\text{m}$ و $23 \pm 44 \mu\text{m}$ به دست آمد (۱۹). که می‌توان تفاوت در میزان marginal gap را به استفاده از دای استاندارد در مقابل دندان آکریلیک و احتمالاً جنس روکش cerec3 و IPS empress2, IPS emax press نسبت داد که البته در مورد سرامیک procera تحقیق فوق نتیجه بهتری از نظر marginal gap داشته است.

و نیز در تحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۴ توسط fabriano oliverra, Adriana ferriera Quintez, paolo jao برزیل انجام شد، دو دای از جنس استنلس استیل Rounded shoulder و heavy chamfer با در طرح تراش marginal gap در طرح تراش heavy chamfer به ترتیب در روکش‌های procera و Inceram IPS empress2، $46 \pm 65 \mu\text{m}$ و $51 \pm 82 \mu\text{m}$ در طرح تراش

بحث و نتیجه‌گیری

این تحقیق نشان داد که میزان gap در دو گروه مورد بررسی، دارای میزان مطلوب می‌باشد و هر دو طرح تراش می‌تواند از این نظر در داخل دهان با مؤقتیت مورد استفاده قرار گیرند، اما از آنجا که طرح تراش heavy chamfer دارای تراش round کامل است، احتمال اینکه تطابق لبه‌ای خوبی ایجاد کند، همواره با شک همراه است. همچنین با توجه به این که مقایسه میزان gap در دو گروه توسط آزمون T-test معنی‌دار شده است، لذا طرح تراش shoulder gap دارای heavy chamfer نسبت به طرح تراش heavy chamfer می‌باشد. بنابراین انتظار می‌رود که marginal gap و احتمال لیکیج در طرح تراش shoulder از طرح تراش heavy chamfer کمتر باشد. پس انتظار مؤقتیت و جلوگیری از عود پوسیدگی در طرح تراش shoulder بیشتر از heavy chamfer می‌باشد.

تحقیقی که در سال ۲۰۰۳ توسط maria suarez, Pablo Gonzalez, de william brosta دانشگاه complutense مادرید با تعداد ۲۰ نمونه که ۱۰ عدد با طرح تراش chamfer و ۱۰ عدد با طرح تراش rounded shoulder انجام شد، نشان داد که طرح تراش heavy chamfer دارای $12 \pm 26 \mu\text{m}$ و $40 \pm 53 \mu\text{m}$ marginal gap دارای rounded shoulder procera را از جنس روکش‌ها از cerec3 می‌باشد و لازم به ذکر است جنس روکش‌ها از procera می‌باشد (۱۸). اما در این تحقیق marginal gap طرح تراش heavy chamfer $19 \pm 40.5 \mu\text{m}$ و $42 \pm 16.4 \mu\text{m}$ shoulder را در این دو تحقیق این‌گونه توجیه کرد که روکش‌ها از IPS emax press است که می‌توان تفاوت در میزان marginal gap را در این دو تحقیق این‌گونه توجیه کرد که

استفاده شده سیانو آگریلات بود. میزان marginal gap در طرح chamfer shoulder تراش $46 \pm 9/2 \mu\text{m}$ و در طرح تراش $65/9 \pm 28/7 \mu\text{m}$ میباشد (۱۶). اما در این تحقیق میزان shoulder gap در طرح تراش heavy chamfer $16/42 \pm 1/9 \mu\text{m}$ و در طرح تراش $19 \pm 10/5 \mu\text{m}$ میباشد که میتوان تفاوت را به استفاده از دای استاندارد در مقابل دندان طبیعی، همچنین احتمالاً جنس روکش و نیز تفاوت در نوع سمان نسبت داد.

با توجه به معنی دار بودن اختلاف در این تحقیق marginal fitness Shoulder دارای $P < 0.05$ ، طرح تراش heavy chamfer در روکش های بهتری نسبت به طرح تراش heavy chamfer در روکش های تمام سرامیک میباشد.

Rounded shoulder به ترتیب در روکش های ذکر شده $43 \pm 25 \mu\text{m}$ و $25 \pm 8 \mu\text{m}$ میباشد (۲۰). که میتوان تفاوت در میزان marginal gap در این دو تحقیق را به ایجاد دو طرح تراش در یک دای استاندارد در مقابل استفاده از دو دای با دو طرح تراش و همچنین تفاوت در جنس سرامیک در این تحقیق نسبت به تحقیق فوق نسبت داد و نیز به علت زیاد بودن تعداد نمونه ها در تحقیق فوق شاید دقت مراحل لابراتواری نسبت به این تحقیق متفاوت بوده است. لازم به ذکر است در تحقیق فوق سمان های متفاوتی استفاده شده که ما به منظور مقایسه، نمونه های سمان شده با سمان رزین کیبور را بررسی کردیم. در تحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۶ توسط Jabber H Akbar, Cynthia S Petrie, Mary P Walker chamfer shoulder و Cerec3 CAD/CAM سمان تهیه شد و جنس روکش ها

منابع:

1. Yeo.I.S,Yang.J.H,"Invitro marginal fit of 3 all ceramic crown system",JPD, 2003; 90:459-464.
2. Kokoubo.Y,Magayama.Y,Tsumita.M,Ohkubo,C,fukushima.S,Vultvon. Steyern.P, "Clinical marginal and internal gaps of In ceram crowns fabricated using the GN-1 system",J of oral rehabilitation,2005; 32:753-758
3. Manco.C, Kerejci.I, Bortolotto.T, Perakis.N, Ferreri.M, Scotti.R, "Marginal adaptation of 1 fiber reinforced composite and 2 all ceramic fix partial dentures", Int J prosthodont, 2006;19:373-82
4. Ferrancea.J,"using posterior composite appropriately",JAM Dent Assoc, 1992;123:53-58,663-666.
5. James.D,Weaver.J.D,Johnson.G.H,Bales.D.J, "Marginal adaptation of castable ceramic crowns",JPD, 1991;66:747-753.
6. Nakamura.T,Dei.N,Kojima.T,Wakabayashi.K , "Marginal and internal fit of a cerec CAD/CAM all ceramic crowns ", Int J of prosthodont , 2003;16244-48.
7. Okutan.M,Heydecke.G,Butz.F,Strub.J.R , "Fracture load and marginal fit of shrinkage free ZnSiO₄ all ceramic crowns after chewing simulation",J of oral rehabilitation,2006;33:827-32
8. Boening.K.W, Wolf.B.H, Schmidt.A.E, Kastner.K, Walter.M.H , "clinical fit of procera all ceramic crowns",JPD,84: 419-424.
9. Hao.X, " Marginal discrepancy and leakage of all ceramic crowns", Influence of luting agent and aging conditions.Int J prosthodont 2003;16:373-382.
10. Abbate.M, Moody.C.R, Dewald.J.P, Ferracane.J.L , "Comparative study of luting agents with composite resin cores",JPD,89;61,527-531.
11. Beshnidt.S.M, Strub.J.R, "Evaluation of the marginal accuracy of different all ceramic crown system after stimulation in artificial mouth", J oral rehabilitation, 99;26,582-593.
12. Vahidi.F, Egloff.T, Panna.F.V , "Evaluation of marginal adaptation of all ceramic crown and metal ceramic crown ",JPD, 66;426-431.
13. Wolfart.S , Wegner.S.M, Halabi.A, Kern.M , "Clinical evaluation of marginal fit of new experimental all ceramic system before and after cementation",Int J prosthodont,2003;16:587-592.
14. Gavilis.J.R, Mornen.J.D, Endsozio.R.D,"The effect of various finish line preparation of the marginal seal and occlusal seat of full crown preparation ",J prosthetic dent , 2004;92:1-17.
15. Cho.L, Choi.J.M, Yi.Y.J, Park.C.J, "Effect of finish line variants on marginal accuracy and fracture strength of ceramic optimized polymer /fiber reinforced composite crowns",JPD,2004;91:554-560.

16. Akbar.J.H, Petrie.C.S, Walker.M.P, Williams.K, Eick.J.D, "Marginal adaptation of cerec 3 CAD/CAM composite crowns using 2 different finish line preparation designs ",JPD,2006;15:155-163
17. Jalalian.E , "Evaluating the effect of a sloping shoulder and a shoulder bevel on the marginal integrity of porcelain fused-to-metal(PFM) veneer crowns",J contemp dent pract, 2008; Feb 1;9(2):17-24.
18. Suarez .M, Villaambrosia.P.G.D, Pradies.G, Lozano.F.L, "Comparison of the marginal fit of procera all ceram crowns with two finish lines ",Int J prosthodont, 2003;16:229-232
19. Bindel.A, Mormann.W.H , "Marginal and intenal fit of all ceramic CAD/CAM crown coping on chamfer preparation",J oral rehabilitation,2005;32: 441-447.
20. .Quintez.A.F, Oliveria.F, Bottino.M.A , "Vertical marginal discrepancy of ceramic coping with different ceramic materials finish line and lutting agents",JPD,2004;92:250-257