

## بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

دکتر فرناز مهدی سیر<sup>۱</sup> دکتر نگین نصحی<sup>۱</sup> دکتر سعید نعمتی<sup>۱</sup> دکتر آرش غفاری سرشت<sup>۲</sup> دکتر مهزاد صدیقی<sup>۳</sup>

۱- استادیار گروه ترمیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران

۲- دندانپزشک

۳- دستیار تخصصی گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران

### خلاصه:

سابقه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت ترمیم‌های کامپوزیت ثبات رنگ آنها در طول زمان می باشد. تغییر رنگ کامپوزیتها می تواند سبب نارضایتی بیمار و در درازمدت منجر به شکست درمان شود. با توجه به تناقضات و خلا اطلاعاتی در این زمینه، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو به روش اسپکتروفوتومتری انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۳۰ نمونه دیسکی شکل به قطر ۸/۵ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر از سه نوع کامپوزیت Grandio (Voco, Germany), Herculite XRV Ultra (Kerr, USA), Z350 XT (3M ESPE) رنگ A2 تهیه شد، (۱۰ نمونه هر نوع کامپوزیت به دو گروه ۵ تایی برای نگهداری در قهوه و آب مقطر تقسیم شدند). نمونه ها برای ۷۲ ساعت در محلول های مورد نظر قرار گرفتند. رنگ سنجی نمونه ها قبل و بعد از قرارگیری در محلول ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام شد و نتایج توسط آزمون two way ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: میزان تغییر رنگ هر سه نوع کامپوزیت پس از قرارگیری در قهوه نسبت به رنگ سنجی اولیه معنی دار بود ( $P < 0/05$ ) میزان تغییر رنگ نمونه ها پس از قرار گیری در آب مقطر نسبت به حالت اولیه معنی دار نبود ( $P > 0/05$ ) هر سه نوع کامپوزیت از لحاظ شاخص تغییر رنگ در محیط قهوه با هم تفاوت معنی دار داشتند. ( $P = 0/0001$ ) اما در آب مقطر تفاوت معنی داری بدست نیامد. ( $p = 0/1$ )

نتیجه گیری: هر سه نوع کامپوزیت مورد مطالعه در این تحقیق در قهوه دچار تغییر رنگ شدند که از نظر کلینیکی قابل قبول نبود.

کلید واژه ها: اسپکتروفوتومتر، رنگ پذیری، تغییر رنگ، کامپوزیت

وصول مقاله ۹۲/۱۰/۱۷ اصلاح نهایی: ۹۳/۲/۱۷ پذیرش مقاله: ۹۳/۲/۲۰

### مقدمه:

کامپوزیتی در محیط دهان تغییر رنگ پیدا می کنند اما مسئله مهم محدوده این تغییر رنگ است که قاعدتا باید در حدی باشد که با چشم قابل تشخیص نباشد.<sup>(۱)</sup> تغییر رنگ کامپوزیت‌های دندانی ممکن است به علت عوامل داخلی مربوط به ساختار کامپوزیت ها یا عوامل خارجی مانند نوع تغذیه فرد و یا ایدیوپاتیک باشد.<sup>(۲)</sup> مواد غذایی یا عادات تغذیه ای مانند مصرف چای، قهوه، نوشابه، برخی داروها، برخی دهانشویه ها مانند کلر هگزیدین یا نیکوتین می توانند با ایجاد تغییر رنگ کامپوزیت، زیبایی آن را تحت تاثیر قرار دهند.<sup>(۳،۴)</sup> مصرف قهوه یکی از عادات تغذیه ای می باشد که در برخی تحقیقات انجام شده باعث تغییر رنگ کامپوزیت ها شده است.<sup>(۳)</sup> برخی

یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت مواد ترمیمی کامپوزیت رزین در طول زمان ثبات رنگ آنها می باشد.<sup>(۱)</sup> تغییر رنگ کامپوزیت رزین ها می تواند سبب نارضایتی بیمار و در دراز مدت منجر به شکست درمان شود.<sup>(۲)</sup> بنابراین توانایی مقاومت مواد ترمیمی کامپوزیت رزین در برابر تغییر رنگ که عمدتا برای بازسازی در نواحی زیبایی مورد استفاده قرار می گیرند حائز اهمیت است.<sup>(۳)</sup> با وجود پیشرفت های زیادی که در زمینه ساخت کامپوزیت های دندانی حاصل شده، تغییر رنگ هنوز یک مشکل عمده محسوب می شود.<sup>(۱)</sup> ترمیم‌های

برای تهیه هر نمونه از مولدهای استینلس استیل به شکل دایره ای به ضخامت ۲ و قطر ۸/۵ میلی متر که یک طرف آن لام شیشه ای به ضخامت ۱ میلی متر قرار گرفته بود، استفاده شد. پس از قرار دادن کامپوزیت در داخل مولد جهت حذف ناصافی و احتباس هوا، کندانس شد. در طرف دیگر مولد نیز لام شیشه ای دیگری با ضخامت ۱ میلی متر قرار گرفت.

سر تیوب دستگاه لایت کیور (LED demetron II(Kerr,USA) با شدت نور ۱۱۰۰ میکرو وات بر سانتی متر مربع دقیقاً از طریق لام شیشه ای روی هر نمونه قرار گرفت و برای هر طرف با تکنیک همپوشانی ۴ بار، هر بار به مدت ۴۰ ثانیه کیور انجام شد.

سطح فوقانی هر نمونه در حالی که هنوز در داخل مولد بود توسط کیت دیسک پرداخت شد (Soflex). برای تهیه محلول قهوه طبق دستور العمل پیشنهادی شرکت تولید کننده (Nescafe Classic, Nestel,Switzerland)، ۳/۶ گرم قهوه در ۳۰۰ سی سی آب مقطر جوشیده حل شد و پس از رسیدن دمای محلول به ۵۰ درجه سانتی گراد نمونه ها در آن قرار داده شدند. برای تهیه آب به عنوان شاهد از آب مقطر با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد استفاده شد. گروه ها به شرح زیر بودند:

گروه ۱: ۵ عدد کامپوزیت Z350 XT جهت قرار گیری در قهوه، گروه ۲: ۵ عدد کامپوزیت Z350 XT جهت قرار گیری در آب

گروه ۳: ۵ عدد کامپوزیت GRANDIO جهت قرار گیری در قهوه، گروه ۴: ۵ عدد کامپوزیت GRANDIO جهت قرار گیری در آب

گروه ۵: ۵ عدد کامپوزیت ERULITE XRV ULTRA جهت قرار گیری در قهوه گروه ۶: ۵ عدد کامپوزیت HERCULITE XRV ULTRA جهت قرار گیری در آب

رنگسنجی اولیه نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (Minolta-Japan) انجام گرفت. سپس نمونه ها در داخل ظروف در بسته قرار گرفته و با درجه حرارت ۵۰ درجه سانتی گراد برای قهوه و آب در دستگاه انکوباتور به مدت ۷۲ ساعت قرار گرفتند. محلولهای مورد استفاده (قهوه و آب

دیگر از تحقیقات نشان دادند که نوشیدنی های غیر الکلی در مقایسه با نوشیدنی های الکلی باعث افزایش بیشتر غلظت پیگمان های رنگی در کامپوزیتها می شوند.<sup>(۷)</sup>

اخیراً کامپوزیت های نانوفیلد معرفی شده اند که حاوی ذرات نانو با اندازه تقریبی ۰/۰۷۵-۰/۰۰۲ میکرومتر هستند و حجم فیلر آنها تا ۷۸/۵٪ می باشد.<sup>(۸)</sup> چون اندازه ذرات کوچکتر شده انتظار می رود که این کامپوزیت ها قابلیت پرداخت بهتری در سطحشان داشته و احتمال تغییر رنگ به دنبال رسوب رنگدانه ها کاهش یابد. این تکنولوژی همچنین خواص مکانیکی مناسب برای ترمیم های قدامی و خلفی فراهم کرده است این کامپوزیت ها انقباض و ریزش کمتر دارند.<sup>(۹،۸)</sup> تا کنون تحقیقات بسیاری در مورد ثبات رنگ کامپوزیت ها در محیط های رنگی مختلف انجام شده است.<sup>(۱۰-۱۲، ۲-۷)</sup>

طبق برخی تحقیقات تغییر رنگ کامپوزیت های نانو بیشتر از میزان قابل قبول کلینیکی ( $E > /$ ) بوده<sup>(۱۰،۱۱)</sup> و در برخی تحقیقات میزان تغییر رنگ این کامپوزیت ها از لحاظ کلینیکی قابل قبول بوده است.<sup>(۱۲،۲)</sup> با توجه به این تناقضات و خلاء اطلاعاتی در این زمینه تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو Grandio(Voco,Germany) Ultra(Kerr,USA), Herculite XRV و Z350 XT(3M ESPE) به صورت in vitro در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۱-۹۰ انجام شد.

### مواد و روش ها:

در این تحقیق تجربی، ۳۰ نمونه از ۳ نوع کامپوزیت نانو با رنگ A2 با خصوصیات به شرح زیر تهیه شد.<sup>(۱۳و۱۴و۱۵)</sup>

کامپوزیت	کارخانه سازنده	فیلر	در صد حجمی	ماتریکس رزینی
Z 350 XT	3M ESPE	20 nm silica,4-11 nm Zirconia,0.6-10µm cluster	60	Bis-GMA,Bis-EMA, TEG DMA, UDMA
Grandio	VOCO	20-60nm SiO <sub>2</sub> particle,1 µm glass particle	71.4	Bis GMA,TEG-DMA, Bis-EMA
Herculite XRV Ultra	Kerr	0.6 micron silica	79	Bis GMA,TEG-DMA

همانطور که در جدول ۲ مشاهده می شود میزان E در سه نوع کامپوزیت در قهوه به لحاظ آماری دارای تفاوت معنی دار میباشد. ( $P= 0/0001$ ) و میزان E در سه نوع کامپوزیت در آب مقطر دارای اختلاف معنی دار نمی باشد ( $p=0/1$ ). بیشترین میزان تغییر رنگ در قهوه مربوط به کامپوزیت Z350 XT ( $16/61 \pm 1/56$ ) و کمترین مربوط به کامپوزیت Herculite XRV Ultra ( $3/63 \pm 0/53$ ) بود.

هر ۲۴ ساعت تعویض شدند. پس از ۷۲ ساعت نمونه ها از داخل محلول ها خارج و جهت شستشو ابتدا هر نمونه به مدت ۱۰ ثانیه در داخل آب مقطر قرار گرفت. سپس با دیسک های پرداخت (Soflex (3M ESPE در زمان ۲۰ ثانیه پالیش مجدد انجام شد و دیسک ها برای هر نمونه تعویض و سپس تمام نمونه ها تحت رنگ سنجی مجدد قرار گرفتند.

$a^*$  و  $L^*$ ، شاخص های  $CIE L^*a^*b^*$  دستگاه طبق سیستم طبق فرمول  $\Delta E$  را محاسبه و ثبت نمود.  $b^*$  محاسبه شد.  $\Delta E = \sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2 + (\Delta L)^2}$

نتایج توسط برنامه های آماری two way ANOVA ارزیابی و خروجی ها به کمک نرم افزار SPSS استخراج شد.

**یافته ها:**

در این تحقیق که بر روی ۳۰ نمونه، ۳ گروه ۱۰ تایی از سه نوع کامپوزیت انجام شد، میزان شاخصهای  $a, \Delta b, \Delta L, \Delta E$  در جدول ۱ ارائه شده است. میزان E در سه نوع کامپوزیت مورد مطالعه پس از قرارگیری در قهوه نسبت به رنگ سنجی اولیه تفاوت معنی داری داشت. ( $p < 0/05$ ) اما در آب مقطر نسبت به رنگ اولیه تفاوت معنی داری بدست نیامد.

(  $p > 0/05$  )

جدول ۲- میزان تغییر رنگ ( E ) به تفکیک گروه های مورد بررسی

نوع کامپوزیت	محیط نگهداری	میزان تغییر رنگ
Grandio	قهوه	$6/46 \pm 0/63$
	آب مقطر	$1/43 \pm 0/49$
Z350 XT	قهوه	$16/61 \pm 1/56$
	آب مقطر	$1/12 \pm 0/39$
Herculite XRV Ultra	قهوه	$3/63 \pm 0/53$
	آب مقطر	$0/77 \pm 0/52$

جدول ۱- میزان مولفه های  $a, b, L, E$  و به تفکیک گروه های مورد بررسی

آزمون	Herculite XRV Ultra				Z350 XT				Grandio				کامپوزیت محیط نگهداری
	E	L	b	a	E	L	b	a	E	L	b	a	
$p > 0/05$	$0/77 \pm$	$-0/67 \pm$	$-0/19 \pm$	$-0/05 \pm$	$1/12 \pm$	$-0/46 \pm$	$0/92 \pm$	$0/19 \pm$	$1/43 \pm$	$-0/31 \pm$	$-0/19 \pm$	$0/01 \pm$	آب مقطر
	$0/52$	$0/59$	$0/04$	$0/05$	$0/39$	$0/51$	$0/34$	$0/09$	$0/49$	$1/27$	$0/89$	$0/44$	نسبت به اولیه
$p < 0/05$	$3/63 \pm$	$-2/59 \pm$	$-2/19 \pm$	$0/82 \pm$	$16/61 \pm$	$-14/49 \pm$	$5/21 \pm$	$6/07 \pm$	$6/46 \pm$	$-5/6 \pm$	$0/48 \pm$	$2/96 \pm$	قهوه نسبت به اولیه
	$0/53$	$0/8$	$0/83$	$0/42$	$1/56$	$1/71$	$1/3$	$0/44$	$0/63$	$0/62$	$1/24$	$0/53$	

## بحث:

کیورینگ نمونه‌ها، با دستگاه رادیومتر کالیبره شد. جهت تکمیل پلیمریزاسیون نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق در محلول آب مقطر نگهداری شدند. هدف از این کار این بود که میزان پلیمریزاسیون بر روی ثبات رنگ کامپوزیت مؤثر است و هر چه میزان پلیمریزاسیون بیشتر باشد میزان مونومر باقیمانده که می‌تواند منجر به تغییر رنگ کامپوزیت گردد، کمتر خواهد بود.<sup>(۲۰)</sup>

مدت نگهداری در قهوه برای تمام نمونه‌ها یکسان و ۷۲ ساعت در نظر گرفته شد. اگر هر فرد به طور متوسط روزانه ۴ فنجان قهوه بنوشد و متوسط مدت زمان نوشیدن آن یک دقیقه باشد، بدین ترتیب هر ۲۴ ساعت نگهداری در قهوه معادل یک سال مصرف قهوه می‌باشد لذا ۷۲ ساعت تقریباً معادل ۳ سال مصرف قهوه خواهد بود. البته این زمان‌ها بستگی به مقدار مصرف قهوه روزانه و مدت زمان نوشیدن آن بین افراد مختلف تا حدودی متغیر است.<sup>(۲۱)</sup> جهت شبیه سازی با محیط دهان در هنگام نوشیدن قهوه، نمونه‌ها در مایعات موردنظر (قهوه و آب مقطر) با درجه حرارت  $50 \pm 1^\circ\text{C}$  در دستگاه انکوباتور قرار گرفتند که تقریباً معادل با درجه حرارت قهوه در هنگام نوشیدن است.<sup>(۱۰)</sup>

از آنجا که زبری سطحی در جذب رنگ و ویژگی‌های اپتیکال مؤثر است، همه نمونه‌ها جهت یکسان سازی توسط دیسک پرداخت Soflex (3M, USA) در زمان ۲۰ ثانیه به خوبی و تحت شرایط یکسان مورد پرداخت و پالیش قرار گرفتند. پالیش قبل از قرارگیری در محلول‌ها به دلیل شبیه سازی با شرایط کلینیکی و حذف لایه سطحی و پالیش پس از قرارگیری در محلول‌ها جهت حذف عوامل رسوب رنگدانه در سطح انجام پذیرفت و در واقع تغییر رنگ Bulk کامپوزیت مورد ارزیابی قرار گرفت.<sup>(۱۹،۱)</sup>

سنجش رنگ پدیده‌ای است که هم در بین افراد مختلف و هم در یک فرد در زمان‌های مختلف تفاوت می‌کند. فاکتورهای متعددی مانند شرایط نوردهی، ترنسلسنسی و آپسیتی و پخش نور و چشم انسان می‌توانند بر روی ارزیابی رنگ تأثیر داشته

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر قهوه بر تغییر رنگ ۳ نوع کامپوزیت نانو Herculite XRV Ultra, Z350 XT, Grandio انجام گرفت و نتیجه گرفته شد که مقادیر E در هر سه کامپوزیت پس از قرارگیری در قهوه نسبت به رنگ سنجی اولیه تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد و میزان این تغییر رنگ از لحاظ کلینیکی غیرقابل قبول است ( $E > 3.3$ ). طبق مقالات متعدد چشم انسان قادر به تشخیص تفاوت در رنگ با  $E > 1$  می‌باشد، اما در کارهای دندانپزشکی معمولاً  $E < 3.3$  قابل قبول است.<sup>(۶،۱۶)</sup>

در مقام مقایسه کامپوزیت Z350XT دچار تغییر رنگ بیشتری شد. تردیدی نیست که ترکیبات کامپوزیتی هم‌رنگ دندان که تا حدود زیادی انتظارات بیماران را از لحاظ زیبایی بر آورده کرده‌اند در محیط دهان تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی مانند: تغییرات شیمیایی ماتریکس رزینی، کیفیت پلیمریزاسیون، فاز غیرآلی، مقدار و سایز و توزیع ذرات فیلر، خصوصیات سطحی، بازدارنده‌ها، فعال کننده‌ها، نوع آمین موجود در رزین، تشعشع اشعه ماوراء بنفش و... و نیز عوامل خارجی که مرتبط با رژیم غذایی و بهداشت دهان است تا حدودی تغییر رنگ پیدا می‌کنند.<sup>(۱۸،۱۷،۱۳)</sup>

در این مطالعه قهوه به دلیل اینکه یکی از رایج ترین نوشیدنی‌ها است که حاوی مواد رنگدانه می‌باشد و می‌تواند طبق پدیده Adsorption و Absorption باعث تغییر رنگ کامپوزیت شود، انتخاب شد.<sup>(۲۰،۱۹،۱۷،۱۳،۵،۱)</sup>

یون‌های رنگی قهوه می‌توانند با پدیده جذب سطحی (stain absorption) باعث تغییر رنگ سطحی کامپوزیت شوند که می‌تواند به وسیله عمل پالیشینگ و تا حدودی با مسواک زدن برداشته شوند و یا جذب ماتریکس آلی کامپوزیت شده و باعث تغییر رنگ داخلی شوند.<sup>(۱۹،۱۷،۱۳)</sup>

تمام نمونه‌ها در این بررسی توسط دستگاه LED DEMETRONII با شدت  $1100 \text{ mw/cm}^2$  کیور و قبل از کیور کردن هر نمونه، جهت یکسان سازی شرایط

\*  $\Delta b$  در کامپوزیت Herculite منفی بود که نشان دهنده تغییر رنگ به سمت آبی است.

ساختار و ترکیب ماتریکس، نوع سایز فیلر و نحوه توزیع آنها، نوع اتصال نسبی فیلر-ماتریکس مقدار سطح مشترک فیلر-ماتریکس میزان سایلینیزاسیون (Silanization) و مقدار سایلن می‌تواند بر ثبات رنگ کامپوزیت مؤثر باشند.<sup>(۲۱،۲۰،۱۹،۱۳،۱)</sup>

در کامپوزیت‌های نانو امکان افزایش درصد فیلر از طریق قرارگیری ذرات نانو در فضای بین زنجیره‌های متعدد پلیمر فراهم شده است همچنین ذرات نانو به صورت خوشه‌ای (cluster) در ساختار این نوع کامپوزیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.<sup>(۲۰،۱۹،۸،۱)</sup>

نانوفیلرها از جنس سیلیکا و زیرکونیا هستند و باعث افزایش پالایش پذیری و شفافیت و ایجاد سطح صاف تر و رنگ پذیری سطحی کمتر و افزایش زیبایی این نوع مواد ترمیمی می‌گردند.<sup>(۱۹،۸)</sup>

اما ایجاد سطح صاف تر دلیل کافی برای ثبات رنگ کامپوزیت در درازمدت نمی‌باشد و نانوکلاسترها و فرم تجمع فیلرهای موجود در آن به علت داشتن تخلخل و پروزیتی سبب رنگ پذیری بیشتر و جذب رنگدانه بالاتری می‌شوند.<sup>(۱۹،۱۳،۱)</sup>

سطح مشترک (اینترفیس) فیلر- رزین یکی از ضعیف ترین نقاط ماده کامپوزیت است که حساسیت بالایی در جذب آب دارد و جذب آب در این ناحیه می‌تواند منجر به ترک‌های ریز و درزهای حفاصل فیلر-ماتریکس شود که مسیری برای نفوذ رنگ‌ها می‌باشند<sup>(۲۳،۱)</sup> کامپوزیت‌های نانو به علت سایز کوچک ذرات فیلر، اینترفیس فیلر- رزین و سببتری دارند که این امر باعث می‌شود که تمایل به تغییر رنگ به علت جذب رنگدانه در این نوع کامپوزیت‌ها بیشتر باشد.<sup>(۱۸)</sup>

سایلن و آغاز کننده‌ها احتمالاً به علت داشتن گروه‌های هیدروفیلیکی تمایل به جذب مولکول‌های هیدروفیل مواد رنگی و در نتیجه ایجاد تغییر رنگ کامپوزیت دارند.<sup>(۲۴،۱۶،۱)</sup>

ترکیب و ساختار ماتریکس به علت وجود مونومرهای هیدروفوبیک یا هیدروفیلیک می‌تواند بر روی ثبات رنگ مؤثر باشد.<sup>(۲۰،۱۹،۱۳،۱)</sup> به عنوان مثال مونومرهای با بیس UDMA در

باشند.<sup>(۱۹،۱۷،۵،۱)</sup> در این مطالعه جهت رفع خطاهای Subjective ارزیابی رنگ توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (Minolta, Japan) مربوط به پژوهشکده صنایع رنگ انجام گرفت که در حال حاضر دقیق ترین ابزار برای بررسی تغییر رنگ است.<sup>(۱۹،۱۳،۵،۱)</sup>

برای بررسی تغییر رنگ در این تحقیق از سیستم  $CIE L^* a^* b^*$  استفاده شد که متداول ترین سیستم توصیف رنگ می‌باشد و توسط International Commission Illumination de L'Eclairage تهیه شده است. در این سیستم برای معرفی رنگ از سه مؤلفه استفاده می‌شود.<sup>(۲۱-۲۳)</sup>  $E$  کمتر از ۱ توسط انسان قابل شناسایی نیست و  $E$  بین ۱ و ۳/۳ توسط فرد متخصص قابل تشخیص و  $E$  بیشتر از ۳/۳ توسط افراد عادی نیز قابل رؤیت است.<sup>(۶،۱۶)</sup>

میزان تغییر رنگ در این تحقیق از لحاظ کلینیکی غیر قابل قبول بود ( $\Delta E > 3.3$ ) که با نتایج تحقیقات<sup>(۲۱)</sup> Alawjali،<sup>(۱۸)</sup> Mendes،<sup>(۱۹)</sup> Youssef،<sup>(۲۰)</sup> Domingos و همکاران هم سو بود و مخالف نتایج تحقیقات<sup>(۲)</sup> Mahdi siar،<sup>(۳)</sup> Nasim،<sup>(۶)</sup> Fontes و همکاران بود.<sup>(۲۲)</sup> علت اختلاف نتایج می‌تواند در تفاوت نوع کامپوزیت‌های مورد مطالعه و نوع یا غلظت محلولهای تهیه شده باشد.

کمترین میزان  $\Delta E$  مربوط به کامپوزیت Herculite XRV Ultra بود که مشابه نتیجه تحقیق Alawjali می‌باشد.<sup>(۲۱)</sup> نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین شاخص در ایجاد تغییر رنگ مربوط به  $\Delta L^*$  بود و با کاهش شاخص  $L^*$ ، نمونه‌ها به سمت تیرگی رفتند که این تأثیر در تحقیقات<sup>(۵)</sup> Bagheri،<sup>(۱۹)</sup> Youssef،<sup>(۱)</sup> Hasani Tabatabaei و<sup>(۲۰)</sup> Domingos نیز مشهود بود. در تحقیق حاضر مقادیر  $\Delta a^*$  هر سه نوع کامپوزیت پس از قرار گرفتن در قهوه مثبت بود که نشان دهنده تغییر رنگ به سمت قرمز است که با تحقیق<sup>(۵)</sup> Bagheri و<sup>(۱۹)</sup> Youssef و همکاران هم سو بود.<sup>(۱۹،۵)</sup>

مقادیر  $\Delta b^*$  در کامپوزیت‌های Grandio و Z350 XT مثبت بود که نشان دهنده تغییر رنگ به سمت زرد است که این تغییر در تحقیق<sup>(۵)</sup> Bagheri و همکاران نیز مشاهده گردید. اما

Bis-GMA می باشد و بر خلاف انتظار تغییر رنگ کمتری نسبت به Z350XT داشت. فیلرهای کامپوزیت Z350XT به شکل خوشه ای قرار گرفته است و تخلخل های آن می تواند سبب استعداد بیشتر کامپوزیت به تغییر رنگ گردد. (۱۳) کمترین میزان تغییر رنگ مربوط به کامپوزیت Herculite XRV Ultra بود. این کامپوزیت دارای درجه پلیمریزاسیون بالاتر نسبت به Grandio و Z350 XT می باشد و در واقع میزان کمتر مونومر در آن توجیه کننده نتایج حاصله می باشد. (۲۴) علاوه بر این تفاوت مشاهده شده در بین سه گروه می تواند مربوط به عواملی مانند مراحل ساخت رزین ها، نوع و اندازه فیلر و نوع پیوند ماتریکس به ذرات فیلر باشد. (۲۳)

مطالعات جدید نشان داده اند که دو عامل pH و وجود شکر در قهوه می توانند سبب تغییر در نتایج آزمایش شوند. pH پایین محلول باعث تخریب سطحی بیشتر و در نتیجه جذب بیشتر رنگدانه می شود. وجود شکر در قهوه نیز سبب افزایش چسبندگی رنگدانه می شود. (۲۰، ۱۹، ۱) بنابر این توصیه می شود تحقیقات مشابه با در نظر گرفتن این دو عامل اثرگذار انجام شود.

### نتیجه گیری:

هر سه نوع کامپوزیت مورد مطالعه در این تحقیق در قهوه دچار تغییر رنگ شدند که از نظر کلینیکی قابل قبول نبود.

### References:

- 1-Hasani-Tabatabaei M, Yassini E, Moradian S, Elmamooz N. color stability of dental composite materials after exposure to staining solutions: A spectrophotometer analysis. JIDA 2009;21(1):69-78
- 2- Mahdi Siar F, Nasoohi N, Safi M, Sahraee Y, Zavareian S. Evaluating the effect of tea solution on color stability of three dental composite (Invitro). J Res Dent Sci 2014;11(1):21-26
- 3- Erta E, Güler AU, Yücel AC, Köprülü H, Güler E. Color stability of resin composites after immersion in different drinks. Dent Mater J 2006; 25(2):371-6.
- 4- Mior Azrizal M. Ibrahim, Wan Zaripah Wan Bakar, Adam Husein. A comparison of staining resistant of two composite resins. Arch Orolfac Sci 2009;4(1):13-16
- 5- Bagheri R, Burrow MF, Tyas M. Influence of food-simulating solutions and surface finish on susceptibility

مقایسه با سایر مونومرهای با بیس متاکریلات به علت ویسکوزیته ی پایین و جذب کمتر آب و پلی مریزاسیون بهتر آن با نور مرئی، تمایل کمتری به تغییر رنگ دارند. (۲۳، ۱۹، ۱۷، ۲) در حالیکه رزین های حاوی TEGDMA به علت داشتن گروه اتوکسی تمایل به جذب آب و ایجاد پیوند بین هیدروژن مونومر با اکسیژن آب دارد. (۲۳)

TEGDMA نسبت به Bis-MMA که خود یک رزین هیدروفیل است تمایل بیشتری به رنگ پذیری دارد. (۱۹، ۱۷) UDMA و Bis-EMA باعث ایجاد ویژگی های هیدروفوبیکی در کامپوزیت می شوند. (۱۷) در کلیه تحقیقات مشابه انجام شده، نمونه های رزین کامپوزیتی با سایز و درصد فیلر متفاوت شده اند، برای مثال میکروهیبرید، میکروفیلر و... بنابراین تفاوت واکنش تغییر رنگ می تواند مربوط به فیلر یا بیس رزینی و یا نحوه اتصال بین ماتریکس و فیلر باشد ولی در تحقیق حاضر تمام نمونه ها از کامپوزیت نانو انتخاب شد و با این کار سعی شد میزان و اندازه فیلر در گروه ها به هم نزدیک باشد تا تأثیر متغیر نوع و میزان فیلر حتی الامکان به حداقل برسد. (کامپوزیت Z 350 XT با درصد حجمی ۶۰ درصد، کامپوزیت Grandio با درصد حجمی ۷۱/۴ درصد و کامپوزیت Herculite XRV Ultra با درصد حجمی ۷۹ درصد می باشند. (۱۳-۱۵)

ترکیب کامپوزیت Z350 XT حاوی Bis-EMA می باشد. دیده شده این ماتریکس مقاومت بیشتری به تغییر رنگ نسبت به Bis-GMA دارد. کامپوزیت Grandio دارای ماتریکس

- to staining of aesthetic restorative Materials. J Dent 2005; 33(5):389-98.
- 6- Nasim I, Neelakantan P, Suijeer R, Subbarao CV. Color stability of microfilled, microhybrid and nanocomposite resins--an in vitro study. J Dent 2010; 38: 137-42
- 7- Aguiar FH, Georgetto MH, Soares GP, Catelan A, Dos Santos PH, Ambrosano GM, et al. Effect of different Light-curing modes on degree of conversion, staining susceptibility and stain's retention using different beverages in a nanofilled composite resin. J Esthet Restor Dent 2011;23(2): 106-14
- 8- Sakaguchi RL, Powers JM. Craigs restorative dental materials. 13th ed. USA: Mosby; 2012. p:163
- 9- Catelan A, Briso AL, Sundfeld RH, Goiato MC, dos Santos PH. Color stability of sealed composite resin restorative materials after ultraviolet artificial aging and immersion in staining solutions. J Prosthet Dent 2011;105(4):236-41

- 10- Nasoohi N, Hoorizad M, Torabzade Tari N. Effect of tea and coffee on color change of two types composite resins: Nanofilled and Microhybrid. *J Res Dent Sci* 2011;7(4):18-22
- 11- Villalta P, Lu H, Okte Z, Gorgia-Godoy F, powers JM. Effects of staining and bleaching on color change of dental composite resins. *J Prosthet Dent* 2006;95(2):137-42
- 12- Nasoohi N, Ghaemi R. The effect of Iranian and Imported Tea on Composite Resin Color Change-An Invitro Study. *J Res Dent Sci* 2013;10(1):22-26
- 13-- Poggio C, Beltrami R, Scribante A, Colombo M, Chiesa M. Surface discoloration of composite resins: Effects of staining and bleaching. *Dent Res J (Isfahan)* 2012;9(5):567-73
- 14- Furuse AY, Gordon K, Rodrigues FP, Silikas N, Watts DC. Colour- stability and gloss-retention of silorane and dimethacrylate composites with accelerated aging. *J Dent* 2008;36(11):945-52
- 15- Rosa RS, Balbinot CE, Blando E, Mota EG, Oshima HM, Hirakata L et al. Evaluation of mechanical properties of three nanofilled composites. *Stomatologija* 2012;14(4):126-30
- 16- Guler AU, Yilmaz F, Kulunk T, Guler E, Kurt S. Effects of different drinks on stainability of resin composite provisional restorative materials. *J Prosthet Dent* 2005;94(2):118-24.
- 17- Mundim FM, Garcia Lda F, Cruvinel DR, Lima FA, Bachmann L, Pires-de-souza Fde C. Color stability, opacity and degree of conversion of pre-heated composites. *J Dent* 2011;39: 25-9
- 18- Mendes AP, Barceireiro Mde O, dos Reis RS, Bonato LL, Dias KR. Changes in surface roughness and color stability of two composites caused by different bleaching agents. *Braz Dent J* 2012;23(6):659-66
- 19- Yousef M, Abo El Naga A. Color stability of different restoratives after exposure to coloring agents. *J Am Sci* 2012;8(2):20-6
- 20- Domingos PA, Garcia PP, de Oliveira AL, Palma-Dibb RG. Composite resin color stability: Influence of light sources and immersion media. *J Appl Oral Sci* 2011;19(3):204-11
- 21- Alawjali SS, Lui JL. Effect of one-step polishing system on the color stability of nanocomposite. *J Dent* 2013;41 (3): 53-61
- 22- Fontes ST, Fernandez MR, de Moura CM, Meireles SS. Color stability of a nanofill composite :Effect of different immersion media. *J Appl Oral Sci* 2009;17(5):388-91
- 23- Topcu FT, Sahinkesen G, Yamanel K, Erdemir U, Oktay EA, Ersahan S. influence of different Drinks on the Colour Stability of Dental resin composites. *Eur J Dent* 2009;3(1):50-6
- 24- Munoz MA, Luque I, Hass V, Perdigao J, Reis A, Loguercio AD, Campanha NH. Evaluation of composite degree of conversion ,roughness and abrasion resistance. *IADR*;2012 June 20-23; Brazil: Elsevier; 2012

Archive of SID