

تأثیر استفاده از آنزیم سلولاز بر قابلیت آبگیری و ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذهای بکر و باز یافتی

چکیده

تیمارهای آنزیمی اثرات متفاوتی بر انواع خمیرهای کاغذ دارند. در این تحقیق تأثیر تیمار آنزیمی سلولاز بر قابلیت آبگیری و ویژگی‌های مقاومتی چهار نوع خمیر کاغذ بکر و باز یافتی بررسی گردید. خمیر کاغذهای بکر شامل خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) و خمیر کاغذ کرافت رنگ‌بری شده وارداتی (BKP) و خمیر کاغذهای باز یافتی شامل خمیر کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه (OCC) و خمیر - کاغذهای جوهر زدایی شده (DIP) بوده که هر دو نوع خمیر کاغذ باز یافتی از کارخانه‌های داخلی تهیه گردید. برای تیمار آنزیمی خمیر کاغذها، مقدار خشکی خمیر کاغذ ۱۰ درصد، مقدار مصرف آنزیم سلولاز ۰/۵ درصد وزن خشک خمیر کاغذ، دمای واکنش ۵۰ درجه سانتی‌گراد، مدت واکنش ۶۰ دقیقه و pH واکنش ۵/۵ تا ۶/۵ تنظیم شد. از تمامی خمیر کاغذها قبل از تیمار آنزیمی، کلاس‌بندی الیاف انجام و پراکنش ابعادی الیاف و نرمه‌های موجود در انواع خمیر کاغذها مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر آنزیم سلولاز بر خمیر کاغذهای شیمیایی و خمیر کاغذ - های با لیگنین کمتر، بیشتر از خمیرهای نیمه شیمیایی با لیگنین بیشتر است. تیمار آنزیمی سلولاز باعث افزایش ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذهای با سلولز بیشتر و بهبود قابلیت آبگیری خمیر کاغذهای با نرمه‌های الیاف بیشتر مانند خمیر کاغذهای CMP و OCC شده است.

واژگان کلیدی: آنزیم سلولاز، ویژگی‌های مقاومتی، خمیر کارتن باز یافتی، خمیر جوهر زدایی شده، خمیر شیمیایی - مکانیکی و خمیر کرافت رنگ‌بری شده.

قاسم اسدپور^۱
مهسا طالبی^۲
حسین رسالتی^۳

^۱ دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

^۲ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

^۳ استاد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

مسئول مکاتبات:
asadpur2002@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مقدمه

فناوری زیستی یا بیوتکنولوژی شامل کاربرد سیستم‌های بیولوژیکی موجود در ارگانیسم‌ها یا استفاده از خود ارگانیسم‌های زنده در جهت ایجاد فناوری‌های پیشرفته جهت ارتقا کیفیت زندگی است [۱]. هدف از به - کارگیری فناوری زیستی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها و توجه به مسائل زیست‌محیطی است. آنزیم‌ها، کاتالیزورهای زیستی هستند که برخی از واکنش - ها را آسان می‌کنند، آنزیم‌های پیشرفته شامل آنهایی

هستند که گزینش پذیری، سرعت واکنش و بازده بالا دارند. چندین آنزیم تجارتي قابل‌دسترس برای استفاده - های مختلف در صنایع خمیر و کاغذ، مانند زایلاناز^۱ برای رنگ‌بری و افزایش روشنی، لیپازها^۲ برای کنترل قیر، استرازها^۳ برای کنترل مواد چسبناک، آمیلاز^۴ برای اصلاح

^۱ Xylanase

^۲ Lipase

^۳ Estrase

^۴ Amylase

ایجاد پیوندهای قوی‌تر می‌شوند [۵]. آنزیم‌های سلولاز پیوند $4 \rightarrow B1$ گلیکوزیدیک زنجیره سلولز را هیدرولیز می‌کند. سیستم سلولاز شامل ۳ نوع آنزیم است، سلوبیوهیدرولاز، اندوگلوکاناز و B گلوکوزیداز [۶]. آنزیم‌های سلولاز بر اساس نوع عملکرد آن‌ها کلاسه‌بندی می‌شوند. با به‌کارگیری آنزیم‌های خالص‌شده، بخش‌های خاصی از لیاف سلولزی می‌تواند مورد حمله قرار گرفته و اصلاح شود. در لیاف دست‌دوم، نرم‌ها و فیبریل‌ها که موجب کاهش زهکشی می‌شوند، قطعاً شامل سلولز آمورف می‌باشند چون سلولز آمورف بسیار دسترس پذیرتر از سلولز کریستالی هستند، بنابراین لازم نیست تا از کل کمپلکس سلولز برای هیدرولیز استفاده کرد و در این زمینه کاربرد اندوگلوکانازها ممکن است به‌طور کافی مؤثر باشد [۱]. عمل آنزیمی روی ترکیبات لیاف می‌تواند منجر به اتصال بهتر لیاف و برهم‌کنش کمتر آب با لیاف شود. اگرچه مکانیسم دقیق کاملاً شناخته‌شده است اما هنوز توسعه تیمار آنزیمی هر نوع خمیر کاغذ خاص مشکل است چون برای هر نوع خمیر کاغذ انتخاب آنزیم، غلظت و غیره باید بهینه‌سازی شود اگر واکنش آنزیمی کنترل‌شده و محدود نباشد، لیاف بیشتر از حد ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته و این منجر به کاهش متوسط طول لیاف یعنی کاهش ویژگی‌های کاغذ می‌شود [۶]. این پژوهش باهدف مشخص نمودن اثرات آنزیم سلولاز بر ویژگی‌های انواع خمیر کاغذهای بکر و بازیافتی و مقایسه این دو نوع خمیر کاغذ و پس از تیمار آنزیمی سلولاز است.

مواد و روش‌ها

انواع خمیر کاغذهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت‌اند از: خمیر کاغذ شیمیائی- مکانیکی (CMP)، خمیر کاغذ شیمیایی کرافت رنگ‌بری شده (BKP)، خمیر کاغذ بازیافتی کارتن کهنه کنگره‌ای (OCC) از کارخانه چوب و کاغذ مازندران و خمیر کاغذ جوهر زدایی شده (DIP) از کارخانه لطیف. آنزیم مورد استفاده بانام تجاری DYNAZYME-R از شرکت ARJUN کشور هند تهیه شد. این آنزیم مایع سیاه کهربایی با جرم ویژه ۱/۱۵ تا ۱/۲۰ گرم بر سانتی‌متر مربع بوده و به‌صورت مایع آماده‌سازی می‌شود. سلولاز به‌صورت انتخابی سلولز چوب

نشاسته، پروتئازها^۱ برای کنترل میکرووب‌های زیستی و اخیراً همی سلولاز و سلولاز برای اصلاح لیاف و لاکاز برای لیگنین‌زدایی و بهبود مقاومت‌ها بکار برده شده‌اند [۱]. تحقیقات روی آنزیم‌های سلولاز از سال ۱۹۵۰ میلادی انجام‌گرفته است. تمایل به استفاده از این آنزیم در طی سه دهه اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است. در بسیاری از کاربردهای صنعتی اعم از صنایع غذایی، تولید غذای حیوانات، فرایندهای تولید خمیر و کاغذ و نساجی از سلولاز و همی سلولاز استفاده می‌شود. از سال ۱۹۷۰، استفاده از آنزیم به‌منظور خمیرسازی بیو مکانیکی، بهبود ویژگی‌های لیاف، جوهر زدایی و بهبود آبیگری مرسوم گردید [۲]. در طی چند دهه اخیر مصرف کاغذ در سرتاسر دنیا افزایش‌یافته و به دلیل رعایت مسائل زیست‌محیطی و لحاظ نمودن عامل اقتصادی، بازیافت کاغذ و مصرف لیاف ثانویه حائز اهمیت زیادی شده است. یکی از اهداف بازیافت کاغذ، جوهر زدایی و زدایش سایر آلاینده‌ها (مانند ذرات چسبنده) و ضمن حفظ خواص نوری و مقاومتی لیاف می‌باشد. از آنزیم‌ها می‌توان به‌منظور افزایش آبیگری از خمیر و کاغذ، تسهیل زدایش آلاینده‌ها و افزایش قدرت پیوند لیاف بازیافتی استفاده کرد [۳]. کاغذسازان برای بهبود مقاومت‌های کاغذ از مواد شیمیایی مختلف استفاده نموده و استفاده از آنزیم‌ها نیز در این صنعت رواج یافته است. استفاده از آنزیم‌ها در صنعت خمیر کاغذ، مسائل و مشکلات بسیاری را رفع نموده است. امروزه در بسیاری از کشورهای امریکای شمالی و اروپایی از انواع آنزیم‌ها برای ارتقاء انواع ویژگی‌ها در خمیرهای تولیدی اعم از خمیر کاغذ بکر و بازیافتی استفاده می‌شود [۴]. کاربرد برخی آنزیم به‌فرآیند پالایش و تولید کاغذی قوی‌تر و مصرف بیشتر کاغذ بازیافتی و حذف دیگر مواد افزودنی شیمیایی و کاهش استعمال انرژی و بهبود ویژگی‌های کاغذ بهداشتی کمک می‌کند. با افزایش مقاومت لیاف، لیاف بازیافتی را دفعات بیشتر می‌توان مصرف نمود. آنزیم‌ها، ویژگی‌های سطحی لیاف خمیر کاغذ و مقاومت کاغذ تولیدی را تحت تأثیر قرار داده و اغلب باعث ایجاد تغییراتی در گروه‌های اسید کربوکسیلیک شده و با افزایش گروه‌های آنیونی باعث

¹ Protease

مقاومت در برابر ترکیدن بر اساس استاندارد ISO-۲۷۵۸، مقاومت در برابر پاره شدن مطابق استاندارد ISO-۱۹۷۴ و اندازه‌گیری مقاومت به عبور هوا مطابق استاندارد ISO-۵۶۳۶ انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و داده‌ها با استفاده طرح کاملاً تصادفی تحت آزمون فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقایسه بین نمونه‌ها و تیمارهای مختلف بر اساس گروه‌بندی میانگین‌ها و به روش آزمون دانکن در سطح اعتماد ۹۵ درصد صورت پذیرفت

نتایج و بحث

از آنجاکه ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در عملکرد آنزیم‌ها دارد، لازم بود تا وضعیت پراکنش ابعادی الیاف و همچنین درصد نرمه‌های الیاف، خمیرکاغذهای مورد مطالعه، مشخص شوند. نتایج حاصل از کلاسه‌بندی الیاف انواع خمیرکاغذهای بکر و بازیافتی به شرح جدول ۱ به دست آمد. با توجه به نتایج جدول ۱، خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی و خمیرکاغذ کارتن بازیافتی دارای بیشترین نرمه الیاف و خمیر کرافت رنگ‌بری شده شامل کمترین نرمه الیاف و بیشترین مقادیر الیاف بلند است.

را هیدرولیز کرده و به پلیمرهای با وزن مولکولی کمتر، تحت شرایط فرآیندی مناسب تبدیل می‌کند [۴]. با توجه به دستورالعمل داده‌شده توسط شرکت سازنده، این آنزیم در pH ۴ تا ۸/۵ و دمای ۲۵ تا ۷۵ درجه سانتی‌گراد قابلیت فعالیت دارد. باهدف دستیابی به تعیین پراکنش ابعادی الیاف خمیرکاغذهای مورد مطالعه، کلاسه‌بندی الیاف نمونه‌های خمیرکاغذهای بازیافتی DIP و OCC و همچنین خمیرکاغذهای کرافت رنگ‌بری شده (BKP) و CMP به‌وسیله دستگاه کلاسه‌بندی الیاف آزمایشگاهی باور مکتب بر طبق استاندارد T۲۳۳cm-۸۲ واقع در آزمایشگاه کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد. تعیین درجه روانی خمیرکاغذ مطابق با استاندارد T۲۲۷om-۹۴ آیین‌نامه TAPPI انجام گرفت. برای تیمار آنزیمی خمیرکاغذها، خشکی خمیرکاغذ ۱۰ درصد، مقدار مصرف آنزیم سلولاز و با توجه به نتایج مطالعه دیگران و انجام پیش‌تست‌های آزمایشگاهی ۰/۵ درصد وزن خشک خمیرکاغذ، دمای واکنش ۵۰ درجه سانتی‌گراد، مدت واکنش ۶۰ دقیقه و pH واکنش ۵/۵ تا ۶/۵ تنظیم شد. از خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف قبل، کاغذهای دست‌ساز با وزن پایه اسمی ۶۰ گرم بر مترمربع مطابق با استاندارد T۲۰۵-om۸۸ آیین‌نامه TAPPI ساخته شد. گراماژ کاغذ بر اساس استاندارد شماره ۵۳۶ آیین‌نامه ISO و مقاومت در برابر کشش طبق استاندارد ISO-۱۹۲۴-۲،

جدول ۱- نتایج کلاسه‌بندی الیاف خمیرکاغذهای بکر و بازیافتی

شماره مش توری‌های دستگاه کلاسه‌بندی					نوع خمیرکاغذ
>۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۵۰	۳۰	
درصد باقیمانده بر روی توری‌های (Mesh) دستگاه کلاسه‌بندی، %					
۱۰/۲	۱/۷	۵/۵	۷/۹	۷۴/۷	کرافت رنگ‌بری شده
۳۲	۲/۱	۱۶/۵	۳۲	۱۷/۴	شیمیایی-مکانیکی
۲۰/۵	۴	۱۵/۱	۳۰/۷	۲۹/۷	جوهر زدایی شده
۲۸/۵	۳/۵	۱۳	۲۸	۲۷	کارتن کهنه بازیافتی

داده‌شده است. همان‌طور که در جدول دیده می‌شود بین میانگین داده تیمارها و در سطح اطمینان ۹۵ درصد اختلاف معنی‌دار وجود دارد.

تجزیه واریانس مربوط به مقایسه میانگین بین تیمارهای مختلف کاغذهای دست‌ساز
تجزیه واریانس مربوط به مقایسه میانگین بین تیمارهای مختلف کاغذهای دست‌ساز در جدول ۲ نشان

جدول ۲- تجزیه واریانس تیمارهای مختلف برای ویژگی های مورد اندازه گیری کاغذهای ساخته شده


ویژگی های مورد اندازه گیری	درجه آزادی	میانگین مربعات	F محاسبه شده	سطح معنی داری
درجه روانی خمیر کاغذ (ml)	۷	۲۳۴۷۸/۷	۲۸۰/۶	۰/۰۰۰*
مقاومت به عبور هوا (S)	۷	۷۳/۵	۱۵۳۵	۰/۰۰۰*
شاخص مقاومت کششی (Nm/g)	۷	۰/۲۸۵	۲۳۵۷/۴	۰/۰۰۰*
شاخص مقاومت ترکیبگی (KPam ² /g)	۷	۴/۵	۴۲۹/۳	۰/۰۰۰*
شاخص مقاومت پارگی (m. Nm ² /g)	۷	۵۳	۲۵۲۳/۷	۰/۰۰۰*

* معنی داری تفاوت میانگین داده ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد

درجه روانی خمیر کاغذ

با توجه به جدول ۲، اختلاف بین مقادیر درجه روانی خمیر کاغذها معنی دار است. بر اساس آزمون دانکن نیز

میانگین مقادیر درجه روانی کاغذهای دست ساز در پنج گروه مجزا قرار گرفته است. اثر تیمار آنزیم سلولاز بر درجه روانی خمیر کاغذهای مختلف در شکل ۱ آورده شده است.



شکل ۱- مقادیر درجه روانی خمیر کاغذهای تیمار شده با آنزیم سلولاز

آبدارگی یا درجه روانی می تواند کیفیت فیبریلیتی الیاف در اثر عمل پالایش و یا مقدار الیاف کوتاه در سوسپانسیون خمیر را نشان دهد. درجه روانی اولیه خمیر کاغذ، معرف میزان نگه داری آب توسط خمیر کاغذی است که هیچ گونه عمل آوری مکانیکی بر روی آن صورت نگرفته باشد [۸]. خمیرهای بازیافتی درجه روانی خیلی کمتری از الیاف بکر دارند. استفاده از مقادیر زیاد الیاف بازیافتی، فرآیند کاغذسازی را کند می کند. به همین منظور در آمریکا که عمدتاً از الیاف بکر استفاده می کنند، سازندگان کاغذ ماشین های کاغذ را در سرعت های بالا طراحی می کنند.


با توجه به شکل ۱، آنزیم سلولاز باعث افزایش درجه روانی خمیر کاغذهای OCC و CMP شده و بیشترین مقدار در خمیر CMP تیمار شده (۵۷۶ میلی لیتر) است اما در خمیر DIP و BKP اختلاف معنی داری مشاهده نشد. درجه روانی خمیر در واقع بیان کننده قابلیت آبدارگی خمیر کاغذ و سرعت خروج آب از آن می باشد و به عوامل بسیاری مانند میانگین طول الیاف خمیر، درصد مقادیر نرمه های الیاف، ذرات غیر سلولزی شامل انواع مواد پرکننده و ناخالصی، قلیایی یا اسیدی بودن خمیر کاغذ، درصد خشکی و دمای خمیر کاغذ بستگی دارد [۷]. قابلیت

CMP و OCC در مقایسه با خمیرهای کرافت رنگ‌بری شده و DIP و تأثیر آنزیم سلولاز بر نرمه‌ها، باعث افزایش درجه روانی خمیر و بهبود آگیری از آن شده است.

مقاومت به عبور هوا

با توجه به جدول ۲، اختلاف بین مقادیر مقاومت به عبور هوا کاغذهای دست‌ساز معنی‌دار است. بر اساس آزمون دانکن نیز میانگین مقادیر مقاومت به عبور هوا کاغذهای دست‌ساز در پنج گروه مجزا قرار گرفته است. اثر تیمار آنزیم سلولاز بر مقاومت به عبور هوا کاغذهای مختلف دست‌ساز در شکل ۲ آورده شده است.

این در حالی است که با افزایش مقدار الیاف بازیافتی باید ماشین‌های کاغذ را در سرعت‌های پایین‌تر طراحی کرد [۹]. نتایج به‌دست‌آمده از مقادیر درجه روانی تیمارهای آنزیمی نشان می‌دهد که آنزیم با هیدرولیز نرمه‌ها و میکروفیبریل‌های سطح الیاف موجب بهبود درجه روانی می‌شود [۱۰]، [۱۱]. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمار آنزیمی با سلولاز سبب بهبود ویژگی قابلیت آگیری (درجه روانی) خمیرهای CMP و OCC شده و تأثیر معنی‌داری در بهبود ویژگی قابلیت آگیری (درجه روانی) خمیرهای کرافت رنگ‌بری شده و DIP نداشته است. بالاتر بودن مقادیر نرمه‌های الیاف در خمیرهای




شکل ۲- مقادیر مقاومت به عبور هوا کاغذهای تیمار شده با آنزیم سلولاز

دارای درصد سلولز بیشتری بوده و در نتیجه عملکرد آنزیم سلولاز، سطوح خارجی الیاف سلولزی، ریش‌ریش شده و با افزایش سطوح الیاف و هم‌پوشانی بیشتر الیاف روی یکدیگر، مقاومت به عبور هوا افزایش می‌یابد.

شاخص مقاومت در برابر کشش

با توجه به جدول ۲، اختلاف بین مقادیر شاخص مقاومت به کشش کاغذهای دست‌ساز معنی‌دار است. بر اساس آزمون دانکن نیز میانگین مقادیر شاخص مقاومت به کشش کاغذهای دست‌ساز در هفت گروه مجزا قرار گرفته است. اثر تیمار آنزیم سلولاز بر شاخص مقاومت به کشش کاغذهای مختلف دست‌ساز در شکل ۳ آورده شده است.

با توجه به شکل ۲، آنزیم سلولاز باعث افزایش مقاومت به عبور هوا خمیر BKP و کاهش مقاومت به عبور هوا خمیر OCC شده و در خمیرهای DIP و CMP اختلاف معنی‌داری، وجود ندارد. هرچه مدت عبور هوا از میان کاغذ بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که کاغذ دارای قابلیت عبور هوای کمتری است. این قابلیت به عوامل گوناگونی از قبیل قابلیت پیوندیابی الیاف، قابلیت لهیدگی الیاف، انعطاف‌پذیری الیاف و شکل‌گیری کاغذ بستگی دارد. خمیر کاغذ OCC نرمه الیاف زیادی داشته و در نتیجه هیدرولیز و حذف نرمه‌ها توسط آنزیم سلولاز کاغذ حاصل از خمیر کاغذ تیمار شده آنزیمی OCC، مقاومت به عبور هوای کمتری نسبت به OCC شاهد دارد. خمیر کاغذ BKP



شکل ۳ مقادیر شاخص مقاومت در برابر کشش کاغذهای تیمار شده با آنزیم سلولاز

شاخص مقاومت کششی آن، بعد از تیمار آنزیمی افزایش بیشتری داشته است.

شاخص مقاومت در برابر پاره شدن


با توجه به جدول ۲، اختلاف بین مقادیر مقاومت به پارگی کاغذهای دست‌ساز معنی‌دار است. بر اساس آزمون دانکن نیز میانگین مقادیر مقاومت به پارگی کاغذهای دست‌ساز در شش گروه مجزا قرار گرفته است. اثر تیمار آنزیم سلولاز بر شاخص مقاومت به پارگی کاغذهای مختلف دست‌ساز در شکل ۴ آورده شده است.

با توجه به شکل ۴، آنزیم سلولاز باعث افزایش شاخص مقاومت در برابر پارگی خمیر کاغذ DIP و کاهش در خمیر کاغذ BKP شده است و در خمیر کاغذهای CMP و OCC اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. شاخص مقاومت در برابر پاره شدن به طول الیاف، مقاومت الیاف و درجه اتصال بین الیاف بستگی دارد [۱۵]. در یک ورق کاغذ با تعداد اتصالات بین لیفی کمتر، مقاومت به پاره شدن بیشتر به اتصالات بین لیفی بستگی دارد [۱۵]. با افزایش مقاومت اتصالات بین لیفی، مقاومت خود الیاف تعیین‌کننده مقدار مقاومت به پاره شدن است [۱۲]. [۱۳] و [۱۵]. در خمیر کاغذ BKP، با افزودن آنزیم سلولاز، میانگین طول الیاف کاهش یافته و از آنجایی که مقاومت به پاره شدن به طول الیاف بستگی دارد [۱۵]، کاهش

با توجه به شکل ۳، آنزیم سلولاز باعث افزایش مقاومت در برابر کشش خمیر کاغذهای DIP، BKP و OCC شده و بیشترین مقدار در خمیر کاغذ BKP تیمار شده می‌باشد اما در خمیر CMP اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. شاخص مقاومت در برابر کشش به مقاومت اتصالات بین الیاف بستگی دارد [۱۲]، [۱۳]. آنزیم سلولاز باعث افزایش سطح سلولز شده و پیوند را افزایش می‌دهد در نتیجه مقاومت کششی زیاد می‌شود. خمیر کاغذ BKP که خمیر کاغذ کاملاً شیمیایی (لیگنین کم و سلولز زیاد) است به دلیل دارا بودن سلولز زیاد، بیشتر تحت تأثیر آنزیم سلولاز قرار گرفته و در نتیجه فیبر پاره شدن سطوح الیاف و ایجاد اتصالات بیشتر و محکم‌تر، شاخص مقاومت کششی کاغذ به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. شاخص مقاومت کششی با افزایش دفعات بازیافت کاهش می‌یابد و همچنان استخوانی شدن عامل اصلی این پدیده می‌تواند باشد [۱۴]. از آنجاکه در خمیر کاغذ DIP مقادیر الیاف شیمیایی و با درصد سلولز بالا بیشتر است، به دلیل تأثیر پذیر بودن بیشتر با آنزیم سلولاز و در مقایسه با خمیر کاغذ OCC،

الیاف آن فیبریله شده و با افزایش اتصال بین الیاف، شاخص مقاومت به پارگی می‌باشد. برای خمیر کاغذ DIP، با افزودن آنزیم سلولاز

شاخص مقاومت به پارگی شدن این نوع خمیر کاغذ، بیشتر می‌باشد. برای خمیر کاغذ DIP، با افزودن آنزیم سلولاز



شکل ۴. مقادیر شاخص مقاومت در برابر پارگی کاغذهای تیمار شده با آنزیم سلولاز


نتیجه‌گیری

با توجه به تأثیر ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف خمیر کاغذ بر عملکرد آنزیم سلولاز، نتایج کلاسه‌بندی الیاف خمیر کاغذهای بکر و بازیافتی نشان داد که خمیر کاغذ BKP دارای بیشترین مقدار الیاف بلند و کمترین مقدار نرمه‌های الیاف می‌باشد. خمیر کاغذهای CMP و OCC دارای درصد نرمه‌های الیاف بیشتری در مقایسه با سایر خمیر کاغذهای مورد مطالعه در این تحقیق بوده‌اند. با توجه به بیشتر بودن درصد نرمه‌های الیاف در خمیر کاغذهای CMP و OCC، آنزیم سلولاز با هیدرولیز نرمه‌ها، باعث افزایش درجه روانی و کاهش نسبی مقاومت به عبور هوای این دو نوع کاغذ شده است. با توجه به این تحقیق، آنزیم سلولاز بیشترین تأثیر را در بر خمیر کاغذهای با درصد سلولز بیشتر (BKP و DIP) داشته و برای خمیر کاغذهای با درصد سلولز کمتر و لیگنین بیشتر (CMP و OCC) تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ویژگی‌های این خمیر کاغذها و پس از تیمار آنزیمی مشاهده نشد. تیمار آنزیمی سلولاز باعث افزایش ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذهای با سلولز بیشتر و بهبود قابلیت آگیری خمیر کاغذهای با نرمه‌های الیاف بیشتر مانند CMP و OCC شده است.

شاخص مقاومت در برابر ترکیدن

با توجه به جدول ۲، اختلاف بین مقادیر مقاومت به ترکیدن کاغذهای دست‌ساز معنی‌دار است. بر اساس آزمون دانکن نیز میانگین مقادیر مقاومت به ترکیدن کاغذهای دست‌ساز در چهار گروه مجزا قرار گرفته است. اثر تیمارهای مختلف بر مقاومت به ترکیدن کاغذهای دست‌ساز در شکل ۵ آورده شده است.

با توجه به شکل ۵، آنزیم سلولاز باعث افزایش شاخص مقاومت در برابر ترکیدگی خمیر کاغذهای DIP، OCC و BKP شده ولی تأثیری در خمیر کاغذ CMP نداشته است. مقاومت به ترکیدن از جمله مقاومت‌هایی است که به طول فیبر و میزان پیوند بین الیاف بستگی دارد ولی بیشتر تأثیر اتصال بین الیاف می‌باشد [۱۲]، [۱۵]. خمیر کاغذهای DIP، BKP به دلیل دارا بودن مقادیر سلولز بیشتر، تحت تأثیر آنزیم سلولاز قرار گرفته و با توجه به افزایش سطح اتصالات الیاف در نتیجه عمل آنزیم سلولاز، شاخص مقاومت به ترکیدن این دو نوع خمیر کاغذ افزایش نشان می‌دهد. ولی در خمیر کاغذهای CMP و OCC به دلیل وجود لیگنین بیشتر نسبت به دو خمیر کاغذ قبلی و عدم مؤثر بودن آنزیم سلولاز بر الیاف، شاخص مقاومت به ترکیدن، بعد از تیمار با آنزیم سلولاز، تغییر نمی‌کند.



شکل ۵- مقادیر شاخص مقاومت در برابر ترکیدگی کاغذهای تیمار شده با آنزیم سلولاز

منابع

- [1] Bajpai, P., (2010). Solving the problems of recycled fiber processing with enzymes. *Bioresources*, 5(2): 1-15.
- [2] Dienes, D., Egyhazi, A., and Reczey, K., (2004). Treatment of recycled fiber with trichoderma cellulases. *Industrial crops and products*, 20:11-21.
- [3] Kent Kirk, T., Jeffries, T.W., (1996). Roles for microbial enzymes in pulp and paper processing. Institute for Microbial and Biochemical Technology, Forest Products Laboratory, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, 1-14.
- [4] Shamim A., Jain R., Mediratta R., Prasad k.p., and Arora, S.S., (2006). Enzymatic Treatment on chemical Pulp in Beating/Refining process-an Attempt toward Energy conservation. *Journal of Ippta*. 18(3). 127-132.
- [5] Leatham, G., Myers. G., and Wegner, T., (1990). Biochemical pulping of aspen chips: energy savings resulting from different fungal treatments. *Tappi J*, 73:197-200.
- [6] Singh, R. and Bhardvaj., (2011). Enzymatic treatment of recycled fibers for improving of drainage: An overview. *IPPTAJ*, 23(2):121-126.
- [7] Mirshokraei, S.A., 2001. *Guid to Waste Paper*. Aeizh Press, Tehran, Iran, 140p. (Translaed In Persian)
- [8] Gil, N., Gil, C., Amara, M., Costa, A., and Duarte, A., (2009). Use of enzymes to improve the refining of bleached Eucalyptus globulus Kraft paper. *Biochemical engineering journal*, 2:89-95.
- [9] Sheikh H., and luo J., (2009). Identify cation, validation and Aplication of a cellulases specifically to Improve the Runnability of Recycled Furnishes. *ProCC.9th International Conference on pulp, paper and Allied Industry (Paperax)*, 277-283.
- [10] Tripathi, S., Nirmal, Sh., Mishra, O., Bajpai, p. and Bajpai, K., (2008). Enzymatic refining of chemicalpulp. *Journalof IPPTA* 20(3):129-132.
- [11] Park K., Park J., Song H., Shin H., Park J., and Ahn J.S., (2002). Biological reprocessing of mixed office waste paper (MOW) using modified cellulose by production of functional copolymer. *Korean Journal. Eng.*19:2.285-289.
- [12] Bajpai P., Mishra Sh.P. Mishra O.P., Kumar S., and Bajpai P.K., (2006). Use of Enzymes for Reduction in Refining Energy-Laboratory Studies. *Journal of Tappi*. 5(11):25-32
- [13] Yang G, Lucia LA, Cehn J, Cao X, Liu Y., (2011). Effects of enzyme pretreatment on thebeatability of fast-growing poplar AMP pulp. *Bioresources* 6(3):2568-2580.
- [14] Pala H., Lemos, M., mota ,M, and Gama, F.M., (2001). Enzymatic Upgrade of containers. *Journal of Enzyme and Microbial Technology*, 29:274:279.
- [15] Scott, W., (2002). *Properties of paper an introduction*, Aijj Press, 392 pages. (Translated in Persian)

Effect of cellulase on drainage and strength properties of virgin and recycled pulps

Abstract

Enzymatic treatments have different effects on different types of pulps. In this study, the effect of cellulase treatment on drainage and dewatering capability and also paper strength properties of four types of first-hand (virgin) and recycled pulp was investigated. First-hand pulp included chemi-mechanical pulp (CMP) made from hardwoods (mixture of beech, hornbeam and poplar) of Iran northern forest and imported softwood bleached Kraft pulp (BKP) while recycled pulp comprised of old corrugated containerboard (OCC) pulp and deinked pulp (DIP). Both types of recycled pulps have been sourced from domestic factories in Iran. For enzyme treatment of pulp, the consistency of the pulp was set at 10%, the cellulase enzyme intake was 0.5% based on the dry weight of the pulp, the temperature, time and pH of the reaction were set at 50 Celsius centigrade, 60 min, and 5.5 to 6.5, respectively. From all kind of the pulp, before enzymatic treatment, fiber classification was performed in Bauer McNett fiber classifier and dimensional distribution of fibers and fine content in different types of pulp was determined. The results of this study showed that the effect of cellulase enzyme on chemical pulps with less lignin is more than semi-chemical pulp with more lignin and low cellulose. Cellulase enzymatic treatment increases the strength properties of pulp with more cellulose and improves the drain ability of the pulps with more fine content such as CMP and OCC.

Keywords: Cellulase Enzyme, Strength Properties, Old corrugated containerboard, Deinked pulp, Chemi-Mechanical pulp, Bleached Kraft pulp.

GH. Asadpour^{1*}
M. Talebi²
H. Resalaty³

¹ Associate Professor, Department of Wood and Paper, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

² M.Sc. Graduated, Department of Wood and Paper, Faculty of Natural Resources Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

³ Professor, Department of Wood and Paper, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

Corresponding author:
asadpur2002@yahoo.com

Received: 2021/04/05
Accepted: 2021/06/14