



جداسازی طلائی که عیار کانی‌های سولفیدی چاه‌خاتون و سنجدیه به روش بیولیچینگ (منطقه‌ی معدنی موته، استان اصفهان)

الهام زاده نیلساز^{۱*}، امد فاکزاد^۲، نعمت‌الله رشید نژاد عمران^۳

۱) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده‌ی علوم پایه، گروه زمین‌شناسی Elham2658@yahoo.com

۲) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده‌ی علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

۳) دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ی علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

* عهده‌دار مکاتبات

چکیده

منطقه‌ی معدنی طلائی موته در ۲۹۵ کیلومتری جنوب - جنوب غربی تهران و ۷۰ کیلومتری شهر دلیجان قرار گرفته است. در حال حاضر از میان ۹ کانسار اکتشافی، فقط دو کانسار سنجدیه و چاه‌خاتون در حال بهره‌برداری می‌باشند. یکی از مهمترین مشکلات استحصال طلا در این دو کانسار رو به اتمام نهادن ذخیره‌ی اکسیدی و آغاز شدن کانه‌زایی در بخش سولفیدی می‌باشد. با توجه به مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی، طلا به صورت ذرات بسیار ریز در شبکه‌ی کانیایی پیریت و آرسنوپیریت احاطه گردیده است و از آنجا که روش‌های معمول جهت آزادسازی طلا اقتصادی و موافق مسائل زیست محیطی نمی‌باشد، بنابراین استفاده از تکنیک‌هایی چون لیچینگ بیولوژیکی که هر دو پارامتر اقتصادی بودن و عدم آلودگی زیست محیطی را دارا می‌باشند، امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از بهترین گونه‌های باکتریایی مورد استفاده در این متد باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس می‌باشد. با توجه به این که، عیار کانسارهای چاه‌خاتون و سنجدیه از سه گرم در تن کمتر می‌باشد، نمونه‌ای نرم از هر دو کانسار تهیه گردید. پس از ۲۰ روز فرآیند بیولیچینگ بر روی نمونه‌ی نرم تهیه شده، گونه‌ی $Mg = 72$ با $pH = 7.2$ بهترین کارایی را با حذف حدود ۹۶/۳ درصد سولفید نشان داد.

واژه‌های کلیدی: بیولیچینگ، تیوباسیلوس فرواکسیدانس، چاه‌خاتون، سنجدیه، موته.

Gold extraction from low grade sulfide minerals in Chahkhatoon and Senjedeh mines by bioleaching technique (Muteh mine field, Isfahan State)

E. Zadehnilsaz¹, A. Khakzad² & N. RashidneJhadomran³

1) Department of Geology, Islamic Azad University, Sciences & Research Campus, Tehran, I.R. Iran

2) Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, I.R. Iran

Abstract


Muteh goldfield is located in 295Km S-SW of Tehran and 70 km of Delijan city in central Iran, is very important for Iran's annual gold production rate. There are 9 recognized gold deposits but, according to tonnage, Au grade, economic factors, geologic and engineering parameters, gold is extracted from only 2 deposits: Chahkhatoon and Senjedeh. There is a big problem because the gold reserves of Chahkhatoon and Senjedeh in oxide zones are nearly finished and gold extractions will be continue from sulfide zones. Based on mineralogy and geochemistry studies, sulfide ores are very resisting because the recovered gold of these sulfide resisting ores is less than 80%. In the sulfide resisting deposits of Muteh, very fine gold is surrounded by Pyrite and Arsenopyrite. The common methods for extraction are not economical, therefore these resisting ore deposits should settle in a primary treatment, but the suggested methods are very expensive and the environment is polluted at a high level. In this paper, according to bioleaching advantage, this method was used for gold extraction from sulfide minerals. Thiobacillus Ferrooxidans is a proper microorganism in this method because gold grades from samples of Chahkhatoon and Senjedeh are less than 3 ppm. So, a norm sample was provided from Senjedeh and Chahkhatoon mines. Next, it was used in Stirred tank process. Their search showed that after 20 days of bioleaching process, M8 species with pH=2.2 are very important for the elimination of sulfide (%96.30).

Key words: Muteh, Senjedeh, Chahkhatoon, bioleaching, Thiobacillus Ferrooxidans.

۱- مقدمه

میکروارگانسیم های اتوتروف اسیدوفیل اکسیدکننده ی آهن و گوگرد انجام می گیرد. در این فرآیند میکروارگانسیم ها با تجزیه ی سنگ های معدنی باعث آزادسازی و یا محلول سازی فلزات کم عیار می گردند که پس از آن با به کارگیری از روش های متداول می توان فلز را از محلول فروشویی شده استخراج نمایند (اولیازاده ۱۳۷۸).

بیولیچینگ روشی است که در آن از میکروارگانسیم ها برای جداسازی فلزات با ارزش کم عیار از کانسنگ هایی که روش های معمول برای استحصال فلزات از آن ها به طور موثر، جوابگو نمی باشد مورد استفاده قرار می گیرد (تصویر ۱). این کار توسط



تصویر ۱- عملکرد شماتیک روش بیولیچینگ، با استفاده از میکروارگانسیم ها برای جداسازی فلزات با ارزش کم عیار از کانسنگ ها

آن ها شده است (سبزه ای ۱۳۷۵، شاهوردی ۱۳۷۶).
 در روش تیمار میکروبی، میکروارگانیسم های مختلف، پیریت و آرسنوپیریت را به عنوان تنها منبع انرژی مصرف کرده و با تجزیه ی آن ها سبب آزاد شدن ذرات طلا می شوند و سپس با استفاده از روش های معمول سیانوراسیون می توان طلای آزاد شده را استحصال نمود. با توجه به کاربرد آسان بیولیچینگ و هزینه ی کمتر آن نسبت به روش های دیگر، تیمار اولیّه، استفاده از آن را اقتصادی می نماید. استفاده از روش های تیمار میکروبی کانسنگ های مقاوم طلا در اغلب کشورها متداول شده است و بر حسب عیار طلای موجود در کانسنگ ها در مقیاس صنعتی از روش فروشویی توده ای برای عیار بیشتر از سه گرم در تن و یا فرآیند تانک همزن برای عیار کمتر از سه گرم در تن استفاده می شود (اولیازاده ۱۳۷۸ و شاهوردی ۱۳۷۶). از آنجا که عیار اندازه گیری شده در هر دو کانسار چاه خاتون و سنجده کمتر از سه گرم در تن می باشد برای انجام فرآیند بیولیچینگ آزمایشگاهی و استفاده از گونه های M4, M5, M7, M8 باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانوس، به تهیه ی یک نمونه ی نرم از دو کانسار نامبرده اقدام گردید. ۲۰ روز پس از فرآیند بیولیچینگ روی نمونه های آزمایشگاهی بازیابی طلا حدود ۹۶ درصد حاصل شد. حال به ذکر برخی از فعالیت های بیولیچینگ انجام شده در ایران پرداخته می شود: مجتمع مس سرچشمه از سال ۱۳۸۰ به استحصال بیولوژیکی مس از سرباره ی کوره های ریورب مشغول است. اولیازاده (۱۳۷۸) روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا را بررسی نمود. اولیازاده و طباطبایی یزدی (۱۳۷۵) در مورد فرآوری میکروبی کانسنگ های سولفوری طلا گزارشی ارائه دادند. شاهوردی (۱۳۷۶) فرآوری میکروبی کانسنگ طلای موته را در رساله ی دکترای خود بررسی نمود. شاهوردی و همکاران (۱۳۸۲) بیولیچینگ کانسنگ مقاوم معدن طلای موته توسط باکتری ترموفیل اسیدیانوس بربرلی را ارائه دادند. طباطبایی یزدی (۱۳۸۲) فروشویی میکروبی پیریت معدن طلای موته به کمک تیوباسیلوس فرواکسیدانوس جداسازی طلا را مطالعه کردند.

۳- باکتری های مؤثر در فرآیند بیولیچینگ

۳-۱- باکتری های مزوفیل Mesophiles

این باکتری ها انرژی لازم برای متابولیسم خود را از اکسیداسیون

باکتری های مناسب جهت عملکرد بیولیچینگ همگی دارای طبعی اسیدی هستند که اگر در دمای ۴۰-۲۰ درجه فعالیت کنند، مزوفیل و اگر در دمای ۷۰-۴۰ درجه فعالیت کنند، ترموفیل گویند. تغییر در شرایط بهینه ی میکروارگانیسم های مورد استفاده جهت فرآیند بیولیچینگ بالطبع عملکرد آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین برای بهترین نتیجه از عملکرد میکروارگانیسم های مذکور، آگاهی از کلیه ی عوامل مؤثر بر شرایط بهینه ی رشد، تلقیح، تکثیر و عملکرد آن ها ضروری است (اولیازاده ۱۳۷۸).

۲- فعالیت های بیولیچینگ صورت گرفته در ایران

با اتمام ذخیره ی اکسیدی معادن چاه خاتون و سنجده استفاده از بخش سولفوری مطرح گردیده است. با توجه به این که کارخانه ی موته برای فرآوری طلا از کانسنگ اکسیدی طراحی شده است، انجام مطالعات دقیق کانی شناسی و کانه آرای بر روی کانسنگ سولفوری کانسارهای مذکور باید صورت پذیرد. در این راستا نمونه ای نرم از بخش سولفوری چاه خاتون و سنجده تهیه گردید. درگیری و همراهی طلا با کانی پیریت، بازیابی آن را با روش سیانوراسیون کاهش می دهد. بازیابی طلا از کانسنگ با سیانوراسیون مستقیم، حدود ۷۷ درصد است. این بازیابی کانسنگ سولفوره چاه خاتون و سنجده را در رده ی کانسنگ های مقاوم قرار می دهد. برای استحصال طلا از کانسنگ های مقاوم روش های متفاوتی مانند تشویه، خردایش خیلی زیاد، اکسیداسیون تحت فشار و میکروبی وجود دارند (اولیازاده و طباطبایی یزدی ۱۳۷۵).

هدف کلی استفاده از این روش ها آزاد کردن ذرات طلا از متن کانی های سولفوری است. از آنجا که در سنگ های معدنی سولفیدی مقاوم، طلا به صورت ذرات بسیار ریز، توسط کانی هایی چون پیریت و آرسنوپیریت احاطه شده است و استحصال طلا از این کانسنگ ها به کمک روش های مرسوم نظیر سیانوراسیون، بازدهی بسیار کمی دارد، بنابراین ضروری است که این قبیل سنگ های معدنی مقاوم قبلاً در معرض یک تیمار اولیّه قرار گیرند. به این منظور در صنعت، روش های مختلفی از جمله روش های تشویه، اکسایش تحت فشار و خردایش زیاد پیشنهاد می شود. اما روش های ذکر شده امروزه به دلیل هزینه های بسیار بالا و آلودگی محیط زیست کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، به این ترتیب روش های اکسایش بیولوژیکی جایگزین

۴- عوامل مؤثر بر فرآیند بیولچینگ

متغیرهای زیادی بر سرعت فرسایشی و بازیافت در سیستم های فرسایشی کپه ای، توده ای و... تأثیر دارند. این متغیرها در دسته بررسی می شوند (اولیازاده ۱۳۷۸ و شاهرودی ۱۳۷۶ و همکاران ۱۳۸۲):

الف- متغیرهایی که بر شیمی فرآیند تأثیر گذارند: اندازه ی ذرات و سطح تماس، اسیدیته، اکسید کننده، آگلومراسیون، زمان تیمار (Curing Time)، نفوذپذیری

ب- متغیرهایی که بر فعالیت باکتری مؤثرند: اسیدیته یا پ هاش محلول، اکسیژن، مواد غذایی، دما

۵- ترکیب مواد معدنی کانسنگ

ترکیب مواد معدنی و مواد باطله عوامل اصلی مؤثر بر فعالیت باکتری هستند. برای هر نوع کانسنگ باید آزمایش های جداگانه ای انجام شود تا مناسب بودن آن برای فرسایشی باکتریایی مشخص گردد. در فرآیند استخراج یا انحلال فلز علاوه بر ترکیبات سولفیدی فلز مورد نظر، وجود ترکیبات دیگر مانند پیریت که به فعالیت کمک می کند یا آتاکامیت که فعالیت را کاهش می دهد از عوامل مهم می باشند (شاهرودی و همکاران ۱۳۸۲ و طباطبایی یزدی ۱۳۸۲).

۵-۱- مقدار مواد سولفیدی

در مخازن فرسایشی، دانسیته ی مواد تغلیظ شده عامل تعیین کننده ی سرعت محسوب می گردد. در شرایط عملیاتی، جمعیت باکتری به دانسیته ی مواد معدنی و توزیع اندازه ی ذرات آن بستگی دارد و از طرفی دانسیته ی بهینه نیز به توزیع اندازه ی ذرات بستگی دارد. جمعیت باکتری در فاز محلول و سرعت افزودن مواد معدنی باید به گونه ای باشد که مواد سولفیدی جدید بدون کاهش سرعت انحلال مواد سولفیدی و عدم کاهش جمعیت باکتریایی، باکتری ها را از محلول به سطح خود جذب نماید (طباطبایی یزدی ۱۳۸۲).

۵-۲- یون های فلزی

بسیاری از باکتری ها دارای یک حد قابلیت عملکرد مشخص از یون های فلزی با حفظ فعالیت اکسیداسیون می باشند. این محدودیت بر اساس باکتری مورد استفاده در فرآیند تغییر می کند. باکتری های گرمادوست معتدل عمده تاً مقاومت بیشتری به غلظت فلزات دارند.

گوگرد، یون فرو و ترکیبات گوگرددار به دست می آورند. مهمترین این باکتری ها دسته ی تیوباسیلوس فرواکسیدانس، تیوباسیلوس تیواکسیدانس و لپتوسپریلیوم فرواکسیدانس می باشند که هر سه گرم منفی، اتوتروف اجباری، اسید دوست اجباری و هوازی هستند. عامل متمایزکننده ی باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس در این است که این باکتری می تواند در شرایط کمبود اکسیژن مانند سایر گونه های مشابه خود انرژی مورد نیازش را جهت رشد و نمو از اکسیداسیون یون فرو، گوگرد عنصری و ترکیبات گوگرددار به دست می آورد. کاربرد عملی این پدیده در انحلال فلزات در مرکز توده است که هواده ی کمتری در آن صورت می گیرد. با کاهش دما، زمان دو برابر شدن باکتری لپتوسپریلیوم فرواکسیدانس بیشتر از تیوباسیلوس فرواکسیدانس افزایش می یابد و بنابراین در دماهای پایین تیوباسیلوس فرواکسیدانس جمعیت غالب را تشکیل می دهد (شاهرودی و همکاران ۱۳۸۲).

۳-۲- باکتری های گرمادوست معتدل

(Moderate Thermophiles)

از گونه های متفاوت این نوع باکتری ها جنس سولفوباسیلوس دارای شرایط هوازی، گرم مثبت و اتوتروف است که از یون فرو، گوگرد عنصری و ترکیبات گوگرددار معدنی مانند پیریت، کالکوپیریت، آرسنوپیریت و... به عنوان منبع انرژی استفاده می کند. بقیه ی باکتری های گرمادوست معتدل فقط در حضور عصاره ی مخمر (Yeast extract) به صورت فعال رشد می کنند (شاهرودی و همکاران ۱۳۸۲).

۳-۳- باکتری های به شدت گرمادوست

(High Thermophiles)

چهار دسته از این باکتری ها ترکیبات سولفیدی را اکسید می کنند: سولفولوبوس (Sulfolobus)، اسیدیانوس (Asidianus)، متالوسفرا (Metallosphera)، سولفوروکوکوس (Sulfurococcus). همه ی این باکتری ها هوازی، کروی شکل و به شدت گرمادوست و اسیددوست هستند. سولفولوبوس و اسیدیانوس در فرآیند بیولچینگ اهمیت بیشتری دارند، از طرفی تمامی این گونه ها لیتواتوتروف می باشند (شاهرودی و همکاران ۱۳۸۲).

Archive of SID غلظت فلزات آزاد شده در فرآیند مورد نیاز است.
(Acevedo 2000, Ahonen & Tuovinen 1993)

۴-۱- مواد فعال کننده سطح

در اکثر مناطق روش معمول برای اقتصادی کردن استخراج فلز از کانسنگ های کم عیار روش فلوتاسیون جهت تولید کانسنگ تغلیظ شده می باشد. تمام معرف های مورد استفاده در فرآیند فلوتاسیون، مواد فعال کننده ی سطح می باشند که میزان قابل توجهی از آن ها در کانسنگ تغلیظ شده باقی می ماند.

این ترکیبات رشد و فعالیت باکتری ها و در نتیجه فرآیند بیولیچینگ را متوقف کرده و بر جذب اکسیژن در سطوح تماس تأثیر می گذارند (Ahonen & Tuovinen 1993).

به واسطه ی طبیعت اتوتروف بودن باکتری ها بقایای مواد آلی استفاده شده در واحد استخراج با حلال، تأثیر منفی بر فعالیت باکتری ها و هزینه ی فرایندها خواهند داشت. تأثیر این مواد آلی از طریق کاهش سرعت اکسیداسیون بیولوژیکی یون فرو و افزایش زمان تأخیر صورت می گیرد، عملیات مقدماتی با استفاده از کرین فعال به طور کامل اثر ممانعت کنندگی مواد آلی را حذف می کند (Ahonen & Tuovinen 1993, Bentley & Chasteen 2002).

۷- مواد، وسایل و روش کار

۷-۱- محیط های کشت

۷-۱-۱- محیط کشت K ۹ مامد

K ۹ محیط رشد باکتریایی به دو صورت جامد و محلول می باشد و براساس متدهای بین المللی نامگذاری شده است. در این محیط آهن فرو سوبسترای اصلی است و بنابراین یک محیط کشت اقتصادی برای باکتری های اکسیدکننده ی آهن به خصوص تیوباسیلوس فرواکسیدانس می باشد. برای تهیه ی این محیط ۳ محلول زیر جداگانه تهیه، استریل و سپس مخلوط می شوند (Boon & Heijnen 1993, Brierley 1995).

۷-۱-۱-۱- مملول I:

موارد ذکر شده در آب مقطر حل شده و به حجم ۵۰۰cc رسانیده و به مدت ۱۵ دقیقه در ۱۲۱°C اتوکلاو می گردد (Boon & Heijnen 1993).

آرسنیک به صورت آرسنوپیریت در فروشویی کانسنگ های معدنی طلا موجود است و اثر ممانعت کنندگی بر سرعت رشد باکتری ها دارد. آرسنیک در غلظت های ۵۰-۱۰۰ppm برای باکتری سمی است و حضور کاتیون هایی مانند جیوه، نقره، کادمیوم و سرب در غلظت ۱۱۰mg/ اکسیداسیون میکروبی یون فرو را متوقف می کند. یکی از اثرات جانبی بیولیچینگ انحلال سایر فلزات سنگین موجود در کانسنگ می باشد که در صورت انباشته شدن بر فعالیت باکتری تأثیر منفی دارند (طباطبایی یزدی ۱۳۸۲). با افزایش مداوم غلظت یک ماده ی سمی در طی فرآیند، سازگاری باکتری نسبت به آن ماده افزایش یافته و می تواند برای اهداف مورد نظر استفاده شود. در فرآیند سازگار کردن تیوباسیلوس فرواکسیدانس در غلظت های بالای مس، مشاهده شد که گونه ی سازگار شده، بازدهی بهتری در فروشویی تغلیظ شده ی فلزات دارد، ولی این خاصیت دائمی نبوده و یک خاصیت وابسته به شرایط می باشد.

۵-۳- آهن

فرآیند بیولیچینگ با تبدیل یون فرو به فریک اهمیت دارد. مطالعات زیادی برای بررسی آهن مورد نیاز به منظور فروشویی مؤثر صورت گرفته ولی محاسبه ی مقدار واقعی آهن مورد نیاز مشکل است. برخی از واحدهای فروشویی با غلظت آهن ۱۰/۲-۱۰/g با موفقیت کار می کنند (طباطبایی یزدی ۱۳۸۲).

۴- تلقیح باکتری

در بسیاری از واحدهای عملیاتی مدرن تلقیح باکتری به درون کپه برای کمک به شروع فرآیند یا تقویت جمعیت باکتری صورت می گیرد و در بعضی واحدها محیط طبیعی برای رشد باکتری وجود داشته و تلقیح صورت نمی گیرد. در مورد توانایی باکتری برای سازگار شدن نسبت به تغییر از محیط طبیعی به محیط فروشویی باید بررسی بیشتری صورت گیرد (Acevedo 2000). اگر کنترل فرآیند مورد نظر باشد باید شرایطی ایجاد گردد که باکتری های معین تلقیح شده به محیط با سرعتی خیلی بیشتر از گونه های بومی موجود رشد کرده و غالب شوند. در غیر این صورت بعد از مدتی ترکیب باکتریایی تغییر کرده و کنترل فرآیند از دست می رود. برای رسیدن به این هدف کنترل مواد غذایی، دما، اسیدیته و توانایی باکتری برای سازگار شدن به

در چهار محلول زیر به صورت جداگانه تهیه و با هم مخلوط می شوند (Boon & Heijnen 1993, Brierley 1995, Brierley & Brierley 1997).

محلول A: ۲ گرم سولفات آبدار سدیم ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر

محلول B: ۲ گرم سولفات آهن آبدار ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر

محلول C: ۴/۵ گرم دی آمونیوم سولفات ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)، ۰/۱۵ گرم کلرید پتاسیم (KCl)، ۰/۷۵ گرم سولفات منیزیم آبدار ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر (pH=4/5)

محلول D: ۶ گرم آگار-آگار در ۴۸۰ میلی لیتر آب مقطر محلول های C و D به مدت ۱۵ دقیقه در اتوکلاو 121°C و محلول های A و B با فیلتر استریل شده، بعد از سرد شدن C و D تا دمای 45°C ابتدا محلول های A و D و سپس B و C با یکدیگر مخلوط و در نهایت همه با هم مخلوط می گردند (Brierley & Brierley 1997).

۸- جداسازی باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس

۸-۱-۸ غنی سازی

به منظور غنی سازی باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس، ۱ تا ۲ گرم از نمونه های تهیه شده از نقاط مختلف معدن موته به صورت خاک خشک، خاک مرطوب، لجن و آب معدنی به محیط کشت اختصاصی ۹K تلقیح و در 30°C بر روی همزن با دور ۱۸۰-۲۰۰ در دقیقه گرماگذاری می شوند. پس از مدتی که رنگ محلول قهوه ای یا نارنجی شد، محیط غنی شده، دو تا سه مرتبه به صورت متوالی در محلول تازه ی ۹K کشت مجدد و در شرایط قبلی گرماگذاری می گردند (Oliver & Pesic 1997). در طول عملیات غنی سازی مشاهده گردید که رنگ برخی از نمونه ها نارنجی و سپس قهوه ای متمایل به قرمز شد که نشان دهنده ی اکسیداسیون یون فرو به فریک و حضور باکتری های اکسیدکننده ی آهن به خصوص تیوباسیلوس فرواکسیدانس می باشد. در برخی نمونه ها تغییر رنگ محلول غنی سازی مشهود نبود که احتمالاً جمعیت باکتریایی در این نمونه ها کم بوده است. از طرفی به منظور عملیات جداسازی و خالص سازی نیاز به جمعیت زیاد باکتریایی می باشد (Debus 1990). همچنین می توان مشاهده نمود که برخی نمونه ها به رنگ کرم درآمده، در این

1993, Brierley 1995)

اجزای موجود در ۵۰۰ میلی لیتر	
K_2HPO_4	۰/۵ گرم
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	۰/۵ گرم
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	۰/۵ گرم
H_2SO_4	۵ میلی لیتر (محلول ۱N)

۷-۱-۱-۲-۲ مملول II:

مواد ذکر شده در آب مقطر حل و سپس به حجم الیتر رسانیده، با فیلتر استریل می شود (Boon & Heijnen 1993, Brierley 1995).

اجزای موجود در الیتر	
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	۱۶۷ گرم
H_2SO_4	۵۰ میلی لیتر (محلول ۱N)

۷-۱-۱-۳ مملول III:

اجزای موجود در الیتر	
Agar-Agar	۱۰ گرم

مقدار آگار مورد نیاز را در آب مقطر حل کرده و به حجم می رسانیم. پس از این که آگار به خوبی حل شد به مدت ۱۵ دقیقه در 121°C اتوکلاو می شود. در شرایط استریل، 400°C محلول از محلول های II و III با یکدیگر مخلوط می شوند (Boon & Heijnen 1993, Brierley 1995).

۷-۱-۱-۲-۲ مملول ۹K محیط کشت

روش تهیه ی محیط کشت ۹K محلول همانند محیط کشت ۹K جامد است، تنها تفاوت در این است که در محلول III آگار اضافه نشده و فقط آب مقطر استفاده می گردد. از این محیط برای خنثی سازی باکتری های اکسیدکننده ی آهن استفاده می شود (Boon & Heijnen 1993, Brierley 1995, Brierley & Brierley 1997).

۷-۱-۱-۳-۲ مملول کشت جامد ۲/۲

در محیط کشت جامد ۲/۲ یون فرو و تیوسولفات به عنوان مواد غذایی اصلی در دسترس باکتری اند و لذا یک محیط کشت مناسب جهت جداسازی و نگهداری باکتری های اکسیدکننده ی آهن و گوگرد محسوب می گردد. همچنین برای خالص سازی تیوباسیلوس فرواکسیدانس از این محیط کشت استفاده می شود. محیط کشت ۲/۲

Archive of SID



تصویر ۲- باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس میله‌ای، بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰ برابر توسط میکروسکوپ الکترونی

۹- روش کار

گونه‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس ابتدا در محیط کشت ۹K رشد داده شدند. برای اندازه‌گیری فعالیت باکتری‌ها در فرآیند بیولیچینگ محیط پایه‌ی معدنی مهیا گردید. این محیط عبارت بود از محیط کشت پایه‌ی ۹ K و مقادیر مشخصی از پیریت که از تغلیظ و آسیا شدن پیریت نمونه‌ی نرم معادن چاه خاتون و سنجد با دانه بندی کمتر از $75\mu\text{m}$ (۲۰۰ مش) به دست آمده است. تغلیظ شده‌ی پیریت نمونه‌ی نرم حاوی ۷۹ درصد پیریت و بقیه شامل سیلیس و کانی‌های دیگر بود. مقدار ۱۰۰ میلی‌لیتر از محیط پایه‌ی معدنی در داخل ارلن‌های نیم لیتری ریخته شد و به کمک اتوکلاو در دمای 121°C به مدت ۱۵ دقیقه استریل گردید. جهت بررسی تجزیه‌ی باکتریایی پیریت، محیط‌های کشت پیریت با تراکم‌های ۱ درصد، ۲ درصد، ۴ درصد پیریت با پ هاش‌های $2/2$ و $1/7$ تهیه گردید. برای تنظیم پ هاش محیط‌های کشت پایه‌ی معدنی از اسید سولفوریک ۲N استفاده شد، سپس حدود ۱۰۰ میلی‌لیتر از کشت سه روزه‌ی باکتری‌های رشد کرده روی محیط کشت ۹K، دوبار شستشو داده و از رسوب آن که حاوی سلول‌های شسته شده و فاقد املاح آهن می‌باشد در محیط ۹K سوسپانسیون تهیه و بعد به محیط کشت پایه‌ی معدنی تلقیح شد، به طوری که در زمان تلقیح، تراکم سلول‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس در محیط کشت پایه‌ی معدنی حدود $2/5 \times 10^6$ سلول در هر میلی‌لیتر بود (Natarajan et al. 1994, Sampson et al. 2000). ارلن‌های

نمونه‌ها رسوب کرم‌رنگ به وفور یافت شد که اگر نمونه‌ها به حالت ساکن گذاشته می‌شدند، رسوب در ته آن انباشته می‌شد و در نتیجه محلول شفاف‌تری به دست می‌آمد. با مطالعه‌ی رسوب‌ها مشاهده گردید که به دلیل فوق اشباع شدن غلظت یون فریک در این محدوده‌ی پ هاش، ژاروسیت رسوب می‌کند.

۸-۲- فالص سازی

مقداری از محلول غنی شده تیوباسیلوس فرواکسیدانس به وسیله‌ی لوپ استریل به محیط کشت ۹K جامد و $2/2$ منتقل و در دمای 30°C کشت شدند. زمان مورد نیاز برای رشد باکتری‌ها در محیط جامد و تشکیل کلونی ۷-۱۰ روز می‌باشد. عملیات خالص‌سازی با روش جداسازی و کشت متوالی کلونی‌های منفرد در محیط‌های جامد تازه انجام می‌گیرد (Debus 1990, Konishi et al. 1995).

۸-۳- شناسائی

باکتری‌های خالص شده بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی قابل شناسائی می‌باشند. باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس گرم منفی و میل‌های شکل با ابعاد $1.7\mu\text{m} \times 0.5\mu\text{m}$ بوده و سلول‌های آن به صورت منفرد و جدا از هم و گاهی به صورت دوتایی دیده می‌شوند. کلونی تشکیل شده از کشت باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس در محیط ۹K جامد دارای یک مرکز قهوه‌ای و پررنگ است که هاله‌ای کم‌رنگ‌تر اطراف آن را فرا گرفته است (Konishi et al. 1995). به منظور بررسی مورفولوژیکی از نمونه‌های غنی شده یا از کلونی‌های خالص، لام تهیه شد و پس از تثبیت و رنگ آمیزی گرم، مشاهدات میکروسکوپی در بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰ صورت گرفت (جدول‌های ۱ و ۲، تصویر ۲).

جدول ۱- خصوصیات مورفولوژیکی باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس مشاهده شده در زیر میکروسکوپ نوری


خصوصیات کلی	کروی، نرم با مرکز قهوه‌ای رنگ و اطراف روشن‌تر
اندازه‌ی سلول	$1.7\mu\text{m} \times 0.5\mu\text{m}$
شکل باکتری	کوچک و میله‌ای
جنس دیواره‌ی سلولی	گرم منفی

جدول ۲- خصوصیات فیزیولوژیکی باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس

منبع انرژی	آهن فرو، گوگرد (۲-)، گوگرد عنصری، تیوسولفات، کانی‌های سولفیدی
مصرف اکسیژن	هوازی

ج) تعیین مکانیسم فروشویی در فرایندهای طلائی از کانسنگ سولفیدی

برای انجام آزمایش، ۴ ارلن ۲۵۰CC هر کدام حاوی ۱۰۰CC محلول ۹K استریل تهیه شد. بر اساس هدف مورد نظر تلقیح باکتری به صورت کلونی خالص از محیط جامد به دو ارلن صورت پذیرفت. دو ارلن دیگر نیز به عنوان شاهد و بدون تلقیح باکتری استفاده شدند. سپس همگی نمونه ها در دمای ۳۰°C بر روی دستگاه همزن با سرعت ۱۸۰-۲۰۰ دور در دقیقه گرماگذاری شدند. یک ساعت پس از شروع گرماگذاری اولین نمونه گیری به عنوان زمان صفر و بعد از آن هر ۸-۶ ساعت یک مرتبه نمونه گیری انجام گرفت. در هر نمونه گیری مقدار ۱CC از هر نمونه با پیپت استریل به بالن حجمی منتقل و با آب مقطر اسیدی به حجم رسانیده، غلظت یون فرو محلول با روش ارتو-فنانترولین با دستگاه بیناب نگار جذب نوری و مقدار هاش و پ هاش محلول با الکتروستریل اندازه گیری گردید (تصویر ۳).



تصویر ۳- تغییرات سرعت یوواکسیداسیون آهن پیریتی توسط تیوباسیلوس فرواکسیدانس

۱-۱-۹- تهیهی محلول ارتو-فنانترولین

مقدار ۰/۸ گرم ارتوفنانترولین حاوی یک مولکول آب در ۱۰۰CC آب مقطر حل گردید و در صورت نیاز می توان از حرارت برای حل کردن کمک گرفت (Sampson et al. 2000, Silverman Lundgren 1959).

۱-۲-۹- روش اندازه گیری

حجم معینی از نمونه ی مجهول به بالن ۱۰۰CC منتقل شد. ۱۰CC

حاوی محیط پایه ی معدنی با تراکم های مختلف پیریت با پ هاش مختلف و باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس در دمای ۳۰°C به مدت ۲۰ روز بر روی همزن با دور ۱۸۰-۲۰۰ دور در دقیقه گرماگذاری شد. سپس در زمان های مختلف مقدار مشخصی محلول از ارلن ها برداشته و رشد میکروارگانیسم ها، بررسی قدرت اکسیداسیون یون فرو و بررسی قدرت اکسیداسیون گوگرد مورد مطالعه قرار گرفت. در اینجا چند پارامتر از جمله کاهش پ هاش محیط، رشد به کمک پ هاش متر و میزان کل آهن محلول به کمک روش ارتو-فنانترولین و اسپکتروفتومتری، اندازه گیری شد. پیریت شامل عناصر آهن و گوگرد می باشد، لذا زمانی که پیریت به کمک میکروارگانیسم ها تجزیه شده و به صورت محلول در می آید، آهن آن نیز محلول و یا به صورت ژاروسیت ته نشین می شود. گوگرد هم به صورت اسید سولفوریک و یا به صورت ترکیب با آهن و ژاروسیت در محیط رها می گردد. بنابراین با اندازه گیری آهن کل محلول شده و رسوب یافته، می توان مقدار تجزیه ی پیریت، سرعت فروشویی پیریت و درصد پیریت حذف شده را به دست آورد. (Sampson et al. 2000) برای اندازه گیری سرعت فروشویی پیریت، ابتدا منحنی غلظت آهن کل محلول نسبت به زمان رسم و سپس شیب منحنی سرعت در قسمت های مختلف خطی اندازه گیری می گردد.


۱-۱-۹- بررسی قدرت اکسیداسیون یون فرو

مزیت عمده و مهم فرآیند بیولیچینگ اکسیداسیون یون فرو به فریک و در نتیجه افزایش سهم فروشویی شیمیایی کانسنگ های سولفیدی است. یون فریک به عنوان اکسیدکننده ی مناسب در فرآیند انحلال فلزات از کانسنگ های سولفیدی شرکت کرده و به فرو احیا می شود. نقش باکتری، اکسیداسیون مجدد یون فرو به فریک است که به این ترتیب هاش (Eh) محلول در مقدار بالایی حفظ شده و فرآیند انحلال تسریع می شود. آزمایش بررسی قدرت اکسیداسیون یون فرو در محیط کشت ۹K به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شد (Sampson et al. 2000):

- الف) شناسایی فیزیولوژیکی باکتری های خالص جدا شده به خصوص تیوباسیلوس فرواکسیدانس
- ب) تعیین قدرت اکسیداسیون یون فرو به عنوان یک مشخصه ی مهم برای گونه های خالص شده

Archive of SID

سنجی است که با افزودن کلرید باریم به محلول و تعیین میزان کدورت ناشی از ذرات معلق سولفات باریم در دستگاه کدورت سنج (Nephelometer)، غلظت یون سولفات اندازه گیری می شود. در برخی از مطالعات برای اندازه گیری غلظت سولفات از همین خاصیت به روش بیناب نگار جذب اتمی استفاده می کنند (تصویر ۴).



تصویر ۴. تغییرات میزان حذف پیریت توسط تیوباسیلوس فرواکسیدانس

۹-۲-۱- تهیه ی مملول استاندارد

به منظور تهیه ی مملول استاندارد باریم از کلرید باریم حاوی دو مولکول آب استفاده گردید. برای رسم بهترین منحنی کالیبراسیون به استانداردهای حاوی ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵۰ میلی گرم بر لیتر باریم نیاز است. این محلول های استاندارد با رقیق سازی از محلول ۱۰۰۰ppm تهیه می شوند (Sampson et al. 2000, Silverman & Lundgren 1959).

۹-۲-۲- روش اندازه گیری

حجم معینی از محلول مجهول، به یک بشر ۵۰cc انتقال داده و بر روی صفحه ی داغ با دمای در حدود ۸۰-۶۰°C ثابت نگه داشته و به وسیله ی همزن مغناطیسی هم زده می شود. حجم معینی از محلول استاندارد ۱۰۰۰ppm باریم به صورت قطره قطره به بشر اضافه می گردد که در این مرحله رسوب سولفات باریم تشکیل می شود. به وسیله ی کاتد صافی واتمن NO.1 رسوب جدا و غلظت باریم در محلول صاف شده، به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود (Sampson et al. 2000, Silverman & Lundgren 1959).

محلول ارتو- فنانترو لین و سپس ۸cc محلول سدیم استات (مقدار ۱۰ گرم سدیم استات در ۱۰۰cc آب مقطر حل شده) به آن اضافه و با آب مقطر به حجم می رسانیم. جذب نور در طول موج ۵/۹nm اندازه گیری می شود. با قراردادن مقدار جذب نمونه ی مجهول در منحنی استاندارد غلظت آهن فرو به دست می آید (Sampson et al. 2000, Silverman & Lundgren 1959).

۹-۲-۲- بررسی قدرت اکسیداسیون گوگرد


در مکانیسم غیر مستقیم بیولیچینگ، اکسیداسیون شیمیایی مواد سولفیدی با یون فریک به صورت ناقص صورت می گیرد و یون فرو و گوگرد تشکیل می شوند که در مراحل بعدی توسط باکتری اکسید می گردند. بنابراین به واسطه ی تولید گوگرد عنصری و احتمال تشکیل لایه ی گوگرد بر روی سطوح مواد معدنی ممکن است محدودیت نفوذ برای انتقال اکسیدکننده های شیمیایی و باکتری ها به سطح مواد معدنی ایجاد شود. ضخامت لایه ی گوگرد بر سرعت نفوذ مواد معدنی به سطح تأثیر گذار است و به سرعت تشکیل گوگرد ناشی از اکسیداسیون شیمیایی مواد معدنی و سرعت اکسیداسیون باکتریایی گوگرد بستگی دارد (Silverman & Lundgren 1959). آزمایش بررسی قدرت اکسیداسیون گوگرد به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شد:

الف) شناسایی فیزیولوژیکی باکتری های خالص شده


ب) تعیین قدرت اکسیداسیون گوگرد عنصری به عنوان معیار مهم برای باکتری های خالص

برای انجام آزمایش، ۴ ارلن ۲۵۰cc هر یک حاوی ۱۰۰cc محیط کشت تهیه شد. بر اساس هدف مورد نظر تلقیح باکتری به صورت ۳-۲ کلونی خالص از محیط جامد به دو ارلن انجام شد. دو ارلن دیگر بدون تلقیح باکتری و به عنوان نمونه ی شاهد در نظر گرفته شدند. همه ی ارلن ها به صورت ساکن در دمای ۳۰°C گرماگذاری شدند. دو ساعت پس از شروع گرماگذاری اولین نمونه گیری به عنوان زمان صفر و سپس هر ۲-۴ روز یک مرتبه نمونه گیری صورت گرفت. در هر نمونه گیری مقدار ۱cc از محلول با پیبت استریل برداشته شد و غلظت سولفات محلول با روش غیرمستقیم اندازه گیری باریم با دستگاه بیناب نگار جذب اتمی تعیین گردید. روش آ اس تی ام (ASTM) نیز برای اندازه گیری غلظت یون سولفات، روش کدورت


Archive of SID



تصویر ۵- مقایسه‌ی درصد حذف پیریت توسط گونه‌ی M4 با پ هاش و تراکم سوبسترای مختلف بعد از ۲۰ روز گرماگذاری



تصویر ۶- مقایسه‌ی درصد حذف پیریت توسط گونه‌ی M5 با پ هاش و تراکم سوبسترای مختلف بعد از ۲۰ روز گرماگذاری



تصویر ۷- مقایسه‌ی درصد حذف پیریت توسط گونه‌ی M7 با پ هاش و تراکم سوبسترای مختلف بعد از ۲۰ روز گرماگذاری

۱- مشخصات کانسنگ معدنی

مقداری از کانسنگ معدنی با دستگاه سنگ شکن تا ذرات کوچکتر از ۰/۵cm خرد، سپس به وسیله‌ی دستگاه آسیاب گلوله‌ای (Mill-Ball) طی چند مرحله‌ی متوالی (تا ذرات کوچک تر از ۷۵µm < ۲۰۰ مش) پودر می شود.

۱۱- نتایج حاصل از عملکرد میکرو ارگانیزم‌ها بر

نمونه‌ی نرم معادن چاه‌خاتون و سنجد

نتایج به دست آمده نشان داد که تمام گونه‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس آزمایش شده، توانایی تجزیه و مصرف پیریت به عنوان تنها منبع انرژی را دارا می باشند و در طی رشد در محیط کشت پایه‌ی معدنی، بخش آهن کانی به صورت یون‌های آهن فریک و بخش گوگرد پیریت، به صورت ترکیبات سولفات، اکسایش می یابند. نتایج اصل از تجزیه‌ی میکروبی پیریت را می توان در تصاویر ۵ تا ۸ و جدول های ۳ و ۴ ملاحظه نمود.

جدول ۳- مقایسه‌ی درصد حذف پیریت شده توسط گونه‌های M4, M5, M7, M8 در محیط‌های کشت پایه‌ی معدنی با پ هاش ها و غلظت‌های متفاوت بعد از ۲۰ روز گرماگذاری

گونه‌های میکروبی	درصد پیریت حذف شده‌ی نمونه‌ی نرم معادن چاه‌خاتون و سنجد					
	محیط کشت پیریت با pH=۱/۷			محیط کشت پیریت با pH=۲/۲		
	پیریت ۴درصد	پیریت ۲درصد	پیریت ۱درصد	پیریت ۴درصد	پیریت ۲درصد	پیریت ۱درصد
M4	۲۳/۸	۴۰/۷	۵۰/۲	۴۴/۲	۶۵/۶	۷۲/۶
M5	۳۴/۲	۳۸	۶۱	۴۶	۶۴/۸	۷۷/۶
M7	۲۸	۳۷/۴	۶۱/۵	۳۹/۷	۷۱/۵	۷۵/۹
M8	۲۲/۱	۴۱	۶۲/۶	۳۸/۸	۶۶/۲	۹۳/۶

جدول ۴- مقایسه‌ی سرعت فروشویی پیریت توسط گونه‌های M5, M7, M8 در محیط‌های کشت پایه‌ی معدنی با پ هاش ها و غلظت‌های متفاوت بعد از ۲۰ روز گرماگذاری

گونه‌های میکروبی	سرعت فروشویی پیریت (میلی گرم آهن در لیتر در ساعت)					
	محیط کشت پیریت با pH=۱/۷			محیط کشت پیریت با pH=۲/۲		
	پیریت ۴درصد	پیریت ۲درصد	پیریت ۱درصد	پیریت ۴درصد	پیریت ۲درصد	پیریت ۱درصد
M4	۱۱/۵	۶/۱۰	۳/۸	۱۶/۲۸	۱۰/۵۴	۱۰/۲۱
M5	۲۰/۱۰	۴/۷۲	۵/۴	۱۵	۸/۳۴	۹/۵۷
M7	۱۶/۱۰	۴/۸۶	۳/۴	۲۲/۱۴	۱۰/۲	۸/۷
M8	۱۵/۲۱	۶/۱۰	۳	۲۱/۴۲	۸/۹۵	۶/۱۳

با توجه به جداول و نمودارهای رسم شده مشاهده می گردد که در نمونه‌های نرم تغلیظ شده‌ی معادن چاه‌خاتون و سنجد گونه‌ی M8 بعد از ۲۰ روز گرماگذاری روی همزن با ۲۰۰-۱۸۰ دور در دقیقه

Archives of SID

درصد های جامد بالاتر کارایی بهتری را در فرآیند های معدنی بر

همزدن محلول دارد.

مراجع

اولیازاده، م.، ۱۳۷۸، "بررسی روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلائی، فصلنامه علمی، فنی و خبری معادن و فلزات، جلد ۱۴، شماره ۴، ۶۴ و ۶۵-۷۵.

اولیازاده، م. و طباطبایی یزدی، م.، ۱۳۷۵، گزارش نهایی فرآوری میکروبی کانسنگ های سولفوری طلائی، مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی، جلد ۲: ۵۴-۷۰-۱۳۶-۱۳۷.

سبزه‌ای، م.، ۱۳۷۵، "درآمدی بر ویژگی های عمومی زمین شناختی مجموعه های دگرگونی زون سنندج-سیرجان جنوبی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

شاهوردی، ا.، ۱۳۷۶، "فرآوری میکروبی کانسنگ طلا مته، رساله ی دکترای داروسازی، انستیتو پاستور.

شاهوردی، ا.، اولیازاده، م.، کاظمی، ح. و داوودی، م.، ۱۳۸۲، "بیولیچینگ کانسنگ مقاوم معدن طلائی مته توسط باکتری ترموفیل اسیدیانوس بریرلی، اولین سمینار متالورژی فلزات غیر آهنی ایران: ۴۴۵-۴۶۰.

طباطبایی یزدی، م.، ۱۳۸۲، "فروشویی میکروبی پیریت معدن طلائی مته به کمک تیوباسیلوس فرواکسیدانس جدا شده از ایران، اولین سمینار متالورژی فلزات غیر آهنی ایران: ۱۰۷-۱۱۳.

Acevedo, F., 2000, "The use of reactors in biomining processes", *Electron J. Biotechnol.*, Vol. 3 (3): 1-11.

Ahonen, L. & Tuovinen, O. H., 1993, "Redox potential controlled bacterial leaching of chalcopyrite ores", In: Torma A. E., Wey J. E., Lakshmanan V. I. (Eds.), *Biohydrometallurgical Technologies, Proc. of Int. Biohydrometallurgy Symp., USA, Vol. 1: 571-578.*

Bentley, R. & Chasteen, T. G., 2002, "Microbial methylation of metalloids: Arsenic, Antimony, and Bismuth", *Microbiol. Mol. Biol. Rev.*, Vol. 66: 250-271.

Boon, M. & Heijnen, J. J., 1993, "Mechanisms and rate limiting steps in bioleaching of Sphalerite, Chalcopyrite and Pyrite with Thiobacillus ferrooxidans", In: A. E. Torma, J. E. Wey & V. L. Lakshmanan (Eds.), *Biohydrometallurgical Technologies, Vol. 1: 217-236.*


Brierley, C. L., 1995, "Bacterial oxidation", *Engineering and Mining J.*, Vol. 196: 42-44.

Brierley, C. L. & Brierley, J. A., 1997, "Microbiology for the metal mining industry", In: (Ed.: C. J. Hurst), *ASM Press, Washington D. C., Manual of Environ. Microbiol.*, Vol. 4: 200-218.

Oliver, D. E. & Pesic, B. M., 1997, "Effect of heavy metals on the ferrous iron Oxidizing ability of Thiobacillus ferrooxidans", *Hydrometallurgy*, Vol. 44: 53-63.

Debus, K. H., 1990, "Mining with microbes", *Technology Rev.*, Vol. 93 (6): 50-57.

Konishi, Y., Asai, S. & Yoshida, N. 1995, "Growth kinetics of Thiobacillus thiooxidans on the surface of elemental sulfur", *Appl. Environ. Microbiol.*, Vol. 61 (10):



تصویر ۸- مقایسه ی درصد حذف پیریت توسط گونه ی M8 با پ هاش و تراکم سوبسترای مختلف بعد از ۲۰ روز گرماگذاری

با حذف ۹۳/۶۰ درصد پیریت موجود در محیط کشت پایه ی معدنی با $pH=2/2$ بالاترین فعالیت حذف پیریت را داشت. بیشترین سرعت فروشویی در نمونه های نرم تغلیظ شده ۴ درصد با $pH=2/2$ مربوط به گونه ی M4 می باشد، به نحوی که سرعت فروشویی در نمونه ی نرم تغلیظ شده ی معادن چاه خاتون و سنجد ۱۶/۲۸ h/l/mg را به خود اختصاص می دهد. در ضمن نتایج آزمایشات فوق نشان می دهد که در تمام موارد میزان درصد حذف پیریت در محیط های کشت پایه ی معدنی با $pH=2/2$ بیشتر از محیط های کشت پایه ی معدنی با $pH=7/7$ می باشد. باتوجه به این که گونه های تیوباسیلوس فرواکسیدانس مورد آزمایش همگی اسید دوستاند ولی ملاحظه می گردد که فعالیت این گونه ها در $pH=2/2$ نسبت به $pH=7/7$ بهترین کارایی را از خود نشان داده و این گونه احتمال می رود که پ هاش های پایین تر از دو در متابولیسم باکتری ها تأثیر نامطلوب داشته و مانع از فعالیت بالای آن ها می گردد و یا احتمالاً در پ هاش های پایین به آنزیم های باکتریایی آسیب وارد می شود. در پایان باید گفت با توجه به فعالیت خوب گونه های تیوباسیلوس فرواکسیدانس به خصوص گونه ی M8 می توان از این باکتری ها جهت تیمار اولیه در استحصال طلا از سنگ های معدنی مقاوم طلائی مته استفاده نمود. تغییرات سرعت ویژه ی آزادسازی آهن در مقابل افزایش میزان ماده ی جامد در محیط کشت پایه ی معدنی روندی نزولی طی می کند. استفاده از گونه های مختلف میکروارگانیسم تیوباسیلوس فرواکسیدانس در طی آزمایشات صورت گرفته نسبت به سایر میکروارگانیسم ها در

3617-3622
Archive of SID

Natarajan, K. A., Sudeesha, K. & Rao, G. R., 1994, "Stability of Copper tolerance in Thiobacillus ferrooxidans", *Antonic Van Leeu Wen Hoek, Vol. 66 (4): 303-306.*

Sampson, M. I., Phillips, C. V. & Ball, A. S., 2000, "Investigation of the attachment of Thiobacillus ferrooxidans to mineral Sulfides using scanning electron microscopy analysis", *Minerals Eng., Vol. 13 (6): 643-656.*

Silverman, M. P. & Lundgren, D. G., 1959, "Studies on the chemoautotrophic Iron bacterium ferrobacillus ferrooxidans", *J. of Bacteriology, Vol. 77 (5): 642-647.*