



سنتر گانی زئولیتی مرلینوپتیلوولیت طبیعی در حضور محلول‌های قلیایی (مطالعه مودی: زون زئولیتی دماوند)

مقدمه پژوهش

دانشجوی دکترا، دانشکده میترالوژی و پتروگرافی، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، drmajidp@yahoo.com

دریافت: ۹۱/۹/۸؛ دریافت اصلاح شده: ۹۱/۱۱/۱؛ پذیرش: ۹۱/۱۲/۱۰؛ قابل دسترس در تارنما: ۹۲/۴/۳۰

چکیده

این مطالعه بر روی زون زئولیتی دماوند انجام شد. بر اساس نتایج آنالیزهای شیمیایی و گانی‌شناسی، زئولیت این منطقه از نوع کلینوپتیلوولیت تعیین گردید. در این پژوهش، از گانی طبیعی کلینوپتیلوولیت در آزمایشگاه و در حضور محلول‌های قلیایی پتانس ۸ مولار و سود ۴ مولار، مرلینوپتیلوولیت (زئولیت مصنوعی) سنتز گردید. نتایج نشان داد که در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و در حضور غلظت‌های بالای Na^+ ، درصد کلینوپتیلوولیت کاهش یافته و فاز به دست آمده شامل مرلینوپتیتو، ناتروپتیتو و هالوپتیتو می‌باشد. مرلینوپتیتو، زئولیت مصنوعی است که با توجه به ساختار بلورین و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ویژه، نسبت به زئولیت‌های طبیعی کاربرد گسترده‌تری در صنعت و تکنولوژی دارد.

واژه‌های کلیدی: زون زئولیتی، کلینوپتیلوولیت، محلول قلیایی، مرلینوپتیتو.

۱- مقدمه

ارزشمند توانسته جایگزین زئولیت‌های مصنوعی شود. زئولیت‌های مصنوعی به دلیل برخی ویژگی‌ها از جمله تبادل یونی، چگالی پایین، روزندهای فراوان و خلوص بالاتر نسبت به زئولیت‌های طبیعی، کاربرد گسترده‌تری در صنعت و تکنولوژی دارند (Petrov & Bish 2011, Jinhwan et al. 2012). زئولیت در بسیاری از صنایع مانند صنعت نفت و پتروشیمی، صنعت رنگرزی، صنعت ساختمان‌سازی، صنایع غذایی دام، صنایع آتش‌نشانی، صنایع کشاورزی، تولید کاشی و سرامیک، پاکسازی فاضلاب‌های شهری، تصفیه فاضلاب و ... (قربانی و حجازی ۱۳۷۹، میرجلیلی و همکاران ۱۳۸۹، طوطی و همکاران ۱۳۸۶، پورمقدم ۱۳۸۷، صارمی و همکاران ۱۳۸۷ & Mumpton ۱۳۸۶).

زئولیت‌ها، دسته‌ای از آلومینوسیلیکات‌های بلورین ریز حفره آبدار، با کاتیون‌های قابل تعویض از عناصر قلیایی و قلیایی خاکی هستند که توانایی جذب و واجذب آب را دارا می‌باشند (کاظمیان ۱۳۸۳، قربانی ۱۳۸۶، طوطی و همکاران ۱۳۸۶). این گانی‌ها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. امروزه بیش از ۵۰ نوع زئولیت طبیعی کشف و ۱۵۰ نوع زئولیت مصنوعی تولید شده است. کشور ما نیز دارای منابع زئولیت فراوانی است که برخی از این منابع دارای ارزش اقتصادی نیز می‌باشند (قربانی ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷). با وجود کشف ذخایر عظیمی از انواع زئولیت‌های طبیعی در جهان، هنوز این ماده معادنی


پورمقدم: ستز کانی زئولیتی مولینوئیت از کانی کلینوپیتلولیت طبیعی در حضور محلول‌های قلیایی (مطالعه موردی: زون زئولیتی دماوند)

کویر رشم)، زون استان تهران (دماوند)، زون‌های منطقه ابهر، رودهن، طالقان، کرمان، طلحه (ورامین) و زون‌های جنوب خراسان اشاره نمود. در تصویر ۱ موقعیت قرارگیری مهم‌ترین زون‌های زئولیتی ایران نمایش داده شده است (قربانی و حجازی ۱۳۷۹، تقی‌پور و همکاران ۱۳۸۳، پورمقدم ۱۳۸۷). در این پژوهش زون زئولیتی دماوند در دو منطقه‌ی حصارین و زرین دشت مورد بررسی قرار گرفت. در این مناطق مطالعات بر روی توف و توفیت‌های دگرسان شده سازند کرج انجام شد. این سازند با سن ائوسن میانی، یکی از مهم‌ترین سازندهای تشکیل‌دهنده کوه‌های البرز است (آقانباتی ۱۳۸۳) که گسترش بسیار وسیعی نیز در منطقه مورد مطالعه دارد. از دیگر اسامی این سازند می‌توان به سری سبز، طبقات سبز، طبقات سبز اولیگوسن، طبقات سبز و گدازه‌های آتشفشاری و توفیت‌های سبز البرز نیز اشاره نمود (درویش‌زاده ۱۳۸۰). لیتو‌لوزی این سازند شامل توف‌های سبز با لایه‌بندی خوب و رسوبات شیلی توف‌دار می‌باشد. به‌طور کلی فعالیت مانگانی‌ائوسن در البرز دارای تنوع و گسترش قابل توجهی است. توف و توفیت‌های سبز کرج با میان لایه‌های آتشفشاری، گستره وسیعی را به خود اختصاص داده‌اند (درویش‌زاده ۱۳۸۰). توفیت‌های سبز سازند کرج در این دو منطقه به صورت نامنظم دگرسان شده و در طی این دگرسانی به زئولیت و کانی‌های رسی تبدیل شده‌اند (قربانی و حجازی ۱۳۷۹، تقی‌پور و همکاران ۱۳۸۳، پورمقدم ۱۳۸۷).

Ormsby 1997, Chester & Derouane 2009, Abdi & Salehi 2008)، دارای کاربرد فراوانی می‌باشد. ترکیب مواد اولیه، ترکیب سیال، دما، فشار و pH محیط، از عوامل مؤثر در تشکیل زئولیت‌ها می‌باشند. تقی‌پور و همکاران (۱۳۸۳ و ۱۳۸۱)، طوطی و همکاران (۱۳۸۶) قاسmi مبتکر و کاظمیان (۱۳۸۴)، کاظمیان (۱۳۸۳ و ۱۳۷۸) و عطاپور (۱۳۷۸)، مطالعاتی را بر روی زئولیت انجام دادند، اما این مطالعات بیشتر بر روی زئولیت‌های طبیعی بوده است. زئولیت‌های طبیعی به‌دلیل ساختمان بلورین، اندازه حفرات و عدم یکنواختی خواص، در صنعت کاربرد چندانی ندارند. با وجود اهمیت و جایگاه ویژه زئولیت‌های مصنوعی در صنعت، تاکنون مطالعات چندانی بر روی این زئولیت‌ها انجام نشده است. هدف از این پژوهش که برای اولین بار در ایران انجام گردیده، ستز کانی زئولیتی مولینوئیت (مصنوعی) از کانی کلینوپیتلولیت (طبیعی) در شرایط آزمایشگاهی و در حضور محلول‌های قلیایی و قلیایی خاکی است.

۴- زمین‌شناسی منطقه

منطقه مورد مطالعه در ۱۴۰ کیلومتری شرق تهران و حدفاصل دماوند- فیروزکوه واقع شده است. این محدوده در عرض جغرافیائی $۳۲^{\circ} ۵۲' ۲۲''$ تا $۳۵^{\circ} ۳۳' ۵۱''$ و طول جغرافیائی $۵۰^{\circ} ۵۲' ۰۵''$ تا $۵۲^{\circ} ۰۵' ۰۰''$ آذربایجان شرقی (میانه)، زون سمنان (در جنوب کوه‌های طلحه و سر



تصویر ۱- موقعیت قرارگیری مهم‌ترین زون‌های زئولیتی ایران، علامت ستاره (نبوی ۱۳۹۵)

۱۳- (وش مطالعه)

۴- بحث

۴-۱- سنتز مارلینوئیت از کلینوپیتیلویلت طبیعی

در ابتدا، تعداد ۴ نمونه از حصاربن (نمونه های ۱تا ۴) و ۳ نمونه از زرین دشت (نمونه های ۵ تا ۷)، جهت تعیین نوع زئولیت منطقه مورد مطالعه ایکس‌آراف (X-Ray Fluorescence, XRF) قرار گرفتند (جدول ۱).

داده‌های به دست آمده توسط نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس (SPSS) پردازش و رسم شدند. در ادامه، مقدار درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده زئولیت دماوند و مقدار $\frac{Si}{Al}$ به وسیله میکروسکوپ الکترونی (Energy-dispersive X-Ray spectroscopy, EDXray) اسکن مجهز به ای دی ایکس ری (Energy-dispersive X-Ray

specroscopy, EDXray) تعیین شد.

پس از بررسی و نمونه‌برداری صحرایی، تعداد ۲۰ نمونه از زون زئولیتی دماوند جهت انجام مطالعات میکروسکوپی برداشت گردید. پس از مطالعات میکروسکوپی، نمونه‌ها برای انجام مطالعات ایکس‌آردی (X-ray Diffraction, XRD) و اس‌ای‌ام ایکس‌آراف (X-Ray Fluorescence, XRF) و اس‌پی‌اس‌اس (Scanning Electron Microscopy, SEM) به مراکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ارسال شدند. در این پژوهش جهت رسم نمودارهای مقایسه‌ای عناصر، از نرم‌افزار (Statistical Package for Social Science, SPSS) استفاده گردید.

جدول ۱- نتایج آنالیز XRF نمونه‌های منطقه مورد مطالعه (حصاربن و زرین دشت)


	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	Sample 6	Sample 7	Average
SiO₂	69.22	66.6	68.1	69.65	68.29	72.85	72.95	69.66
TiO₂	0.354	0.43	0.56	0.26	0.62	0.48	0.51	0.45
Al₂O₃	12.14	12.6	12.85	12.88	12.09	12.6	12.54	12.52
Fe₂O₃	1.19	1.53	1.59	1.96	1.06	1.48	1.51	1.47
CaO	1.29	1.21	0.67	1.35	1.22	2.18	1.44	1.33
MgO	0.88	0.56	1.13	1.22	1.13	1.29	1.17	1.05
Na₂O	3.16	2.89	3.67	2.52	3.67	3.89	3.23	3.28
K₂O	1.36	1.17	1.53	1.22	1.34	2.82	2.52	1.70

زئولیت (کلینوپیتیلویلت)، کوارتز، فلدسپات، بیوتیت و هورنبلند معرفی نمودند. طبق نتایج حاصل، مقدار Si از تمام عناصر مورد مطالعه بیشتر و در حدود ۵۲ درصد محاسبه گردید. با توجه به درصد Si و Al، نسبت Al/Si حدود ۵/۲ می‌باشد.

بر این اساس درصد عناصر Ca، K، Al، Na، Si مطابق جدول ۲ و تصویر ۲، به دست آمد. تقی پور و همکاران (۱۳۸۱) نیز در مطالعات خود در این منطقه، بر اساس بررسی پتروگرافی و کانی‌شناسی و با توجه به منحنی‌های حرارتی TG و DTG، کانی‌های اصلی توف‌ها را


جدول ۲- مقدار درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده زئولیت معدن دماوند

Element	Line	Intensity (C/S)	CONC (wt%)
Na	Ka	1.02	8.52
Al	Ka	1.84	10.00
Si	Ka	6.19	52.98
K	Ka	1.72	14.50
Ca	Ka	1.76	14.00
Total			100.00



تصویر ۲- مقایسه آنالیز عنصری زئولیت دماوند

در نهایت، بر اساس مطالعات قبلی و نتایج این پژوهش، زئولیت طبیعی منطقه کلینوپیتولیت تعیین گردید (تصویر ۳). توف‌های زئولیتی منطقه ترکیبی ریولیتی تا داسیتی داشته (تغییر و همکاران ۱۳۸۱) که در هم‌جواری با واحدهای متنوع زمین‌شناسی شامل تشکیلات گستردۀ کنگلومرای پلیوسن و پلیوکواترنر، ماسه‌سنگ و کنگلومرای کرتاسه، آهک_دولومیت‌های تریاس و عدسی‌های ژیپسی قرار گرفته‌اند. بر بالای آنها می‌باشد.



تصویر ۳- نمایی از نمونه‌های خام زئولیت طبیعی دماوند قبل از تغییر ساختار و پیش از ورود به اتوکلاو

در صد، تغییر فاز داد. بررسی نمونه سنتزی به دست آمده توسعه دیفرکتومتر پودری پرتو ایکس نشان داد که کلینوپیتولیت اولیه تغییر فاز داده است. بر اساس تصویر ۴، فاز به دست آمده شامل مرلینوئیت، ناترولیت و هالویسیت می‌باشد. پیک‌های مشاهده شده در این تصویر، با الگوی XRD برای این سه کانی هماهنگی دارند. کلینوپیتولیت؛ با فرمول ساختاری $\text{Na,K,CaAl}_6\text{Si}_3\text{O}_{72}20\text{H}_2\text{O}$ ، رایج‌ترین زئولیت طبیعی است. این زئولیت به طور عمده در حفرات و رگه‌های سنگ‌های آتشفşانی و سنگ‌های رسوبی با منشأ آتشفşانی که تحت تأثیر فرایندهای هیدروترمال قرار گرفته‌اند، یافت می‌شود. اغلب بلورهای کلینوپیتولیت دارای تقارن مونوکلینیک و به صورت جعبه‌ای شکل هستند (قاسمی، متک و همکاران، ۱۳۸۴، طهر و همکاران، ۱۳۸۶).


کلینوپتیلویت به دلیل دارا بودن خاصیت کاتالیزوری، ساختمان مولکولی باز و خاصیت تبادل کاتیونی، در صنعت کاربرد فراوانی دارد (Ghasemi 2003, Boles 1971, Jillet & Coombs 1995, Baerlocher et al. 2007)

مرلینوئیت؛ با فرمول شیمیائی $K_5Ca_2(Al_9Si_{23}O_{64}.23H_2O)$ و سیستم تبلور ارتورومیک، یک زئولیت سنتزی می‌باشد که به دلیل خلوص بالا، کاربرد گسترده‌ای در صنعت دارد. این کانی اغلب سفید و پررنگ با سختی $4/5$ و چگالی 2.2 gr/cm^3 است.

ناترو لیت؛ با فرمول شیمیایی $\text{Na}_2[\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{10}].2\text{H}_2\text{O}$. در رده سیلیکات‌ها قرار دارد. این کانی اغلب به رنگ‌های سفید، خاکستری، قرمز و زرد قابل مشاهده می‌باشد. ناترو لیت شفاف تا نیمه کدر با جلاهی شیشه‌ای است و سیستم تبلور آن، ادتورومیک می‌باشد.

هالویسیت (هالویزیت)؛ با فرمول شیمیایی $\text{Al}_4[(\text{OH})_8 \cdot \text{Si}_4\text{O}_{10}] \cdot (\text{H}_2\text{O})_4$ قرمز، سبز و آبی است. این کانی نیمه شفاف، با جلای مات است و سیستم تبلور آن مونوکلینیک می‌باشد.


نمونه هایی که مورد آزمایش قرار گرفتند در یک بازه زمانی به مدت ۳ سال ناپیوسته بوسیله اتوکلاو در غلظت های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بینگر وجود مرلینوئیت می باشد. بر اساس بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی، ایجاد شرایط گرمایی برای تشکیل بلور بسیار مناسب بوده، لذا پیشنهاد می شود که غلظت های مختلف Na^+ و K^+ بوسیله محلول های قلیایی و قلیایی خاکی در شرایط هیدروترمال نیز بررسی گردد. پس از تشخیص نوع زئولیت منطقه، مقدار ۱۰ گرم نمونه کلینوپیتیولیت بوسیله اسید کلریدریک ۲۵ درصد شستشو داده شد. نمونه پس از خشک شدن، با ۸ مولار پتاس (KOH)، ۴ مولار سود (NaOH) و ۵۰ میلی لیتر آمونیاک ۱۰ درصد در یک بشر همزن مغناطیسی مخلوط شد. در ادامه نمونه را درون اتوکلاو ریخته، ۸۰ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کرده و به مدت ۱۲۰ ساعت در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد درون آون قرار دادیم. در اتوکلاو، کلینوپیتیولیت تحت تأثیر غلظت یون های Na^+ و K^+ قرار می گردد که در نتیجه ساختار آن فروپاشیده و ترکیبات سنتزی جدیدی بوجود می آید. در ادامه، محتویات اوتوكلاو را بوسیله آب مقطر شستشو داده و آن را خشک نمودیم. مقدار ۲ گرم از مواد سنتز شده را در یک هاون خرد نموده و به مش ۳۰۰ رساندیم. مقداری از بلور های سنتز شده ریزدانه را بدون خرد کردن روی پایه مخصوص میکروسکوپ الکترونی (Scanning Electron Microscopy, SEM) بوسیله کوتینگ (پوشش) کربن، دارای الکتریسته شد و سپس جهت تصویرسازی از بلورها، نوع فرم کریستال و آنالیز نقطه ای، با آشکارسازی ED Xray Diffraction (XRD)، آنالیز عنصری گردید. در نتیجه کلینوپیتیولیت، در حضور محلول قلیایی ۸ مولار KOH، ۴ مولار NaOH و ۵۰ میلی لیتر آمونیاک ۱۰ درصد و شستشو بوسیله اسید کلریدریک ۲۵



تصویر ۴- پیکهای Mer: مرلینوئت، Nat: ناترولت و Hal: هالویسیت بر روی الگوی XRD

Na^+ /K بالای است، با افزایش این نسبت و همزمان با افزایش تخریب کلینوپتیلویلت، بر مقدار مارلینوئیت ستز شده افروده می‌گردد. ابعاد سلول واحد بر اساس داده‌های XRD و استفاده از روش محاسباتی Least square، به صورت $\text{A}^\circ = 9.45$ ، $c = 14/12$ ، $a = 2/19 \text{ A}^\circ$ و $d = 1/494 \text{ nm}$ تعیین شد. تقارن توپولوژیک بلورهای مارلینوئیت، بر اساس تصاویر میکروسکوپی، سودوکوبیک است، این در حالی است که مطالعات XRD، تقارن ارتورومیبیک برای سلول‌های مارلینوئیت پیشنهاد می‌کند. نتایج آنالیز عنصری ترکیب ستزی مارلینوئیت در جدول ۳ ارائه شده است. نسبت Si به Al این کانی بر اساس آنالیز نقطه‌ای و درصد وزنی نیز حدود ۲/۴۷ محاسبه شد.

به طور کلی، در این مطالعه تأثیر حضور همزمان یون‌های Na^+ و K^+ در تشکیل مارلینوئیت در محیطی قلیایی بررسی شد. تأثیر تغییرات در ترکیب سیال و دمای محیط بر تشکیل مارلینوئیت، پارامترهایی هستند که مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی الگوهای ایکس‌آردی (XRD) نمونه‌های قرار گرفته در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، نشان‌دهنده کاهش مقدار کلینوپتیلویلت است. در دمای ثابت، با افزایش غلظت یون‌های Na^+ و K^+ و همچنین pH، بر شدت تخریب کلینوپتیلویلت افزوده می‌گردد. الگوهای ایکس‌آردی (XRD) نمونه‌های قرار گرفته در ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، پیکهای مارلینوئیت را نشان دادند. تصاویر اس ای ام (SEM) تهیه شده (تصویر ۵) نیز تشکیل مارلینوئیت را تأیید می‌نمایند. در نمونه‌هایی که مارلینوئیت ستز شده، دارای نسبت Na^+



تصویر ۵- تصویر SEM از تشکیل بلورهای ستونی مارلینوئیت

جدول ۳- عناصر تشکیل‌دهنده ترکیب ستزی مارلینوئیت در حضور یون‌های K^+ و Na^+

Element	Line	Intensity (C/S)	CONC (%wt)
Na	Ka	0.13	3.71
Al	Ka	0.77	21.21
Si	Ka	1.96	52.40
K	Ka	0.54	16.39
Ca	Ka	0.22	6.29
Total			100

۵- نتیجه‌گیری

منطقه دماوند فیروزکوه (شرق تهران)، "محله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال ۱۲ (۱): ۷۶-۷۵.

تقی‌پور، ب.، خلیلی، م.، نوربهشت، ا.، فقیهیان، ح. و مکی‌زاده، م.، ۱۳۸۱، "مطالعات زمین‌شناسی و کانی شناسی توف‌های زئولیتی شده سازند کرج در شرق تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، ۱۹۳ ص.

در ویش‌زاده، ع.، ۱۳۸۰، "زمین‌شناسی ایران"، انتشارات امیرکبیر، ۴۰۱ ص.

صارمی، ب.، شهداد، ع. و رحیمی، ع.، ۱۳۸۷، "ایجاد محیط زیست پاک در معادن و صنایع معدنی با استفاده از کانی‌های زئولیتی"، همایش بین‌المللی زئولیت ایران، ۱ ص.

طوطی، ف.، خرامش، م.، بدیعی، ع. و برقی، م.، ۱۳۸۶، "تغییر فاز کلینوپتیلویلت طبیعی به آنانالسیم در حضور محلول‌های قلیاًی"، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد ۳۳ (۲): ۴۵-۳۹.

عطای‌پور، ح.، ۱۳۷۸، "کاربرد زئولیت‌های طبیعی"، فصلنامه علمی-فرهنگی معادن و فلزات، شماره ۷۷: ۳۵-۲۷.

قاسمی مبتکر، ح. و کاظمیان، ح.، ۱۳۸۴، "بررسی کاربرد زئولیت‌های A و P ستز شده از زئولیت کلینوپتیلویلت طبیعی ایران برای حذف کاتیون‌های سنگین از پساب‌های شبیه‌سازی شده"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، شماره ۲: ۷۱-۵۱.

قریانی، م.، ۱۳۸۶، "زمین‌شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران"، انتشارات آرین زمین، ۵۰۰ ص.

قریانی، م.، ۱۳۸۷، "زمین‌شناسی اقتصادی، کانسارها و نشانه‌های معدنی ایران"، انتشارات آرین زمین، ۶۴ ص.

قریانی، م. و حجازی، م.، ۱۳۷۹، "زمین‌شناسی ایران، بتونیت - زئولیت"، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۲۱ ص.

کاظمیان، ح.، ۱۳۸۳، "مقدمه‌ای بر زئولیت‌ها، کانی‌های سحرآمیز"، نشر بهشت، ۱۳۰ ص.

کاظمیان، ح.، ۱۳۷۸، "آمایش پسمان‌های رادیواکتیو مایع حاصل از محصولات شکافت اورانیوم طبیعی پرتو عاری از Pb_{131} و Mo_{90} به وسیله زئولیت‌های طبیعی ایران"، رساله دکتری، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ۲۷۷ ص.

مرادیان، م. و برومند، ز.، ۱۳۹۱، "زئولیت و نانو زئولیت"، نشریه علوم زمین و معدن، شماره ۷۲: ۲۳-۲۲.

میرجلیلی، ف.، محسنی، ش.، بدیعی، ح.، صلاحی، ا. و مبشرپور، ا.، ۱۳۸۹، "ساخت کاشی کف با استفاده از ضایعات شیشه‌های سیلیکاتی"، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی دانشگاه آزاد واحد زاهدان، سال ۶ (۱): ۵۶-۵۱.

نبوی، م.ح.، ۱۳۵۵، "دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران"، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۷ ص.

Abdi, G. & Salehi, H., 2008, "Effect of natural zeolite and Paclbutrazol on reducing salt stress in KentuckyBluegrass", *Horticulture, Environment and Biotechnology*, Vol. 51 (3): 159-166.

Baerlocher, C., Meier, W. M. & Olson, D. H., 2007, "Atlas of zeolite framework types", *Elsevier Science*, 40 pp.

در این پژوهش که برای اولین بار در ایران انجام شد، کانی زئولیتی ملینوپتیلویلت (مصنوعی) از کانی کلینوپتیلویلت (طبیعی) در شرایط آزمایشگاهی و در حضور محلول‌های قلیاًی و قلیاًی خاکی ستز گردید. در این پژوهش کلینوپتیلویلت در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و در حضور محلول قلیاًی پتاس (KOH) ۸ مولار و سود (NaOH) ۴ مولار تغییر فاز داده و به کانی ملینوپتیلویلت (زئولیت مصنوعی) تبدیل گردید. با وجود کشف ذخایر عظیمی از انواع زئولیت‌های طبیعی در جهان، هنوز این ماده معدنی ارزشمند نتوانسته جایگزین زئولیت‌های مصنوعی شود. از نظر صنعتی زئولیت‌های طبیعی کاربردهای کمی داشته که دلیل اصلی آن یکنواخت بودن خواص آنها است. همچنین ساختمان بلورین این زئولیت‌ها از نظر اندازه حفره‌ها برای بسیاری از کاربردهای صنعتی مناسب نمی‌باشد. این در حالی است که زئولیت‌های مصنوعی با تبادل یونی، چگالی پایین، روزنه‌های فراوان و خلوص بالاتر نسبت به زئولیت‌های طبیعی، در صنعت کاربرد وسیع و گسترده‌تری دارند. همچنین زئولیت‌ها به دلیل جذب هیدروکربن، جذب فلزات سنگین، جذب نیتروژن، جذب رادیواکتیوپ، اصلاح خاک‌های آلوود، جذب رطوبت، کاهش سختی آب و ...، می‌توانند در پیشبرد اهداف اقتصادی در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و پتروشیمی، صنعت رنگرزی، صنعت ساختمان‌سازی، صنایع غذایی دام، صنایع آتش‌نشانی، صنایع کشاورزی، تولید کاشی و سرامیک، پاکسازی فاضلاب‌های شهری و تصفیه فاضلاب کمک شایانی نمایند.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از یک اختراع به شماره ثبت ۷۱۷۵۲ تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۲ و در راستای طرح پژوهشی با عنوان بررسی تغییرات ساختاری زئولیت‌های طبیعی دماوند، می‌باشد (کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان تهران). نویسنده مقاله از آقای دکتر سعید میرزاپی و خانم مهندس حیدریان و همچنین از آقای پروفوسور روپلوف گورکیان بابت کمک و راهنمایی‌های ارزنده‌شان کمال تشکر و قدردانی را دارد.

مراجع

- آقاباتی، ع.، ۱۳۸۳، "زمین‌شناسی ایران"، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۵۱۶ ص.
- پورمقدم، م.، ۱۳۸۷، "بررسی‌های اکتشافی زئولیت‌ها"، همایش بین‌المللی زئولیت ایران، ۵ ص.
- تقی‌پور، ب.، نقره‌هیان، م.، مکی‌زاده، م. و قاسمی، ع.، ۱۳۸۳، "مطالعات کانی‌شناسی و زئوپتیلویلت‌های توپیت‌های زئولیتی شده"

Boles, J.R., 1971, "Synthesis of analcime from natural heulandite and clinoptilolite", *Am. Miner.*, Vol. 56: 1724–1734.

Chester, A. W. & Derouane, E. G., 2009, "Zeolite characterization and catalysis: A Tutorial", *Springer*, 85 pp.

Ghasemi, H., Kazemian, H. & Malekinejad, A., 2003, "Cerium ion exchange property of zeolite A synthesized from Clinoptilolite of Meyaneh", *12th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Babolsar University, Babolsar, Iran, January 28-30*.

Jillet, D. & Coombs, N. D., 1995, "Clinoptilolite in the Ashley mudstone, Waihao River section, south Canterbury, New Zealand", *New Zealand Journal of Geology and Geophysics*, Vol. 38 (2): 253-256.

Jinhyeon, J., Changbum, J., Kanghee, C. & Ryong, R, 2012, "Zeolite nanosheet of a single-pore thickness generated by a zeolite-structure-directing surfactant", *Journal of Materials Chemistry*, Vol. 22: 4637-4640.

Mumpton, F. A. & Ormsby, W. C., 1997, "Morphology of Zeolites in sedimentary rocks by scanning electron microscoping", *Journal of Clays and Clay Minerals*, Vol. 24 (1): 1-23.

Petrov, O. & Bish, D., 2011, "Clay minerals zeolite, 2010" *Journal of Clays and Clay Minerals*, Vol. 46: 177-180.