



بهسازی فصوصیات مهندسی خاک رسی CL با استفاده از نانو ذرات سیلیس و کائولینیت

مهره مهدی^۱، علی ارومیه ای^۱، ممد رضا نیکو دل^۱

^۱ گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

دریافت: ۹۳/۳/۲۳؛ دریافت اصلاح شده: ۹۴/۵/۳۱؛ پذیرش: ۹۴/۶/۲۲؛ قابل دسترس در تارنما: ۹۴/۹/۱۵

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات سیلیس و کائولینیت بر روی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک رسی با خاصیت خمیری کم (CL) پرداخته شده است. جهت تهیه نانو ذرات از روش مکانیکی آسیاب گلوله ای استفاده شده و پودر اولیه سیلیس و کائولینیت به مدت ۱۰ ساعت در دستگاه Planetary Ball Mill خرد شده و به مقیاس نانومتر (کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر) در آمده است که تصاویر تهیه شده توسط FESEM از نانو ذرات موید این مطلب می باشد. سپس نانو ذرات به دست آمده با نسبت های متفاوتی از وزن خاک با خاک رسی (CL) ترکیب شده و میزان تغییر پارامترهای ژئوتکنیکی قبل و بعد از اضافه کردن نانو ذرات، توسط آزمایشهای تراکم، کاساگرانده، برش مستقیم و مقاومت فشاری تک محوری مورد تحقیق قرار گرفت و میزان بهینه افزودن نانو ذرات به دست آمد. نتایج نشان داد که حدود روانی و خمیری خاک رسی با افزایش میزان نانو ذرات به ترکیب خاک افزایش می یابد ولی از آنجائیکه آهنگ افزایش حد خمیری نسبت به حد روانی بیشتر است، شاخص خمیری کاهش می یابد که نتیجه ای مطلوب در مهندسی ژئوتکنیک جهت اجرای پروژه های عمرانی است. همچنین با توجه به نتایج آزمایش تراکم، وزن واحد حجم خاک رسی تا حد خاصی از افزودن نانو ذرات افزایش می یابد و بعد از آن حد دچار کاهش می شود. میزان چسبندگی خاک رسی نیز با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش برش مستقیم تا افزودن حد مشخصی از نانو ذرات افزایش یافته و بعد از آن حد تغییر چندانی نمی کند. نتایج آزمایش مقاومت تک محوری نشان داد که با افزودن نانو ذرات سیلیس و کائولینیت به ترکیب خاک، مقاومت تک محوری خاک تا حدود سه برابر نسبت به حالت بدون حضور نانو ذرات افزایش می یابد. آزمایشهای XRD و XRF نشان دادند که ترکیب شیمیایی نانو ذرات حاصل از روش آسیاب گلوله ای مشابه ترکیب شیمیایی پودر مادر است و تغییری نمی یابد.

واژه های کلیدی: نانو ذرات، بهسازی خاک، آسیاب گلوله ای، ژئوتکنیک

۱- مقدمه

(Zhang 2007 & Zhang et al. 2004 a,b). مشخصه اصلی

نانو ذرات، اندازه کوچک، توزیع دانه بندی با یک سطح پایین آگلومراته شدن و قابلیت پخش بالاست (Thomas et al. 2007). این ویژگی های منحصر به فرد نانو ذرات سبب شده است که فناوری نانو در عمده علوم وارد شده و بسیاری از مشکلات مربوطه را حل

نانو ذرات میکرو ساختارهایی هستند که حداقل یک بعد آنها در مقیاس نانومتر است (NSTC 2007 & TRS 2004). در مقیاس نانو، خصوصیات الکترونیکی، مغناطیسی، اپتیکی و شیمیایی تغییر می یابد که این امر در مقیاس ماکرو نمی تواند وجود داشته باشد

شیمیایی افزودنی به ترکیب خاک می باشد. از جمله افزودنی هایی که در گذشته استفاده شده و امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد می توان به سیمان، قیر، آهک، خاکستر آتشفشانی و ... اشاره نمود. اضافه کردن این مواد به خاک باعث کاهش پلاستیسیته، بهبود تراکم، کاهش تورم انقباض، بهبود مقاومت و پایداری خاک پس از تثبیت می شود. اغلب این مواد برای تثبیت خاکهای ریزدانه رسی و لای بکار می رود و اگر برای خاکهای دانه ای بکار رود باعث کاهش نفوذپذیری، کاهش فرسایش و افزایش دوام می شود (Kadivar et al. 2011). یکی از مشکلات استفاده از این قبیل افزودنی ها به خاک، آلودگی زیست محیطی می باشد ولی استفاده از نانوذرات سبب کاهش تخریب زیست خواهد شد (Majeed & Taha 2011 & Taha 2009). همچنین استفاده از آن در بهسازی خاک، کنترل خواص مقاومتی و کم کردن سیمان مصرفی و متعاقباً صرفه اقتصادی را نتیجه خواهد داد (Michael & Hochella 2002). در این تحقیق به بررسی تاثیر افزودن نانو سیلیس و نانوکائولینیت (که طی روش مکانیکی آسیاب گلوله ای تهیه شده است) بر روی خواص مهندسی خاکهای رسی با خاصیت خمیری کم (CL) پرداخته شده است و به منظور مطالعه آن از نتایج آزمایشهای تراکم، کاساگرانده، برش مستقیم و مقاومت تک محوری بهره گرفته شده است.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- مصالح مورد استفاده

۲-۲- خاک رسی


خاک مورد استفاده در این مطالعه از محل ایستگاه متروی پرنده که خاک رسی است، تهیه شده است. نمودار دانه بندی حاصل از انجام آزمایش هیدرومتری بر روی این خاک در تصویر شماره (۱) نشان داده شده است. همچنین نتایج آزمایش XRD بر روی این خاک در تصویر شماره (۲)، آزمایش XRF در جدول شماره (۱) و نتایج آزمایشات فیزیکی در جدول شماره (۲) آمده است. این خاک در طبقه بندی متحد جزء خاک CL به حساب می آید.

۲-۳- نانوذرات سیلیس و کائولینیت

نانوذرات مورد استفاده در این مطالعه توسط روش آسیاب گلوله ای (Planetary Ball Mill) و طی مکانیسم خردایش تهیه شد که

نماید. خوشبختانه علم مهندسی ژئوتکنیک نیز از این قاعده مستثنی نمانده و در سال های اخیر تلاش های فراوانی جهت کاربرد این فن آوری نوین در شاخه های مختلف ژئوتکنیک شده است. اغلب نانومواد که برای تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ها استفاده شده است نانو ذرات سیلیس است که بر روی خصوصیات تحکیم، شاخص نفوذپذیری و پارامترهای مقاومتی خاک تاثیر می گذارد. یونکورا و میوا، ۱۹۹۲، مقاومت فشاری خاک ماسه ای را با استفاده از نانو سیلیس افزایش دادند (Yonekura & Miwa 1992). نول و همکاران در سال ۱۹۹۲ از نانو سیلیس جهت بهبود مقاومت تحکیمی و کاهش نفوذپذیری خاک استفاده کردند (Noll et al. 1992). در سال ۲۰۰۵، نانو ذرات سیلیس توسط گالاگر برای افزایش چسبندگی خاکها و کاهش ویسکوزیته آنها استفاده شد و رفتار ماسه بهبود یافته با نانومتریال در شرایط بارگذاری چرخه ای تحلیل شد. به عنوان یک نتیجه، مشخص شد که چسبندگی وابسته به درصد افزایش نانو ذرات است (Gallagher et al. 2007 & Gallagher & Lin 2005). در سال ۲۰۰۷، پاتریسیا و همکاران در ایالات متحده نانوذرات رادر خاک مخصوصی که شامل ماسه با ویسکوزیته بالا بود استفاده کردند و گزارش کردند که بعد از اعمال زلزله مصنوعی و ارزیابی نشست خاک، ۴۰٪ بهبود در میزان نشست خاک اتفاق افتاده است (Gallagher & Lin 2005). برای مطالعه تاثیر نانو ذرات سیلیس در طیف ابعاد ۵ تا ۱۰۰ نانومتر، بارتون از آزمایشات ادومتر، سه محوری و آزمایش فشاری استفاده کرد و نشان داد که مقاومت خاک با زمان افزایش می یابد همچنانکه خاک محتوی نانو ذرات در مراحل ابتدایی شکل پذیر است و بعدا رفتارش الاستو پلاستیک می شود (Burton 2009). در سال ۲۰۰۴، ژانگ بیان کرد که وجود نانو ساختارها در خاک موجب افزایش حدود انتربرگ می شود (Zhang 2007).

عموما خاک موجود در سایت از دیدگاه مهندسی برای ساخت و ساز، ایده آل و کاملا مطلوب نیست و باید با اعمال تغییراتی بر آن، جهت فعالیتهای عمرانی آماده گردد. یکی از راهکارهای مناسب در مواجهه با خاکهای نامناسب در مهندسی ژئوتکنیک، تغییر خصوصیات خاک سایت است که به بهسازی یا اصلاح خاک موسوم است. اصلاح خاک به مجموعه عملیاتی اطلاق می شود که به حذف برخی رفتارهای نامناسب خاک و یا تحمیل رفتارهای مناسب به آن، خواهد شد (Das 2010). یکی از این روش ها افزودن سیمان و یا ماده



تصویر ۱- نمودار دانه بندی خاک مورد مطالعه


تصویر میکروسکوپی FESEM حاکی از این است که طی این مکانیسم ذرات به مقیاس نانومتر رسیده اند (تصویر شماره ۳). پودر سیلیس و کائولینیت اولیه از کارخانه کاشی تبریز تهیه شد که به خاطر فرآوری شدن، درجه خلوص خیلی بالا (تقریباً ۹۹٪) داشت. نتایج آزمایش های XRD و XRF بر روی پودر سیلیس و کائولینیت اولیه و نانوذرات حاصل از آن نشان دادند که هیچ تغییری در ترکیب شیمیایی پودر مادر در اثر فرایند خریدایش اتفاق نمی افتد که این یکی از مزایای کاربرد روش مکانیکی آسیاب گلوله ای جهت تولید نانو ذرات است. تصویر شماره (۴) و جدول شماره (۳) به ترتیب نتایج آزمایش XRD و XRF را بر روی نانو ذرات و جدول شماره (۴) کمیت پارامترهای موثر در تولید نانوذرات توسط دستگاه آسیاب گلوله ای را نشان می دهد.

جدول ۱- نتایج آزمایش XRF بر روی نمونه خاک رسی مورد مطالعه


Fe2O3	Mno	TiO2	CaO	K2O	So3	P2O5	Sio2	Al2O3	Na2O	L.O.I	ترکیب
4.717	0.372	0.539	9.627	4.221	4.078	0.175	50.954	13.548	1.547	9.75	%

جدول ۲- مشخصات فیزیکی خاک مورد مطالعه



0	C(Kpa)	% W	$\gamma_{d_{max}}$ (KN/m ³)	PI	PL	LL	Gs	رده خاک	رنگ ظاهری
۱۱	۱۳	۱۶/۸۵	۱۷/۲۶	۱۳	۱۹	۳۲	۲۷	CL	زرد



تصویر ۲- نتایج حاصل از آزمایش XRD بر روی خاک رسی مورد مطالعه



تصویر ۳- تصویر FESEM نانوسیلیس (شکل بالا) و نانوکائولینیت (شکل پایین) تهیه شده از روش آسیاب گلوله‌ای



تصویر ۴- نتایج حاصل از آزمایش XRD بر روی نانوسیلیس (شکل بالا) و نانوکائولینیت (شکل پایین)

جدول ۳- نتایج حاصل از آزمایش XRF بر روی نانوسیلیس و نانوکائولینیت

Chemical composition	nanopowders	
	nanosilica	nanokaolinite
L.O.I	0.1	20.87
Mgo	1.076	0.343
Al ₂ O ₃	0.422	31.228
SiO ₂	96.243	41.158
CaO	1.094	1.054
K ₂ O	-	3.446
Traces	Na,P,S,Cl,Cu	F,Na,Ti,Mn,Ni

جدول ۴- شرایط بهینه عملکرد دستگاه Planetary Ball Mill جهت تهیه پودر نانوذرات

پارامتر	سرعت چرخش	مدت زمان آسیاب	اندازه گلوله ها	جنس گلوله ها و کاب
کمیت پارامتر	500Rpm	۱۰ ساعت	۱۰ عدد گلوله ۱۰mm	فولاد با سختی ۶۰ راکون سی

۲-۱۴- آب

آب استفاده شده در این مطالعه برای تمامی آزمایشها آب مقطر می باشد از آزمایشگاه نانو فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهیه گردیده است.

۳- روش تمقیق

۳-۱- انجام آزمایش تراکم بر اساس استاندارد

ASTM D: 698-78

جهت آماده سازی نمونه برای انجام آزمایش تراکم استاندارد، ابتدا درصد های متفاوتی از نانوکائولینیت و نانوسیلیس (۰/۵، ۱، ۷/۵ و ۲ درصد وزن خاک خشک) را با آب مقطر ترکیب کرده و به مدت نیم ساعت داخل حمام التراسونیک قرار می دهیم تا این دستگاه با وارد آوردن ضربات امواج فراصوتی بر روی نانو ذرات، آنها را از همدیگر جدا کرده و مولکولهای آب را مابین آنها قرار دهد و مانع از به هم چسبیدن و آگلومره شدن آنها و تشکیل آگرگات شود. سپس محلول به دست آمده را به تمام حجم خاک اسپری کرده و جهت همگن سازی ترکیب خاک با نانوذرات، آنها را به مدت سی دقیقه در دستگاه توربومیکسر مخلوط می کنیم تا در پایان مخلوط همگن و عاری از


کلوخه به دست آید. تهیه نمونه همگن مهمترین و موثرترین بخش آزمایش است که میزان صحت نتایج به دست آمده از آزمایش بستگی بسیار زیادی به میزان همگن بودن نمونه دارد. دستگاه توربو میکسر با چرخش اوربیتالی در سه جهت فضایی و با سرعت ۶۰ دور در دقیقه سبب ترکیب همگن خاک با نانوذرات می شود. نمونه ترکیب شده را به مدت ۲۴ ساعت داخل محفظه های پلاستیکی نگه می داریم تا واکنش های شیمیایی بین نانوذرات و ترکیب خاک صورت گرفته و تاثیر آنها بررسی شود. بعد از ۲۴ ساعت، نمونه ها مطابق استاندارد آزمایش تراکم آماده شده و آزمایش بر روی آنها انجام شده است. جهت کنترل نتایج و بررسی تاثیر افزودن نانوذرات به ترکیب خاک از نتایج آزمایش تراکم خاک رسی بدون افزودن نانو ذرات بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمایش تراکم بر روی ترکیب خاک با درصد های متفاوت نانوکائولینیت و نانوسیلیس و تاثیر آن بر ویژگیهای تراکم خاک (وزن واحد حجم و رطوبت اپتیمم) در تصاویر شماره (۵ و ۶) آمده است.

همانگونه که از تصویر شماره (۵) پیداست افزودن نانوکائولینیت تا حد ۱٪ و نانوسیلیس تا حد ۷/۵٪ موجب افزایش چگالی خشک ذرات خاک رسی می شود (به خاطر جایگزینی نانوذرات در نانو منافذ خاک به جای هوا) و افزایش بیش از آن موجب کاهش می گردد که این امر به علت تجمع و آگلومره شدن نانوذرات بعد از حد بهینه ۱٪ برای نانوکائولینیت و ۷/۵٪ برای نانوسیلیس بوده و سبب کاهش چگالی حجمی خاک می شود. همچنین با توجه به تصویر شماره (۶) افزایش میزان نانوذرات سیلیس و کائولینیت در خاک موجب افزایش میزان رطوبت اپتیمم خاک می شود که آن نیز به خاطر قرارگیری نانوذرات در نانو منافذ خاک و جذب آب بین دانه ای بوده که باعث می شود نانو منافذ موجود در خاک با نانوذرات پر شده و این ذرات به علت بار یونی بالا یونهای هیدراته را جذب کرده و میزان رطوبت خاک را بالا ببرند.


۳-۲- انجام آزمایش کاسگرانده بر اساس استاندارد

ASTM D: 4318-87

جهت آماده سازی نمونه برای انجام این آزمایش نیز همانند آزمایش تراکم، خاک رسی بر اساس استاندارد موجود با درصد های مختلف نانوذرات سیلیس و کائولینیت ترکیب شده و به منظور همگن بودن



تصویر ۵- تاثیر نانوذرات سیلیس و کانولینیت بر روی ماکزیمم چگالی خشک خاک رسی



تصویر ۶- تاثیر نانوذرات سیلیس و کانولینیت بر روی رطوبت اپتیمم خاک رسی



ترکیب توسط دستگاه توربومیکسر مخلوط شد. سپس نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت جهت انجام آزمایش کاساگرانده در محفظه های عایق نگهداری شدند. آزمایش حد روانی و خمیری بر روی نمونه های خاکی با درصدهای متفاوت نانوکائولینیت انجام شد و نتایج آن مطابق تصویر شماره (۷) به دست آمد.

۳-۳- انجام آزمایش برش مستقیم خاک بر اساس

استاندارد ASTM D: 3080-90

روش آماده سازی نمونه ها مشابه روشی است که برای انجام آزمایش تراکم ذکر شد. مقدار آب ترکیب شده با نانوذرات متناظر با درصد رطوبت بهینه به دست آمده از آزمایش تراکم می باشد. نمونه ها در قالب های استوانه ای شکل استاندارد آزمایش تهیه شده و به منظور

با توجه به تصویر شماره (۷)، با افزایش میزان نانوذرات سیلیس و کائولینیت در ترکیب خاک، حدود روانی و خمیری خاک افزایش می یابند که به خاطر نسبت بالای سطح به حجم نانوذرات و واکنش پذیری بالای آنها با آب بوده و هم اینکه به خاطر وجود نانو منافذ، آب در این منافذ جمع می شود و بنابراین ظرفیت آب موجود در خاک افزایش می یابد. نتایج نشان دادند که آهنگ افزایش حد خمیری بیشتر



تصویر ۷- تاثیر نانوکائولینیت (تصویر بالا) و نانوسیلیس (تصویر پایین) بر روی حدود اتربرگ خاک رسی

مختلف نانوکائولینیت تا مقدار ۱ درصد وزنی و نانوسیلیس تا مقدار ۷۵٪ درصد وزنی خاک خشک، افزایش میزان چسبندگی خاک و سپس کاهش چسبندگی نمونه های با حفظ رطوبت ۲ روزه می شود. اما همواره خاک حاوی نانوذرات چسبندگی بیشتری از خاک خالص دارا می باشد.

در تصویر شماره (۹) تاثیر زمان حفظ رطوبت بر روی تغییرات چسبندگی نمونه های حاوی ۱٪ نانوکائولینیت و ۷۵٪ نانوسیلیس به ازای ۲، ۷، ۱۴ و ۲۸ روز حفظ رطوبت مشاهده می شود. تصویر شماره (۹) نشان می دهد که افزایش تعداد روزهای حفظ رطوبت تا ۱۴ روز باعث افزایش چسبندگی خاک (از ۳۲ کیلو پاسکال تا ۹۲ کیلو پاسکال در حالت افزودن ۱٪ نانوکائولینیت و از ۴۳ کیلو پاسکال تا ۱۲۰ کیلو پاسکال در حالت افزودن ۷۵٪ نانوسیلیس) می شود و تعداد روزهای بیشتر از آن تغییر چندانی در میزان چسبندگی ایجاد نمی کند.


با توجه به اینکه آزمایش برش مستقیم با وزنه های دو، چهار و شش کیلو گرمی به ترتیب معادل ۷۴، ۱۲۸ و ۲۲۲ کیلو پاسکال انجام می شد، نتایج حاصله نشان داد که مقاومت برشی خاک تحت بارهای وارده مذکور با افزودن نانوذرات به ترکیب خاک و همچنین افزایش تعداد روزهای حفظ رطوبت افزایش می یابد که به علت افزایش چسبندگی بین دانه های خاک می باشد. لازم به ذکر است که طبق تصاویر شماره (۱۰ و ۱۱)، میزان زاویه اصطکاک داخلی خاک رسی با افزودن نانوذرات دچار تغییرات قابل توجهی نمی شود.

حفظ رطوبت در مدت زمان مورد نظر درون محفظه عایق قرار داده شده و آماده آزمایش شدند.


در ابتدا به منظور یافتن درصد بهینه اختلاط برای هر یک از درصدهای وزنی نانوذرات (۰/۵، ۱، ۷/۵ و ۲/۵٪ وزنی خاک خشک) نمونه های با حفظ رطوبت ۲ روز ساخته شدند. پس از یافتن درصد بهینه افزودن نانوذرات، به منظور بررسی تاثیر حفظ رطوبت، نمونه های با حفظ رطوبت ۷ روزه، ۱۴ روزه و ۲۸ روزه با میزان نانوذره بهینه تهیه شده و مورد آزمایش قرار گرفتند.

تصویر شماره (۸) تغییرات میزان چسبندگی را بر حسب درصد نانوذرات سیلیس و کائولینیت برای نمونه های با حفظ رطوبت ۲ روز نشان می دهد که همانگونه که مشخص است نمونه ۲ روزه با یک درصد نانوکائولینیت و نمونه ۲ روزه با ۷۵٪ نانوسیلیس بیشترین چسبندگی را داراست و میزان یک درصد نانوکائولینیت و یک و نیم درصد نانوسیلیس به عنوان درصد افزودنی ایتیمم جهت انجام سایر آزمایش ها انتخاب شد. همانگونه که از تصویر شماره (۸) مشخص است میزان چسبندگی خاک رسی حاوی ۱٪ نانوکائولینیت (۳۲ کیلو پاسکال) نسبت به خاک بدون افزودنی (چسبندگی برابر ۱۲ کیلو پاسکال) حدود ۳ برابر افزایش نشان می دهد. همچنین نمونه های حاوی ۷۵٪ نانوسیلیس افزایش حدود ۴ برابر چسبندگی نسبت به نمونه های بدون افزودنی (از ۱۲ کیلو پاسکال به ۴۳ کیلو پاسکال) نشان می دهند.


در تصویر شماره (۸) مشاهده می شود که با افزودن درصدهای



تصویر ۸- تاثیر افزودن میزان نانوکائولینیت (سمت چپ) و نانوسیلیس (سمت راست) بر چسبندگی خاک به منظور یافتن درصد افزودنی ایتیمم



تصویر ۹- تاثیر زمان حفظ رطوبت بر روی تغییرات چسبندگی نمونه های خاکی حاوی ۱٪ نانوکائولینیت (تصویر سمت چپ) و ۱/۵٪ نانوسیلیس (تصویر سمت راست).



تصویر ۱۰- افزایش مقاومت برشی خاک رسی با افزودن نانوکائولینیت و افزایش تعداد روزهای حفظ رطوبت


حفظ رطوبت ۲ روز ساخته شدند. پس از یافتن درصد بهینه افزودن نانوذرات، به منظور بررسی تاثیر حفظ رطوبت، نمونه های با حفظ رطوبت ۷ روزه، ۱۴ روزه و ۲۸ روزه با میزان نانوذره بهینه تهیه شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. لازم به ذکر است نمونه ها بعد از آماده سازی به مدت ۲ روز در معرض هوا قرار گرفتند تا بعد از خشک شدن مورد آزمایش قرار گیرند.

تصویر شماره (۱۲) تغییرات میزان مقاومت تک محوری خاک را بر


۳-۴- انجام آزمایش مقاومت تک محوری خاک بر

اساس استاندارد ASTM D:2166-00

نحوه آماده سازی نمونه ها و طریقه همگن کردن نانوذرات با ترکیب خاک، عینا مشابه روش آماده سازی نمونه برای آزمایش برش مستقیم می باشد. تنها تفاوت در ابعاد قالب نمونه است. در این آزمایش نیز، در ابتدا به منظور یافتن درصد بهینه اختلاط برای هر یک از درصد های وزنی نانوذرات (۱/۵، ۱، ۱/۵، ۲ و ۲/۵، وزنی خاک خشک) نمونه های با



تصویر ۱۱- افزایش مقاومت برشی خاک رسی با افزودن نانوسیلیس و افزایش تعداد روزهای حفظ رطوبت




تصویر ۱۲- تاثیر افزودن میزان نانوکائولینیت (سمت چپ) و نانوسیلیس (سمت راست) بر مقاومت تک محوری خاک به منظور یافتن درصد افزودنی اپتیمم

نانوذرات اشاره شده به این خاطر است که بعد از حدود بهینه مقادیر نانو ذرات اضافه شده، نانوذرات شروع به تجمع در کنار هم و تشکیل آگرگات می دهند که این امر به علت کم وزن بودن نانوذرات نسبت به وزن دانه های خاک، سبب کاهش چگالی حجمی خاک می شود. در تصویر شماره (۱۳) تاثیر زمان حفظ رطوبت بر روی تغییرات مقاومت فشاری تک محوری نمونه های حاوی ۱٪ نانوکائولینیت و ۷۵٪ نانوسیلیس به ازای ۲، ۷، ۱۴ و ۲۸ روز حفظ رطوبت مشاهده می شود.

تصویر شماره (۱۳) نشان می دهد که افزایش تعداد روزهای حفظ رطوبت باعث افزایش تقریباً دو برابری مقاومت فشاری تک محوری خاک با حضور نانوذرات می شود به صورتی که با افزایش تعداد

حسب درصد نانوذرات سیلیس و کائولینیت برای نمونه های با حفظ رطوبت ۲ روز نشان می دهد که همانگونه که مشخص است نمونه ۲ روزه با یک درصد نانوکائولینیت و نمونه ۲ روزه با ۷۵٪ نانوسیلیس بیشترین مقاومت را داراست و میزان یک درصد نانوکائولینیت و یک ونیم درصد نانوسیلیس به عنوان درصد افزودنی اپتیمم جهت انجام سایر آزمایش ها انتخاب شد. در حالت افزودن ۱٪ نانوکائولینیت به ترکیب خاک، مقاومت تک محوری خاک رسی با حفظ رطوبت ۲ روز از ۹۰ کیلو پاسکال به ۱۳۰ کیلو پاسکال و در حالت افزودن ۷۵٪ نانو سیلیس از ۹۰ کیلو پاسکال به ۱۶۰ کیلو پاسکال افزایش می یابد. دلیل افزایش میزان مقاومت تک محوری خاک تا حد افزودن ۱٪ نانوکائولینیت و ۷۵٪ نانوسیلیس و سپس کاهش آن با افزایش میزان



تصویر ۱۳- تاثیر زمان حفظ رطوبت بر روی تغییرات مقاومت تک محوری نمونه های حاوی ۱٪ نانوکائولینیت (تصویر سمت چپ) و ۱/۵٪ نانوسیلیس (تصویر سمت راست).

روزهای حفظ رطوبت، مقاومت تک محوری خاک بهسازی شده با نانو کائولینیت از ۱۳۰ کیلو پاسکال به ۲۴۰ کیلو پاسکال می رسد و در مورد خاکهای بهسازی شده با نانوسیلیس این مقادیر از ۱۶۰ کیلو پاسکال به ۲۸۵ کیلو پاسکال می رسد. همچنین مقاومت تک محوری نمونه های حاوی نانوذرات با حفظ رطوبت ۲۸ روز حدود ۳ برابر بیشتر از مقاومت تک محوری نمونه های حاوی بهسازی نشده است.

۴-نتایج

در این مطالعه تاثیر افزودن نانوکائولینیت و نانوسیلیس بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رسی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

- با توجه به نتایج آزمایش تراکم استاندارد مشخص شد که با افزودن نانوکائولینیت و نانوسیلیس به ترتیب تا حد ۱٪ و ۱/۵٪ وزن خاک خشک به ترکیب خاک رسی، وزن واحد حجم خاک افزایش یافته و بعد از این حدود اپتیمم شروع به کاهش می نماید ولی در هر حال وزن واحد حجم خاک رسی ترکیب شده با نانوذرات بیشتر از حالت بدون حضور نانوذرات است.
- میزان رطوبت اپتیمم خاک رسی با افزایش درصد نانوذرات افزایش

Chakraborty, K., & Nando, G., 2007. Preparation and characterization of nanostructured materials from fly ash: a waste from thermal power stations by high energy ball milling.

TRS - The Royal Society., 2004. Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties. *RS Policy Document No. 19/04.*

Yonekura, R., Miwa, M., 1992. Fundamental Properties of Sodium Silicate Based Grout.

Zhang, G., 2007. Soil Nanoparticles and Their Influence on Engineering Properties of Soils. *Advances in measurement and modeling of soil behavior, ASCE.*

Zhang, G., Germaine, J. T., Whittle, A. J., & Ladd, C. C., 2004a. Soil structure of a highly weathered old alluvium. *Geotechnique 54, No. 7, 453-466.*

Zhang, G., Germaine, J. T., A., Whittle, J., & Ladd, C., 2004b. Index properties of a highly weathered old alluvium. *Geotechnique 54, No. 7, 441-451.*

بیش از این حد نانوذرات موجب کاهش مقاومت می شود. این کاهش به علت تجمع و آگلومره شده نانوذرات در صورت افزودن شدن بیش از میزان اپتیمم است که چگالی حجمی نمونه خاک را پایین می آورد. -میزان مقاومت تک محوری نمونه های بهسازی شده با نانوذرات سیلیس و کائولینیت با افزایش میزان نانوذرات و همچنین تعداد روزهای حفظ رطوبت افزایش می یابد بطوریکه مقاومت نمونه های بهسازی شده حدود ۳ برابر بیشتر از نمونه های خاکی دست نخورده است.

مراجع

ASTM D: 698-78. standard test method for compaction test in laboratory.

ASTM D: 4318-87. standard test method for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of soils.

ASTM D: 3080-90. standard test method for direct shear test of soils.

ASTM D: 2166-00. standard test method for unconfined strength of soil.

Braja, M. Das., 2010. Principles of Geotechnical Engineering. 7th edition. *Cengage Learning.*

Burton, C., 2009. Laboratory testing of strength, fracture behaviour and hydraulic conductivity. *Tunneling and Underground Space Technology, Pages 603- 607.*

Gallagher, P.M., Conlee, C.T. & Rollins, K.M, 2007. Full-Scale Field Testing of Colloidal Silica Grouting for Mitigation of Liquefaction Risk. *ASCE_1090-0241,133:2_186.*

Gallagher, P.M. & Lin, Y., 2005. Column Testing to Determine Colloid Silica Transport Mechanisms. *Sessions of the Geo-Frontiers Congress.*

Kadivar. M, Barkhordari. K & Kadivar.Me, 2011 Nanotechnology in Geotechnical engineering. *Advanced Materials Research Vols.261-263, pp 524-528.*

Majeed. Z. H & Taha. M. R, 2011. Effect of nanomaterial treatment on geotechnical properties of a penang soil. *Journal of Asian Scientific Research, pp 587-592.*

Michael, F. & Hochella, Jr., 2002. Nanoscience and technology. *the next revolution in the Earth sciences, Blacksburg.*

NSTC, 2007. the National Nanotechnology Initiative - Strategic Plan. *Executive Office of the President of the United States.*

Noll, M. R., Bartlett, C. & Dochat, T. M., 1992. In Situ Permeability Reduction and Chemical Fixation Using Colloidal Silica. *National Outdoor Action Conference, Las Vegas, NV, p. 443-457.*

Taha, M.R. 2009. Geotechnical Properties of Soil-Ball Milled Soil Mixtures. *In Proceedings of third International Symposium on Nanotechnology in Construction Prague.*

Thomas Paul, K., Satpathy, S., Manna, I.,