



تحلیل ترموموئیلیک استوانه‌های نانوکامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به روش بدون المان

مهرداد فروتن^{۱*}، محمد سجاد خدایاری^۲

۱- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

۲- کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

*کرمانشاه، سندوق پستی ۶۷۳۴۶۶۷۱۴۹

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل	دریافت: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
پذیرش: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵	پذیرش: ۰۲ مهر ۱۳۹۵
کلید واژگان:	روش بدون المان

نانوکامپوزیت مدرج تابعی
تحلیل ترموموئیلیک
نانولوله‌ای کربنی تکجداره

در پژوهش حاضر، تحلیل ترموموئیلیک استوانه‌های توخالی نانوکامپوزیتی مدرج تابعی، تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تکجداره، تحت بارگذاری حرارتی، به روش بدون المان، انجام شده است. استوانه در شرایط تکیه‌گاهی ساده- ساده فرض شده و توزیع خواص مادی در راستای شعاع استوانه، به صورت یک الگوی یکنواخت و سه الگوی مدرج تابعی در نظر گرفته شده است. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله‌های کربنی، با استفاده از مدل میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته، تخمین زده شده است. معادله‌های حاکم با استفاده از اصل کار مجازی بدست آمده و با استفاده از روش بدون المان گسترش‌سازی و حل شده است. در این روش بدون المان، ضوابط شکل حداقل مربوطات محترک، جهت تقریب میدان جابه‌جایی، به کار رفته است. شرایط مرزی اساسی، با استفاده از روش تبدیل، اعمال گردیده است. توزیع دمایی در پنل، با حل معادلات حرارت به روش عددی تفاضل محدود، محاسبه شده است. جهت سنجش اعتبار این پژوهش، نتایج حاصل از این پژوهش، با نتایج تحقیقات منتشر شده قبلی، مقایسه شده است و انتظاق خوب نتایج دیده می‌شود. سپس تأثیر پارامترهای مختلف همانند الگوی پخش و مقدار درصد حجمی نانولوله‌های کربنی و پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به شعاع داخلی، بر مؤلفه‌های تنش، مورد بررسی قرار گرفته است.

Thermo-elastic analysis of functionally graded nanocomposite cylinders reinforced by carbon nanotube by a mesh-free method

Mehrdad Foroutan^{*}, Mohammad Sajad Khodayari

Department of Mechanical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran

*P.O.B. 6734667149, Kermanshah, Iran, foroutan@razi.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 26 April 2016

Accepted 16 August 2016

Available Online 23 September 2016

Keywords:

Mesh-free method
functionally graded nanocomposite
Thermo-elastic analysis
Single walled carbon nanotube

ABSTRACT

In this paper, thermo-elastic analysis of functionally graded nanocomposite hollow cylinders reinforced by single walled carbon nanotube (SWCNT) subjected to a thermal load was carried out by a mesh-free method. It is assumed that the functionally graded nanocomposite hollow cylinder reinforced by carbon nanotube with finite length is simply supported. A one uniform and three kinds of functionally graded (FG) distributions of carbon nanotubes in the radial direction of cylinder are considered. Nanocomposite mechanical properties are estimated by micro mechanical generalized rule mixture model. Applying the virtual work principle, the governing equations are obtained and are discretized by the mesh-free method. In the mesh-free analysis, moving least squares (MLSs) shape functions are used for approximation of displacement field. The transformation method was used for the imposition of essential boundary conditions. Using finite difference method, temperature distribution was obtained by solving the thermal equation. To validate, the results of this analysis were compared with previous published works and a good agreement was seen between them. Then the effects of various parameters, such as the kind of distribution and the volume fractions of carbon nanotubes and the different geometrical parameter on the components of stress are studied.

۱- مقدمه

رشد روزافرون صنایع در چند دهه اخیر، ضرورت دستیابی به مواد چند منظوره با قابلیت‌های مکانیکی و حرارتی بالا و وزن کم را ایجاد نموده که منجر به گسترش تحقیقات در زمینه مواد نانوکامپوزیت^۱ شده است. نانولوله‌ای کربنی^۲ دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی است که موجب گردیده، از بهترین مواد تقویت‌کننده‌ی نانوکامپوزیتها، به شمار آید.

نانوکامپوزیت‌های تقویت شده با نانولوله‌های کربنی، دارای وزن کم و

استحکام مکانیکی بالایی می‌باشند و به همین دلیل در صنایع فضایی و حمل و نقل، کاربرد و اهمیت فراوانی دارند. تعدادی از محققان، خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های تقویت شده با نانولوله‌های کربنی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. تأثیر انواع ساختار نانولوله‌ای کربنی بر خواص نانوکامپوزیت‌های تقویت شده با این نانولوله‌ها، توسط گوجینی [۱] مورد بررسی قرار گرفت. فیدیلوس [۲] خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت با زمینه اپوکسی و

¹ Nanocomposite
² Carbon nanotube

Please cite this article using:

M. Foroutan, M. S. Khodayari, Thermo-elastic analysis of functionally graded nanocomposite cylinders reinforced by carbon nanotube by a mesh-free method, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 9, pp. 267-276, 2016 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.SID.ir

مکانیکی محاسبه شد. دستجردی و همکاران [10]، تحلیل ارتعاشی صفحه‌ی ساندویچی نانوکامپوزیتی مدرج احاطه شده در بستر الاستیک را بر اساس تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده¹³، انجام دادند. ارتعاش غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی مدرج تابعی، توسط کی و یانگ [11] بررسی گردید. خواص در راستای ضخامت تیر، متغیر در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل اختلاط عمومی محاسبه گردید. تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش تیر تیموشنکو از جنس مواد نانوکامپوزیتی مدرج احاطه شده در بستر الاستیک، توسط یاس و صمدی [12] انجام گرفت و تأثیر انواع الگوهای مدرج تابعی توزیع نانولوله‌های کربنی و شرایط مرزی بر تنش، بررسی گردید. معادله‌های حاکم برمیله، با استفاده از اصل همیلتون استخراج و به روش دیفرانسیل کوادراتر تعمیم یافته¹⁴ حل گردید. خواص نانوکامپوزیت مطابق مدل میکرومکانیکی اختلاط، محاسبه شد. در پژوهش دیگری، یاس و حشمی [13]، تحلیل دینامیکی تیر نانوکامپوزیتی مدرج را انجام دادند. خواص نانوکامپوزیت با استفاده از مدل اشلبی-موری-تانaka تخمین زده شد. معادله‌های حاکم، با استفاده از اصل همیلتون¹⁵ و تئوری تیر تیموشنکو استخراج و با بکارگیری روش المان محدود گسسته‌سازی شد. معادله نهایی نیز به روش عددی نیومارک¹⁶ حل گردید.

سازه‌های استوانه‌ای دارای کاربرد و اهمیت فراوان در صنایع مختلف هستند. مخزن‌های جدار ضخیم و لوله‌ها، از مهمترین اجزای صنعتی اند که به صورت استوانه‌ای ساخته می‌شوند. پژوهش‌های فراوانی بر روی سازه‌های استوانه‌ای نانوکامپوزیتی مدرج، انجام گرفته است. یاس و همکاران [14]، ارتعاش آزاد پنل استوانه‌ای نانوکامپوزیتی مدرج را مورد بررسی قرار دادند. این محققان، روش دیفرانسیل کوادراتر تعمیم یافته دو بعدی را جهت حل معادله‌های حرکت، بکار گرفتند. خواص در راستای شعاع پنل، متغیر فرض و با استفاده از مدل میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته، محاسبه گردید. در تحلیل انجام شده توسط این محققان، تأثیر مقادیر مختلف درصد حجمی پایه و انواع الگوی مدرج توزیع نانولوله‌های کربنی بر فرکانس‌های طبیعی، مورد بررسی قرار گرفت. ارتعاش غیرخطی پوسته‌ی استوانه‌ای نانوکامپوزیتی مدرج، توسط شن و همکاران [15]، بررسی گردید. معادله‌های حاکم، بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالا و روش غیرخطی هندسی فون کارمن استخراج گردید و با استفاده از روش اختلال بهبود یافته¹⁷، حل شد. خواص نانوکامپوزیت، تابع دما و در راستای شعاع پوسته به صورت سه الگوی مدرج تابعی و یک الگوی یکنواخت، متغیر در نظر گرفته شد و مطابق مدل اختلاط تعمیم یافته، تخمین زده شد. در پژوهش دیگری، این محققان، ارتعاش غیرخطی پوسته‌ی استوانه‌ای نانوکامپوزیتی مدرج احاطه شده توسط بستر الاستیک را بررسی کردند [16]. تحلیل ارتعاشی پوسته‌ی استوانه‌ای نانوکامپوزیتی مدرج، احاطه شده در بستر الاستیک، تحت بارگذاری حرارتی، توسعه انجام شد. معادله‌های حاکم با استفاده از اصل همیلتون و بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روابط¹⁸ و دانل¹⁹ بدست آمده و با استفاده از روش تفاضل مربوعات تعمیم یافته در راستای طولی و عملگر مشتق‌گیر متناوب در راستای محیطی، گسسته سازی شده است. خواص در طول شعاع متغیر در نظر گرفته شد و با استفاده

تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تک‌جداره¹ و چند‌جداره² را مورد مطالعه قرار داد.

مواد مدرج تابعی³ یکی از مواد کامپوزیتی پرکاربرد و چند منظوره در صنایع است. به دلیل تغییر پیوسته خواص مواد مدرج تابعی در راستا دلخواه، این مواد جهت کنترل تنش در سازه‌های تحت گردایانه‌ای شدید حرارتی و نیرویی همانند سپرهای حرارتی و تجهیزات فضایی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از ایده به کار رفته در مواد مدرج تابعی و توزیع هدفمند نانولوله‌های کربنی درماده زمینه، نانوکامپوزیت‌های مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی بوجود آمدند. در این مقاله به دلیل سهولت در نوشتار، به جای عبارت نانوکامپوزیت‌های مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تک‌جداره، از عبارت نانوکامپوزیت‌های مدرج، استفاده می‌شود.

تحلیل سازه‌ای نانوکامپوزیتی مدرج، موضوع جذابی برای پژوهش بسیاری از محققان بوده است. تحلیل خمیش غیرخطی صفحات نانوکامپوزیتی مدرج، تحت بارهای گستردۀ یکنواخت و سینوسی، در دمای‌های محیطی مختلف، توسط شن [3]، بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالا⁴ و روابط غیرخطی هندسی فون کارمن⁵، انجام شد. خواص نانوکامپوزیت، تابع دمای محیط و در راستای ضخامت صفحه، متغیر فرض و با استفاده از مدل میکرومکانیکی⁶ محاسبه گردید. تحلیل استاتیکی و ارتعاشی صفحات نانوکامپوزیتی مدرج، توسط ژو و لی [4]، بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول⁷ و با استفاده از روش المان محدود انجام گردید. لی و همکاران [5]، کمانش صفحه‌ی نانوکامپوزیتی مدرج را تحت بار مکانیکی بررسی کردند. تحلیل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و با استفاده از توابع بدون المان کی‌بی-ریتز⁸ جهت تخمین میدان جابه‌جایی، انجام شد. خواص در راستای ضخامت صفحه متغیر در نظر گرفته شد و با استفاده مدل میکرومکانیکی محاسبه اشلبی-موری-تاناكا⁹ و یا اختلاط تعمیم یافته¹⁰، محاسبه گردید. مهرابادی و همکاران [6]، با استفاده از تئوری صفحات میندلین¹¹ و تغییر شکل برشی مرتبه اول، کمانش صفحه مثلثی نانوکامپوزیتی مدرج را تحت بار مکانیکی، تحلیل کردند. خواص در راستای ضخامت صفحه، متغیر فرض شد و با استفاده از مدل اشلبی-موری-تاناكا محاسبه گردید. در پژوهش انجام شده توسط این محققان، تأثیر مقادیر مختلف درصد حجمی، توسعه این محققان، در پژوهش انجام شده توسط این محققان، تأثیر مقادیر میکرومکانیکی محاسبه اشلبی-موری-تاناكا⁹ و یا اختلاط تعمیم یافته¹⁰، محاسبه گردید. مهرابادی و همکاران [6]، با استفاده از تئوری صفحات نانوکامپوزیتی مدرج اول، کمانش صفحه مثلي¹¹ نانوکامپوزیتی مدرج را تحت بار مکانیکی، تحلیل کردند. خواص در راستای ضخامت صفحه متغیر در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل اشلبی-موری-تاناكا محاسبه گردید. در پژوهش انجام شده توسعه این محققان، تأثیر مقادیر میکرومکانیکی محاسبه اشلبی-موری-تاناكا⁹ و یا اختلاط تعمیم یافته¹⁰، محاسبه گردید. معادله‌های حاکم با به کارگیری چندجمله‌ای ریتز در معادلات ارزی استخراج گردید. خواص تابع دما و در راستای عرض تیر، متغیر در نظر گرفته شد و با استفاده از قانون اختلاط تعمیم یافته، محاسبه گردید. در پژوهشی دیگر توسعه شن و همکاران [9,8]، کمانش و پس‌کمانش مکانیکی و حرارتی صفحه‌ی نانوکامپوزیتی مدرج تحلیل گردید. خواص نانوکامپوزیت، تابع دما و در راستای ضخامت صفحه، متغیر فرض شد و با استفاده از مدل میکرو-

¹ Single walled carbon nanotube

² Multi walled carbon nanotube

³ Functionally graded material

⁴ Higher-order shear deformation theory

⁵ Von Karman

⁶ Micromechanical model

⁷ Frist-order shear deformation theory

⁸ KP-Ritz

⁹ Eshelby- Mori-Tanaka

¹⁰ Generalized role mixture

¹¹ Mindlin plate theory

¹² Low velocity impact

¹³ Refined shear deformation plate theory

¹⁴ Generalized differential quadrature

¹⁵ Hamilton

¹⁶ Newmark

¹⁷ Improved perturbation technique

¹⁸ Sanders

¹⁹ Donnell

تصحیح نتایج روش میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته برای تخمین خواص مواد، در مقیاس نانو می‌باشد و به طریق مقایسه مقادیر محاسبه شده مدول پانگ نانوکامپوزیت، از دو روش اختلاط تعمیم یافته و روش دینامیک مولکولی بدست می‌آیدند. لازم به ذکر است، روش دینامیک ملکولی قادر به محاسبه مدول برشی نیست و بنابراین هیچ مقداری برای η_3 قابل محاسبه نمی‌باشد. در کار حاضر فرض شده که $\eta_2 = 0.7$ است [19].

خواص گرمایی نانوکامپوزیت نیز بر اساس مدل میکرومکانیکی، به صورت روابط (6-4) محاسبه شده است [22,21].

$$\alpha_1 = \frac{V_{cn} E_{11}^{cn} \alpha^{cn} - V_m E_{11}^m \alpha^m}{V_{cn} E_{11}^{cn} - V_m E_{11}^m} \quad (4)$$

$$\alpha_i = (1 + \nu^{cn}) V_{cn} \alpha^{cn} + (1 + \nu^m) V_m \alpha^m - \nu_{12} \alpha_1 \quad (5)$$

$$K_{11} = V_{cn} K^{cn} + V_m K^m \quad (6)$$

$$\frac{1}{K_{ii}} = \frac{V_{cn}}{K^{cn}} + \frac{V_m}{K^m} \quad (7)$$

در این مقاله سه الگوی مدرج تابعی و یک الگوی یکنواخت توزیع نانولوله‌ی کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. تغییر درصد حجمی محلی نانولوله‌ی کربنی در طول ساعت استوانه در این الگوهای، در روابط (8-11) و شکل 1 بیان شده است.

$$\text{TYPE 1: } V_{cn} = 2 \frac{(r-R_i)}{(R_o-R_i)} V_{cn}^* \quad (8)$$

$$\text{TYPE 2: } V_{cn} = 2 \frac{(R_o-r)}{(R_o-R_i)} V_{cn}^* \quad (9)$$

$$\text{TYPE 3: } V_{cn} = 4 \left| \frac{r-R_m}{R_o-R_i} \right| V_{cn}^*, R_m = \frac{R_i+R_o}{2} \quad (10)$$

$$\text{TYPE UD: } V_{cn} = V_{cn}^*, V_{cn}^* = \frac{\rho^m}{w^{cn} + (\rho^{cn}/w^{cn}) - \rho^{cn}} \quad (11)$$

به ترتیب بیانگر ساعت داخلی و خارجی استوانه، درصد حجمی، چگالی ماده زمینه، چگالی و درصد وزنی نانولوله‌ی کربنی اند.

3- معادلات حاکم اساسی

اصل کار مجازی به صورت رابطه‌ی (12) بیان می‌گردد.

$$\int_{\Omega} \sigma \cdot \delta(\varepsilon) dv - \int_{\Gamma} F \cdot \delta U ds = 0 \quad (12)$$

که $\sigma, \varepsilon, F, U, \Gamma, \Omega$ به ترتیب تنش، کرنش، نیروی خارجی سطحی، جابه‌جایی، حجم محدوده مسئله و قسمتی از سطح مرز مسئله است که نیروی خارجی بر روی آن، اعمال شده است.

در مسائل مقاین محوی می‌توان تنش و کرنش را به صورت روابط (13) و (14) نوشت.

$$\sigma = [\sigma_r, \sigma_\theta, \sigma_z, \tau_{rz}] \quad (13)$$

$$\varepsilon = [\varepsilon_r, \varepsilon_\theta, \varepsilon_z, \gamma_{rz}] \quad (14)$$

بردار کرنش شامل دو کرنش الاستیک و حرارتی است. رابطه‌ی (15) بیانگر این مفهوم می‌باشد. این دو کرنش در روابط (16) و (17) ارائه شده اند.

$$\varepsilon = \varepsilon^\sigma + \varepsilon^T \quad (15)$$

$$\varepsilon^T = [\alpha_r \Delta T, \alpha_\theta \Delta T, \alpha_z \Delta T, 0] \quad (16)$$

$$\varepsilon^\sigma = [\varepsilon_r^\sigma, \varepsilon_\theta^\sigma, \varepsilon_z^\sigma, \varepsilon_{rz}^\sigma] \quad (17)$$

قانون هوک که بیانگر رابطه بردار تنش و کرنش الاستیک است، در مواد ارتوتروپیک⁷ به صورت رابطه‌ی (18) بیان می‌گردد.

$$\sigma = D \varepsilon, [D] = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 \\ D_{12} & D_{22} & D_{23} & 0 \\ D_{13} & D_{23} & D_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{44} \end{bmatrix} \quad (18)$$

که D ماتریس سختی است و مؤلفه‌های آن مطابق رابطه‌ی (19) محاسبه می‌

⁷ Orthotropic

مدل اختلاط تعمیم یافته، محاسبه گردید. دستجردی و همکاران [19,18]. تحلیل دینامیکی و استاتیکی استوانه‌ی نانوکامپوزیتی مدرج را انجام دادند. معادله‌های حاکم بر اساس تئوری الاستیسیته استخراج و به روش بدون المان و تخمین میدان جابه‌جایی با استفاده از توابع شکل حداقل مربعات متحرک¹ حل گردید. خواص نیز با استفاده از مدل میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته، محاسبه شد. تأثیر انواع الگوی توزیع مدرج و مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی بر روی تنش و جابه‌جایی، توسط این پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش انجام شده دیگر توسعه دستجردی و همکاران [20]، تأثیر جهت‌گیری نانولوله‌ی کربنی در ماده زمینه بر فرکانس طبیعی ارتعاش استوانه‌ی نانوکامپوزیتی مدرج، بررسی شد.

در پژوهش حاضر، رفتار ترمولاستیک استوانه‌های توخالی نانوکامپوزیتی مدرج تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تک‌جداره که تحت بار مکانیکی و شرایط مرزی دمایی پایدار قرار داشته، بررسی شده است. معادله‌ی تعادل بر اساس اصل کار مجازی و تئوری ترمولاستیسیته² استخراج شده است. این معادله با استفاده از روش بدون المان و توابع شکل حداقل مربعات متحرک خطای تخمین میدان جابه‌جایی، گستره سازی شده است. توزیع دمایی در استوانه، با حل معادلات گرمایی به روش تفاضل محدود مرکزی³، به دست آمده است. شرایط مرزی اساسی با استفاده از روش تبدیل⁴، اعمال شده است. خواص، تابع دما و در طول ساعت استوانه، متغیر فرض و مطابق مدل میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته، محاسبه شده است. جهت اصلاح نتایج روش مدل میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته برای مواد در مقیاس نانو، از پارامترهای کارایی نانولوله‌ی کربنی⁵ استفاده شده است. پارامترهای کارایی نانولوله‌ی کربنی از طریق مقایسه مقادیر مدول بیانگر حاصله از دو روش میکرومکانیکی و دینامیک ملکولی⁶، بدست آمده است. در این تحلیل، تأثیر چند الگوی متداول مدرج توزیع و مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی و همچنین پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به ساعت داخلی، بر مؤلفه‌های تنش بررسی شده است.

2- خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت مدرج تابعی تقویت

شده با نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره:

برای تخمین خواص مواد نانوکامپوزیتی، مدل‌های مختلفی ارائه شده است. مدل‌های میکرومکانیکی اشبلی-موری-تاناکا و اختلاط تعمیم یافته، بیشتر از مدل‌های دیگر استفاده شده‌اند. در این تحلیل، جهت اصلاح نتایج خواص مکانیکی⁷، مدل میکرومکانیکی اختلاط تعمیم یافته، استفاده شده است. مطابق این مدل، خواص مکانیکی به صورت روابط (1-3) محاسبه می‌شوند.

[19]

$$E_{11} = \eta_1 V_{cn} E_{11}^{cn} + V_m E^m \quad (1)$$

$$\eta_2 = \frac{V_{cn}}{E^{cn}} + \frac{V_m}{E_m} \quad (2)$$

$$\frac{\eta_3}{G_{12}} = \frac{V_{cn}}{G_{12}^{cn}} + \frac{V_m}{G_m} \quad (3)$$

$E_{12}^{cn}, E_{22}^{cn}, E_{11}^{cn}, V_{cn}, G_m, E_m, V_m$

درصد حجمی، مدول بیانگر و برشی ماده زمینه و نانولوله‌ی کربنی اند.

η_1, η_2, η_3 نیز پارامترهای کارایی نانولوله‌ی کربنی اند. این پارامترها جهت

¹ Motion least square

² Thermo elasticity

³ Central finite difference method

⁴ Transformation method

⁵ Carbon nanotube efficiency parameter

⁶ Molecular Dynamic

در این تحلیل، تابع وزن اسپیلان مرتبه دوم و بردار پایه بیان شده در رابطه‌ی (23)، به کار رفته است. فرم برداری دو بعدی رابطه‌ی (30) به صورت رابطه‌ی (31) می‌باشد.

$$u = [u_r, u_z] = \Phi \hat{u} \quad (31)$$

که \hat{u} و Φ به ترتیب بردار جابه‌جایی مجازی و ماتریس توابع شکل حداقل مربعات متوجه می‌باشند و به صورت روابط (32) و (33) می‌باشند.

$$\hat{u} = [(\hat{u}_r)_1, (\hat{u}_z)_1, (\hat{u}_r)_2, (\hat{u}_z)_2, \dots, (\hat{u}_r)_n, (\hat{u}_z)_n]^T \quad (32)$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} \Phi_1 & 0 & \Phi_2 & 0 & \cdots & \Phi_n & 0 \\ 0 & \Phi_1 & 0 & \Phi_2 & \cdots & 0 & \Phi_n \end{bmatrix} \quad (33)$$

با قراردادن رابطه‌ی (31) در رابطه‌ی (21)، بردار کرنش مطابق رابطه‌ی (34) از بردار جابه‌جایی مجازی، استخراج می‌شود.

$$\varepsilon = B \hat{u} \quad (34)$$

که B به صورت رابطه‌ی (35) است.

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial r} & 0 & \frac{\partial \Phi_2}{\partial r} & 0 & \cdots & \frac{\partial \Phi_n}{\partial r} & 0 \\ \frac{\Phi_1}{r} & 0 & \frac{\Phi_2}{r} & 0 & \cdots & \frac{\Phi_n}{r} & 0 \\ 0 & \frac{\partial \Phi_1}{\partial z} & 0 & \frac{\partial \Phi_2}{\partial z} & \cdots & 0 & \frac{\partial \Phi_n}{\partial z} \\ \frac{\partial \Phi_1}{\partial z} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial r} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial z} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial r} & \cdots & \frac{\partial \Phi_n}{\partial z} & \frac{\partial \Phi_n}{\partial r} \end{bmatrix} \quad (35)$$

با جایگذاری روابط (20) و (34) در رابطه‌ی (12) که فرم ضعیف معادله تعادل است، رابطه‌ی (36) بدست می‌آید، که می‌توان آن را به شکل رابطه‌ی (37) نیز نوشت.

$$\left[\int_{\Omega} B^T D B dv \right] \hat{u} = - \left[\int_{\Omega} B^T D(-\varepsilon^T) dv \right] + \int_{\Gamma} \phi^T F ds \quad (36)$$

$$\hat{K} \hat{u} = \hat{F} \quad (37)$$

که \hat{K} ، \hat{u} ، \hat{F} در رابطه‌ی (37) به ترتیب ماتریس سختی و بردارهای نیرو و جابه‌جایی مجازی‌اند و به صورت روابط (38)- (40) بیان می‌شوند. N نیز تعداد گره‌ها در حوزه مسئله است.

$$\hat{K} = \int_{\Omega} B^T D B dv \quad (38)$$

$$\hat{F} = \int_{\Omega} B^T D(\varepsilon^T) dv + \int_{\Gamma} \phi^T F ds \quad (39)$$

$$\hat{u} = [(\hat{u}_r)_1, (\hat{u}_z)_1, (\hat{u}_r)_2, (\hat{u}_z)_2, \dots, (\hat{u}_r)_N, (\hat{u}_z)_N]^T \quad (40)$$

انتگرال‌گیری در روابط (38) و (39) به صورت عددی و با استفاده از روش عددی گوس دو نقطه بر روی سلول‌های سطح مسئله و خطوط مرزی مسئله انجام شده است.

روش بدون المان دارای مزایا و معایبی است. ضرایب شکل پیوسته و همگرایی سریع، دقت بالا در محاسبه تنش، عدم محدودیت کاربرد در تغییر شکل‌های بزرگ و رشد ترک، از مزایایی روش بدون المان نسبت به المان محدود است.

همچنین دشواری اعمال شرایط مرزی اساسی در روش بدون المان عده‌ترين عيب اين روش مي باشد. جهت اعمال شرایط مرزی در روش بدون المان چندين روش وجود دارد که از مهمترین آنها مي توان به روش‌های ضرایب

شوند.

$$\begin{aligned} D_{11} &= \frac{1 - v_{\theta z} v_{z\theta}}{E_\theta E_z \Delta}, & D_{22} &= \frac{1 - v_{rz} v_{zr}}{E_r E_z \Delta} \\ D_{33} &= \frac{1 - v_{r\theta} v_{\theta r}}{E_r E_\theta \Delta}, & D_{44} &= G_{r\theta} \\ D_{12} &= \frac{v_{\theta r} - v_{zr} v_{z\theta}}{E_\theta E_z \Delta}, & D_{23} &= \frac{v_{z\theta} - v_{r\theta} v_{zr}}{E_r E_z \Delta} \\ D_{13} &= \frac{v_{zr} - v_{\theta r} v_{z\theta}}{E_r E_\theta \Delta} \Delta \\ &= \frac{1 - v_{\theta r} v_{r\theta} - v_{\theta z} v_{z\theta} - v_{rz} v_{zr} - 2v_{z\theta} v_{\theta r} v_{rz}}{E_r E_\theta E_z} \end{aligned} \quad (19)$$

که E_c $c = r, \theta, z$ و v_{ij} در رابطه‌ی (19) به ترتیب بیانگر نسبت پواسون و مدول الاستیستیت است.

با جایگذاری رابطه‌ی (15) در قانون هوك، رابطه‌ی (20) به دست می‌آید.

$$\sigma = D(\varepsilon - \varepsilon^T) = D\varepsilon - D\varepsilon^T \quad (20)$$

همچنین مؤلفه‌های کرنش نیز بر طبق رابطه‌ی (21)، از مؤلفه‌های جابه‌جایی استخراج می‌شوند

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r}, \varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r}, \varepsilon_z = \frac{\partial u_z}{\partial z}, \varepsilon_{rz} = \frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \quad (21)$$

4-تحلیل عددی به روش بدون المان

در این تحلیل، میدان جابه‌جایی با استفاده از توابع شکل حداقل مربعات متوجه خطأ، تخمین زده شده است. این تخمین اولین بار توسط لانکاستر و همکاران [23] مورد استفاده قرار گرفت. تخمین میدان جابه‌جایی با استفاده از توابع شکل حداقل مربعات متوجه خطأ، در رابطه‌ی (22) نشان داده شده است.

$$u(X) = \sum_{i=1}^m P_i(X) a_i = P^T(X) a(X) \quad (22)$$

که $P(X)$ بردار پایه است و m اندازه این بردار می‌باشد. دو بردار پایه متداول در مسائل متقارن محوری به صورت روابط (23) و (24) می‌باشند.

$$P(X) = [1 \ r \ z]^T \quad (23)$$

$$P(X) = [1 \ r \ z \ rz \ r^2 \ z^2]^T \quad (24)$$

بردار $(X) a$ در رابطه‌ی (22)، بردار ضرایب مجھول نامیده می‌شود و به طریق مینیمم کردن مقدار خطای وزنی نرمال، محاسبه می‌گردد. مقدار خطای وزنی نرمال مطابق رابطه‌ی (25) محاسبه می‌شود.

$$j = \sum_{i=1}^n w(X - X_i) [P^T(X_i) a(X) - \hat{u}_i]^2 \quad (25)$$

که w, j به ترتیب خطای وزنی نرمال و تابع وزن هستند. n نیز تعداد گره‌های داخل حوزه اثر نقطه $X(r, z)$ است. با مینیمم قرار دادن j ، می‌توان $a(X)$ را از رابطه‌ی (26) محاسبه کرد.

$$a(X) = [M(X)]^{-1} \cdot B(X) \cdot \hat{u} \quad (26)$$

که $B(X)$ به صورت روابط (27) و (28) تعریف می‌شوند.

$$M(X) = \sum_{i=1}^n w(X - X_i) P(X_i) P^T(X_i) \quad (27)$$

$$B(X) = [w(X - X_1) P(X_1), \dots, w(X - X_n) P(X_n)] \quad (28)$$

بردار \hat{u} در رابطه‌ی (26) بردار جابه‌جایی مجازی است.

با قراردادن رابطه‌ی (26) در رابطه‌ی (22)، رابطه‌ی (29) بدست می‌آید.

$$u(X) = \sum \Phi_i \hat{u}_i \quad (29)$$

که Φ_i تابع شکل حداقل مربعات متوجه است و از رابطه‌ی (30) محاسبه می‌شود.

$$\Phi_i = P^T(X) [M(X)]^{-1} w(X - X_i) P(X_i) \quad (30)$$

جدول ۱ خواص ماده پلی متیل متاکریلیت و نانولوله‌کربنی تک‌جداره (10-10)

نانولوله کربنی تک جداره (10-10)	پلی متیل متاکریلیت	خواص
5.6466 × 10 ¹²	2.5 × 10 ⁹	مدول یانگ شعاعی (Pa)
7.0800 × 10 ¹²	2.5 × 10 ⁹	مدول یانگ محوری (Pa)
1.9445 × 10 ¹²	2.5 × 10 ⁹	مدول برشی (Pa)
0.175	0.34	نسبت پواسون
-0.27 × 10 ⁻⁶	60 × 10 ⁻⁶	ضریب انبساط حرارتی محوری (1/K)
-0.2 × 10 ⁻⁶	60 × 10 ⁻⁶	ضریب انبساط حرارتی شعاعی (1/K)
1.64	0.2	ضریب رسانش حرارتی شعاعی (W/m.K)
6600	0.2	ضریب رسانش حرارتی محوری (W/m.K)

مقادیر پارامترهای کارایی نانولوله‌ی کربنی برای نانوکامپوزیت پلیمری پلی‌متاکریلیت تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره (10-10) برای مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی، در جدول ۲، ارائه شده است.

6-اعتبارسنجی نتایج

برای صحه‌گذاری بر نتایج این پژوهش، مسئله مطرح شده توسط درابشه [28]، با روش حاضر، تحلیل و نتایج حاصله با نتایج موجود، مقایسه شده است. شرایط مرزی مسئله تحلیل شده در روابط (49-49) بیان شده است.

$$r = R_i \quad \sigma_r = P \sin(\pi z/H), T = \sin(\pi z/H) + T_\infty \quad (49)$$

$$r = R_o \quad \sigma_r = 0, T = T_\infty, \tau_{rz} = 0, \quad (50)$$

$$h = 0, H \quad u_z = 0, T = T_\infty \quad (51)$$

استوانه از جنس ماده مدرج تابعی سرامیکی ZrO_2 تقویت شده با فلز - Ti 6Al - 4V در نظر گرفته شده که درصد حجمی فلز، در طول شعاع و محور استوانه به طور بیوسته مطابق رابطه (52)، تغییر کرده است. درصد حجمی سرامیک نیز با استفاده از رابطه (53) محاسبه شده است.

$$V_m = \left(\frac{R}{R_o} - 1 \right)^{n_r} \left(\frac{Z}{L} \right)^{n_z} \quad (52)$$

$$V_c + V_m = 1 \quad (53)$$

V_c در روابط (54,53) به ترتیب ضرایب تغییرات نمایی شعاعی و محوری، درصد حجمی فلز و سرامیک می‌باشد. خواص، تابع دما فرض و با استفاده از قانون اختلاط محاسبه شده است. در شکل‌های ۱ و ۲، منحنی‌های تنش شعاعی و محوری نقاط میانی در امتداد محور استوانه، بدست آمده از دو روش بدون المان و المان محدود، با هم مقایسه شده است. همان‌طور که در شکل‌های ۱ و ۲ دیده می‌شود، نتایج حاصل از دو روش دارای تطابق خوبی اند که حاکی از اعتبار روش ارائه شده در این تحلیل است.

جدول ۲ مقایسه مدول یانگ نانوکامپوزیت با زمینه پلی‌متیل‌متاکریلیت تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره (10-10) در 300 K [19].

Table 2 Comparisons of Young's moduli for Polymer/CNT⁶ composites reinforced by (10,10) SWCN at $T = 300\text{K}$ [19].

درصد پایه η_1	پارامتر کارایی η_1	قانون اختلاط $E_{11(\text{GPa})}$	مدل دینامیک			حجمی حجمی
			ننانولوله‌ی کربنی	تعیین یافته	مولکولی	
0.934	0.149	2.2	94.57	2.2	94.8	0.11
0.941	0.150	2.3	120.9	2.3	120.2	0.14
1.381	0.149	3.5	145.08	3.5	145.6	0.17

⁴ Single walled carbon nanotube⁵ Darabseh⁶ Carbon nanotube

لاگرانژ و ضریب پتانسیل¹ و ماتریس تبدیل، اشاره نمود. در این پژوهش، شرایط مرزی اساسی با استفاده از روش تبدیل اعمال شده است. در این روش، ابتدا ماتریس تبدیل که ارتباط بردار جابه‌جای واقعی و بردار جابه‌جای مجازی گره‌ها را فراهم می‌کند، تشکیل می‌گردد. فرم ریاضی این ارتباط به صورت رابطه (41) است.

$$u = T \hat{u} \quad (41)$$

که T ماتریس تبدیل است و به صورت رابطه (42) محاسبه می‌شود.

$$T = \begin{bmatrix} \phi_1(x_1) & 0 & \dots & \phi_N(x_1) & 0 \\ 0 & \phi_1(x_1) & \dots & 0 & \phi_N(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \phi_1(x_N) & 0 & \dots & \phi_N(x_N) & 0 \\ 0 & \phi_1(x_N) & \dots & 0 & \phi_N(x_N) \end{bmatrix} \quad (42)$$

با قرار دادن رابطه (41) در روابط (38,39)، روابط (44,43) به دست می‌آیند. سپس شرایط مرزی اساسی، همانند روش اجزا محدود در روابط (43) و (44) اعمال شده است.

$$K = T^{-1} \hat{R} T^{-1} \quad (43)$$

$$F = T^{-1} \hat{F} \quad (44)$$

۵- حل معادلات حرارت و محاسبه توزیع دمایی
معادله حرارت در حالت پایدار² در مسائل متقابل محوری به صورت رابطه (45) می‌باشد.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k(r, T) r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k(r, T) \frac{\partial T}{\partial z} \right) = 0 \quad (45)$$

که T و k به ترتیب بیانگر دما و ضریب انتقال رسانش است. در تحلیل حاضر، معادله حرارت با استفاده از روش عددی تفاضل محدود حل شده است. با توجه به وابستگی دمایی ضریب رسانش حرارت در رابطه (45) باید از روش تکرار مراحل و اصلاح ضریب رسانش، استفاده نمود.

6-بحث و نتایج عددی

در تحلیل حاضر، استوانه نانوکامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره که تحت بار حرارتی پایدار قرار دارد، تحلیل شده است. فرض شده که این استوانه در سطح درونی در معرض بار حرارتی پایدار بوده که موجب ایجاد شرایط دمایی مزدی پایدار، گردیده است. شرایط مرزی نیرویی و دمایی، در روابط (48-46) ارائه شده است.

$$r = R_i \quad \sigma_r = 0, T = 150^\circ C \quad (46)$$

$$r = R_o \quad \sigma_r = 0, T = 30^\circ C \quad (47)$$

$$z = 0, H \quad u_i = 0 \quad i = r, \theta, z, T = 30^\circ \quad (48)$$

زمینه نانوکامپوزیت، از جنس ماده ایزوتروپیک پلی‌متیل‌متاکریلیت³ در نظر گرفته شده که توسط نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره (10-10) تقویت گردیده است نانولوله‌ی کربنی ماده‌ای غیر ایزوتروپیک است که خواص آن به دما و سایز و نوع ساختارش، وابسته است. در جدول ۱، خواص مکانیکی و حرارتی پلی‌متیل‌متاکریلیت و نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره (10-10) لیست شده است [27-24,19]. در این تحلیل، خواص مکانیکی و حرارتی ماده پلیمری و نانولوله‌کربنی تک‌جداره، مستقل از دما فرض شده است.

¹ Asymptotic modeling theorems² Steady state³ Poly methyl methacrylate

در این قسمت به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف همانند مقدار درصد حجمی و الگوی مدرج توزیع نانولوله‌کربنی و پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به شعاع داخلی، بر مؤلفه‌های تنش، پرداخته شده است. در این تحلیل به جز در قسمتی که به بررسی نسبت هندسی ارتفاع به شعاع داخلی پرداخته می‌شود در کلیه بخش‌ها ارتفاع، شعاع داخلی و خارجی به ترتیب برابر ۱، ۱.۵ و ۱.۵ متر، در نظر گرفته شده است. در بخشی که به بررسی تأثیر نسبت هندسی پرداخته می‌شود نیز، ابعاد برابر قبل و فقط ارتفاع متغیر در نظر گرفته شده است. در اشکال ۴ و ۵، منحنی مقادیر مدول الاستیسیته شعاعی و محوری در نقاط با ارتفاع میانی و فواصل شعاعی مختلف استوانه‌ی نانوکامپوزیتی مدرج با الگوهای مختلف توزیع مدرج نشان داده است. همان‌طور که در اشکال ۴-۵ دیده می‌شود، مقادیر مدول الاستیسیته شعاعی و محوری، با میزان درصد حجمی محلی نانولوله‌کربنی، رابطه مستقیم دارد و افزایش درصد حجمی محلی نانولوله‌کربنی موجب افزایش مدول الاستیسیته محوری و شعاعی نانوکامپوزیت می‌گردد. در شکل ۶، توزیع دمایی استوانه نانوکامپوزیتی مدرج با الگوی توزیع یکنواخت و ۱۲٪ حجمی نانولوله‌کربنی، ارائه گردیده است. تأثیر مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌کربنی بر مؤلفه‌های تنش نقاط با




Fig. 4 The variation of radial elasticity module in radial direction, located at middle height, of CNTRC cylinder for the different FG type of CNT distribution

شکل ۴ تغییر مدول الاستیسیته شعاعی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌کربنی برای الگوهای مختلف توزیع نانولوله‌کربنی





Fig. 5 The variation of axial elasticity module in radial direction, located at middle height, of CNTRC cylinder for the different FG type of CNT distribution

شکل ۵ تغییر مدول الاستیسیته محوری در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌کربنی برای الگوهای مختلف توزیع نانولوله‌کربنی


6-2- بررسی همگرایی پاسخ

با افزایش تعداد گره‌ها در محدوده مسئله، گره‌های بیشتری در حوزه اثر هر نقطه قرار می‌گیرند و توابع شکل دقیق‌تری بدست می‌آیند که موجب افزایش دقیق محاسبات می‌شود. بدینهی است که افزودن تعداد گره‌ها باعث افزایش حجم محاسبات نیز می‌گردد. بنابراین، روند افزایش تعداد گره‌ها تا همگرایی نتایج ادامه پیدا می‌کند. در شکل ۳ تأثیر افزایش گره‌ها بر مقدار تنش شعاعی در استوانه‌ای با ابعاد دلخواه، در شعاع و ارتفاع میانی، نشان داده شده است.


6-3- تأثیر پارامترهای مختلف بر مؤلفه‌های تنش



شکل ۱ توزیع تنش شعاعی در راستای محور استوانه مدرج تابعی در شعاع میانی



شکل ۲ توزیع تنش محوری در راستای محور استوانه مدرج تابعی در شعاع میانی



شکل ۳ همگرایی مقادیر تنش شعاعی برای شبکه‌بندی گره‌ای متفاوت

شعاعی مختلف، نشان داده شده است. با توجه به شکل‌های 18-15 می‌توان گفت که افزایش این پارامتر، موجب افزایش تنش شعاعی، محیطی و فون میزس و کاهش تنش محوری شده است.




Fig. 8 The variation of hoop stress in radial direction, located at middle height, of CNTRC cylinder for the different values of CNT volume fraction

شکل 8 تغییر تنش محیطی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی، با مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی




Fig. 9 The variation of axial stress in radial direction, located at middle height, of CNTRC cylinder for the different values of CNT volume fraction

شکل 9 تغییر تنش محیطی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی، با مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی




Fig. 10 The variation of axial stress in radial direction, located at middle height, of CNTRC cylinder for the different values of CNT volume fraction

شکل 10 تغییر تنش فون میزس در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی، با مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی

ارتفاع میانی و مقادیر شعاعی مختلف در استوانه نانوکامپوزیتی با توزیع یکنواخت نانولوله‌ی کربنی، در شکل‌های 10-7 بررسی شده است. همان‌طور که در شکل‌های 7 و 8 دیده می‌شود، بیشترین و کمترین تنش شعاعی و محیطی در مقادیر حجمی 12% و 17% نانولوله‌ی کربنی روی می‌دهد. برطبق اشکال 9 و 10 می‌توان گفت که افزایش درصد حجمی موجب افزایش تنش محوری و فون میزس می‌شود. در شکل‌های 13-11 منحنی مقادیر مؤلفه‌های تنش در نقاط با ارتفاع میانی و مقادیر شعاعی مختلف در استوانه‌های نانوکامپوزیتی با 12% حجمی نانولوله‌ی کربنی، برای سه الگوی مدرج تابعی و یک الگوی یکنواخت توزیع نانولوله‌های کربنی نشان شده است. با دقت در شکل‌های 14-11 می‌توان گفت، بیشترین میزان مؤلفه‌های تنش متعلق به الگوی دوم است و مقادیر تنش در دیگر الگوهای به هم نزدیک می‌باشند. شکستگی موجود در نمودارهای الگوی سوم را می‌توان با توجه به شکستگی منحنی خواص این الگو در شکل 8 و 9 توجیه کرد. در انتها نیز به بررسی تأثیر پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به شعاع داخلی و خارجی ثابت و ارتفاع استوانه متغیر در نظر گرفته شده است. همچنین توزیع و میزان نانولوله‌ی کربنی به صورت الگوی یکنواخت و 12% حجمی فرض شده است. در شکل‌های 15-18 تأثیر این پارامتر هندسی بر مؤلفه‌های تنش در نقاط با ارتفاع میانی و مقادیر




Fig. 6 Thermal distribution of functionally graded hollow cylinder reinforced by carbon Nanotube

شکل 6 توزیع دمایی در استوانه توخالی نانوکامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی






Fig. 7 The variation of radial stress in radial direction, located at middle height, of CNTRC cylinder for the different values of CNT volume fraction


شکل 7 تغییر تنش شعاعی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی، با مقادیر مختلف درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی




شکل ۱۴ تغییر تنش فون میزس در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانو-کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای الگوهای متفاوت توزیع مدرج تابعی نانولوله‌ی کربنی




شکل ۱۱ تغییر تنش شعاعی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانو-کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای الگوهای متفاوت توزیع مدرج تابعی نانولوله‌ی کربنی




شکل ۱۵ تغییر تنش شعاعی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانو-کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای مقادیر متفاوت پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به شعاع داخلی



شکل ۱۲ تغییر تنش محیطی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانو-کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای الگوهای متفاوت توزیع مدرج تابعی نانولوله‌ی کربنی



شکل ۱۶ تغییر تنش محیطی در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانو-کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای مقادیر متفاوت پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به شعاع داخلی




شکل ۱۳ تغییر تنش محوری در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه‌ی نانو-کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای الگوهای متفاوت توزیع مدرج تابعی نانولوله‌ی کربنی

- افزایش پارامتر هندسی نسبت ارتفاع به شعاع داخلی، موجب افزایش تنش‌های شعاعی، محیطی و فون میزس می‌گردد.
- افزایش پارامتر هندسی، نسبت ارتفاع به شعاع داخلی، موجب کاهش تنش محوری می‌گردد.


8-مراجع

- [1] F. H. Gojny, M. H. G. Wichmann, B. Fiedler, K. Schulte, Influence of different carbon Nanotubes on the mechanical properties of epoxy matrix composites—a comparative study, *Composite Science Technology*, Vol. 65, No. 20, pp. 2300–2313, 2005.
- [2] J. D. Fidelus, E. Wiesel, F. H. Gojny, K. Schulte, H. D. Wagner, Thermo mechanical properties of randomly oriented carbon/epoxy Nano composites, *Composite Part A*, Vol. 36, No. 11, pp. 1555–1561, 2005.
- [3] H. S. Shen, Nonlinear bending of functionally graded carbon Nano tube reinforced composite plates in thermal environments, *Composite Structures*, Vol. 91, No. 1, pp. 9–19, 2009.
- [4] P. Zhu, Z. X. Lei, K. M. Liew, Static and free vibration analyses of carbon Nano tube reinforced composite plates using finite element method with first order shear deformation plate theory, *Composite Structure*, Vol. 94, No. 4, pp. 1450–1460, 2012.
- [5] Z. X. Lei, K. M. Liew, J. L. Yu, Buckling analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates using the element-free kp-ritz method, *Composite Structures*, Vol. 98, No. 1, pp. 160–168, 2013.
- [6] S. J. Mehrabadi, B. S. Aragh, V. Khoshkhahesh, A. Taherpour, Mechanical buckling of Nano composite rectangular plate reinforced by aligned and straight single walled carbon Nano tubes, *Composites Part B*, Vol. 43, No. 4, pp. 2031–2040, 2012.
- [7] J. E. Jam, Y. Kiani, Low velocity impact response of functionally graded carbon Nanotube reinforced composite beams in thermal environment, *Composite Structures*, Vol. 132, No. 1, pp. 35–43, 2015.
- [8] H. S. Shen, C. L. Zhang, Thermal buckling and post buckling behavior of functionally graded carbon Nanotube reinforced composite plates, *Material Design*, Vol. 31, No. 7, pp. 3403–3411, 2010.
- [9] H. S. Shen, Z. H. Zhu, Buckling and post buckling behavior of functionally graded carbon Nanotube reinforced composite plates in thermal environments, *CMC-Computer Material and Continua*, Vol. 18, No. 2, pp. 155–182, 2010.
- [10] R. Moradi Dastjerdi, G. Payganeh, H. Malek Mohammadi, Free vibration analyses of functionally graded CNT reinforced Nano composite Sandwich plates resting on elastic foundation, *Solid Mechanics*, Vol. 7, No. 2, pp. 158–172, 2015.
- [11] L. L. Ke, J. Yang, S. Kitipornchai, Nonlinear free vibration of functionally graded carbon Nanotube reinforced composite beams, *Composite Structure*, Vol. 92, No. 3, pp. 676–683, 2010.
- [12] M. H. Yas, N. Samadi, Free vibrations and buckling analysis of Carbon Nano tube reinforced composite Timoshenko beams on elastic foundation, *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, Vol. 98, No. 1, pp. 119–128, 2012.
- [13] M. H. Yas, M. Heshmati, Dynamic analysis of functionally graded Nano composite beams reinforced by randomly oriented carbon nanotube under the action of moving load, *Applied Mathematical Modeling*, Vol. 36, No. 4, pp. 1371–1394, 2012.
- [14] M. H. Yas, A. Pourasghar, S. Kamarian, M. Heshmatian, Three-dimensional free vibration analysis of functionally graded Nano composite cylindrical panels reinforced by carbon nanotube, *Material Design*, Vol. 49, No. 1, pp. 583–590, 2013.
- [15] H. S. Shen, Y. Xiang, Nonlinear vibration of nanotube reinforced composite cylindrical shell in thermal environments, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 213–216, No. 1, pp. 196–205, 2012.
- [16] S. Shen, Y. Xiang, Nonlinear vibration of Nano tube reinforced composite cylindrical panels resting on elastic foundations in thermal environments, *Composite Structures*, Vol. 111, No. 1, pp. 291–300, 2014.
- [17] R. Ansari, J. Torabi, Free vibration analysis of FG-CNTRC cylindrical shells surrounded by elastic foundation subjected to thermal loading, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 3, pp. 271–282, 2015. (in Persian) (فارسی)



شکل 17 تغییر تنش محوری در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای مقادیر متفاوت پارامتر هندسی نسبت

ارتفاع به شعاع داخلی



شکل 18 تغییر تنش فون میزس در راستای شعاعی، در ارتفاع میانی استوانه نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی برای مقادیر متفاوت پارامتر هندسی نسبت

ارتفاع به شعاع داخلی

7-نتیجه‌گیری

در این مقاله تحلیل ترمومکانیکی استوانه‌های توخالی، از جنس مواد مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی تک‌جداره که در سطح داخلي در معرض بار حرارتی پایدار است، به روش بدون المان با استفاده از تقریب حداقل مربعات متحرک خطأ، انجام شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، اصول زیر استنباط می‌شود:

- روش بدون المان دارای تطابق خوبی با روش المان محدود می‌باشد.
- افزایش درصد حجمی محلی نانولوله‌ی کربنی، موجب افزایش مدول الاستیسیته محوری و شعاعی می‌گردد.
- با کاهش میزان درصد حجمی نانولوله‌ی کربنی، تنش محوری و فون میزس در استوانه نانوکامپوزیتی کاهش می‌باشد.
- تنش شعاعی و محیطی در استوانه نانوکامپوزیتی با 17% حجمی نانولوله‌ی کربنی بیشتر از درصدهای حجمی دیگر می‌باشد.
- کمترین تنش حرارتی در استوانه نانوکامپوزیتی با 12% نانولوله‌ی کربنی ایجاد می‌شود.
- تنش حرارتی ایجاد شده در الگوی مدرج تابعی دوم، بسیار بیشتر از الگوهای دیگر است و در دیگر الگوهای دارای تفاوت چندانی نیستند.

- forced cylindrical panels, *Mechanical Sciences*, Vol. 52, No. 8, pp. 1047–1063, 2010.
- [23] P. Lancaster, K. Salkauskas, Surface generated by moving least squares methods, *Math Comput*, Vol. 37, No. 155, pp. 141-58, 1981.
- [24] H. Jiang, B. Liu, Y. Huang, Thermal expansion of single walled carbon Nanotubes, *Journal of Engineering Materials and Technology*, Vol. 126, No. 3, pp. 265-270, 2004.
- [25] S. Berber, Y. Kyun Kwon, D. Tom anek, Unusually high thermal conductivity of carbon Nanotubes, *Physical Review Letters*, Vol. 84, No. 20, pp. 4613-16, 2000.
- [26] M. Koleva, Poly methyl methacrylate, *Injection Moulding Material*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-5, 2014.
- [27] S. Sinha, S. Barjami, G. Iannacchione, A. Schwab, G. Muench, Off axis thermal properties of carbon Nanotube films, *Journal of Nanoparticle Research*, Vol. 7, No. 6, PP. 651–657, 2005.
- [28] T. Darabseh, B. Alshaer, Thermo elastic analysis of 2D FGM hollow circular cylinder with finite length by finite element method. *International Journal Computer Applications in Technology*, Vol. 46, No. 2, pp. 175-178, 2013.
- [18] R. Moradi Dastjerdi, M. Foroutan, A. Pourasghar, R. Sotoudeh Bahreini, Static analysis of functionally graded Carbon Nano tube reinforced composite cylinders by a mesh free method, *Reinforced Plastics and Composites*, Vol. 32, No. 9, pp. 593-601, 2013.
- [19] R. Moradi Dastjerdi, M. Foroutan, A. Pourasghar, Dynamic analysis of functionally graded Nano composite cylinders reinforced by Carbon Nano tube by a mesh free method, *Materials and Design*, Vol. 44, No. 1, pp. 256–266, 2013.
- [20] R. Moradi Dastjerdi, A. Pourasghar, M. Foroutan, The effects of carbon Nano tube orientation and aggregation on vibrational behavior of functionally graded Nano composite cylinders by a mesh free method, *Acta Mechanica*. Vol. 224, No. 11, pp. 2817–2832, 2013.
- [21] A. R. Ghasemi, M. M. Mohamadi, M. Moradi, Investigation of mechanical and thermal properties of polymer composite reinforced by multi walled carbon Nanotube for reduction of residual stress, *Iranian Journal of polymer science and technology*, Vol. 27, NO. 3, pp. 213-230, 2014. (in Persian) (فارسی)
- [22] B. Sobhani Aragh n, M. H. Yas, Three dimensional analysis of thermal stresses in four parameter continuous grading fiber rein