

طراحی بهینه چند مرحله‌ای مخازن تحت فشار مرکب

صادق رحمتی^۱، علی خانی^۲

۱- استادیار عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی

۲- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، طراحی بهینه یک مخزن تحت فشار مرکب را در چند سطح بررسی شده است. متغیرهای طراحی مخزن کامپوزیتی شامل شکل کلگی، زاویه پیچش، ضخامت لایه‌ها، تعداد لایه‌ها و ترتیب چیدمان می‌شود. پارامتری با نام "ضریب شکل اصلاح شده" به عنوان تابع هدف معرفی شده است. این پارامتر اثرات فشار و حجم داخلی، وزن مخزن، و خصوصیات ماده کامپوزیت را در نظر می‌گیرد. الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم ژنتیک و تحلیل اجزاء محدود را جهت بهینه سازی پارامترهای طراحی به کار می‌برد. به عنوان چند مثال، این روند بر اشكال کلگی ژودزیک و بیضوی اعمال شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای شرایط مخزن داده شده، شکل کلگی ژودزیک با زاویه پیچش مارپیچ^۹ درجه، عملکرد بهتری دارد.

واژه‌های کلیدی

مخزن الیاف پیچی شده- بهینه سازی- الگوریتم ژنتیک- روش چند سطحی- ترتیب چیدمان- ضریب شکل- ژودزیک.

۱- مقدمه

آدلی و همکاران [۲] یک الگوریتم طراحی بهینه برای مخازن تحت فشار استوانه‌ای چندلایه متقارن پیشنهاد کردند. کریکانو [۳] و جانکی و همکاران [۴] یک رهیافت تحلیلی برای بهینه سازی برای مخازن کامپوزیتی تحت فشار تحت قیود سفتی و استحکام ارائه دادند. کارهای گزارش شده به طور عمده بر پایه تحلیل ساده یا روشهای تجربی هستند و اثرات شکل کلگی در نظر گرفته نشده است.

طراحی بهینه پروفیل کلگی برای مخازن تحت فشار موضوع تحقیقات بسیاری بوده است [۵-۸]. هاف دیتر [۵] تحلیل شبکه‌ای و ارتوتروپ را برای حل مسائل طراحی کلگی به کار برد. جتنی و همکاران [۶] تئوری صفحه ارتوتروپ را برای طراحی کلگی مخازن تحت فشار کامپوزیتی پلیمری به کار برد. لین و هوانگ [۷] پارامتری با نام ضریب کارایی را جهت ارزیابی بازده سازه‌ای کلگی مخازن به کار بردند. آنها یک روش طراحی کلگی بهینه را بر اساس معیار شکست تسای- هیل و تئوری صفحه ارتوتروپ معرفی نمودند.

مخازن تحت فشار بالا به صورت گسترده‌ای در کاربردهای تجاری و هواپضا و نیز وسایل نقلیه به کار می‌روند. مخازن الیاف پیچی شده، که از روش ساخت الیاف پیچی برای ایجاد قطعات پلاستیک تقویت شده سبک و با استحکام بالا بهره می‌برد، نوع مهمی از مخازن تحت فشار است. مخازن تحت فشار به طور معمول شامل دو بخش جداگانه است: بخش استوانه‌ای و کلگی‌ها. کلگی‌ها معمولاً مهمنترین بخش در طراحی مخزن هستند. پارامترهای مطلوب در طراحی یک شکل کلگی خوب فشار ترکیدن و حجم داخلی بالاتر و وزن کمتر است.

تاکنون کارهای متعددی در زمینه بهینه سازی پارامترهای طراحی مخازن تحت فشار الیاف پیچی شده انجام شده است. فوکانگا و چو [۱] یک روش بهینه سازی چند لایه‌ای برای مخازن تحت فشار استوانه‌ای الیاف پیچی شده تحت قیود استحکام و سفتی ارائه دادند.

شده است. مسیر الیاف شبه-ژئوژیک برای سازه های الیاف پیچی شده عمومی به صورت زیر تعریف شده است:

$$\frac{d\alpha}{dz} = \frac{\lambda(A^2 \sin^2 \alpha - \rho \rho'' \cos^2 \alpha) - \rho' A^2 \sin \alpha}{\rho A^2 \cos \alpha} \quad (1)$$

$$A = 1 + \rho^2 \quad \text{که}$$

رابطه (۱) بر روی یک سطح اختیاری تعریف شده است که α , z , ρ , θ , λ به ترتیب زاویه پیچش، پارامترهای مختصات محوری، محیطی و شعاعی، و میزان تمایل به لغزش بین الیاف و مندلر هستند. با قرار دادن میزان تمایل به لغزش برابر صفر در معادله (۱)، معادله مسیر ژئوژیک به دست می آید:

$$\rho \sin \alpha = \text{cte} \quad (2)$$

مسیر ژئوژیک کوتاهترین مسیر بین دو نقطه روی یک سطح است. بنابراین، مسیر الیاف ژئوژیک نوع خاصی از مسیر شبه-ژئوژیک است که در آن میزان لغزش برابر صفر است. در ادبیات، این نوع پیچش پیچش به روش یکسان بودن کشش نامیده می شود.

برای بدست آوردن زاویه پیچش در هر نقطه، داریم:

$$\rho \sin \alpha = \rho_0 \sin \alpha_0 = \rho_{b1} \sin 90 = \rho_{b2} \sin 90 \quad (3)$$

که α_0 و ρ_0 به ترتیب زاویه پیچش و شعاع مخزن در قسمت استوانه ای است. همچنین ρ_{b1} و ρ_{b2} به ترتیب نشانگر دو شعاع دهنده کلگی چپ و راست هستند. بنابراین برای پیچش ژئوژیک، دو کلگی باقیمانده کاملاً مشابهی داشته باشند. زمانی که دو دهنده مشابه نیستند، مسیر شبهه ژئوژیک به کار می رود. این مطالعه به مخازن متقارن محدود می شود و بنابراین الگوی پیچش ژئوژیک به کار می رود. ضخامت لایه های مارپیچ در هر نقطه از کلگی با رابطه زیر به دست آمده است:

$$t = \frac{\rho_0 \cos \alpha_0}{\rho \cos \alpha} t_0 \quad (4)$$

که در آن t و t_0 به ترتیب ضخامت لایه های مارپیچ روی هر نقطه کلگی و روی استوانه هستند.


لینگ و همکاران [۸] طراحی بهینه پروفیل کلگی مخازن تحت فشار الیاف پیچی شده را در معرض محدودیتهای هندسی، شرایط پیچش و معیار شکست تسای- وو بررسی نمودند. آنها روش مسیر امکان پذیر را برای بیشینه نمودن ضربی شکل مورد استفاده قرار دادند. در کار حاضر بهینه سازی شکل کلگی و ترتیب چیدمان با هم و در دو سطح متواالی صورت می گیرد. به علاوه آنکه کار حاضر به انتخاب در میان اشکال کلگی شناخته شده می پردازد و نه به بهینه سازی.

در این مقاله، یک روش چند سطحی جهت بهینه سازی مخازن تحت فشار کامپوزیتی با آستر غیر فلزی معرفی شده است. روش چند سطحی یک روش قدرتمند برای مسائلی است که تعدد متغیرهای طراحی در آن نسبتاً زیاد است. مزیت در آنست که با کاهش تعداد متغیرهای طراحی در هر سطح، همگرایی در الگوریتم ژنتیک سریعتر رخ می دهد. روش چند سطحی به ندرت برای بهینه سازی سازه های پیچیده مانند مخازن الیاف پیچی شده گزارش شده است. به عنوان چند مثال، روش مذکور بر مخازن کامپوزیتی با کلگی های ژئوژیک و پیضوی اعمال شده است. با وجود این، روش مذکور قبل اعمال بر هر مخزن متقارن با هر نوع شکل کلگی است. این روش بر اساس معیار شکست تسای- وو و مسئله بیشینه سازی ضربی شکل ضربی شکل اصلاح شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. این مطالعه به مخازن کامپوزیتی متقارن با دو کلگی و شعاعهای دهنده یکسان محدود شده است. رابطه بین فشار داخلی و معیار شکست تسای- وو از طریق تحلیل اجزاء محدود مدل شده است و شرایط ژئوژیک برای پیشگیری از لغزش الیاف اعمال شده است.

۲- الگوی پیچش

طراحی مخزن الیاف پیچی شده شامل طراحی شکل مندلر و محاسبه مسیر لیاف می گردد. به طور معمول، شکل مندلر با نیازمندی های طراحی نظری فشار و حجم داخلی و امکان پذیری تولید تعیین می شود. یافتن الگوهای پیچش ممکن بر روی یک سطح اختیاری یک از نخستین الزامات برای معرفی روش بهینه سازی مخازن کامپوزیتی است. از آنجایی که دقت تحلیل اجزاء محدود به طور مستقیم با اطلاعات پیچش وابسته است، نیاز به آن است که الگوی پیچش به صورت واقعی مدل شود. در این مقاله، روش مسیر ژئوژیک پیشنهاد شده است، که در آن تمایل به لغزش بین الیاف و مندلر در نظر گرفته

دارد (شکل ۲). هندسه کلگی به وسیله زاویه پیچش الیاف نیز از طریق تغییر قطر دهنده متأثر می‌شود.



شکل (۲): انواع اشکال کلگی بیضوی

۴- مدل اجزاء محدود

روش اجزاء محدود برای تحلیل مدل سه بعدی مخزن به کار رفته است. تمرکز تنش در محل اتصال استوانه و کلگی به خاطر تغییر ناگهانی انحنای در این ناحیه بالاست. به این دلیل، المانهای پوسته در این ناحیه در مقایسه با سایر مکانها کوچکتر مدل شده است. علاوه بر این، از آنجایی که سازه متقارن است، تنها نیمی از مخزن مدل شده است.

معیارهای شکست متعددی برای پیش‌بینی شکست در مواد مرکب وجود دارد. در معیار تنش و کرنش بیشینه، اثرات متقارن بین مؤلفه‌های تنش و کرنش متفاوت در نظر گرفته نشده است. در معیار تسانی-هیل، تفاوت بین مؤلفه‌های کششی و فشاری استحکام قابل تشخیص نیست. در معیار تسانی-وو این دو مشکل حل شده است. در این مقاله از معیار تسانی-وو سه بعدی استفاده شده است که به صورت زیر تعریف شده است:

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ و σ_c به ترتیب معیار تسانی-وو سه بعدی، تنشهای اعمالی، استحکام تنشی و استحکام فشاری هستند. C_{xy}, C_{xz} و C_{yz} ضرایب کوپلینگ در تئوری تسانی-وو هستند که همگی برابر ۱ انتخاب شده‌اند. اندیشهای x, y و z به ترتیب جهت الیاف و جهت عمود بر آن در داخل و خارج از صفحه المان را نشان می‌دهد. جزئیات مشخصات مکانیکی ماده کامپوزیت کربن-اپوکسی به کار رفته در این تحقیق در جدول ۱ نشان داده شده است. چگالی جرمی ماده کامپوزیت برابر 1565 kg/m^3 است.

۳- انواع اشکال کلگی


شکل کلگی اثرات معینی بر روی حجم داخلی، وزن و فشار ترکیدن مخزن دارد. حجم داخلی مخزن به وسیله حجم داخلی استوانه و دو کلگی مشخص می‌شود. سطح خارجی مخزن بر روی وزن کلی سازه الیاف پیچی شده تأثیر می‌گذارد. هندسه کلگی مخزن نیز بر روی فشار ترکیدن و مقدار معیار شکست تأثیر می‌گذارد.

اشکال کلگی ژئودزیک

با کاربرد همزمان تئوری شبکه ای و معادله (۳)، شکل کلگی ژئودزیک را می‌توان به دست آورد [۱۰]. مختصات نقاط تشکیل دهنده $P(\rho)$ با انتگرال‌گیری عددی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$z = -\rho_0 \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\cos \alpha_0 t^3}{\sqrt{(1-t^2)[\cos^2 \alpha_0 t^2(1+t^2) - \sin^2 \alpha]}} dt \quad (5)$$

در این مقاله، انتگرال معادله (۵) با استفاده از مقادیر پارامترهای ρ_0 و α_0 که به قسمت استوانه ای مربوط می‌شوند، محاسبه می‌گردد. بنابراین برای مقادیر متفاوت فاصله شعاعی، مقادیر مختلفی برای فاصله طولی به دست می‌آید و به این ترتیب شکل کلگی تعریف می‌شود. مقادیر زاویه پیچش (α) برای فواصل طولی متفاوت از محور مرکزی ρ با استفاده از معادله (۴) به دست می‌آید. شکل ۱ انواع اشکال کلگی ژئودزیک و رابطه آنها با مقدار زاویه پیچش در بخش استوانه ای α_0 را نشان می‌دهد.



شکل (۱): انواع اشکال کلگی ژئودزیک با زوایای پیچش مختلف

اشکال کلگی بیضوی

اشکال کلگی بیضوی بر اساس نسبت منظری (۶) که نسبت قطر بیضی در راستای محور مرکزی مخزن به قطر عمود بر آن است، وجود

ضخامت تمام لایه ها به خاطر طبیعت پیوسته فرآیند الیاف پیچی برابر ۱ میلیمتر انتخاب شده است. روند بهینه سازی برای مخازن تحت فشار کامپوزیتی به دو سطح تقسیم شده است: ۱. انتخاب شکل کلگی و زاویه پیچش و ۲. بهینه سازی وزن چند لایه.

در نخستین سطح، اشکال شناخته شده با زوایای پیچش مختلف بر اساس بیشینه تابع هدف با هم مقایسه می شوند. در این سطح، روند برای یک ترتیب چیدمان و تعداد لایه های مشخصی که ممکن است بهینه نباشد، انجام می شود. در سطح دوم، ترتیب چیدمان و تعداد لایه هایی بهینه انتخاب می شوند. این روند دو سطحی تا جایی ادامه می یابد که بهبود محسوسی در تابع هدف مشاهده نشود. دیاگرام شماتیک روش بهینه سازی چند سطحی برای اشکال کلگی متفاوت در شکل ۵ نشان داده شده است.

روند بهینه سازی چند سطحی برای کاهش تعداد تحلیلهای اجزاء محدود مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه اشکال کلگی بیضوی ممکن زیادی برای زوایای پیچش و نسبتهاي هندسي متفاوت وجود دارند. به عنوان مثال، اگر 10° نسبت هندسي متفاوت بین $0/2$ تا $2/10$ زاویه پیچش مختلف بین 5° تا 50° درجه برای کلگی های بیضوی در نظر بگیریم، 100° مورد متفاوت وجود خواهد داشت. با استفاده از روش چند سطحی تنها یک حالت انتخاب و الگوريتم ژنتيک بر آن موراد اعمال می شود.

انتخاب شکل کلگی و زاویه پیچش

معيار شکست تسای - وو اثرات فشار داخلی، مشخصات مخزن و ويژگیهای ماده را به حساب می آورد. بنابر اين عبارات فشار و استحکام در تابع هدف را می توان به وسیله معيار شکست تسای - وو جايگزین نمود. بنابر اين فاكتور جديده با نام ضريب شکل اصلاح شده به صورت زير تعریف شده است:

علاوه بر اين با اعمال اين فاكتور ارزيايی، هيج نيازی به اعمال قيد نیست. معيار شکست تسای - وو مزايای متعددی نسبت به ديگر معيارها دارد. در روش دو سطحی مذکور، ضريب شکل اصلاح شده برای اشکال کلگی و زوایای پیچش متفاوت مقایسه شده است.


بهینه سازی وزن چند لایه با استفاده از الگوريتم ژنتيک

روند برای بهینه سازی تعداد لایه ها و ترتیب چیدمان با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر روی شکل کلگی و زاویه پیچش معني اعمال شده است. الگوريتم بهینه سازی چند لایه برای یافتن ترتیب چیدمان و

جدول (۱): مشخصات مکانیکی ماده کامپوزیت
(استحکامها به MPa و ضرباب الاستیک به GPa هستند).

E_{xx}	۱۱۰/۳	σ_{xt}^f	۱۹۱۸
E_{yy}	۱۵/۲	σ_{xc}^f	۱۵۶۹
E_{zz}	۸/۹۷	σ_{yt}^f	۲۴۷
G_{xy}	۴/۹	σ_{yc}^f	۱۲۴۵
G_{xz}	۴/۹	σ_{zt}^f	۲۴۷
G_{yz}	۳/۲۸	σ_{zc}^f	۱۲۴۵
V_{xy}	۰/۲۵	σ_{xy}	۶۸/۹
V_{xz}	۰/۲۵	σ_{yz}	۳۴/۵
V_{yz}	۰/۳۶۵	σ_{xz}	۳۴/۵


قطر خارجي قسمت استوانه ای 330 ميليمتر و طول آن برابر 650 ميليمتر است (شکل ۳). مخزنتعريف شده يك مخزن گاز طبيعی با آستر غير فلزی است. فشار کاري، فشار تست و فشار ترکيدن بر اساس استاندارد ISO1439 به ترتیب برابر 200 ، 300 و 470 بار است. در مدل اجزاء محدود، يك فشار يکنواخت 470 بار اعمال شده است. نتایج تحلیل اجزاء محدود در مقابل فاصله طولی روی يال مخزن از مقطع میانی مخزن نشان داده شده است.



شکل (۳): ابعاد مخزن (به ميليمتر) زمانی که زاویه پیچش مارپیچ در قسمت استوانه ای برابر $\pm 9^{\circ}$ باشد (بالا)
فاصله طولی (s) (پایین)

۵- روش بهینه سازی چند سطحی

متغيرهای طراحی شامل شکل کلگی، زاویه لایه های مارپیچ (a)، ضخامت لایه ها (t)، تعداد لایه ها (NL) و ترتیب چیدمان است.



شکل (۴): دیاگرام شماتیک روند بهینه سازی دو سطحی برای مخازن کامپوزیتی

متغیرهای طراحی در بهینه سازی ترتیب چیدمان (زاویه پیچش الیاف) پیوسته نیستند. به عنوان مثال، اگر زاویه پیچش مارپیچ $90^\circ \pm 9^\circ$ باشد و کلگی ژئودزیک بر اساس این زاویه اعمال شود، ترتیب زوایا به $+90^\circ$ و -90° محدود می‌شود. برای اعمال این گستگی و جلوگیری از انتخاب زوایای دیگر، ترتیب چیدمان زاویه لایه ها به صورت یک مجموعه دودویی کدبندی می‌شود. هر دو رقم این مجموعه دودویی به عنوان یک زاویه نشان داده شده است. بر اساس تعریف ما، ترکیبات متفاوت صفر و یک به صورت زیر ترجمه می‌شوند:

$$[0,0] = 90, [1,0] = -90, [0,1] = 9, [1,1] = -9$$

برنامه الگوریتم ژنتیک با مجموعه مقادیر دودویی کار می‌کند. به عنوان مثال، ترتیب چیدمان برای یک کامپوزیت ۹ لایه ای به صورت زیر تعریف شده است:

$$[0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]$$

برای اعمال بر کد المان محدود، ترتیب چیدمان به صورت زیر

$$\text{ترجمه شده است (زوایای } +90^\circ \text{ و } -90^\circ \text{ برای الیاف یکسان است).}$$

$$[-9, 90, 90, 9, -9, 9, 90, 9]$$

تعداد لایه ای که دارای کمترین وزن با معیار شکست زیر یک است، سازماندهی شده است. بنابراین، مسئله به صورت زیر فرمولبندی شده است:

$$\text{Min}_W$$

$$\text{subject to } \text{Tsai_Wu} < 1$$

به خاطر وابستگی شکل کلگی با زاویه پیچش، لازم است یک کلگی جدید برای هر زاویه پیچش مدل شود. بنابراین در هر مدل متغیرهای طراحی زاویه پیچش به مقادیر گستته α و $-\alpha$ برای لایه های مارپیچ و 90° برای لایه های محیطی محدود می‌گردد. بنابراین، متغیرهای طراحی برای فرایند بهینه سازی وزن برای هر مدل مخزن تحت فشار کامپوزیتی شامل تعداد و ترتیب چیدمان لایه ها می‌شود. جزئیات شماتیک روند کمینه سازی وزن در شکل ۴ نشان داده شده است. در این روند، ترتیب چیدمان بهینه با استحکام بیشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تعداد لایه ثابتی به دست می‌آید و تعداد لایه ها برای رسیدن به تعداد لایه های کمینه با تساوی-و زیر یک از طریق یک روند تکراری کم یا زیاد می‌شود. به عنوان نخستین حدس برای تعداد لایه ها، تئوری شبکه ای قابل استفاده است. در حقیقت، دو متغیر طراحی تعداد لایه ها و ترتیب چیدمان اثر یکسانی بر روی وزن و استحکام ندارند. به عبارت دقیقتر، تعداد لایه ها اثر بیشتری نسبت به ترتیب چیدمان دارد. از سوی دیگر بعضی متغیرها مانند تعداد لایه ها اثر خطی و قابل پیش‌بینی بر روی رفتار سازه دارد، در حالیکه بعضی مانند ترتیب چیدمان اثری غیر خطی دارند. به همین دلیل دو متغیر از طرق متفاوت بهینه می‌شوند. بهینه سازی ترتیب چیدمان یک زیر مسئله در کمینه سازی وزن است. این مسئله که برای بیشینه سازی استحکام تعداد مشخصی لایه فرمولبندی شده است، به صورت زیر تعریف شده است:


$$\text{Min}_{SS} \text{ Max}_{LN,S} \text{ Tsai-Wu}(SS; LN, S)$$

$$\text{subject to: Number of layers} = NL$$

$$\text{Layer thickness} = 1 \text{ mm}$$

$$\text{Layer angles} = 90, \alpha, -\alpha$$

که DV مجموعه متغیرهای طراحی شامل ترتیب چیدمان زوایای الیاف، LN شماره لایه با معیار شکست بیشینه، S فاصله طولی (بخش ۴) که در آن معیار شکست بیشینه در طول یال مخزن اتفاق می‌افتد و NL تعداد لایه هاست.



شکل (۵): تسای-وو برای پوسته کامپوزیت ۹ لایه ای با کلگی ژئودزیک و زاویه پیچش مارپیچ $\pm 9^\circ$

ترتیب چیدمان بهینه برای ۳ مدل پوسته ۹ لایه ای با زاویه پیچش مارپیچ ۹، ۲۰ و 30° درجه در جدول ۳ مقایسه شده اند.

جدول (۳): ترتیب چیدمان بهینه برای پوسته های کامپوزیتی ۹ لایه ای

زاویه پیچش (درجه)	ترتیب چیدمان بهینه	مقدار بیشینه معیار شکست تسای-وو
9	[90, 9, -9, 90, 9, -9, 90, 9, 90]	0.955
20	0, 90, -20, 20, 20, -20, -20, 20, 20]	6.871
30	[90, 30, -30, 30, -30, 30, -30, 90, 90]	11.105

نتایج نشان می دهد که ترتیب چیدمانهای بهینه پوسته های کامپوزیتی با کلگی های ژئودزیک با زوایای پیچش (و قطرهای دهنۀ متفاوت)، ۹، ۲۰ و 30° درجه، به ترتیب کمترین تا بالاترین مقادیر تسای-وو را دارند. بنابراین تعداد لایه ها برای زاویه پیچش مارپیچ $\pm 9^\circ$ مناسب است، حال آنکه برای ۲۰ و 30° درجه این عدد برای رسیدن به تسای-وو قابل قبول باستی افزایش یابد. نتایج نشان می دهند که زاویه پیچش مارپیچ $\pm 9^\circ$ عملکرد بهتری نسبت به $\pm 20^\circ$ و $\pm 30^\circ$ دارد.

۶- نتایج

کلیه جداول به عنوان دو مثال عملی، روش بهینه سازی دو سطحی برای مخازن با کلگی های ژئودزیک (شکل ۱) در سطح نخست تنها

در این رهیافت، پارامترهای الگوریتم ژنتیک از طریق آزمون و خط انتخاب شده اند. جمعیت اولیه و بیشینه تعداد نسلها به ترتیب برابر ۵۰ و ۱۰۰ هستند. تفاوت قابل قبول بین افراد جمعیت در دو نسل متوالی برابر $1E-6$ است. اگر این تفاوت کمتر از مقدار مذکور شود، برنامه متوقف خواهد شد. اپراتورهای جهش و تقاطع به ترتیب دودویی و منطقی انتخاب شده اند.


روندهای سازی برای تعداد لایه های متفاوتی در مدلی با زاویه پیچش مارپیچ $\pm 9^\circ$ انجام می شود. ترتیب چیدمان، معیار تسای-وو و وزن پوسته های بهینه ۸، ۹ و ۱۰ لایه ای در جدول ۲ نشان داده شده است. کمترین تعداد لایه ای که مقدار معیار شکست تسای-وو آن زیر یک است، مربوط به یک پوسته ۹ لایه ای است. بنابراین سبکترین پوسته کامپوزیتی ۹ لایه در قسمت استوانه ای دارد. از این نه لایه، چهار تا مارپیچ و پنج تا محیطی اند. از میان ترتیب چیدمانهای مختلف پوسته های ۹ لایه ای، بهترین آنها که مقدار تسای-وو آن زیر یک است به کمک الگوریتم ژنتیک به دست آمده و در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول (۲) ترتیب چیدمان بهینه برای پوسته های کامپوزیتی با زاویه پیچش $\pm 9^\circ$ مارپیچ

تعداد لایه ها	ترتیب چیدمان بهینه	مقدار بیشینه معیار شکست تسای-وو	وزن مخزن (kg)
8	[90, 9, -9, 90, 90, -9, 9, 90]	1.145	5.977
9	0, 9, -9, 90, 9, -9, 90, 9, 90]	0.955	6.833


برای تعداد لایه های کمینه، امکان جایگزینی لایه های مارپیچ با محیطی برای به دست آوردن یک چند لایه سبکتر امتحان می شود. شکل ۵ معیار شکست تسای-وو ترتیب چیدمان بهینه برای کلگی ژئودزیک و زاویه پیچش مارپیچ $\pm 9^\circ$ را نشان می دهد. این شکل، بیشینه تسای-وو (که 0.955 در جدول ۲ است) و در محل اتصال قسمت استوانه ای و کلگی قرار گرفته است را نشان می دهد. بعد از این نقطه، قسمت استوانه ای بالاترین مقدار معیار شکست تسای-وو را دارد.

دو قسمت اعمال می شود. نخست، تنها اثر هندسه کلگی بررسی می شود و تمام متغیرهای دیگر ثابت در نظر گرفته شده اند. ترتیب چیدمان زاویه در بخش استوانه ای به عنوان نقطه ابتدایی برای فرآیند بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. از شکل ۷ مشاهده می شود که برای نسبتهای هندسی متفاوت ($0.2 < e < 2$) کلگی های بیضوی، بیشینه ضریب شکل اصلاح شده به $e=0.6$ متعلق است.



شکل (۷): مقدار K' برای نسبتهای منظری متفاوت بیضوی ها

در قسمت بعدی، تنها اثر زاویه پیچش بر روی نسبت منظری ($e=0.6$) منتخب از قسمت قبل مورد بررسی قرار می گیرد و تمام متغیرهای دیگر ثابت در نظر گرفته می شوند. همانگونه که در شکل ۸ مشاهده می شود، بیشینه ضریب شکل اصلاح شده برای زاویه ۲۱ درجه اتفاق می افتد. اگر دامنه زاویه پیچش لایه های مارپیچ بین ۵ و ۴۰ درجه، با مقادیر ۵ درجه تقسیم بندی شوند، زاویه پیچش ۲۰ درجه در این سطح انتخاب می شود.




شکل (۸): مقدار K' برای زوایای پیچش متفاوت

زاویه پیچش بایستی بهینه شود، حال آنکه برای کلگی های بیضوی (شکل ۲) نسبت منظری علاوه بر زاویه پیچش بایستی بهینه شود.

کلگی های ژئودزیک

برای هر یک از این اشکال کلگی ژئودزیک که در شکل ۱ نشان داده شده اند، تحلیل عددی برای ترتیب چیدمانهای مشابه انجام شده است. ترتیب چیدمان اختیاری زاویه $[90,90,\alpha,-\alpha,\alpha,-\alpha,\alpha,90,90]$ و ضخامت $[1,1,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,1,1]$ در قسمت استوانه ای به عنوان نقطه نخست در روند بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه بین مقادیر ضریب شکل اصلاح شده برای زوایای پیچش متفاوت صورت گرفته است. همانگونه که از شکل ۶ قابل مشاهده است، زاویه پیچش ۹ درجه بهترین عملکرد را دارد.

در سطح بعدی، بهینه سازی ترتیب چیدمان و تعداد لایه ها برای بهترین زاویه پیچش (۹ درجه) جهت یافتن وزن کمینه در معرض قید معیار شکست تسای-وو صورت گرفته است. بنابراین ترتیب چیدمان بهینه $[90,9,-9,9,90,90,9,90,90]$ به دست آمده است.



شکل (۹): مقدار K' برای زوایای پیچش متفاوت

کل روند دو سطحی مذکور باید تا جایی ادامه یابد که هیچگونه بهبود محسوسی در تابع هدف دیده نشود. همانگونه که در شکل ۶ نشان داده شده است، در تکرار دوم ترتیب چیدمان بهینه برای زوایای پیچش متفاوت امتحان شده است و زاویه ۹ درجه بهترین عملکرد را دارد. بنابراین روند در اینجا خاتمه می یابد.

کلگی های بیضوی

روش بهینه سازی پیشنهاد شده بر روی اشکال کلگی بیضوی با نسبتهای منظری گوناگون نیز اعمال شده است. سطح نخست، خود در

۹- مراجع

H. Fukunaga, T.W. Chou, "Simplified Design Techniques for Laminated Cylindrical Pressure Vessels under Stiffness and Strength Constraints", Composite Materials, Vol. 22 (1988), pp. 1156-69.

S. Adali, E.B. Summers, V.E. Verijenko , "Optimization of Laminated Cylindrical Pressure Vessels under Strength Criterion", Composite Structures, Vol. 25 (1993), pp. 305-12.

A.A. Krikorov, "Composite Pressure Vessels with Higher Stiffness", Composite Structures, Vol. 48 (2000), pp. 119-27.

N. Jaunyky, Jr. Knight, D.R. Ambur, "Optimal design of general stiffened composite circular cylinders for global buckling with strength constraints", Composite Structures, Vol. 41 (2000), pp. 243-52.

J.T. Hofeditz, "Structural Design Considerations for Glass Pressure Vessels", 18th Annual Meeting of the Reinforced Plastics Division (1963).

M. Hojjati, A.V. Safavi, S.V. Hoa,, "Design of Dome for Polymeric Composite Pressure Vessel", Composite Engineering Journal, Vol. 5 (1995), pp. 51-9.

Y.C. Lin, W.C. Hwang, "Design of Dome Contour for Filament-Wound Rocket Motor Cases", Trans Aeronautical and Astronaut Soc Republic of China (Taiwan), Vol. 27 (1995), pp. 61-70.

C.C. Liang, H.W. Chen, C.H. Wang, "Optimum Design of Dome Contour for Filament Wound Composite Pressure Vessels Based on a Shape Factor", Composite Structures, Vol. 58 (2002), pp. 469-482.

J.S. Park, C.S. Hong, C.G. Kim, C.U. Kim, "Analysis of Filament Wound Composite Structures Considering the Change of Winding Angles Through the Thickness Direction", Composite Structures, Vol. 55 (2002), pp. 63-71.

M.Z. Kabir, "Finite Element Analysis of Composite Pressure Vessels with a Load Sharing Metallic Liner", Composite Structures, Vol. 49 (2000), pp. 247-255.

سطح دوم به نهیه سازی ترتیب چیدمان و تعداد لایه ها مربوط می شود، در حالیکه نسبت منظری و زاویه پیچش به دست آمده از سطح قبلی ثابت در نظر گرفته می شوند. ترتیب چیدمان از طریق کاربرد الگوریتم ژنتیک به دست می آید.

روش دو سطحی مذکور تا جایی ادامه می یابد که هیچگونه بهبود قابل توجهی در تابع هدف مشاهده نشود. از اشکال ۷ و ۸ مشاهده می شود که نتایج قبلی (نسبت منظری ۰/۶ و زاویه پیچش ۲۰ درجه) تکرار می شوند. بنابراین هیچ بهبود محسوسی در مقدار ضریب شکل اصلاح شده مشاهده نمی شود و روند پس از ۲ تکرار خاتمه می یابد.

۷- نتیجه

در این مقاله، یک روش بهینه سازی چند سطحی که با ترکیب با الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی مخازن تحت فشار کامپوزیتی با انواع اشکال کلگی شناخته شده مانند ژئودزیک و بیضوی به کار می رود، معرفی شده است. مزیت اصلی این فرایند در آنست که یک تعداد کمینه برای تحلیلهای اجزاء محدود در مقایسه با کاربرد الگوریتم ژنتیک به هریک از مدلها کلگی جداگانه مورد نیاز است. به عنوان چند مثال، روش دو و سه سطحی به ترتیب بر روی کلگی های ژئودزیک و بیضوی به کار رفته است. در میان زوایای پیچش برای شکل کلگی ژئودزیک، زاویه پیچش ۹ درجه بهترین عملکرد را دارد. در عین حال نشان داده شده است که کلگی های بیضوی عموماً عملکرد ضعیفتری نسبت به انواع ژئودزیک دارند. مخازن کامپوزیت غیر متقاضی را نیز می توان به این روش بهینه نمود، ولی تعداد سطوح در هر مسئله می تواند متفاوت باشد.

۸- تقدیر و تشکر

نویسندها مقاله بر خود لازم می دانند که از معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی، به خاطر فراهم آوردن امکانات انجام این تحقیق، تشکر کنند.

[۱۰]

ISO 11439:2000(E), Gas cylinders-High pressure cylinders for the on-board storage on natural gas as a fuel for automotive vehicles.

[۱۱]

Archive of SID

Archive of SID

MULTI-STAGE OPTIMUM DESIGN FOR COMPOSITE PRESSURE VESSELS

S.Rahmati¹, A.Khani²

1. Assistant Professor, Mech. Eng. Group, Majelisi Islamic Azad University

2. M.Sc. Graduate Student (Corresponding Author)

ABSTRACT

In this paper, multi-stage optimum design of composite pressure vessels is presented. The design variables for composite vessels include the head shape, the winding angle, the layer thickness, the number of layers, and the stacking sequence. A parameter called modified shape factor is introduced as an objective function. This parameter takes into account the effects of the internal pressure and volume, the vessel weight, and the composite material properties. The proposed algorithm uses genetic algorithm and finite element analysis to optimize the design parameters. As a few examples, this procedure is implemented on geodesic and ellipsoidal heads. The results show that for the given vessel conditions, the geodesic head shape with helical winding angle of nine degrees has the better performance.

KEYWORDS

Filament Wound Vessel - Optimization - Genetic Algorithm - Multi-stage Strategy – Stacking Sequence - Shape factor - Geodesic.