

بررسی ریز ساختار و ویژگی‌های جرم‌های ریختنی دیرگداز اسپینل درجا حاوی افزودنی



سمانه بیگلر^۱, حسین سرپولکی^{۲*}, علی نعمتی^۳ و علیرضا سوری^۴

چکیده

جرم‌های ریختنی دیرگداز به گونه‌ی گسترده در بسیاری از کاربردهای دما و فشار بالا مثل فرآیندهای پتروشیمی، کوره‌های صنعتی و بویژه در صنعت آهن و فولاد بکار می‌روند. تلاش‌های زیادی برای بهبود کیفیت جرم‌های ریختنی دیرگداز از راه کاهش مقدار سیمان یا افزودنی‌های گوناگون انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر زیرکن بر ریز ساختار و ویژگی‌های جرم‌های بسیار کم سیمان ULCC اسپینلی مورد بررسی قرار گرفته است. از موادی همچون آلومینای تبولار با دانه بندی‌های گوناگون به عنوان اگریگیت، آلومینای راکتیو، منیزیا ددبرن و میکروسیلیس به عنوان مواد اولیه و زیرکن به عنوان افزودنی استفاده شد و تشکیل اسپینل درجا و نقش زیرکن بر ریز ساختار و تشکیل فازها به وسیله‌ی پراش اشعه‌ی X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی با افزودن ۲، ۴ و ۶ درصد زیرکن در نمونه‌های پخت شده در دمای ۱۴۰۰°C و ۱۶۰۰°C به مدت ۲ ساعت، بهبود یافته است. همچنین، تجزیه‌ی زیرکن در حدود ۱۴۰۰°C آغاز و در ۱۶۰۰°C به پایان رسیده است که در نتیجه‌ی واکنش زیرکن با آلومینا، کامپوزیت ZrO_2 -شبه مولایت (کیانیت) در زمینه‌ی جرم دیرگداز تشکیل شده است که با توجه به نظر برخی پژوهشگران با افزایش دما قابلیت تبدیل به مولایت را دارا می‌باشد. همچنین، در دمای ۱۶۰۰°C در همه‌ی بدنها استحکام فشاری بسیار بالایی (بالاتر از ۱۲۵ مگا پاسکال) به دلیل وجود فازهای کیانیت و اسپینل مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی: جرم ریختنی، زیرکن، اسپینل، کیانیت.

۱- کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مواد، تهران، ایران.

۲- دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد، تهران، ایران.

۳- دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد، تهران، ایران.

۴- مریب، دانشگاه ملایر، دانشکده فنی و مهندسی، ملایر، ایران.

*- نویسنده‌ی مسئول مقاله: hsarpoolaky@iust.ac.ir

اسپینل تشکیل شده در نظر قرار گرفته شده است اگرچه

این فرآیند پخت دو مرحله ای هزینه بر است [۵].

استفاده از اسپینل درجا در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است زیرا واکنش آلومینا و منیزیا در دمای نسبتاً پایین تری انجام شده و از انبساط حین پخت در بستن درزها و فشردن ترک های ساختاری بهره گرفته می شود [۶]. از سوی دیگر، با توجه به افزایش کاربرد جرم اسپینلی در صنعت دیرگداز، لزوم توجه به ویژگی های آن نیز افزایش یافته است و تاثیر افزودنی ها بمنظور بهبود ویژگی ها و افزایش طول عمر دیرگداز، در پژوهش های گوناگونی بررسی شده است.

در این پژوهش اثر افزودن زیرکن بر ویژگی های جرم ریختنی دیرگداز اسپینل آلومینا-منیزیا بررسی شده است زیرا سیلیکات زیرکونیوم یک ماده دیرگداز مهم با ویژگی های دیرگدازی و مقاومت به خوردگی بشمار می رود و محصولات زیرکونیایی بدون حضور ناخالصی ها، ویژگی هایی بهینه نظیر ضریب انبساط حرارتی و ضریب هدایت حرارتی پایین، مقاومت به شوک حرارتی عالی و پایداری ساختاری-شیمیایی در زیر دمای 1720°C را به نمایش می گذارند و این ثبات و پایداری، مقاومت به خوردگی دیرگدازهای حاوی این ماده را بهبود می بخشد [۷]. به همین منظور، افزودن زیرکن جهت تسهیل در فرآیند زینترینگ و با هدف بهبود تراکم و تخلخل و در نهایت بالا بردن استحکام سرد صورت گرفته و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

روش پژوهش

در این پژوهش، مواد اولیه مصرفی عبارتند از: منیزیایی ددبرن چینی با دانه بندی 0.05 mm ، میکرو سیلیس، آلومینا راکتیو (Alcoa)، سیمان دیرگداز سکار Johnson (Lafarge) [۷۱]، زیرکن با دانه بندی $5\text{ }\mu\text{m}$ (Alcoa)، اگریگیت تبولار آلومینا از شرکت (Matthey) [۷۲]، با دانه بندی های گوناگون $0.05\text{ - }0.045\text{ mm}$ ، $0.05\text{ - }0.02\text{ mm}$ ، $0.02\text{ - }0.01\text{ mm}$ و Castament FS 20 mm، $0.05\text{ - }0.02\text{ mm}$ به عنوان دفلوکولانت. در این پژوهش برای تعیین دانه بندی مناسب از معیار اندriazan اصلاح شده با فاکتور $q = 0.28$

پیشگفتار

دیرگدازها موادی با ریز ساختار پیچیده هستند که در شریط سخت بکار می روند. این محصولات دارای مقاومت در برابر حرارت، سایش، تنش های مکانیکی، شوک های حرارتی و حمله های شیمیایی هستند و تغییرات ناشی از تاثیر عوامل گوناگون فرآیندی برکوره ها را تحمل نموده، ضمن افزایش کارکرد آن ها، تولید را نیز بالا می برد. در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری در جایگزینی بخشی بسیار مهم از دیرگدازهای شکل دار، آجر و بلوك به وسیله دیرگدازهای منولیتیک بویژه جرم های ریختنی دیرگدازها رخ داده است. در این راستا امروزه در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و ژاپن، بیش از دو سوم دیرگدازهای مصرفی در کلیه صنایع را دیرگدازهای منولیتیک تشکیل می دهند که جرم های دیرگداز ریختنی بیش از ۷۰ درصد دیرگدازهای منولیتیک مصرفی را تشکیل می دهند [۱].

با توجه به تاثیرات منفی سیمان زیاد در ترکیب و بمنظور کاهش هزینه های تولید، تلاش های بسیاری در زمینه کاهش مصرف سیمان دیرگداز انجام گرفته است. در ترکیب شیمیایی جرم های ریختنی متداول بیش از ۲/۵ درصد CaO دیده می شود در حالی که در جرم های کم سیمان به $1/5$ تا $2/5$ درصد می رسد و جرم های بسیار کم سیمان دارای کمتر از $1/5$ درصد CaO هستند [۱]. از سوی دیگر، حدود نیم قرن است که اسپینل آلومینا منیزیا در ساخت مواد دیرگداز مصرفی در فرآیندهای متالورژیکی و صنایع دما بالا بکار می رود [۳-۲]. در دهه اخیر، اسپینل آلومینا منیزیا به عنوان یک ماده مناسب در صنعت دیرگداز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت کاربرد این مواد به ویژگی های عالی شیمیایی، حرارتی و مکانیکی آن ها نسبت داده می شود [۴].

اسپینل آلومینات منیزیوم به دلیل انبساط حجمی ۵ تا ۷ درصدی خود حین تشکیل اسپینل از اکسیدهای سازنده خود (آلومینا و منیزیا) به صورت پخت دو مرحله ای بکار برده می شود که ابتدا تکمیل شدن تشکیل اسپینل در یک دمای نسبتاً کمتر و در ادامه متراکم شدن

می‌تواند به دلیل دانسیته‌ی بالاتر زیرکن ($4/56 \text{ g/cm}^3$) نسبت به زمینه‌ی آلومینایی و همچنین، دانه ریز بودن آن باشد که با اضافه شدن به مواد اولیه سبب پر شدن تخلخل‌ها، افزایش دانسیته و کاهش تخلخل شده است. در تشکیل اسپینل با افزایش حجم و انبساط همراه است. در مراحل اولیه‌ی تشکیل اسپینل که در 1400°C انجام گرفته، انبساط ناشی از تشکیل اسپینل بر سینتر فاز مایع غلبه کرده و به افزایش تخلخل و کاهش دانسیته می‌انجامد که در همه‌ی نمونه‌های سینتر شده در 1400°C ۱۴۰۰ اعم از بدون افزودنی و با افزودنی این تغییرات مشاهده شد. در 1600°C افزایش در فازهای اسپینل، کیانیت و زیرکونیا مشاهده شد و به دلیل تکمیل واکنش اسپینل و به علاوه ایجاد فاز مایع، کاهش درصد تخلخل مشاهده شد. بنابراین، برای بدست آمدن مواد متراکم از این ترکیبات لازم است که به بالاترین دما برسند. در نمونه‌ی CZ6 با بالا رفتن دما و افزایش فاز مایع، وجود زیرکونیا در فاز مایع سبب افزایش ویسکوزیته فاز مایع شده و دیرگذاری سیستم بالا رفته، سینترینگ به تاخیر افتاده و بهمین علت کاهش دانسیته و افزایش تخلخل مشاهده شد.

تأثیر افزودن زیرکن بر استحکام فشاری سرد¹ (CCS)

شکل ۳ تغییرات استحکام پخت فشاری سرد نمونه‌های حاوی زیرکن (CZ0, CZ2, CZ6) و نمونه عاری از زیرکن (CZ0) را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود، استحکام خشک نمونه‌های حاوی زیرکن بالاتر از نمونه عاری از زیرکن است که البته، در نمونه‌ی CZ6، این افزایش به مقدار بیشتری مشاهده شد که این موضوع به نقش بیشتر زیرکن در افزایش تخلخل و کاهش دانسیته در اثر افزودن زیرکن به ترکیب مربوط می‌شود زیرا میزان تخلخل تاثیری مستقیم بر استحکام خشک دارد که مقدار تخلخل در نمونه حاوی 6% زیرکن دارای کمترین مقدار بود که می‌تواند به دلیل دانه ریز بودن زیرکن باشد که با ورودش به سیستم باعث پر شدن تخلخل‌ها و افزایش دانسیته و در نهایت افزایش استحکام جرم آلومینا-منیزیا شده است.

¹ -Cold Compression Strength

استفاده شد. با توجه به مقالات، گزارش‌ها و کارهای پژوهشی انجام شده، مناسب‌ترین ترکیب مواد اولیه و فرمولاسیون برای این نوع دیرگذاهای ریختنی انتخاب گردید که مشخصات آن در جدول ۱ ارایه شده است. در نمونه‌ی مرجع ترکیب مواد ثابت نگاه داشته شده و در دیگر نمونه‌ها از مقادیر ۲، ۴ و ۶ درصد زیرکن به عنوان افزودنی استفاده گردید.

چهار ترکیب انتخاب شدن که شامل نمونه‌ی بدون زیرکن و نمونه‌های حاوی ۲، ۴ و ۶ درصد زیرکن به ترتیب CZ6، CZ4، CZ2 و CZ0 نامگذاری شدند. مواد اولیه به صورت خشک و تر در مخلوط کن هوبارت به مدت های $5\times5\times5 \text{ cm}^3$ و ۴ دقیقه مخلوط و در قالب‌های مکعبی $5\times5\times5 \text{ cm}^3$ ریخته گری شد سپس نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در قالب و در شرایط مرطوب نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از خروج از قالب به مدت ۲۴ ساعت دیگر در محیط قرار داده شدند و در نهایت، در خشک کن 105°C درجه کاملاً خشک شدند. بمنظور بررسی ویژگی‌ها، نمونه‌ها در دماهای 1400°C و 1600°C با زمان نگهداری ۲ ساعت در دمای بیشینه پخت شدند. سپس ویژگی‌های فیزیکی نمونه‌ها شامل دانسیته، تخلخل و استحکام فشاری سرد آن‌ها اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری تخلخل و دانسیته از JIS روش غوطه وری بر اساس استاندارد 2205 – استفاده شد و مقادیر ارایه شده برای ویژگی‌های فیزیکی میانگین اندازه گیری سه نمونه است. برای آنالیز فازی XRD از دستگاه STOE-STADI MP بررسی ریز ساختاری SEM با استفاده از میکروسکوپ الکترونی Oxford- LEO 440i صورت گرفت.

نتایج و بحث

تأثیر افزودن زیرکن بر دانسیته و تخلخل

در شکل ۱و۲ تغییرات دانسیته و تخلخل ظاهری قطعات ساخته شده پس از خشک شدن و پخت در دماهای گوناگون نشان داده شده است. همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در همه‌ی دماها با افزایش زیرکن تغییرات دانسیته روند صعودی و حجم تخلخل نیز روند نزولی دارد. در مورد نمونه آلومینا-منیزیای خشک شده در 110°C ، افزایش ناچیزی در دانسیته مشاهده شد که

اسپینل درجا در این واکنش عموماً در دمای پایین تری تشکیل می شود [۹-۱۰].
تشکیل اسپینل با افزایش حجم و انبساط همراه است. از سوی دیگر، این دما همراه با شروع تشکیل فاز مایع در زمینه است. بنظر می رسد که در مراحل اولیهٔ تشکیل اسپینل که در 1400°C انجام گرفته، انبساط ناشی از تشکیل اسپینل بر سینتر فاز مایع غلبه کرده و به افزایش تخلخل و کاهش دانسیته می انجامد که در همهٔ نمونه های سینتر شده در 1400°C اعم از حاوی زیرکن و عاری از زیرکن این تغییرات مشاهده شد. از سوی دیگر، در دمای 1400°C در کنار پیک های زیرکن پیک های مربوط به زیرکونیای مونوکلینیک (m-ZrO_2) نیز مشاهده شد. وجود زیرکونیای مونوکلینیک در این دما نشان می دهد که تجزیهٔ زیرکن از دماهای پایین تر شروع شده است. بنابراین، به احتمال زیاد، ناخالصی موجود در مواد اولیه سبب کاهش دمای تجزیهٔ زیرکن شده است.

بررسی ریز ساختاری

شکل ۵ زیرساختار نمونه CZ6 را در حالت خشک 110°C نشان می دهد. با توجه به ریزساختار ذرات به خوبی توزیع شده و پراکندگی ذرات در این شکل مشخص است.

پس از پخت در 1400°C ، ریز ساختار به گونه‌ی قابل ملاحظه ای تغییر کرده، بطوری که فازهای CMAS نقطه ذوب پایین در نتیجه‌ی ایجاد فاز مذاب و شروع تشکیل اسپینل ریز دانه در زمینه به وسیلهٔ واکنش ذرات ریزالومینا با منیزیا بوجود آمده، ساختار تغییر کرده است و اسپینل در اطراف ذرات آلومینا حاشیه‌ای تشکیل می شود که در شکل (۶-الف) مشاهده می گردد. با توجه به ساختار چنین بنظر می رسد که به گونه‌ی جزئی در برخی مناطق نفوذ صورت گرفته است.

با افزایش دما به 1600°C شتاب واکنش‌ها بیشتر شده و تشکیل اسپینل در 1600°C کامل می شود. دانه‌های اسپینل (نقطه S) در کنار دانه‌های کوراندوم (نقطه TA) مشاهده می شود که در شکل (۶-ب) مشخص است و تشکیل اسپینل درجا به همراه فازهای دیگر باعث افزایش استحکام می شود. همان گونه که در شکل ریزساختار


روی هم رفته، در اثر بالا رفتن دما به دلیل افزایش سینتر استحکام نمونه‌ها افزایش یافته است. در نمونه های سینتر شده در 1400°C ، بالا فراش ۲ تا ۴٪ زیرکن، افزایش استحکام و با افزایش زیرکن به ۶٪، کاهش استحکام مشاهده شده است. در مورد نمونه های سینتر شده در 1600°C نیز با توجه به بالا بودن بسیار زیاد استحکام نمونه ها، با اعمال بیشینه نیرو (۱۲۵ MPa) در آن ها شکستی صورت نگرفت و استحکام آن ها خارج از محدوده اندازه گیری دستگاه بود. در 1600°C افزایش در فازهای اسپینل و شبه مولایت (کیانیت) و زیرکونیا مشاهده شد و به دلیل تکمیل واکنش اسپینل و فازهای دیگر افزون بر ایجاد فاز مایع، افزایش استحکام و کاهش درصد تخلخل مشاهده شد.

بررسی های فازی

الگوی پراش اشعه X نمونه CZ6 خشک شده در دمای 110°C و سینتر شده در 1400°C و درجه سانتی گراد، در شکل ۴ نشان داده شده است. با توجه به شکل در 1400°C افزون بر فاز کوراندوم، پریکلاس و زیرکن، زیرکونیا و اسپینل و (شبه مولایت) کیانیت نیز مشاهده شد. با افزایش دما تا بالاتر از 1300°C با آلومینای ریز دانه واکنش می دهد و فاز CA₆ تشکیل می شود که فاز دیرگدازی است و اغلب دارای ریخت شناسی سوزنی، باریک بوده و در هم قفل شده و منجر به بهبود ویژگی های مکانیکی می شود [۸] که البته به دلیل بسیار کم بودن مقدار سیمان موجود در بچ مقدار کمی هم از این فاز تشکیل شد و به وسیلهٔ اanaliz اشعه X مشخص نشده است.

پژوهش‌ها نشان می دهند که در چنین سیستم هایی با افزایش دما Mg^{+2} وارد شبکه کوراندوم شده و تشکیل اسپینل می دهد. البته، به همراه مقدار کمی فاز آمورف (شیشه) که زینتر را تقویت می کند و یا بهبود می بخشد. و هم چنین، حضور فاز شیشه‌ای در ریزساختار باعث کاهش تخلخل شده است و افزایش ویژگی های مکانیکی در دمای اتفاق را در پی دارد که به علت وجود ترکیبات حاوی Al_2O_3 , MgO , CaO , SiO_2 (CMAS) مونتی سیلیت و یا مروینیت در مواد اولیه بوجود آمده و

رابطه‌ی (۱) :



این واکنش ابتدا مربوط به واکنش آلومینا و منیزیا، برای تشكیل اسپینل و سپس مربوط به تجزیه زیرکن به همراه آلومینای زمینه برای تشكیل زیرکونیا و کیانیت است.

بررسی منابع مطالعاتی [۱۶] نشان می‌دهد که مکانیزم تشكیل فاز آلومینوسیلیکاتی از واکنش زیرکن و کوراندوم بر اساس مراحل زیر صورت می‌پذیرد:

تشکیل اولیه فاز مذاب به وسیله‌ی حضور ناخالصی‌ها با مقدار جزئی زیرکن تجزیه حرارتی شده؛
 ۱) انحلال زیرکن در فاز مذاب؛

۲) انحلال زیرکن و تشكیل ZrO_2 و فاز شیشه‌ای غنی از SiO_2 ؛

۳) انحلال Al_2O_3 در فاز مذاب و افزایش غلظت آن در فاز مذاب تا این‌که ترکیب استوکیومتری فاز آلومینوسیلیکاتی کیانیت بدست آمد.

در حقیقت تجزیه‌ی زیرکن در یک فاز شیشه‌ای ویسکوزیته آن را افزایش داده و این به عنوان سد فیزیکی برای موبیلیته‌ی ذرات جامد در مذاب و کیانیت عمل می‌کند و سپس به سرعت کریستالیزه می‌شود و در نهایت فاز مذاب سیال ممکن است منجر به تشكیل فاز کیانیت شود. با توجه به الگوی پراش اشعه X، کیانیت در کمترین دمای بکار برده شده (۱۴۰۰ درجه سانتیگراد) مشخص گردید.

زیرکونیا نیز تا حدی موقعیت‌های مرز دانه را اشغال و از رشد دانه جلوگیری می‌کند و تراکم را بهبود می‌دهد به این صورت که حضور افزودنی‌ها به صورت ناخالصی در مرز دانه‌ها سبب رشد نکردن افراطی آن‌ها می‌شود زیرا گذر مرز از این ناخالصی به انرژی زیادی نیاز دارد که خود به معنی توقف مرز دانه و محدود شدن رشد آن است. در نمونه‌های سینتر شده به دلیل تشكیل فاز اسپینل درجا و همچنین، فاز آلومینوسیلیکاتی شبه مولایت کیانیت و زیرکن، افزایش بسیار زیادی در استحکام نمونه‌ها مشاهده شد و عمدۀ سهم در افزایش استحکام به دلیل تشكیل اسپینل درجاست.

(۶-ب) دیده می‌شود، ذرات زیرکن که پیش‌تر گوشه دار بودند، به صورت کروی و مدور زیرکونیا (سفید رنگ) درآمده‌اند و به خوبی در بین دانه‌های اسپینل و کوراندوم توزیع شده، در بین دانه‌ها قرار گرفته و از رشد دانه‌ها جلوگیری می‌کنند. ناخالصی موجود در بچ باعث افزایش دمای سینتر فاز مذاب با افزایش دما شده است و در شکل‌های ریزساختار نیز مناطق با رنگ روشن مشخص کننده‌ی حضور فاز شیشه‌ای در ریزساختار است و حضور آن در بدنه باعث کاهش تخلخل شده است و افزایش ویژگی‌های مکانیکی در دمای اتاق را در پی دارد. تاثیر حضور ناخالصی در حین فرآیندهای سرامیکی به عنوان عاملی برای کنترل دانسیته، رشد دانه و ریخت شناسی شناخته شده است.

تشكیل فاز مولایت نیز به مقدار میکروسیلیس (SiO_2) موجود در ترکیب بستگی دارد [۱۱-۱۲]. هنگامی که مقدار میکروسیلیس کمتر از $5/3$ درصد وزنی باشد، هیچ فاز مولایتی تشكیل نمی‌شود. از سوی دیگر، در صورت زیاد بودن مقدار CaO ناشی از حضور سیمان کلسیم آلومیناتی، تشكیل مولایت به تأخیر می‌افتد [۱۳-۱۴]. بر اساس دیاگرام سه‌تایی $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2$ با افزایش مقدار CaO مثلث ترکیب تغییر می‌کند و به جای حضور مولایت، فاز هیبونایت یا CA6 تشكیل می‌شود. به بیانی دیگر، فازهای مولایت و هیبونایت با یکدیگر در یک مثلث ترکیب قرار ندارند و به صورت همزمان نمی‌توانند در حالت تعادل وجود داشته باشند [۱۵]. همچنین، چون آهسته‌ترین مکانیزم مربوط به تشكیل بلورهای مولایت است [۱۶]، به همین علت فاز مولایت در هیچ یک از نمونه‌های این پژوهش مشاهده نشد، ولی فاز آلومینوسیلیکاتی شبه مولایت کیانیت تشكیل شد که الگوی پراش اشعه X نیز این مورد را تایید می‌کند.

ZrO_2 ریز دانه‌ی توزیع شده در زمینه‌ی دیرگداز بر سینتر پذیری و ویژگی‌های مکانیکی تاثیری به سزا داشته است. بنابراین، تشكیل درجای ZrO_2 ، اسپینل و کیانیت در جرم دیرگداز حین یک مرحله‌ی سینتر واکنشی پودرهای زیرکن، آلومینا و منیز یا بر اساس واکنش زیر صورت گرفت:

نتیجه گیری

- ۱- افروden زیرکن به ترکیب در حالت خشک باعث افزایش جزئی در دانسیته، استحکام فشاری سرد و همچنین، کاهش تخلخل نمونه ها در حالت خشک می شود و در دماهای بالاتر به دلیل سینتر باعث افزایش دانسیته و کاهش تخلخل می شود.
- ۲- در دمای 1400°C در همه نمونه ها کاهش دانسیته و افزایش تخلخل، به دلیل انبساط ناشی از تشکیل اسپینل درجا در نمونه ها مشاهده شد.
- ۳- با افزایش دما در همه نمونه ها، استحکام به مقدار بسیا زیادی افزایش (بالاتر از 125 مگا پاسکال) می باید که به دلیل تشکیل فازهای زیرکونیا، کیانیت و اسپینل است، ولی در نمونه حاوی 6% زیرکن سینتر شده در 1600°C به دلیل افزایش دیرگدازی سیستم ناشی از افزایش مقدار زیرکونیا در ترکیب سیستم، فرایند سینتر به تاخیر افتاده و منجر کاهش استحکام شده است.
- ۴- تجزیه زیرکن از 1400°C آغاز و در 1600°C تکمیل گردید و زیرکونیای مونوکلینیک تشکیل شد.

منابع

- ۱- زیارتی علی نعمتی، دیرگدازهای سرامیکی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۲.
- 2- Cunda-Duncan, F.N., Bradt, R.C., "Synthesis of Magnesium Aluminate Spinel from Bauxites and Magnesia", J.Am.Ceram. Soc., Vol.85, No.12, PP. 2995-3003, 1998.
- 3- Alper, A.M., "High Temper Oxides", Academic press, New York, 1971.
- 4- Sarkar, R., X Banerjee, R., "Effect of Addition of TiO₂ on Reaction Sintered MgO-Al₂O₃ Spinel", J.Euro. Ceram. Soc., Vol.20, pp. 2133-2141, 2000.
- 5- S.Mukhopadhyay and P.K. Das oddarb, "Effect of preformed and in situ spinels on microstructure and properties of a low cement refractory castable ", Ceramics International 30, pp. 369-380,2004.
- 6- pathi and S. Singla and A. Ghosh , "Synthesis and densification behaviour of magnesium aluminate spinel: Effect of Dy₂O₃". Ceramics International 35,pp. 2541-2544,2009.
- 7- M. Bavand-Vandchali and F. Golestani-Fard and H. Sarpoollaky and H.R. Rezaie and C.G. Aneziris."The influence of in situ spinel formation on Microstructure and phase evolution of MgO-C refractories", Journal of the European Ceramic Society 28, pp.563-569, 2008.
- 8- H. Sarpoolaky, K.G. Ahari, W.E. Lee, "Influence of in situ phase formation on microstructural evolution and properties of castable refractories ", Ceramics International 28, pp.487-493, 2002
- 9- S. Mukhopadhyay, P.K. Das Poddar, "Effect of preformed and in situ spinels on microstructure and properties of a low cement refractory castable ", Ceramics International 30, pp. 369-380, 2004.
- 10- E . B . Watson , J. D . price, " kinetics of the reaction MgO+Al₂O₃→MgAl₂O₄ and Al-Mg interdiffusion in spinel at 1200 to 2000 and 1.0 to 4.0 Gap . " , Geochimica et cosmochimica acta , Vol . 66,No . 12, pp : 2123-2138,2002.
- 11- B . Myhre , B . sandberg, " The Use of microsilica In Refractory Castables " proc . Int . seminar on Monolithic Refractory Materials

در 1600°C به دلیل تکمیل واکنش اسپینل و افرون بر این، ایجاد فاز مایع، کاهش درصد تخلخل مشاهده شد. در نمونه CZ6 با بالا رفتن دما و افزایش فاز مایع وجود زیرکونیا در فاز مایع سبب افزایش ویسکوزیته‌ی آن شده، دیرگدازی سیستم بالا رفته، سینترینگ به تاخیر افتاده و به همین علت کاهش دانسیته و افزایش تخلخل مشاهده شد (شکل ۷).


ذرات درشت آلومینی اتولار به همراه اسپینل در ریز ساختار نمونه پس از پخت در 1600 درجه سانتیگراد دیده میشود در حالی که هیچ اثری از منیزیات و واکنش نکرده وجود ندارد. ذرات روشن زیرکونیا که حاصل از تجزیه زیرکن هستند نیز در بین ذرات دیده میشود. ذرات زیرکونیا درون فاز اتصالی یا فاز مایع ناشی از زینتر حضور دارند که نقطه ذوب این فاز و در نهایت دمای سینتر و ویژگی های دیرگدازی جرم ریختنی دیرگداز را افزایش می دهند.

- Tehran , Iran . pp.113-140, 1997.
- 12- M. F. Zawrah,"Effect of zircon additions on low and ultra-low cement alumina and bauxite castables",, Ceramics International 33 , 751–759,2007.
- 13- M. Bavand-Vandchali, F. Golestani-Fard, H. Sarpoolaky, H.R. Rezaie, C.G. Aneziris. "The influence of in situ spinel formation on Microstructure and phase evolution of MgO–C refractories",, Journal of the European Ceramic Society 28, pp. 563–569, 2008.
- 14- Artur Bradecki, Stanisława Jonas, "Investigation of high-temperature reactions within the ZrSiO₄–Al₂O₃ system" , Ceramics International 34,429-434, 2008.
- International 36 , 211–214, 2010.
- 15- Slobodan and V. Radovanovic, " reaction behaviour of spinel, zirconia and monocalcium zirconate under working condition of cement kilns " in unitecr 97 congress , Vol .3, pp : 1613 – 1623, 1997.
- 16- W.E. Lee, W. Viera, S. Zhang, K.G. Ahari, H. Sarpoolaky, C. Parr, Castable refractory concretes, Int. Mater. Rev. Vol. 46, No 3, March 2001, pp. 145-167(23)
- 17- M. Awaad, M.F. Zawrah, N.M. Khalil, "In situ formation of zirconia-alumina-spinel-mullite ceramic composites.", ceramics international 34,429-434, 2008.


پیوست‌ها

جدول ۱- ترکیب مواد اولیه‌ی مورد استفاده برای جرم ریختنی ULCC اسپینل درجا


نوع ماده‌ی اولیه	درصد وزنی (wt%)
تبولار آلومینا	85
راکتیو آلومینا	5
میکروسیلیس	5
منیزیا ددبرن	5
سیمان و افزودنی‌ها	
سیمان سکار ۷۱	۳
زیرکن	۶-۴-۲
Castament FS 20	011




شکل ۱- تغییرات دانسیته نمونه های ساخته شده در دماهای پخت گوناگون



شکل ۲- تغییرات تخلخل ظاهری نمونه های ساخته شده در دمای پخت گوناگون




شکل ۳- تغییرات استحکام فشاری سرد نمونه های ساخته شده در دمای پخت گوناگون




شکل ۴- الگوی اشعه X نمونه CZ6 در دمای های ۱۶۰۰ °C, ۱۴۰۰ °C, ۱۱۰ °C و ۱۰۰ °C


C: corandom / CA₂ : CaO.2 Al₂O₃ / P : periclas / Z : m-ZrO₂
AH: Al₂₂H₆O₃₆ / ZS: zircon / K: Kyanite (SiAl₂O₅)
F: Forsterite (Mg₂SiO₄) / S : magnesium aluminat spinel



شکل ۵- ریز ساختار جرم اسپینلی بهمراه ۶٪ زیرکن (CZ6) در ۱۱۰ °C



شکل ۶- ریز ساختار جرم اسپینلی حاوی ۶٪ زیرکن سینتر شده در (الف)، (ب) ۱۴۰۰°C-۱۶۰۰°C، نواحی روشن زیرکونیا (Z) و نواحی خاکستری تبول آلمینا (TA) و اسپینل (S)



شکل ۷- ریز ساختار جرم اسپینلی حاوی ۶٪ زیرکن سینتر شده در 1600°C