

## بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک $\text{V doped TiO}_2$ تهیه شده با روش سل-ژل

مهرنوش مختاری مهر<sup>۱\*</sup>، محمد حسین شریعت<sup>۲</sup> و محمود پاک شیر<sup>۳</sup>

چکیده

در این پژوهش، لایه نازک دی اکسید تیتانیوم دوب شده باواندیوم، روی زیرلایه‌های شیشه‌ای با روش سل-ژل تهیه شد. سپس ساختار کربنیتالی و ویژگی‌های سطحی پوشش به وسیله روش‌های XRD و FTIR مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی‌های اپتیکی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم با استفاده از روش UV/Vis-Spectrophotometer بررسی شد. خاصیت فتوکاتالیستی لایه های نازک با استفاده از تخریب methylene blue مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزایش واندیوم به دی اکسید تیتانیوم باعث کاهش انرژی فاصله باند و انتقال لبه‌ی جذب از نور مأمور بنش باشد. طرف نور مرئی شده است و بازدهی فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم با افزایش واندیم کاهش یافته است.

**واژه‌های کلیدی:** دی اکسید تیتانیوم، خاصیت فتوکاتالیستی، انرژی باند، متیلن آبی، سل-ژل.

-1- کارشناسی ارشد خورdegی، دانشگاه شیراز.

-2- استاد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز.

-3- دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز.

\*- نویسنده مسئول مقاله: mokhtarimehr@yahoo.com

### مواد و روش پژوهش

تهیه سل دی اکسید تیتانیوم ( $\text{TiO}_2$ )

در این مرحله نیاز به 5 ماده اولیه وجود دارد که با نسبت‌های مولی مشخص که در زیر اشاره شده است، مخلوط می‌شوند تا سل دی اکسید تیتانیوم تهیه شود: [5]

1 mol Tetra	Butylorthotitanate	❖
	با خلوص ٪.97	
20 mol Ethanol	❖	
1/5 mol Acetic Acid	❖	
	با خلوص ٪.99.7	
0/2 mol Acetyl	Acetone	❖
	با خلوص ٪.99.99	
(3 mol) $\text{H}_2\text{O}$	❖	

پس از تهیه سل دی اکسید تیتانیوم، آمونیوم متاوانادات به سل دی اکسید تیتانیوم در شرایط همزدن اضافه شد. نسبت وانادیوم به دی اکسید تیتانیوم 2 درصد اتمی بود. پس از تهیه سل دی اکسیدتیتانیوم حاوی وانادیوم، عملیات لایه نشانی از راه غوطه وری نمونه‌های شیشه‌ای در محلول سل انجام شد. پس از لایه نشانی، نمونه‌ها به مدت 6 ساعت در دمای اتاق خشک شده و سپس بمنظور کلسینه کردن، در کوره با اتمسفر هوا در دمای 550 درجه‌ی سلسیوس به مدت 2 ساعت و سرعت افزایش دمای 3/5 درجه سلسیوس بر دقيقه، پخته شدند [13-9].

برای تهیه پودر از محلول‌های ساخته شده، پس از گذشت 2 تا 3 هفته سل به ژل تبدیل شد و پس از خشک شدن ژل، با همان پروسه دمایی که برای لایه‌های نازک در نظر گرفته شد، پودرهای بدست آمده در کوره کلسینه شدند [11-14].

ساختار کریستالی و ویژگی‌های سطحی لایه‌های نازک تهیه شده با استفاده از روش‌های <sup>3</sup>XRD و <sup>4</sup>FTIR مطالعه شدند. همچنین، بمنظور بررسی مقدار کاهش

### پیشگفتار

دی اکسیدتیتانیوم به دلیل دارا بودن مزایایی مانند خنثی بودن شیمیایی و بیولوژیکی، قدرت اکسیدکنندگی بالا، قیمت ارزان، پایداری مطلوب در برابر عوامل شیمیایی و نوری و طبیعت غیرسمی به عنوان ماده‌ی فتوکاتالیست در تخریب بسیاری از ترکیبات آلی، باکتری‌ها، ویروس‌ها و تصفیه آب مورد توجه قرار گرفته است [1-4].

به هر حال، به دلیل بالا بودن انرژی پهنهای باند<sup>1</sup>، فقط نور ماورای فرابنفش خورشید توانایی تحریک آن را دارد. بنابراین، در شرایط عملی که امکان تابش نور ماورای فرابنفش خورشید وجود ندارد، دی اکسید تیتانیوم بازدهی فتوکاتالیستی کمی دارد [5].

بازارگی مطالعات زیادی در رابطه با تغییر لبه جذب<sup>2</sup> دی اکسید تیتانیوم از نور ماورای بتنفس به طرف نور مرئی صورت گرفته است. در این راستا دوپینگ عناصری نظیر Fe, Cr, B ... مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این پژوهش‌ها نشان داده است که این عناصر باعث کاهش انرژی فاصله باند و انتقال لبه‌ی جذب از نور مaura بتنفس به طرف نور مرئی و در نتیجه، باعث افزایش عملکرد فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم می‌شود [6-7]. همچنین، کاهش فاصله باند انرژی اکسید تیتانیوم از راه دوپینگ آن با اتم‌های غیر فلزی مانند کربن، نیتروژن و گوگرد ... گزارش شده است [8].

هدف در این پژوهش، کاهش پهنهای باند و تغییر لبه جذب دی اکسید تیتانیوم از نور ماورای بتنفس به نورمرئی و بررسی خاصیت فتوکاتالیستی آن می‌باشد. در این مقاله ابتدا لایه نازک دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با وانادیم به روش سل-ژل بر زیرلایه‌های شیشه‌ای تهیه شد. سپس اثر افزایش وانادیم بر ویژگی‌های ساختاری، اپتیکی و فتوکاتالیستی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم بررسی شد.

<sup>3</sup> - X Ray diffraction Analysis

<sup>4</sup> - Fourier Transform infrared spectroscopy

<sup>1</sup>- Band Gap

<sup>2</sup>-Absorption edge

طیف FTIR مربوط به لایه‌ی نازک دی اکسید تیتانیم دوپ شده با وانادیم در شکل 2 نشان داده شده است. با توجه به شکل 2، مشاهده می‌شود که باند جذب در  $650\text{cm}^{-1}$  مربوط به پیوندهای Ti-O-Ti-O-Ti، باند  $1660\text{cm}^{-1}$  مربوط به پیوند H-O-H و  $2400\text{cm}^{-1}$  مربوط به پیوند H-O-H است. با توجه به این‌که مقدار وانادیوم دوپ شده بسیار جزئی می‌باشد، پیک واضحی از Ti-O-V مشاهده نمی‌شود [15-17].

شکل 3 طیف جذب لایه‌های نازک را نشان می‌دهد. با توجه به شکل مشاهده می‌شود که با اضافه کردن وانادیوم به دی اکسید تیتانیوم، لبه جذب از ناحیه ماورای بنفش به طرف ناحیه مرئی جابه جا می‌شود. به بیان دیگر، پهنه‌ای باند لایه نازک دی اکسید تیتانیم تا حدودی کاهش یافته است. بنابراین، می‌توان گفت با افزایش وانادیوم به لایه‌ی نازک دی اکسید تیتانیوم امکان فعال‌سازی خاصیت فتوکاتالیستی به وسیله‌ی انرژی‌های کمتر و نزدیک به انرژی نور مرئی، وجود دارد. مقدار پهنه‌ای باند محاسبه شده به وسیله این آنالیز برای نمونه پوشش داده شده با دی اکسید تیتانیوم و دی اکسید تیتانیوم دوپ شده به وسیله وانادیوم به ترتیب حدوداً برابر با  $360\text{nm}$  و  $330\text{nm}$  می‌باشد. لبه جذب برای دی اکسید تیتانیوم برابر با  $384\text{nm}$  نانومتر می‌باشد، اما اندازه کوچک‌تر کریستال‌های آناتاز شکل گرفته در روش سل-ژل منجر به افزایش انرژی پهنه‌ای باند و در نتیجه، کاهش لبه‌ی جذب به سمت طول موج‌های کمتر می‌شود.

شکل 4 مقدار تخریب متیلن آبی را نشان می‌دهد. با توجه به شکل 4 مشاهده می‌شود که با افزایش وانادیم به لایه نازک دی اکسید تیتانیم، مقدار تخریب متیل آبی نسبت به لایه‌ی نازک دی اکسید تیتانیوم کاهش یافته است. خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک دی اکسید تیتانیم در زیر بیان می‌شود: هنگامی که فوتونی بالانرژی بیشتر از انرژی فاصله باند دی اکسید تیتانیوم به سطح آن تابیده شود، یک الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت

پهنه‌ای باند در نمونه‌های پوشش داده شده از دستگاه UV-Spectrophotometer استفاده شد.

بمنظور بررسی ویژگی‌های فتوکاتالیستی، لایه‌های نازک پوشش داده شده، در یک بشر حاوی محلول متیلن آبی<sup>1</sup> با غلظت  $10\text{ ppm}$ ، قرار گرفتند. بشر در یک محفظه‌ی تاریک که تنها نور لامپ جیوه (16 واتی) در آن تابیده می‌شد، قرار گرفت. در ابتدا محلول در محیط کاملاً تاریک به مدت 30 دقیقه قرار گرفت و پس از این مدت مقداری از محلول درون سل خاصی که از جنس کوارتز است و برای دستگاه اسپکتروفوتومتر تعییه گردیده، ریخته شد و غلظت اولیه (C<sub>0</sub>) به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. پس از آن تغییرات غلظت محلول متیلن آبی زیر تابش نور ماورای بنفش در بازه‌های زمانی 30 دقیقه اندازه گیری شد [10-11].

#### نتایج و بحث

نتایج بدست آمده از XRD در شکل 1 نشان داده شده است. با توجه به شکل 1 مشاهده می‌شود که ساختار کریستالی لایه‌های نازک شامل فازهای آناتاز و مقداری جزئی از فاز روتایل می‌باشد. مقدار فاز آناتاز در لایه‌های نازک بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$\% \text{ of Anatase} = \frac{100}{(1+I_R/0.79I_A)} \quad (1)$$

$I_A$  شدیدترین پیک مربوط به صفحه (101) از فاز آناتاز و  $I_R$  شدیدترین پیک مربوط به صفحه (110) از فاز روتایل را نشان می‌دهد [12]. بر اساس رابطه بالا درصد فاز آناتاز برای نمونه دی اکسید تیتانیوم برابر با  $25/25\%$  و برای نمونه دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با وانادیوم  $93/9\%$  محاسبه شد. بر اساس مقایسه پیک‌های ظاهر شده در آنالیز XRD، با کارت‌های شناسایی پیک‌ها آناتاز و روتایل در استاندارد، شیفت پیک معادل با حدود 2 درجه برای فازهای روتایل و آناتاز مشاهده می‌شود. این شیفت پیک دوپ شدن عنصر وانادیوم به دی اکسید تیتانیوم را نشان می‌دهد [10-14].


<sup>1</sup>-Methylene Blue

- 1- کاهش سطح فعال دی اکسید تیتانیم با افزایش 2 درصد اتمی وانادیم
- 2- ترکیب دوباره الکترون- حفره. با توجه به این که مقدار وانادیم حدود 2 درصد اتمی است، این امکان وجود دارد که یون‌های وانادیم به عنوان محلی برای ترکیب دوباره الکترون حفره عمل نمایند.




### نتیجه گیری

- 1- با افزایش وانادیم به دی اکسید تیتانیم ( 2 درصد اتمی)، لبه جذب از نور ماورای بنفش به طرف نور مرئی جایجا شده است.
- 2- با افزایش وانادیم درصد فاز آناتاز در لایه نازک دی اکسید تیتانیم کمی کاهش داشته است.
- 3- با افزایش وانادیم به دی اکسید تیتانیم بازدهی فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم کاهش یافته است.

منتقل شده و در نتیجه، یک جای خالی الکترونی و یا یک حفره در باند ظرفیت ایجاد می‌شود (شکل 5). جفت الکترون حفره ایجاد شده به سطح دی اکسید تیتانیم منتقل شده و منجر به وقوع واکنش‌های فتوکاتالیستی می‌شود [14-17].



سپس ذرات اکسیدکننده و اکنش پذیر از واکنش با الکترون‌ها و حفرات موجود در سطح اکسیدتیتانیوم تولیدمی شوند. مهم‌ترین ذرات اکسیدکننده، رادیکال‌های هیدروکسیل هستند که بر اساس معادلات زیر ایجاد می‌شوند [16].



روی هم رفته، خاصیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم به پارامترهایی نظیر سرعت ترکیب دوباره الکترون- حفره، ساختار کریستالی، دانسیته گروههای هیدروکسیل سطحی و غیره بستگی دارد. هر عاملی که نرخ ترکیب دوباره‌ی الکترون - حفره را به تأخیر اندازد، باعث افزایش بازدهی فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم خواهد شد. بر این اساس، افزایش یون‌های فلزی جهت جلوگیری از ترکیب دوباره الکترون- حفره تایید شده است. یون‌های فلزی الکترون‌ها یا حفرات ایجاد شده را به تله اندادته و در نتیجه، از ترکیب دوباره‌ی الکترون حفره جلوگیری می‌کند. انتظار می‌رود با افزایش وانادیم به دی اکسید تیتانیم، بازدهی فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم افزایش یابد، اما نتایج عکس این مطلب را نشان می‌دهد. کاهش فعالیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم در حضور وانادیم را می‌توان به دو عامل زیر نسبت داد:

<sup>1</sup>- Valence Band

## منابع

- 1- G. Wang, "Hydrothermal synthesis and photocatalytic activity of nano crystalline TiO<sub>2</sub> powder in ethanol-water mixed solutions", *J. Molec. Catal. A: Chemical*, Vol.274, pp.185-191, 2007.
- 2- A. Fahmi, C. Minot, B. Silvi, M. Causa, "Theoretical analysis of the structure of titanium dioxide crystals", *Phys. Rev. B: Condens. Matter*, Vol. 47, pp.11717-11724, 1993.
- 3- A. Fujishima, K. Hashimoto, T. Watanabe, "TiO<sub>2</sub> photocatalysis: fundamentals and applications", BKC, Tokyo, pp.52-66, 1999.
- 4- A. Fujishima and X. Zhng, "Titanium dioxide photocatalysis: present situation and future approaches", *C.R.Chim.*, Vol.9, pp.750-760, 2006.
- 5- Akbar Eshaghi, PhD thesis, "An investigation of the effect of additives on the optical and hydrophilic properties of TiO<sub>2</sub> sol-Gel derived thin film", Iran, Shiraz University, material Department, 2010.
- 6- G.Yi and M.Sayer, "Sol-gel processing of complex oxide films", *ceramic Bulltin*, Vol.70, pp.125-129, 1991.
- 7- C.C.Pan, J.Wu, "Visible-light response Cr-doped TiO<sub>2-xNx</sub> photocatalysts", *Materials chemistry and Physics*, pp.100-102, 2006.
- 8- R.Asahi, T.Morikava, T.Ohwaki, "Synthesis and properties of TiO<sub>2</sub>-based nanomaterials", *Material Science*, pp. 269-272, 2001.
- 9- U.G. Akpan, B.H. Hameed, "Parameters affecting the photocatalytic degradation of dyes using TiO<sub>2</sub>- based photocatalysts", *Vol.170*, 520-529, 2009.
- 10- T. Kemmitt, N.I. AL-Salami, M. Waterland, V.J. Kennedy, A. Markwitz, "Photo Catalytic Tatiana Coating", *J. Current applied Physics*, Vol.4, pp.189-192, 2004.
- 11- A.L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates, "Photocatalysis on TiO<sub>2</sub> Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results", *Chemical Reviws*, Vol.95, pp.735-758, 1995.
- 12- PhD thesis by Daniele Julia Londeree, "Titanium dioxide crystal types", Millennium Chemical, Florida University, November 1, 2002.
- 13- J.O.Careiro, V.Teixeira, A.Portinha, A.Magalhaes, "Travares Iron doped photocatalytic TiO<sub>2</sub> sputtered coating on plastics for self - cleaning applications". *Materials Science and Engineering B*, Vol.138, pp.144-150, 2007.
- 14- S.Ghasemi, S.Rahimnejad, S.Rahman Setayesh, S.Rohani,M.R.Gholami, "Transition metal ions effect on the properties and photocatalytic activity of nanocrystalline TiO<sub>2</sub> prepared in an ionic liquid", Vol.172, pp.1573-1578, 2009.
- 15- L.Gomathi Devi, B.Narasimha Murthy, S. Girish Kumar, "Photocatalytic activity of TiO<sub>2</sub> doped with Zn<sup>2+</sup> and V<sup>5+</sup> transition metal ions: influence of crystallite size and dopant electronic configuration on photocatalytic activity", pp.1661-1666, 2010.
- 16- Zhifeng Liu, Jing Ya, "Effect of V doping on the band-gap reduction of porous TiO<sub>2</sub> films prepared by sol-gel route", China, Vol.120, pp.277-281, 2010.
- 17- Mansor Abdul Hamid, Ismail Ab,Rahman, "Preparation of Titnium Dioxide thin film by sol-gel dip coating method", University of malaysia, *Malaysian Journal of Chemistry*, Vol.5, pp. 086-091, 2003.
- 18- A. Eshaghi, M. Pakshir, R. Mozaffarinia, "Preparation and characterization of TiO<sub>2</sub> sol-gel modified nanocomposite films", *J Sol-Gel Sci. Techno*, Vol. 55, pp. 278–284, 2010.