

بررسی مصالح و مقایسه روش های اجرایی در ساخت سازه های مدفون بتی در معرض انفجار

سید عظیم حسینی^۱، عباس اکبرپور^{۲*}، حسن احمدی^۳، بابک امین نژاد^۴

۱- دانشجوی دکتری ۳ و ۴- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ۲- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

(دریافت: ۹۶/۰۱/۲۶، پذیرش: ۹۶/۰۶/۲۸)

چکیده

ویژگی ها و ساختار هدف های زیرزمینی و بررسی مشخصات سلاح های نفوذگر زمینی و در نهایت اثرات اصلی، جانبی، چالش ها و پیامدهای تهاجم به این نوع هدفها از مسائل مهم پیش روی هر کشوری محسوب می گردد. بنابراین شناخت مصالح و روش های اجرایی ساخت سازه های مدفون برای مقابله با تهدیدات متصور به لحاظ اصول مدیریت ساخت مانند زمان، هزینه و کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق پرسشنامه های تهیه شده و بر اساس نظرات خبرگان واحد شرایط، با استفاده از روش کمی سازی AHP و نرم افزار EXPERT CHOICE می توان وزن شاخص ها و گزینه ها را مشخص نمود. نتیجه این تحقیق بیان کننده آن است که مصالح بتن الیافی، بتن های پر مقاومت، مواد نانویی و FRP دارای بهترین عملکرد و در روش های اجرایی شانکریت مسلح یا بتن الیافی، لیس پنل و همچنین جهت مقاوم سازی استفاده از مواد نانویی و FRP دارای بالاترین اولویت به کارگیری در اجرای سازه های مدفون می باشد.

کلیدواژه ها: مصالح، ساخت، سازه های مدفون بتی، انفجار

Investigation of Materials and Comparison of Practical Methods in the Construction of Buried Concrete Structures Exposed to Explosion

S. A. Hosseini, A. Akbarpour*, H. Ahmadi, B. Amin Nejad

Islamic Azad University of Roudehen

(Received: 15/04/2017; Accepted: 19/09/2017)

Abstract

The specification of underground structures, and investigation of earth-penetrating weapons, and ultimately the major and minor impacts resulted from an invasion on these structures is one of the significant issues that each country may encounter. In other word, understanding the materials and applicable methods in the construction of buried components, to defend against the potential threats, has an important role in terms of the management construction's principals, like time management, expenditure, and quality. Moreover, according to questionnaires and the experts' opinions, utilization of the quantitative methods such as AHP, and the EXPERT CHIOCE software provide the opportunity to identify such indexes and alternatives. This study shows that the fiber concrete materials, reinforced concrete, nano materials, and FRP, introduce the best efficiency and function compare to other alternatives. As such, these materials are highly applicable not only in the construction of reinforced or fiber concrete, and Lattice Panel, but also in the process of retrofitting.

Keywords: Materials, Construction, Buried Concrete Structures, Explosion

*Corresponding Author E-mail:A_akbarpour@azad.ac.ir

Adv. Defence Sci. & Technol. 2018, 02, 97-106.

توسط آن به سازه‌های بتنی صدمه وارد نمود مانند پرتابه‌ها، ترکش‌ها و غیره امکان پذیر نیست. تقسیم بندی بارهای انفجار در جدول (۱) ارائه گردیده است. انفجار در حالت کلی می‌تواند به سه بخش تقسیم شود: شیمیایی، هسته‌ای و فیزیکی. مواد منفجره ماده‌ایی هستند که از نظر شیمیایی ناپایدار هستند و در صورت آغاز فرآیند انفجار با سرعت زیاد منبسط می‌شوند و حجم زیادی گاز و گاهی نور و صدای زیاد تولید می‌کنند این آزاد شدن گاز به نوبه خود می‌تواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشیا اطراف و تبدیل شدن آن‌ها به ترکش شود. انفجار واکنشی است که در آن نرخ سوختن مواد با سرعتی به مراتب بیشتر از سرعت صوت انجام می‌شود که در نتیجه دما و فشار بسیار بالایی ایجاد و موج انفجار بلافصله تولید و با سرعت بسیار زیادی منتشر می‌شود بر حسب منشا انفجار موج‌های ناشی از آن به دو شکل موج ضربه و موج فشار تقسیم می‌گردد. سازه‌های موجود در داخل خاک به علت انتشار امواج ناشی از انفجار در داخل زمین می‌توانند آسیب بیشیند. بمب‌های هدایتشونده معمولاً مجهز به خرج گود و کلاهک ساخته شده از آلیاژهای بسیار مقاوم می‌باشند، توانایی نفوذ در اعمق زمین و انهدام اهداف مدفون با سرباره بسیار زیاد است. معروف‌ترین این سلاح‌ها که در جنگ دوم امریکا علیه عراق (سال ۲۰۰۳) استفاده گردید، موشک‌های کروز مجهز به کلاهک مخصوص نفوذ در اعمق زمین و بمب‌های سری (GBU) است. این سلاح‌ها با دقت بسیار زیاد، توانایی نفوذ تا عمق حدود ۴۰ متر از زمین معمولی یا ضخامتی در حدود ۸-۶ متر از بتن مسلح را دارا می‌باشند [۱].

همچنین برای بمب ۲۸ GBU با سیستم جنگ‌افزار BLU-۱۱۳ ۱ با طول ۳/۸۸ متر وزن ۴۴۰۰ پوند، عمق نفوذ بیش از ۶ متر در بتن مسلح و برای بمب ۵۷ GBU با طول ۶ متر و وزن ۱۳۶۰۰ کیلوگرم و ۲۷۰۰ کیلوگرم ماده منفجره، عمق نفوذ ۸ متر در بتن با مقاومت ۷۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، ۴۰ متر نفوذ در صخره و سنگ با سختی متوسط و ۶۰ متر نفوذ در بتن مسلح با مقاومت ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع ادعашده است. چنانچه بمب بتواند به سازه مدفون مورد نظر برسد و بعد منفجر شود، آسیب بسیار زیادی را ایجاد می‌کند و چنانچه در عمق زمین و در فاصله‌ای از سازه مدفون منفجر شود، موج شوک ناشی از انفجار از لایه‌های زمین عبور کرده و پس از رسیدن به سازه مدفون می‌تواند به آن آسیب برساند. در طراحی سازه‌های مدفون مقاوم می‌باشد اثرات بارگذاری ناشی از انفجار ناشی از تهدیدهای خاص از قبیل بمب‌های GBU لحاظ گردد و پیش‌بینی لازم در طراحی انجام شود [۲].

مصالح مورد استفاده در مقاوم‌سازی سازه‌ها به شرح زیر هستند.

۱. مقدمه

امنیت بناهای مسکونی، صنعتی، نظامی و استراتژیکی در برابر شوک ایجادشده توسط انفجار، یکی از اهداف مهم در جهان امروز به شمار می‌رود. در این مقاله با منظور قراردادن اهداف پدافند غیرعامل یک سازه مدفون بتن مسلح در مقابل اصابت بمبهای، حملات تروریستی و انفجار داخلی مصالح به کار گرفته شده و روش‌های اجرایی در این سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از بیان ویژگی‌های هر یک با توجه به اطلاعات به دست آمده و سنجش آن‌ها سعی در شناخت کارآمد این عوامل داریم. به ثمر نشستن این تحقیقات می‌تواند تأثیر شایانی در پایداری ملی داشته باشد زیرا طراحی مقاوم، ساخت و مدیریت صحیح حین ساخت سازه‌های مدفون که عمدها در معرض انواع تهدیدات بیان شده می‌باشند یکی از مهم‌ترین نیازهای پدافند غیرعامل کشور در حوزه ساخت و ساز است. روش مدیریتی در ساخت این نوع سازه‌ها در برابر تهدیدات انفجاری مجھول و مبهم به نظر می‌رسد. متغیرهای این مقاله شامل مشخصات و اثرات انفجار، مقاوم‌سازی سازه‌های مدفون بتنی، رویکردهای پدافند غیرعامل در ساخت و ساز، مدیریت زمان و هزینه و کیفیت ساخت این سازه‌ها است. یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دشمن در برابر کشور عزیزمان از منظر تهدیدهای سخت، استفاده از بمبهای نفوذ‌کننده و اثرگذاری بر سازه‌های مدفون استراتژیک کشور از قبیل مراکز غنی‌سازی هسته‌ای، مقر موسک‌ها و تونل‌های زیرزمینی محل استقرار تأسیسات نظامی و مواردی از این دست است. دشمن گاهی به طور صریح کشورمان را به حمله نظامی به این مراکز تهدید می‌کند، از سوی دیگر قابلیت‌های بمبهای نفوذ‌کننده از جهت نفوذ در عمق زیاد و اثرگذاری بر سازه‌های مدفون، از موضوعاتی است که می‌باشد در مراکز تحقیقاتی کشور موردمطالعه جدی قرار گرفته و بر مبنای دانش به دست آمده راهکارهای مقابله با این تهدیدها تدوین، بررسی و راهکارهای عملیاتی-پیشنهادی استخراج گردد. با توجه به اهمیت عملکردهای حیاتی و راهبردی نظیر مراکز داده، مراکز مخابراتی، مراکز صنعتی بالاهمیت، مراکز کنترل و فرماندهی و پناهگاههای ویژه در ایجاد امنیت و پایداری ملی در زمان جنگ، ایجاد سازه‌های زیرزمینی برای این عملکردها امری اجتناب ناپذیر است و همچنین تاکنون هیچ‌گونه تحقیقی در منابع خارجی و داخلی در زمینه مدیریت ساخت سازه‌های مدفون در معرض انفجار صورت نپذیرفته و یا در دسترس نیست، اهمیت و ضرورت موضوع این پژوهش در این راستا است که متخصصین امر ساخت سازه‌های زیرزمینی با نقطه نظرات، مصالح مناسب و انواع روش‌های ساخت موجود مطلع و به کار گیری شود.

راههای مقابله با خرای بتن تحت اثر بارگذاری انفجاری بدون شناخت انفجار و انواع آن و همچنین سایر روش‌هایی که می‌توان

و کرنش در مقطعی از عضو، میلگردها به تسلیم می‌رسند و اجازه شکل‌گیری مفصل پلاستیک می‌یابند. بتن در این نواحی در سطح کششی دچار ترک می‌شود و متعاقباً به حد کرنش فشرده شدن در سطح فشاری می‌رسد. اگر دوران مفصل این نقطه افزایش یابد، بتن فشاری خرد و مقاومت خمشی از بین می‌رود [۶].

جدول ۲. FRP و عملکردهای آن در اعضای سازه‌ای [۸]

در سطوح رو و زیر دال (عملکرد کششی)، در دو وجه عملکرد بهتر، از نظر اقتصادی کم صرفه	دال	
به صورت نوار داخل شیارهایی که در دال ایجاد می‌گردد		
در وجه کششی برای خمش، در کناره‌ها برای برش، به صورت دور پیچی برای پیچش و برش	تیر	
کربن سختی بالا و تغییر شکل کم، ترکیب پلی اوره و کربن نتیجه بهتر، علت شکل‌پذیری پلی اوره		FRP
به صورت نوار دور پیچی شده برای دورگیری، امکان پیش‌تنیدگی	ستون	
دیوار، روی سطوح دیوار برای عملکرد برشی - کششی		
مواد شامل کربن، آرامید، شیشه، پلی اوره، فولاد ... کربن گران، پلی اوره شکل‌پذیر.		
در صورت پیش‌تنیدگی در تیر یا دال امکان برگشت خیز موجود در تیر وجود دارد		

بتن پر مقاومت: ناحیون یی و همکاران خصوصیات مقاومتی بتن پر مقاومت و بتن پر مقاومت با پودر فعال کننده را تحت اثر بار انفجار بزرگی کرده‌اند. بتن با کارایی فوق بالا^۱ در انواع مختلفی در بازار موجود است ولی مهم‌ترین آن‌ها بتن با مقاومت فشاری فوق بالا و بتن با پودر فعال کننده^۲ است. آن‌ها مقاومت فشاری را تا حدود ۱۵۰ مگاپاسکال و مقاومت کششی آن‌ها را تا حدود ۸ مگاپاسکال ذکر کرده‌اند. از مزایایی که این نوع بتن‌ها ایجاد کرده اند توانایی ایجاد سازه‌های لاغر است. به دلیل مقاومت بالا و جذب انرژی بالای RPC و UHSC آن‌ها مصالح بهینه‌ای هستند برای استفاده در مقابل اهداف احتمالی، حملات تروریستی و یا برخوردهای تصادفی. ترکیب UHSC شامل سنگدانه‌های همگن سیلیکا و چسب گازی سیلیکای جایگزین سیمان است که باعث افزایش مقاومت باورنگردنی بتن می‌شود. البته هر دوی RPC و UHSC نیاز به عمل آوری در دمای بالا دارند. کارهای زیادی برای افزایش مقاومت UHSC ها و RPC ها تاکنون انجام شده است که نتیجه آن‌ها مقاومت فشاری بین ۱۲۰ تا ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی بین ۸ تا ۳۰ مگاپاسکال و مدول الاستیسیته بین ۶۰ تا ۱۰۰ گیگا پاسکال شده است. سه عامل در سازه‌های بتونی برای مقاومت در مقابل انفجار مورد نیاز می‌باشد:

۱- مقاومت کافی سازه‌ای، ۲- سختی کافی، ۳- ظرفیت جذب

الیاف FRP: یکی از روش‌های جدیدی که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران قرار گرفته، مقاومت‌سازی سازه‌ها با استفاده از مصالح کامپوزیت است. از کاربردهای متداول FRP، چسباندن صفحات FRP با استفاده از چسب‌هایی مانند اپوکسی به مقاطع بتنی است. به طور کلی مقاومت‌سازی سازه‌های موجود یا مرمت آن‌ها به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارسایی‌های ناشی از فرسایش، افزایش شکل‌پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه‌های اجرایی صحیح به طور متعارف انجام می‌گردد [۳]. به عملکرد FRP در اعضای سازه‌ای در جدول (۲) اشاره شده است. استفاده از FRP به دلیل وزن کم، سرعت اجرای بالا، مقاومت بالا و عدم ایجاد محدودیت معماري در بهسازی سازه‌های بتونی توجیه پذیر است. سیستم FRP بدین صورت تعریف می‌شود که الیاف و رزین‌ها برای ساخت چندلایه مرکب مورداً استفاده قرار می‌گیرند، به نحوی که رزین‌های مصرفی (رزین اپوکسی) به منظور چسباندن چندلایه مرکب به سطح بتون زیرین و پوشش‌ها به منظور محافظت مصالح ترکیب شده استفاده می‌شوند [۴].

جدول ۱. تقسیم‌بندی‌های بارهای انفجار [۲]

موقعیت انفجار	نوع انفجار	نوع بارهای وارد
انفجار خارجی	انفجار در هوا	امواج مستقیم، ترکش‌ها
	انفجار در سطح زمین	امواج مستقیم، امواج بازنگشی، ترکش‌ها، شوک زمین (حرکت امواج در زمین)
	انفجار در داخل زمین	شوک زمین (حرکت امواج در زمین سرعت ذرات)
	انفجار محبوس	ضریبه داخلی
انفجار داخلی	نیمه محبوس	ضریبه داخلی

از کاربردهای دیگر این مصالح استفاده از میلگردهای FRP به صورت آرماتور خارجی چسبیده است. در این روش که به NSM یا نصب در نزدیک سطح معروف است، با قرار دادن آرماتورها و یا نوارهای FRP در شیارهایی که از قبل بر روی سطح بتون ایجاد شده است و پر کردن آن‌ها به وسیله موادی مانند اپوکسی، می‌توان به مقاومت‌سازی و افزایش ظرفیت خمشی مقطع کمک کرد [۵].

بتن مسلح: به دلیل مقاومت و جرم قابل توجه سازه‌های بتون مسلح، این مصالح به طور کلی در برابر بارهای انفجاری، مناسب هستند. همچنین بتون، مقاومت مؤثری در برابر آتش و نفوذ ترکش دارد. روش‌های ساده‌شده جهت طراحی انفجاری بتون مسلح بر اساس پاسخ خمشی بوده و مشروط به حذف مودهای شکست تردشکن می‌باشند. برای رسیدن به پاسخ شکل‌پذیر برای بتون، جزئیات‌بندی مناسبی از میلگردها نیاز است. با افزایش تنش

^۱ Ultra High Performance Concrete: UHPC

^۲ Reactive powder Concrete: RPC


مقایسه با فولاد برای ساخت سازه های بزرگ مثل پل ها و برج ها و وزن زیاد آن در سازه های غیر برابر و حائل به عنوان یک مشکل فنی و اقتصادی مطرح می شود و تلاش برای کاهش آن ها منجر به نوآوری در ساخت بتن های مخصوص شده است؛ که انواع مختلف بتن سبک از دستاوردهای این نوآوری ها است.

۱. با استفاده از سنگدانه های سبک و متخلخل که توده ویژه ظاهری آن ها کمتر از ۲/۶ است و جایگزینی آن با سنگدانه های سنگین، این نوع بتن به عنوان "بتن سبک دانه" شناخته می شود.

۲. با حذف ریزدانه ها از دانه بندي مخلوط، بطوریکه تعداد زیادی فضا و حفره خالی در بین سنگدانه های بتن ایجاد شود، این بتن را "بتن بدون ریزدانه" می نامند.

۳. با ایجاد حفره های هوا در داخل بتن و ملات سیمان؛ که پس از گیرش یک ساختار متخلخل یکنواخت در بتن ایجاد می شود. انواع این بتن بناهای بتن هوا دار (گازی) و بتن اسفنجی (بتن فومی) شناخته می شود [۱۲].

این سه نوع مختلف بتن سبک به طور شماتیک در شکل (۱) نشان داده شده است:



شکل ۱. سه نوع پایه ای از انواع مختلف بتن سبک.

مصالح نانو (بتن): مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن (طول، عرض، ضخامت) زیر 100 nm باشد تعریف شده اند. در یک تقسیم بندی عمومی، محصولات نانو مواد را می توان به صورت زیر بیان کرد:

فیلم های نانولایه^۱ برای کاربرد عمدتاً الکترونیکی، نانو پوشش های حفاظتی برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی، حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطی و نانو ذرات به عنوان پیش سازنده^۲ یا اصلاح ساز پدیده های شیمیایی و فیزیکی.

در صنعت بتن، سیلیس یکی از معروف ترین موادی است که نقش مهمی در چسبندگی و پر کنندگی بتن با عملکرد بالا^۳ ایفا می کند. محصول معمولی همان سلیکیافیوم یا میکرو سیلیکا است

انرژی بالا.

مقاومت فشاری UHSC و RPC حدوداً $7/9$ برابر بتن معمولی (NSC) است و مدول الاستیسیته^۴ آن ها در حدود $۳/۲۶$ تا $۳/۰۹$ برابر مدول الاستیسیته^۵ NSC است. UHSC به دو دلیل مدول الاستیسیته بالاتری نسبت به RPC دارد: ۱- چگال تر است، ۲- وجود الیاف کوتاه فولادی باعث شکل پذیری بیشتر می شود. به طور کلی باید دو عامل را تقویت نمود:

- ۱- سختی افزایش یابد تا ترک خوردگی به تعویق افتد.
- ۲- ظرفیت جذب انرژی بالا رود تا ضربه^۶ قوی تری تحمل شود.

با توجه به مقاومت بالای قابل حصول توسط بتن های UHPSC و RPC توصیه می شود در برابر انفجار در طراحی و ساخت سازه های جدید از این نوع بتن ها استفاده شود [۷].

بتن الیافی: سیلوا و لو افزایش مقاومت در مقابل انفجار دال های بتونی مسلح را با کمک مصالح مرکب جدید که همان پلیمر کامپوزیت های الیافی هستند بررسی کرده اند

یکی از انواع پلیمر کامپوزیت ها، "پلیمر مسلح با الیاف فولادی" است. در آزمایش ها انجام شده توسط سیلوا و لو، آن ها ترکیبات مختلف از این مصالح را مورد بررسی در دال خود در مقابل بار انفجار قرار داده اند. در مورد تقویت دال و تیرها هر چند که استفاده نوارها و ورق های پلیمر کامپوزیتی در هر دو وجه توجیه اقتصادی ندارد اما با توجه به ماهیت دینامیکی بار انفجار کاربرد آن ها در هر دو وجه توصیه می گردد [۸-۹].

از اثرات استفاده از الیاف به منظور مسلح کردن بتن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. افزایش مقاومت خمشی
۲. افزایش مقاومت برشی
۳. افزایش مقاومت کششی
۴. افزایش در میزان جذب انرژی
۵. کاهش نفوذ اجسام
۶. افزایش مقاومت مقطع در ترک خوردگی

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بین مقاومت کششی الیاف در واحد سطح همبستگی وجود دارد. البته ضریب همبستگی رابطه مقاومت کششی و تعداد الیافها در واحد سطح بیشتر از رابطه مقاومت کششی و فاصله بین الیافها است [۱۱-۱۰].

بتن سبک: در بتن معمولی پایین بودن مقاومت به وزن بتن در

¹ Nano Layer Thin Films

² Precursor

³ High Performance Concrete (HPC)

بارگیری انواع کمپرسی‌ها و دام تراک‌ها برای حمل که در تونل مورد استفاده هستند، در بسیاری از تونل‌ها عملیات تخلیه، تحکیم، لاینینگ و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز در حداقل فضای نالمن یا لاینینگ نشده و بدون حضور نیروی انسانی و به صورت کنترل از راه دور انجام می‌شود. در حقیقت موقعی که تا سینه کار تمام عملیات تونل‌سازی به طور خودکار انجام شود دستگاه مربوطه یک دستگاه حفاری، سیستم بارکشی، تحکیم یا لاینینگ صرف نیست بلکه یک دستگاه تونل‌ساز است یعنی بجای ماشین‌های حفاری تونل^۱ قدیم می‌بایست به دنبال ماشین‌های تونل‌ساز جدید بود. [۱۳].

روش‌های اجرایی در عملیات ساخت گالری‌ها و تونل‌ها به سرعت در حال تغییر است. با توجه به سیستم خاص بارگذاری در تونل‌ها، استفاده از یک لایه پوشش اولیه جهت پایداری اولیه و ممانعت از ریزش گوه‌های سنگی ناپایدار و بالطبع ناپایداری در سازه‌های حفاری شده، ضروری به نظر می‌رسد. سیستم نگهدارنده اولیه شامل تمام نگهدارنده‌هایی که جهت حصول پایداری در حین حفاری تعبیه می‌شوند نگهدارنده اولیه نام دارد. هم‌زمان با حفر تونل که به روش‌های چال‌زنی، آتشباری (روش سنتی) و یا مکانیزه انجام می‌شود، باید قسمت‌های حفاری شده بلافاصله با روش‌هایی مانند راک‌بولت یا شاتکریت نگهداری شوند. تحکیم موقت شامل عملیات بتن پاشی (شاتکریت) و مش‌گذاری و نصب انکر بولتها می‌باشد. از دیگر تجهیزات تحکیم موقت انواع بولتها و انکر بولتها با طول‌ها و قطرهای متفاوت و مشهباً با ابعاد چشممهای و اقطار میلگردی مختلف می‌باشد. در تحکیم ثانویه از لاینینگ بتنه استفاده می‌گردد که می‌توان به صورت درجا یا پیش‌ساخته با مصالح مناسب مثل بتن معمولی، بتن پر مقاومت و یا بتن الیافی به کار برد. ضخامت این لایه رابطه مستقیمی با روش حفاری، نوع خاک یا سنگ، سرعت حفاری و امکانات موجود دارد. [۱۴].

بتن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت است. این ترکیب کامپوزیتی یکپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امکان استفاده از بتن یا شاتکریت را به عنوان ماده شکل‌پذیر جهت تولید سطوح مقاوم و پر انحنای را فراهم می‌آورد الیاف به کاررفته در بتن به جنس‌های مختلف شیشه، فولاد، کربن، آرمید، پرو پرو پیلن و... است. نمونه‌ای از بتن الیافی در شکل (۲) مشاهده می‌شود. بتن الیافی در جاده‌ها، سربریزها و محافظت از پایداری شیب‌های صخره‌ها، لاینینگ تونل‌ها و سازه‌های پوسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

که دارای قطری در حدود ۰/۱ تا ۱ میلی‌متر بوده و دارای اکسید سیلیس حدود ۹۰٪ است. می‌توان گفت که میکرو سیلیکا محصولی است که برای افزایش عملکرد کامپوزیت مواد سیمانی به کاربرده می‌شود. محصولات نانو سیلیس متشكل از ذراتی هستند که گلوله‌ای شکل بوده و با قطر کمتر از ۱۰۰ nm یا به صورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می‌باشند که مایع آن معمول ترین نوع محلول نانو سیلیس است، این نوع محلول آزمایش‌ها مشخص در بتن خود تراکم به کار گرفته شده است. نانو سیلیس معلق کاربردهای چندمنظوره از خود نشان می‌دهد مانند:

- خاصیت ضد سایش
- ضد لغزش
- ضد حریق
- ضد انعکاس سطوح

از اسپری کردن پلی اوره نیز بر روی سطوح خارجی اعضا استفاده شده است که ترکیب اسپری پلی اوره با کربن به عنوان بهترین نوع مقاوم سازی در برابر انفجار پیشنهاد می‌گردد. در این روش کربن نقش افزایش سختی و کاهش تغییر شکل‌ها را برابر عهده دارد و پلی اوره نقش افزایش جذب انرژی را بر عهده دارد.

• ژئوسینتیک‌ها: ژئوسینتیک‌ها منحصرًا شامل محصولات پلیمری مصنوعی ساخته شده از الیاف تولید شده از مشتقان نفتی هستند که خاصیت اصلی آن‌ها فسادناپذیری در مقابل عوامل درون خاک است.

از جمله فواید دیگر این مواد، مقاوم‌سازی خاک در برابر نفوذ پرتا به درون خاک بوده و از این جنبه در این تحقیق، کاربرد دارد. بیشترین استفاده از مصالح ژئوسینتیکی برای مسلح کردن خاک‌ها به منظور افزایش مقاومت بررشی، کاهش نشت، افزایش پایداری است به همین دلیل بررسی خاک مسلح به این مواد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

روش استفاده از بتن الیافی در لاینینگ تونل‌ها اجرای یک تونل امکانات و تجهیزات بسیاری لازم است که متناسب با نوع عملیات تقسیم‌بندی می‌شوند عملیات تونل‌سازی شامل نقشه‌برداری، حفاری، آتشکاری، تهويه، تخلیه، تحکیم موقت و دائم می‌شود. نقشه‌برداران اولین اکیپ اجرایی هستند که جهت تحويل پروژه به محل اعزام می‌شوند. در حال حاضر عملیات حفاری تونل‌ها با دو نوع فناوری چال‌زنی و آتشکاری و یا با استفاده از ماشین‌های مکانیکی انجام می‌شود. فناوری دوم به شدت در حال گسترش است و به همان نسبت استفاده از مواد ناریه و انفجار در حال کاهش است. تجهیزات تخلیه مورداً استفاده در تونل‌سازی عبارت‌اند از انواع لودرها و بیل مکانیکی‌ها برای

^۱ Tunnel Boring Machine: TBM

میلگردهای جوشی فابریک استفاده می‌گردد. این شبکه‌های اضافی و میلگردهای مسطح در المان‌های ساختمانی، مقاومت لازم را در نواحی بازشو و اتصالات فراهم می‌کنند [۱۵].

یک عضو تری دی پانل، مقاومت خمشی خارج از صفحه و صلبیت خود را با مکانیزم مقطع کامپوزیت کامل که توسط عمل خرپای دو شبکه آرماتورگذاری و بتن لایه فشاری شبیه یک مقطع بتن آرمه تأمین می‌کند.

استفاده از سیستم لاینینگ دوپوسته: در روش لاینینگ دوپوسته، با تثبیت اولیه شاتکریت یا راک بلت لایه‌ای دیگر اضافه شده و درواقع پوسته دوم اجرا می‌گردد. که همان لاینینگ نهایی است که می‌توان هر کدام از لایه‌ها را مانند لتیس پنل یا لاینینگ بتی با بتن پر مقاومت، بتن معمولی و یا بتن الیافی باشد. روش دیگری می‌توان در لاینینگ دوپوسته پیشنهاد نمود که در پوسته دوم خود به صورت دوجداره اجرا تا در فضای خالی بین جدارهای باعث کاهش و میرایی موج حاصل از انفجار گردد [۱۶]. شکل (۴) به استفاده تری دی پانل سازه‌ای در احداث لاینینگ تونل‌ها اشاره می‌کند.



شکل ۴. نمایی از استفاده تری دی پانل سازه‌ای در احداث لاینینگ تونل‌ها

۲. روش تحقیق

تصمیم‌سازی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های انسانی است و هر فرد در طول شبانه روز تصمیم‌های فراوانی اتخاذ می‌کند. از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می‌تواند تاثیر به سزاگی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها داشته باشد، ضرورت وجود یک روش قوی که بتواند یاری نماید کاملاً ضروری است. یکی از کارآمدترین این روش‌ها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۸۰ مطرح شد.

اصول چهارگانه توماس ال ساعتی عبارتند از:

اصل ۱. شرط معکوسی^۱: اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر $\frac{1}{n}$ خواهد بود.



شکل ۲. بتن الیافی

استفاده از فناوری Panel Lattice در بهسازی سازه‌های زیرزمینی، اولین بار سیستم پانل‌های پیش‌ساخته سبک در سال ۱۹۶۱ میلادی در ایالت کالیفرنیا آمریکا به ثبت رسید. با توجه به اهمیت سبک‌سازی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف سوت استفاده از این نوع پانل‌ها در حال افزایش است. تری دی پانل سازه‌ای lattice panel نوع تکامل‌یافته سیستم‌های قدیم‌تر شکل (۳) نشان دهنده اجزای Form Insulating Concrete است. شکل (۳)

تشکیل‌دهنده‌تری دی پنل می‌باشد.

سیستم‌های ابتدایی ICF دیوارهایی است که از چیدن بلوک‌های توخالی پلی استایرن و قرار دادن میلگردهای قائم و افقی به صورت محدود در آن و بتن ریزی در فضاهای خالی داخل بلوک‌ها ساخته می‌شوند. صفحات پلی اسٹایرن به ضخامت حداقل ۵ سانتی‌متر توسط رابطه‌ای از جنس پلاستیک یا فلز به هم‌دیگر متصل و از اتصال آن بلوک‌هایی توخالی حاصل شده که در فضای خالی آن میلگرد قرار داده و بتن ریزی می‌شود. نوع عملیات اجرایی آن شبیه به چیدن بلوک است که مستلزم صرف زمان و محدودیت‌های سازه‌ای می‌شود.



شکل ۳. اجزای تشکیل‌دهنده تری دی پنل سازه‌ای

تری دی پنل سازه‌ای خواصی را دارد که به شرح زیر است:

به طور کلی سیستم تری دی پانل سازه‌ای (Lattice Panel) شامل پانل‌های تولیدشده به صورت شبکه خرپای فضایی جوشی سه‌بعدی می‌باشند که با EPS (پلی استایرن) پوشیده شده اند. هر طرف این پانل با ۸۰-۴۵ mm ضخامت از بتن به روش بتن پاشی پوشیده شده است. در اطراف بازشوها و ورودی‌ها از خروجی‌های

^۱ Reciprocal Condition

- فراهم شدن امکان استثار و اختفا در زمان تجهیز کارگاه و در طول ساخت
- کاهش نخاله‌ها و ضایعات ناشی از حفاری
- سازگاری مکان ساخت با ماهیت پروژه
- مقاومت در برابر آتش و ضربه انفجار
- مستهلك کردن موج انفجار
- قابلیت تعمیر، نگهداری و مرمت‌پذیری
- قابلیت مقاوم سازی

گزینه‌های مورد استفاده در ساخت لاینینگ سازه‌های زیرزمینی به صورت زیر است :

- شاتکریت مسلح با الیاف FRCS
- لتیس پنل
- راک بلت و بتن مسلح درجا
- قطعات پیش‌ساخته در لاینینگ نهایی
- شاتکریت و بتن مسلح درجا
- شاتکریت و بتن مسلح با تقویت FRP
- شاتکریت و بتن الیافی مسلح
- شاتکریت و بتن های پر مقاومت مسلح
- مواد نانویی جهت افزایش مقاومت لاینینگ بتنی

۳. نتایج و بحث

پس از بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته در خصوص مصالح و ارکان اصلی مدیریت ساخت، همچنین انتخاب روش تحقیق مناسب، تعیین جامعه آماری و طراحی پرسشنامه‌ها بر اساس روش AHP، نتایج حاصله که خروجی پرسشنامه‌ها بوده که در نرم‌افزار Expert Choice مدل‌سازی شده است، با توجه به کاربری‌های سازه‌های زیرزمینی و تهدیدات متوجه آن‌ها، قابلیت مقاوم سازی، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است که قطعاً در طراحی سازه‌های معمولی و با کاربری‌های عادی، توجه خاصی به آن نشده و یا در طراحی در مقابل بار زلزله مدنظر قرار می‌گیرد.

قابلیت مستهلك کردن انرژی با توجه به تأثیر مستقیمی که بر کاهش آسیب‌پذیری سازه و تجهیزات دارد، در رتبه دوم قرار گرفته است. قابلیت نگهداری و ترمیم‌پذیری به عنوان شاخصی تأثیرگذار در افزایش تابآوری و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت‌های اصلی سازه، در رتبه سوم قرار گرفته است (جدول^۳). با توجه به تهدیدات سازه‌های زیرزمینی و بررسی آثار بم‌های نفوذ‌کننده، مقاومت در برابر موج انفجار و آتش یکی از پارامترهای

اصل ۲. همگنی^۱ : عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل قیاس باشند و به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی‌نهایت یا صفر باشد.

اصل ۳. واستگی^۲ : هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این واستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.

اصل ۴. انتظارات^۳ : هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد فرآیند ارزیابی مجددًا انجام گیرد.

با توجه به اهداف پروژه و شاخص‌ها و گزینه‌های استخراج شده از رساله دکتری، برای کسب نظرات خبرگان، اقدام به طراحی پرسشنامه بر اساس روش AHP شده است. خبرگان شامل متخصصین صنعت ساخت و دارای تحصیلات عالیه، سوابق و مسئولیت اجرایی در زمینه پروژه‌های پدافند غیرعامل و همچنین صاحب نظر و تأثیرگذار در این شاخه می‌باشند. در ادامه با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته و اصول مدیریت ساخت، مصالح و روش‌های ساخت مناسب از دید خبرگان به دست می‌آید. با توجه به نیاز این تحقیق به استفاده از شاخص‌های کیفی و کمی، وزن دهی به شاخص‌ها و مقایسه انواع روش‌ها و مصالح الزامی است. نظر به اینکه برای وزن دهی و دستیابی به نتایج تحقیق، روش Expert (مقایسه زوجی) انتخاب گردیده است، از نرم‌افزار AHP choice جهت نیل به اهداف کلی تحقیق استفاده می‌گردد و جهت صحت سنجی از نرم افزار SPSS و فرمول کوکران استفاده نموده که تعداد ۶۰ نفر جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند. از این میان فقط تعداد ۳۶ نفر گردیده است. از آنجایی که عدد جامعه نمونه آماری ۳۶ نفر گردیده است. از آنجایی که عدد به دست آمده (الفای کرونباخ) برای پرسشنامه‌ها، بزرگ‌تر از ۰/۷ است (۰/۸۸۷ < ۰/۷)، اعتبار یا پایایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید می‌باشد همچنین پارامتر α دقت احتمال در فرمول کوکران می‌تواند بین ۰/۰۵ تا ۰/۴ قرار گیرد که در این تحقیق $\alpha = 0/1$ بوده و قابل قبول می‌باشد. لازم به ذکر است به منظور دستیابی به اهداف این تحقیق، شاخص‌هایی که تأثیرگذار در مدیریت ساخت سازه‌های مدفون بوده و در راستای سیاست‌ها و اهداف کلی پدافند غیرعامل هستند، ارائه گردیده‌اند [۱۷].

- صرفة اقتصادی
- کاهش زمان ساخت
- افزایش کیفیت مصالح و بهبود روش اجرا (مقابله در برابر نفوذ)

¹ Homogeneity

² Dependency

³ Expectation

دانسیته کم تر اجراگردد. علت این امر این است که برای جلوگیری از نفوذ بمب نیاز به لایه‌های متراکم و برای میرایی موج، لایه‌های سست تر مناسب است. قطعاً این شاخص، اهمیت بسزایی دارد اما با توجه به عدم سهولت تحقق آن و فناوری بالای دشمن، ترجیح اصلی بر مقاومسازی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از تحقیق تهدید بر این سازه‌ها در پاسخ‌های پرسشنامه‌ها، بوده است. علی‌رغم تأکید بر دو اصل کاهش هزینه‌ها و زمان ساخت پروژه در مدیریت بحران؛ نتایج پرسشنامه‌ها مبین این نکته است که نمی‌توان هزینه و زمان را فدای هدف اصلی یعنی مقاومت سازه زیرزمینی در مقابل تهدیدات و یا کاهش آسیب‌های ثانویه پس از آن کرد. حتی شاخص‌های مربوط به استقرار و اختفا سازه نیز امتیاز بالاتری از صرفه اقتصادی و کاهش زمان ساخت کسب کرده‌اند که تأمل برانگیز است. در پایان می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ترتیب و رتبه شاخص‌ها با سه رویکرد اصلی زیر در پرسشنامه‌ها دنبال شده است:

- کاهش آسیب‌ها و تلفات اولیه با فرض تحقق تهدید و عدم امکان پیشگیری از آن
- کاهش آسیب‌های ثانویه و بهبود شرایط بازگشت‌پذیری و تاب‌آوری سازه زیرزمینی
- جلوگیری از شناسایی کاربری و مشخصات اصلی سازه پس از نیل به اهداف اصلی دفاعی در سازه‌های زیرزمینی، اصول اصلی مدیریت پروژه یعنی صرفه اقتصادی با افزایش کیفیت مصالح و روش‌های اجرایی مناسب به همراه کاهش زمان ساخت.

اصلی در طراحی سازه زیرزمینی است که وزن بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. کاهش نخاله‌ها و ضایعات جدای از صرفه اقتصادی و افزایش زمان، عملی مثبت در عدم شناسایی پروژه است. البته به نظر می‌رسد با توجه به این‌که این امر در هر سازه‌های خاص زیرزمینی، امتیاز بالایی را کسب نموده است. سازگاری مکان ساخت با ماهیت پروژه نیز علی‌رغم پیش‌بینی نگارنده، امتیاز بالایی را به خود اختصاص داد که شاید اصلی ترین عامل آن تعدد سازه‌هایی است که در مکان‌های نامناسب و ناسازگار احداث می‌گردد که از هم از جهت افزایش هزینه و هم از جهت مشکلات بصری و شناسایی، تبعاتی به همراه دارند.

حتی در دو پروژه با مشخصات و الزامات مکان‌یابی پدافند غیرعامل، نهایتاً صرفه اقتصادی تأثیرگذار در انتخاب کی از آن‌ها خواهد بود. با پیشرفت فناوری ماهواره‌ها و روش‌های شناسایی، امکان تشخیص ماهیت پروژه در زمان ساخت، بهشتی افزایش یافته است. لذا در پروژه‌ای خاص، قطعاً باید از شناسایی ماهیت و کاربری سازه آن‌هم با استفاده از روش‌های ساخت و توجه به اصول مربوطه در زمان تجهیز کارگاه، جلوگیری نمود. یکی از روش‌های اجرایی سازه های مدفعون، روش کند و پوش می باشد که سنجیده‌ها قادر به شناسایی آن می‌باشند. برای محافظت از برخورد پرتابه‌ها به سازه می‌بایست آن را در عمق مناسب زمین اجرا نموده و بر روی آن چند لایه خاک ریخته شود. یکی از این لایه‌ها می‌تواند دال انفجاری با خدمت مناسب بوده و لایه‌های فوقانی آن با دانسیته بالا و لایه‌های زیرین دال با

جدول ۳. وزن و اولویت هر یک از شاخص‌ها


ردیف	کد شاخص	شاخص	وزن	اولویت
۱	A ₁	صرفه اقتصادی	۰.۰۲۴	۹
۲	A ₂	کاهش زمان ساخت	۰.۰۲۱	۱۰
۳	A ₃	افزایش کیفیت مصالح و بهبود روش اجرا (مقابله در برابر نفوذ)	۰.۰۳۸	۸
۴	A ₄	فرامه شدن امکان استقرار و اختفا در زمان تجهیز کارگاه و در طول ساخت	۰.۰۵۶	۷
۵	A ₅	کاهش نخاله‌ها و ضایعات ناشی از حفاری	۰.۰۶۹	۵
۶	A ₆	سازگاری مکان ساخت با ماهیت پروژه	۰.۰۶۸	۶
۷	A ₇	مقاومت در برابر آتش و ضربه انفجار	۰.۱۳۹	۴
۸	A ₈	مستهلك کردن موج انفجار	۰.۲۱۰	۲
۹	A ₉	قابلیت تعمیر، نگهداری و مرمت‌پذیری	۰.۱۶۱	۳
۱۰	A ₁₀	قابلیت مقاومسازی	۰.۲۱۳	۱

زیرزمینی هستند که البته هزینه بالاتری نسبت به مصالح عادی و بتن‌های معمولی در برخواهد داشت. [۲۰]. از نکات حائز اهمیت امتیاز پایین ورق‌های تقویتی FRP است که دلیل آن را می‌توان محدودیت کاربرد آن در اجرا دانست [۲۱]. همچنین قطعات پیش‌ساخته به نسبت استفاده از روش راک بلت‌ها و بتن درجا، امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند که دلیل آن را می‌توان در شاخص کاهش نخله و فراهم شدن امکان استثمار و اختفا دانست. نمودار مقایسه گزینه‌ها با توجه به هر شاخص در شکل (۵) ارائه گردیده است.

از طرفی برای روش‌های اجرا و مصالح هطورکلی لاینینگ‌های دوبوسته امتیازات بیشتری را به خود اختصاص داده و اولویت‌های اصلی استفاده در سازه‌های زیرزمینی می‌باشند که دلیل اصلی آن امتیازآوری در شاخص‌های مهمی چون قابلیت مقاومت‌سازی، قابلیت مستهلك‌سازی موج انفجار و مقاومت در برابر آتش و ضربه می‌باشد [۱۸]. لتیس پنل (Lattice Panel) نیز در رتبه دوم روش‌های اجرایی قرار گرفته که علی‌رغم تک پوسته بودن انعطاف‌پذیری و مقاومت بالایی دارد (جدول ۴) [۱۹]. بتن‌های الیافی، بتن‌های نانویی و بتن‌های پر مقاومت با توجه به رفتار مناسب در برابر انفجار، بهترین مصالح برای استفاده دروازه‌های

جدول ۴. وزن نهایی گزینه‌ها

ردیف	کد گزینه‌ها	گزینه	وزن بر حسب درصد	اولویت
۱	B ₁	شاتکریت مسلح با الیاف FRCS	۱۱	۵
۲	B ₂	(Lattice panel)	۱۵/۸	۲
۳	B ₃	راک بلت و بتن مسلح درجا	۸/۹	۷
۴	B ₄	قطعات پیش‌ساخته در لاینینگ نهایی	۹/۱	۶
۵	B ₅	شاتکریت و بتن مسلح درجا	۸/۲	۸
۶	B ₆	شاتکریت و بتن مسلح با تقویت FRP	۷/۴	۹
۷	B ₇	شاتکریت و بتن الیافی مسلح	۱۷/۵	۱
۸	B ₈	شاتکریت و بتن‌های پر مقاومت مسلح	۱۱/۱	۴
۹	B ₉	مواد نانویی جهت افزایش مقاومت لاینینگ بتنی	۱۱/۲	۳



شکل ۵. نمودار مقایسه گزینه‌ها با توجه به هر شاخص

منظر پدافند غیرعامل به‌طورکلی شاخص‌هایی که مرتبط با افزایش مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از تحقق تهدیدات فیزیکی (که انفجار مدنظر است)، اولویت بالاتری داشته و پس از آن شاخص‌هایی که امکان بازگشت به شرایط عادی و جبران خسارات را داشته قرار می‌گیرند. (شاخص امکان ترمیم،

۴. نتیجه‌گیری

با توجه به تمامی مطالب ارائه شده و نتایج کسب شده از پرسشنامه‌ها و تحلیل آن‌ها توسط نرم‌افزار Expert choice درنهایت در این مقاله، مصالح و روش ساخت لاینینگ سازه‌های مدفون با نگاه مدیریت ساخت و پدافند غیرعامل بیان می‌شود. از

- [3] ACI "Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures"; American Concrete Institute, 2002, 440.
- [4] ACI "Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars"; American Concrete Institute, 2007, 440.
- [5] Crowl, W. K. "Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions, Technical Manual TM 5-1300"; US Army, Navy and Air Force, US Government Printing Office, Washington DC . 1969.
- [6] Yi, N. H.; Kim, S. B.; JayKim, J.; Cho, Y. G. "Blast-Resistant Characteristics of Ultra-High Strength Concrete and Reactive Powder Concrete"; Construction and Building Materials 2012, 28, 694-707.
- [7] Silva, P. F.; Lu, B. "Improving the Blast Resistance Capacity of RC Slabs with Innovative Composite Materials"; Composites Part B: Engineering 2007, 38, 523-534.
- [8] ACI "Fiber Reinforced Concrete: Properties and Applications"; American Institute, 1987, 141-158.
- [9] Debicki, G.; Shekarchi, M.; Houari, H. "Contribution à la caractérisation du béton armé de fibres métalliques- résultats d'étude rhéologique. Les bétons renforcés de fibres métalliques"; Centre de Coopération Interuniversitaire Franco-Québécoise, Béthune, France, 1994, 23-36.
- [10] Soroushian, P.; Lee, C. D. "Tensile Strength of Steel Fiber Reinforced Concrete: Correlation with Some Measures of Fiber Spacing"; Materials Journal 1990, 87, 542-546.
- [11] ACI "Guide for Structural Lightweight-Aggregate Concrete"; American Concrete Institute, 2003, 213.
- [12] Hung, C. J.; Monsees, J. "Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels-Civil Elements"; US Department of Transportation, Federal Highway Administration, National Highway Institute, New York, 2009.
- [13] International Tunneling Association, Working Group No. 2. "Guidelines for the Design of Shield Tunnel Lining"; Tunneling and Underground Space Technology 2000, 15, 303-331.
- [14] ACI "Building code requirements for structural concrete and commentary"; American Concrete Institute, 2008, 318-08.
- [15] Whittaker, B. N.; Frith, R. C. "Tunneling: Design, Stability and Construction"; Institute of Mining and Metallurgy, 1990.
- [16] Hosseini, S. A. "Providing an Applied Model for Construction Management of Buried RC Structures Exposed to Penetrating Bombs, with the Approach of Providing Passive Defence Platforms"; Ph.D Thesis, Islamic Azad University, Roudehen, 2017.
- [17] Szuladzinski, G. "Formulas for Mechanical and Structural Shock and Impact"; CRC Press. 2009.
- [18] Pfeifer, D. W.; Hanson, J. A. "Precast Concrete Wall Panels: Flexural Stiffness of Sandwich Panels"; ACI Publication, 1965, 11, 67-86.
- [19] Buchan, P. A.; Chen, F. J. "Blast Resistance of FRP Composites and Polymer Strengthened Concrete and Masonry Structures – A State-of-the-Art Review"; Composites Part B: Engineering 2007, 38, 509-522.

تعمیر و نگهداری) پس از آن شاخص‌هایی که در شناخت و کشف ماهیت پروژه دخیل هستند اولویت داشته و در انتها نیز شاخص‌های هزینه و زمان قرار دارند که علی‌رغم تأکید مدیریت ساخت بر این دو شاخص، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در سازه‌ها با کاربری خاص، هزینه لازم برای ساخت و زمان موردنظر برای اتمام پروژه فدای افزایش مقاومت سازه و توجه به پارامترهای دفاعی آن می‌شود، گرچه در انتخاب نوع روش‌های اجرایی گزینه‌های انتخاب می‌گردد که صرفه اقتصادی و زمان مناسب اجرا دیده می‌شود. در حال حاضر با توجه به مواد و فناوری‌های موجود، می‌توان از این مقاله نتیجه گرفت که قطعاً استفاده از مصالح بتن الیافی FRCS، مواد نانویی به عنوان مصالح هوشمند، مواد افزودنی مانند پودر واکنش‌پذیر و فوق روان کننده و روش‌های خاص افزایش مقاومت بتن، ارجحیت بر سایر مواد معمولی و رایج در ساخت سازه‌ها دارند و استفاده از هر کدام از مصالح بیان شده در روش‌های اجرایی حالات متفاوت و کاربری‌های خاصی را به وجود می‌آورد. به عنوان نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گزینه‌ها را به ترتیب زیر اولویت‌بندی نمود: (البته همان‌طور که بیان شد مصالح نیز تاثیر بسزایی در انتخاب روش اجرایی بر عهده دارند)

۱. شاتکریت و بتن الیافی FRCS
۲. لتیس پنل
۳. شاتکریت با بتن مسلح و مواد نانویی
۴. شاتکریت با بتن‌های پر مقاومت
۵. شاتکریت مسلح با الیاف FRCS
۶. قطعات پیش‌ساخته در لاینینگ نهایی
۷. راک بلت و بتن مسلح در جا
۸. شاتکریت و بتن مسلح در جا
۹. شاتکریت و بتن مسلح با تقویت FRP

نتایج حاصله گویای این است که خبرگان این رشته تمایل به تلفیق مصالح نوین و روش‌های سنتی دارند. به لحاظ پاسخگویی روش لتیس پنل در برابر انفجار عملکرد بسیار مناسبی را از خود نشان داده است. لاینینگ دو پوسته به خصوصی با تلفیق مواد و مصالح مناسب مانند بتن پودری فعال پر مقاومت با الیاف فولادی بهترین عملکرد سازه‌ای و مقاومت‌سازی را از خود در برابر انفجار و مباحث پدافندی از خود نشان می‌دهند.

۵. مراجع

- [1] Meena, R. S. "Analysis of Building Collapse under Blast Load"; National Institute of Technology Rourkela, 2009.
- [2] US Army Engineers Waterways Experimental Station. "TM5-855-1 Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons"; US Army, Navy and Air Force, US Government Printing Office, Washington DC, 1986.