

تحلیل شکست پلاگینگ صفحات فلزی تحت اثر ضربه

عمودی پرتابه‌های تغییر شکل پذیر

سعید فعلی^{i*}; اسد نوری تبارⁱⁱ

چکیده

در این مقاله شکست پلاگینگ صفحات فلزی در برخورد و نفوذ عمودی پرتابه‌های تغییر شکل پذیر به روش انتشار امواج تنفس پلاستیک مدلسازی و تحلیل گردیده است. مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت صلب - پلاستیک با کار سختی خطی در نظر گرفته شده است. در این مدل تحلیلی بر اساس سرعت انتشار موج تنفس پلاستیک در پرتابه، پلاک و ناحیه خارج از پلاک، فرایند نفوذ به شش مرحله تقسیم بندی شده و معادلات حاکم در هر مرحله استخراج شده‌اند. نتایج حاصل از مدل تحلیلی با نتایج شبیه سازی عددی انجام شده به کمک نرم افزار LS-Dyna، نتایج تجربی و تحلیلی موجود مقایسه گردیده است. مقادیر سرعت باقیمانده پرتابه بعد از برخورد به هدف، قطر ناحیه تخت شده پرتابه، زمان نفوذ و سرعت حد بالستیک مدل تحلیلی همخوانی مناسبی با نتایج تجربی دارند.

کلمات کلیدی : پرتابه، هدف، موج تنفس پلاستیک، پلاگینگ، دیشینگ

Plugging of Metallic Plates under Normal Impact of Deformable Projectiles

S. Feli , A. Noritabar

ABSTRACT

In this paper, the plugging failure of metallic plates under normal penetration of deformable projectiles has been analyzed by considering plastic stress wave theory. The material behaviors of plate material and projectile are considered rigid- plastic linear work hardening. In this model based on propagation of plastic stress waves in projectile, plug and outer region of plug, the penetration process is divided in six steps and governing equations at each step are derived. The results of analytical model are compared with experimental results and modeling by LS-Dyna software. The residual velocity, flattening area of projectile, penetration time and ballistic limit velocity predicted by new analytical model are good agreement with experimental results.

KEYWORDS : Projectile, Target, Plastic Stress wave, Plugging, Dishing

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۶/۳۰

تاریخ اصلاحات مقاله: ۱۳۸۸/۵/۶

* نویسنده مسئول و استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

Felisaeid@gmail.com

ⁱⁱ کارشناس ارشد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، Noritabar_asad@yahoo.com

سرعت موج تنش پلاستیک در پرتابه استخراج نمودند.
لیاقت و همکاران در مراجع [۷] تا [۹]، نفوذ پرتابه های لبه
تخت استوانه ای در اهداف فلزی و بكمک انتشار امواج تنش
پلاستیک در ماده پرتابه و هدف را مدلسازی و تحلیل نموده اند.
در این مقاله شکست پلاگینگ همراه با تغییر شکل دیشینگ
هدف در نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر، به کمک انتشار امواج
تنش پلاستیک، مدلسازی و تحلیل گردیده است. این روش
تحلیلی بر اساس اصلاح مدل تحلیلی و نکسیو و همکاران [۴] و
لیاقت و همکاران [۷] ارائه شده و تغییر شکل ناحیه خارج از
پلاگ هدف (دیشینگ) را که در روش نکسیو و همکاران [۴] بر
چشم پوشی شده، در نظر می گیرد و این تغییر شکل را بر
اساس انتشار موج تنش عرضی در صفحه هدف مدلسازی
می نماید. در این روش، مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت
صلب پلاستیک با کار سختی خطی در نظر گرفته شده است و
معادلات ارائه شده قبلی اصلاح گردیده اند. نتایج مدل تحلیلی با
نتایج شبیه سازی انجام شده با نرم افزار LS-Dyna نتایج
تجربی موجود و نتایج مدل تحلیلی و نکسیو و همکاران [۴]
مقایسه گردیده است.

۲- مدل تحلیلی

۲-۱- فرضیات

فرضیات مدل تحلیلی عبارتند از:

- مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت صلب با کار سختی خطی در نظر گرفته شده است.
- واماندگی حاصل در هدف در برخورد عمودی پرتابه استوانه ای پلاگینگ همراه با ایجاد برآمدگی می باشد.
- پلاگ حاصل در صفحه هدف در شرایط کرنش محوری است.

- تنش حاصل در پرتابه بصورت محوری است.
روابط مدل رفتار ماده پرتابه و هدف و سرعت انتشار
امواج تنش پلاستیک در شرایط تنش محوری و کرنش محوری
در پرتابه و هدف در قسمت ضمایم آورده شده است.

۲-۲- تحلیل و بررسی فرایند

در برخورد پرتابه تخت تغییر شکل پذیر به هدف با
ضخامت متوسط یا نیمه ضخیم، مطابق شکل (۱) لبه پرتابه
تخت شده و یک ناحیه استوانه ای به نام پلاگ در محل تماس و
در صفحه هدف ایجاد می گردد و از هدف جدا می شود. مطابق
شکل (۱) دو موج تنش در هدف (موج تنش پلاستیک محوری در
پلاگ و موج تنش برشی در صفحه خارج از پلاگ) و یک موج

برخورد و نفوذ پرتابه ها در اهداف فلزی از جمله
موضوعات علمی جدیدی است که پژوهشگران با دیدگاه های
 مختلف در حال بررسی این موضوع می باشند. مدلسازی
 تحلیلی فرایند به کمک معادلات اساسی، شبیه سازی عددی به
 کمک نرم افزارهای المان محدود و انجام آزمایش های تجربی از
 جمله روشهایی بررسی این موضوع می باشد. بکمن و
 گلادسیمیت [۱] و کوربیت و همکاران [۲] بررسی کاملی از
 مکانیک نفوذ پرتابه ها در اهداف فلزی ارائه نموده و اکثر
 تحقیقات تجربی و تحلیلی انجام شده در گذشته را در این
 خصوص را جمع آوری و مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

رچت [۳] روش تحلیلی ساده ای برای شبیه سازی تغییر
 شکل لبه یک میله در برخورد به سطح صلب و به کمک انتشار
 امواج تنش پلاستیک ارائه نمود. در این روش با توجه به سرعت
 برخورد اولیه، کاهش جرم ناشی از فرسایش و برش در میله به
 روش تحلیلی ساده ای محاسبه شده است.

ونکسیو و همکاران [۴] مدل تحلیلی برای شبیه سازی نفوذ
 پرتابه ها در اهداف به کمک انتشار امواج تنش پلاستیک ارائه
 نمودند. در این روش، برخورد پرتابه های لبه تحت تغییر شکل
 پذیر در اهداف نازک و ضخیم فلزی با در نظر گرفتن شکست
 پلاگینگ در هدف بررسی شده است. پرتابه و هدف بصورت
 صلب- کاملاً پلاستیک در نظر گرفته شده است. در این روش
 فرایند نفوذ پرتابه در هدف به شش مرحله تقسیم شده و
 معادلات حاکم بر هر مرحله استخراج شده اند. این روش قادر
 به محاسبه سرعت خروجی پرتابه بعد از برخورد بوده و در
 محدوده سرعت حد بالستیک نتایج حاصل از آن همخوانی
 مناسبی با نتایج آزمونهای تجربی ندارد.

مدل دیگری در خصوص نفوذ پرتابه های تخت در اهداف
 فلزی توسط لیس و گلادسیمیت [۵] با در نظر گرفتن انتشار
 امواج تنش پلاستیک در پلاگ حاصل در هدف ارائه شده است.
 در این روش، پرتابه بصورت صلب و بدون تغییر شکل و ماده
 هدف بصورت صلب- کاملاً پلاستیک در نظر گرفته شده است.
 با بررسی نتایج این روش دی ده شده که در محدوده خاصی از
 سرعت برخورد این روش نتایج مناسبی ارائه می دهد.
 مادولین و همکاران [۶] مدل تحلیلی برای شبیه سازی تغییر
 شکل در پرتابه استوانه ای که به سطح صلب برخورد می کند،
 بر اساس انتشار امواج تنش پلاستیک و معادلات بقاء انرژی،
 اندازه حرکت و جرم در پیشانی امواج تنش، ارائه کرده و
 روابطی را برای محاسبه تنش محوری، کرنش سطحی و



پرتابه، ممکن است ایجاد گردد. با توجه به سرعت لبه نسبت به انتهای پرتابه $V_s = V_7 - V_1$ تغییر شکل در حین نفوذ طی سه مرحله صورت می‌گیرد که عبارتند از:

- ایجاد فرسایش در پرتابه اگر $V_s \geq C_p$

- تخت شدن لبه پرتابه اگر $C_p < V_s$

- حرکت پرتابه بصورت صلب اگر $V_s = 0$

تغییر شکل پلاگ طی فرایند نفوذ نیز در دو مرحله شامل شکل گیری پلاگ ($V_r > 0$) و بیرون زدن پلاگ ($V_r = 0$) صورت خواهد گرفت که $V_r = V_1 - V_4$. در مرحله شکل گیری پلاگ، موج تنش پلاستیک با سرعت C_s در آن منتشر می‌شود و در مرحله بیرون زدن، موج تنش پلاستیک به انتهای پلاگ رسیده است.


[7]

۳-۲- استخراج معادلات حاکم

برای مدلسازی فرایند از اصل بقاء اندازه حرکت برای حجم کنترلی شامل پرتابه تغییر شکل یافته، پلاگ و ناحیه خارج از پلاگ استفاده می‌شود. اصلی‌داد شده عبارت است از: کل نیروهای اعمال شده سطحی و حجمی روی یک بخش ثابت از ماده در داخل حجم کنترل (F) = نرخ زمانی تغییر اندازه حرکت خطی داخل حجم کنترل $(\partial M / \partial t) +$ شار خالص اندازه حرکت از طریق سطوح کنترل (ϕ) بنابراین:


$$F = \frac{\partial M}{\partial t} + \phi \quad (1)$$

در استفاده از این قانون نیروی اصطکاک چشم پوشی شده است. در روش ونکسیو و همکاران [4] با توجه به سرعت اولیه برخورد، سرعت موج تنش پلاستیک در پرتابه و هدف و در نواحی پلاگ صلب و تغییر شکل یافته، فرایند نفوذ در شش مرحله به شرح الگوریتم شکل (۲) صورت می‌گیرد.



شکل ۲- تقسیم بندی مراحل شش گانه نفوذ

تنش پلاستیک در پرتابه (موج محوری) منتشر می‌شود. موج تنش پلاستیک محوری در پلاگ که در شرایط کرنش محوری قرار دارد با سرعت C_s منتشر می‌گردد. علاوه بر آن ناحیه خارج از پلاگ مطابق شکل ۱ تحت اثر تنش برشی ساده τ قرار دارد و موج تنش برشی در صفحه خارج از پلاگ هدف با سرعت C_s منتشر می‌شود. موج تنش پلاستیک محوری در پرتابه نیز با سرعت C_p منتشر می‌گردد. ضمن عبور موج تنش پلاستیک در پلاگ دو مقطع ایجاد خواهد شد. یکی مقطع تغییر شکل یافته که موج تنش پلاستیک از آن عبور نموده (ناحیه ۱) و دیگری مقطع صلب و بدون تغییر شکل که موج تنش پلاستیک هنوز به آن نرسیده می‌باشد (ناحیه ۴).



شکل ۱- تغییر شکل پرتابه و هدف در حین نفوذ

در قسمتی از پلاگ که موج پلاستیک عبور نموده مطابق شکل (۱) پلاگ تغییر شکل می‌دهد و با سرعت V_1 حرکت می‌کند. در این مقطع تنها نیروی بازدارنده اعمالی بر پرتابه، نیروی حاصل از تنش برشی شکست (τ_f) در پلاگ تغییر شکل یافته است. در جلوی موج پلاستیک، پلاگ صلب با ضخامت T واقع است و با سرعت V_4 حرکت می‌کند. تنش برشی در این قسمت پلاگ صفر می‌باشد. قطع پلاگ با قطر قسمتی از پرتابه که تغییر شکل داده برابر است. علاوه بر پلاگ، پرتابه نیز طی نفوذ تغییر شکل داده و کاهش جرم ناشی از برش و فرسایش در آن ممکن است بوجود آید. فرسایش در پرتابه نوعی کاهش جرم در آن است که در سرعت برخورد بالاتر از سرعت موج تنش پلاستیک ایجاد می‌گردد [۶]. علاوه بر فرسایش کاهش جرم ناشی از برش نیز در پرتابه بعلت تخت و نازک شدن زیاد از حد لبه آن و جدا شدن دیسک حلقه‌ای از لبه

$$M_7 = \rho_p \cdot A_0 \cdot (X_1 - X_7) \cdot V_7 \quad (4)$$

$$M_4 = \rho_t \cdot \mu \cdot A_0 \cdot (X_4 - X_2) \cdot V_4 \quad (5)$$

$$M_1 = \rho_t \cdot \mu \cdot A_0 \cdot (X_2 - X_1) \cdot V_1 \quad (6)$$

نیروی خارجی اعمالی بر سطح کنترل در ناحیه پلاگ تغییر شکل یافته اعمال شده و برابر است با:

$$F = -\pi \cdot \mu^{\frac{1}{2}} \cdot D_0 \cdot (C_t \cdot t) \cdot \tau_f \quad (7)$$

که τ_f تنش برشی شکست ماده هدف، D_0 قطر اولیه پرتابه و t زمان است. شار خالص اندازه حرکت از طریق سطح کنترل و یا نرخ فرسایش پرتابه نیز برابر است با:

$$\phi = (V_7 - V_1) \cdot V_1 \cdot \rho_p \cdot A_0 \quad (8)$$

معادلات اندازه حرکت بصورت رابطه ۹ است.

$$\frac{\partial M_t}{\partial t} + \phi = F$$

$$M_t = M_1 + M_4 + M_7$$

$$\frac{\partial M_7}{\partial t} = -\sigma_p \cdot A_0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial M_4}{\partial t} = \sigma_t \cdot \mu \cdot A_0$$

با توجه به معادلات ۱-۷ داشده و جایگذاری مقادیر، معادلات حاکم برای محاسبه $\dot{V}_1, \dot{V}_4, \dot{V}_7$ بصورت رابطه ۱۰ است.

$$\begin{aligned} \frac{dV_1}{dt} = & (-\pi \cdot (\mu^{\frac{1}{2}} \cdot D_0) \cdot (C_t \cdot t) \cdot \tau_f + \\ & \rho_p \cdot A_0 \cdot (V_7 - V_1)^2 \\ & - \rho_t \cdot \mu \cdot A_0 \cdot C_t \cdot (V_1 - V_4) + (A_p + B_p) \cdot A_0 \\ & - ((\frac{2}{3} \cdot A_t - (K_t + B_t)) \\ & \cdot \ln((X_4 - T_0 + C_t \cdot t - X_1) / C_t \cdot t) \cdot A_0 \cdot \mu) \\ & / \rho_t \cdot \mu \cdot A_0 \cdot C_t \cdot t) \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} \frac{dV_4}{dt} = & ((\frac{2}{3} \cdot A_t - (K_t + B_t)) \\ & \cdot \ln((X_4 - T_0 + C_t \cdot t - X_1) / C_t \cdot t) \cdot A_0 \cdot \mu) / \\ & (\rho_t \cdot (T_0 - C_t \cdot t) \cdot \mu \cdot A_0) \end{aligned} \quad (11)$$

$$\frac{dV_7}{dt} = -(A_p + B_p) / (\rho_p \cdot L) \quad (12)$$

که T_0 ضخامت اولیه هدف فلزی است. همچنین نرخ تغییر طول پرتابه برابر است با:


در هر یک از شش مرحله‌ی اد شده، معادلات حرکت سیستم بصورت تابعی از زمان استخراج شده و حل می‌گردد. انتقال از هر مرحله به مرحله بعد بستگی به سرعت پرتابه، سرعت سطح مشترک پرتابه - پلاگ و سرعت پلاگ صلب دارد. در ادامه معادلات حاکم بر مرحله I و II ارائه شده است.

مرحله I: فرسایش پرتابه، شکل گیری پلاگ

این مرحله زمانی شروع می‌شود که سرعت انتشار موج تنش پلاستیک در پرتابه کمتر از سرعت نسبی لبه نسبت به انتهای پرتابه باشد یعنی $V_s \geq C_p$ و پلاگ در هدف شکل گرفته و موج تنش پلاستیک در آن با سرعت C_t منتشر شود یعنی $V_r > 0$ [۴]. پارامترهای هندسی و چگونگی انتشار موج تنش در پلاگ در این مرحله مانند شکل (۳) می‌باشد. سرعت سطح مشترک پرتابه هدف (V_{c0}) بر اساس اصل بقاء اندازه حرکت در سطح مشترک پرتابه - پلاگ و با ساده سازی از معادله ۲ محاسبه می‌گردد [۱۱].

$$V_{c0} = \frac{\beta(V_0 + u_p) - \mu_t u_t}{\beta + \mu_t} \quad (2)$$

که در آن $\mu_t = \frac{A}{A_0}$ و $\beta = \frac{\rho_p C_p}{\rho_t C_t}$ ، $u_t = \frac{\sigma_i}{\rho_t C_t}$ می‌باشد که A_0 سطح اولیه، A سطح تغییر شکل یافته و V_0 سرعت اولیه برخورد پرتابه به هدف می‌باشد.



شکل ۳- پارامترهای هندسی پلاگ و پرتابه در مرحله I

نسبت سطح مقطع پلاگ به پرتابه بر اساس بقاء جرم برابرست با [۱۱]:

$$\mu = \left(1 - \frac{V_7}{C_p} \right)^{-1} \quad (3)$$

اندازه حرکت حجم کنترل شامل اندازه حرکت پرتابه (M_7)، پلاگ صلب (M_4) و تغییر شکل یافته (M_1) از معادلات شماره ۴ تا ۶ محاسبه می‌شوند.



$$H_p = X_1 - X_6 \quad (17)$$

از طرفی:

$$\frac{dL}{dt} = -C_p \cdot t \quad (18)$$

این مرحله تا زمانی که $V_s = 0$ گردد، ادامه می‌یابد

و یکی از مراحل IIIa یا IIIb آغاز می‌گردد.

معادلات حاکم بر سایر مراحل فرایند نیز با روشی مشابه استخراج می‌گردد. در مرحله از نفوذ که مرحله پیشون پرین پلاک است یعنی $V_r = 0$ سرعت نواحی ۳ و ۴ با هم مساوی بوده و در این مراحل ناحیه خارج از پلاک هدف به حجم کنترل اضافه می‌گردد. جزئیات دقیق و معادلات حاکم در هر مرحله بطور مفصل در مرجع [۱۱] آورده شده است.

فرایند نفوذ پرتابه در هدف در یکی از مراحل متوقف می‌گردد که عبارتند از:

- سرعت پرتابه در یکی از شش مرحله از فرایند به صفر برسد، یعنی $V_7 = 0$ (نفوذ جزئی).

- پلاک از صفحه هدف بیرون آید یعنی مطابق شکل (۱) $X_2 \geq X_3 + T_0$ گردد. در این صورت نفوذ کامل صورت می‌گیرد و پلاک از هدف خارج می‌شود.

- کل پرتابه فرسایش یابد یعنی طول پرتابه به صفر برسد. معادلات حاکم بر مدل تحلیلی در هر یک از ۶ مرحله نفوذ شامل معادلات دیفرانسیل محاسبه سرعت نواحی مختلف (۱) و معادلات پارامترهای موقعیتی x_1 تا x_7 در هر لحظه زمانی t می‌باشد. برای حل این معادلات برنامه کامپیوتی با زبان C++ تهیه گردیده که معادلات دیفرانسیل حاکم را به روش عددی رانج گاتا مرتبه چهار حل نموده و با گرفتن پارامترهای ورودی، شامل ابعاد و جرم پرتابه، سرعت اولیه پرتابه، ضخامت هدف و ضرایب مدل رفتار ماده پرتابه و هدف، پارامترهای مجھول را در هر لحظه زمانی محاسبه می‌نماید. شرایط اولیه به شرح روابط شماره ۱۹ است:

$$\begin{aligned} V_{3(0)} &= V_{4(0)} = 0, \quad V_{7(0)} = V_0, \quad V_{1(0)} = V_{c0} \\ x_{1(0)} - x_{7(0)} &= L_0, \quad x_{4(0)} - x_{3(0)} = T_0 \end{aligned} \quad (19)$$

که V_0 سرعت اولیه پرتابه در لحظه برخورد، L_0 طول اولیه پرتابه، ضخامت اولیه هدف، V_{c0} سرعت سطح مشترک پرتابه هدف مطابق معادله (۲) می‌باشد و سایر پارامترها در شکل (۱) نشان داده شده است.

۳- تحلیل فرایند به کمک نرم افزار LS-Dyna


برای مقایسه نتایج مدل تحلیلی، شبیه سازی شکست

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(X_1 - X_7) = V_1 - V_7 \quad (13)$$

این مرحله تا زمانی که $C_p < V_s = 0$ یا $V_r = 0$ ادامه می‌یابد یکی از مراحل IIa یا IIb آغاز می‌گردد. در این مرحله سرعت نواحی ۲ و ۴ با هم مساوی است.

مرحله IIa: تخت شدن پرتابه، شکل گیری پلاگ

این مرحله هنگامی آغاز می‌شود که لبه پرتابه تخت شود یعنی $V_s < C_p < V_r = V_1 - V_4 > 0$ یعنی موج تنش پلاستیک در پلاگ حاصل در هدف انتشار یافته [۴]. در این مرحله مجموعه پرتابه، پلاگ تغییر شکل یافته و پلاگ صلب با توجه به وجود یا نبودن برش در ناحیه تخت شده پرتابه اجزاء حجم کنترل را تشکیل می‌دهند. پارامترهای هندسی و چگونگی تغییر شکل پرتابه و پلاگ مطابق شکل ۴ می‌باشد.



شکل ۴- پارامترهای هندسی پرتابه و پلاک در مرحله IIa

اندازه حرکت حجم کنترل شامل اندازه حرکت ناحیه صلب و تغییر شکل یافته پرتابه، پلاک صلب و پلاک تغییر شکل یافته است، علاوه بر آن:

$$\begin{cases} F = -\pi \cdot D \cdot (C_t \cdot t) \cdot \tau_f \\ \phi = 0 \end{cases} \quad (14)$$

که D قطر ناحیه تخت شده پرتابه است. با توجه به معادله (۱) و ساده سازی در پایان بدهست می‌آید:

$$\frac{dV_4}{dt} = \left(\frac{2}{3} \cdot A_t - (K_t + B_t) \cdot \ln(X_4 - T_0 + C_t \cdot t - X_1) \right) / (C_t \cdot t) \cdot A_0 \cdot \mu / (\rho_t \cdot (T_0 - C_t \cdot t) \cdot \mu \cdot A_0) \quad (15)$$

که t_1 زمان پایان فاز اول می‌باشد. از طرفی با توجه به قانون دوم نیوتن:


$$\frac{dV_7}{dt} = -(A_p - B_p \cdot \ln(\frac{H_p}{L_c})) / (\rho_p \cdot L) \quad (16)$$

که H_p ضخامت ناحیه تخت شدگی پرتابه بوده و برابرست با:

جدول ۱- مشخصات ماده پرتاپه و هدف [۱۲]


Material	ρ Kg/m ³	A Mpa	B Mpa	C Mpa	n	m
4340 ST. (Projectile)	7820	792	51	-1.14	-126	11.3
HY-100 (Target)	7800	8.3	497	-1.15	-16	1

که A, B, C, n, m ضرایب مدل رفتار ماده جانسون کوک است. شکل ۶ سرعت خروجی پرتاپه از هدف (سرعت باقیمانده) را بر حسب سرعت اولیه برخورد نشان می‌دهد و نتایج مدل جدید را با نتایج مدل تحلیلی و نکسیو و همکاران [۴]، شبیه سازی با نرم افزار LS-Dyna و نتایج تجربی مرجع [۱۲] مقایسه می‌نماید.



شکل ۶- سرعت باقیمانده بر حسب سرعت اولیه پرتاپه


در شکل ۷ درصد خطا در محاسبه سرعت باقیمانده مدل تحلیلی، شبیه سازی با نرم افزار LS-Dyna، نتایج مدل و نکسیو و همکاران [۴] در مقایس با نتایج تجربی آورده شده است.



شکل ۷- درصد خطای حاصل از سه روش ارائه شده

بر اساس منحنی موجود در شکل‌های ۶ و ۷ دیده می‌شود که سرعت باقیمانده پرتاپه پیش بینی شده توسط مدل تحلیلی همخوانی مناسبی با نتایج تجربی، مدل و نکسیو و همکاران [۴] و شبیه سازی عددی دارد و میزان خطای مدل تحلیلی در محاسبه سرعت باقیمانده کمتر از مدل تحلیلی قبلی بوده و میانگین درصد خطای مدل تحلیلی زیر ۲۰ درصد

پلاگینگ هدف در برخورد پرتاپه بکمک نرم افزار المان محدود LS-Dyna صورت گرفته است. در شکل ۵ مدل تقارن محوری پرتاپه و هدف نشان داده شده است. مدلسازی بصورت دو بعدی تقارن محوری و المانها از نوع پوسته تقارن محوری کوادراتیک انتخاب شده اند. پرتاپه با سرعت اولیه V_0 به هدف برخورد می‌کند، تماس بین المانهای پرتاپه و هدف از نوع تماس سطح به سطح خودکار و المانهای پرتاپه بصورت Master و هدف از نوع Slave انتخاب شده است. مدل رفتار ماده پرتاپه و هدف جانسون کوک می‌باشد که اثرات نرخ کرنش و دما را در نظر می‌گیرد [۱۰].




شکل ۵- مدل تقارن محوری پرتاپه و هدف

برای مشخص شدن جایی پلاگ و ایجاد فرسایش در پرتاپه از مدل کرنش شکست جانسون کوک استفاده شده و ضرایب مدل رفتار ماده پرتاپه و هدف به نرم افزار بالای حاصل در منطقه است. این مدل رفتار ماده به دلیل فشار بالای حاصل در منطقه (Equation of state) دارد. معادله حالت بکار رفته در این شبیه سازی معادله حالت می گرونوایزن (Mie-Gruenesen) می‌باشد که برای فلزات بکار می‌رود، جزئیات مدلسازی بکمک نرم افزار در مرجع [۱۱] آورده شده است.

۴- نتایج و بحث


در این قسمت نتایج حاصل از مدل تحلیلی با نتایج آزمونهای تجربی موجود در مرجع [۱۲]، نتایج تحلیل عددی با نرم افزار LS-Dyna مقایسه می‌گردد. پرتاپه مورد استفاده در مدل‌های تحلیلی و نرم افزار LS-Dyna از جنس فولاد با قطر ۳۰ و طول ۲۸۲ میلیمتر و هدف نیز از جنس HY-100 با ضخامت ۱۰/۵ میلیمتر انتخاب شده است. مشخصات ماده پرتاپه و هدف به شرح جدول ۱ می‌باشد.



شکل ۹- زمان نفوذ پرتابه بر حسب سرعت اولیه برخورد

علت این موضوع آن است که این محدوده سرعت در تزدیکی سرعت حد بالستیک می‌باشد. در محدوده سرعت حد بالستیک تغییر شکلهای شدیدی در ناحیه خارج از پلاگ هدف بوجود آمده و زمان خاتمه نفوذ بعلت تغییر شکلهای زیاد در محل تماس طولانی‌تر می‌شود.

در شکل ۱۰ سرعت حد بالستیک محاسبه شده توسط مدل تحلیلی با نتایج تجربی، مدل ونکسیو و همکاران [۴] و شبیه سازی بكمک نرم افزار LS-Dyna مقایسه شده است. دقت محاسبه سرعت حد بالستیک توسط مدل تحلیل بهتر از روش ونکسیو و همکاران [۴] بوده و درصد خطأ در مدل جدید کمتر یک درصد است. علت این موضوع در نظر گرفتن ایجاد برآمدگی در ناحیه خارج از پلاگ هدف می‌باشد. با توجه به تغییر شکل زیادی که در محدوده سرعت حد بالستیک در ناحیه خارج از پلاگ بوجود می‌آید، درصدی از انرژی جنبشی اولیه صرف این تغییر شکل می‌شود و در نظر نگرفتن آن باعث نداشتن دقت نتایج در محاسبه سرعت حد بالستیک می‌گردد.




شکل ۱۰- مقایسه سرعت حد بالستیک

در این مدل تحلیلی شکست پلاگینگ در ماده هدف در نظر گرفته شده است. این نوع شکست در برخورد پرتابه‌های استوانه‌ای لبه تخت در اهداف فلزی ضخیم و متوسط فلزی با

می‌باشد. علت کاهش میزان خطا اصلاح معادلات تحلیلی ونکسیو [۴] بر اساس تغییر در مدل رفتار ماده پرتابه و هدف، استفاده از معادلات بقاء اندازه حرکت جدید و بکاربری معادلات جدید برای محاسبه سرعت موج تنفس پلاستیک در پرتابه و پلاگ می‌باشد.

در شکل ۸ نسبت قطر ناحیه تخت شده پرتابه به قطر اولیه آن محاسبه شده توسط مدل تحلیلی با نتایج تجربی مقایسه شده است. قطر ناحیه تخت شده پرتابه که توسط مدل تحلیلی پیش‌بینی شده اندکی بیشتر از نتایج تجربی بوده و خطا حداقل ۱۶/۸ درصد می‌باشد. علت این موضوع می‌تواند نوع مدل رفتار ماده بکار برده شده برای مدلسازی ناحیه پلاستیک پرتابه باشد که برای سادگی محاسبات و استخراج معادلات بصورت صلب با کار سختی خطی در نظر گرفته شده است. همچنین مشخص است که با افزایش سرعت اولیه برخورد قطر ناحیه تخت شده پرتابه اندکی افزایش یافته و پس از آن ثابت مانده است. علت این موضوع ایجاد برش در لبه پرتابه و در قسمت تخت شده آن است به گونه‌ای که با افزایش سرعت اولیه پرتابه قطر ناحیه تخت شده تا حد خاصی بیشتر شده و بعد از آن قسمت حلقه‌ای شکل از لبه پرتابه به علت تخت شدگی زیاد جدا می‌گردد. کاهش جرم ناشی از برش لبه پرتابه در مدل ارائه شده در این مقاله بصورت تحلیلی محاسبه می‌شود [۱۱] و در روش ونکسیو و همکاران [۴] افزایش قطر پرتابه بر اساس معیار تجربی کنترل می‌گردد.



شکل ۸- تغییرات افزایش قطر بر حسب سرعت اولیه پرتابه

در شکل ۹ زمان نفوذ محاسبه شده توسط مدل تحلیلی در سرعت اولیه برخورد مختلف با نتایج مدلسازی با نرم افزار LS-Dyna مقایسه شده است، دی‌ده می‌شود که برابری خوبی در پیش‌بینی زمان نفوذ وجود دارد. علاوه بر آن مشخص است که با افزایش سرعت اولیه برخورد، زمان نفوذ کاهش می‌یابد. در محدوده سرعت ۹۵ تا ۱۲۰ متر بر ثانیه زمان نفوذ به شدت و با شبیه بیشتری افت می‌نماید.

$$C_s = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau}{\partial \gamma} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (21)$$

رابطه تنش (σ_p) کرنش (ϵ_p) پلاستیک پرتا به بصورت رابطه ۲۲ می باشد:

$$\sigma_p = A_p + B_p \cdot \epsilon_p \quad (22)$$

که A_p و B_p ضرایب مدل رفتار ماده پرتا به است. لذا سرعت انتشار موج تنش پلاستیک در پرتا به با توجه به روابط (۲۰) و (۲۲) برابر است با:

$$C_p = \left(\frac{B_p}{\rho_p} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (23)$$

که ρ_p جرم حجمی پرتا به است. همچنین رابطه تنش کرنش هدف بصورت رابطه ۲۴ می باشد:

$$\sigma = A_t + B_t \cdot \epsilon_t \quad (24)$$

که A_t و B_t ضرایب مدل رفتار ماده هدف هستند. با استفاده از معیار تسلیم ترسکا و اینکه تغییر شکل پلاستیک در حجم ثابت صورت می گیرد، رابطه تنش و کرنش محوری در شرایط کرنش محوری بصورت رابطه ۲۶ می باشد [۱۱]:

$$d\sigma_x = K_t d\epsilon_x + \frac{2}{3} d\sigma \quad (25)$$

که K_t مدول حجمی هدف، σ تنش معادل و ϵ_x تنش محوری در پلاگ است. لذا سرعت موج تنش پلاستیک در شرایط کرنش محوری بصورت رابطه ۲۶ محاسبه می گردد:

$$C_t = \left(\frac{1}{\rho_t} \cdot \frac{\partial \sigma_x}{\partial \epsilon_x} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{K_t}{\rho_t} + \frac{2}{3\rho_t} B_t \right)^{\frac{1}{2}} \quad (26)$$

که ρ_t جرم حجمی هدف است. همچنین سرعت موج تنش برشی عرضی با توجه به معیار ترسکا برابرست با [۱۱]:

$$C_s = \left(\frac{B_t}{3\rho_t} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (27)$$

Recht R.F., "Taylor Ballistic Impact Modeling Applied to Deformation and Mass Loss Determinations", Int. J. Eng. Sci., Vol. 16, p.p. 809-827, 1978.

Wenxue Y. , Lanting Z., "Plate Perforation By Deformable Projectiles- A Plastic Wave Theory," Int. J. Impact Eng., Vol. 1,N. 4,p.p. 393-412, 1983.

ضخامت هدف اندکی بزرگتر یا مساوی قطر پرتا به، بوجود می آید. علاوه بر آن سرعت برخورد پرتا به به هدف در محدوده سرعت حد بالستیک تا چند برابر آن بوده و در برخوردهای با سرعت خیلی بالا روش مدلسازی فرایند متفاوت می باشد و این مدل تحلیلی نمی تواند نتایج مناسبی ارائه دهد.

۵- نتیجه گیری

با توجه به بررسی نتایج مدل تحلیلی ارائه شده در این مقاله نتیجه گیری های حاصل گردید که عبارتند از:

- مقادیر سرعت باقیمانده پرتا به بعد از برخورد به هدف، قطر ناحیه تحت شده پرتا به یا قطر پلاگ، زمان نفوذ و سرعت حد بالستیک پیش بینی شده توسط مدل تحلیلی همخوانی مناسبی با نتایج تجربی دارد و مدل تحلیلی جدید، پیش بینی مناسبتری از نتایج نسبت به مدل های قبلی می نماید.

- استفاده از مدل رفتار ماده صلب- پلاستیک با کار سختی خطی در مدل تحلیلی جدید برای پرتا به و هدف، تعییر شکل پذیر در نظر گرفتن پرتا به (که در مدل های بصورت صلب در نظر گرفته شده است) و در نظر گرفتن تعییر شکل ناحیه خارج از پلاگ باعث افزایش دقت نتایج شده است.

- به کمک نرم افزار کامپیوتری تهیه شده برای حل معادلات حاکم بر مدل تحلیلی می توان براحتی اثرات پارامترهای هندسی و مکانیکی مختلف را در فرایند نفوذ بررسی نمود.

- نتایج مدل تحلیلی جدید همخوانی مناسبی با نتایج شبیه سازی به کمک نرم افزار LS-Dyna در پیش بینی زمان نفوذ، سرعت حد بالستیک و سرعت باقیمانده پرتا به داشته است.

۶- ضمایم

محاسبه سرعت موج تنش پلاستیک در پرتا به و هدف:
سرعت انتشار موج تنش محوری در یک میله در شرایط تنش محوری برابرست با [۱۰]:

$$C_x = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma_x}{\partial \epsilon_x} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (20)$$

همچنین سرعت موج تنش برشی برابرست با:

۷- مراجع

Backman M.E. , Goldsmith W., "The Mechanics of Penetration of Projectiles Into Targets", Int. J. Eng. Sci., Vol. 16, p.p.1-99,1978. [۱]

Corbett G.G. , Reid S.R. , Johanson W., "Impact Loading of Plates and Shells By Free- Flying Projectiles, A review", Int. J. Impact Eng., Vol. 18, N. 2, p.p. 141-230, 1996. [۲]



Liaghat G. H., Moslemi Naeini H. , Felli S. "The mechanics of normal and oblique penetration of conical projectiles into multi layer metallic targets", Iranian J. of Sci. & Tech., Trans. B, Eng., Vol. 29, N. B2, 2005.

Zukas J.A., " High Velocity Impact Dynamic", John Wiley and Sons, 1990.

نوری تبار، اسد، "بکارگیری امواج تنفس پلاستیک در تحلیل فرایند نفوذ پرتابه‌های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، ۱۳۸۷

M. J. Forrestal and S. Hanchak, "Penetration experiments on HY-100 steel plates with 4340 Rc 38 and maraging T-250 steel rod projectiles", Int. J. Impact Eng., Vol. 22, p.p. 923-933, 1999.

[۹]

Liss J. and W. Goldsmith, Plate Perforation Due to Impact By Blunt Cylinders, Int. J. Impact Eng., 2, 1, 37-64, 1984

[۵]

[۱۰]

Maudlin P.J., Foster J. C., Jones S.E., " A continuum mechanics code analysis of steady plastic wave propagation in the Taylor test", Int. J. Impact Eng. , Vol. 19,N. 3, p.p. 231-256, 1997.

[۶]

[۱۱]

لياقت، غلامحسین، نائینی، حسن مسلمی و فعلی، سعید، "تحلیل نفوذ عمودی پرتابه‌های تخت تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی نازک تا نیمه ضخیم"، نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال پنجم، شماره اول، صفحه ۱۲۸۲، ۵۲-۳۵

[۷]

[۱۲]

لياقت، غلامحسین، نائینی، حسن مسلمی و فعلی، سعید، "تحلیل نفوذ پرتابه‌های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بكمک تئوري امواج تنفس پلاستيک"، نشریه اميركبير، سال پانزدهم، شماره ب-۵۷، صفحه ۱۰۰-۸۴، ۱۳۸۲

[۸]