

خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت

علیرضا طبرسا^{i*}؛ حسین غیاثیانⁱⁱ؛ حبیب شاه نظریⁱⁱⁱ؛ علی شفیع^{iv}؛ رضا جمشیدی چناری^v

چکیده

خاک مسلح شده با الیاف، به عنوان یک ماده مرکب عمل می‌کند به طوریکه الیافهای قرار گرفته شده در آن از مقاومت کششی بالایی برخوردار می‌باشد. تنشهای برشی ایجاد شده در خاک ناشی از بسیج مقاومت کششی الیافها بوده بطوریکه باعث افزایش مقاومت خاک می‌گردد. این مقاله به مطالعه و بررسی تاثیر الیافهای مصنوعی در اصلاح خواص مقاومت دینامیکی یک خاک ماسه‌ای ریز می‌پردازد. از اهداف این طرح می‌توان به تبدیل مواد اضافی موکت به فراورده با ارزش افزوده در تسلیح خاک نیز اشاره نمود. بدین منظور یک سری آزمایشهای سه محوری سیکلی کنترل تنش بر روی نمونه های ماسه ریز مسلح شده به کمک الیاف با توزیع تصادفی انجام گردید. از خصوصیات تغییر شکل دینامیکی ماسه مسلح شده می‌توان به مدول برشی و نسبت میرایی اشاره نمود. در این آزمایشات تأثیر پارامترهایی نظیر میزان الیاف، نسبت اضلاع، تعداد سیکلهای بارگذاری و سطوح تنش همه جانبه بر روی نسبت میرایی بررسی گردیده است. نتایج به روشنی نشان می‌دهد که در اثر مسلح شدن نسبت میرایی نمونه های مسلح تحت تنشهای همه جانبه مختلف افزایش می‌یابد. این روند افزایش در مقادیر بالای درصد وزنی و نسبت اضلاع الیاف به خوبی دیده می‌شود.

کلمات کلیدی : نسبت میرایی، تسلیح، الیاف موکت، سه محوری سیکلی

Damping Characteristics of Silty Sand Reinforced With Carpet Waste Strips

H. Ghiassian; H. Shahnazari; A. Shafiee; A. R. Tabarsa; R. Jamshidi C

ABSTRACT

A fiber reinforced soil behaves as a composite material in which fibers of relatively high tensile strength are embedded in a matrix of soil. Shear stresses in the soil mobilize tensile resistance in the fibers, which in turn imparts greater strength to the soil. In this paper a study on the influence of synthetic fibrous materials in improving the dynamic strength characteristics of a fine sandy soil is reported. The study is aimed at converting fibrous carpet waste into a value-added product for soil reinforcement. A series of stress controlled cyclic triaxial tests were carried out on fine sand specimens reinforced with randomly distributed carpet strips. The dynamic deformation properties of the reinforced sand are defined in terms of shear modulus and damping ratio. The effects of parameters such as fiber content and aspect ratio, number of cyclic loading and the level of confining pressure on the aforesaid parameters were investigated. The results clearly indicate the increase of damping ratio of reinforced samples in different confining pressure. The increase is more pronounced in higher fiber contents and aspect ratios.

KEYWORDS : Damping Ratio; Reinforcement; Carpet Fibers; Cyclic Triaxial

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۷/۱۰

تاریخ اصلاحات مقاله: ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

^{i*} نویسنده مسئول و استادیار دانشگاه گلستان - دانشکده فنی و مهندسی Email: artabarsa56@yahoo.com

ⁱⁱ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران: Email: hossghia@iust.ac.ir

ⁱⁱⁱ استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران: Email: hshahnazari@iust.ac.ir

^{iv} استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله Email: shafieea@iiees.ac.ir

^v استادیار دانشگاه گیلان - دانشکده فنی Email: jamshidi-reza@iust.ac.ir

آزمایشگاهی اندکی در خصوص رفتار دینامیکی خاکهای مسلح شده به کمک الیاف با توزیع تصادفی انجام گردیده است. در این راستا می توان به پژوهشهای Noorany and Uzdavines [۱۰]، [۱۱]، Maher and Woods [۱۲]، Feng and Sutter [۱۳]، Li and Ding [۱۴]، Boominthan and Hari اشاره نمود.

Noorany and Uzdavines تاثیر افزودن الیاف ژئوسنتتیک توزیع شده تصادفی بر روی مقاومت روانگرایی ماسه اشباع با کمک آزمایشهای سه محوری سیکی زهکشی نشده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. نتایج مطالعات آنها نشان داد که افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت روانگرایی شده به طوریکه در یک نسبت تنش سیکی ثابت، ماسه مسلح شده تعداد سیکلهای بیشتری نسبت به ماسه معمولی تحمل می کند.

در مطالعات Maher and Woods در خصوص رفتار دینامیکی ماسه مسلح شده با الیاف توزیع شده تصادفی اثر پارامترهایی از قبیل دامنه کرنش برشی، تنش همه جانبه، پیش کرنش یافتگی سیکی، تعداد سیکلهای آزمایش، مقدار، جهت و نسبت بعد الیاف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. نتایج آنها نشان داد که تسلیح باعث افزایش مقادیر مدول برشی، نسبت میرایی و مقاومت روانگرایی نمونه ها می گردد.

نتایج مطالعات Feng and Sutter نیز نشان داد که با افزایش درصد حجمی خرده های لاستیک، در یک تنش همه جانبه ثابت مقادیر مدول برشی و نسبت میرایی به ترتیب کاهش و افزایش می یابند.

نتایج آزمایشهای سه محوری سیکی انجام شده بر روی نمونه های خاک مسلح شده با الیاف توسط Li and Ding منجر به ارائه یک تابع هیپربولیک متشکل از مستقلهای تنش و کرنش تحت بارگذاری سیکی گردید که با نتایج حاصل از آزمایش، هم پوشانی و برابری خوبی نشان می دهد.

همچنین تحقیقات Boominathan and Hari نشان داد که با افزودن الیاف و المانهای شبکه ژئوسنتتیک توزیع شده تصادفی مقاومت روانگرایی خاکستر آتشفشانی افزایش می یابد.

گفتنی است که دامنه تنش هنگام عبور از درون پوسته زمین کاهش پیدا می کند و این کاهش را می توان به زائل کنندگی مصالح (به دلیل خاصیت جذب انرژی توسط مصالح) و یا زائل کنندگی شعاعی (به علت توزیع انرژی در یک حجم بزرگتری از مصالح) نسبت داد. در این راستا می توان به ارتعاشات مفرط پی هایی نظیر پی ماشین آلات نیز اشاره نمود که ممکن است به طور نامطلوب کیفیت کار خود و همچنین ماشینها و سازه های مجاور خود را در اثر انتقال انرژی مربوط به انتشار امواج تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به موارد یاد شده، کاهش دامنه

استفاده از عناصر کمکی در تقویت و اصلاح خاک از زمانهای گذشته مورد توجه بشر بوده بطوریکه با پیدایش مصالح جدید و نیاز انسان به سازههایی نظیر فرودگاه، بزرگراه، محلهای دفن زباله و سدهای خاکی موجب گردیده تا زمینه و بستر مناسبی برای کشف روشهای نوین در علم مهندسی ژئوتکنیک پدید آید. در این ارتباط روشهای بهسازی و اصلاح خواص مهندسی خاک و پیرو آن تئوری خاک مسلح و روشهای مرتبط با آن از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. کارایی و توانایی دانش خاک مسلح در ارائه راهکارهای عملی مناسب در پروژه های مختلف عمرانی موجب گردیده تا این دانش به سرعت جای خود را در علم مهندسی ژئوتکنیک باز نماید.

به طور کلی عناصر مسلح کننده خاک به دو طریق منظم مشتمل بر صفحات مشبک، لایه های تنیده و تسمه های نواری قرار گرفته در محلها و جهات خاص و یا به صورت تصادفی شامل مخلوط الیاف و تریشه های کوچک توزیع شده در داخل خاک به کار می روند. در دهه ۷۰ میلادی، پژوهشهای مختلفی در خصوص موضوع گفته شده از سوی دانشمندان مختلف صورت گرفت. محور اصلی این مطالعات بر پایه استفاده از المانهای ممتد و جهت دار در تقویت و تسلیح خاک بود.

ایده اختلاط خاک با الیاف نیز از اوایل همین دهه شروع شد بطوریکه استفاده از الیاف توزیع شده تصادفی در تسلیح خاک (Randomly Distributed Fiber Reinforcement) موضوع پژوهش محققین مختلفی قرار گرفت. نتایج تمامی مطالعات نشان داد که تسلیح خاک با افزودن الیافهای مختلف، باعث افزایش مقاومت و ظرفیت باربری خاک شده که این مهم در نتایج مطالعات استاتیکی [۱]، Lee et al. [۲]، Gray and Ohashi [۳]، [۴]، Gray and Rafeai، [۵]، Wang et al. [۶]، Ghiassian et al. گزارش شده است.

رفتار دینامیکی خاکها و سازوکار بارگذاری سیکی ناشی از امواج زلزله در موارد متعددی از پروژه های مهندسی اعم از بستر بزرگراهها، دیوارهای حائل، خاکریزها و ... از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. در این زمینه، نتایج مطالعات [۷]، Boominathan et al. [۸]، Krishnaswamy and Isaac، [۹]، Vercueil et al. بر روی رفتار دینامیکی خاکهای مسلح شده با المانهای صفحه ای به کمک آزمایشهای آزمایشگاهی حاکی از نقش موثر تسلیح در افزایش مقاومت روانگرایی بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد مطالعات

بیشتر از نوع اصطکاکی بوده و هنگامی که طول الیاف در مقایسه با اندازه ذرات بزرگ باشد، تاثیر آن در نتایج زیاد می‌باشد. از عوامل موثر بر اندرکنش ذرات ماسه و الیاف می‌توان به تمایل نمونه به تغییر حجم، تراکم، اندازه ذرات، شکل و زبری سطح ذرات الیاف، درجه اشباع، شرایط زهکشی و نرخ بارگذاری اشاره نمود ([۱۷] Li).

در یک مخلوط خاک و الیاف، سازوکار عمل انتقال تنشها بین ذرات خاک و رشته های الیاف مبتنی بر پدیده اندرکنش بین آنها می‌باشد با این توضیح که مثلا تنشهای فشاری از یکطرف باعث تغییر شکل المانهای محیط (ذرات خاک و رشته‌های الیاف) گردیده و از طرف دیگر عامل اصطکاک موجب می‌گردد تا در فصل مشترک رشته های الیاف و ذرات خاک تنش های برشی بسیج گردند. عکس العمل این تنشها موجب ایجاد نیروهای کششی در رشته‌های الیاف گردیده و باعث می‌شود تا رشته های الیاف با ذرات خاک درگیر شوند. اندرکنش این دو پدیده موجب افزایش مقاومت برشی، خاصیت کشسانی و شکل‌پذیری مخلوط می‌گردد. در این راستا می‌توان اظهار نمود که در محیط خاک و الیاف، تنشهای مقاوم برشی و فشاری ناشی از ذرات خاک و مقاومت کششی محیط مربوط به رشته‌های الیاف بوده و ترکیب این تنشها مقاومت و شکل پذیری نمونه ها را بهبود می‌بخشد. در اثر پدیده برش و تشکیل ناحیه برشی، امتداد الیافی که این ناحیه را قطع می‌نماید تغییر یافته و در نتیجه تحت کشش قرار می‌گیرد. نیروی کششی بسیج شده در الیاف دارای دو مولفه عمود بر سطح و مماس بر آن می‌باشد. مولفه عمود بر سطح موجب افزایش تنش نرمال و در نتیجه افزایش مقاومت اصطکاکی بین دانه‌ها در سطح برش می‌گردد و مولفه مماسی بطور مستقیم از لغزش ممانعت کرده و در نتیجه مقاومت برشی را افزایش می‌دهد. حضور الیاف در خاک معیار گسیختگی و امتداد سطوح لغزش را تغییر داده و عرض ناحیه برشی را افزایش می‌دهد. افزایش مقاومت خاک در اثر افزودن الیاف تابعی از درصد وزنی، نسبت اضلاع الیاف، زاویه اصطکاک بین خاک و الیاف، زاویه اصطکاک داخلی خاک، تنش همه جانبه، وضعیت سطح برش، شرایط آزمایشگاهی و سایر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک و الیاف می‌باشد.

۴- اندرکنش بین ذرات ماسه و الیاف موکت مورد

استفاده

در این تحقیق، هدف بررسی رفتار دینامیکی ماسه مسلح شده با تریشه های موکت بوده که این مهم در راستای ادامه

ارتعاشات و ضریب بزرگنمایی با به کارگیری سیستمهای جاذب ارتعاش در زیر پی ها و یا افزایش قابلیت استهلاک و میرا نمودن انرژی عبوری توسط ذرات خاک (ناشی از سازوکارهای مختلفی همچون اصطکاک، تولید گرما و جاری شدن پلاستیک) می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب در کاهش خطرات احتمالی ناشی از اعمال بارهای دینامیکی بیانجامد. گفتنی است برای اغلب خاکها و سازه ها، انرژی به صورت هیسترتیس یعنی بوسیله کرنش جاری شدن و لغزش ذرات نسبت به یکدیگر تلف می‌شود. در این راستا با توجه به اهمیت ظرفیت میرایی خاکها در خصوص استهلاک بیشتر انرژی برشی ناشی از زلزله، این تحقیق انجام می‌گردد.

۲- مصالح

۲-۱- خاک

خاک مورد استفاده در این تحقیق، ماسه ریزدانه لای دار با چگالی ویژه ۲/۶۹، قطر متوسط دانه‌های (D₅₀) برابر با ۰/۲۶ میلیمتر و بدون خاصیت پلاستیسیته می‌باشد. بر اساس طبقه بندی متحد این خاک در گروه خاکهای SM قرار می‌گیرد.

۲-۲- المان تسلیح

المان مورد استفاده در تسلیح، تریشه های کوتاه و نازکی می‌باشند که از برش دادن و قیچی کردن نوارهای زائد موکت تهیه گردیده است. این تریشه ها از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن (مواد سازنده ژئوتکستایلها) بوده که مقاومت کششی بیشینه و مدول کشسانی اولیه آن به ترتیب برابر ۸۰۰ و ۷۳۰ کیلو پاسکال می‌باشند. (Poorebrahim [۱۵]) مقطع تریشه ها مربعی به ضلع ۵ میلیمتر (ضخامت الیاف) و طول آنها ۵ و ۱۵ میلیمتر بوده که با مقادیر وزنی ۱۰/۵ و ۲۰ درصد با خاک مخلوط گردیده و مورد آزمایش قرار گرفته اند.

۳- چگونگی تاثیر المانهای تسلیح بر روی رفتار خاک

یکی از عوامل مهم در رفتار ماسه مسلح، اندرکنش بین ذرات ریز ماسه و الیاف تسلیح می‌باشد. بدیهی است که این مهم نه تنها تابعی از زبری و نسبت اضلاع الیاف بوده بلکه به اندازه نسبی ذرات ماسه و الیاف هم بستگی دارد. در این راستا نتایج مطالعات [۱۶] Michalowski et al. نشان دادند که تحت شرایط یکسان آزمایش نمونه های مسلح شده با الیافهای بلندتر نسبت به سایر نمونه ها از مقاومت برشی بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین سختی اولیه نمونه ها متأثر از سختی و زبری سطح الیاف می‌باشد. اندرکنش بین ذرات ماسه و الیاف

خشک بیشینه آن ۱۶/۲ کیلو نیوتن بر متر مکعب می‌باشند. همچنین نتایج بیانگر آنست که افزودن الیاف باعث افزایش مقدار رطوبت بهینه و کاهش وزن مخصوص خشک ماکزیم می‌شود. علت افزایش مقدار رطوبت بهینه را می‌توان در جذب آب بیشتر تریشه‌های موکت نسبت به خاک و علت کاهش مقدار وزن مخصوص خشک ماکزیم را می‌توان در جایگزینی دانه‌های خاک با این تریشه‌ها که دارای چگالی کمتری نسبت به خاک می‌باشند جستجو نمود.

۶- آزمایشهای سه محوری سیکی

به منظور بررسی رفتار دینامیکی ماسه ریز مسلح شده با الیاف موکت یک سری آزمایشات سه محوری سیکی زهکشی نشده تحت شرایط کنترل تنش انجام گردید. هدف از انجام این سری آزمایشات مطالعه تاثیر پارامترهای درصد وزنی (w_f) و نسبت اضلاع رشته‌ها (A_R) بر منحنی تنش-کرنش سیکی، مقاومت سیکی، تغییرات فشار آب حفره ای، مدول برشی و نسبت میرایی در فشارهای همه جانبه مختلف می‌باشد. این آزمایشات روی نمونه‌هایی که حاوی صفر، ۵/۰ و ۱ درصد الیاف با نسبتهای اضلاع ۱ و ۳ بوده اند در فشارهای همه جانبه ۲۵، ۱۰۰، ۴۰۰ و ۷۰۰ کیلو پاسکال تحت شرایط اشباع و تحکیم یافته همسان در حالت زهکشی نشده انجام گردیده است. دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دستگاه سه‌محوری موجود در آزمایشگاه مکانیک خاک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می‌باشد. مراحل انجام آزمایش بر اساس استاندارد ASTM D 3999-91 و منطبق با روش بار سیکی ثابت (Constant Cyclic Load) می‌باشد. بار قائم، تغییر شکل محوری، فشار آب حفره ای و تغییر حجم نمونه بوسیله حسگرهای مختلفی مورد سنجش قرار گرفته که در این ارتباط مقادیر اندازه گیری شده به صورت ولتاژ به تقویت کننده (Amplifier) منتقل گردیده و سپس توسط سیستم پردازشگر اطلاعات (Data Acquisition) ثبت می‌گردند.

۶-۱- نمونه سازی و روش انجام آزمایش

برای نمونه‌سازی در آزمایشگاه روش‌های مختلفی از قبیل روش تراکم مرطوب (Wet or Moist Tamping)، بارش خشک (Air Pluviation)، روش رسوبگذاری در آب (Water Sedimentation) و روش تراکم کاهش یافته (Undercompaction) وجود دارد. در خاکهای مسلح از آنجایی که علاوه بر خاک، الیاف و تریشه‌های اضافه شده که نقش مسلح شدن را بازی می‌نمایند نیز وجود دارند و نمی‌توان آنها


مطالعات استاتیکی قبلی انجام شده است. بدین منظور اثر عواملی همچون درصد وزنی، طول المان تسلیح و تنشهای همه جانبه مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. این بدان معناست که به منظور امکان مقایسه با نتایج یافته‌های قبلی، اندازه ذرات ماسه مورد آزمایش و قطر تریشه‌های مورد استفاده ثابت نگه داشته شده است. همچنین گفتنی است که تریشه‌های مورد استفاده در این تحقیق به صورت مجموعه ای از الیافهایی با قطر بسیار کم بوده که این خود باعث تخلخل ذاتی المان مسلح کننده می‌شود و این در حالی است که اکثر مطالعات انجام شده در خصوص رفتارهای استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح با کمک الیافهای تک رشته ای بوده است. در این زمینه به منظور تاثیر اندرکنش بین ذرات ماسه و الیاف، نیاز به مطالعات تکمیلی با در نظر گرفتن عواملی همچون دانه بندی خاک، جنس و ضخامت الیاف، دانسیته نمونه ها، تعداد الیاف توزیع شده در سطح برش و تنشهای همه جانبه و ... می‌باشد که بررسی سازوکار اندرکنش ذرات ماسه و الیاف موضوع تحقیق جداگانه ای خواهد بود. هرچند که تاثیر اندرکنش دانه های ماسه با الیاف موکت تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است لیکن تا اندازه ای تاثیر نسبت قطر دانه های ماسه به قطر حفرات موکت بر مشخصات تغییر شکل دینامیکی خاک را برآورد نمود. از آن جایی که الیاف مورد استفاده در این تحقیق به صورت مجموعه هایی سه بعدی بوده اند. بنابراین سطح گسیختگی از محل تماس خاک با تریشه‌ها عبور می‌کند و این امر نشان می‌دهد که بین تریشه‌ها و دانه‌های ماسه نقش مهمی ایفا خواهد نمود. در یک نسبت وزنی ثابت با کاهش قطر دانه های ماسه دو پدیده می‌تواند رخ دهد:

اول اینکه به دلیل افزایش سطح مخصوص دانه های ماسه، مقاومت اصطکاکی در سطح تماس دانه ها با تریشه‌ها افزایش یافته و بنابراین مقاومت برشی و در پایان مدول برشی مختلط نیز افزایش می‌یابد و دوم آنکه اگر قطر دانه‌ها آن قدر کم باشد که دانه‌ها حفرات خالی تریشه‌ها را پر کنند آن گاه به دلیل افزایش سختی تریشه‌ها از خاصیت استهلاک آنها کاسته خواهد شد و انتظار می‌رود که میرایی مصالح کاهش یابد.

۵- آزمایش تراکم استاندارد

به منظور یافتن روش مناسب نمونه سازی و چگونگی تغییرات دانسیته در اثر سازوکار تسلیح، آزمایشهای تراکم استاندارد بر روی نمونه‌های معمولی و مسلح با میزان الیاف ۱ درصد و نسبت اضلاع ۱ و ۳ انجام گردید. نتایج آزمایش نشان میدهد که رطوبت بهینه خاک برابر با ۱۰٪ و وزن مخصوص

موکت ضرورتی نداشته و می‌توان از روش تراکم مرطوب در نمونه‌سازی استفاده نمود. با توجه به منحنی‌های تراکم، مقدار وزن مخصوص خشک ماسه نزدیک به $14/53$ کیلو نیوتن بر متر مکعب در محدوده حداکثر تراکم بوده و قابل دسترسی برای ساخت نمونه‌ها می‌باشد. این وزن مخصوص که معادل تراکم 50 درصد بوده و یک تراکم متوسط محسوب می‌شود برای ساخت کلیه نمونه‌ها انتخاب گردیده است. نمونه‌های مورد استفاده در این آزمایش از نوع استوانه‌ای به قطر 70 و ارتفاع 140 میلی‌متر بوده و با رطوبت بهینه 10% و وزن مخصوص خشک $14/53$ طی 5 لایه با روش تراکم مرطوب در قالب مخصوص نمونه‌سازی دستگاه سه‌محوری تهیه شده‌اند. گفتنی است بعد از طی مراحل اشباع، نمونه‌ها تحت تنشهای تحکیمی همسان معادل 25 ، 100 ، 400 و 700 کیلو پاسکال تحت بارگذاری دینامیکی (سینوسی متقارن) کنترل تنش و فرکانس $0/5$ هرتز به صورت چند مرحله‌ای قرار گرفتند. در طول هر مرحله شیرهای زهکشی بالا و پایین نمونه بسته شده و در شروع مرحله بعد شیرها باز شده تا فشار آب حفره‌ای ایجاد شده مستهلک گشته و سپس در طول مدت زمان مرحله بعدی، دوباره شیرهای زهکشی بسته و این عمل به تناوب انجام می‌گیرد (ASTM D 3999). بعد از اتمام آزمایش، نمونه‌ها وزن شده و با قرار دادن آن در داخل کوره رطوبت آنها تعیین می‌گردد. با توجه به موارد یافته شده می‌توان منحنی‌های فشار آب حفره‌ای بالا و پایین نمونه، تغییر مکان محوری، برشی، تنش انحرافی و مسیر تنش را ترسیم نمود. شکل ۱ نمونه‌ای از داده‌های آزمایش در مرحله دهم اعمال بار سیکی بر روی نمونه ماسه مسلح شده با نسبت اضلاع 1 و درصد وزنی $0/5$ تحت تنش همه‌جانبه 100 کیلو پاسکال را نمایش می‌دهد.




شکل (۱): منحنی‌های هیسترسس تنش- کرنش محوری

$$(\sigma_p = 100 \text{ kPa}, A_R = 1, w_f = 0/5)$$

را به روشهای بارش خشک و یا رسوبگذاری در آب به صورت همگن و یکنواخت با ماسه مخلوط نمود بنابراین می‌توان از روشهای کوبش خشک و تر استفاده نمود. از آنجا که در این مطالعه کلیه مدلها در حالت اشباع تحت بارگذاری زلزله قرار گرفتند بنابراین از روش تراکم مرطوب برای آماده‌سازی مدلها استفاده گردید. مشکلی که در ارتباط با روش مدلسازی انجام شده در این آزمایشات وجود دارد آن است که با ریختن هر لایه و کوبش آن لایه پایینی کمی متراکمتر می‌گردد و در انتهای کار چگالی نمونه مدل ساخته شده با عمق متغیر می‌باشد و بنابراین مدل غیر همگن است. راه‌حلی که برای جلوگیری از این مشکل وجود دارد استفاده از روش تراکم کاهش‌یافته (Undercompaction) می‌باشد. در این راستا تعدادی نمونه آزمایشگاهی از ماسه معمولی و مسلح در یک قالب استوانه‌ای پلکسی گلاس ساخته شد. در این خصوص قالب اشاره شده مدرج شده و نمونه به صورت 5 لایه هر یک به ارتفاع $2/8$ سانتیمتر تحت دانسیته نسبی ماسه معادل 50 درصد به روش تراکم مرطوب ساخته شد. به منظور بررسی اثر تسلیح در روش نمونه‌سازی، اقدام به تهیه نمونه‌هایی از ماسه معمولی و رنگی مسلح شده با الیاف موکت با نسبت ابعاد 1 و 3 و نیز مقدار وزنی $0/5$ و 1 درصد گردید. نتایج نشان می‌دهند که ضخامت لایه‌های زیرین در نمونه ماسه غیر مسلح بعد از اتمام آزمایش دستخوش تغییر شده به طوریکه ضخامت لایه‌های پنجم (لایه زیرین) و لایه چهارم و سوم به ترتیب 2 ، $1/3$ و $0/7$ میلی‌متر کاهش یافته که این مورد ناشی از اعمال انرژی تراکمی متوالی در اثر کوبش لایه‌های بالایی می‌باشد.


نتایج بدست آمده از نمونه‌های ماسه مسلح نشان داد که افزودن الیاف موکت به خاک ماسه‌ای مانع از تراکم بیشتر لایه‌های زیرین در اثر کوبش لایه‌های بالایی می‌شود به طوریکه کاهش ضخامت لایه‌های خاک در نمونه ماسه مسلح شده با درصد وزنی $0/5$ و نسبت ابعاد 1 در لایه‌های چهارم و سوم به ترتیب به میزان حدودا $0/8$ و $0/2$ میلی‌متر دیده شد. علت این امر را می‌توان به جذب انرژی ناشی از کوبش توسط الیافهای موکت توزیع شده در بین لایه‌های خاک و جابجا نشدن انرژی به لایه‌های زیرین نسبت داد. در این زمینه همچنین دیده شد که با افزایش درصد وزنی تسلیح از $0/5$ به 1 و نیز نسبت ابعاد الیاف موکت از 1 به 3 به علت بالا رفتن قابلیت جذب انرژی توسط الیافهای موکت منجر به تغییرات ضخامت لایه‌های مختلف نمونه در اثر تراکم نشده و لایه‌ها در پایان آزمایش از یکنواختی خوبی برخوردار می‌باشند. بنابراین استفاده از روش تراکم کاهش یافته برای خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف



شکل (۳): تأثیر نسبت اضلاع الیاف بر روی نسبت میرایی نمونه‌های مسلح شده در تنش همه جانبه ۴۰۰ کیلو پاسکال

تأثیر تنش همه جانبه

با افزایش تنش همه جانبه از ۲۵ به ۷۰۰ کیلو پاسکال به دلیل افزایش مقاومت برشی نمونه ها و کاهش سطح منحنی هیسترسیس تنش - کرنش محوری، نسبت میرایی نمونه های معمولی و مسلح کاهش می‌یابد. شکل ۴ تأثیر تنشهای همه جانبه بر روی نسبت میرایی نمونه مسلح شده با ۰/۵ درصد وزنی الیاف و طول معادل ۵ میلی‌متر را نشان می‌دهد.



شکل (۴): تأثیر تنش همه جانبه بر روی نسبت میرایی

نمونه‌های مسلح (۰/۵٪ W_f ، $A_R = 1$)

تأثیر تعداد سیکل‌های بارگذاری

نتایج آزمایشها نشان می‌دهد که در یک کرنش برشی ثابت با افزایش تعداد سیکل‌های بارگذاری - باربرداری در هر مرحله از آزمایش نسبت میرایی نمونه ها از نوع معمولی و نوع مسلح کاهش ناچیزی یافته، بطوریکه مقدار این تغییرات آنچنان محسوس نمی‌باشد. علت کاهش جزئی مقادیر نسبت میرایی نمونه ها را می‌توان به کاهش سطح حلقه بسته منحنی های هیسترسیس تنش - کرنش محوری (یا برشی) نسبت داد. هرچند با افزایش تعداد سیکل‌های بارگذاری- باربرداری و بیشتر شدن کرنش برشی، مقادیر مدول برشی کاهش یافته ولی


۲-۶- محاسبات نسبت میرایی

در پایان هر آزمایش، منحنی های هیسترسیس تنش - کرنش محوری (یا برشی) ترسیم گشته و آنگاه می‌توان اقدام به محاسبه نسبت میرایی نمود. گفتنی است در هر سیکل بارگذاری - باربرداری می‌توان پارامتر یاد شده را تعیین نمود. [۱۸] Ishihara سیکل دهم بارگذاری را به دلیل رسیدن به حالت تعادل و پایدار در منحنی تنش - کرنش برای محاسبه مدول برشی و نسبت میرایی سفارش نموده و لذا در این تحقیق نیز سیکل دهم بارگذاری معیار کلیه محاسبات انتخاب گردیده است. برای انجام محاسبات گفته شده از نرم افزار Matlab ۷ استفاده گردید.

۳-۶- نتایج آزمایش سه محوری سیکلی

تأثیر درصد وزنی الیاف

در یک نسبت اضلاع و تنش همه جانبه ثابت، با افزایش درصد وزنی الیاف موکت نسبت میرایی نمونه ها زیاد شده که این امر را می‌توان به جانشین شدن مواد بیشتر با سختی کمتر به جای مصالح با سختی زیادتر و نیز قابلیت استهلاک بیشتر انرژی نسبت داد. به عنوان نمونه شکل ۲ بیانگر این موضوع می‌باشد.



شکل (۲): تأثیر درصد وزنی الیاف بر روی نسبت میرایی


نمونه‌های مسلح شده در تنش همه جانبه ۱۰۰ کیلو پاسکال

تأثیر نسبت اضلاع الیاف

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزودن الیاف به خاک، نسبت میرایی نمونه ها افزایش می‌یابد. در این راستا در یک درصد وزنی و تنش همه جانبه ثابت، با افزایش نسبت اضلاع الیاف موکت نسبت میرایی نمونه ها زیاد شده که این امر را می‌توان به افزایش بیشتر طول المانهای تسلیح و شکل پذیری بیشتر نمونه ها نسبت داد. شکل ۳ بیانگر این موضوع می‌باشد.

۷- نتایج مدول برشی


نتایج آزمایش نشان می‌دهد که در تنشهای همه جانبه کم نظیر ۲۵ و ۱۰۰ کیلوپاسکال نمونه های مسلح در مقایسه با نمونه های معمولی از مدول برشی پایین تری برخوردار می‌باشند و با افزایش میزان تریشه مقدار کاهش مدول برشی افزایش می‌یابد. این تاثیر می‌تواند بیشتر به دلیل کاهش دانسیته نسبی نمونه های مسلح در انتهای مراحل تحکیم و بارگذاری، نداشتن قفل و بست کافی بین ذرات ماسه و تریشه ناشی از سطح تنش پایین و مقاومت تریشه در مقابل تحکیم مقادیر مدول برشی کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه شکل ۷ بیانگر این مطلب می‌باشد.



شکل (۷): تأثیر افزودن تریشه بر روی مدول برشی نمونه های مسلح با ۱ درصد الیاف تحت تنش همه جانبه ۱۰۰ کیلوپاسکال

شایان گفتن است از آنجا که بسیج شدن مقاومت برشی بین تریشه و ذرات خاک تابع سطح تنش محصور کننده می‌باشد، در سطوح تنش بالا، تسلیح منجر به افزایش سختی برشی گردیده بطوریکه افزایش در مدول برشی تحت تنش همه جانبه ۷۰۰ کیلوپاسکال ناشی از افزودن تریشه به خوبی دیده می‌شود. شکل ۸ بیانگر کاهش دانسیته نسبی در نمونه های مسلح شده با ۰/۵ درصد تریشه ناشی از افزایش نسبت اضلاع تسلیح تحت تنش همه جانبه ۷۰۰ کیلوپاسکال را نشان می‌دهد. در تنشهای همه جانبه بالا به علت مقاومت لغزشی بالا در المانها و بسیج شدن مقاومت کششی پایانی در المانها میزان باربری به اندازه پایانی و بهینه می‌رسد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در تنش همه جانبه بالا میزان بیشتری از تریشه ها به حد پارگی رسیده اند و لذا افزایش سختی بیشتری ناشی از تاثیر تسلیح حاصل شده است. مشابه این نتایج در مطالعات Li and Ding (2002) نیز گزارش شده است.


با توجه به تعریف نسبت میرایی و روند کاهشی بیشتر سطح محصور منحنی های هیسترسیس تنش - کرنش محوری، مقادیر نسبت میرایی کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه، شکل ۵ نسبت میرایی نمونه های مسلح شده با نسبت اضلاع ۱ و درصد وزنی ۱ تحت تنش همه جانبه ۱۰۰ کیلو پاسکال در انتهای سیکلهای دوم، دهم و چهلم بارگذاری را نشان می‌دهد.



شکل (۵): تأثیر تعداد سیکلهای بارگذاری بر روی نسبت میرایی نمونه های مسلح (۱ Wf = % , AR = ۱ , $\sigma_v = 100 kPa$)

تأثیر دامنه کرنش برشی

نتایج آزمایشها نشان دادند در کلیه تنشهای همه جانبه آزمایش با افزایش دامنه کرنش برشی مقادیر بی بعد نسبت میرایی در حالت مسلح به حالت غیر مسلح کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش دامنه کرنش برشی به علت بسیج مقاومت کششی تریشه در سطوح کرنشهای بالا و افزایش صلبیت و سختی نمونه ها باعث کاهش شکل پذیری و نسبت میرایی نمونه ها می‌گردد. به عنوان نمونه شکل ۶ تاثیر دامنه کرنش برشی بر روی نسبت میرایی نمونه های مسلح به نمونه های معمولی تحت تنش همه جانبه ۱۰۰ کیلوپاسکال را نشان می‌دهد.




شکل (۶): تأثیر دامنه کرنش برشی بر روی نسبت میرایی در نمونه های معمولی و مسلح (۰/۵ Wf = % , AR = ۱)

اندرکنش ذرات خاک با تریشه موکت، شکل پذیری بیشتر نمونه ها (که موجب افزایش سطح منحنی هیسترسیس تنش - کرنش برشی نمونه ها می شود) نسبت داد. در این راستا به عنوان نمونه می توان گفت که نسبت میرایی نمونه های مسلح شده با ۱ درصد موکت در نسبت اضلاع معادل ۱ نسبت به نمونه های معمولی تحت تنش جانبه ۱۰۰ کیلوپاسکال افزایشی در حدود ۲۰ درصد از خود نشان می دهند. در صورتی که در نسبت اضلاع تریشه معادل ۳ این میزان به حدود ۴۰ درصد افزایش رسیده که این خود بیانگر نقش مهم طول الیاف بر روی نسبت میرایی نمونه ها می باشد.

۴- با افزایش تنش همه جانبه نسبت میرایی کلیه نمونه ها (معمولی و مسلح) تنزل می یابد. در این راستا نتایج مربوط به نمونه های مسلح نشان دادند که نسبت میرایی نمونه های مسلح شده با ۱ درصد موکت در نسبت اضلاع معادل ۳ نسبت به نمونه های معمولی تحت تنش جانبه ۱۰۰ کیلوپاسکال افزایشی در حدود ۴۰ درصد از خود نشان می دهند. در صورتی که با افزایش تنش همه جانبه به ۴۰۰ کیلوپاسکال این میزان به حدود ۱۷ درصد افزایش رسیده است. همچنین نتایج آزمایش مربوط به نمونه های مسلح شده با الیافهایی به طول ۵ میلی متر با میزان ۰/۵ درصد نشان دادند که با افزایش تنش همه جانبه از ۲۵ به ۷۰۰ کیلوپاسکال، نسبت میرایی نمونه ها ۳۰ درصد کاهش می یابد.

۵- با افزایش تعداد سیکل های بارگذاری در هر مرحله از آزمایش، نسبت میرایی نمونه ها (معمولی و مسلح) کاهش ناچیزی می یابد. در این راستا با افزایش تعداد سیکل های بارگذاری از ۲ به ۴۰ سیکل در محدوده تنش های همه جانبه آزمایش مقادیر نسبت میرایی کلیه نمونه ها در حدود ۸ درصد کاهش می یابد.

۶- در تنش های همه جانبه کم مانند ۲۵ و ۱۰۰ کیلوپاسکال، نمونه های مسلح در مقایسه با نمونه های معمولی از مدول برشی پایین تری برخوردار بوده بطوریکه با افزایش درصد وزنی تریشه، به دلیل کاهش دانسیته نسبی در انتهای مراحل تحکیم و بارگذاری، کاهش صلبیت نمونه ها، وجود بخش بیشتری از نمونه حاوی مصالح نرم و شکل پذیر و عدم قفل و بست کافی بین ذرات ماسه و تریشه ناشی از سطح تنش پایین مقادیر مدول برشی کاهش می یابند. همچنین در مقادیر تنش های همه جانبه بالا نظیر ۴۰۰ و ۷۰۰ کیلوپاسکال به دلیل فشرده شدن و کاهش نسبت منافذ همراه با لغزش نسبی ذرات نسبت به یکدیگر، دانسیته نسبی ماسه در نمونه های معمولی بوده که افزایش مقادیر مدول برشی در این محدوده نیز بیانگر این



شکل (۸): تأثیر افزودن تریشه بر روی مدول برشی نمونه های مسلح با ۱ درصد الیاف تحت تنش همه جانبه ۷۰۰ کیلوپاسکال

۸- نتیجه گیری

نتایج آزمایشهای سه محوری سیکلی انجام شده بر روی خاک ماسه ای ریز مسلح شده با الیاف موکت دال بر تأثیر تسلیح بر روی نسبت میرایی نمونه ها تحت سطوح تنش همه جانبه مختلف می باشد. بیشتر نتایج این تحقیق عبارتند از:

۱- افزودن الیاف به خاک باعث شکل پذیری بیشتر نمونه ها شده که در نتیجه این امر نمونه های مسلح نسبت به نمونه های معمولی در لحظه گسیختگی کرنشهای برشی بیشتری را تحمل می کنند. در این خصوص نتایج مربوط به بخش نمونه سازی نیز نشان داد که در یک انرژی تراکم ثابت، ضخامت لایه های نمونه های مسلح در مقایسه با نمونه های معمولی به علت جذب انرژی ناشی از تریشه کمتر دستخوش تغییر می گردند.

۲- در کلیه تنش های همه جانبه، نمونه های مسلح در مقایسه با نمونه های معمولی از نسبت میرایی بالاتری برخوردارند بطوریکه در یک نسبت اضلاع و تنش همه جانبه ثابت، با افزایش درصد وزنی تریشه موکت نسبت میرایی نمونه ها زیاد شده بطوریکه با افزایش درصد وزنی الیاف از ۰/۵ به ۱ درصد در نمونه های مسلح شده با الیافهایی به طول ۵ میلی متر تحت تنش همه جانبه ۲۵ کیلوپاسکال نسبت میرایی در حدود ۱۰ درصد افزایش می یابد. در این میان، بیشترین افزایش در نسبت میرایی نمونه های خاک مورد آزمایش در اثر تسلیح را می توان به نمونه های حاوی تریشه هایی به طول ۱۵ میلی متر با میزان ۱ درصد تحت تنش همه جانبه ۲۵ کیلوپاسکال نسبت داد.

۳- نتایج مربوط به تأثیر نسبت اضلاع بر روی مقادیر نسبت میرایی نشان دادند در یک درصد وزنی و تنش همه جانبه ثابت، با افزایش نسبت اضلاع الیاف موکت نسبت میرایی نمونه ها زیاد شده که این امر را می توان به افزایش بیشتر طول المانهای تسلیح، افزایش سطح موثر تریشه در ارتباط با

۹- مراجع

- Noorany, I.; Uzdavines, M.; "Dynamic behavior of saturated sand with geosynthetic fibers", Geosynthetics Conference, San Diego, USA, vol. 2, p.p. 385-396, 1989. [۱۰]
- Maher, M. H.; Woods, R. D.; "Dynamic response of sand reinforced with randomly distributed fibers", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 116, no. 7, p.p. 1116-1131, 1990. [۱۱]
- Feng, Z. Y.; Sutter, K. G.; "Dynamic properties of granulated rubber sand mixtures", Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, vol. 23, no. 3, p.p. 338-344, 2000. [۱۲]
- Li, J. ; Ding, D. W.; "Nonlinear elastic behavior of fiber reinforced soil under cyclic loading", Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 22, no. 22, p.p. 977-983, 2002. [۱۳]
- Boominathan, A.; Hari, S.; "Liquefaction Strength of Fly Ash Reinforced with Randomly Distributed Fibers", Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 22, no. 22, p.p. 1027-1033, 2002. [۱۴]
- Poorebrahim, G.; "Soil reinforcement with carpet wastes", Ph.D. Dissertation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2004. [۱۵]
- Michalowski, R. L.; Cermak, J. ; "Triaxial Compression of Sand Reinforced with Fibers" Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 129, No. 2, pp. 125-136, 2003. [۱۶]
- Li, C.; "Mechanical response of fiber reinforced soil", Ph.D. Dissertation, The University of Texas at Austin, USA, 2005. [۱۷]
- Ishihara, K.; "Soil behavior in earthquake geotechnics", Clarendon Press, Oxford, 1996. [۱۸]
- Lee, K. L.; Adams, B. D.; Vegneron, J. M.; "Reinforced Earth retaining walls" Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, vol. 99, no. 10, p.p. 745-764, 1973. [۱]
- Gray, D. H.; Ohashi, H.; "Mechanics of fiber reinforced in sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, vol. 109, no. 3, p.p. 335-353, 1983. [۲]
- Gray, D.; Rafeai, A.; "Behavior of fabric-versus fiber reinforced sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 12, No. 8, pp. 804-820, 1986. [۳]
- Maher, M. H.; Gray, D. H.; "Static response of sand reinforced with distributed fibers", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 116, no. 11, p.p. 1661-1677, 1990. [۴]
- Wang, Y.; Frost, J. D.; Murray, J.; Jones, A.; "Utilization of carpet, textile and apparel waste for soil reinforcement", ARC 99, SPE Annual Recycling Conference, November 9-11, Dearborn, Michigan, 2000. [۵]
- Ghiassian, H.; Poorebrahim, G.; Gray, D. H.; "Soil reinforcement with recycled carpet wastes", Journal of Waste Management and Research, vol. 22, no. 2, p.p. 108-114, 2004. [۶]
- Boominathan, S.; Senathipathi, K.; Jayaprakasam, V.; "Field studies on dynamic properties of reinforced earth", Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 10, no. 8, p.p. 402-406, 1991. [۷]
- Krishnaswamy, N. R.; Isaac, N. T.; "Liquefaction analysis of saturated reinforced granular soils", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 121, no. 9, p.p. 645-651, 1995. [۸]
- Vercueil, D.; Billet, P.; Cordary, D.; "Study of the liquefaction resistance of a saturated sand reinforced with geosynthetics", Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 16, no. 16, p.p. 417-425, 1997. [۹]