

ص ۶۸۹-۷۰۶

درجه‌بندی بصری گرده‌های کم‌قطر صنوبر برای مصارف چوب‌بری

❖ علی بیات کشکولی*: دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، ایران
❖ محمد رضا شریف‌پور؛ کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

چوب‌های گرد کم‌قطر مصارف بسیار زیادی در صنایع چوب و کاغذ مانند روکش و تخته‌لایه و صنایع مبلمان و نجاری، و به صورت خرده‌چوب برای کاغذسازی و نتوپان دارند. گرده‌های کم‌قطر صنوبر قطربین ۱۵ تا ۳۵ سانتی‌متر و در بیش از ۲۳ استان کشور وجود دارند. گرده‌های کم‌قطر گونه‌صنوبر برای مصارف چوب‌بری درجه‌بندی بصری شدند. بنابراین گرده‌های کم‌قطر صنوبر ابتدا بر اساس قواعد مرسم درجه‌بندی و سپس بازده هر درجه از نظر متر مکعب الوار با درجات متفاوت در کارگاه‌های چوب‌بری بررسی شدند. نتایج تجربی نشان دادند که بیشتر گرده‌ها بر اساس قواعد درجه‌بندی ۱۲۷۵ ایران و سازمان جنگل داری آمریکا در درجه یک قرار داشتند و حجم و بازده استحصالی الوار درجه یک یا انتخابی آن‌ها بر اساس قواعد درجه‌بندی ۸۰۷۳ ایران و ملی آمریکا بیشتر بود. معایبی که مصارف و محدوده پیشنهادی گرده صنوبر، مانند میله بخزدگی و مغز در الوار، را تحت تأثیر قرار می‌دهد بر اساس مقادیر میانگین معایب، قواعد استاندارد ملی، و مشاهدات میدانی مشخص می‌شود و در شرایط عملی نیز مصارف گرده‌ها، حساسیت زیادی به این معایب دارند.

واژگان کلیدی: درجه‌بندی بصری، صنوبر، گرده‌های کم‌قطر، معایب.

می شود. چوب های گرد کم قطر بر اساس معیارهای متفاوتی درجه بندی می شوند و این چوب ها در هر منطقه و در هر کشوری بر اساس نیازهای ویژه مصرفی شان درجه بندی می شوند. نیازهای ویژه مصرفی به این معنی است که کارخانه کبریت سازی تبریز برای لایه گیری نیاز به گرده های کم قطر صنوبر استوانه ای و بدون میله یخ زدگی دارد و کارخانه اش باعث چوبی قائم شهر نیاز به گرده های تیری با طول و مقدار مقاومت مجاز مشخص دارد. تحقیقات متفاوتی در داخل و خارج کشور در زمینه درجه بندی انجام شده است.

قواعد درجه بندی برای تمام گرده های صنعتی مانند گرده های کم قطر صنوبر و الوارهای استحصالی جهت مصرف بهینه لازم است. تدوین این قواعد فقط برای گرده بینه ها و الوار جنگل های شمال کشور انجام شده است و می توان بر اساس قواعد داخلی موجود و سایر قواعد استاندارد، قواعد درجه بندی مناسبی برای گرده های کم قطر صنوبر تدوین کرد.

درجه بندی بصری برای تعیین مصارف گرده بینه ها و الوار لازم است و قیمت این فرآوردهای چوبی و متعاقباً ارزش افزوده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. کارخانه های صنایع چوبی به طور تجربی قواعدی برای خرید چوب صنوبر دارند و از خرید برخی گرده های کم قطر صنوبر دارای معایب صرف نظر می کنند. حتی این درجه بندی برای درجه بندی ماشینی لازم است و در این صورت معایب الوار مخصوصاً در یک سوم میانی به صورت بصری اندازه گیری و سپس اندازه گیری غیر مخرب انجام می شود. درجه بندی تنشی یک نوع درجه بندی غیر مخرب است که بر اساس مقاومت مکانیکی، درجه الوار مشخص می شود [۶].

گرده بینه های قطور جنگل های شمال کشور بر اساس خصوصیات ظاهری شان درجه بندی شده اند.

مقدمه

با توجه به کمبود منابع چوبی در کشور، درجه بندی گرده های کم قطر صنوبر بر اساس نوع مصرف می تواند تعیین کننده میزان سوددهی و تناسب طبقه های قطری برای هر صنعت باشد. صنوبرهای کم قطر یا گرده کم قطر در محدوده قطری کمتر از ۳۰ سانتی متر قرار دارند [۱-۳]. صنایع متفاوتی در ایران از چوب گرد صنوبر نیاز صنایع ایران را سریع برطرف می کند و باعث کندی تخریب جنگل می شود. چوب گرد صنوبر به عنوان تیر چوبی (تیر برق، مخابرات)، و در چوب بینه ها برای مصارف نجاری و تخته قالب بندی، و نیز در صنایع تخته خرد چوب، روکش، تخته لایه، کاغذ سازی، و کبریت سازی استفاده می شود [۴]. کافی نبودن عرضه مواد اولیه چوبی در مقابل تقاضای آن در ایران اهمیت چوب را بیش از پیش نمایان کرده و قیمت آن را بسیار افزایش داده است. از دید قیمت چوب و به تبع آن افزایش هزینه تولید کارخانه های صنایع چوب در ارتباط با مواد اولیه باعث شده است که مشکلات فراوانی در امر خرید و فروش چوب ایجاد شود، زیرا هنگام خرید و فروش و تحويل چوب طرفین معامله با توجه به منافع خود آن را ارزش بابی و درجه بندی می کنند. این ارزش بابی اساس قضاوت جهت تعیین خواص چوب برای مصرف آن است [۵]. روش های درجه بندی بصری اهمیت زیادی در مصارف صنعتی چوب دارد. مشاهده چشمی و اندازه گیری عینی معایب گرده بینه بر اساس قواعد درجه بندی ۱۲۷۵ ایران یا انجمن جنگل داری آمریکا و همچنین بر اساس قواعد درجه بندی الوار ۸۰۷۳ ایران و قواعد ملی درجه بندی را درجه بندی بصری می گویند. درجه هر گرده یا الوار بر اساس مقدار مجاز معایب تعیین شده برای هر درجه در قواعد استاندارد درجه بندی مشخص

مشکلی است. قواعد درجه‌بندی فقط در مورد اعضایی کاربرد دارند که در آن‌ها چوب اطراف گره سالم و بدون پوسیدگی باشد. در چوب‌آلاتی که مصرف ساختمانی ندارند، مقدار کم پوسیدگی مجاز است [۷].

گردههای کم‌قطر را می‌توان به عنوان تیرک در بزرگراه‌ها استفاده کرد. بر این اساس مشخص شده است که تقاضای گردههای کم‌قطر زیاد شده و در آینده نیز زیادتر خواهد شد و این به علت قیمت بالای گردههای با قطر زیاد است که باعث افزایش تقاضای محصول جایگزین می‌شود. بیشترین مصرف کلاسۀ قطری تیرهای گرد در بزرگراه‌ها در حدود قطر $10\text{ تا }12/5$ سانتی‌متر و سپس $15\text{ تا }17/5$ سانتی‌متر است [۲]. کاربرد گردههای کم‌قطر در کارخانه‌های چوب‌بری آریزونای شمالی آمریکا تحلیل و بررسی شده است. حجم تولید این چوب‌ها با قطرهای متفاوت در طول مدت 8 ساعت شیفت کاری برای این کارخانه محاسبه شده است. گردههای کم‌قطر در 8 ساعت شیفت کاری، به طور عمده کمترین حجم تولید را در مقایسه با گردههای با قطر بزرگ داشتند. این مطالعه نشان داد که برگشت سرمایه مربوط به بهره‌برداری و حمل تا کارخانه برای چوب‌های گرد با قطر $22/86$ سانتی‌متر یا از این قطر تا قطر $27/94$ سانتی‌متر برابر 10 درصد و برای چوب‌های گرد با قطر $27/94$ سانتی‌متر یا بزرگ‌تر معادل 25 درصد است. برگشت سرمایه این تجهیزات در صورت بهره‌برداری و حمل گردههای با قطر زیاد، سریع‌تر از گردههای با قطر کم است. معمولاً قطر انتهاي باريک بدون پوست گرده‌بینه‌ها برای مصارف روکشی بزرگ‌تر از 30 سانتی‌متر، برای چوب‌بری بزرگ‌تر از 12 (یا 15) سانتی‌متر، برای تیرها $7/5$ (و شاید 20) سانتی‌متر، و برای خرد چوب یا خمیر کاغذسازی بزرگ‌تر از 3 (یا 7) سانتی‌متر است؛ اگرچه 10 سانتی‌متر عمومیت بیشتری دارد. برش گردههای با

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این گرده‌بینه‌ها در پنج گروه شامل درجهٔ ممتاز، درجهٔ یک، درجهٔ دو، درجهٔ سه، و خارج از درجهٔ قرار می‌گیرند. ابعاد و میزان مجاز معایب هر کدام از پنج گروه گرده‌بینه مشخص شده است و بر اساس این بررسی، درجه‌بندی استاندارد ملی ایران به شماره 1275 اصلاح شد [۵]. گردههای کم‌قطر صنوبر بر اساس معیارهای حسابداری شامل شاخص‌های حاشیه فروش، سود ویژه، و نقطهٔ سربه‌سر گروه‌بندی شدند. نتایج به دست آمده اهمیت گروه‌های قطرهای را نشان می‌دهد، چون با افزایش قطر، سرعت تولید و حریم اطمینان و شانس ادامهٔ حیات در دوره‌های رکود بیشتر می‌شود. اگر هدف کارخانه تخته‌لایه، تولید مغزی، و کسب سود حداکثر با گروه‌های کم‌قطر تر باشد، باید از گروه 15 سانتی‌متر به جای گروه $15/01$ تا 20 سانتی‌متر استفاده کند. به طور کلی گروه‌بندی یا درجه‌بندی اقتصادی به ترتیب مطلوبیت به این شرح است: گروه یا درجهٔ یک: $25/01$ تا 30 سانتی‌متر؛ گروه یا درجهٔ دو: $20/01$ تا 25 سانتی‌متر؛ گروه یا درجهٔ سه: $15/01$ تا 20 سانتی‌متر؛ گروه یا درجهٔ چهار: تا 15 سانتی‌متر. ترویج سیستم‌های فناوری‌شده بومی مانند سیستم تولیدی سیار کوچک با توانایی و بازده و سرعت تولید مناسب، باعث اقتصادی‌تر شدن گروه‌های کم‌قطر تر صنوبر مانند گروه‌های قطرهای قطور تر می‌شود [۴].

در چوب‌آلات درجه‌بندی شده بصری معمولاً انحراف الیاف مواد بحرانی ترین عیب از عیوب است. اما مواردی هم وجود دارد که در آن‌ها اثر گره مثبت است. مثلاً اثر کاس پهلوی و گره‌ها به محاسبه حداکثر تنفس و سفتی چوب افزوده می‌شود. معایب مربوط به گره‌ها، گره‌های مجتمع، و محل هریک از آن‌ها مشکل تعیین نسبت مقاومت اعضاي خمسی را بیشتر می‌کند. شبیه الیاف در اطراف گره‌ها مسئله

مجاز درجه‌ها بر اساس استانداردهای DIN 4074، VPS-SRT-2، Pr EN 544-2 EN14081-2 مقایسه شد. مناسب‌ترین استاندارد و درجه‌بندی بصری ۲ VPS-SRT است. بازده و خصوصیات مکانیکی گرده‌های کم قطر بر اساس استاندارد درجه یک، درجه دو، و خارج از درجه ارزیابی شدند [۱۲].

به برخی از عیوب متدالوبل برای درجه‌بندی در ادامه اشاره شده است. گردگسیختگی به شکاف‌هایی که به صورت حلقوی در امتداد دواير ساليانه به وجود می‌آيند گفته می‌شود [۶]. گردگسیختگی اگر فقط به قسمت‌های پايانن تنه و در سركافت محدود نشده و در حدود نصف ساعت مقطع عرضی بوده و در تمام تنه ادامه پيدا كرده باشد، می‌تواند ارزش تنه‌ها را به ميزان زيادي كاهش دهد كه در اين صورت برای چوب‌های بالارزش مجاز نیست [۵]. كاس پهلوبي، فقدان چوب در کناره قطعه الوار به استثنای کناره‌های صيقلي شده (تیزی گرفته شده) است؛ در اين قسمت پوست نيز مشاهده می‌شود. اگر كاس پهلوبي بيشتر از برآمدگي يا نامنظمي مجاز حاصل از رنده‌كردن نباشد يا در عرض يك سطح باريک خسارتم بيشتر از سوراخ گره مجاز نداشته باشد، برای يك فوت مجاز است. يكسان‌نبودن ساعت سطح مقطع گرده‌بینه در جهات گوناگون آن را كه بر اثر ناهماهنگی رشد ساليانه درخت به وجود می‌آيد ضریب پارابلويدي (نامنظمي سطح مقطع) می‌گويند. كاهش قطری گرده‌بینه بيشتر از يك سانتي متر به بازی هر متر طول را ضریب مخروطی گويند. در صورتی كه محور اصلی از يك خط مستقيم پيروري نکند يا بر اثر چندين بار انحراف به صورت يك خط مارپيج درآمده باشد، چنین تنه‌ای داراي ضریب خميدگی است. وضعیتی را كه در آن به دليل رویش ساليانه نامنظم درخت پهنانی دواير ساليانه در يك طرف بيشتر از طرف مقابل بوده

قطر كمتر از ۱۵ سانتي متر غير معمول است، زира عامل تبديل نسبت حجم چوب ارهشده به حجم گرده‌بینه اصلی خيلي پايان است و هزينة عمل آوري گرده‌بینه‌های كوچک خيلي بالاست. اين ضریب تبديل برای گونه‌های متتنوع متفاوت است. گروه‌بندی ديگري نيز برای قطر كوچک انتهاي (به ميلى متر) گرده‌بینه‌ها شامل ۱۵۰-۲۰۰، ۲۹۹-۳۰۰، ۳۹۹-۴۰۰ وجود دارد [۸].

مطالعه‌ای برای تعیين درجه‌بندی بصری و خواص چوب از چهار گونه سوزنی برگ انجام و مشخص شد كه بسياری از معیارهای مورد استفاده در درجه‌بندی بصری الوار با ويزگی‌های خاصی از آن‌ها در ارتباط نیست. درجه‌بندی بصری نمی‌تواند مانند درجه‌بندی تنشی ماشینی دقیق باشد [۹]. درجه‌بندی چوب بر اساس مدول الاستیستیه و خمس همراه با درجه‌بندی بصری اهمیت زیادي دارد. كاربردهای زيادي برای اين نوع درجه‌بندی در تایوان ذكر شده و در حال گسترش است [۱۰]. درجه‌بندی بصری طبق استاندارد NF52001 با معیارهای خاص برای گونه‌های دوگلاس‌فر و نوئل وجود دارد. اين معیارهای خاص استاندارد شامل عرض حلقه‌های ساليانه، ابعاد گره‌ها، ترک‌ها، كيسه‌های صمعی^۱، درون‌پوستی، زاویه الیاف، باختگی، و عیب لکه‌آبی است. اين استاندارد برای اين دو گونه سه کلاسه درجه‌بندی شامل ST1، ST2، ST3 را با مقدار مجاز EN388 C30، C24، C18 استاندارد C18، C24، C30 معرفی می‌کند [۱۱]. خصوصیات مکانیکی گرده‌های کم قطر (قطر كمتر از ۲۳ سانتي متر) كاج لاريسيو^۲ بررسی شد. گرده‌بینه‌های درجه‌بندی نشده دارای گروه مقاومتی C14، و گرده‌بینه‌های درجه‌بندی شده دارای C14، C16، C20 يا C16، C20 يا C18 بر اساس درجه‌بندی بصری است. مقاومت

1. Pitch pockets

2. Laricio Pine

اساس درجه‌بندی بصری گرده‌های کم‌قطر صنوبر برای مصارف چوب‌بری بود که در نهایت بر اساس بازده هر درجه و پیمایش میدانی از کارخانه‌های چوب‌بری، گروه‌بندی مشخص و پیشنهاد می‌شود. فرضیه‌های این مقاله این بود که عیوب گره و میله یخ‌زدگی باعث کاهش بیشتر درجه در گرده‌های کم‌قطر صنوبر می‌شود. همچنین درجه‌بندی گرده‌های کم‌قطر صنوبر باعث انتخاب درجه مشخص بر اساس نیاز مصرفی می‌شود.

مواد و روش‌ها

گرده‌های کم‌قطر صنوبر مورد استفاده در دو کارگاه شهرستان‌های آمل و بابل از نظر معیارهای خرید و مصرف گروه‌بندی می‌شود. گونه‌های مصرفی غالب این کارخانه‌ها *Populus euramericana* و *Populus deltoids* است و گاهی گونه‌های دیگر همانند تبریزی *Populus nigra* مشاهده می‌شود. شناسایی این گونه‌ها بر اساس پوست بسیار سخت و پیچیده است و به علت محدودیت زمانی مقرن به صرفه نیست. از این رو درجه‌بندی بصری دقیق این گونه‌ها بر اساس معیارهای منابع علمی [۴، ۵، ۶، ۸] انجام می‌شود. شماره استانداردهای ۱۲۷۵ ایران [۱۳] و قواعد انجمن جنگل‌داری آمریکا^۱ برای درجه‌بندی گرده‌بینه و شماره استاندارد ۸۰۷۳ ایران [۱۴] و قواعد ملی درجه‌بندی^۲ برای درجه‌بندی الوار استفاده شد. به این نوع قواعد درجه‌بندی، که دارای مشاهده چشمی و اندازه‌گیری عینی معایب گرده‌بینه و الوار است، درجه‌بندی بصری می‌گویند. مقدار مجاز معایب برای هر درجه گرده یا الوار در این قواعد استاندارد درجه‌بندی مشخص است.

اطلاعات گروه‌بندی‌های تئوری گردآوری

1. USFS (United State Forest Service)

2. NHLA (National Hardwood Lumber Association)

و مغز در مرکز قرار نگرفته و به یک سمت متمايل شده باشد ضریب برون‌مرکزی گویند. گرده‌بینه‌ها و الوار دچار این عیوب، باید به صورتی اره شوند که سطوح ایجادشده معایب کمتری داشته باشد. این نوع برش‌ها را که سطح سالم و عاری از معایب ایجاد می‌کند برش پاک می‌گویند، و شاید این سطح دارای عیوب جزئی باشد [۶].

گرده‌های کم‌قطر مصارف متنوعی دارند، ولی چگونگی مصرف بهینه آن‌ها در ساخت محصولات مربوطه به طور جامع و به خصوص در ایران مطالعه نشده و هنوز مشاهدات تجربی کافی در این زمینه فراهم نیست. پایداری تولید این محصولات چوبی ارزش خاصی دارد و بر این اساس همان‌طوری که در گذشته چوب‌های با قطر زیاد طبقه‌بندی می‌شدند امروزه باید گرده‌های کم‌قطر برای مصارف خاص طبقه‌بندی شوند تا به صورت بهینه کترل و به کار برده شوند [۴]. چوب‌های گرد کم‌قطر صنوبر در صنایع چوب و کاغذ ایران کاربردهای بسیار زیادی دارد و هر کارخانه‌ای این گرده‌ها را بر اساس خصوصیات مورد نیاز خود گروه‌بندی و خریداری می‌کند. هر گروه قطری و ابعادی یا هر گرده‌صنوبر با خواص و معایب مشخص کاربردهای معینی دارد. تاکنون درجه‌بندی این گروه از گرده‌های کم‌قطر در ایران انجام نشده است و در این صورت نیاز بسیاری از صنایع بر اساس گروه و درجه مشخص بر طرف خواهد شد و ارزش هر کدام مشخص خواهد شد. درجه‌بندی بر اساس نوع مصرف بهترین کارایی را برای کارخانه‌ها دارد و در ایران نیز برخی کارخانه‌ها مانند کبریتسازی بر اساس نوع مصرفشان به صورت تجربی قواعدی برای خرید گرده‌های کم‌قطر دارند. بنابراین فقط کارخانه چوب‌بری برای پیمایش میدانی انتخاب شد، تا درجه‌بندی با دقت و سهولت انجام شود. اهداف این مقاله محاسبه میزان معایب مجاز بر

درجه‌بندی خواهد داشت و مقدار کمتری از آن در درجه‌های بالا مجاز خواهد بود. بنابراین بازده تولید با توجه به معایب درجه‌های متفاوت محاسبه می‌شود و محدوده معایب با ترکیب قواعد درجه‌بندی متنوع موجود و با در نظر گرفتن نتایج عملیات میدانی پیشنهاد می‌شود.

روش محاسبه حجم گرددبینه: حجم گرددبینه با استفاده از فرمول اسماعلیان به صورت ذیل محاسبه شده است [۶].

$$V = \frac{f(ds^2 + dl^2)L}{2} \quad (1)$$

V = حجم گرددبینه (متر مکعب)، f = ضریب متريک (۰/۷۸۵۴)، ds = قطر انتهایی کوچک، dl = قطر انتهایی بزرگ، و L = طول گرددبینه.

روش محاسبه حجم الوار: حجم الوار با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شده است [۶].

$$V = L \times b \times t \quad (2)$$

V = حجم الوار (متر مکعب)، L = طول الوار، b = پهنای الوار، و t = ضخامت الوار.

روش محاسبه بازده استحصال الوار: بازده استحصال الوار با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شده است [۶].

$$\text{حجم کل الوار} = \frac{100}{\text{حجم کل گردهها}} \quad (3)$$

روش محاسبه معایبی مانند شب الیاف یا معیارهایی مانند حداکثر تعداد برش پاک مورد نیاز، حداقل سهم طولی برش پاک، و حداقل مقدار واحد پاک مورد نیاز در منابع علمی [۶] وجود دارد. شب الیاف بر اساس مثلث قائم الزاویه اندازه‌گیری می‌شود. وتر این مثلث طول و شب الیاف را نشان می‌دهد و ضلع مقابل به عنوان طول عمودی و ضلع مجاور به عنوان طول افقی در نظر گرفته می‌شود. ابتدا طول و

می‌شود. گروه‌بندی تئوری، شناسایی معیارهای گروه‌بندی گرده‌های کم‌قطر در منابع علمی و همچنین شناسایی معیارهایی است که در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها برای خرید گرده‌های کم‌قطر صنوبر استفاده می‌شود. بر اساس گروه‌بندی تئوری قواعدی تهیه می‌شود که می‌توان گرده‌های کم‌قطر صنوبر را درجه‌بندی کرد. سپس بازده تولید هر درجه استاندارد یا نسبت حجم الوار استحصالی به حجم کل هر گرده محاسبه می‌شود. بنابراین ابتدا گرده‌های کم‌قطر صنوبر بر اساس قواعد درجه‌بندی گرددبینه ایران و آمریکا درجه‌بندی و سپس الوار استحصال شده از هر کدام از گرده‌ها بر اساس قواعد درجه‌بندی الوار ایران و بین‌المللی درجه‌بندی می‌شوند و بازده استحصال درجه‌های متفاوت محاسبه می‌شود. این درجه‌بندی استاندارد برای گرددبینه و الوار گونه‌های پهن‌برگ جهان به کار برده می‌شود و بر اساس قواعد این درجه‌بندی خرید و فروش جهانی انجام می‌گیرد. این تحقیق محدوده مناسب و جدید درجه‌بندی برای گرده‌های کم‌قطر صنوبر را پیشنهاد می‌دهد. مقدار میانگین معایب اندازه‌گیری شده برای درجه‌های متفاوت محاسبه شد و برای هر درجه گرددبینه یا الوار به تفکیک ذکر شد. بنابراین تعیین محدوده پیشنهادی معایب برای درجه‌های متفاوت، بر اساس مقادیر میانگین معایب اندازه‌گیری شده برای درجه‌های ۱ تا ۳ گرده‌های کم‌قطر و الوار صنوبر، جداول درجه‌بندی استاندارد ملی (قواعد درجه‌بندی شماره ۱۲۷۵ گرددبینه و ۸۰۷۳ الوار ایران و قواعد درجه‌بندی گرددبینه و الوار آمریکا)، و مشاهدات میدانی از مصرف‌کنندگان ممکن می‌شود. درجه‌بندی بصری به صورتی که ساده و اجرایی باشد با در نظر گرفتن بازده تولید هر گروه گرده‌های کم‌قطر انجام می‌شود. معایب هر درجه که باعث کاهش درجه، بازده تولید، و مصرف شود، اهمیت بیشتری در

می‌شود. حداقل مقدار واحد پاک مورد نیاز، کل مساحت سالم و پاک را نشان می‌دهد و اندازه سطح^۱ در صورت کسر تناسب مورد نیاز ضرب می‌شود. روش تجربی این تحقیق در شکل ۱ مشاهده می‌شود. در شکل ۲ گرده‌های کم‌قطر صنوبر که کارخانه برای چوب‌بری استفاده می‌کند مشاهده می‌شود.

شیب متوسط سطوح گرده یا الوار را مشخص می‌کنند و سپس طول یا نسبت عومدی در افقی ذکر می‌شود. معیار حداکثر تعداد برش پاک مورد نیاز به معنی تعداد تقریبی قطعه گرده یا الوار پاک و سالم قابل استحصال از کل گرده یا الوار است. حداقل سهم طولی برش پاک، کل طول سالم یا پاک گرده را نشان می‌دهد و طول کامل گرده در تناسب مورد نیاز ضرب



شکل ۱. روش تجربی تعیین معیارهای درجه‌بندی گرده‌های کم‌قطر



شکل ۲. گرده‌های کم‌قطر صنوبر برای چوب‌بری

دارای تناسب طول به فوت ضرب در پهنا به اینچ تقسیم به عدد ۱۲ است = 1. SM (Surface Measurement)

نتایج و بحث

درجه‌بندی در جدول ۱ مشاهده می‌شود. همچنین تعداد ۲۱ گرده‌صنوبر بر اساس قواعد درجه‌بندی سازمان جنگل‌داری آمریکا و الوار استحصال شده آن‌ها نیز بر اساس قواعد درجه‌بندی ملی آمریکا بررسی شد و نتایج آن‌ها در جدول ۲ مشاهده می‌شود.

تعداد ۲۱ گرده بر اساس قواعد درجه‌بندی ملی ایران به شماره ۱۲۷۵ برای گرده‌بینه‌های پهن‌برگ و همچنین الوار استحصال شده از هر کدام از این گرده‌ها نیز بر اساس قواعد درجه‌بندی ملی ایران به شماره ۸۰۷۳ برای الوار پهن‌برگ بررسی شد و نتایج این

جدول ۱. درجه‌بندی گرده‌ها و الوار استحصال شده صنوبر بر اساس قواعد درجه‌بندی ملی شماره ۱۲۷۵ و شماره ۸۰۷۳ ایران

| بازده استحصال الوار (درصد) | حجم کل الوار (متر مکعب) | تعداد کل الوار | درجة ملی الوار | حجم کل گرده‌ها (متر مکعب) | تعداد کل گرده‌ها | درجة ملی گرده‌ها |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| یک | ۰/۷۱۷۹ | ۴۳ | یک | ۱/۱۱ | ۱۶ | یک |
| | | ۵ | دو | | | |
| | | ۱۲ | سه | | | |
| دو | ۰/۰۸۶۸ | ۷ | یک | ۰/۱۵۵ | ۳ | یک |
| | | ۲ | دو | | | |
| | | ۰ | سه | | | |
| سه | ۰/۰۵۸ | ۴ | یک | ۰/۱۶ | ۲ | یک |
| | | ۱ | دو | | | |
| | | ۳ | سه | | | |

جدول ۲. درجه‌بندی گرده‌ها و الوار استحصال شده صنوبر بر اساس قواعد درجه‌بندی سازمان جنگل‌داری و ملی آمریکا

| بازده استحصال الوار (درصد) | حجم کل الوار (متر مکعب) | تعداد کل الوار | درجة ملی الوار | حجم کل گرده‌ها (متر مکعب) | تعداد کل گرده‌ها | درجة ملی گرده‌ها |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| یک | ۰/۰۱۱ | ۱ | اول و دوم انتخابی | ۰/۸۲ | ۱۳ | یک |
| | | ۳۶ | یک عمومی | | | |
| | | ۸ | دو عمومی | | | |
| دو | ۰/۰۱۱ | ۱ | اول و دوم انتخابی | ۰/۳۳۶ | ۴ | یک |
| | | ۱۱ | یک عمومی | | | |
| | | ۲ | دو عمومی | | | |
| سه | ۰/۰۱۴ | ۱ | اول و دوم انتخابی | ۰/۲۷ | ۴ | یک |
| | | ۱۱ | یک عمومی | | | |
| | | ۳ | دو عمومی | | | |

درجه‌های متفاوت، بر اساس مقادیر میانگین معایب جدول‌های ۳ و ۴، جداول استاندارد ملی درجه‌بندی (قواعد درجه‌بندی شماره ۱۲۷۵ گرده‌بینه و ۸۰۷۳ الوار ایران و قواعد درجه‌بندی گرده‌بینه و الوار آمریکا)، و مشاهدات میدانی از مصرف‌کنندگان است.

تعداد و ابعاد معایب اندازه‌گیری شده گردهها و فراوانی معایب درجه‌های استاندارد در جدول ۳ مشخص شده است. همچنین تعداد و ابعاد معایب اندازه‌گیری شده الوارها و فراوانی معایب درجه‌های استاندارد در جدول ۴ مشخص شده است. حدود تعیین شده و پیشنهادی معایب برای

جدول ۳. معایب موجود در تعداد کل گردههای صنوبر درجه‌بندی شده بر اساس قواعد ۱۲۷۵ ایران

| معایب | درجه | | |
|---|---------------|----------|-----------|
| | یک | دو | سه |
| گره مرده (قطر به سانتی‌متر) | تعداد | ۴ | ۶ |
| | میانگین قطر | ۱/۶۲ | ۲/۳ |
| گره زنده (قطر به سانتی‌متر) | تعداد | ۵ | ۷ |
| | میانگین قطر | ۱/۹ | ۲ |
| حفرات (قطر به میلی‌متر) | تعداد | ۲ | ۲ |
| | میانگین قطر | ۵ | ۶ |
| لکه رنگی (درصد سطح مقطع) | تعداد | ۹ | ۵ |
| | میانگین درصد | ۴۰ | ۳۰ |
| پوسیدگی سطحی | تعداد | ۲ | ۳ |
| (طول در عرض و عمق تقریبی به سانتی‌متر) | میانگین ابعاد | ۲ و ۸×۱۲ | ۲ و ۱۸×۲۵ |
| شکاف و اخترگسیختگی (طول به سانتی‌متر) | تعداد | ۱ | ۳ |
| گردگسیختگی (طول به سانتی‌متر) | میانگین طول | ۶ | ۱۰ |
| ضریب برون مرکزی | تعداد | ۷ | ۱۱ |
| (تفاوت مغز از مرکز تنه به سانتی‌متر) | میانگین ابعاد | ۱ | ۰ |
| ضریب پارابولئیدی | تعداد | ۹ | ۹ |
| (تفاوت قطر یک سطح به سانتی‌متر) | میانگین ابعاد | ۳/۴ | ۴ |
| ضریب مخروطی | تعداد | ۹ | ۷ |
| (کاهش قطر برای هر متر به سانتی‌متر) | میانگین ابعاد | ۱/۶ | ۲/۵ |
| ضریب خمیدگی | تعداد | ۳ | ۱۲ |
| (میزان خمیدگی برای هر متر به سانتی‌متر) | میانگین ابعاد | ۱/۵ | ۴/۳ |
| میله یخ‌زدگی | تعداد | ۱ | ۳ |
| (طول شکاف بر روی سطح تنه به سانتی‌متر) | میانگین طول | ۵/۳ | ۵/۳ |
| | غیر مجاز | | |

جدول ۴. معايي卜 موجود در تعداد کل الواههای صنوير درجه‌بندي شده بر اساس قواعد ۸۰۷۳ ايران

| معايي卜 | | درجه | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | يک | دو | سه |
| گره مرده (قطر در چهار سطح به سانتي متر) | تعداد | ۶۵ | ۴۳ | ۳۲ |
| | ميانگين قطر | ۰/۷ | ۱/۳ | ۳/۱ |
| گره زنده (قطر در چهار سطح به سانتي متر) | تعداد | ۱۲۱ | ۱۱۹ | ۵۱ |
| | ميانگين قطر | ۰/۹ | ۱/۰۵ | ۳/۰۲ |
| حفرات (قطر در چهار سطح به ميلى متر) | تعداد | ۰ | ۱ | ۲ |
| | ميانگين قطر | ۰ | ۳ | ۵ |
| لکه رنگي (طول در عرض در چهار سطح) | تعداد | ۶۴ | ۳ | ۴ |
| | ميانگين ابعاد | ۲/۳×mm³ cm | ۵/۲×mm⁸ cm | ۱۹/۵×mm⁵ cm |
| پوسيدگي سطحي | تعداد | · | · | ۱ |
| | ميانگين درصد | · | · | ۲۳/۴ |
| شكاف (طول به سانتي متر) | تعداد | ۴۰ | ۲۱ | ۱۳ |
| | ميانگين طول | ۷/۲ | ۱۰/۷ | ۱۹ |
| گردگسيختگي (طول به سانتي متر) | تعداد | ۲۳ | ۱۲ | ۱۸ |
| | ميانگين طول | ۱/۷ | ۴/۳ | ۶/۸ |
| شيب الياf (نسبت طول عمودي به افقى) | تعداد | ۰ | ۱ | ۲ |
| | ميانگين ابعاد | ۰ | ۱×۱۰/۵ | ۱×۸/۵ |
| كاس پهلوبي (طول به سانتي متر) | تعداد | ۰ | ۱ | ۳ |
| | ميانگين طول | ۰ | ۳/۵ | ۵/۸ |
| عيوب كارخانه‌اي (اثر تيغه يا سوختگي ماشين) و خشک شدن | تعداد | ۲ | ۵ | ۱ |
| | ميانگين درصد | ۴ | ۹/۵ | ۲۲/۵ |
| مغز و چوب كششی | تعداد | ۰ | ۳۰ | ۲۵ |
| | ميانگين درصد | ۰ | ۱۳ | ۲۲ |
| ميله يخ‌زدگي (طول به سانتي متر) | تعداد | ۰ | ۰ | ۵ |
| | ميانگين طول | ۰ | ۰ | ۶ |

محدوده پيشنهادي برای معايي卜 درجه‌های الواههای در جدول ۶ مشاهده می‌شود. تعداد برش پاک مورد نياز همانند گردههای کم قطر تفسير می‌شود، ولی مقدار واحد پاک مورد نياز (جدول ۶)، ابعاد سطوح سالم الواه را نشان می‌دهد و بر اساس اندازه سطح و صورت کسر تناسب محاسبه می‌شود. مقدار واحد پاک باید زياد باشد و اگر عيوب در سطوح الواه کمتر باشد، ابعاد بيشتری از سطوح آن سالم و تعداد واحد پاک آن بيشتر است [۶].

محدوده پيشنهادي برای معايي卜 درجه‌های گردههای کم قطر صنوير در جدول ۵ مشاهده می‌شود. تعداد برش پاک مورد نياز (جدول ۵) باید کم باشد و اگر سطوح گرده عيب کمي داشته باشد، به برش کمتری برای رفع عيب نياز دارد و سهم طولي برش پاک باید زياد باشد و اگر عيوب در طول گرده کمتر باشد، طول بيشتری از آن سالم و سهم سطوح طولي سالم از کل طول بيشتر است [۶].

جدول ۵. محدوده پیشنهادی معایب درجه‌های گردههای صنوبر

| معایب | درجه | | |
|--|---|---|---|
| | یک | دو | سه |
| طول به سانتی‌متر | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ |
| قطر به سانتی‌متر | ۳۰ تا ۲۲ | ۲۲ تا ۱۸ | ۱۸ تا ۱۵ |
| قطر گره (مرده و زنده) در هر متر | ۴ سانتی‌متر و گره مرده | ۷ سانتی‌متر | ۱۵ سانتی‌متر |
| طول (چند گره یا یک گره) | غیر مجاز | در هر متر طول 8×13 | در هر متر طول |
| پوسیدگی سطحی | غیر مجاز | سانتی‌متر عمق 25×30 بیشتر از یک سانتی‌متر نباشد. | سانتی‌متر عمق 25×30 بیشتر از دو سانتی‌متر نباشد. |
| انواع ترک‌ها، گردگسیختگی، و شکاف‌ها | طول حداکثر ۱۲ سانتی‌متر، بدون اخترگسیختگی و شکاف مایل، اگر ترک و شکاف نداشته باشد، گردگسیختگی تا ۱۲ سانتی‌متر مجاز است. | طول حداکثر ۲۵ سانتی‌متر، بدون اخترگسیختگی و شکاف مایل. اگر ترک و شکاف نداشته باشد، گردگسیختگی تا ۱۲ سانتی‌متر مجاز است. | طول حداکثر تمام معایب مذکور ۳۱ سانتی‌متر |
| ضریب پارابولئیدی (تفاوت قطرهای یک سطح) | ۴ سانتی‌متر | ۵ سانتی‌متر | مجاز |
| ضریب مخروطی (کاهش قطر در هر متر طول) | حداکثر ۱ سانتی‌متر | حداکثر ۲ سانتی‌متر | حداکثر ۳ سانتی‌متر |
| ضریب خمیدگی (مقدار خمیدگی در هر متر طول) | ۱ سانتی‌متر | ۲ سانتی‌متر | ۵ سانتی‌متر |
| ضریب برومنرکزی (تفاوت مغز از مرکز تنه) | ۳ سانتی‌متر | ۴ سانتی‌متر | ۶ سانتی‌متر |
| مجموع معایب | حداکثر تعداد برش پاک | ۲ | ۲ |
| موردنیاز | | | ۳ |
| همراه با سایر معایب | حداقل سهم طولی برش پاک | با تناسب پنج به شش (برای گرده $2/5$ متری برابر $1/66$ متر) | با تناسب یک به دو (برای گرده $2/5$ متری برابر $1/25$ متر) |

جدول ۶. محدوده پیشنهادی معایب درجه‌های الوارهای صنوبر

| معایب | یک | دو | سه |
|--|--|--|---|
| طول × پهنا × ضخامت | (۲۰۸×۱۰×۴) یا (۱۰۴×۱۰×۴) | (۱۶۶×۷/۵×۴) یا (۸۳×۷/۵×۴) | (۱۲۵×۷/۵×۴) یا (۴۲×۷/۵×۴) |
| سانتی متر | | | |
| گره (مرده و زنده) | قطر ۳ سانتی متر گره مرده | قطر ۱۰ سانتی متر حداکثر | قطر ۳۰ سانتی متر حداکثر |
| | غیر مجاز | قطر گره مرده ۲ سانتی متر | قطر گره مرده ۴ سانتی متر |
| پوسیدگی | غیر مجاز | تا ۸ درصد حجم چهارتراش | تا ۲۰ درصد حجم چهارتراش |
| انواع ترک‌ها، گردگی‌سینه‌گی، و شکاف‌ها | حداکثر ۱۰ سانتی متر در طول استاندارد ۲۰۸ و به عمق ۱ سانتی متر، بدون اختنگی‌سینه‌گی و شکاف مايل. اگر ترک و شکاف نداشته باشد، گردگی‌سینه‌گی تا ۲ سانتی متر مجاز است. | حداکثر ۱۷ سانتی متر در طول استاندارد ۱۶۶ و به عمق ۲ سانتی متر، بدون اختنگی‌سینه‌گی و شکاف مايل. اگر ترک و شکاف نداشته باشد، گردگی‌سینه‌گی تا ۴ سانتی متر مجاز است. | طول حداکثر تمام معایب مذکور ۱۶ سانتی متر در طول استاندارد ۱۲۵ و به عمق ۲ سانتی متر |
| میله یخزدگی | غیر مجاز | غیر مجاز | طول حداکثر ۶ سانتی متر |
| مغز و چوب کششی | غیر مجاز | ۱۵ درصد | ۲۵ درصد |
| شیب الیاف | غیر مجاز | ۱×۱۰ | ۱×۸ |
| کاس پهلویی | غیر مجاز | تا ۷ سانتی متر | تا ۱۴ سانتی متر |
| عيوب کارخانه‌ای (اثر تیغه یا سوختگی ماشین) و خشکشدن | تا ۵ درصد | تا ۱۵ درصد | تا ۲۵ درصد |
| حداکثر تعداد | ۱ | ۲ | ۳ |
| برش پاک مورد معایب | مجموع | | |
| نیاز | | | |
| با تناسب ده به دوازده طول الوار (برای الوار ۲۰۸ سایر) معایب | حداکثر مقدار همراه با واحد پاک مورد نیاز واحد | با تناسب هشت به دوازده طول الوار (برای الوار ۱۶۶ سانتی متری برابر ۲۳ پاک) | با تناسب شش به دوازده طول الوار (برای الوار ۱۲۵ سانتی متری برابر ۱۰ واحد پاک) |

گروه‌بندی و خریداری می‌کنند. درجه‌بندی ملی ایران و جهانی کاربرد محدودی برای این محصولات دارد و نمی‌توان این نوع درجه‌بندی را برای گردبینه و

کاربردهای چوب صنوبر گستره بسیار وسیعی دارد و کارخانه‌ها و سایر مصرف‌کنندگان بر اساس نیازشان این گردبینه‌ها و الوار استحصال شده آن را

(۵) خاصیت ژنتیکی این گونه‌هاست (جدول ۴) و تأثیر کمتری بر درجه چوب استحصالی دارد، زیرا مصارف این گونه حساسیت کمتری به این معایب دارد و کاربردهای گردههای کم‌قطر را محدود نمی‌کند. لکه رنگی باعث کاهش مقاومت نمی‌شود و بنابراین در درجه‌بندی محدود نمی‌شود. ولی از طرف دیگر وجود گره مرده و شکاف (میله یخ‌زدگی) که بر اثر تغییرات ناگهانی هوا به وجود می‌آید باعث کاهش مقاومت می‌شود، به طوری که در درجه‌بندی محدود است.

گروههای قطورتر در درجه بهتری قرار می‌گیرند (شکل ۶) و طبیعتاً بازده بیشتری دارند. گردههای کم‌قطر صنوبر بر اساس معیارهای حسابداری گروه‌بندی شد [۴] که گروههای قطورتر اهمیت بیشتری داشتند. قطر بالای ۳۰ سانتی‌متر برای گردههای صنوبر غیر معمول است و فناوری تبدیلات اولیه صنوبر با این قطر سازگار نیست و وزن و کنترل برش آن با سیستم خاص برش گونه‌های صنوبر هماهنگ نیست. گونه‌های صنوبر فناوری مورد نیاز خود را دارند و در ایران نیز استفاده می‌شود.

چوب صنوبر استفاده کرد. بنابراین ابتدا این قواعد برای درجه‌بندی استفاده شد و سپس قواعد مرسوم خرید در برخی کارخانه‌های ایران و نتایج این بررسی برای اصلاح قواعد درجه‌بندی پیشنهادی به کار گرفته شد. گردههای درجه یک بیشتر از گردههای درجه دو و سه بود و حجم الوار درجه یک بیشتری تولید می‌کرد و تعداد بیشتر گردههای درجه یک به علت کاشت گونه‌های اصلاح شده و کنترل رشد با هرس این درختان است. در واقع گردههای درجه دو و درجه سه از لحاظ تعداد گردهها و حجم کل گردهها به هم نزدیک بود. گره مرده و شکاف (همانند میله یخ‌زدگی) در درجه‌بندی گرده‌بینه و چوب تأثیر زیادی دارد [۶]. این معایب در قواعد مرسوم خرید و فروش گرده‌بینه و چوب صنوبر کارخانه‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. بنابراین معایب گره مرده و شکاف (میله یخ‌زدگی) (شکل ۳) برای گرده‌بینه‌های درجه یک باید محدودتر باشد و این محدودیت در جدول ۵ و ۶ پیشنهاد شده است.


گره زنده نیز به علت هرس درختان صنوبر زیادتر از گره مرده است و وجود لکه‌های رنگی (شکل ۴) و



شکل ۳. شکاف یا میله یخ‌زدگی به همراه برآمدگی گره بر روی تنۀ گرده کم‌قطر صنوبر



شکل ۴. عیب نامنظمی سطح مقطع یا پارابلوئیدی همراه با (الف) تغییرات رنگی، و (ب) گردگسیختگی.



شکل ۵. سطح مقطع (الف) و سطح عرضی (ب) الوار استحصالی از گردهای کم قطر صنوبر که معايی مانند (A) تغییرات رنگی، (B) مغز، (C) گره، و (D) کاس پهلویی یا سوک است.



شکل ۶. (الف) گردهای کم قطر صنوبر عاری از معايیب و با قطر مناسب درجه یک،
ب) گردهای کم قطر صنوبر عاری از معايیب که بهسبب محدوديت قطري درجه دو هستند.

می‌شود که این عیب در قسمت مجموع معایب محدوده پیشنهادی جدید درجه‌بندی، محاسبه شود. تخریب تنه درخت توسط انواع حشرات و همچنین لارو آن‌ها در مراحل گوناگون تکامل حشرات به شکل‌های متفاوت است، ولی وضع ظاهری آن‌ها در سطح چوب معمولاً فقط به صورت حفره دیده می‌شود. این معایب به دو گروه بدون حفرات حشرات (با حفرات حشرات کمتر از ۲ میلی‌متر قطر) و با حفرات حشرات (با حفرات حشرات بیشتر از ۲ میلی‌متر قطر) تقسیم می‌شود [۵]. حداکثر میانگین قطر حفرات (جدول ۳) ۶ میلی‌متر می‌باشد که در درجه ۳ قرار گرفته است. این گونه به سبب نبود تدابیر حفاظتی، مدت نگهداری تنها، دانسته، و بافت چوبی آن مستعد هجوم حشرات است و به همین دلیل مقادیر این خسارت می‌تواند با توجه به زمان بررسی تنها متفاوت باشد. بنابراین میزان پوسیدگی تفسیری مشابه عیب حفرات حشرات دارد و مدت باقی ماندن در محیط تأثیر زیادی در کاهش درجه گردهها دارد. عیب پوسیدگی باعث کاهش مقاومت الوار و حذف برخی مصارف آن می‌شود.

تعداد گردههایی که دارای عیب گردگسیختگی (شکل ۴ ب) بودند در درجه ۳ بیشتر بود (جدول ۳)، و در درجه یک عمق نفوذ آن در طول تنه کم بوده است و می‌توان آن را جزء ترک سطحی در نظر گرفت. عیب گردگسیختگی نیز باعث کاهش بازده الوار می‌شود و اگر عمق زیاد داشته باشد باعث خارج شدن الوار از درجه‌شدن می‌شود. میله یخ‌زدگی (شکاف‌های یخ‌زدگی) شکاف‌هایی است که بر روی تنه درخت به سبب تغییرات ناگهانی هوا (یخ‌زدگی)، ضربیت هدایت حرارتی کم چوب، بافت سست، و پوست نازک تنه ایجاد می‌شود و گونه صنوبر بسیار مستعد این عیب است. نفوذ آب در شکاف‌ها و

با توجه به اینکه تعداد، محل، و قطر گرههای هر گرده بینه در درجه‌بندی اهمیت زیادی دارد، تنها مورد مطالعه در ۶ طبقه قطری ۱۰ سانتی‌متری گروه‌بندی شد [۵]. همچنین از نظر قطر و تعداد پراکنش گرهها در طول تنه برای هر طبقه قطری، سه گروه تنها بدون گره (بدون گره یا حداقل یک گره با قطر کمتر از یک سانتی‌متر)، تنها با گره کم (تنه بدون گره یا حداقل تا ۲ گره)، و تنها با گرههای زیاد (کاملاً مشخص بوده و به تعداد ۳ یا بیشتر) مشخص شد. بر این اساس معایب موجود در تعداد کل گردههای صنوبر اندازه‌گیری شد (جدول ۳) که حداقل میانگین قطر گره مرده ۲/۳ سانتی‌متر و حداقل میانگین قطر گره زنده ۳ سانتی‌متر است که در درجه ۳ قرار گرفته‌اند. همچنین کلاسه قطری ۳۰ سانتی‌متر [۵] جزو تنها بدون گره (بدون گره یا حداقل یک گره با قطر کمتر از یک سانتی‌متر) قرار می‌گیرند. ولی خصوصیات گونه‌های چوبی سریع‌الرشد و زراعتی با گونه‌های جنگلی متفاوت است و با در نظر گرفتن استاندارد ملی ایران محدوده مجاز در جدول ۵ پیشنهاد شد.

حفرات حشرات بر اساس استاندارد ملی ایران و اصلاحیه بعدی [۵] در درجه یک غیر مجاز است. با توجه به اینکه این مرحله از تخریب چوب معمولاً بعد از مرحله تخریب قارچ‌ها (پوسیدگی) است، در درجه‌بندی گردههای کم‌قطر صنوبر اهمیت زیادی دارد و محدود شده‌اند. حشرات گونه‌های چوبی متفاوتی را برای زندگی و تغذیه انتخاب می‌کنند و به برخی گونه‌ها علاقه بیشتری دارند. حفرات حشرات در تنه و چوب صنوبر مشاهده شده است (جدول ۳ و ۴) و این گونه مستعد تخریب توسط حشرات به سبب بافت سست چوبی و چسبندگی ضعیف پوست به تنه است. محدودیت زمانی و دقیقت‌گردن در اندازه‌گیری قطر و تعداد حفرات حشرات باعث

عيوب کارخانه‌ای شامل اثر انواع تیغه‌ها، ماشین‌ها، پارگی الیاف^۱، و سطح متورق^۲ است. عیوب کارخانه‌ای زمان و هزینه کار بر روی چوب را افزایش می‌دهد و پرداخت چوب را مشکل می‌کند. محدودیت عیوب کارخانه‌ای به نوع مصرف بستگی دارد و قابلیت برخی گونه‌ها در سهولت کار با چوب یا بدبویی آن‌ها را نشان می‌دهد. چوب صنوبر قابلیت انتخاب کمتری برای مصارف پرداختی دارد، ولی اثرهای تیغه و ماشین می‌تواند مقاومت چوب را کاهش دهد و از این نظر در درجه‌بندی محدود خواهد شد.

با توجه به اینکه نامنظمی سطح مقطع (شکل ۴) کمتر از ۱۵ درصد معمولاً جزء معایب محسوب نمی‌شود، نامنظمی سطح مقطع کمتر از سایر معایب وجود دارد. در جدول ۳ تعداد گرده‌بینه‌هایی که دارای عیوب ضریب پارابلوئیدی بودند در درجه ۱ و درجه ۲ برابر بودند، ولی میزان ضریب پارابلوئیدی در درجه ۲ بیشتر بود. تعداد گرده‌هایی که دارای عیوب ضریب مخروطی بودند در درجه ۲ بیشتر، ولی میزان عیوب ضریب مخروطی در درجه ۳ بیشتر بود (جدول ۳). پارابلوئیدی و مخروطی بودن باعث کاهش بازده الوار می‌شود و الوار آن‌ها دارای عیوب کارخانه‌ای و مورب بودن الیاف است. میزان خمیدگی با وضعیت قرارگرفتن درختان و شیب زمین ارتباط نزدیک دارد و هر قدر قرارگرفتن درخت از حالت مستقیم انحراف بیشتری داشته باشد، خمیدگی تنہ بیشتر می‌شود و علاوه بر آن چنین تنه‌هایی چوب کششی و برومن مرکزی دارند (شکل ۷). تفسیر عیوب خمیدگی همانند عیوب پارابلوئیدی و مخروطی است و آثاری همانند آن‌ها دارد.

1. Torn grain
2. Raised gra

یخ‌زدگی متناوب آن شکاف‌ها را گسترش می‌دهد و در دوره رشد ترمیم می‌شود. ولی این منطقه در دوره‌های بعد نیز در معرض بازشدگی شکاف و گسترش آن است و این چرخه طبیعی تا زمان قطع درخت ادامه می‌یابد. اثر این عیب بر روی مصرف چوب صنوبر زیاد است و برای برخی از کارخانه‌های صنعت چوب مانند کارخانه‌های کبریتسازی و تخته‌لایه، این نوع گرده‌های کم قطر صنوبر خارج از درجه است. قواعد درجه‌بندی قبلی شکاف‌های یخ‌زدگی را در درجه یک و دو غیر مجاز می‌دانند (جدول ۳ و ۴) و این عیب در درجه‌بندی صنوبر اهمیت زیادی دارد و برخی مصارف چوب صنوبر مانند مصارف مقاومتی را محدود می‌کند و در درجه‌بندی پیشنهادی (جدول ۵ و ۶) به صورت مستقل در نظر گرفته شده است.

مغز منشأ بسیاری از عیوب است (شکل ۴ و ۵). به طور مثال باعث شروع تخریب عوامل مخرب بیولوژیکی، شروع ترک‌ها، شکاف‌ها، و گسیختگی چوب می‌شود و ارزش و مقاومت چوب را بهشت کاهش می‌دهد. اگر روش‌های جلوگیری از عیوب ناشی از وجود مغز مانند گیره‌های فلزی و مواد پرکننده رنگی استفاده نشود، درجه الوار پایین‌تر یا خارج از درجه می‌شود. بنابراین وجود مغز در الوار درجه یک غیر مجاز است (جدول ۴) و مقدار اندکی در درجه دو مجاز (جدول ۶) است.

کاس پهلوی (شکل ۵ الف D) مصرف نهایی محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به علت کاهش ابعاد، حجم چوب به صورت کامل استفاده نمی‌شود و بازده مصرفی کاهش می‌یابد. اثر عیوب کاس پهلوی در جدول ۴ مشخص است و در قواعد درجه‌بندی پیشنهادی به عنوان عیوب مؤثر محدود شده است (جدول ۶).



شکل ۷. الوار استحصالی از (الف) گرده‌های کم‌قطر صنوبر برای مصارف نجاری و تخته قالب‌بندی، و (ب) گرده‌های کم‌قطر صنوبر دارای خمیدگی و تغییرات رنگی اطراف مغز.

نتیجه‌گیری

درجه‌بندی و اندازه‌گیری معایب گرده‌ها و الوار بر اساس قواعد درجه‌بندی شماره ۱۲۷۵ گرده‌بینه و ۸۰۷۳ الوار ایران و قواعد درجه‌بندی گرده‌بینه و الوار آمریکا انجام شد. گرده‌های کم‌قطر صنوبر و الوار استحصالی بیشتر درجه یک و انتخابی بودند. محدوده مقادیر پیشنهادی معایب برای درجه‌های متفاوت، بر اساس مقادیر میانگین معایب اندازه‌گیری شده، جداول استاندارد ملی درجه‌بندی، و مشاهدات میدانی از مصرف‌کنندگان است. بنابراین میزان معایب مجاز درجه‌های گرده‌های کم‌قطر و الوار استحصالی صنوبر مشخص و فرضیه‌های تحقیق تأیید شد. حساسیت مصرف‌کنندگان به میله یخ‌زدگی، قطر گرده، و انواع شکاف الوار بیشتر است و محدودیت بیشتری برای درجه‌های متفاوت پیشنهاد شده است. گره اهمیت زیادی در درجه‌بندی دارد و محدودیتی همانند درجه‌بندی‌های قبلی دارد. حساسیت مصرف‌کنندگان نوع نیاز مصرفی آن‌ها را نشان می‌دهد.

عیب برون‌مرکزی همانند عیوب پاراپلوبیلی و مخروطی و خمیدگی می‌تواند الیاف مورب ایجاد کند و شبیب الیاف تأثیر زیادی بر مصارف چوب دارد. شبیب زیاد الیاف، مقاومت چوب - مخصوصاً اگر در یک سوم میانی باشد - و کار با چوب - مخصوصاً پرداخت کردن - را مشکل می‌کند و از این رو باید در درجه یک غیر مجاز و در سایر درجات محدود‌تر باشد. اگر چوب در معرض بار خمشی باشد یا به‌طور کلی در درجه‌بندی تنشی، عیب الیاف مورب اثر محسوسی دارد و غیر مجاز است. این نوع عیب در زمان پرداخت کردن باعث برآمدگی الیاف می‌شود و مراحل پرداخت باید افزایش یابد تا به یک سطح صاف و صیقلی رسید. معایب باید بر اساس میزان اثرهای آن‌ها بر روی کاربرد نهایی در درجه‌بندی محدود شوند و محدوده پیشنهادی برای گرده‌های کم‌قطر صنوبر و الوار استحصالی آن بر اساس این معیار است.

References

- [1]. Howard, J. (2001). U.S.timber production, trade, consumption and price statistics 1965-1999. Res. Pap.FPL-RP-595, Madison, WI. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Product Laboratory.
- [2]. Paun, D., and Jackson, G. (2000). Potential for expanding small-diameter timber market - assessing use of wood posts in highway applications. Gen.Tech.Rep. FPL-GTR-120., Madison, WI. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Product Laboratory.
- [3]. Willits, S., and Ross, R. (2004). Veneer recovery from small diameter stands in south western Oregon. USDA forest service, Pacific Northwest Research Station and Forest Products Laboratory, WI, 39:172-185.
- [4]. Bayatkashkoli, A., Amiri, S., Faezipour, M., and Dosthosyne, K. (2008). Economical classification of small-diameter poplar utilization in the particle board and ply wood industries. Iranian Journal of Natural Resources, 81:87-99.
- [5]. Amiri, S. (2000). Defects investigation and determine of allowable measured of defects in log grading. Iranian Journal of Natural Resources, 53(2):113-129.
- [6]. Bayatkashkoli, A., Amiri, S., and Parsapajouh, D. (2007). Grading and scaling methods of log and lumber. Ilaf Press, Shiraz.
- [7]. Bodig, J., and Jayne, B. (1989). Mechanics of wood and wood composites. Translated by Ebrahimi, Gh., University of Tehran Press, Second Edition, Tehran.
- [8]. Becker, D. (1998). Lumber recovery from small diameter ponderosa pine in northern Arizona. Pacific Northwest Research, Southern Research Station, General Technical Report PNW-GTR.44: 123-134.
- [9]. Wang, S.Y., Chen, J.H., Tsai, M.J., Lin, C.J., and Yang, T.H. (2008). Grading softwood lumber using nondestructive techniques. Journal of Materials Processing Technology, 208: 149–157.
- [10]. Divos, F., and Tanaka, T. (1997). Lumber strength estimation by multiple regression. Holzforschung, 51: 467–471.
- [11]. Structural Timber-Strength classes, Committee European National (CEN), EN 338, 2003.
- [12]. Fernandez-Golfin, J.I., Diez-Barra, M.R., Hermoso, E., and Mier, R. (2007). Mechanical characterization of visually classified small- diameter laricio pin round timber. Spanish Journal of Agricultural Research, 5(3): 304-311.
- [13]. Acceptable defects for logs (and gradation), Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI Number 1275, 1994.
- [14]. Wood – Hardwood baulk – Gradation, Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI Number 8073, 2004.