

## تأثیر اصلاح کاتیونی کربنات کلسیم رسوبی بر ویژگی‌های

### نوری و فیزیکی کاغذ

- ❖ مقدسه اکبری امری\*؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
- ❖ نادیا کبودی ترابی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
- ❖ حسین رسالتی؛ استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
- ❖ قاسم اسدپور اتویی؛ استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
- ❖ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

#### چکیده

در این مطالعه، کربنات کلسیم رسوبی با استفاده از نشاسته کاتیونی اصلاح‌شده و سپس تأثیر آن بر خواص نوری و فیزیکی در مقایسه با پرکننده اصلاح‌نشده (معمولی) بررسی شده است. برای تعیین میزان ماندگاری پرکننده در کاغذ، هر دو پرکننده‌های اصلاح‌شده و معمولی در سه سطح ۲۰، ۳۰ و ۴۰ به سوسپانسیون خمیر اضافه شده است. به منظور مقایسه تأثیر استفاده از کربنات کلسیم رسوبی اصلاح‌شده و پرکننده معمولی، از طریق تست‌های مقدماتی میزان پرکننده به نحوی تعیین شد که کاغذهای نهایی حاوی سه سطح ۱۰، ۱۶ و ۳۰ درصد پرکننده برحسب وزن خشک کاغذ باشند. نتایج نشان داد که در سطوح مصرف ۲۰ و ۳۰ درصد پرکننده، کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده درصد ماندگاری بیشتری نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده معمولی دارند؛ در دو سطح یادشده بیشترین مقدار ماندگاری و خاکستر را پرکننده PCC-15% S به خود اختصاص می‌دهد که بیشترین مقدار نشاسته کاتیونی در اصلاح آن استفاده شده است. بدیهی است، با افزایش درصد پرکننده‌ها (اصلاح‌شده و معمولی) درجه روشنی کاغذها افزایش می‌یابد. این بررسی نشان داد که کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده، ماتی کمتری نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده معمولی دارند. نتایج طیف‌های اشعه X هر دو پرکننده اصلاح‌شده و معمولی نشان داد که هر دو از واحدهای کلسیت تشکیل شده‌اند درحالی‌که واحدها از شکل هندسی متفاوتی برخوردارند.

واژگان کلیدی: اصلاح کاتیونی، خواص نوری و فیزیکی، کربنات کلسیم رسوبی، طیف اشعه X.

## مقدمه

در صنعت کاغذسازی، سه ویژگی قابلیت آبگیری از خمیر، مقدار ماندگاری نرمة‌های الیاف و مواد پرکننده معدنی بر روی کاغذ و نیز شکل‌گیری کاغذهای تولیدشده، اهمیت ویژه و حیاتی دارند که دستیابی به این سه موضوع سبب افزایش کیفیت و کمیت تولید کاغذ خواهد شد. عوامل متعددی نظیر طراحی ماشین کاغذ، متغیرهای تولیدی، شیمی پایانه تر ماشین کاغذ و استفاده از مواد کمک‌نگهدارنده، بر تعادل بین مقادیر ماندگاری و شکل‌گیری کاغذ و همچنین قابلیت آبگیری از خمیر تأثیر بسزایی دارد و تلاش متخصصان کاغذساز بر این است تا با به‌کارگیری فناوری مدرن و استفاده از مواد کمک‌نگهدارنده مناسب در بخش تر ماشین کاغذ، بیشترین ماندگاری را با حفظ شکل‌گیری مناسب کاغذ تأمین کنند و با افزایش قابلیت آبگیری از خمیر نسبت به افزایش سرعت ماشین کاغذ و افزایش مقدار تولید اقدام کنند [۱]. بنابراین، صنعت کاغذ باید با انتخاب دقیق عوامل مؤثر بر تولید، هزینه‌ها را کاهش دهد که یکی از عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها استفاده از پرکننده بیشتر و کم‌کردن هدررفت‌ها در مراحل مختلف تولید است [۲].

پرکننده‌ها پرمصرف‌ترین افزودنی‌هایی هستند که هر ساله در واحد وزن (تن) در ساخت کاغذ استفاده می‌شوند. صنعت کاغذ پرکننده‌ها را به‌منظور کاهش مصرف الیاف دست اول، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش ظرفیت تولید کاغذ بدون افزایش ظرفیت خمیرسازی، بهبود خصوصیات کاغذ مانند شفافیت، ماتی، ثبات ابعادی [۳]، تولید کاغذهای ضد میکروبی

[۴]، تولید کاغذهای مقاوم در برابر شعله [۵] استفاده می‌کند.

مشکلات زیادی در زمینه استفاده از پرکننده‌ها مانند نامناسب بودن کربنات کلسیم در شرایط کاغذسازی اسیدی، آثار منفی بارگذاری پرکننده بر مقاومت کاغذ، آهاردهی، تمایل پرکننده در ایجاد سایش و غبار و ماندگاری کم پرکننده‌ها وجود دارد [۶]. روش اصلاح پرکننده یک راه اجتناب‌ناپذیر برای افزایش استفاده از پرکننده در کاغذ است. اصلاح کاتیونی یکی از شاخه‌های بسیار مهم فناوری اصلاح پرکننده است. پرکننده اصلاح شده به‌صورت کاتیونی را می‌توان برای افزایش استفاده از پرکننده در کاغذ با حفظ مقاومت کاغذ به‌منظور بهبود حرکت‌پذیری، ماندگاری پرکننده، و توزیع پرکننده و کاهش تقاضا برای افزودنی‌های کاتیونی استفاده کرد [۷]. همچنین ماندگاری پرکننده موضوعی بسیار مهم در زمینه شیمی پایانه تر کاغذسازی است که با اصلاح پرکننده می‌تواند بهبود یابد [۸].

اصلاح‌کننده‌های مناسب برای اصلاح کاتیونی پرکننده‌ها شامل پلی‌آمینوآمید، پلی‌آمید، هوموپلیمر دی‌آلیل دی‌متیل آمونیوم کلرید، کوپلیمر دی‌آلیل دی‌متیل آمونیوم کلرید و آکریل آمید، کیتوسان، دودسیل تری‌متیل آمونیوم برمید کاتیونی، پلی‌آکریل آمید کاتیونی و نشاسته کاتیونی هستند [۹]. نشاسته در اصلاح پرکننده بسیار مؤثر است و می‌توان آن را به‌منظور افزایش اتصال الیاف-پرکننده برای بهبود خواص مقاومتی کاغذها استفاده کرد. نشاسته به‌دلیل کم‌هزینه بودن، کارایی زیاد، دسترسی آسان و دوست‌دار محیط زیست بودن در کاغذ استفاده

سطح مصرف پرکننده‌ها، کاهش ماندگاری است [۶]. هدف از این پژوهش اصلاح کربنات کلسیم رسوبی با استفاده از نشاسته کاتیونی و بررسی تأثیر استفاده از آن بر ماندگاری پرکننده، ویژگی‌های نوری و فیزیکی کاغذ است.

### مواد و روش‌ها

**اصلاح کربنات کلسیم رسوبی:** با استفاده از منابع مربوطه که سطح نشاسته ۱۲ درصد برحسب وزن خشک کربنات کلسیم رسوبی را استفاده کرده بودند، سه سطح ۹، ۱۲ و ۱۵ درصد برای نشاسته کاتیونی در نظر گرفته شد [۶].

نشاسته کاتیونی برمبنای وزن کربنات کلسیم رسوبی توزین شد. از مخلوط کربنات کلسیم و نشاسته دوغابی تهیه شد. دوغاب حاصل داخل قیف بوختر چینی (با قطر ۹ سانتی‌متر) ریخته شد که حاوی ۲ نوع کاغذ صافی (کاغذ صافی معمولی با قطر ۱۵ سانتی‌متر در زیر و کاغذ صافی با قطر ۱۲/۵ سانتی‌متر و منافذ  $2 \mu\text{m}$  بر روی کاغذ صافی معمولی) بود. دوغاب از طریق مکش حاصل از پمپ خلأ آبیگری شد، پس از آبیگری مخلوط پرکننده و نشاسته که به شکل خمیر سفنی با محتوای آب ۵۵ درصد درآمده بود به داخل زیپک کوچکی ریخته و به درون حمام آب با دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد منتقل شد. زیپک به مدت ۳ ساعت در داخل حمام آب قرار گرفت و بعد از اتمام این زمان به مدت یک ساعت مواد داخل زیپک به صورت دستی با هم مخلوط شدند. سپس مخلوط پرکننده و نشاسته (که اکنون به صورت ماده‌ای خمیری شکل تقریباً یکنواختی درآمده)، از زیپک به روی سطح فویلی که

می‌شود [۱۰]. ژئو<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۰۵) کربنات کلسیم رسوبی را با نشاسته خام اصلاح کردند؛ متوجه شدند که استفاده از این روش، ظرفیت اتصال بین پرکننده و کاغذ را افزایش می‌دهد و سبب افزایش مقاومت‌های کاغذ مانند مقاومت کششی، مقاومت به پاره‌شدن و مقاومت به تاشدن می‌شود [۶]. یانک و همکاران (۲۰۱۳) برای اصلاح کربنات کلسیم رسوبی از ترکیب نشاسته کاتیونی و کربوکسی‌متیل سلولز استفاده کردند و با نتایج حاصل از پرکننده اصلاح شده با نشاسته یا کربوکسی‌متیل سلولز مقایسه کردند. نتایج نشان داد که استفاده از ترکیب نشاسته کاتیونی و کربوکسی‌متیل سلولز برای اصلاح پرکننده عملکرد بهتری در ماندگاری پرکننده، مقاومت کششی، درجه روشنی و ماتی داشته است [۱۱]. پانکلو و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود کربنات کلسیم رسوبی را با نشاسته برای بهبود ویژگی‌های پرکننده اصلاح کردند و اثر دلمه‌سازی پلی‌آلومینیوم کلرید (پک) را در سه سطح ۴، ۸ و ۱۲ درصد بررسی کردند. نتایج نشان داد کربنات کلسیم رسوبی پوشش‌دهی شده با نشاسته مقاومت‌های کششی و پارگی بیشتری نسبت به پرکننده اصلاح نشده دارند. مقدار مصرف پک به اثر پوشش ژل نشاسته بر ذرات پرکننده بستگی دارد. با افزایش مقدار پک درجه روشنی، ماتی کاغذ افزایش یافته است. نتایج این پژوهش نشان داد که خصوصیات فیزیکی و نوری کاغذ به مقدار پرکننده بیشتر از مقدار مصرف پک بستگی دارد [۱۲].

به‌رحال مصرف پرکننده در تولید کاغذ به دلیل صرفه‌جویی در هزینه و انرژی و بهبود ویژگی‌های کاغذ افزایش یافته است. یکی از اثرات منفی افزایش

پرکننده‌های اصلاح شده و معمولی در سه سطح ۲۰، ۳۰ و ۴۰ به سوسپانسیون اضافه شده‌اند. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های نوری و فیزیکی، با انجام تست‌های مقدماتی میزان پرکننده به نحوی تعیین شد که کاغذهای نهایی حاوی سه سطح ۱۰، ۱۶ و ۳۰ درصد پرکننده برحسب وزن خشک کاغذ باشند.

#### ارزیابی خمیر کاغذ و کاغذ به دست آمده:

آزمایش‌های مورد نیاز براساس استانداردهای TAPPI به شرح زیر بوده است: مقدار درجه روانی خمیر مطابق استاندارد ۹۹-۲۲۷۷om T، تهیه کاغذهای دست‌ساز براساس استاندارد ۹۵-sp-۲۰ T، اندازه‌گیری ویژگی‌های نوری کاغذهای ساخته شده مانند روشنی و زردی مطابق با شماره استاندارد ۰۲-۴۵۲om T و ماتی کاغذ هم با استاندارد ۰۲-۴۵۲om اندازه‌گیری شده است. اندازه‌گیری ویژگی‌های کاغذ مانند ضخامت، مقاومت کاغذ به عبور هوا به ترتیب با شماره استاندارد ۰۵-۴۱۱ om T، ۰۲-۴۶۰ om T انجام گرفت. میزان حجم ویژه کاغذ از طریق روابط موجود بین وزن پایه و ضخامت کاغذ محاسبه شدند.

#### ارزیابی نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی

(SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD): تصاویر میکروسکوپ الکترونی به منظور ارزیابی اندازه و مورفولوژی ذرات پرکننده، به وسیله دستگاه FE-SEM مدل S-۴۱۶۰ شرکت هیتاچی ژاپن تهیه شدند. تهیه تصویر (XRD) با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس مدل X'Pert high score با پرتو Cu K $\alpha$  به وسیله یک فیلتر نیکل با نرخ ۰/۰۲ درجه از ۱۰ تا ۱۰۰ درجه صورت گرفت. برای این کار جهت

با نایلون پوشیده شده منتقل شد و حداقل به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق قرار گرفت تا خشک شود. قطعات خشک شده و جامد به وسیله آسیاب خانگی پودر شد و به وسیله غربال با مش ۳۲۰ الک شد [۶].

#### ترکیب الیاف استفاده شده: در این پژوهش برای

بررسی و مطالعه ویژگی‌های خمیر و کاغذ چاپ و تحریر، سوسپانسیونی حاوی ۷۰ درصد خمیر شیمیایی- مکانیکی (CMP) تولید شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و ۳۰ درصد خمیر الیاف بلند کرافت رنگبری شده (LF) وارداتی استفاده شده است. با توجه به زیاد بودن درجه روانی اولیه CMP و LF، با استفاده از پالایشگر آزمایشگاهی PFI عمل پالایش انجام و درجه روانی خمیرها به ترتیب در محدوده ۳۰±۳۰ و ۵۰±۳۰ میلی لیتر (CSF) تنظیم شد.

#### پلی اکریل آمید کاتیونی با نام تجاری Farinret

K325 تولیدی شرکت دگوسا به منزله عامل کمک نگهدارنده استفاده شده است. این پلیمر بر پایه پلیمرهای آکریلیک است و جرم مولکولی بالا و بار کاتیونی متوسط دارد. پلی اکریل آمید کاتیونی ابتدا به صورت محلول با غلظت ۰/۱ گرم بر لیتر تهیه و به مقدار ۰/۲ درصد وزن خشک استفاده شد.

برای کاتیونی کردن کربنات کلسیم رسوبی از سه سطح نشاسته کاتیونی استفاده شد. تنها پارامتر متغیر مقدار نشاسته مصرفی بوده است و تمامی شرایط دیگر مثل زمان و دمای پخت ثابت در نظر گرفته شده است. نشاسته کاتیونی در سه سطح ۹، ۱۲ و ۱۵ به پرکننده اضافه شد. پرکننده‌های حاصل به ترتیب S PCC-9%، S PCC-12% و S PCC-15% نام گذاری شدند.

برای تعیین میزان ماندگاری پرکننده در کاغذ،

1. Scanning electron microscope
2. X-ray Diffraction

آراگونیت دارد که پلی‌مورف اصلی که شکل پایدارتر کربنات کلسیم است در پرکننده‌های استفاده‌شده در صنایع کاغذسازی، همان پلی‌مورف کلسیت است. نتایج حاصل از طیف‌سنجی پرتو ایکس نمونه‌های پرکننده اصلاح‌نشده و نیز اصلاح‌شده بیانگر آن بود که پیک اصلی در هر دو مورد مربوط به پلی‌مورف کلسیت است و تفاوت آن‌ها در مقادیر  $2\theta$  است که اندکی جابه‌جا شده است. مقایسه این نتایج با مقادیر استاندارد آن که توسط دیگر پژوهشگران اعلام شده است، تطابق زیاد بین نتایج این مطالعه با پژوهش‌های قبلی را نشان داد. به‌طوری‌که پیک‌های  $2\theta = 29$ ،  $2\theta = 39/5$  و  $2\theta = 47/7$  مربوط به کلسیت، پیک‌های  $2\theta = 24/9$  و  $2\theta = 45$  مربوط به آراگونیت و در نهایت پیک  $2\theta = 26/3$ ،  $2\theta = 38/7$  و  $2\theta = 46$  مربوط به پلی‌مورف واتریت هستند [۱۴]. بنا بر نتایج می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح پرکننده کربنات کلسیم رسوبی با نشاسته نیز بر وضعیت ساختار پلی‌مورفی این پرکننده تأثیر چندانی نداشته و تنها تغییر، جابه‌جایی پیک اصلی کلسیت از  $2\theta = 29/5$  به مقدار  $2\theta = 39/5$  است.

### آنالیز تصاویر FE-SEM تهیه‌شده از کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده و پرکننده معمولی

شکل ۲ تصویر FE-SEM حاصل از کاغذ حاوی پرکننده اصلاح‌شده و پرکننده معمولی است. چسبندگی و توده شدن پرکننده‌ها و همین‌طور پر شدن بیشتر خلل و فرج بین الیاف در شکل (الف) که مربوط به پرکننده اصلاح‌شده است دیده می‌شود، اما در شکل (ب) ذرات پرکننده کمتری دیده می‌شوند،

آماده‌سازی ماده معدنی باید مقدار کمی نمونه پودری روی قطعات شیشه‌ای تمیز ریخته و به آن چند قطره آب اضافه شود. بعد از اختلاط کامل، لایه نازک تقریباً یکنواختی روی سطح شیشه ایجاد می‌شود. بعد از خشک شدن نمونه‌ها در دمای اتاق، نمونه‌ها را در دستگاه قرار می‌دهند و اشعه ایکس با زاویه مشخص به آن تابیده و بازتابش آن ثبت می‌شود. حاصل کار یک فایل حاوی داده‌های خام است؛ این داده‌ها در نرم‌افزارهای مناسب به صورت نمودار ترسیم می‌شود که در یک محور فاصله شبکه‌ای یا زاویه بین اشعه تابش و اشعه بازتابش و در محور دیگر شدت بازتابش قرار دارد. در مرحله بعد کارت‌های استاندارد (کارت‌هایی است که در شرایط آزمایشگاه و با نمونه‌های خالص آزمایش شده‌اند) با پیک‌های مجهول انطباق داده می‌شوند. سپس فازهای مختلف شناسایی می‌شود و نتیجه کار به صورت یک دیاگرام و یک جدول شامل نام فازهای مختلف در زیر جدول ارائه می‌شود.


### نتایج و بحث

#### آنالیز XRD از کربنات کلسیم اصلاح‌شده و معمولی


آنالیز پراش پرتو ایکس نمونه‌های پرکننده به‌روش دیکینسون و همکاران انجام شد [۱۳]. نتایج انطباق پراش پرتو ایکس با کارت‌های استاندارد نشان داد که کربنات کلسیم اصلاح‌شده نیز از کلسیت تشکیل شده‌اند، بنابراین در ساختار شیمیایی نمونه کربنات کلسیم اصلاح‌شده طی فرایند اصلاح هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است (شکل ۱). کربنات کلسیم سه شکل پلی‌مورفی تحت عنوان کلسیت، واتریت و

اندازه ذرات کربنات کلسیم اصلاح شده پایین تر از این محدوده قرار گرفته است اما به واسطه نشاسته به هم چسبیده و کلوخ شده‌اند.

ضمن اینکه فواصل بین الیاف نیز خیلی پر نشده است. در واقع اندازه ذرات کربنات کلسیم رسوبی معمولی به طور متوسط حدود  $2/840 \mu\text{m}$  است. دامنه



شکل ۱. نتایج پراش پرتو ایکس از پرکننده معمولی (الف) و نمونه کربنات کلسیم اصلاح شده (ب)



شکل ۲. تصویر FE-SEM تهیه شده از نمونه پرکننده معمولی (الف) و کاغذ حاوی پرکننده اصلاح شده (ب)





پرکننده معمولی دارند. در دو سطح یادشده بیشترین درصد ماندگاری و خاکستر را پرکننده PCC-15% S به خود اختصاص می‌دهد که بیشترین مقدار نشاسته کاتیونی در اصلاح آن استفاده شده است. روند نمودارها در سطح مصرف ۴۰ درصد، معکوس دو سطح مصرف ۲۰ و ۳۰ درصد است. در این سطح بیشترین میزان ماندگاری و خاکستر مربوط به پرکننده اصلاح نشده است و کمترین ماندگاری و خاکستر را پرکننده PCC-15% S به خود اختصاص می‌دهد.

## مقایسه تأثیر استفاده از کربنات کلسیم اصلاح شده و پرکننده معمولی بر خواص فیزیکی کاغذ

### درصد پرکننده کاغذ

با توجه به شکل ۳ مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار خاکستر موجود در کاغذ در سطوح مختلف مصرف پرکننده، مربوط به کاغذهایی است که سطوح بالاتری از پرکننده را دارند. در سطوح مصرف ۲۰ و ۳۰ درصد پرکننده، کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح شده درصد ماندگاری بیشتری نسبت به کاغذهای حاوی



شکل ۳. رابطه مقدار مصرف پرکننده در ساخت کاغذ با میزان ماندگاری آن (الف) و مقدار پرکننده باقی مانده در کاغذ (ب)

در کاغذهای حاوی پرکننده معمولی، حجم ویژه روند افزایشی دارد اما کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح شده روند کاهشی دارند. همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود کاغذهای حاوی پرکننده معمولی در تمام سطوح پرکننده بیشترین حجم ویژه را دارند و در گروه D قرار می‌گیرند. کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح شده هر سطح در یک گروه قرار می‌گیرند، ضمن اینکه با بعضی از پرکننده‌های اصلاح شده سطوح دیگر نیز هم‌گروه هستند که نشان می‌دهد سه نوع پرکننده اصلاح شده در تمامی سطوح حجم ویژه نزدیک به هم دارند که در شکل ۴ نیز قابل مشاهده است.


#### مقاومت به عبور هوای کاغذ

با توجه به شکل ۵ ملاحظه می‌شود که پرکننده اصلاح شده نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده معمولی عملکرد بهتری در بهبود ویژگی مقاومت به عبور هوای کاغذ داشته است.

میانگین پرکننده‌های اصلاح شده PCC-12% S و PCC-15% S در یک سطح مصرف مشخص در گروه‌های مشترکی دسته‌بندی می‌شوند، برای مثال این دو پرکننده در سطح ۲۰ درصد هر دو در گروه F قرار می‌گیرند. در سطح مصرف ۴۰ درصد مشاهده می‌شود ماندگاری‌ها با مقادیر سطوح پایین تر مصرف پرکننده در گروه‌های مشابه قرار می‌گیرند، مثل ماندگاری پرکننده PCC-15% S در سطح مصرف ۴۰ درصد که با ماندگاری پرکننده PCC-9% S در سطح ۲۰ درصد در گروه C قرار دارند.


#### حجم ویژه کاغذ

با توجه به شکل ۴ ملاحظه می‌شود کاغذهای حاوی پرکننده معمولی حجم ویژه بیشتری نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح شده دارند. همچنین با افزایش درصد پرکننده در کاغذ، حجم ویژه در کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح شده و معمولی روند متفاوتی دارند بدین گونه که با افزایش درصد پرکننده



شکل ۴. تأثیر نوع پرکننده بر حجم ویژه کاغذ در سطوح مختلف پرکننده





شکل ۵. تأثیر نوع پرکننده بر مقاومت به عبور هوا کاغذ در سطوح مختلف پرکننده کاغذ


## مقایسه تأثیر استفاده از پرکننده اصلاح شده

### با پرکننده معمولی بر خواص نوری کاغذ


#### روشنی کاغذ

با توجه به شکل ۶ مشاهده می‌شود که با افزایش درصد پرکننده در کاغذ، درجه روشنایی کاغذها افزایش می‌یابد. بین درجه روشنایی کاغذهای حاوی پرکننده معمولی و پرکننده اصلاح شده تفاوت کمی مشاهده می‌شود. کمترین مقدار درجه روشنایی در کاغذهای حاوی پرکننده معمولی مربوط به کاغذی است که کمترین درصد پرکننده در کاغذ را دارد. همان‌طور که در شکل مشخص است کاغذهای حاوی پرکننده‌های اصلاح شده PCC-12% و PCC-15% در سطح پرکننده ۳۰ درصد با بیشترین درجه روشنایی در گروه‌های جداگانه G قرار دارد و کاغذهای حاوی پرکننده معمولی در سطح ۱۰ درصد با کمترین درجه روشنایی در دسته A قرار گرفت. در مجموع پرکننده‌های هر سطح تشابه زیادی در درجه روشنایی با هم دارند.

با افزایش محتوای پرکننده کاغذ، مقاومت به عبور هوای آن نیز کاهش می‌یابد، چون سبب کاهش پیوندهای بین الیاف و به دنبال آن افزایش خلل و فرج می‌شوند. از بین پرکننده‌های اصلاح شده در بازه ۱۰ تا ۱۶ درصد، پرکننده PCC-15% S بیشترین مقاومت به عبور هوا را داشته است و بعد از آن به ترتیب PCC-12% S و PCC-9% S قرار دارند. اما در بازه ۱۶ تا ۳۰ درصد این دو، سیر نزولی بیشتری پیدا می‌کنند. کاهش شدید مقاومت به عبور هوای پرکننده‌های PCC-12% S و PCC-15% S در سطح ۳۰ درصد به دلیل بالارفتن بیش از حد بار مثبت سیستم است. با توجه به شکل ۵ مشاهده می‌شود که کاغذهای حاوی پرکننده معمولی در تمام سطوح پرکننده با کمترین میزان مقاومت به هوا در گروه A قرار می‌گیرند، البته پرکننده معمولی در سطح ۱۰ درصد با پرکننده‌های اصلاح شده در سطح ۳۰ درصد نیز در گروه B قرار دارد.



شکل ۶. تأثیر نوع پرکننده بر درجه روشنایی کاغذ در سطوح مختلف پرکننده کاغذ



شکل ۷. تأثیر نوع پرکننده بر ماتی کاغذ در سطوح مختلف پرکننده کاغذ

### ماتی کاغذ

درصد است. کاغذهای حاوی پرکننده معمولی در هر سطح بیشترین ماتی نسبت به پرکننده‌های اصلاح شده را دارند و در سه گروه مجزای C، E و F قرار می‌گیرند. پرکننده‌های اصلاح شده در هر سطح در یک گروه قرار می‌گیرند، برای مثال پرکننده‌های اصلاح شده در سطح ۱۰ درصد در گروه A قرار دارند که کمترین درجه ماتی را دارند.

با توجه به شکل ۷ مشاهده می‌شود که کاغذهای حاوی پرکننده معمولی نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح شده از درجه ماتی بیشتری برخوردارند. با افزایش میزان پرکننده ماتی افزایش می‌یابد و بیشترین درجه ماتی را کاغذ حاوی پرکننده معمولی در سطح ۳۰ درصد دارد و کمترین میزان ماتی مربوط به پرکننده‌های اصلاح شده در سطح ۱۰

## نتیجه‌گیری

در سطوح مصرف ۲۰ و ۳۰ درصد پرکننده، کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده درصد ماندگاری بیشتری نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده معمولی دارند. از آنجا که نشاسته کاتیونی پیرامون پرکننده‌ها را گرفته با تغییر در بار سطحی پرکننده ضمن اینکه پرکننده‌ها را به هم چسبانده سبب ایجاد پیوند بین پرکننده‌ها و الیاف با بار منفی می‌شود و ماندگاری پرکننده‌ها افزایش می‌یابد [۱۳]. در کاغذهای حاوی پرکننده معمولی چون بار سطحی پرکننده و الیاف هر دو منفی است، نیروی دافعه بین آن‌ها سبب پیوند ضعیف و ماندگاری کمترشان نسبت به پرکننده‌های اصلاح‌شده می‌شود. در سطح مصرف ۴۰ درصد، معکوس دو سطح مصرف ۲۰ و ۳۰ درصد است. در این حالت بار مثبت سیستم بسیار بالا می‌رود و پتانسیل زتای سیستم از حالت خنثی فاصله می‌گیرد که سبب ایجاد نیروی دافعه بین پرکننده‌ها و الیاف می‌شود و در نتیجه ماندگاری کاهش می‌یابد. در پژوهش سانگ و همکاران (۲۰۱۲) گزارش شد که کربنات کلسیم اصلاح‌شده با نشاسته کاتیونی به افزایش قابل توجهی در ماندگاری پرکننده (حدود ۳۰۰ درصد) منجر می‌شود، که دلیل آن پیش‌لخته‌سازی پرکننده با نشاسته کاتیونی است [۱۴]. یانگ و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با پرکننده اصلاح‌شده با نشاسته کاتیونی، پرکننده اصلاح‌شده با ترکیبی از نشاسته کاتیونی و کربوکسی‌متیل سلولز افزایش جزئی در ماندگاری پرکننده منجر شده است [۱۱].

ارزیابی خواص فیزیکی کاغذها نشان داد که

کاغذهای حاوی پرکننده معمولی حجم ویژه بیشتری نسبت به کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده دارند. همچنین با افزایش درصد پرکننده در کاغذ، حجم ویژه در کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده و معمولی روند متفاوتی دارند بدین گونه که با افزایش درصد پرکننده در کاغذهای حاوی پرکننده معمولی، حجم ویژه روند افزایشی دارد اما کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده روند کاهشی دارند. در کاغذ حاوی پرکننده معمولی پیوند بین الیاف و پرکننده ضعیف است، به دلیل اینکه هر دو بار منفی دارند در نتیجه وجود پرکننده‌ها سبب تضعیف پیوند بین الیاف می‌شود و با قرار گرفتن بین الیاف سبب افزایش فاصله بین آن‌ها می‌شود. در پرکننده‌های اصلاح‌شده به دلیل بار کاتیونی سطحی و به دنبال آن افزایش پیوند بین پرکننده و الیاف همین‌طور شکل لایه‌ای پرکننده‌ها که فضای کمتری را اشغال می‌کنند سبب کاهش حجم ویژه می‌شود. افزایش پیوند بین پرکننده‌های کاتیونی و الیاف، کم‌شدن خلل و فرج را به دنبال آن افزایش مقاومت به عبور هوا را نسبت به پرکننده معمولی دارد.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش درصد پرکننده در کاغذ درجه روشنایی کاغذها افزایش می‌یابد و بین درجه روشنایی کاغذهای حاوی پرکننده معمولی و پرکننده اصلاح‌شده تفاوت کمی مشاهده می‌شود. کمترین مقدار درجه روشنایی در کاغذهای حاوی پرکننده معمولی مربوط به کاغذی است که کمترین درصد پرکننده در کاغذ را دارد، که علت آن کمتر بودن ضریب بازتابش نور کاغذ در نتیجه کمتر بودن پرکننده در کاغذ است. به نظر می‌رسد پرکننده‌های اصلاح‌شده با از دست دادن

شکل سوزنی و پیدا کردن حالت ورقه‌ای و همین‌طور تشکیل توده‌های پرکننده که بزرگ‌تر از سایز پرکننده‌های معمولی است ضریب بازتابش نور بیشتری دارند که سبب افزایش درجه روشنایی اندک آن‌ها نسبت به پرکننده معمولی می‌شود. پرکننده‌های اصلاح‌شده با کاهش خلل و فرج در کاغذ و همین‌طور تشکیل توده بزرگ پرکننده با شکل ورقه‌ای که افزایش ضریب بازتابش نور و کاهش ضریب پخش نور را به دنبال دارد، سبب پایین آمدن ماتمی می‌شود.

در پژوهش مشابهی مشاهده شده است که در سطح مصرف یکسان پرکننده، کاغذهای حاوی پرکننده اصلاح‌شده و معمولی ویژگی‌های نوری مشابهی دارند. به هر حال ویژگی‌های نوری کاغذهای

حاوی پرکننده اصلاح‌شده به دلیل افزایش مقدار پرکننده موجود در کاغذ، بدون آسیب به ویژگی‌های فیزیکی کاغذ، می‌تواند افزایش یابد [۶]. نتیجه پژوهش یانگ و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد که در مقایسه با کربنات کلسیم رسوبی اصلاح‌شده با نشاسته کاتیونی، پرکننده اصلاح‌شده با ترکیبی از نشاسته کاتیونی و کریوکسی‌متیل سلولز به افزایش درجه روشنایی منجر می‌شود اما ماتمی تقریباً برابری دارند [۱۱]. در پژوهش پانکلو و همکاران گزارش شد که با افزایش کربنات کلسیم و پک، درجه روشنایی و ماتمی بهبود یافت. استفاده از کربنات کلسیم اصلاح‌شده با سطح مصرف ۱۲ درصد پک بهترین نتایج ویژگی‌های نوری را داشته است [۱۲].

Archive of SID

## References

- [1]. Svedberg, A. (2007). Valuation of retention/formation relationships using a laboratory pilot-paper machine, Licentiate Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, pp.45.
- [2]. Yoon, S. Y., and Deng, Y. (2006). Starch-fatty complex modified filler for papermaking. *Tappi Journal*, 5, 3-9.
- [3]. Tsuru, S., Yokoo, A., Sakurai, T., and Ogwa, T. (1997). A functional paper and its use as a deodorant, filtering, medium or adsorbent", E. P. Patent 0,393, 723, Jul. 16.
- [4]. Kim, C. H., cho, S. H., and Park, W. P. (2005). Inhibitory effect of functional packaging papers containing grapefruit seed extracts and zeolite against microbial growth. *Appita Journal*, 58(3), 202-207.
- [5]. Withiam, M. C. (1989). "Fire retardant pigment", U.S. Patent 4,842,772, Jun. 29.
- [6]. Zhao, Y. , Hu, Z. , Ragauskas, A. J., and Deng, Y. (2005). Improvement of paper properties using starch-modified precipitated calcium carbonate filler. *Tappi Journal*, 4(2), 3-7.
- [7]. Song, Y., and Xiao, H. (2009). Preparation and application of cationic cellulose fibers modified by in situ grafting of cationic PVA. *Colloids Surfaces A*, 335:121-127.
- [8]. Antunes, E., Garcia, F.A.P., and Ferrira, P. (2008). Use of new branched cationic polyacrylamides to improve retention and drainage in papermaking. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 47, 9370-9375.
- [9]. Tanaka, t., Matsuo, K., and Nagao, K. (2006). Method for pretreating filler, paper compounded of the filler, and method for producing the paper, " Japon Patent 2, 006, 118, 092, May, 11.
- [10]. Yan, Z., Liu, Q., and Deng, Y. (2005). Improvement of paper strength with starch modified clay. *Journal of Applied Polymer Science*, 97, 44-50.
- [11]. Yang, H., Qiu, L., Qian, X., and Shen, J. (2013). Filler modification for papermaking with cationic starch and carboxymethyl cellulose: A comparative study. *BioResources*, 8(4), 5449-5460.
- [12]. Ponklaew, P., Chandranupap, P., and Chandranupap, P. (2013). Filler modification for improvement of paper strength in papermaking. *Pure and Applied Chemistry International Conference*, (PACCON 2013).
- [13]. Dickinson, S.R. McGrath, K.M. (2003). Switching between kinetic and thermodynamic control: calcium carbonate in the presence of a simple alcohol. *Journal of Materials Chemistry*, 13 928–933.
- [14]. Marie, F, E., Seiersten, M., and Andreassen, J. P. (2009). Polymorphism and morphology of calcium carbonate precipitated in mixed solvents of ethylene glycol and water. *Journal of Crystal Growth*, 311(13): 3533-3538.
- [15]. Sang, Y., McQuaia, M., and Englezose, P. (2012). Pre-flocculation of precipitated calcium carbonate filler by cationic starch for highly filled mechanical grade paper. *BioResources*, 7(1), 354-373.