

مدل‌سازی جذب فلوراید و کاربرد طراحی Box-Behnken و روش شناسی سطح پاسخ در حذف آرسنیک (V) از محلول‌های آبی با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs)

حمید زارعی^{۱,۲}، امیرحسین محوی^{۳*}^۴، سیمین ناصری^۵، رامین نبی زاده نودهی^۶، فرزانه شمیرانی^۷

تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۹/۲۶ تاریخ دریافت: ۹۳/۰۶/۲۹

چکیده:

زمینه و هدف: فلورور عنصری است که به طور گستردۀ در پوسته کره زمین یافت می‌شود. فلوراید و مضرات فلوراید در بدن انسان، به غلاظت آن بستگی دارد. مصرف آب آلوده به آرسنیک در درازمدت باعث بروز انواع اثرات نامطلوب بهداشتی از جمله خسارات پوستی و سرطان در مصرف کنندگان می‌شود. هدف از این مقاله کارائی نانوآلومینا بر روی نانوتیوب کربن در حذف فلوراید و آرسنیک (V) از محلول‌های آبی است. روش بررسی: در این مطالعه، آلومنیای کربنی چند جداره بوسیله روش سل-ژل به عنوان یک جاذب در استخراج فاز جامد برای حذف فلوراید و آرسنیک (V) مورد استفاده قرار گرفت. از روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی Box-Behnken ارزیابی اثر متغیرهای مستقل بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف آرسنیک (V)) و همچنین پیشگوئی بهترین مقدار پاسخ استفاده شد. در این مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف از جمله: زمان تماس (۱۰-۱۲۰ min)، pH (۳-۹)، دوز جاذب (۰/۱-۰/۵ g/L) و غلاظت اولیه فلوراید (۲-۸ mg/L) بر کارایی فرایند بررسی شد. ساختار نانو با تکنیک‌های پراکنش پرتوایکس TEM و SEM و مشخص گردید. در این پژوهش از دو مدل ایزوتروم فرونالیچ و لانگمویر جهت محاسبه ثابت تعادل استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس و دوز جاذب افزایش می‌یابد. اما با افزایش pH و غلاظت اولیه فلوراید راندمان حذف آن کاهش می‌یابد مقدار بالای R^۱ (۰/۹۴) نشان می‌دهد که حذف آرسنیک (V) می‌تواند بوسیله این مدل تعریف شود. ایزوتروم فرونالیچ با R^۲ بیش از ۹۹٪ بهترین نمودار برای داده‌های آزمایش است و از این مدل تبعیت بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری: استفاده از نانوآلومینای پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs) می‌تواند راندمان حذف آرسنیک (V) و فلوراید را بشدت افزایش دهد.

واژگان کلیدی: آرسنیک (V)، نانوآلومینا بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره، فلوراید، ایزوتروم جذب، باکس بنکن

۱. مرکز تحقیقات کیفیت آب، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲. دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۳. (نویسنده مسئول): دکترای بهداشت محیط، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴. مرکز تحقیقات مواد زائد جامد، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵. دکترای مهندسی شیمی، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶. دکترای بهداشت محیط، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷. دکترای شیمی تجزیه، استاد دانشکده شیمی، دانشگاه تهران

مقدمه

و در معرض قرارگیری طولانی مدت به دزهای بالاتر ممکن است منجر به سرطان پروستات و کبد و حتی ممکن است کشنده باشد (۹، ۱۰). آرسنیت و آرسنات شکل‌های آرسنیک معدنی است که نگرانی در منابع آب آشامیدنی بخاطر این دو فرم از آرسنیک است (۱۱). فرایند جذب مستلزم این است که آب خام از میان بستر جاذب عبور کند که فلوراید بوسیله واکنش‌های شیمیایی سطحی با ماتریکس جامد یا تبادل یون و فرایندهای فیزیکی حذف می‌شود. چندین روش برای حذف مازاد فلوراید از محلول‌های آبی مانند جذب با آلومینای فعال (۱۲)، ترسیب (۱۳)، اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون (۱۴) به کار گرفته شده است. در میان این روش‌ها جذب، یکی از گستردگرترین روش‌بوده که بخاطر سادگی آن و در دسترس بودن دامنه وسیعی از جاذب‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. مواد گوناگونی مانند آلومینای فعال (۱۵)، رس (۱۶)، خاک (۱۷)، زغال استخوان (۱۸) و جاذب زیستی بطور موفقیت‌آمیزی برای فلورئورزدایی از آب شرب مورد آزمایش قرار گرفته است. آلومینای فعال یا آلومینای متداول بطور عمده برای حذف آرسنیک و فلوراید بکار گرفته شده است اما عیب عمده این ماده کلوخه شدن بستر در طول بهره‌برداری و مشکلات ناخالصی توسط جامدات معلق به علت تشکیل هیدروکسیدهای فلزی است. اخیراً کاربرد نانوذرات برای حذف آلینده‌ها یک موضوع جالب توجه برای تحقیق شده زیرا نانوذرات راندمان جذب ویژه بسیار خوبی بخاطر ناحیه سطح بالاتر و جایگاه فعال بیشتر برای فعل و انفعال با گونه‌های فلزی از خود نشان داده است (۱۹). روش سطح پاسخ Response Surface (Methodology) از جمله روش‌های بهینه سازی است که با استفاده از مجموعه‌ای از تکنیک‌های ریاضی و آماری مسائل را مدل می‌کند این روش اثرات متقابل چندین عامل در محدوده متفاوت را ارزیابی می‌کند و ناحیه‌ای که نتایج در آن محدوده قرار دارند را به شکل یک سطح سه بعدی نشان می‌دهد (۲۰). در سال‌های اخیر، ابزارهایی برای بهینه‌سازی روش‌های آنالیتیکالی به کار گرفته شده که به طور قابل توجهی دارای

آلودگی فلوراید در آب آشامیدنی به علت فعالیت‌های طبیعی و انسان ساز به عنوان یکی از مشکلات عمده در سرتاسر جهان شناخته شده است (۱). تاثیرات فیزیولوژیک فروبردن فلوراید بر سلامت انسان بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. غلظت قابل قبول فلوراید از آب آشامیدنی بطور کلی در دامنه 0.5 mg/L - 1.5 mg/L است (۲). علاوه بر منابع ژئولوژیکی طبیعی برای افزایش فلوراید در آب زیرزمینی، تخلیه فاضلاب از صنایع گوناگون مانند صنایع داروئی، لوازم آرایشی، تولیدات نیمه رسانا، تصفیه زغال سنگ، شیشه و فرآورده سرامیک، تولید کنندگان کود، لاستیک و همچنین آب سطحی و زیرزمینی به فلوراید را آلوده کرده است (۳). آرسنیک یک عصر متالوئید است که در پوسته زمین وجود دارد و دارای رتبه ۲۰ ام در میان عناصر فراوان موجود در زمین است. آلودگی به آرسنیک در سرتاسر جهان به علت افزایش فعالیت‌های انسانی و طبیعی در حال افزایش است (۴). در آب زیرزمینی، گونه عمده و رایج آرسنات است که به اشکال آنیون‌های تک ظرفیتی H_2AsO_4^- و دو ظرفیتی HAsO_4^{2-} در نتیجه تجزیه اسیدهای آرسنیک به وجود می‌آید (۵، ۶). فعالیت‌های انسانی که می‌تواند غلظت آرسنیک را در آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی افزایش دهد شامل نیروگاه‌های سوخت زغال سنگ و نفت، زباله‌سوزی زائدات، کارهای سیمانی، گندزداها، دفع زائدات خانگی، صنایع الکترونیک، تولید و پردازش، تصفیه فلز، متالوئی، شیشه آلات، فرآورده سرامیک، گالوانیزه، رنگ‌ها، محافظ چوب، آفت‌کش‌ها، عامل خشک‌کننده برای پنبه، رنگرزی، دباغی، بسیاری از تولید کنندگان مواد شیمیایی آلی و معدنی، پالایشگاه نفت، و بندرت فلزات خاکی، بازیافت حلال و نفت و کارهای دارویی در سطوح بالایی از آرسنیک هستند. این خروجی‌ها شامل غلظت بالایی از آرسنات و غلظت جزئی از آرسنیت است (۷، ۸). بر طبق سازمان بهداشت جهانی حداقل غلظت مجاز آرسنیک در آب آشامیدنی $10 \mu\text{g/L}$ است. در معرض قرارگیری به آرسنیک ممکن است منجر به هایپرتابنسیون، هایپرکراتوزیس، نئوروپاتی

آرسنیک (V) مورد استفاده قرار گرفت.

ستز نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره (MWCNTs):

به منظور نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره (MWCNTs)، ۱g از نانوتیوب کربنی چندجداره، ۵۰ mL ۳۷/۵g AL(NO₃)₃ از درون ظرف حاوی ۱۰۰ mL به عنوان ریخته می شود. سپس ۲mL از تریتون X-۱۰۰ از منابع آب زیرزمینی در نقاط مختلف کشور آلوده به آرسنیک (V) و فلوراید است، ضروری است سورفتانت به مخلوط اضافه شده و برای مدت ۲ h بهم زده می شود. در حالی که مخلوط بهم زده می شود مقدار کافی مقدار کافی از (NH₄)₂CO₃ جامد برای ترسیب کامل اضافه می شود. مخلوط برای ۱ h در دمای ۱۰۰ بهم زده می شود و برای ترسیب به مدت ۳ روز از همزن خارج می شود. سپس مخلوط با فیلتر کاغذی فیلتر شده و باقیمانده روی فیلتر برای ۲۴ h در دمای ۶۰ خشک می گردد. مواد جامد بدست آمده به درون ظرف متقل می شود. در حدود ۲۵ mL از n-بوتanol به ظرف اضافه شده و سونیکاکسیون بمدت ۴۵ min برای محلول کردن جامد بکار گرفته می شود و محلول برای حذف n-بوتanol به مدت ۱ h رفلاکس می شود. مواد جامد بدست آمده به درون بوته چینی انتقال یافته و در ۸۰۰ در آرگون اتمسفری به مدت ۱ h گرمایی داده می شود.

آنالیز SEM و XRD

به منظور مشخصه سازی طبیعت مواد ستز شده، الگوی پودری XRD از مواد نیز مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به منظور تعیین فاز کریستالی ذرات نانوآلومینای ستز شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره آنالیز XRD با استفاده از پرتو Cu در محدوده زاویه ای ۹۰° - ۲۰° در دمای ۲۵ °C انجام شد. شرایط آزمایش برای اندازه گیری XRD در ادامه آمده است. تابش Cu، ولتاژ ۴۰KV، جریان ۳۰mA، دامنه ۴۳، ۷۸، اسکن ۹۰° - ۱۰°، پیکهای پردازش عمدۀ آلومینا^۰، نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره را نشان می دهد.

نانوتیوب کربنی چندجداره به عنوان سویستراپی برای ستز


مزیت هایی مانند کاهش تعداد آزمایشات و همچنین کاهش مصرف معرفها و کارهای آزمایشگاهی کمتر است. شرایط بهره برداری بهینه با استفاده از طراحی های آزمایشی پیچیده MWCNTs Central، طراحی مرکب مرکزی (Doehlert Composite Design)، طراحی سه سطحی مانند طراحی Box – Behnken Design) جائی که بسیاری از منابع آب زیرزمینی در نقاط مختلف کشور آلوده به آرسنیک (V) و فلوراید است، ضروری است جاذب مناسب که دارای راندمان حذف بالائی از آلاینده های مورد نظر است بکار گرفته شود. بنابراین در این مطالعه به Box-Behnken مدل سازی جذب فلوراید و کاربرد طراحی و روش شناسی سطح پاسخ در حذف آرسنیک (V) از آبی با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره (MWCNTs) پرداخته می شود.

مواد و روش ها

تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده برای ساخت محلول های استوک دارای درجه استاندارد بوده و از شرکت Merck آلمان خریداری گردید. نانوتیوب کربنی چندجداره (MWCNTs) از پژوهشگاه صنعت نفت ایران خریداری شده و ستز نانوآلومینا بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره در دانشکده شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت پذیرفت. محلول های استاندارد ۱۰۰ mg/L فلوراید، از انحلال ۰/۲۲۱ g نمک فلوراید سدیم (NaF) در ۱ L آب تهیه شده است. برای تنظیم pH از اسید کلریدریک ۰/۱ mol/L استفاده گردید. برای تهیه غلظت های مشخص از آرسنیک، از آرسنات سدیم Na₂HASO₄.7H₂O استفاده شد. بدین گونه که بر اساس روش ۳۵۰۰ استاندارد متد ۰/۴۱۶ g آرسنات سدیم در آب حل شده و تا حجم ۱۰۰۰ mL رقیق شد تا محلول استوک تهیه شود.


در این مطالعه، آلومینای کریستال در مقیاس نانو بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره بوسیله روش سل - ژل به عنوان یک جاذب در استخراج فاز جامد برای حذف فلوراید و

ذرات کوچکی از سطوح نانومتری است. شکل (۳) مورفولوژی و ویژگی‌های سطحی جذب توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) در ولتاژهای مختلف را نشان می‌دهد.




شکل ۲- تصویر TEM نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNT)


نانوآلومینا است. آنالیز سطحی از SEM گرفته شده نشان می‌دهد که آلومینا بر روی سطوح نانوتیوب کربنی چندجداره به عنوان پایه‌ای در مقیاس نانو ترسیب شده و سطح نیز شامل



شکل ۱- تصویر SEM نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNT)



شکل ۴- نمودار XRD نانوآلومینا پوشش داده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs)



شکل ۳- تصویر SEM نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs)

دوز جاذب (X_p) بود که در سه سطح حداقل، متوسط و ماکزیمم بصورت $-1, 0, +1$ با چهار فاکتور و تعداد پنج نقطه مرکزی برای تعیین درصد خطای مجموع مربعات مورد استفاده قرار گرفت. مجموع کل آزمایشات در روش طراحی Box-Boxenken برابر با ۲۹ آزمایش است. مدل مورد استفاده Behnken

از روش سطح پاسخ (RSM) بر مبنای طراحی Behnken جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقل بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف آرسنیک (V)) و همچنین پیشگویی بهترین مقدار پاسخ استفاده شد. در این مطالعه اثر متغیرهای مستقل غلظت (X_1), pH (X_2), زمان واکنش (X_3),

در معادله مذکور $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_{12} X_{12} + \beta_{23} X_{23} + \beta_{34} X_{34} + \beta_{13} X_{13} + \beta_{14} X_{14} + \beta_{24} X_{24}$ ضریب ثابت، اثرات خطی، اثرات مرربعی و اثرات متقابل هستند. از نرم افزار Design Expert جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و رسم نمودارهای مربوط به روش سطح پاسخ استفاده گردید.

در RSM عموماً رابطه درجه دوم است. از داده‌های روش طراحی Box-Behnken جهت تعیین تناسب معادلات رگرسیون چند جمله‌ای درجه دوم بصورت زیر استفاده شد.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_{12} X_{12} + \beta_{23} X_{23} + \beta_{34} X_{34} + \beta_{13} X_{13} + \beta_{14} X_{14} + \beta_{24} X_{24}$$

جدول ۱- نمایش متغیرهای مستقل و محدوده و سطوح مقادیر تجربی آنها

متغیر	نماد	+1	0	-1
غلظت	X_1	۰/۹	۰/۵	۰/۱
pH	X_2	۱۱	۷	۳
زمان تماس	X_3	۱۴۵	۸۰	۱۵
دوز جاذب	X_4	۱/۵	۱	۰/۵

عبور دادن از فیلتر اندازه‌گیری شد.

تعیین تأثیر غلظت فلوراید بر کارائی جاذب

پس از تعیین pH، زمان و دز بهینه جاذب، کارائی جاذب نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره در حذف فلوراید در غلظت‌های ۲ mg/L، ۴، ۶ و ۸ در ارلن ۱۰۰ mL تعیین شد.

تعیین ایزوترم جذب فلوراید

برای بررسی ایزوترم جذب، ۰/۵ g جاذب به غلظت‌های مختلف فلوراید (۲، ۴، ۳، ۲ mg/L، ۶ و ۸)، در pH، بهینه افزوده شده و به مدت ۲۴ h در درون شیکر با دور ۲۲۰ rpm گرفت. پس از اختلاط و فیلتراسیون نمونه‌ها، غلظت فلوراید باقی مانده اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصل با مدل ایزوترم لانگمویر و فرونالدیچ محاسبه گردید.

پس از فرایند جذب و صاف سازی نمونه، با توجه به نسبت رقیق‌سازی حجم مشخصی از نمونه (۲۵ mL) با پیپت برداشته و درون سل مخصوص ریخته و ۵ mL معرف SPADNS به نمونه اضافه شده و به مدت ۱ min بهم زده می‌شود و با دستگاه DR_2000 در طول موج ۵۸۰ nm قرائت می‌شود. این مراحل برای نمونه شاهد (آب مقطر) نیز انجام می‌شود.

تعیین pH بهینه جذب فلوراید

در این مرحله محلول فلوراید با غلظت ۴ mg/L با غلظت ۱ g/L مورد استفاده قرار گرفت. محلول پیش از اضافه کردن جاذب توسط اسیدوسولفوریک و سود غلیظ بترتیب بر روی مقادیر ۳، ۵، ۷ و ۹ تنظیم گردید. محلول‌ها بر روی شیکر با سرعت ۲۲۰ rpm در دمای ۲۵ و به مدت ۶۰ min اختلاط صورت گرفته و پس از زمان مذکور نمونه‌ها از کاغذ صافی واتمن ۴/۵ عبور داده شده و غلظت فلوراید آنها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتوتری سنجش گردید.

تعیین زمان بهینه جذب فلوراید

پس از تعیین pH بهینه، میزان جذب در غلظت ثابت ۴ mg/L و جاذب ۱ g/L در زمان‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۱۲۰ min تعیین شد. پس از طی زمان مذکور، نمونه‌های برداشتی با کاغذ صافی واتمن ۴/۵ صاف شده و غلظت فلوراید هر نمونه در دستگاه اسپکتروفتوتر اندازه گیری شد.

تعیین دماز جذب بهینه جاذب

پس از تعیین pH بهینه و زمان بهینه برای غلظت ثابت فلوراید ۴ mg/L، میزان جذب در چهار غلظت ۰/۵، ۰/۲۵ g/L، ۰/۱ و ۰/۰۵ تعیین شد. غلظت فلوراید خروجی در pH و زمان بهینه پس از

یافته‌ها

آرسنیک (V) باقیمانده به عنوان شاخص حذف آرسنیک (V) اندازه‌گیری گردید. با توجه به ثبت غلظت اولیه آرسنیک و محاسبه غلظت نهائی آرسنیک (V)، راندمان حذف در هر مرحله از آزمایش ثبت گردید. که نتایج مطالعه در جدول ۲ آمده است.

بر اساس طراحی مدل تجربی ارائه شده در جدول ۲، بعد از تعديل pH مورد نظر و سپس افزودن مقادیر تعیین شده نانو آلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره برای مدت زمان مشخصی انجام پذیرفت و در پایان مقادیر

جدول ۲- طراحی آزمایش برای سه سطح و چهار فاکتور

Run	Concentration(X ₁)	pH(X ₂)	Time(X ₃)	Adsorbent(X ₄)	Removal%
۱	۰/۱	۷	۱۵	۱	۹۹
۲	۰/۱	۳	۸۰	۱	۹۹
۳	۰/۹	۷	۱۵	۱	۹۱/۲
۴	۰/۹	۳	۸۰	۱	۹۸/۳۳
۵	۰/۵	۷	۱۵	۰/۵	۸۴
۶	۰/۹	۱۱	۸۰	۱	۴۷/۱۱
۷	۰/۵	۱۱	۸۰	۰/۵	۵۳
۸	۰/۵	۳	۱۴۵	۱	۹۷/۲
۹	۰/۱	۷	۸۰	۰/۵	۹۹
۱۰	۰/۱	۷	۱۴۵	۱	۹۹
۱۱	۰/۵	۱۱	۱۴۵	۱	۵۲
۱۲	۰/۵	۷	۸۰	۱	۹۹/۴
۱۳	۰/۱	۷	۸۰	۱/۵	۹۹
۱۴	۰/۹	۷	۱۴۵	۱	۹۹/۱۱
۱۵	۰/۵	۷	۸۰	۱	۹۹/۴
۱۶	۰/۵	۷	۱۴۵	۱/۵	۹۸/۶
۱۷	۰/۵	۱۱	۸۰	۱/۵	۴۳/۶
۱۸	۰/۵	۱۱	۱۵	۱	۴۳/۲
۱۹	۰/۹	۷	۸۰	۰/۵	۸۳
۲۰	۰/۵	۳	۸۰	۱/۵	۹۵/۸
۲۱	۰/۱	۱۱	۸۰	۱	۱۰
۲۲	۰/۵	۳	۸۰	۰/۵	۹۲/۶
۲۳	۰/۵	۷	۱۵	۱/۵	۹۸
۲۴	۰/۵	۳	۱۵	۱	۹۷/۲
۲۵	۰/۵	۷	۸۰	۱	۹۹/۴
۲۶	۰/۹	۷	۸۰	۱/۵	۹۸/۵۵
۲۷	۰/۵	۷	۸۰	۱	۹۹/۴
۲۸	۰/۵	۷	۸۰	۱	۹۹/۴
۲۹	۰/۵	۷	۱۴۵	۰/۵	۹۷/۶

واریانس (ANOVA) به عنوان روش آماری آنالیز پاسخ‌ها استفاده شد. جهت درک بهتر اثرات منفرد و برهمنش متغیرها از پلات‌های سه بعدی (3D) و دو بعدی سطح (2D) استفاده شد.

مقدار بالای ضریب رگرسیون خطی ($R^2 = 0.9409$) برای حذف آرسنیک بوسیله نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs) و $R^2_{adjusted}$ (0.8772) است، که نشان‌دهنده اجرای خوبی از مدل و نیز بیانگر قدرت بالای مدل درجه دوم در پیش‌بینی است. بنابراین هرچه مقدار R^2 به یک نزدیک‌تر شود، قدرت مدل در توصیف تغییرات پاسخ به عنوان تابعی از متغیرهای مستقل بیشتر خواهد بود.

با بکارگیری روش آماری سطح پاسخ، معادله زیر که نشان‌دهنده ارتباط تجربی متغیرهای آزمایش و درصد راندمان به صورت کدگذاری شده است، به دست آمد:

$$\begin{aligned} & \text{حذف آرسنیک} \\ & +99/4 + 1/0.3 X_1 - 27/6 X_2 + 2/58 X_3 + 2/0.3 X_4 + 9/44 X_5 X_2 + 1/98 X_1 X_3 + 3/89 X_1 X_4 + \\ & 2/20 X_1 X_5 - 3/15 X_2 X_4 - 3/25 X_3 X_5 - 4/21 X_1 - 28/37 X_2 + 0/18 X_3 - 1/65 X_4 \end{aligned}$$


با این توصیف که X_i برابر غلظت اولیه آرسنیک (mg/L) و X_p برابر با pH، X_d برابر با زمان تماس (min) و X_a برابر دوز جاذب (g/L) است. جهت تعیین کیفیت مدل چند جمله‌ای ارائه شده از ضریب R^2 و $R^2_{adjusted}$ استفاده شد. از آنالیز

جدول ۳- شرایط بهینه محاسبه شده

درصد بهینه حذف %	دوز جاذب (g/L)	زمان تماس (min)	pH	درصد حذف آرسنیک (V)
99/4	1	80	7	


(MWCNTs) شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره استفاده شده است.

در شکل ۵ از یک پلات ۳ بعدی جهت تعیین مقدار حذف آرسنیک با pH در دوز‌های مختلف نانوآلومینا پوشش داده



شکل ۵- نمای سه بعدی از راندمان حذف آرسنیک با تغییرات pH و دوز جاذب

شکل ۶ یک نمای سه بعدی از راندمان حذف آرسنیک با تغییرات غلظت اولیه و دوز جاذب را نشان می‌دهد.




شکل ۶- نمای سه بعدی از راندمان حذف آرسنیک با تغییرات غلظت اولیه و دوز جاذب

مطالعه تاثیر pH بر روی میزان حذف فلوراید در غلظت‌های مختلف


ماکریم حذف فلوراید برای نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره در $pH=3$ مشاهده شد. راندمان حذف فلوراید در $pH=3$ برای غلظت‌های مختلف فلوراید بترتیب برابر $29/274$ ، $29/82$ ، $29/875$ ، $29/67$ ، $29/65$ درصد بود.

مطالعه تاثیر زمان واکنش بر روی فرایند حذف


کارایی حذف فلوراید با گذشت زمان افزایش می‌یابد به طوری که ماکریم حذف فلوراید در 45 min اول مشاهده شد و در زمان تماس 60 min به تعادل رسید. راندمان حذف فلوراید در زمان تماس 45 min برای غلظت‌های مختلف فلوراید به ترتیب برابر $95/68$ ، $95/91$ ، $95/87$ درصد بود.



نمودار ۲- تاثیر تغییرات pH بر کارایی حذف فلوراید توسط نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (زمان تماس 45 min ، دوز جاذب 0.5 g/L ، $pH=3$)




نمودار ۱- تاثیر زمان تماس بر کارایی حذف فلوراید توسط نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره ($pH=3$ و دوز جاذب 0.5 g/L)




نمودار ۴- تاثیر تغییرات دوز جاذب نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره (۳ pH= زمان تماس ۴۵min)

مطالعه تاثیر غلظت اولیه فلوراید

این مطالعه نشان می دهد که نانوآلومینای پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره در غلظت ۲ mg/L و در pH برابر با ۳ و همچنین مقدار غلظت فلوراید بیشترین راندمان حذف بوده و همچنین مقدار غلظت فلوراید ۴ mg/L دارای ۴ دارای راندمان حذف ۸۲/۷۵ درصد است. در غلظت فلوراید ۶ mg/L راندمان حذف در pH بهینه برابر ۳ حدود ۷۴/۶۷ درصد است. در نهایت غلظت فلوراید ۸ mg/L در دوز جاذب ۰/۵ g/L در زمان ۴۵ min و در pH برابر با ۳ این مقدار حدود ۶۸/۷۵ درصد است و نشان دهنده این است که با افزایش غلظت فلوراید راندمان حذف کاهش می یابد.




نمودار ۳- تاثیر غلظت اولیه فلوراید بر کارایی حذف توسط نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چندجداره (۳ pH= زمان تماس ۴۵min، ۰/۵g/L دوز جاذب)



نمودار ۵- مدل ایزوترم جذب فروندلیچ در حذف فلوراید با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره


مطالعه تاثیر تغییرات دوز جاذب بر کارایی حذف فلوراید همانطور که در نمودار مربوطه نشان داده شده است با افزایش دوز جاذب، راندمان حذف افزایش می یابد به طوری که در مورد فلوراید با افزایش دوز جاذب از ۰/۵ g تا ۲/۵ g، حداقل کارایی فرایند از ۷۹/۲ درصد به ۹۴/۵ درصد افزایش می یابد. به طوری که برای دوز جاذب ۱ g و ۱/۵ g راندمان حذف بترتیب ۹۶/۵ و ۹۷ برای غلظت ۲ mg/L غلظت فلوراید بدست آمد. لازم به ذکر است که بیشترین راندمان حذف در غلظت‌های ذکر شده در بالا بترتیب برابر ۹۴/۵، ۸۲/۵، ۷۴/۳۳ و ۷۲ درصد است.



نمودار ۶- مدل ایزوترم جذب لانگمویر در حذف فلوراید با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره

جدول ۴- پارامتر مدل‌های ایزوترمی مورد استفاده


فروندیج				لانگمویر			مدل
R ²	K _f	n	R _L	R ²	K _L	q _{max} (mg/g)	پارامتر
0.997	7/56	2/48	0.06_0/22	0.981	1/72	13/15	جاذب



نمودار ۷- مدل سیتیک شبه درجه دو برای جذب فلوراید با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره

بررسی سیتیک واکنش

مقادیر بدست آمده از پارامترهای سیتیکی جذب فلوراید با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره نشان می‌دهد که که ضریب رگرسیون در مدل سیتیکی شبه درجه دوم در مقایسه با مدل شبه درجه اول، بیشتر و تقریباً برابر با ۱ بوده است به گونه‌ای که ظرفیت رگرسیون برای مدل سیتیکی شبه درجه دوم بیشتر از ۰/۹۹ است.



نمودار ۸- مدل سیتیک شبه درجه یک برای جذب فلوراید با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره

بحث

در این تحقیق حذف آرسنیک (V) و فلوراید توسط نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره، بصورت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق غلظت اولیه آرسنیک و فلوراید، میزان جاذب مورد استفاده، pH محلول مورد استفاده و زمان تماس بوده است.

از ۸۵ درصد حذف فلوراید ظرف ۱۲۰ min اول زمان واکنش به دست آمد در حالی که در مطالعه ما ۹۶/۵ درصد حذف فلوراید در ظرف ۴۵ min اول از زمان واکنش به دست آمد. در مطالعه دیگری که توسط Wang و همکاران (۲۶) انجام دادند بیشترین جذب در طول ۳۰ min اول واکنش انجام پذیرفت. ماکریم حذف فلوراید برای نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره در pH=۳ مشاهده شد. دلیل این امر را می‌توان به افزایش یون H^+ در محیط و کاهش یون OH^- و افزایش یون‌های مثبت بر روی سطح جاذب توضیح داد. فلوراید در محلول‌های آب دارای بار منفی خواهد گردید که این امر باعث می‌گردد که کارایی جذب در pH پایین افزایش یابد چرا که در pH پایین سطح جاذب بار مثبت خواهد داشت. در مطالعات دیگری که Mameri و همکاران (۲۷) در سال ۲۰۰۴ از الکتروآلومینای فعال برای حذف فلوراید انجام دادند، بهترین حذف فلوراید در pH=۳/۵ به دست آمد که تا حدودی با مطالعه ما مطابقت داشت. در نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره با افزایش غلظت فلوراید راندمان حذف کاهش می‌یافتد. همچنین در مطالعه ماکریم حذف فلوراید در غلظت ۲ mg/L به دست آمد. همچنین با افزایش دوز جاذب، راندمان حذف افزایش می‌یابد به طوری که در مورد فلوراید با افزایش دوز جاذب از ۰/۲۵ g تا ۰/۵ g، حداقل کارایی فرایند از ۷۹/۲ درصد به ۹۴/۵ درصد افزایش می‌یابد. علت این امر آن است که افزایش دوز جاذب، باعث افزایش مساحت ویژه جاذب و دسترسی به سایت‌های بیشتر جذب شده و در نتیجه راندمان حذف افزایش می‌یابد. در مطالعه ای که Kumar و همکاران (۲۵) در سال ۲۰۱۱ انجام دادند دوز جاذب بهینه ۱ g/L به دست آمد در حالی که در مطالعه موجود دوز جاذب بهینه ۰/۵ g/L به دست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت تعادل فلوراید ظرفیت تعادلی جذب به تدریج افزایش پیدا می‌کند که دلیل این امر را می‌توان به دلیل دسترسی آسان محل‌های جذب در لحظات اولیه فرایند اشاره کرد. نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف فلوراید از معادله ایزوترمی فروندلیچ $R^2 > ۰/۹۹۷۸$

برای آرسنیک (V) با افزایش زمان تماس راندمان حذف افزایش یافت و بیشترین راندمان حذف در زمان تماس بهینه ۸۰ min با راندمان ۹۹/۴ درصد بدست آمد. در مطالعه‌ای که Xu و همکاران (۲۲) انجام دادند جذب آرسنات در ۳۰ min اول واکنش بسیار سریع بوده و پس از آن به طور قابل ملاحظه‌ای کند می‌شود. برای آرسنیک (V) آزمایشات در pHهای ۳، ۷، ۱۱ و ۱۲ انجام گرفت که در pH برابر ۷ با راندمان ۹۹/۴ درصد دارای بیشترین راندمان حذف آرسنیک (V) و در pH برابر با ۱۱ با ۱۰ درصد دارای کمترین راندمان حذف است. در مطالعه دیگری که Lin و همکار (۲۳) در سال ۲۰۰۰ انجام دادند نتایج نشان داد که بهترین راندمان حذف آرسنیک (V) در pH برابر ۷ اتفاق می‌افتد و سپس با افزایش pH کاهش می‌یابد که با مطالعه حاضر مطابقت داشت. غلظت اولیه آرسنیک (V) در ۰/۵ mg/L با راندمان حذف ۹۹/۴ درصد دارای بیشترین راندمان حذف بوده و با افزایش غلظت اولیه آرسنیک (V) راندمان حذف کاهش می‌یافتد. همچنین در مطالعه‌ای که Pierce و همکار (۲۴) برای حذف آرسنیک انجام دادند نتایج نشان داد که هیدروکسیدهای آهن قادر به حذف آرسنیک از محلول با راندمان ۹۲ درصد است در حالی که بیشترین راندمان حذف برای آرسنیک در مطالعه موجود با راندمان ۹۹/۴ درصد به دست آمد. در بین دوز جاذب‌های در نظر گرفته شده برای آرسنیک (V) دوز جاذب ۱ g/L بیشترین راندمان حذف را دارد است. علت این امر آن است که افزایش دوز جاذب، باعث افزایش مساحت ویژه جاذب و دسترسی به سایت‌های بیشتر جذب شده و در نتیجه راندمان حذف افزایش می‌یابد.

جذب فلوراید در دقایق اولیه با سرعت زیاد صورت گرفته و با گذشت زمان تماس مقدار جذب کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند به دلیل کاهش غلظت فلوراید محلول و کاهش نقاط فعال در سطح جاذب باشد. چون در مراحل اولیه جذب مکان‌های خالی زیادی در دسترس است و با گذشت زمان این مکان‌ها توسط مولکول‌های فلوراید اشغال می‌شوند. در مطالعه‌ای که Kumar و همکاران (۲۵) انجام دادند حذف فلوراید با افزایش زمان افزایش می‌یافتد. در این مطالعه بیش

مطالعه راندمان مناسبی در جهت حذف فلوراید و آرسنیک (V) دارد که این خود از مزیت بسیار مهم در فرایند جذب است. به طوری که این جاذب در مقادیر دوز جاذب پایین راندمان خوبی در حذف فلوراید و آرسنیک (V) از محلول‌های آبی دارد. می‌توان نتیجه گرفت که گرچه همه پارامترهای مطالعه شده مهم و تاثیرگذار هستند اما می‌توان گفت از بین این پارامترها، pH محلول نقش مهمتری در این مطالعه دارد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان‌نامه با عنوان مدل‌سازی جذب فلوراید و کاربرد طراحی Box-Behnken و روش شناسی سطح پاسخ در حذف آرسنیک (V) از محلول‌های آبی با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs) در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۲ است که در قالب طرح پژوهشی با حمایت مالی مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران با کد ۲۴۵۵۷ اجرا شده است.

منابع

- Das DP, Das J, Parida K. Physicochemical characterization and adsorption behavior of calcined Zn/Al hydroxide-like compound (HTlc) towards removal of fluoride from aqueous solution. *Journal of Colloid and Interface Science*. 2003;261(2):213-20.
- Hichour M, Persin F, Molénat J, Sandeaux J, Gavach C. Fluoride removal from diluted solutions by Donnan dialysis with anion-exchange membranes. *Desalination*. 1999;122(1):53-62.
- Raichur A, Jyoti Basu M. Adsorption of fluoride onto mixed rare earth oxides. *Separation and Purification Technology*. 2001;24(1):121-27.
- Cullen WR, Reimer KJ. Arsenic speciation in the environment. *Chemical Reviews*. 1989;89(4):713-64.
- Bodek I, Lyman WJ, Reehl WF, Rosenblatt DH. *Environmental Inorganic Chemistry: Properties, Processes, and Estimation Methods*. New York: Per-gamon Press; 1988.
- Hlavay J, Polyák K. Determination of surface properties of iron hydroxide-coated alumina adsorbent prepared for removal of arsenic from drinking water. *Journal of Colloid and Interface Science*. 2005;284(1):71-77.
- Matschullat J. Arsenic in the geosphere—a review. *Science of the Total Environment*. 2000;249(1):297-312.
- Berg M, Tran HC, Nguyen TC, Pham HV, Schertenleib R, Giger W. Arsenic contamination of groundwater and drinking water in Vietnam: a human health threat. *Environmental Science & Technology*. 2001;35(13):2621-26.
- Neff JM. Ecotoxicology of arsenic in the marine environment. *Environmental Toxicology and Chemistry*. 1997;16(5):917-27.
- Ouvrard S, Simonnot M-O, Sardin M. Reactive

پیروی می‌کند. در مطالعه‌ای که Li و همکاران (۲۸) در سال ۲۰۰۱ تحقیقی از آلومینای بی شکل ساپورت شده بر روی نانوتیوب کربنی برای جذب فلوراید از آب انجام دادند ظرفیت جذب برابر 13.5 mg/g به دست آمد که با مطالعه ما مطابقت داشت. سیتیک جذب فلوراید برای نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره بوسیله مدل درجه دو کاذب بهتر توصیف می‌شود. ($R^2 = 0.999$) در مطالعه دیگری که Dou و همکاران (۲۹) انجام دادند جذب فلوراید بر روی GZI با سیتیک درجه دو کاذب $R^2 = 0.99$ توصیف داده شد که با مطالعه ما مطابقت داشت.

نتیجه گیری

صرف آب‌های آشامیدنی حاوی فلوراید و آرسنیک (V) حتی در غلظت‌های کم در دوره‌های زمانی طولانی مدت دارای تاثیرات سوء بر سلامت انسان‌ها است. جهت حذف فلوراید و آرسنیک (V) نگرانی اصلی این است که آیا روش تصفیه مورد استفاده می‌تواند به طور مؤثر و اقتصادی فلوراید و آرسنیک (V) را تا حد استاندارد اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) کاهش دهد. جاذب مورد استفاده در این

- behavior of natural manganese oxides toward the adsorption of phosphate and arsenate. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2002;41(11):2785-91.
11. Frankenberger WT Jr. *Environmental Chemistry of Arsenic*. Boca Raton: CRC Press; 2001.
12. Ghorai S, Pant K. Investigations on the column performance of fluoride adsorption by activated alumina in a fixed-bed. *Chemical Engineering Journal*. 2004;98(1):165-73.
13. Daifullah A, Yakout S, Elreefy S. Adsorption of fluoride in aqueous solutions using KMnO₄-modified activated carbon derived from steam pyrolysis of rice straw. *Journal of Hazardous Materials*. 2007;147(1):633-43.
14. Saha S. Treatment of aqueous effluent for fluoride removal. *Water Research*. 1993;27(8):1347-50.
15. Ndiaye P, Moulin P, Dominguez L, Millet J, Charbit F. Removal of fluoride from electronic industrial effluent by RO membrane separation. *Desalination*. 2005;173(1):25-32.
16. Moges G, Zewge F, Socher M. Preliminary investigations on the defluoridation of water using fired clay chips. *Journal of African Earth Sciences*. 1996;22(4):479-82.
17. Wang Y, Reardon EJ. Activation and regeneration of a soil sorbent for defluoridation of drinking water. *Applied Geochemistry*. 2001;16(5):531-39.
18. Bhargava D, Killedar D. Fluoride adsorption on fishbone charcoal through a moving media adsorber. *Water Research*. 1992;26(6):781-88.
19. Hristovski K, Baumgardner A, Westerhoff P. Selecting metal oxide nanomaterials for arsenic removal in fixed bed columns: from nanopowders to aggregated nanoparticle media. *Journal of Hazardous Materials*. 2007;147(1):265-74.
20. Bezerra MA, Santelli RE, Oliveira EP, Villar LS, Escaleira LA. Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry. *Talanta*. 2008;76(5):965-77.
21. Ferreira SC, Bruns R, Ferreira H, Matos G, David J, Brandao G, et al. Box-Behnken design: An alternative for the optimization of analytical methods. *Analytica Chimica Acta*. 2007;597(2):179-86.
22. Xu Y-h, Nakajima T, Ohki A. Adsorption and removal of arsenic (V) from drinking water by aluminum-loaded Shirasu-zeolite. *Journal of Hazardous Materials*. 2002;92(3):275-87.
23. Lin T-F, Wu J-K. Adsorption of arsenite and arsenate within activated alumina grains: equilibrium and kinetics. *Water Research*. 2001;35(8):2049-57.
24. Pierce ML, Moore CB. Adsorption of arsenite and arsenate on amorphous iron hydroxide. *Water Research*. 1982;16(7):1247-53.
25. Kumar E, Bhatnagar A, Kumar U, Sillanpää M. Defluoridation from aqueous solutions by nano-alumina: characterization and sorption studies. *Journal of Hazardous Materials*. 2011;186(2):1042-49.
26. Wang SG, Ma Y, Shi YJ, Gong WX. Defluoridation performance and mechanism of nano-scale aluminum oxide hydroxide in aqueous solution. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*. 2009;84(7):1043-50.
27. Mameri N, Yeddu A, Lounici H, Belhocine D, Grib H, Bariou B. Defluoridation of septentrional Sahara water of North Africa by electrocoagulation process using bipolar aluminium electrodes. *Water Research*. 1998;32(5):1604-12.
28. Li Y-H, Wang S, Cao A, Zhao D, Zhang X, Xu C, et al. Adsorption of fluoride from water by amorphous alumina supported on carbon nanotubes. *Chemical Physics Letters*. 2001;350(5):412-16.
29. Dou X, Zhang Y, Wang H, Wang T, Wang Y. Performance of granular zirconium–iron oxide in the removal of fluoride from drinking water. *Water Research*. 2011;45(12):3571-78.

Modeling adsorption on fluoride and application of Box–Behnken design and response surface methodology for arsenic(V) removal from aqueous solution using Nano-Scale Alumina on Multi Walled Carbon Nanotube

H. Zarei^{1,2}, A.H. Mahvi^{3,4,*}, S. Nasseri^{1,4}, R. Nabizadeh Noudehi⁴, F. Shemirani⁵

¹ Center for Water Quality Research (CWQR), Institute for Environmental Research (IER), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Department of Environmental Health, Faculty of Health, Ahvaz University of Medical Sciences, Khuzestan, Iran

³ Center for Solid Waste Research (CSWR), Institute for Environmental Research (IER), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁵ Department of Chemical engineering, Faculty of Chemistry, Tehran University, Tehran, Iran

Received: 20 September 2014; Accepted: 17 December 2014

ABSTRACT

Objective and Background: Fluoride is an element widely found in the earth crust. Advantages and disadvantages of fluoride in the human body are depended on its concentration. Long-term consumption of drinking water contaminated with arsenic can cause adverse health effects such as skin lesions and cancer in humans. The aim of this study was to study efficiency of nano alumina on multi walled carbon nano tube for removal As(V) and fluoride from aqueous solution.

Materials and Method: In this study, nano-scale crystalline alumina was synthesized on single walled carbon nanotube by sol-gel method for using as a sorbent for solid phase extraction of Fluorine ion and arsenic(V). Response surface methodology based on Box-Behnken was used to assess the effect of independent variables on the response function and prediction of the best response value. In this study, effect of different parameters, such as contact time (10 to 120 min), pH (3-9), adsorbent dosage (0.25-1.5 g/L) and initial concentration of fluoride (2-8 mg/L) on efficiency of process was investigated. The structure of nano-scale alumina on multi walled carbon nano tube was determined by XRD and SEM techniques. Moreover, Freundlich and Langmuir isotherm models were used to calculate equilibrium constant.

Results: It was found that by increasing contact time and adsorbent dosage the rate of fluoride removal increased. However, by increasing pH and initial concentration the efficiency of fluoride removal decreased. High value for R^2 (0.94) shows that removal of arsenic(V) can be described by this model. The Freundlich isotherm was the best fitted graph for experimental data with R^2 more than 0.997.

Conclusion: In this study, it was observed that efficiency of arsenic(V) and fluoride removal was greatly increased by using nano-scale alumina on multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).

Key words: Arsenic(V), Nano-Scale Alumina on Multi Walled Carbon Nano tube, Fluoride, adsorption isotherm, Box-Behnken

*Corresponding Author: ahmahvi@yahoo.com

Tel: +982188951400 Fax: +982188954914