

بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی

سید صالح موسوی دهقانی^۱، عزت‌اله کاظم‌زاده^{۲*} و محمد سلیمانی^۲

۱- گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

۲- پژوهشکده مهندسی نفت، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۲۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۵/۲۴

چکیده

تهیه سیالات حفاری از مهم‌ترین بخش‌های عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز محسوب می‌شود که استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و سودمند در تولید آنها می‌تواند عملکرد و بازدهی آن‌ها را به مقادیر ایده‌آل نزدیک‌تر کند. سیالات حفاری پایه افرونی گازی کلئیدی دارای تکنولوژی پیشرفته میکرو حباب‌های افرونی و مختص حفاری فروتعدالی، یکی از جدیدترین فناوری‌های استفاده شده در حفاری مخازن کم فشار می‌باشند. با تهیه سیال حفاری افرونی پایه روغنی می‌توان خواص مثبت و بسیار با ارزش سیالات حفاری روغنی را در کنار خواص ویژه سیالات حفاری افرونی همچون کنترل هرزروی، یک جا به دست آورد. پایداری با زمان از مهم‌ترین ویژگی‌های سیالات حفاری افرونی محسوب می‌شود که می‌تواند بر خواص مطلوب رئولوژیکی و کنترل هرزروی در این نوع سیالات تأثیرگذار باشد. در این تحقیق سیال افرونی تهیه شده با غلظت ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت و $15/01 \text{ kg/m}^3$ پلیمر دارای بیشترین پایداری در مقابل زمان، کم‌ترین افت بازدهی و کم‌ترین تغییرات اندازه حباب افرونی می‌باشد که این غلظت‌ها به‌عنوان فرمولاسیون بهینه سورفکتانت و پلیمر ارائه می‌شوند.


کلمات کلیدی: سیال حفاری افرونی پایه روغنی، میکرو حباب افرونی، حفاری فروتعدالی، خواص رئولوژیکی، هرزروی.

مقدمه

حریصانه در دسترسی سریع‌تر، ارزان‌تر و ایمن‌تر به این مواد گران‌بها و حیاتی آغاز می‌شود. ابداع و به‌کارگیری تکنولوژی‌های کارآمد در صنعت حفاری چاه‌های نفت و گاز برگ برنده‌ای در دست‌ان مجریان این صنعت است.

در مواردی که هدف بهره‌برداری از منابع بسیار ارزشمندی چون منابع هیدروکربوری باشد، رقابتی

سیال حفاری دارای حباب‌های میکرونی با پایه آب (WDMDF) جزئی از سیالات حفاری افرونی می‌باشند که دارای یک سیستم پیچیده از جریان‌های چند فاز^{۱۱} است که از سه فاز گاز (هوا یا نیتروژن)، مایع (آب یا روغن) و جامد (مواد افزودنی) تشکیل شده. حباب میکرونی موجود در این سیالات حفاری دارای سورفکتانت و پلیمر هستند و در توضیح ساختار آن می‌توان به فاز گازی که به وسیله دو لایه به نام‌های لایه دارای ویسکوزیته بالا و لایه انتقال غلظت سورفکتانت و پلیمر و سه غشاء (سطح) به نام‌های غشای دارای کشش سطحی کم، غشای نگهدارنده لایه با ویسکوزیته زیاد و غشای افزاینده سازگاری اشاره کرد [۱]. شکل ۱ مشخص‌کننده ساختار این میکروحباب پایه آبی در سیال حفاری است.



شکل ۱ ساختار یک WDMDF با لایه‌ها و غشاهای مشخص شده [۱].


افرونی‌های گازی کلئیدی (CGA) میکروحباب‌های یکدست و یکنواختی هستند که نه تنها به واسطه ساختار هندسی خود با کف‌های معمولی متفاوت هستند بلکه در مورد ویژگی‌های رئولوژیکی و مشخصه‌های طول عمر و تخلیه^{۱۲} نیز با کف‌های معمولی تفاوت عمده دارند [۴].

سیال یا گل حفاری^۱ موثرترین بخش از عملیات حفاری می‌باشد و تحقیق و پژوهش در رابطه با خواص و متغیرهای سیال حفاری از اصول اولیه در اجرای این فعالیت گسترده می‌باشد. با استخراج مداوم از مخازن نفت و گاز به مرور زمان این مخازن دچار افت فشار خواهند شد و به اصطلاح تخلیه^۲ می‌شوند و علاوه بر این مخازن کم فشار، سازندهایی^۳ وجود دارند که به صورت معمول دارای فشار کمی هستند. به علت وجود هوا در سیالات حفاری پایه افرونی گازی کلئیدی^۴ و ایجاد چگالی کم، از آن‌ها در عملیات حفاری فرو تعادلی^۵ استفاده می‌شود.


در این سیالات حفاری از مواد سورفکتانت^۶ جهت تولید حباب‌های افرونی و همچنین از پلیمرها به عنوان مواد پایدارکننده این حباب‌ها استفاده شده است. در عملیات حفاری که از سیالات حفاری افرونی با پایه آب استفاده می‌شود، حتی نفوذ مقدار کمی از آب به درون سازندهای حساس به آب (شیل^۷) می‌تواند عامل به وجود آمدن مشکلاتی شود که در سیالات حفاری افرونی با پایه روغن در صورت نفوذ ناخواسته سیال حفاری به درون سازندهای آن چنان مشکل خاصی پدیدار نمی‌شود. مخصوصاً در حفاری بخش مخزن تماس سطحی خوبی بین این سازندها و سیال حفاری افرونی با پایه روغن برقرار می‌شود که در اثر ترشوندگی مناسب زاویه تماس کمتر بین آن‌ها می‌تواند در افزایش انسداد منافذ^۸ سازند و کاهش آسیب سازند موثر واقع شود [۱]. استفاده از سیالات حفاری پایه روغنی همواره راه حلی مناسب جهت حفاری سازندهای شیلی بوده است و کاربرد این نوع سیالات دارای مزایایی مثل روانکاری و جلوگیری از پدیده گلی شدن مت^۹ در نتیجه افزایش سرعت حفاری است [۲]. یک حباب افرونی از لحاظ اندازه قطر در گستره ۱۰-۱۰۰ μm و از لحاظ ضخامت در گستره ۴-۱۰ μm قرار می‌گیرد و از لحاظ پایداری در مقابل زمان، دما و فشار و دیگر خواص همچون خواص رئولوژیکی می‌تواند غیر قابل مقایسه با یک حباب معمولی باشد [۳].

1. Mud or Drilling Fluid
2. Depleted Reserves
3. Formation
4. Colloidal Gas Aphron (CGA)
5. Under Balance Drilling
6. Surfactant
7. Shale
8. Pore Blocking
9. Bit Balling
10. Water-Based Micro-Bubble Drilling Fluid
11. Multiphase Flow System
12. Drainage

زمان اختلاط، نوع سورفکتانت و گرانیروی برروی پایداری مطالبی با جزئیات زیاد نوشتند، تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در رابطه با پایداری اغلب با پارامتری با عنوان زمان نیمه عمر^۳ CGA انجام گرفتند. زمان نیمه عمر با محاسبه مدت زمان تخلیه نصف مایع استفاده شده در ساخت سیال افرونی به دست می‌آید. برای اولین بار توسط گروکک و همکاران در سال [۹] تولید افرون‌های گازی کلوتیدی در روغن مورد بحث قرار گرفت. گروکک پیشنهادی هم برای ساختار افرون پایه روغنی و هم ترکیباتی برای ساخت سیال حفاری بر پایه روغن ارائه داد. برونالدن و کورد [۱۰] پایداری سیالات افرونی را نسبت به زمان، دما و فشار مورد تحقیق قرار دادند، آن‌ها تغییرات اندازه حباب‌ها را نسبت به تغییرات ضخامت لایه خامه‌ای^۴ بررسی کردند. در این تحقیق سیالات حفاری افرونی پایه روغنی دارای حباب‌های افرونی با هسته هوا و یک فیلم روغنی احاطه‌کننده اطراف هسته در یک محیط پیوسته روغنی ساخته می‌شوند. بدیهی است که پایداری در مقابل زمان از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که یک سیال حفاری باید داشته باشد تا در طول مدت زمان حفاری بتواند خواص مطلوب خود را حفظ کند.



اصولا کف‌های معمولی سیستم‌های مایع - گاز - مایع هستند که درون ساختارهای چند وجهی آنها لایه بسیار نازکی از مایع وجود دارد و این لایه‌ها هم به نوبه خود در برگیرنده فاز گازی می‌باشند. اما در حباب‌های میکرونی (افرون‌ها) مقدار بیشتری از فاز مایع ساختارهای کروی احاطه‌کننده فاز گازی را تشکیل داده است که به پایداری بیشتر در مقابل فشار قابل توجهی را در هنگام عبور از محیط‌های متخلخل به وجود آورند [۵]. در صورت استفاده از مواد افزاینده گرانیروی روغن، مثل پلیمرهای قابل حل در روغن، روغن دارای گرانیروی بالا در بین دو غشای سورفکتانت‌ها قرار خواهد گرفت و افرون‌های پایه روغنی را دارای عملکردهای مشابه افرون‌های پایه آبی خواهد کرد، عملکردهایی چون کنترل هرزروی، انسداد منافذ، ویژگی‌های رئولوژیکی خاص افرون‌ها LSRV^۱ و HYSST (High Yield Stress Shear Thinning)، خاصیت پل‌زنی^۲ افرون‌ها و غیره [۶]. شکل ۲ نشان‌دهنده افرون پایه روغنی ساخته شده در آزمایشگاه و همچنین یک طرح از ساختار این افرون‌ها می‌باشد. سیو و همکارش [۸] در مورد پایداری سیالات افرونی تحقیقات گسترده‌ای انجام دادند، همچنین آن‌ها در مورد عوامل موثری چون



شکل ۲ الف) تصویر میکروسکوپی (بزرگ‌نمایی ۴۰٪) از افرون‌های گازی کلوتیدی پایه روغنی ب) طرحی از ساختار افرون گازی کلوتیدی پایه روغنی [۷].

1. Low Shear Rate Viscosity
2. Bridging
3. Half-life
4. Creamed Layer

DTS و یک پلیمر به نام DTVP استفاده می‌شود. در جدول ۱ خواص مواد مورد استفاده در تهیه نمونه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی آورده شده است. تولید سیال CGA پایه روغنی با استفاده از دستگاه همزن^۵ دارای سرعت‌های چرخش متفاوت صورت می‌گیرد، این دستگاه دارای سه محور با موتور مجزا می‌باشد. در شکل ۳ تصویری از این دستگاه آورده شده است. بعد از تهیه سیال CGA پایه روغنی، به منظور مشاهده و تجزیه تحلیل تغییرات اندازه، توزیع اندازه و ضخامت پوسته افرون‌ها، از یک دستگاه میکروسکوپ نوری استفاده می‌شود. در شکل ۴ تصاویری از این دستگاه آورده شده است.

نمونه‌های مورد آزمایش

سیالات ساخته شده در این تحقیق دارای سه غلظت از سورفکتانت DTS و سه غلظت از پلیمر DTVP می‌باشند همچنین مقدار ۲۰۰ cc پارافین مایع به عنوان مایع پایه استفاده می‌شود. در جدول ۲ غلظت‌های مختلف از سورفکتانت و پلیمر استفاده شده جهت تهیه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی آورده شده است.

از جمله خواص مطلوب یک سیال حفاری افرونی می‌توان به خواص رئولوژیکی^۱ و کنترل هرزروی^۲ اشاره کرد و با از بین رفتن میکرو حباب‌های یک سیال حفاری افرونی این خواص از بین خواهند رفت. تحقیق صورت گرفته پیرامون پایداری این نوع سیالات نسبت به زمان، شامل تغییرات حجم کف و مایع تخلیه شده نسبت به زمان، نیمه عمر، درصد هوای حبس شده^۳ و درصد بازدهی^۴ می‌باشد. پایدارترین سیال افرونی نسبت به زمان دارای بیشترین نیمه عمر می‌باشد و از این طریق یک فرمولاسیون بهینه جهت ساخت سیالات افرونی پایه روغنی به دست می‌آید. همچنین حباب‌های افرونی بعد از گذشت زمان دچار تغییراتی در اندازه می‌شوند که با تهیه تصاویر میکروسکوپی اثر زمان بر اندازه افرون‌ها مشخص می‌شود.

مواد و روش‌ها

در این کار جهت تولید سیالات افرونی پایه روغنی از یک سورفکتانت و پلیمر قابل حل در روغن معدنی پارافین مایع استفاده می‌شود. در ساخت نمونه سیالات افرونی از یک سورفکتانت غیر یونی با نام

جدول ۱ خواص مواد به کار رفته در تهیه سیال حفاری افرونی پایه روغنی.

پلیمر DTVP			سورفکتانت DTS		
توضیح	واحد	خاصیت	توضیح	واحد	خاصیت
تیکه‌ای (لاستیک)	-	حالت فیزیکی	مایع	-	حالت فیزیکی
زرد روشن	-	رنگ	کهربایی	-	رنگ
۵۰۰۰۰	g/mol	جرم مولکولی متوسط	۳۵۰	g/mol	جرم مولکولی متوسط
۰/۹۵	g/cc	دانسیته نوع بی نظم ^۷ دمای ۵۲ °C	۸/۸	-	مقدار HLB ^۶
۱۰۰-۵	-	سختی	۱/۰۲	g/cc	دانسیته در دمای ۲۵ °C
در حلال‌های غیرقطبی	-	حلالیت	۹۴	°C	دمای اشتعال
-۶۲	°C	دمای انتقال شیشه‌ای (TG)	۱۵۰	°C	دمای جوش

1. Rheological Properties
2. Lost Circulation
3. Gas Holdup %
4. Yield
5. Mixer
6. Hydrophile-Lipophile Balance
7. Amorphous



شکل ۳ دستگاه مولد افرون.



شکل ۴ الف) نمایش کلی از میکروسکوپ نوری (ب) لنزها و محل قرارگیری نمونه سیال (ج) صفحه نمایش.

خواهد آمد. به منظور افزودن سورفکتانت DTS در مقدار مورد نظر می‌بایست محلول پلیمری (محلول شامل پلیمر و پارافین مایع) به دمای محیط برسد. سپس محلول نهایی دارای سورفکتانت را درون یک کاپ در زیر مخلوط کن سرعت بالا قرار می‌دهیم. به دلیل موثر بودن سرعت اختلاط^۲ (سرعت مخلوط کن) و زمان اختلاط^۳، از سرعت ۶۰۰۰ rpm و مدت زمان ۵ min جهت ساخت نمونه سیالات افرونی پایه روغنی استفاده می‌شود. بعد از تهیه هر نمونه سیال افرونی، کل سیال افرونی تولید شده درون یک استوانه مدرج با ظرفیت ۲۵۰ cc ریخته می‌شود. با گذشت زمان تغییراتی در حجم کف و مایع تخلیه شده ایجاد می‌شود که با رسم نمودار این تغییرات بحث و تحلیل درباره پایداری با زمان در هر نمونه سیال افرونی و تأثیر غلظت‌های سورفکتانت و پلیمر انجام می‌شود.

جدول ۲ غلظت‌های مواد استفاده شده در تهیه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی.

غلظت پلیمر DTVP (kg/m ³)	غلظت سورفکتانت DTS (درصد مولی)
۴/۹۹	۱/۷۱
۱۰/۰۱	۲/۱۴
۱۵/۰۱	۲/۵۶

روش انجام آزمایشات

در ابتدا مقدار مورد نظر از پلیمر DTVP توسط ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری می‌شود. ۲۰۰ cc از پارافین مایع درون یک بشر ریخته می‌شود و بر روی یک دستگاه هم‌زن مغناطیسی^۱ قرار داده می‌شود. جهت تسریع حل شدن پلیمر DTVP درون پارافین مایع، دمای پارافین مایع به حدود ۵۰°C برده می‌شود و بعد از آن پلیمر در مقدار خواسته شده توسط مخلوط کن مغناطیسی در پارافین مایع حل می‌شود. حل کامل پلیمر در مایع پایه حدود ۵ hr به طول می‌انجامد که در آخر به صورت یک محلول یک‌دست و شفاف در

1. Magnetic Stirring Hot Plate
2. Mixing Speed
3. Mixing Time

نتایج و بحث


سرعت تخلیه نیز تعبیر کرد. در زیر نمودارهای مربوطه آورده شده است (اشکال ۵-۷). با توجه به نمودارها مشاهده می‌شود که در هر سه غلظت پلیمر DTVP کم‌ترین سرعت تخلیه مایع مربوط به نمونه سیالات افرونی دارای غلظت ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS می‌باشد که به‌عنوان غلظت بهینه سورفکتانت جهت ساخت سیالات حفاری افرونی پایه روغنی به‌دست می‌آید.

تأثیر پلیمر DTVP بر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان


به منظور تعیین اثر غلظت پلیمر DTVP بر پایداری سیال حفاری افرونی پایه روغنی، غلظت‌های موجود در جدول ۲، جهت تولید نمونه سیالات مورد استفاده قرار گرفتند. در زیر نمودارهای مربوطه آورده شده است. با توجه به شکل‌های ۸ تا ۱۰ این نتیجه به‌دست می‌آید که به جز سیال افرونی دارای غلظت ۱/۷۱٪ مولی سورفکتانت که در آن غلظت $10/01 \text{ kg/m}^3$ پلیمر دارای سرعت کمتر تخلیه مایع می‌باشد، کم‌ترین نرخ حجم مایع تخلیه شده مربوط به سیالات دارای $15/01 \text{ kg/m}^3$ پلیمر DTVP می‌باشد و این غلظت پلیمر به‌عنوان غلظت بهینه جهت ساخت سیالات حفاری افرونی پایه روغنی حاصل می‌شود. این نتیجه نشان می‌دهد که غلظت بیشتر پلیمر می‌تواند سرعت تخلیه مایع در سیالات افرونی را از طریق مقاوم ساختن پوسته افرون‌ها در مقابل تخلیه سریع مایع بهبود ببخشد.

در این تحقیق مطالعات صورت گرفته پیرامون پایداری سیالات حفاری افرونی پایه روغنی نسبت به زمان، شامل تغییرات حجم مایع تخلیه شده و نیمه‌عمر مربوط به هر سیال افرونی، درصد بازدهی، درصد هوای حبس شده و تغییرات اندازه افرون‌ها با زمان می‌باشد. عوامل متعددی در تغییرات اندازه افرون‌ها نسبت به زمان موثر هستند. از جمله این عوامل می‌توان به ماهیت و مقدار مواد اولیه استفاده شده جهت تولید سیال افرونی، مشخصات دستگاه سازنده افرون و دیگر شرایط اشاره کرد. با گذشت زمان، مایع موجود در سیال افرونی در سطح پایین نمونه سیال تخلیه و جمع می‌شود که خود دلیلی بر تأثیرگذاری جاذبه زمین بر تغییرات اندازه افرون‌ها با زمان است. تفاوت در اندازه افرون‌ها موجب به‌وجود آمدن افرون‌ها در دانسیته‌های مختلف می‌شود، افرون‌های بزرگ‌تر به سمت بالای سیال حرکت می‌کنند و افرون‌های کوچک‌تر به سمت پایین سیال حرکت می‌کنند. تأثیر سورفکتانت DTS بر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان


در این تحقیق به منظور کشف اثر سورفکتانت DTS بر پایداری سیال حفاری افرونی پایه روغنی از غلظت‌های موجود در جدول ۲، جهت تولید نمونه سیالات استفاده شده است. تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان را می‌توان به




شکل ۵ تأثیر سورفکتانت DTS بر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیالات افرونی دارای غلظت $4/99 \text{ kg/m}^3$ پلیمر DTVP.




شکل ۶ تأثیر غلظت سورفکتانت DTS بر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیالات افرونی دارای غلظت $10/0.1 \text{ kg/m}^3$ پلیمر DTVP.




شکل ۷ تأثیر غلظت سورفکتانت DTS بر تغییرات حجم مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیالات افرونی دارای غلظت $15/0.1 \text{ kg/m}^3$ پلیمر DTVP.



شکل ۸ تأثیر غلظت پلیمر DTVP بر سرعت تخلیه سیالات افرونی دارای غلظت $1/71$ مولی سورفکتانت DTS.



شکل ۹ تأثیر غلظت پلیمر DTVP بر سرعت تخلیه سیالات افرونی دارای غلظت ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS.



شکل ۱۰ تأثیر غلظت پلیمر DTVP بر سرعت تخلیه سیالات افرونی دارای غلظت ۲/۵۶٪ مولی سورفکتانت DTS.

به تغییرات غلظت سورفکتانت و پلیمر نمودارهای رسم شده است که در این نمودارها از D_{50} یعنی قطری که ۵۰٪ از تعداد افرون‌ها دارند استفاده شده است. در این بررسی از غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر استفاده شده است. با توجه به ثابت بودن حجم محلول پایه در همه نمونه‌ها و شکل ۸ و شکل ۹ و همچنین معادله شماره ۱ (افزایش هوای حبس شده یعنی افزایش حجم نهایی سیال) مشخص می‌شود که غلظت‌های بیشتر سورفکتانت DTS موجب افزایش هوای حبس شده و همچنین افزایش قطر متوسط افرون‌ها شده است. در غلظت‌های بیشتر پلیمر DTVP، بزرگ‌تر شدن قطر متوسط افرون‌ها و کاهش حجم هوای حبس شده در سیالات افرونی پایه روغنی اتفاق می‌افتد که در یک حجم ثابت از محلول پایه باید به معنی بیشتر شدن ضخامت پوسته افرون‌ها باشد.

تأثیر پلیمر DTVP و سورفکتانت DTS بر زمان نیمه‌عمر

از آنجا که زمان نیمه‌عمر رابطه عکس با سرعت تخلیه مایع دارد لذا بیشترین زمان نیمه‌عمر نیز مربوط به سیال افرونی دارای غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر است. نتایج به‌دست آمده از زمان نیمه‌عمر این سیالات نیز نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد، این نتایج در جدول ۳ ارائه می‌شوند.

درصد هوای حبس شده



درصد هوای حبس شده نشان‌دهنده مقدار حجم افرون تولید شده است و که رابطه (۱) به‌دست می‌آید.

$$\% \text{ هوای حبس شده} = \left[\frac{(V_f - V_i)}{V_i} \right] \times 100 \quad (1)$$



در رابطه (۱)، V_i حجم اولیه سیال افرونی (محلول پایه) و V_f حجم نهایی سیال افرونی شده می‌باشد. در (شکل ۱۱ و ۱۲) تأثیر سورفکتانت DTS و پلیمر DTVP بر درصد هوای حبس شده آورده شده است. همچنین به منظور تعیین تغییرات قطر متوسط افرون‌ها نسبت

جدول ۳ زمان‌های نیمه عمر (min) سیالات افرونی پایه روغنی در غلظت‌های متفاوت از سورفکتانت DTS و پلیمر DTVP.

غلظت پلیمر DTVP (kg/m ³)	۴/۹۹	۱۰/۰۱	۱۵/۰۱
غلظت سورفکتانت DTS (درصد مولی)			
۱/۷۱	۶/۱۶	۸/۳۳	۷/۶۶
۲/۱۴	۷/۸۴	۹/۳۳	۱۰/۶۶
۲/۵۶	۶/۳۳	۷/۵	۲۰/۱۴



شکل ۱۱ تأثیر غلظت سورفکتانت DTS بر الف) تغییرات قطر متوسط افرون ب) درصد هوای حبس شده در سیالات دارای ۱۵/۰۱ kg/m³ پلیمر DTVP.




شکل ۱۲ تأثیر غلظت پلیمر DTVP بر الف) تغییرات قطر متوسط افرون ب) درصد هوای حبس شده در سیالات افرونی دارای ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS.

در رابطه ۲، V_d حجم مایع تخلیه شده و V_f حجم کل سیال افرونی می‌باشند. در اشکال ۱۳ و ۱۴ تأثیر سورفکتانت DTS و پلیمر DTVP آورده شده است. در این بررسی از غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر استفاده شده است. با توجه به این نمودارها مشخص می‌شود که غلظت ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS و ۱۵/۰۱ kg/m³ پلیمر DTVP دارای کم‌ترین سرعت تخریب کف افرونی می‌باشند.


درصد بازدهی

کمیت دیگری به نام بازدهی (بعضی منابع از لفظ خامه‌ای شدن نیز استفاده کرده‌اند) وجود دارد که معیاری برای پایداری کف افرونی در مقابل تخریب است. افت (کاهش) بازدهی نشان‌دهنده از بین رفتن مقدار کف افرونی با زمان است. درصد بازدهی از رابطه ۲ محاسبه می‌گردد.

$$\text{بازدهی (\%)} = \frac{(V_f - V_d)}{V_f} \times 100 \quad (2)$$



شکل ۱۳ تأثیر غلظت سورفکتانت DTS بر درصد بازدهی سیالات دارای ۱۵/۰۱ kg/m^3 پلیمر DTVP.




شکل ۱۴ تأثیر غلظت پلیمر DTVP بر درصد بازدهی سیالات دارای ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS.

می‌توان تغییرات افرون‌ها را با گذشت زمان را از لحاظ کمی محاسبه و توسط نمودار رسم کرد. از داده‌های مربوط به درصد جمعیتی تعداد افرون‌ها می‌توان جهت محاسبه قطر میانگین افرون‌ها یا D_{50} استفاده کرد. نمودارهای مربوط در شکل‌های ۱۷ و ۱۸ آورده شده است. در شکل ۱۹ تصاویری از تغییرات حجم مایع تخلیه شده و حجم کف نسبت به زمان در نمونه سیال افرونی پایه روغنی دارای غلظت بهینه آورده شده است. اولین نتیجه حاصل از این تحقیق این است که سیالات حفاری افرونی با غلظت ۱۵/۰۱ kg/m^3 و ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS و پلیمر DTVP دارای بیشترین پایداری با زمان و کم‌ترین تغییرات بازدهی هستند و این غلظت‌ها به‌عنوان غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر به‌دست می‌آیند.


تغییر اندازه افرون با زمان

در زمان‌های مختلف از نمونه سیال افرونی پایه روغنی دارای غلظت بهینه سورفکتانت DTS و پلیمر DTVP تصاویر میکروسکوپی تهیه می‌شود. تصاویر در اولین لحظه بعد از ساخت و گذشت زمان‌های ۵، ۱۰ و ۱۵ min گرفته می‌شوند این تصاویر در شکل ۱۵ و شکل ۱۶ آورده شده است. برداشتی کلی که از مشاهده این تصاویر می‌توان داشت این است که افرون‌ها بعد از گذشت زمان از لحاظ اندازه بزرگ‌تر می‌شوند. بدیهی است که با گذشت زمان و بزرگ‌تر شدن حباب‌های افرونی پوسته آن‌ها نازک‌تر می‌شود و توانایی کم‌تری در مقابل تغییرات فشار و گذشت زمان از خود نشان می‌دهند و این به معنای شروع ناپایداری افرون‌ها و سیال افرونی می‌باشد. اما با به‌دست آوردن توزیع اندازه حباب‌های افرونی در مقابل تعداد آن‌ها و توزیع اندازه حباب‌های افرونی در مقابل درصد جمعیتی^۱



1. Cumulative Bubble Size Distribution




شکل ۱۵ تصاویر میکروسکوپی (بزرگ‌نمایی 4X) تغییرات اندازه افرون‌ها با زمان در سیالات افرونی پایه روغنی دارای غلظت ۱۵/۰۱ kg/m³ پلیمر DTVP و غلظت‌های متفاوت سورفکتانت DTS.




شکل ۱۶ تصاویر میکروسکوپی (بزرگ‌نمایی 4X) تغییرات اندازه افرون‌ها با زمان در سیالات افرونی دارای غلظت ۲/۱۴ مولی سورفکتانت DTS و غلظت‌های متفاوت پلیمر DTVP.



شکل ۱۷ توزیع اندازه قطر افرون‌ها نسبت به زمان بر حسب الف) درصد تعداد افرون‌ها ب) درصد تجمعی تعداد افرون‌ها در سیال افرونی دارای $15/0.1 \text{ kg/m}^3$ پلیمر DTVP و $2/14\%$ مولی سورفکتانت DTS.



شکل ۱۸ تغییرات قطر متوسط حباب افرونی با گذشت زمان در سیال افرونی با غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر.



شکل ۱۹ تصاویر تغییرات حجم کف و مایع تخلیه شده نسبت به زمان در سیال دارای غلظت بهینه سورفکتانت و پلیمر.

و این غلظت‌ها به‌عنوان غلظت‌های بهینه به‌دست آمدند.

- افزایش غلظت پلیمر DTVP باعث افزایش زمان نیمه‌عمر و پایداری سیال افرونی پایه روغنی می‌شود.

- تخریب کف افرونی در غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر به کم‌ترین میزان خود خواهد رسید.

- افزایش غلظت سورفکتانت DTS موجب افزایش هوای حبس شده و افزایش پلیمر DTVP موجب کاهش هوای حبس شده در سیالات افرونی پایه روغنی خواهد شد همچنین افزایش غلظت سورفکتانت و پلیمر به افزایش قطر متوسط افرون‌ها منجر می‌شود.

- با افزایش غلظت پلیمر و با توجه به کاهش هوای حبس شده و افزایش قطر متوسط حباب‌های افرونی در سیالات افرونی پایه روغنی می‌توان افزایش ضخامت پوسته افرون‌ها را نتیجه‌گیری کرد که یکی از دلایل پایداری سیال افرونی در غلظت‌های بیشتر پلیمر را نشان می‌دهد.

- رشد اندازه قطر افرون‌ها به ناپایداری افرون‌ها منجر می‌شود.

علائم و نشانه‌ها

V_i : حجم اولیه سیال افرونی (محلول پایه)

V_f : حجم نهایی سیال افرونی

V_d : حجم مایع تخلیه شده

V_t : حجم کل سیال افرونی

دیگر نتیجه حاصل شده این است که غلظت‌های بیشتر سورفکتانت DTS موجب افزایش هوای حبس شده و افزایش قطر متوسط افرون‌ها می‌شود و غلظت‌های بیشتر پلیمر DTVP موجب کاهش هوای حبس شده، افزایش قطر متوسط افرون‌ها و در نتیجه افزایش ضخامت پوسته افرون‌ها می‌شود. و همچنین آخرین نتیجه این تحقیق این است که گذشت زمان موجب بزرگ‌تر شدن اندازه حباب‌های افرونی خواهد شد و این که تغییرات اندازه افرون‌ها در سیال دارای غلظت‌های بهینه سورفکتانت و پلیمر دارای مقدار کم‌تری می‌باشد.

نتیجه‌گیری

هدف از این تحقیق تولید سیالات حفاری افرونی پایه روغنی، بررسی پارامتر پایداری در مقابل زمان و به‌دست آوردن فرمولاسیونی بهینه جهت ساخت این نوع از سیالات بوده است. شرایط ساخت سیال افرونی پایه روغنی تفاوت زیادی با سیال افرونی پایه آبی دارد. تفاوت این شرایط را می‌توان در نوع مواد اولیه، روش ساخت سیال افرونی پایه روغنی و تعیین خواص آن‌ها دانست. نتایج کلی حاصل از این تحقیق شامل موارد زیر می‌باشد:

- سیالات حفاری افرونی پایه روغنی در غلظت‌های ۲/۱۴٪ مولی سورفکتانت DTS و $15/01 \text{ kg/m}^3$ پلیمر DTVP دارای بیشترین پایداری در مقابل زمان هستند

مراجع

- [1]. Li-hui, Z., Xiao-qingH., Li-xiaF. and Xiang-chunW., "The multiphase flow system used in exploiting depleted reservoirs: water-based Micro-bubble drilling fluid," J. Phys.: Conf. Ser., 2009. 147: p. 012022.
- [۲]. عادل‌زاده م. ر. و حائری ز، اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی ۱۳۸۹، ستایش.
- [۳]. رحمانی ع. ا.، افرون‌ها: شیمی سطح شناورسازی (فلوتاسیون) افرونی ۱۳۸۵، دانشگاه تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
- [4]. Spinelli L. S., Neto G. R., Freire L. F. A., Monteiro V., Teixeira Lomba R. F., Cunha Michel R. and Lucas E., "Synthetic-based aphrons: Correlation between properties and filtrate reduction performance," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 353, Issue 1, pp. 57-63, 2010.
- [5]. Oliveira R. C., Oliveira J. F. and Moudgil B. M., "Optimizing micro-foam rheology for soil remediation," in Surface and Colloid Science. Springer. pp. 298-302, 2004.
- [6]. Shivhare S., "A study of the rheology, stability and pore blocking ability of non-aqueous colloidal gas aphron drilling fluids," Publisher University of Alberta, 2011.
- [7]. Growcock F. B., Simon G. A., Rea A. B., Leonard R. S., Noello E. and Castellan R., "Alternative aphron-based drilling fluid," in IADC/SPE Drilling Conference., Society of Petroleum Engineers (SPE), 2004.
- [8]. Save S. V. and Pangarkar V. G., "Characterisation of colloidal gas aphrons," Chemical Engineering Communications, Vol. 127, No. 1, pp. 35-54, 1994.
- [9]. Growcock F. B., Khan A. M. and Simon G. A., "Application of water-based and oil-based aphrons in drilling fluids," in International Symposium on Oilfield Chemistry. 2003, Society of Petroleum Engineers (SPE).
- [10]. Bjorndalen N. and Kuru E., "Physico-chemical characterization of aphron-based drilling fluids," Journal of Canadian Petroleum Technology, Vol. 47, No. 11, pp. 7-9, 2008.