

مقایسه اثر روش‌های مختلف دباغی بر خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ

مهناز صالحی^{۱*}، زاله میرعبدالباقی^۲ و محمد علی کمالی سروستانی^۳

(E-mail: msalehi572000@yahoo.com)

تاریخ وصول مقاله: ۹۰/۵/۱۲، تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۱۲/۱۳

چکیده

برای تعیین روش مناسب دباغی پوست شترمرغ، وزن مخصوص ظاهری، ضخامت، مقاومت و کشش پذیری چرم ناحیه اصلی شترمرغ‌های ۱۲ تا ۱۴ ماهه (تعداد = ۱۵) در روش‌های مختلف دباغی (کرومی، گیاهی و آلومنی) مطالعه شد. میانگین وزن مخصوص ظاهری و ضخامت چرم‌ها به ترتیب 0.07 ± 0.00 گرم بر سانتی‌متر مربع و 0.11 ± 0.01 میلی‌متر تعیین شد. نیروی پارگی، مقاومت و کشش پذیری چرم‌های کرومی (0.49 ± 0.03 کیلوگرم نیرو)، 0.22 ± 0.02 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و 0.07 ± 0.00 درصد) بیشتر از چرم‌های آلومنی (0.05 ± 0.00 کیلوگرم نیرو، 0.16 ± 0.01 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و 0.046 ± 0.007 درصد) و چرم‌های گیاهی (0.04 ± 0.00 کیلوگرم نیرو، 0.21 ± 0.07 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و 0.06 ± 0.01 درصد) بود ($P < 0.05$). به طور کلی، کیفیت مکانیکی چرم شترمرغ در فرآوری دباغی کرومی بهتر از چرم آلومنی و گیاهی به دست آمد.

کلمات کلیدی: دباغی آلومنی، دباغی کرومی، دباغی گیاهی، کشش پذیری، مقاومت


۱ - مریبی پژوهشی، بخش فرآوری تولیدات دامی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران (نویسنده مسئول مکاتبات^{*})

۲ - مریبی پژوهشی، بخش تحقیقات تغذیه، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران

۳ - استادیار پژوهشی، معاونت پژوهشی سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی، تهران - ایران

برای تولید رنگ سفید استفاده می‌شود. در دباغی به روش آلوم^۷ از نمک‌های مخلوط آلومینیوم با ترکیبات متفاوتی از مواد حاوی پروتئین استفاده می‌شود. این نوع چرم به علت عاری بودن از مواد کرومی در تهیه کفش بچه‌گانه و یا چرم کابین اتومبیل به کار گرفته می‌شود (۱۱).

در هر حال، صنایع چرم اطلاعاتی را در مورد خصوصیات چرم شترمرغ از نظر مقاومت کششی و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برای یافتن کاربرد دقیق آن در تهیه محصولات نیاز دارند. به دلیل اینکه فرآوری پوست شترمرغ با پوست سایر حیوانات فرق می‌کند، درنتیجه کالای تولیدی و کاربری آن تاحدی متفاوت است، لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر چند روش معمول دباغی (کرومی، گیاهی و آلومی) بر ویژگی‌های مکانیکی چرم شترمرغ می‌باشد.



شکل ۱ - نواحی مختلف چرم شترمرغ

مواد و روش‌ها

برای بررسی اثر روش‌های مختلف دباغی، تعداد پنج جلد پوست شترمرغ یک تا ۱/۵ ساله تهیه شد و هر جلد از طرف عرضی به سه قسمت و جمماً به ۱۵ تیکه بریده شد و هر پنج تیکه با یکی از روش‌های دباغی کرومی، گیاهی و آلومی فرآوری شد.

عملیات دباغی شامل تهیه سالامبور، وتبلو و وتوایت^۸ و دباغی گیاهی، ساخت کراست رنگی از وتبلو و کراست

۷ - Alum: ماده معدنی در دباغی از پتاس آلوم و آلومینیم سولفات (راج)

8 - Wet white

مقدمه

امروزه چرم شترمرغ به عنوان یک محصول لوکس به خصوص در بازار اروپا، آمریکا و ژاپن مطرح است. پوست به روش‌های مختلف مانند روش‌های گیاهی، کرومی، آلدئیدی، سینتیک و آلوم دباغی می‌شود. در روش دباغی گیاهی از تانن و مواد استخراج شده گیاهی نظیر پوست درخت و مواد معدنی استفاده می‌شود که معمولاً سبب قهوه‌ای شدن چرم می‌شوند ولی شید^۱ حاصل از آن‌ها در ترکیب با سایر مواد شیمیایی و رنگ اولیه پوست تغییر می‌یابد. این روش بیشتر در ساخت چرم‌هایی به کار می‌رود که در روی آنها خطاطی و قلمزنی می‌کنند و یا به عنوان قالب برای تهیه مهر مصرف می‌شود، زیرا در برابر آب پایدار نیستند و رنگ آن‌ها تغییر می‌کند. در ضمن اگر با مواد شوینده شسته و خشک شوند، ابعاد آنها کاهش یافته و از حالت نرمی و انعطاف خارج شده و سخت و خشک می‌شوند و اگر در آب داغ قرار داده شوند، بسیار کوچک شده و تا حدی ژلاتینی می‌شوند. این امر موجب خشکی بیش از حد و غیر قابل انعطاف پذیری چرم و در نتیجه شکنندگی آن می‌شود. در دباغی کرومی که از سال ۱۸۵۸ میلادی به بعد مرسوم شد، از سولفات کرومیوم و سایر نمک‌های کرومیوم استفاده می‌شود. چرم‌های حاصل از این روش دباغی نسبت به دباغی گیاهی نرم‌تر و قابل انعطاف‌تر هستند و با قرار گرفتن در آب تغییر رنگ و کاهش ابعاد آن‌ها کمتر است. چرم نیمه‌ساخته یا به عبارتی تکمیل نشده آن را وتبلو^۲ می‌نامند که به علت رنگ حاصل از جذب کروم می‌باشد. در دباغی آلدئیدی^۳ از گلوتارآلدئید یا ترکیبات اکسازولیدین استفاده می‌شود که در حال حاضر به دلیل خطرات ناشی از فرم آلدئید برای کارگران و نیز ایجاد حساسیت در بعضی افراد استفاده نمی‌شود. در دباغی سینتیک^۴ از پلیمرهای آروماتیک مانند نوولک یا نورادول^۵

1 - Shade

2 - Chrome tanning

3 - Wet blue: یا خیس آبی، پوست دباغی کرومی که در حالت مرطوب به رنگ آبی دیده می‌شود.

4 - Aldehyde tanning

5 - Synthetic tanning

6 - Novolac or Noradol

چرم و در دو جهت عمود برهم بر روی نطع^۹ مجدداً اندازه‌گیری شد. چرم آزمونه با دقت یک هزار گرم توزین شد و وزن مخصوص ظاهری از فرمول (۱) به دست آمد:

$$Da = 1.273 \times 10 \text{ m}/\text{td}^2 \quad (1)$$

در این رابطه، m جرم (گرم)، t ضخامت (میلی‌متر) و d قطر (میلی‌متر) است.

برای اندازه‌گیری نیروی پارگی، مقاومت به گسیختگی و کشش پذیری نمونه‌های چرمی به ابعاد ۱۰ در ۵۰ میلی‌متر تهیه شد. نمونه‌ها بین گیره‌های دستگاه کشش (اینسترون مدل ۴۰۰۱) قرار گرفت و بعد از پارگی نمونه، بیشترین نیروی ثبت شده به عنوان نیروی پارگی و فاصله بین گیره‌ها به عنوان طول نمونه در نقطه پارگی (کشش پذیری) یادداشت شد. برای تعیین مقاومت به گسیختگی (T_n) از فرمول (۲) استفاده شد:

$$T_n = \frac{F}{W \cdot t} \quad (2)$$

در این رابطه، F نیروی ثبت شده (کیلوگرم)، W پهنای نمونه (میلی‌متر) و t ضخامت نمونه (میلی‌متر) است. درصد افزایش طول در نقطه پارگی (E_b)^{۱۰} از فرمول (۳) به دست آمد:

$$E_b = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100 \quad (3)$$

در این رابطه، L_1 فاصله بین گیره‌ها در نقطه پارگی و L_0 فاصله اولیه بین گیره‌های است.

محاسبات آماری
از مدل یک‌طرفه (۴) برای تجزیه و تحلیل ارقام در نرم افزار SAS استفاده شد:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij} \quad (4)$$

در این فرمول، y_{ij} هر یک از مشاهدات، μ میانگین کل، α_i اثر سه روش دباغی و ε_{ij} اثر خطای تصادفی هر یک از مشاهدات می‌باشد.

Flesh side - ۹: نطع: طرف پوست که دارای لش بوده و مخالف رخ است

10 - Tensile strength

11 - Elongation at break

سفید از وتوایت بود. این مراحل تا مقطع تهیه سلامبور^۱ شامل خیساندن، آهک‌دهی، آهک‌گیری، آنزیم‌دهی، چربی‌گیری و سلامبورسازی یکسان بود. وتبلو برای دباغی کرومی و وتوایت برای دباغی آلومی ساخته شد. برای تهیه کراست^۲ رنگی از وتبلو و وتوایت پوست شترمرغ مراحل ری‌کروم (در وتبلو)، خشی‌سازی، دباغی مجدد، رنگرزی، روغن‌دهی، فیکس^۳، تخلیه، خشک‌کردن در هوا، نرم کردن و گیره‌زنی انجام شد. دباغی گیاهی از سلامبور طی عملیات خیساندن، شستشو، تنظیم بار یونی، دباغی گیاهی با میروبلان^۴، میموزا^۵، باسیستان^۶ ANK تامول^۷ AWK روغن‌دهی، فیکس و خشک کردن انجام گرفت و سایر عملیات تا تهیه چرم مانند دباغی کرومی و آلومی طی شد. نمونه چرم از ناحیه اصلی پوست یا ناحیه کرون^۸ برداشت شد (شکل ۱).

خصوصیات مکانیکی چرم با روش‌های استاندارد ملی ایران تعیین شد (۴). برای تعیین وزن مخصوص ظاهري، از نمونه اصلی چرم سه نمونه به صورت استوانه مدور قائم بر روی رخ چرم با قطر تقریبی ۷۰ میلی‌متر تهیه شد. میانگین ضخامت چهار نقطه از نمونه با کولیس تعیین شد. با به کار گیری کولیس ورنیه قطر نمونه‌ها با تقریب نیم میلی‌متر و با خطکش میلی‌متری در دو جهت عمود برهم بر روی رخ

۱ - Pickling: پیکله کردن یا اسیدی کردن پوست برای تهیه سلامبور

۲ - Crust leather: چرم نیمه ساخته یا چرمی که دباغی شده، روغن خورده، خشک شده ولی مراحل تکمیل را طی نکرده است.

۳ - Fixing: استفاده از مواد شیمیائی یا عملیات مکانیکی برای ثابتی رنگینه‌ها، رنگدانه‌ها یا مواد دباغی در سطح یاف چرم.

۴ - Myrobalans: میوه درختی در هند که رنگ قهوه‌ای زرد در چرم ایجاد می‌کند.

۵ - Mimosa: درختی دارای مقادیر زیادی مواد تانن برای دباغی از نوع کاتکول.

۶ - Syntans: نام تجاری برای یکسری از مواد دباغی مصنوعی، که همراه مواد دباغی گیاهی، معدنی و یا فرم‌آلدئید در دباغی پوست به کار می‌روند.

۷ - Tamol: نام تجاری یک ماده دباغی مصنوعی خشی

۸ - Crown: ناحیه‌ای از پوست شترمرغ که دارای ندول‌های خروجی پر بوده و از زیر گردن تا محل بالها و نیز قسمت پشت را در بر می‌گیرد.

0.05 ± 0.13 میلی‌متر تعیین شد که ضخیم‌تر شدن چرم را با افزایش سن نشان می‌دهد (۷). ضخامت پوست بسته به گونه، واریته، سن، جنس و نواحی بدن متفاوت می‌باشد، به طوری که ضخامت چرم گونه‌های مختلف دامی نظیر شترمرغ گردن آبی، شترمرغ گردن سیاه، بز، بره و گاویش به ترتیب یک، $1/9$ ، $0/9$ ، $0/7$ و $1/1$ میلی‌متر گزارش شده است (۱۰). چنانچه ملاحظه می‌شود ضخامت چرم شترمرغ‌ها در بررسی کنونی در حد ارقام گزارش شده برای چرم شترمرغ و بیشتر از چرم اغلب گونه‌های دامی می‌باشد.

نتایج و بحث

ساختمان مورفولژیکی پوست شترمرغ مشابه پوست طیور است، ولی بعضی از خصوصیات آن به پوست پستانداران شباهت دارد. به همین جهت، خصوصیات چرم شترمرغ را می‌توان با چرم سبک و سنگین مقایسه نمود. ضخامت پوست شترمرغ‌های مطالعه شده $1/5$ میلی‌متر با دامنه $1/3$ تا $2/5$ میلی‌متر بود (جدول ۱). ارقام مشابهی در مورد ضخامت چرم شترمرغ ثبت شده است. در یک بررسی، ضخامت چرم شترمرغ‌های پنج تا 14 ماهه از $0/05 \pm 0/05$ تا $0/66 \pm 0/0$ میلی‌متر می‌باشد.

جدول ۱ - میانگین و اشتباه معیار خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ

صفات	ضخامت (میلی‌متر)	نیروی بار پارگی (کیلوگرم نیرو)	مقاومت (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	کشش پذیری (%)	دانسته (گرم بر سانتی‌متر مربع)
روش دباغی	ns	ns	ns	ns	ns
کرومی	$1/7 \pm 0/1$	$33/0 \pm 4/9$	$197/2 \pm 23/9$	$53/3 \pm 7/0$	$0/66 \pm 0/0$
آلومی	$1/7 \pm 0/2$	$27/4 \pm 5/5$	$161/8 \pm 26/7$	$46/4 \pm 7/9$	$0/66 \pm 0/0$
میانگین کلی	$1/7 \pm 0/1$	$23/5 \pm 3/5$	$137/1 \pm 19/7$	$46/2 \pm 4/0$	$0/7 \pm 0/0$
ضریب تغییرات (%)	$18/9$	$57/8$	$55/5$	$33/9$	$7/2$
حداقل - حداکثر	$2/5$ تا $1/3$	$50/0$ تا $7/6$	$273/2$ تا $55/2$	$72/7$ تا $21/5$	$0/8$ تا $0/6$

* و **: در هر ستون تفاوت میانگین‌ها در سطح ($P < 0/05$) و ($P < 0/01$) معنی دار نیست. ns: تفاوت میانگین‌ها معنی دار نیست ($P > 0/05$).

شترمرغ‌های این مطالعه کمتر از ارقام ذکر شده در سایر بررسی‌ها برای چرم شترمرغ، بز و گاویش ولی بیش از چرم گوسفند می‌باشد.

در بررسی حاضر، میانگین کلی مقاومت به گسیختگی چرم $137/10 \pm 19/68$ کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع به دست آمد که کمتر از ارقام ذکر شده در سایر مطالعات 163 تا 214 کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع، 178 تا 194 کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع و $221/6 \pm 22/1$ کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع می‌باشد (جدول ۱) و 7 . دامنه مقاومت چرم بز و گاو نیز به ترتیب $203/94$ تا $254/93$ و $254/93$ تا $250/92$ کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع از گزارش شده است (۹). احتمالاً اختلاف موجود ناشی از تفاوت ضخامت چرم شترمرغ‌های آزمایشی با سایر منابع باشد. حداقل میزان مقاومت به گسیختگی برای چرم رخ دار، چرم مبلمان و لباسی از پوست شترمرغ را به ترتیب 200 ، 170 ،

در تحقیق حاضر، چرم‌های دباغی گیاهی ضخامت بیشتر اما غیرمعنی‌داری از چرم‌های کرومی و آلومی داشتند (جدول ۱). حد مطلوب ضخامت چرم لباسی، کیف دستی و چکمه به ترتیب $0/85$ ، $0/25$ و $1/45$ میلی‌متر و همین‌طور چرم آستری و رویه کیف‌های دستی زنانه به ترتیب $0/5$ و $0/8$ میلی‌متر بیان شده است (۴ و ۸). با توجه به این موارد مناسب‌ترین کاربرد چرم شترمرغ در ساخت کیف و چکمه است و کمتر در چرم لباسی کاربرد دارد.

دامنه وسیعی از نیرو ($0/0$ تا 50 کیلوگرم نیرو) برای پارگی در چرم‌های مورد بررسی مشاهده شد (جدول ۱). مقدار نیروی لازم برای پارگی چرم شترمرغ گردن آبی، شترمرغ گردن سیاه، بز، بره و گاویش به ترتیب 32 ، 43 ، 26 ، 12 و 82 کیلوگرم نیرو ثابت شده است (۱۰). در چرم بزهای بومی مقدار این صفت $25/5$ کیلوگرم نیرو به دست آمد (۲). همان‌طور که ملاحظه می‌شود میانگین مقدار نیروی پارگی چرم

روکش صندلی خودروهای نواحی گرمسیر استفاده شود (۱). میانگین کشش پذیری چرم شترمرغ ها $46/20 \pm 4/05$ درصد به دست آمد که در حد ارقام ذکر شده برای چرم شترمرغ (۵۰ درصد) و چرم بزی (۴۰ درصد) و کمتر از چرم گاوی (۸۰ درصد) می‌باشد (۵). مقدار حداکثر کشش پذیری تولیدات چرمی مبلی گیاهی و کرومی به ترتیب ۵۰ و ۷۵ درصد و کالاهای چرمی صنعتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد عنوان شده است (۱). با توجه به کشش پذیری بالاتر چرم کرومی نسبت به چرم‌های گیاهی و آلومی در این تحقیق، استفاده از چرم‌های کرومی در چرم مبلی بهتر است، اگرچه به دلیل خصوصیات منحصر به فرد حاصل از ندول‌های پوست شترمرغ معمولاً این نوع از چرم برای موارد تزئینی و پوششی به کار می‌رود (جدول ۱). همان‌طور که گفته شد چرم گیاهی با توجه به انعطاف‌پذیری کمتر برای ساخت کالاهای چرمی سخت و صنعتی مناسب‌تر است و می‌تواند پوست دباغی شده به روش گیاهی در تهیه کیف، چمدان، جلد و شیرازه کتاب و غیره کاربرد مناسبی باشد.

مقدار دانسیته حاصله کمتر از دانسیته ظاهری چرم زیره (یک و ۱/۵ گرم بر سانتی‌متر مربع) و در حد قابل قبولی برای انواع دیگر چرم است (جدول ۱ و ۵).

در این مطالعه، همبستگی مثبت غیرمعنی‌داری بین ضخامت با مقاومت مانند چرم برهای بومی به دست آمد، در حالی که در ارزیابی انجام شده بر روی چرم شتر روند کاهشی در میزان بار پارگی، مقاومت و کشش پذیری با افزایش ضخامت نمونه چرمی مشاهده شده است (جدول ۲ و ۳). مهمترین موردنی که در رابطه همبستگی بین صفات مکانیکی چرم شترمرغ ملاحظه شد، همبستگی مثبت (+۰/۳) بین استحکام و کشش پذیری بود (۰/۰۱). (P<۰/۰۱).

و ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد (۵). چرم لباسی، چرم گاوی، چرم رویه و آستری کیف باید به ترتیب حداقل ۱۵۰، ۱۸۰، ۴۰ و ۲۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع مقاومت داشته باشند (۴). مقادیر حاصله در بررسی حاضر نزدیک به استاندارد چرم لباسی و بیش از استاندارد چرم رویه و آستری کیف‌های چرمی بوده و لذا کاربرد خوبی در ساخت چرم لباسی در صورت فرآوری خوب و ایجاد ضخامت مناسب دارد.

در این آزمایش، بیشترین مقادیر میانگین‌های مربوط به نیروی بارپارگی، مقاومت و کشش پذیری در چرم‌های دباغی شده به روش کرومی به دست آمد (P<۰/۰۵) و سپس این مقادیر در چرم‌های آلومی و درنهایت چرم‌های دباغی شده گیاهی کاهش داشت. به خصوص در چرم‌های گیاهی کاهش شدیدی در برابر چرم‌های کرومی مشاهده شد. بنابراین می‌توان گفت که روش دباغی گیاهی اثر معکوسی بر خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ داشته است. منبعی در رابطه با انجام روش‌های مختلف دباغی بر پوست شترمرغ و در نتیجه تأثیر این اثرات به دست نیامد، ولی با توجه به ویژگی‌های مکانیکی چرم مبلی برای دباغی گیاهی و کرومی به ترتیب ۲۰۰ و ۳۷۵ کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع، تولیدات چرمی صنعتی ۱۵۰ تا ۳۷۵ کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع و چرم دباغی کرومی لباسی و دستکشی ۲۵۰ کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر، چرم‌های دباغی شده به روش کرومی در این آزمایش بهتر از چرم‌های آلومی و گیاهی می‌تواند برای کالاهای فوق مصرف شود ولی با توجه به سختی ایجاد شده در چرم‌های گیاهی کاربرد آن در فرآورده‌های سخت و سفت و محکم مانند کیف‌های چمدانی و جلد کتاب بیشتر است و چرم‌های آلومی به دلیل عدم تولید اکسیدکروم می‌تواند برای

جدول ۲ - همبستگی خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ

صفت	ضخامت (میلی‌متر)	مقاومت (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	کشش پذیری (%)
استحکام	۰/۱۵	-۰/۰۲	۰/۰۲
کشش پذیری	-	۰/۳**	۰/۰۹
دانسیته	-	-	۰/۰۷

*: تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار است (P<۰/۰۱).

مانند چرم سایر دام‌ها برخوردار است و با توجه به تفاوتی که بین روش‌های مختلف دباغی به‌دست آمد، لازم است که برای دسترسی به کیفیت بالاتر به خصوص در چرم‌های گیاهی بررسی‌های کاربردی وسیع‌تری انجام پذیرد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از شرکت گلبرگ طوبی زرنده و کارخانه وطن و همچنین آقایان فتح‌الله فتحی، حسین نصیریان، عط‌الله یوسف‌زاده، کریم نجفی، هوشنگ لطف‌الهیان و بهرام لطف‌الهیان و خانم ملیحه کمال‌پور قادردانی می‌گردد.

۳. صالحی م.، ظاهرپور دری ن.، سرحدی ف. و لطف‌الهیان ب (۱۳۸۵) بررسی ویژگی‌های الیاف و پوست حاصل از دورگه‌های شتر در مقایسه با شترهای یک‌کوهانه. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
۴. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) استانداردهای شماره ۷۸، ۸۸۰، ۶۹۷۱، ۶۹۶۷ و ۱۳۹۱ و ۸۷۹.

- 5 . Afsar A, Gülmser G, Özgünay H and Akyüz F (2002) A study on processing of ostrich leathers and determination of their properties. Ege Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi. 39(3): 136-143.
- 6 . Cloete S, Van WP Schalkwyk SJ Brand TS Hoffman LC and Nel CJ (2006) The effects of dietary energy and protein concentrations on ostrich skin quality. South African Journal of Animal Science. 36(1): 40-44.
- 7 . Cloete S, Van WP Schalkwyk SJ Hoffman LC and Meyer A (2004) Effect of age on leather and skin traits of slaughter ostriches. South African Journal of Animal Science. 34(2): 80-86.

نتیجه‌گیری

با توجه به رشد زیاد پرورش این پرندۀ در کشور، لازم است در ارتباط با بهره‌برداری و فرآوری صحیح از محصولات شترمرغ بالاخص در مورد پوست آن راهکارهای مناسب پیشنهاد نمود. در این میان، چگونگی فرآوری پوست برای تهیه محصولات چرمی بسیار مهم بوده و در صورت به‌کارگیری روش‌های درست عمل آوری نقش مهمی در تولید مطلوب محصولات چرمی شترمرغ و نهایتاً اقتصاد پرورش دهنده‌گان و صنایع چرم‌سازی دارد. در این بررسی مشخص شد که چرم شترمرغ از کیفیت مکانیکی مطلوبی

منابع مورد استفاده

- ۱ . احمدی س (۱۳۶۹) تکنولوژی پوست و چرم. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. تهران، ص ۶۵.
- ۲ . صالحی م.، زاخربی ج، ظاهرپور دری ن.. انصاری رنانی ح. م. و لطف‌الهیان ب (۱۳۸۹) شناخت خصوصیات پوست بزهای بومی ایران به منظور درجه‌بندی و دسته‌بندی آنها. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
- 8 . Mellett FD, Fischer P and Böhme HM (1996) Grading ostrich skins. Proceeding of European Ostrich Con., November, Hengelo, Nederlands. European Ostrich Association, Banbury, UK.
- 9 . Sivasubramanian S, Murali B Manohar A Rajaram A and Puvanakrishnan R (2008) Ecofriendly lime and sulfide free enzymatic dehairing of skins and hides using a bacterial alkaline protease. Chemosphere. 70(6): 1015-1024.
- 10 . Von Hoven TM (2002) Characterization of alligator, ostrich and emu skins and comparisons to traditional leathers. Ph.D. Thesis. Louisiana State University. USA.
- 11 . Wikipedia (2012) Common related to leather. Available online at: //www.Wikipedia.com

Comparision of different tanning methods on physical characteristics of ostrich leather

M. Salehi ^{1*}, J. Mirabdolbaghi ² and M. A. Kamali Sarvestani ³

(E-mail: msalehi572000@yahoo.com)

Abstract

The study was consequently investigated effect of different tanning methods on apparent density, thickness, tensile strength and also extension percentage in three different tanning (chromic, alum and vegetable) of grown part of ostrich skins ($n = 15$; 12 to 14 months). Average apparent density and thickness of leathers were $0.7 \pm 0.0\text{gr/cm}^2$ and $1.7 \pm 0.1\text{ mm}$, respectively. The breaking load, tensile strength and extension of chromic tanning leather ($33.0 \pm 4.9\text{ kgf}$, $197.2 \pm 23.9\text{ kgf/cm}^2$ and $53.3 \pm 7.0\text{ percent}$) were more than alum tanning leather ($27.4 \pm 5.5\text{ kgf}$, $161.7 \pm 26.7\text{ kgf/cm}^2$, $46.4 \pm 7.8\text{ percent}$) and vegetable tanning leathers ($13.0 \pm 4.5\text{ kgf}$, $70.7 \pm 21.8\text{ kgf/cm}^2$ and $40.1 \pm 6.4\text{ percent}$). However, the best physical quality was found in the chromic tanned leather for ostrich skin proccesing related to alum and vegetable leathers.

Keywords: Alum tanning, Chromic tanning, Extension, Tensile strength, Vegetable tanning

1 - Research Instructor, Animal Byproduct Department, Animal Science Research Institute, Alborz, Karaj – Iran (Corresponding Author *)

2 - Research Instructor, Nutrition Department, Animal Science Research Institute, Alborz, Karaj – Iran

3 - Assistant Professor, Agricultural Research and Education Organization. Tehran – Iran