

## بررسی اثر سن درختان جوان اکالیپتوس کاملدولنسیس بر ترکیبات شیمیایی چوب برای استفاده در صنعت خمیر کاغذ سازی

\*احسان کبیری<sup>۱</sup>، سید ضیاءالدین حسینی<sup>۲</sup>، وحید وزیری<sup>۳</sup> و حمید نوری چپرپردی<sup>۴</sup>

ادانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
تاریخ دریافت: ۸۵/۸/۲۳؛ تاریخ پذیرش: ۸۷/۷/۶

### چکیده

در این تحقیق، اثر سن درختان جوان اکالیپتوس کاملدولنسیس (۴، ۶ و ۸ سال) بر ترکیبات شیمیایی چوب آنها، برای استفاده در صنعت خمیر کاغذسازی بررسی شد. ترکیبات شیمیایی برای هر سن، با سه تکرار انجام شد که مقادیر درصد سلولز، همی سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به ترتیب برای سن ۴ سال، ۳۷/۹، ۳۴/۶۱، ۲۳/۷۰، ۳/۲۲ و ۱/۰۵، برای سن ۶ سال، ۴۱/۰۸، ۳۰/۷، ۲۵/۲۹، ۴/۶۲ و ۰/۸۱ و برای سن ۸ سال، ۴۱/۹، ۲۹/۵۳، ۲۶/۸۶، ۶/۰۳ و ۰/۵۴ به دست آمد. این ترکیبات در سنین مختلف با یکدیگر مقایسه گردید و نتایج نشان داد که چوب درختان با سن ۸ سال به لحاظ داشتن مقادیر سلولز بیشتر و خاکستر کمتر می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای صنعت خمیر کاغذسازی باشند.

**واژه‌های کلیدی:** اکالیپتوس کاملدولنسیس، سلولز، همی سلولز، لیگنین، مواد استخراجی، خاکستر

### مقدمه

تغییرات سلولی و به دنبال آن تغییرات شیمیایی ناشی از رشد درخت، اثرات مهمی روی خواص و رفتار چوب در جریان تهیه خمیر کاغذ می‌گذارد. بسته به گونه چوبی استفاده شده (سوزنی‌برگ یا پهن‌برگ و یا حتی بین گونه‌های پهن‌برگان و سوزنی‌برگان بسته به شرایط رشد و آناتومیکی گونه‌ها) و همچنین نوع فرآیند خمیرسازی (اعم از شیمیایی یا نیمه‌شیمیایی و قلیایی یا اسیدی) حذف مواد آلی عصاره‌ای از خمیر کاغذ مشکل می‌باشد (میرشکرایی، ۱۹۹۳؛ رید هولم، ۱۹۶۵). بررسی خواص

درختان اکالیپتوس نشان می‌دهد که با افزایش سن درخت، دانسیته چوب، درصد مواد استخراجی، درصد سلولز و بازده خمیرسازی شیمیایی افزایش می‌یابد در حالی که درصد لیگنین کاهش می‌یابد (اوشیما و همکاران، ۲۰۰۵؛ اونا و همکاران، ۱۹۹۷). هر یک از تغییرات ذکر شده تا سن مشخصی تقریباً ثابت بوده از آن سن به بعد تغییرات معنی‌دار می‌شود. تغییرات دانسیته از ۳ سالگی، بازده خمیر، درصد سلولز و درصد لیگنین از ۵ سالگی و درصد مواد استخراجی از ۸ سالگی معنی‌دار می‌شود (ریموند، ۲۰۰۲). مقایسه بین جوان چوب و چوب بالغ نشان می‌دهد که طول الیاف، دانسیته الیاف، ضخامت دیواره‌های سلولی، مقدار سلولز و بازده خمیر در جوان چوب کمتر و

\*- مسئول مکاتبه: kabiri\_e@yahoo.com

مقدار لیگنین، مواد استخراجی و همی سلولز در آن بیشتر از چوب بالغ است (بائو و ساسا، ۲۰۰۱). بررسی اثر سن و عوامل رشد درختان جوان اکالیپتوس گلوبولوس بر تغییرات ترکیبات شیمیایی نشان داد که با افزایش سن از ۲ به ۶ سال، درصد لیگنین اندکی افزایش داشته، درصد مواد استخراجی و سلولز نیز افزایش یافته اما میزان کربوهیدرات‌های دیگر (همی سلولز)، کاهش یافته است (میراندا و پری را، ۲۰۰۲). با توجه به سریع‌الرشد بودن گونه اکالیپتوس کاملدونسیس و برداشت معمول آن در سنین زیر ۱۰ سال، هدف اصلی در این پژوهش، مطالعه اثر سن درخت روی مقدار لیگنین، سلولز، همی سلولز، مواد استخراجی و خاکستر و تعیین مناسب‌ترین سن برداشت (در بین درختان جوان اکالیپتوس) به لحاظ ترکیبات شیمیایی چوب، برای استفاده در صنعت خمیر کاغذسازی می‌باشد.

سانتی‌متر جدا، سپس خرد و براساس استاندارد شماره T275 om-85 آیین‌نامه TAPPI<sup>1</sup> به پودر چوب تبدیل شد. مقدار مواد استخراجی، لیگنین و خاکستر به ترتیب براساس استانداردهای شماره T-204om-88، T224om-88 و T 211om-85 آیین‌نامه TAPPI اندازه‌گیری و مقدار هولوسولوز (سلولز + همی سلولز) مطابق با استاندارد شماره ۲۴۰۳ از آیین‌نامه DIN انجام گرفت.

**روش‌های آماری:** برای داده‌های حاصل از آزمایش‌های تجزیه شیمیایی از طرح آماری فاکتوریل استفاده و هر نمونه در هر سن درخت ۳ مرتبه آزمایش شد. سپس برای تحلیل اثر سن درخت بر روی ترکیبات شیمیایی از آزمون تجزیه واریانس یک‌طرفه استفاده و در نهایت برای مقایسه میانگین نمونه‌های مختلف با یکدیگر آزمون چند دامنه‌ای دانکن به کار برده شد.

## مواد و روش‌ها

**نمونه‌برداری، تهیه آرد چوب و تعیین درصد ترکیبات شیمیایی چوب:** درختان مورد آزمایش از جنگل‌های دست کاشت اکالیپتوس واقع در کیلومتر ۵ جاده گرگان- آق‌قلا قطع شده و به آزمایشگاه دانشکده چوب‌شناسی و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل گردید. برای تهیه آرد چوب ابتدا از ارتفاع برابر سینه هر درخت، بخشی از تنه به طول ۳۰

## نتایج و بحث

درصد ترکیبات شیمیایی هریک از درختان اکالیپتوس (۴ و ۶ و ۸ سال) به‌طور جداگانه در ۳ تکرار اندازه‌گیری و اثر سن درخت بر ویژگی‌های شیمیایی چوب تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر سن درخت روی مقدار مواد استخراجی، لیگنین، سلولز، همی سلولز و خاکستر در مقدار ۱ درصد معنی‌دار شده است (جدول ۱).

جدول ۱- داده‌های تجزیه واریانس یک‌طرفه برای اثر سن درخت روی ترکیبات شیمیایی چوب.

F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع تغییر	عامل (درصد)
۶۳/۶۱۲	۵/۸۹۴ (۰/۰۹۳)**	۲(۶) *	سن درخت	مواد استخراجی
۱۷/۹۳۵	۷/۴۵۸ (۰/۴۱۶)	۲(۶)	سن درخت	لیگنین
۳۱/۰۶۸	۱۳/۳۶۸ (۰/۴۳)	۲(۶)	سن درخت	سلولز
۳۶/۶۱۸	۱۹/۴۵۷ (۰/۵۳۱)	۲(۶)	سن درخت	همی سلولز
۷۲/۰۷۷	۰/۱۹۸ (۰/۰۰۳)	۲(۶)	سن درخت	خاکستر

\* درجه آزادی خطا و \*\* واریانس خطای آزمایش است

نتایج تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین‌ها به‌روش دانکن نشان داده است که با افزایش سن درخت مقدار سلولز، مواد استخراجی و لیگنین افزایش ولی مقدار همی‌سلولز و خاکستر کاهش یافته است (جدول ۲). نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سن درخت، مقدار مواد استخراجی افزایش می‌یابد. در واقع با افزایش سن، حجم چوب درون افزایش یافته، درصد سلول‌های مرده پارانشیم بیشتر می‌شوند و از آنجا که این سلول‌ها در هنگام مرگ به ترشح مواد آلی عصاره‌ای (استخراجی) می‌پردازند، مقدار این مواد در چوب افزایش خواهد یافت (میرشکرانی، ۱۹۹۳؛ ریدهولم، ۱۹۶۵). در فرآیندهای خمیرسازی مانند سولفیت اسیدی و کرافت حذف بیشتر مواد آلی عصاره‌ای مشکل بوده در جریان تولید خمیر کاغذ به آسانی بسیار می‌شوند و باعث تغییر رنگ و ایجاد قیر در خمیر خواهند شد (میرشکرانی، ۱۹۹۶). همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌گردد، افزایش سن درخت منجر به افزایش مقدار لیگنین چوب گردیده است. معمولاً با افزایش سن در چوب بالغ، درصد لیگنین کاهش می‌یابد اما در این تحقیق با افزایش سن از ۴ به ۸ سال مقدار لیگنین افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند دلایل متعددی از جمله خواص ژنتیکی گونه چوبی،

نسبت بین جوان چوب و بالغ چوب و... داشته باشد. بسته به گونه چوبی تا سنین مشخصی حجم بالایی از چوب را جوان چوب تشکیل می‌دهد که نسبت به چوب بالغ خصوصیات متفاوتی را نشان می‌دهد. درصد لیگنین در دیواره‌های سلولی چوب جوان از چوب بالغ بیشتر است که به‌طور طبیعی با افزایش سن و افزایش حجم چوب بالغ، درصد لیگنین چوب کاهش خواهد یافت (بائو و همکاران، ۲۰۰۱؛ اونا و همکاران، ۱۹۹۷a؛ اونا و همکاران، ۱۹۹۷b). با افزایش سن درخت، دیواره‌های سلولی الیاف چوبی ضخیم‌تر شده و درصد سلولز در آنها افزایش می‌یابد که بالاتر بودن درصد سلولز تأثیر مطلوبی بر کیفیت خمیر تولیدی خواهد گذاشت (میرشکرانی، ۱۹۹۳؛ ریدهولم، ۱۹۶۵). چوب جوان در مقایسه با چوب بالغ مقدار همی‌سلولز بیشتری دارد (میرشکرانی، ۱۹۹۳). در پهن‌برگان با افزایش سن، از درصد همی‌سلولز کاسته شده به درصد سلولز افزوده می‌شود (اونا و همکاران، ۱۹۹۷b). در چوب‌های جوان‌تر، با توجه به وجود سلول‌های فعال‌تر از نظر زیستی، جذب مواد معدنی (خاکستر باقی‌مانده در چوب)، بیشتر خواهد بود که با افزایش سن جذب این مواد رفته رفته کمتر می‌شود (ریدهولم، ۱۹۶۵).

جدول ۲- آزمون دانکن ترکیبات شیمیایی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس.

گروه بندی	میانگین	سن درخت	ترکیبات شیمیایی
C	۳/۲۲	۴	مواد استخراجی
B	۴/۶۲	۶	
A	۶/۰۳	۸	
C	۲۳/۷	۴	لیگنین
B	۲۵/۲۹	۶	
A	۲۶/۸۶	۸	
B	۳۷/۹	۴	سلولز
A	۴۱/۰۸	۶	
A	۴۱/۹	۸	
A	۳۴/۴۱	۴	همی سلولز
B	۳۰/۷	۶	
B	۲۹/۵۳	۸	
A	۱/۰۵	۴	خاکستر
B	۰/۸۱	۶	
C	۰/۵۴	۸	

شیمیایی، درخت اکالیپتوس با سن ۸ سال به دلیل ویژگی‌های برتری که به لحاظ شیمیایی دارد یعنی درصد سلولز بالاتر (که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کیفیت خمیر تولید شده دارد) درصد خاکستر پایین‌تر، و تفاوت اندک مقدار لیگنین با سنین پایین‌تر، به‌عنوان چوبی مناسب‌تر برای استفاده در صنعت خمیر کاغذسازی پیشنهاد می‌شود.

هر چند تصمیم‌گیری در مورد بهترین سن برداشت درختان جوان اکالیپتوس، پس از بررسی مورفولوژی الیاف و نتایج پخت، کامل‌تر خواهد بود اما در این تحقیق صرفاً از نقطه نظر ترکیبات شیمیایی چوب، بهترین سن معرفی می‌گردد و نتیجه‌گیری نهایی به تحقیقات بعدی موکول می‌شود. پس از بررسی نهایی نتایج تجزیه تحلیل ترکیبات

### فهرست منابع

1. Bao, z.h., and Sasa, O. 2001. Differences in wood properties between juvenile wood and mature wood in 10 species grown in china. *J. of wood science and technology*, 35: 363-375.
2. Miranda, I. and Preira, H. 2002. The variation of chemical composition and pulping yield with age and growth factors in young *Eucalyptus globulus*, *J. of wood and fiber science*, 34:1. 140-145.
3. Mirshokrai, S.A. 1996. Handbook for pulp and paper technologists. vol:1. Daneshgah payamenoor, press, 354p. (translated In Persian)
4. Mirshokrai, S.A. 1993. Wood chemistry; fundamentals and applications. Tehran daneshgahi, press, 258p. (translated In Persian)
5. Ohshima, J., Yokota, Sh., Yoshizawa, N. and Ona, T., 2005, Representative heights for assessing whole-tree values and within-tree variations of derived wood properties in *Eucalyptus Camaldulensis* and *E. globulus*, *J. of wood and fiber science*, 37:1. 51-65.
6. Ona, T., Sonada, T., and Shibata, K. 1997a, Relationship between various extracted basic densities and wood chemical components in *Eucalyptus Camaldulensis*, *J. of wood sci. and technology*, 31:205-216.
7. Ona, T., Sonada, T., Itoh, K., and Shibata, M. 1997b, Relationship of lignin content lignin monomeric composition and hemicellulose composition in the same trunk sought by their within tree variations in *Eucalyptus Camaldulensis* and *E. globulus*, *J. of Holzforshung*, 51:394-404.
8. Rydholm, S.A. 1965. pulping processes, Interscience publishers, New York-London-Sydney, 1231p.
9. Rymond, A.C. 2002. Genetic of *Eucalyptus* wood properties, *J. of Ann. For. Sci.*, 59:525-531.

## **Study on the variation of chemical components with age in young *Eucalyptus Camaldulensis* for pulping industry**

**E. Kabiri<sup>1</sup>, S.Z. Hoseini<sup>2</sup>, V. Vaziri<sup>3</sup> and H. Noori Chaparpordi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Former M.Sc. student, Dept. of Wood and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, <sup>2</sup>Professor, Dept. of Wood and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, <sup>3</sup>Ph.D. student, Dept. of Wood and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, <sup>4</sup>Former M.Sc. student, Dept. of Wood and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

---

---

### **Abstract**

This research was aimed to study the effect of *Eucalyptus Camaldulensis* tree age (4, 6, 8 years old) on the chemical components for pulping industry. Chemical analyzes were performed for each age group three times and the results of chemical components were compared with each other. The percentages of cellulose, hemicellulose, lignin, extractives and ash for 4 year old trees were 37.9, 34.41, 23.7, 3.22 and 1.05 respectively and for 6 year old trees were 41.08, 30.7, 25.39, 4.62 and 0.81 respectively and for 8 year old trees were 41.9, 29.53, 26.86, 6.03 and 0.54 respectively. Finally because of having more cellulose and less ash, the 8 year old trees could be better for pulping industry.

**Keywords:** *Eucalyptus Camaldulensis*, Cellulose, Hemicellulose, Lignin, Extractives, Ash