

اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر

Archive of SID

The Effect of Microwave Radiation on Dyeing of Polyester Fibers

هاله خلیلی، سیدمجید حسینی

دانشگاه صنعتی امینان، دانشکده مهندسی نساجی، کدپستی ۸۴۱۵۹

دریافت: ۷۸/۹/۱۶، پذیرش: ۷۹/۹/۳۱

چکیده

رنگینه‌های پاشیده از مناسبترین مواد رنگرزی برای رنگرزی الیاف پلی استرند. این مواد، به سه روش رنگرزی به وسیله حامل، تحت فشار و به کمک آغشته‌سازی با تثبیت گرمایی برای این الیاف بکار برده می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از تابش ریزموج عملیات پیش از رنگرزی در زمانهای متفاوت روی الیاف پلی استر در شرایط مختلف صورت می‌گیرد و پس از آن نمونه‌ها رنگرزی می‌شوند. به علاوه، روش رنگرزی به کمک ریزموجها را روشهای معمول رنگرزی نیز مقایسه می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که عملیات پیش از رنگرزی اثری بر ساختار لیف در جذب بیشتر ماده رنگرزی ندارد، اما عملیات رنگرزی به کمک ریزموجها می‌تواند باعث جذب بیشتر و بهتر رنگینه و افزایش سرعت رنگرزی نسبت به روشهای معمول، بویژه در رنگرزی به روش حامل، شود.

واژه‌های کلیدی: ریزموج، پلی استر، رنگینه پاشیده، حامل، رنگرزی

Key Words: microwave, polyester, disperse dye, carrier, dyeing

مقدمه

خشک نیز می‌توان روی الیاف پلی استر نشاناند. بنابراین، رنگرزی پلی استر به وسیله رنگینه‌های پاشیده را می‌توان به سه روش انجام داد که عبارتند از:

الف - رنگرزی به کمک حامل،

ب - رنگرزی تحت فشار و

ج - رنگرزی به وسیله آغشته‌سازی با تثبیت گرمایی.

در صنعت نساجی، اغلب عملیات رنگرزی و تکمیل روی منسوجات نیاز به انرژی گرمایی زیادی دارد. انتقال این انرژی گرمایی به روش رسانش است که در آن انتقال گرما از بیرون به درون منسوج صورت می‌گیرد، بطوری که همواره سطح جسم گرمتر از داخل آن است. این امر می‌تواند باعث بوجود آمدن مشکلاتی مانند کاهش کیفیت زیر دست و پوشش پارچه، مهاجرت رنگینه‌ها و فوق خشک شدن شود. ریزموجها که امواج الکترومغناطیس با فرکانس بالا هستند، قابلیت تولید گرما را در

الیاف پلی استر اصلاح نشده را تنها می‌توان با گروهی از مواد رنگرزی که انحلال پذیری کمی در آب دارند، رنگرزی کرد. با چنین محدودیتی می‌توان مواد رنگرزی پاشیده، برخی از ترکیبات آزو و رنگهای خمی را که وزن مولکولی کمی دارند برای رنگرزی این الیاف بکار برد. رنگینه‌های پاشیده بهترین رنگهایی هستند که برای رنگرزی پلی استر بکار برده می‌شوند. این رنگینه‌ها قامهای بسیار متنوعی را همراه با قدرت پوشاندگی خوب و ثبات مناسب ایجاد می‌کنند. اگرچه این طبقه از مواد رنگرزی سرعت نفوذ کمی در پلی استر دارند، اما دارای تعادل زیادی نسبت به این لیف‌اند. با افزایش دما به 130°C و با افزایش مقدار شتابنده‌ها و حاملها در حالت جوش می‌توان سرعت رنگرزی را تا حد مناسبی بالا برد. به علاوه، رنگینه‌های پاشیده را در شرایط گرمایی

$$\epsilon'' = \epsilon' \tan \delta \quad (2)$$

« ضریب اتلاف و ϵ' ثابت دی الکتریک ماده مورد نظر است. مثلا، این ضریب اتلاف برای آب ۱۰۰ و برای سلولوز ۰/۱۵ است که در نتیجه سلولوز را در دسته مواد غیر تلف کننده قرار می دهد [۱]. بنابراین، می توان انتظار داشت که با استفاده از تابش ریز موج در رنگرزی، گرما به وسیله محلول رنگ جذب شود و با این روش می توان *از صرف انرژی رنگرزی* را افزایش و در نتیجه زمان آن را کاهش داد [۹-۷]. در رنگرزی پنبه با رنگ واکنش پذیر به کمک تابش ریز موج مشاهده می شود که با افزایش سرعت رنگرزی از زمان عمل نسبت به انواع روشهای معمول کاسته می شود [۱۰]. همچنین، در تحقیقات انجام شده روی پلی استر با استفاده از حلالها معلوم شده است که در صورت بکارگیری تابش ریز موج خواص رنگرزی بهبود می یابد [۱۱]. هدف از این پژوهش نیز بررسی شیوه های مختلف رنگرزی پلی استر با رنگینه پاشیده به کمک تابش ریز موج است.

تجربی

مواد

در این پژوهش کلیه آزمایشها روی پارچه ۱۰۰ درصد پلی استر از نوع ۲GT با بافت تافته انجام شده است. از سه رنگینه آبی پاشیده ۱۴۶ (Kayalon Polyester Navy Blue TR-SF)، قرمز پاشیده ۱۵۲ (Kayalon Polyester Light Red B-S) و زرد پاشیده ۲۳ (Youhao Dispers Yellow ER) و حامل Tanavol conc که پایه شیمیایی آروماتیک دارد استفاده شده است.

دستگاهها

از دستگاههای میکروآون با صفحه گردان ساخت شرکت سانپو مدل EM-۵۶۰ با فرکانس ۲۴۵۰ MHz و توان خروجی W ۶۰۰، به عنوان تولید کننده ریز موج، دستگاه رنگرزی کاملاً کامپیوتری آهیا پلی مت ۱۰۰۰ و طیف نورسنج انعکاسی تکس فلش استفاده شده است.

روشها

اثر عمل آوری با ریز موج قبل از رنگرزی در این روش نمونه ها قبل از رنگرزی با آب آغشته شده و در زمانهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ دقیقه تحت تابش ریز موج قرار گرفتند. سپس، این نمونه ها با استفاده از ۱ درصد وزنی رنگ در دمای ۱۰۰ C به مدت یک ساعت بدون افزودن حامل رنگرزی شدند. برای بررسی اثر حامل چند نمونه دیگر که با آب و ۱ درصد حامل آغشته شده بودند نیز مشابه

درون منسوجات دارند. از این رو، مکانیسم انتقال گرما دیگر از نوع رسانش نیست و در نتیجه بسیاری از مشکلات مطرح شده در این روش بوجود نمی آید [۱]. در این پژوهش، اثر ریز موجها بر رنگرزی پلی استر به کمک سه گروه مختلف از رنگینه های پاشیده بررسی و نتایج بدست آمده با روشهای معمول رنگرزی مقایسه می شود.

ریز موجها ناحیه گسترده ای از امواج الکترومغناطیس را تشکیل می دهند که امواجی با طول موجهای ۱-۱۰ m و فرکانسهای در محدوده ۳۰۰،۰۰۰-۲۰۰ MHz را شامل و بین امواج رادیویی و زیر فرمز واقع می شوند.

مکانیسم تولید گرما در ناحیه ریز موج را می توان به چرخش دو قطبی و قطبش یونی مواد نسبت داد. چرخش دو قطبی وابسته به وجود مولکولهای دو قطبی است و قطبش یونی در یک محلول شیمیایی زمانی رخ می دهد که یونهای موجود در یک محلول شیمیایی به طرف یک میدان الکتریکی حرکت کنند [۲،۳].

مکانیسم ایجاد گرما به صورتی است که همزمان با جذب امواج به وسیله منسوج مولکولهای قطبی موجود در آن (مولکول آب) با میدان هم جهت شده و اگر میدان از نوع متناوب باشد، بطور پیوسته جهت این مولکولها با تغییر جهت میدان عوض می شود. این تغییر جهت با سرعتی معادل فرکانس میدان در هر ثانیه انجام می شود که باعث تولید اصطکاک و تبدیل آن به انرژی گرمایی می گردد [۳-۱]. در مصارف صنعتی، طبی و عملی با وجود محدوده بسیار وسیع فرکانس این امواج تنها از امواجی با فرکانسهای ۹۱۵، ۲۴۵۰، ۵۸۰۰ و ۲۱۱۲۵ MHz استفاده می شود [۴-۲].

موادی که قابلیت جذب ریز موجها را داشته باشند تلف کننده (lossy) نامیده می شوند. یک ماده تلف کننده مانند آب ماده ای است که ساختار مولکولی آن یا گروهی در این ساختار می تواند با فرکانسهای مشابه فرکانس ریز موجها، به حالت رزونانس در آید. این عمل باعث اتلاف انرژی ورودی، که از نوع دی الکتریک است، شده و این اتلاف انرژی به صورت گرما در درون ماده ایجاد می شود. قابلیت یک ماده برای جذب پرتوها بستگی به خواص قطبش الکتریکی مولکولهای ماده و عوامل موجود در میدان الکترومغناطیس دارد [۴،۵]. توان جذب شده به وسیله این ماده را می توان به صورت معادله ۱ نشان داد [۵،۶].

$$P = 55/6 (10^{-14}) E^2 \epsilon' \tan \delta \quad (1)$$

که در آن f فرکانس میدان (Hz)، P توان الکتریکی (واحد حجم)، E شدت میدان الکتریکی، ϵ' ثابت دی الکتریک و $\tan \delta$ زاویه اتلاف است. ضریب اتلاف نیز عبارت است از:

جدول ۱- بررسی اثر عمل آوری با ریزموج قبل از رنگزی.


زرد پاشیده ۲۳	ماکسیم جذب (K/S)		زمان عمل آوری (دقیقه)
	آبی پاشیده ۱۴۶		
	بدون حامل	با ۱ درصد حامل	
۷/۹۱۵۴	۱/۹۸۷۲	۲/۲۰۴۰	۰
۸/۰۰۷۷	۲/۳۵۹۱	۲/۵۹۵۰	۵
۸/۵۷۷۶	۱/۹۷۷۶	۲/۶۰۰۲	۱۰
۸/۴۵۵۱	۲/۳۲۱۰	۲/۳۸۴۰	۱۵
۸/۴۶۵۸	۲/۱۹۶۶	۲/۵۶۸۱	۲۰
۸/۲۵۷۲	۲/۱۰۲۳	۲/۵۳۱۲	۲۵
۸/۲۴۷۱	۲/۲۴۲۱	۲/۴۰۰۲	۳۰

Archiv of SID


نتایج و بحث

بررسی اثر ریزموج پیش از رنگزی

همان گونه که نتایج آمده در جدول ۱ نشان می دهد، عمل آوری کالا با ریزموج قبل از رنگزی اثری بر خواص جذب رنگ لیف پلی استر ندارد و تفاوت چندانی در میزان جذب بین نمونه های عمل آوری شده و عمل آوری نشده با ریزموج پس از رنگزی مشاهده نمی شود. حامل نیز به عنوان یک عامل کمکی قبل از رنگزی اثری بر ساختار فیزیکی لیف برای جذب بیشتر رنگ به این روش ندارد. بنابراین، می توان گفت که انجام عملیات گرمایی به عنوان پیش عمل آوری (عملیات قبل از رنگزی) به کمک ریزموج روی لیف پلی استر در رنگ پذیری آن بی اثر است و این امواج نمی توانند تغییر محسوسی در ساختار فیزیکی لیف برای جذب بیشتر ایجاد کنند. به همین علت، اختلاف چندانی بین جذب نمونه ها در زمانهای مختلف مشاهده نمی شود.



شکل ۲- بررسی سرعت رنگزی با زرد پاشیده ۲۳ در روشهای رنگزی و ریزموج.



شکل ۱- نمودار دمای رنگزی نمونه ها تحت فشار.

روش یاد شده با ریزموج عمل آوری و رنگزی شدند.

رنگزی با ریزموج به منظور مقایسه آن با روشهای معمول

در این بخش از آزمایش نمونه ها در زمانهای ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه همراه با ۱/۵ حامل و همچنین بدون وجود حامل با نسبت ۳۰ به ۱ حجم مایع به وزن کالا به کمک ریزموج رنگزی شدند. رنگزی به روش معمول (در دمای جوش) در زمانهای ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۶۰ دقیقه همراه با ۱/۵ حامل با نسبت ۳۰ به ۱ حجم مایع به وزن کالا انجام شد.

اثر غلظت حامل در رنگزی با ریزموج

برای بررسی اثر غلظت حامل کلیه نمونه ها با نسبت ۳۰ به ۱ حجم مایع به وزن کالا در حمامی با غلظتهای ۱، ۳ و ۶٪ از حامل و با زمانهای ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه در تابش ریزموج رنگزی شدند.

مقایسه نمونه های رنگزی شده با ریزموج و تحت فشار

در این روش نمونه ها با ۱ درصد رنگ بدون حامل و با نسبت ۳۰ به ۱ حجم مایع به وزن کالا تحت فشار مطابق با شکل ۱ رنگزی شده و سپس نتایج بدست آمده با روشهای رنگزی همراه با حامل و رنگزی با ریزموج و در مجاورت حامل (در غلظتهای مختلف) مقایسه شدند.

بررسی ثبات شویشی کالاهای رنگزی

برای بررسی میزان رنگهای سطحی، کلیه نمونه های رنگزی شده تحت عملیات شستشوی قلبایی قرار گرفتند. آن گاه، انعکاس از نمونه ها پیش و پس از انجام این عمل، اندازه گیری و مقایسه شد.

جدول ۲ - مقایسه رنگریزی با ریزموج و روشهای معمول.

ماکسیمم جذب (K/S)									زمان رنگریزی (دقیقه)
زرد پاشیده ۲۳			قرمز پاشیده ۱۵۲			آبی پاشیده ۱۴۶			
۳	۲	۱	۳	۲	۱	۳	۲	۱	
-	۶/۷۶۲۷	۲/۶۴۹۴	-	۲/۴۶۳۸	۰/۹۱۹۱	-	۱/۶۷۱۵	۰/۷۸۲۲	۵
-	۷/۰۴۶۴	۳/۷۲۲۹	-	۳/۰۶۸۱	۱/۲۹۱۴	-	۲/۲۸۱۹	۰/۹۵۰۵	۱۰
-	۸/۲۸۷	۵/۳۳۱	-	۳/۲۸۲۵	۱/۴۷۹۷	-	۲/۵۶۶۱	۱/۲۴۵۷	۱۵
۵/۵۲۰۳	-	-	۳/۳۴۷	-	-	۱/۸۴۹۴	-	-	۶۰

روشهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب عبارتند از: رنگریزی با ریزموج، رنگریزی با ریزموج و حامل و رنگریزی با رنمکشی و حامل.


مقایسه رنگریزی با ریزموج و روشهای معمول

نتایج بدست آمده در جدول ۲ بیانگر این مطلب است که رنگریزی با ریزموج به همراه حامل تا حد زیادی جذب رنگ را افزایش می دهد و باعث می شود در مدت زمان کوتاه (۱۵ دقیقه) مقدار رنگینه جذب شده چند برابر روش رنمکشی معمول (۶۰ دقیقه) گردد. این اختلافها در مورد رنگینه زرد پاشیده ۲۳ نیز مشاهده می شود. این رنگینه از نوع بکار رفته با حامل است و جرم مولکولی کمتری نسبت به رنگهای قرمز شماره ۱۵۲ و آبی شماره ۱۴۶ دارد که به ترتیب مناسب روشهای رنگریزی تحت فشار و تثبیت گرمایی اند. در شکلهای ۲ تا ۴ براساس نتایج جدول ۲ سرعت رنگریزی در روشهای مختلف بررسی شده است. همان گونه که مشاهده می گردد سرعت رنگریزی در مورد هر سه رنگ پاشیده مصرفی در روش ریزموج بیشتر از روش معمول است. بنابراین، می توان گفت که با رنگریزی به کمک ریزموج می توان در مدت زمان کوتاهتر به رنمکشی مناسب بویژه در مورد رنگهای بکار رفته با حامل دست یافت. البته، استفاده از حامل امری ضروری بنظر می رسد، زیرا نتایج و منحنیهای بدست آمده نشان می دهند که حامل در هر حال


عامل مهمی برای جذب رنگینه بشمار می رود و گام بعدی بررسی افزایش غلظت این ماده و کمک و اثر آن در رنگریزی به کمک ریزموج است.

بررسی غلظت حامل در رنگریزی با ریزموج

از آنجا که افزایش غلظت حامل از ۲ تا ۸ g/L در رنگریزی پلی استر برای حصول رنگهای روشن تا تیره موثر است، اثر این عامل در نمونه های عمل آوری شده بررسی می شود. نتایج بدست آمده در جدول ۲ نشان دهنده این مطلب است که وجود حامل در رنگریزی با ریزموج بسیار موثر است. جدول ۳ نتایج بدست آمده از بررسی اثر غلظت حامل در رنگریزی با ریزموج را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، با افزایش میزان غلظت حامل میزان رنمکشی تا حد زیادی افزایش می یابد. این تغییر به نحوی است که در مدت زمان کوتاه مقدار رنگ جذب شده چند برابر رنگریزی در شرایط معمول است. بنابراین، با افزایش غلظت حامل می توان مدت زمان رنگریزی را حتی به زمانهای کوتاه ۵ تا ۱۵ دقیقه کاهش داد و رنمکشی مناسب را در حد روشهای معمول رنگریزی پلی استر با رنگ پاشیده بدست آورد.



شکل ۴ - بررسی سرعت رنگریزی با آبی پاشیده ۱۴۶ در روشهای رنمکشی و ریزموج.



شکل ۳ - بررسی سرعت رنگریزی با قرمز پاشیده ۱۵۲ در روشهای رنمکشی و ریزموج.

جدول ۳- اثر غلظت حامل بر میزان جذب در رنگرزی با ریزموج.

ماکسیم جذب (K/S)									زمان رنگرزی (دقیقه)
زرد پاشیده ۲۳			قرمز پاشیده ۱۵۲			آبی پاشیده ۱۴۶			
۱ (g/L)	۳ (g/L)	۶ (g/L)	۱ (g/L)	۳ (g/L)	۶ (g/L)	۱ (g/L)	۳ (g/L)	۶ (g/L)	
۷/۹۹۴۹	۷/۳۷۵۸	۴/۴۰۶۸	۲/۸۹۹۷	۲/۶۲۹۹	۲/۱۷۸۴	۲/۶۱۳۶	۲/۳۷۰۱	۱/۱۷۵۴	۵
۸/۷۳۴۴	۷/۶۲۷۵	۵/۲۷۵۸	۲/۹۰۱۰	۲/۳۰۷۰	۲/۱۵۳۰	۳/۴۵۹۰	۱/۳۸۲۵	۱/۱۹۱۶	۱۰
۱۱/۴۰۳۸	۶/۱۲۸۳	۳/۲۲۲۶	۲/۸۸۶۳	۲/۲۴۲۶	۳/۶۲۴۵	۱/۸۳۴۱	۱/۵۷۵۹		۱۵
۵/۵۲۰۳			۳/۳۴۷۰			۱/۸۱۹۴			۲۰

* رنم کنسی با ۱٪ حامل

نتیجه گیری

نتایج حاصل نشان می‌دهد که تابش ریزموج در عملیات قبل از رنگرزی بر ساختار الیاف پلی‌استر و جذب رنگ این لیف اثری ندارد. حتی اگر در این روش از یک حامل به عنوان ماده کمکی استفاده شود، اثر چندانی بر جذب رنگینه نخواهد داشت و این امواج نمی‌توانند تغییرات فیزیکی زیادی، که در رنگرزی مشهود باشد، در لیف پلی‌استر ایجاد کنند. از نتایج بدست آمده در روشهای رنگرزی می‌توان نتیجه گرفت که تابش ریز موج بیشترین اثر را روی محلول رنگرزی دارد و به عنوان یک روش رنگرزی در مجاورت حامل بسیار موثر بوده و جذب رنگینه را در مدت زمانهای کوتاهتر نسبت به روشهای معمول رنگرزی افزایش می‌دهد. این مطلب در مورد رنگهای مناسب رنگرزی با حامل (جرم مولکولی کم) بیشتر مشاهده می‌گردد. در مورد رنگهایی با جرم مولکولی زیاد نیز می‌توان با استفاده از افزایش غلظت حامل مصرفی جذب رنگ را تا حد زیادی افزایش داد. سرعت رنگرزی در روش ریزموج بسیار بیشتر از روش رنم کنسی است و می‌توان با آزمایشهای بیشتر از این نظر به یک زمان مناسب رسید. نمونه‌های عمل آوری شده به روش ریزموج در شستشوی قلیایی نیز دارای ثبات شویی زیادی بودند و می‌توان نتیجه گرفت که رنگ در این نمونه‌ها به

بررسی روشهای ریزموج، رنم کنسی و رنگرزی تحت فشار

در این قسمت نمونه‌های عمل آوری شده با سه روش مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شود. جدول ۴ نتایج بدست آمده از این مقایسه را نشان می‌دهد. از این جدول می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماکسیم جذب در روش رنگرزی تحت فشار بدست می‌آید و مشاهده می‌شود اختلافها در مورد رنگهای قرمز و آبی، که جرم مولکولی بیشتری نسبت به رنگ زرد دارند، بیشتر است. در مورد رنگهایی با جرم مولکولی پایین (زرد پاشیده ۲۳) می‌توان با افزایش میزان حامل در مدت زمانهای کوتاه و با صرف هزینه‌های کمتر در رنگرزی با ریزموج نتایج رضایت‌بخشی در مقایسه با روش رنگرزی تحت فشار بدست آورد.

بررسی ثبات شویی نمونه‌ها

جدول ۵ نشان دهنده نتایج بدست آمده از شستشوی قلیایی نمونه‌های عمل آوری شده به روشهای مختلف است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نتایج حاصل مبین این مطلب است که رنگرزیهای انجام شده به روش ریزموج نیز ثبات شستشویی زیادی دارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتی در مدت زمانهای کوتاه رنگرزی با ریزموج نیز جذب رنگینه در عمق لیف صورت می‌گیرد و تفاوتی بسیار کمی بین نمونه‌ها پیش و پس از شستشوی قلیایی مشاهده می‌شود.

جدول ۴- مقایسه روشهای ریزموج، رنم کنسی و رنگرزی تحت فشار.

بیشترین جذب (K/S)			مدت رنگرزی (دقیقه)	روش
زرد پاشیده ۲۳	قرمز پاشیده ۱۵۹	آبی پاشیده ۱۴۶		
۸/۰۲۸۷	۳/۲۸۲۵	۲/۵۶۶۴	۱۵	۱
۵/۵۲۰۳	۳/۳۴۷۰	۱/۱۸۹۴	۲۰	۲
۹/۵۵۲۲	۳/۲۲۲۶	۳/۶۲۴۵	۱۵	۳
۱۲/۷۷۳۳	۱۱/۹۹۶۱	۸/۹۰۲۸	۲۰	۴

روشهای ۱، ۲، ۳ و ۴ به ترتیب عبارتند از: رنگرزی با ریزموج و ۱٪ حامل، رنگرزی به روش رنم کنسی و ۱٪ حامل، رنگرزی با ریزموج و ۱٪ حامل و رنگرزی تحت فشار.

جدول ۵- بررسی ثبات شویشی نمونه ها.

ماکسیم جذب (K/S)						مدت رنگرزی (دقیقه)	روش
زرد پاشیده ۲۳		قرمز پاشیده ۱۵۲		آبی پاشیده ۱۴۶			
بعد از شستشو	قبل از شستشو	بعد از شستشو	قبل از شستشو	بعد از شستشو	قبل از شستشو		
۵/۹۹۳۹	۶/۷۶۲۷	۲/۴۳۷۰	۲/۴۶۳۸	۱/۲۹۸۶	۱/۶۷۴۵	۵	۱
۶/۰۳۶	۷/۰۴۶۴	۲/۵۸۵۱	۳/۰۶۸۱	۱/۳۲۱	۲/۲۸۱۹	۱۰	۲
	۸/۰۲۸۷	۲/۳۳۶۶	۳/۲۸۲۵	۱/۲۷۱۳	۲/۵۰۶۱	۱۵	۳
۵/۳۲۷۵	۵/۵۲۰۳	۳/۳۴۷۰	۳/۳۴۷۰	۱/۳۹۲۰	۱/۸۱۹۴۵	۶۰	۴
۱۲/۳۵۲۱	۱۲/۷۷۳۳	۱۱/۳۸۱۲	۱۱/۹۹۶۱	۸/۵۲۸۴	۸/۹۰۲۸	۶۰	۵

روشهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به ترتیب عبارتند از: رنگرزی با ریزموج و ۱g/l حامل، رنگرزی با ریزموج و ۱g/l حامل، رنگرزی با ریزموج و ۱g/l حامل، رنگرزی با ریزموج و ۱g/l حامل، رنگرزی به روش رقمکشی و ۱g/l حامل و رنگرزی تحت فشار.

Supplement; Microwaves, John Wiley and Sons, 564-568, 2, 1971.

6. Alexander, Meek P. G.; *J. Soc. Dyers Colorists*; **66**, 10, 530-537, 1950.

7. Burkinshaw, Marshall S.M., *WJ. Soc. Dyers Colorists*; **102**, 263-268, 1986.

8. Perkins, Broughton W., Walsh R., W. and Ruiding; Fixation of Reactive dyes Using Radio-Frequency Energy, *J Soc. Dyers Colorists*; **108**, 2, 530-537, 1992.

9. Perkins R. Catto, N. Dye Fixation Using Radio-Frequency Heating; *J Soc Dyers Colorists*; **100**, 9, 274-280, 1984.

۱۰- بدرالسام، امیرشاهی میدحسین، تاثیر میکروویو بر متسوجات پنبه ای در عملیات پیش از رنگرزی با استفاده از رنگهای راکتیو، مجموع مقالات کنفرانس علوم و تکنولوژی نساجی، ص ۷۶-۷۱، اردیبهشت ۷۶.

11. Haggage K, Hanna H. L., Youssef B. M., Shimy N. S. EL., Dyeing Polyester with Microwave Heating Using Dispers Dystuffs, *American Dystuffs*, American DYestuff Repoport, 22-35, March 1995.

صورت سطحی جذب نشده، بلکه در مدت زمان کوتاه کاملاً در لیف نفوذ کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از تابش ریزموج در رنگرزی پلی استر باعث جذب بهتر در مدت زمانهای کوتاه و افزایش سرعت رنگرزی می شود که از نظر اقتصادی بویژه در مورد رنگهای مناسب رنگرزی با حامل بسیار با ارزش است.

مراجع

1. Yingfand C., Hai Y. and Zhiwel L.; An Investigation on Microwave Dyeing of Cotton Fabrics; *J. China. Tex. University (Eng.Ed)*, **10**, 1, 25-32, 1993.

2. Cepson D. A.; *Microwave Heating*, 2-nded the Avi Publishing Co, Westpoet, Connction, 1975.

3. Evans D. and Skelly J.; Application of Microwave Heating in Dye Fixation; *J. Soc. Dyers. Colorists*, **88**, 12, 429-433, 1972.

4. Grant E.; *Microwaves Industrial*; Scientific and Medical Application Artech House, boston, London.

5. Reprinted from Fencyclopedia of Chemical Technology