

## ازای واحد حجم

Scale Up Of Rubber Mixing Using Unit Work Method

فائزه نادری، هیر حیدر رضا فرشی

تهران، پژوهشگاه پلیمر ایران، صدوری پستی ۱۱۵-۹۹۹۵-۱۶۹

دریافت: ۷۹/۶/۲۲، پذیرش: ۷۸/۶/۱۱

### چکیده

روش مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم به عنوان فن دستیابی به روش تعیین تابع و پارامترهای گرانوی مونی و بخش شدن دوده به عنوان معیارهای سنجش پیشرفت یا کیفیت اختلاط انجام شده اند. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن فایلتهای بالغه و بالعمل روش کار انجام شده به ازای واحد حجم به منظور به مقیاس درآوردن تابع بن سه نوع محلول تک ۳۰+۶، ۳۰+۹ و ۱۵+۰ mL است. بر این اساس و بر مبنای فرمولیندی مشخص عمل اختلاط در سه محلول تک باد شده در شرایط مختلف انجام یدبرفت و تابع حاصل شامل منحنی تغییرات کار انجام شده به ازای واحد حجم، مونی گرانوی و درصد بخل دوده بر حسب زمان و دمای آمیزه بدست آمدند.

واژه‌های کلیدی: به مقیاس درآوردن، اختلاط لاستیک، روش مقدار کار به ازای واحد حجم، گرانوی مونی، درصد بخل دوده

*Key Words: scale up, rubber mixing, unit work method, mooney viscosity, carbon black dispersion*

پکاهد موجب افزایش ارزش افزوده محصول نهایی و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد. یکی از روش‌های مورد توجه متخصصان صنعت لاستیک در زمینه اختلاط کاتوجو با مواد افزودنی بویژه دوده، به عنوان اصلی ترین پرکننده، دستیابی به داشتن فنی چگونگی به مقیاس تولیدی درآوردن تابع آزمایشگاهی حاصل از فرایند اختلاط در محلول کنهای داخلی آزمایشگاهی است.

هدف این طرح تحقیقاتی استفاده از روش مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم به منظور تعیین تابع آزمایشگاهی حاصل از فرایند اختلاط در محلول کنهای باطریت کم به محلول کنهای با طریقت زیاد است، با استفاده از این روش شرایط عملکرد اختلاط بویژه دما، دور، زمان و نحوه افزودن مواد برای یک آمیزه مشخص با استفاده از تابع حاصل از انجام فرایند اختلاط در محلول کنهای آزمایشگاهی معین می‌شود. این امر موجب کاهش هزینه تولید آمیزه‌های لاستیکی و نیز بهینه

بدون شک فرایند اختلاط در محلول کنهای داخلی نقشی کلیدی در صنایع بزرگ لاستیک سازی بویژه کارخانه‌های تایرسازی دارد. چنین گفته می‌شود که بخش اعظم خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی در این مرحله معین می‌گردد. بنابراین، شناخت دقیق کمی و کیفی این فرایند به منظور دستیابی به محصولی با خواص بهینه و کاهش میزان انرژی مصرفی اهمیت بسیاری دارد. با وجود سابقه بیش از صد سال پکارگیری محلول کنهای در صنایع لاستیک، بخش فراوانی از مباحث نظری این فرایند همچنان تاثرناخه است و طراحی و راهری این دستگاهها بر پایه اصول تجزیی مبتنی بر مشاهدات صورت می‌گیرد. از آن‌ها که پکارگیری روش‌های آزمون و خطای سلسیوم صرف هزینه وقت زیاد است، بنابراین دستیابی به روشی که از میزان این سعی و خطایها

جدول ۱ - مشخصات دوده N-۳۲۹

نوع دوده	ویژگیها	عدد بندی (mg/g)	سطح مخصوص (m <sup>2</sup> /g)	درصد خاکستر	درصد اتلاف گرما	جگالی (L/g)	کاربردها
N-۳۲۹	سایش زیاد (EAFF-HS) ساختار بالا	۹۰±۵	۱۲۰±۵	۰/۷۵	D15-۹	D15-۱۳	در ترتیب هابرای تقویت مدول، ستنی و فرایند پری خوب

## Archive of SID

سواری به کمک روش اندازه گیری کار انجام شده به ازای واحد حجم مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد مصرفی عبارتند از: SBR ۱۷۱۲ با ۵/۲۲ درصد پیوندهای استiren و ۵/۵ درصد روغن آروماتیک و ۱۵۰۲ SBR دارای ۲۲/۵ درصد پیوند استiren و قادر به ارائه آروماتیک محصول پتروشیمی ارائه کرد و دوده از نوع N-۳۲۹ مشخصات این مواد که مطابق با ASTM اندازه گیری شده، در جدولهای ۱ و ۲ ارائه شده است.

همان گونه که ملاحظه می شود، با توجه به اینکه اختلاط کاتوچو با دوده مهمترین و مشکلترین مرحله در فرایند اختلاط بشمار می آید، عمل اختلاط این دو ماده مدنظر قرار گرفته است. بدینهی است که روش ارائه شده در این کار برآحتی می تواند برای اختلاط سایر اجزای آمیزه کاری از قبیل روغن و اجزای دیگر نیز بکار برده شود.

### دستگاهها

تجهیزات مورد استفاده عبارتند از: پنبوری آزمایشگاهی ۱۵۰۰ mL ساخت کارخانه فارل و محلول کن هکه مدل RC9 ساخت کنسر آمریکا با ظرفیتی ۶۰ و ۳۰۰ mL در این محلول کن دما و سرعت چرخنده قابل کنترل بوده و نیروی وارد شده به آمیزه لاستیکی برای اختلاط به صورت گشتاور نسبت به زمان اندازه گرفته می شود. این دستگاهها می توانند سطح زیر منحنی گشتاور نسبت به زمان را انگردد. آنکه داده شده و ارزی مصرف شده را محاسبه و نسبت به زمان رسم کنند.

### روشها

سنجش میزان اختلاط به وسیله آزمونهای مختلفی انجام می پذیرد که تمام این روشهای دو ویژگی عضده یک آمیزه لاستیکی اشاره دارند. این ویژگیها عبارتند از: فرایند پذیری و خواص فیزیکی آمیزه خام، از میان روشهای موجود، دو روش عمدتاً اندازه گیری گرانسروی مونی

شدن خواص آمیزه های موجود می شود، به نوعی که با صرف حداقل زمان و انرژی می توان به محصولی با کیفیت مطلوب دست یافت. همچنین، حفظ یک واختی خواص فیزیکی و رئولوژیکی آمیزه خام حاصل از عمل اختلاط بین دو بچ، یعنی حفظ یک واختی بچ به بچ از دیگر اهدافی است که با استفاده از این روش حاصل می شود. روشهای گوناگونی برای به مقیاس در آوردن به محققان مختلف ییشهاد و بکار گرفته شده است، اندازه گیری گرانسروی مهترین و کاربردی ترین این روشهای یعنی استفاده از میزان کار انجام شده به ازای واحد حجم آمیزه است، در این روش با استفاده از مخلوط کنها آزمایشگاهی ۶۰، ۳۰۰ و ۱۵۰۰ mL که مجذب به انگرال گیر توان است، شرایط لازم برای دستیابی به آمیزه ای با خواص یکسان معین و سپس این نتایج برای مخلوط کنها با ظرفیت بیشتر به مقیاس در آمد است.

در ادامه اینجا مواد، تجهیزات مورد استفاده و آزمونهای انجام شده شرح داده می شود. سپس، مباحث نظری روش کار انجام شده به ازای واحد حجم به تفصیل بررسی و به دنبال آن نتایج حاصل از فرایند اختلاط در سه محلول کن داخلی ۶۰، ۳۰۰ و ۱۵۰۰ mL و ۱۵۰ ارائه می گردد. پس از آن جگونگی استفاده از فن مقدار کار انجام شده به ارای واحد حجم برای به مقیاس در آوردن نتایج بطور مشروح توضیح داده شده و سرانجام نتایج حاصل از این کار پژوهشی عرضه می شود.

### تجربی

مواد در این کار پژوهشی اختلاط آلیاژ دو نوع کاتوچوی SBR با دوده به عنوان شاخصی از آمیزه های مورد استفاده در تردد نایرهای رادیال

جدول ۲ - مشخصات دو نوع SBR

SBR	استiren D1416	درصد پیوند D1476	درصد اسید های آکی D1476	درصد خاکستر D1476	درصد مواد فرار D1416	درصد مواد D1646	درصد روغن D1676
۱۵۰۲	۲۲/۵	۶	۱/۵	۰/۷۵	۵۰	-	-
۱۷۱۲	۲۲/۵	۵	۱/۵	۰/۷۵	۴۸	۵۰	۳۷/۵

گشتاور بر حسب زمان مناسب با میزان کار به ازای واحد حجم آمیزه خواهد بود. شکل ۱ نمونه‌ای از نمودار گشتاور-زمان را برای اختلاط کاتوچو با دوده نشان می‌دهد.

## Archive of SID

### نتایج و بحث

در این طرح از مخلوط کنندهای سبوری و هکه با ظرفیت‌های ۲۰۰ mL، ۳۰۰ mL برای اختلاط لاستیک با دوده استفاده شد. بدین ترتیب که در ابتدا لاستیک و بعد دوده به مخلوط کن اضافه شد. در تمام مخلوط کنندهای یاد شده عمل اختلاط در زمانهای ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه انجام و دمای محفظه اختلاط برابر ۷۰°C و ضریب پرشدگی (fill factor, ff) برابر ۷/۰ انتخاب شده است. علت انتخاب دما و ضریب پرشدگی یاد شده این است که در صنایع بزرگ تابر سازی این مقادیر عملاً بر حسب تجربه و با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده روی محصول نهایی بدمست می‌آیند. بر این اساس ما نیز مقادیر کنندهای یاد شده را بر اساس تجربیات حسته انتخاب کردیم. آمیزه حاصل در هر یک از زمانهای یاد شده تخلیه شده و به دنبال آن آزمونهای گرانووی مونی و درصد پخش دوده انجام شده است. همچنین، مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم ( $W_0$ ) نیز در همان زمانها محاسبه شده‌اند.

نمودارهای ۲ الف ناج تغییرات  $W_0$  با زمان را در مخلوط کنندهای با ظرفیت ۲۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ mL نشان می‌دهند.

همان گونه که مشاهده می‌شود، با افزایش دور مخلوط کن در یک زمان ثابت و نیز در یک دور ثابت با افزایش زمان، مقدار  $W_0$  افزایش می‌یابد. از سویی دیده می‌شود که در مقایسه بین دو مخلوط کن، مثلاً ۶۰ mL با ۳۰۰ mL یا ۳۰۰ mL با ۲۰۰ mL، مقدار  $W_0$  برای یک دور

مطابق با استاندارد ASTM D ۱۶۴۶ و در حد بخش دوده مطابق با استاندارد ASTM D ۲۶۶۲ در این کار تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است.

روش کار انجام شده در واحد حجم به عنوان یکی از بهترین روش‌ها در زمینه به مفیاس در آوردن نتایج شناخته شده است. این روش نخست بار در سال ۱۹۷۵ توسط ترنسکی، ون یوسکرک و گانبرگ [۶] ارائه شد. در این روش نشان داده شده است که مقدار کار با انرژی به ازای واحد حجم موره نیاز برای مخلوط شدن یک آمیزه مستقل از سرعت و ظرفیت مخلوط کن است. به شرط آنکه نیم رخ زمان-دما یکسان باشد، یعنی یک روش گرمایی اتخاذ گردد. همچنین، روش بازگذاری و ضریب پرشدگی (fill factor, ff) نیز باید یکسان باشند. بر این اساس می‌توان بین نتایج حاصل از مخلوط کن آزمایشگاهی و مخلوط کن نولیدی ارتباطی مختلفی برای به مفیاس در آوردن نتایج برقرار کرد. زمانی که آمیزه‌ای لاستیکی در یک مخلوط کن داخلی تحت عمل اختلاط فرار می‌گیرد، فرایند‌های پیچیده‌ای روی آن رخ می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به برش، پارگی، انتقال مواد از یک ناحیه به ناحیه دیگر، فشرده شدن و کشیدگی اشاره کرد. روش کار به ازای واحد حجم بر پایه دو فرض اساسی زیر فرار دارد:

الف. کار انجام شده یا انرژی مکانیکی اعمال شده تغیریا از نوع برشی است.

ب- کار برضی انجام شده مناسب با نوی مصرفی به ازای واحد حجم مواد در مخلوط کن است.


بر این اساس مقدار کار به ازای واحد حجم در فاصله زمانی  $W_0 = \int P(t) dt / V_b$  را می‌توان با استفاده از معادله زیر بدمست آورده:

$$W_0 = \frac{W_L}{V_b} = \int P(t) dt / V_b \quad (1)$$


که در آن  $W_L$  ازمان شروع و پایان،  $P(t)$  کار انجام شده،  $V_b$  نوی مصرف شده (که تابعی از زمان است)،  $V_b$  حجم آمیزه و  $W_0$  کار انجام شده به ازای واحد حجم است. با محاسبه این انتگرال می‌توان مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم ( $W_0$ ) را معین کرد. برای تعیین میزان نوی مصرفی بر حسب زمان عموماً سیسم موتور مخلوط کن را به دستگاهی که قادر به تعیین میزان گشتاور بر حسب زمان است مجهز می‌کنند. با مشخص شدن میزان گشتاور و دردست بودن دور چرخنده بر احتی می‌توان مقدار کار به ازای واحد حجم را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$W_0 = \frac{W_L}{V_b} = 2\pi N \int \frac{T(t) dt}{V_b} \quad (2)$$

بنابراین، همان گونه که از معادله فوق مشخص می‌شود، سطح زیر منحنی



شکل ۱- نمونه‌ای از تغییرات گشتاور با زمان در مخلوط کن با ظرفیت ۸۰ rpm با دور ۷۰، ۳۰۰ mL



شکل ۲ - تغییرات مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم در زمانهای مختلف در محلول‌کنندهای با ظرفیت: (الف) ۶۰، (ب) ۲۰۰ و (ج) ۱۵۰۰ mL

با ظرفیت کمتر دارای شدت بیشتری است. شکل‌های ۴ الف تا ج تغییرات درصد پخش دوده با زمان در محلول‌کنندهای ۶۰، ۲۰۰ و ۱۵۰۰ mL را نشان می‌دهند.

در این شکلها دیده می‌شود که در زمانهای اولیه اختلاط در محلول‌کنندهای با ظرفیت مختلف درصد پخش دوده کم است که با افزایش زمان اختلاط بهبود پیدا می‌کند. بدینهی است که افزایش زمان اختلاط از لحاظ اقتصادی مغرون به صرفا نیست. همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، هدف اصلی از انجام اختلاط در محلول‌کنندهای مختلف و اندازه‌گیری کمیت‌های پاد شده، ارائه روشنی برای به مقایسه در آوردن

ماغیت اختلاط و عدم توانایی روش‌های خطی ساده در تعیین نتایج این فرایند است.

نودارهای ۲ الف تا ج تغییرات گرانروی مونی با زمان در محلول‌کنندهای ۶۰، ۲۰۰ و ۱۵۰۰ mL را نشان می‌دهند. در این نودارها دیده می‌شود که با افزایش دور محلول‌کن گرانروی مونی کاهش می‌یابد که ناشی از شکست زنجیرهای پلیمر و رهاشدن الاستور محبوس شده در بین خوشه‌های دوده و نیز افزایش دماست. همچنین، با افزایش زمان در دور تابت تیز گرانروی مونی کاهش پیدا می‌کند که این کاهش گرانروی در محلول‌کنندهای با ظرفیت زیاد نسبت به محلول‌کنندهای

جدول ۳ - مقایسه شرایط اختلاط بدست آمده در مخلوطکنهاي با ظرفیت ۶۰۰ و ۲۰۰ mL

بنوی آزمایشگاهی	هرکه	مخلوطکن
۲۰۰	۶۰	ظرفیت (mL)
۷۰	۵۰	دور (rpm)
	۸	زمان اختلاط (min)
۹۱۵۰	۹۱۵۳	$W_U(MJm^{-3})$
۶۶	۶۵	گرانروی مونی
۳	۳	ML(۱,۴,۱۰۰)
		درصد پخش دوده




Archive of SID

افزایش زمان اختلاط بهبود پیدا می کند. بدینهی است که افزایش زمان اختلاط از لحاظ اقتصادی مفروض به صرفه نیست. همان گونه که در مقدمه اشاره شد، هدف اصلی از انجام اختلاط در مخلوطکنهاي مختلف و اندازه گیری كمیتهای یاد شده، ارائه روشی برای به مقایسه درآوردن نتایج است. بر این اساس به عنوان تمونه سه عمل به مقایسه درآوردن نتایج برای مخلوطکنهاي ۶۰ با ۲۰۰ mL، ۶۰ با ۱۵۰۰ mL و ۲۰۰ mL با ۱۵۰۰ mL انجام شد که نتایج آن در ادامه ارائه می شود.


همان طور که در جدول ۳ مشاهده می شود، پس از گذشت ۸ دقیقه از زمان اختلاط در ۵ rpm و با حجم ۶۰ mL مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم با مخلوطکن دارای ظرفیت ۲۰۰ mL در ۷ rpm برابر است. مقایسه گرانروی مونی و درصد پخش دوده در دو مخلوطکن لشان می دهد که در مقادیر مساوی  $W_U$  این خواص بسیار به هم نزدیک است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که عمل به مقایسه درآوردن صورت یافته است. بدینهی است که چنانچه مقادیر دیگری از گرانروی مونی یا درصد پخش دوده مد نظر باشد، در آن صورت می توان شرایطی را معین کرد که در آنها مقادیر  $W_U$  با یکدیگر

جدول ۴ - مقایسه شرایط اختلاط و خواص بدست آمده در مخلوطکنهاي با ظرفیت ۲۰۰ و ۱۵۰۰ mL


بنوی آزمایشگاهی	هرکه	مخلوطکن
۱۵۰۰	۲۰۰	ظرفیت (mL)
۵۰	۴۰	دور (rpm)
۱۰	۱۰	زمان اختلاط (min)
۶۱۲۵	۶۱۲۰	$W_U(MJm^{-3})$
۵	۶۴	گرانروی مونی
۴	۴	ML(۱,۴,۱۰۰)
		درصد پخش دوده



شکل ۲ - تغییرات گرانروی مونی آسمزه با زمان در دورهای مختلف در مخلوطکنهاي با ظرفیت: (الف) ۲۰۰ (ب) ۲۰۰ و (ج) ۱۵۰۰ mL



Archive of SID



شکل ۴. تغییرات در صد پختن دوده با زمان در دورهای مختلف در محلول کتنهای با ظرفیت: (الف) ۶۰، (ب) ۳۰۰ و (ج) ۱۵۰۰ ml.

ساوی باشد.

به مقایسه در آوردن نتایج بکارگیری محلول کن ۳۰۰ ml. ۳۰۰ ml. نتایج جدول ۴ نشان می‌دهد که پس از گذشت ۱۰ دقیقه از زمان احتلاط در ۴۰ rpm ۴ ml. با حجم ۳۰۰ ml. مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم با محلول کن دارای حجم ۱۵۰۰ ml. در ۵ rpm ۵ برابر است.

به مقایسه در آوردن نتایج بکارگیری محلول کن ۱۵۰۰ ml. در حدود ۵ ملاحظه می‌شود که پس از گذشت ۴ دقیقه از زمان احتلاط در ۴۰ rpm ۴ ml. با حجم ۹ ml. مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم با محلول کن دارای حجم ۱۵۰۰ ml. در ۷ rpm ۷ برابر است. نتایجه گرفروی موئی و درصد پختن دوده در دو محلول کن نشان می‌دهد که در مقادیر مساوی W این خواص سیار به هم نزدیک است و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمل تعمیم صورت پذیرفته است.

۱۲۰۰ تا ۸۰۰  $\text{MJm}^{-3}$  و در انتهای اختلاط حدود ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰  $\text{MJm}^{-3}$  است.

۴- نمودار کار به ازای واحد حجم نشان می دهد که برای رسیدن به درصد خوبی از پخش دوده میزان حداقل کار به ازای واحد حجم لازم است.

۵- با توجه به اینکه دمای خروجی آمیزه در سه مخلوط کن در محدوده  $100^{\circ}\text{C}$ - $110^{\circ}\text{C}$  و نسبت دمای ورودی برابر  $50\%$  است، فرض یکسان بودن نیمرخ زمان- دما صحیح و استفاده از روش مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم امکان پذیر است.

جدول ۵- مقایسه شرایط اختلاط و خواص بدست آمده در مخلوط کنها با ظرفیت ۶۰ و ۱۵۰ mL

مخلوط کن	هرگاهی آزمایشگاهی	ظرفیت (mL)
در صد پخش دوده	۲	۲
گرانوی مونی	۱۰۲	۵۰۴۹
W <sub>u</sub> ( $\text{MJm}^{-3}$ )	۱۰۲	۷۰
زمان اختلاط (min)	۴	۱۵۰
دور (rpm)	۴۰	۶۰

## مراجع

- Pearson J.R.A.; *Rubber Chem. Tech.*; **41**, 23, 1968.
- White J.L.; *Rubber Chem. Tech.*; **42**, 257, 1969.
- Palmgren H. and Erubber Eur.; *Rubber Chem. Tech.*; **48**, 462, 1975.
- Bergen J.T.; *Processing of Thermoelastic Materials*; Bernhardt E. C. (Ed.), Reinhold, New York, 405-46, 1959.
- McKelvey J.M.; *Polymer Processing*; John Wiley and Sons, New York, Ch. 12, 1962.
- Van Buskirk P.R., Turetzky S.B. and Gunberg P.F.; *Rubber Chem. Tech.*; **48**, 577, 1975.

## نتیجه گیری

۱- عمل اختلاط مواد در تنش برشی را می توان در یک مخلوط کن هرگاهی آزمایشگاهی با یک بنوری بزرگ بر اساس کار انجام شده در واحد حجم مقایسه کرد. همچنین، مقدار کار انجام شده به ازای واحد حجم پارامتر سیار خوبی برای مشخص کردن اثر پلیمر، پرکننده و اجزای دیگر روی اختلاط پذیری (مخلوط شدن اجزاء با یکدیگر) است.

۲- نتایج کار نشان می دهد که کار به ازای واحد حجم به اندازه و سرعت مخلوط کن یستگی ندارد و همچنین، بین کار به ازای واحد حجم و خواص آمیزه مانند گرانوی مونی و درصد پخش دوده یک رابطه وجود دارد.

۳- متأذله می شود که برای آمیزه های مورد استفاده در این طرح معمولاً دامنه عملی کار به ازای واحد حجم در مرحله اول اختلاط حدود [WWW.SID.i](http://www.SID.i)