

# هیدرولیز آنزیمی پارچه‌های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده بالیپاز

The Study of Dyeing of Hydrolyzed Polyester Fibers II: Investigation of Dyeing Behaviour of Hydrolyzed Polyester Fibers by Lipase

داله خلیلی<sup>\*</sup>، اکبر خدامی، محمد مرشد

اصفهان، دانشگاه صنعت اصفهان، دانشکده سامن، کد پستی ۸۴۱۵۶

دریافت: ۷۶/۱۲/۱۲، پذیرش: ۷۶/۱۲/۲۶

## چکیده

پلی استر پلی اتیلن اتر فنالات از الیاف آبگریز است و رنگهای پراکنده مناسبتین دسته از مواد برای رنگرزی این الیاف است. این دسته رنگها به سه روش استفاده از حامل، تحت فشار و تثیت گرمایی روی این الیاف بکار می‌روند. در این پژوهش، رفتار رنگرزی پلی استر هیدرولیز شده آنزیمی به کمک آنزیم لیپاز بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که هیدرولیز آنزیمی در میزان جذب رنگ پلی استر به روشهای معمول رنگرزی می‌تواند و تنها سرعت جاذب سطحی الیاف را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، این رنگرزی می‌تواند رنگرزی لیپ

هیدرولیز شده پارچه‌های اسیدی و بازی ساکنی از عدم جذب این دسته رنگها روی لیف هیدرولیز شده است.

واژه‌های کلیدی: الیاف پلی استر هیدرولیز شده، پیاز، استراز، دیگ پراکنده، سرعت دیگرزی

Key Words: hydrolyzed polyester fibers, lipase, esterase, disperse dye, rate of dyeing

شاند. بنابراین، رنگرزی پلی استر به کمک این مواد رنگزرا می‌توان به سه روش انجام داد که عبارتند از: استفاده از حامل، تحت فشار و تثیت گرمایی.

امروزه، استفاده از آنرژیها در صنایع نساجی بسیار متداول است. کاربرد آنرژیها در صنعت نه تنها از جنبه مسائل زیست محیطی بلکه از نظر اقتصادی نیز نسبت به مواد شیمیایی با آثار مشابه بتری دارد [۱]. بسیاری از این ترکیبات در عملیات رنگرزی و تکمیل به عنوان یک ماده کمکی عمل می‌کنند و باعث افزایش سرعت و میزان جذب رنگ می‌شوند، مثلاً استفاده از آنزیم پروتئوز در رنگرزی پشم [۲] یا استفاده از آنزیم سلوالاز در سفیدگری و پخت پشم [۳] به همین

الیاف پلی استر اصلاح نشده قابلیت رنگرزی پارچه‌های پراکنده را دارند. این دسته رنگها مهترین مواد رنگرزی اند که با محدوده وسیعی از قامها همراه با قدرت پوشاندنگی خوب و ثباتهای مناسب روی الیاف پلی استر بکار می‌روند. اگرچه این مواد سرعت نفوذ کمی در پلی استر دارند، اما دارای میل ترکیبی زیادی نسبت به این لیف‌اند. با افزایش دما تا ۷۰°C یا استفاده از شتاب دهنده‌ها و حاملها در حالت جوش سرعت رنگرزی را می‌توان تا حد ممکن افزایش داد. به علاوه، می‌توان رنگهای پراکنده را در شرایط گرمایی خشک نیز روی الیاف پلی استر

\* مسئول مکاتبات، یامگار: Khalili316@yahoo.com

جلد طهماسبی سال چهاردهم، شماره دوم، نیم ۱۳۸۰

## Archive of SID

جدول ۲ - مواد مصرفی در آزمایش‌های رنگرزی

نام تجاری	نام سازنده	شرکت سازنده (CI)	نام عمومی	مواد مصرفی
Serilen Blue BGS	YCL	آبی پراکنده ۷۳	رنگ پراکنده	
Acid Red AV	Yohau	قرمز اسیدی ۸۸	رنگ اسیدی	
Malakhit Green	Yohau	سبز بازی ۴	رنگ بازی	
Tanavol (Cone)	Tanatex	—	حامل	

جدول ۱ - ویژگی‌های پارچه پلی استر استفاده شده به عنوان پسته

نوع بافت	تراکم در (cm)		g/m <sup>2</sup>
	تار	پود	
مرژه/T	۲۰	۲۰	۱۲۱

دلیل استفاده از آنزیمها در صنعت نساجی رشد روزافروزی پیدا کرده است. از روشهایی که در این دهدۀ سورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، استفاده از آنزیم لیپاز برای هیدرولیز پلی استر است [۴-۷]

## تجربی

## مواد

در این پژوهش کلیه آزمایشها روی پارچه ۱۰۰ درصد پلی استر با شرایط ذکر شده در جدول ۱ به عنوان پست انجام شده است. نمونه‌های پلی استری در شرایط متدرج در جدول ۲ هیدرولیز شده‌اند. برای رنگرزی از رنگهای پراکنده و برای بررسی میزان جذب رنگهای یوونی از دسته مواد رنگرزی و مواد شعاعی جدول ۲ استفاده شده است.

## دستگاهها

برای هیدرولیز آنزیمی و رنگرزی از دستگاه پلی استر مدل آهیا ۱۰۰ و طیف نورسنج انعکاسی تکس فلش استفاده شد.

## روشها

## انتخاب نمونه‌ها

برای بررسی اثر رنگرزی نمونه‌هایی انتخاب شدند که در قسمت اول پژوهش مناسب‌ترین شرایط و خواص فیزیکی را دارا بودند.

## اثر آنزیم بر سرعت رنگرزی

اثر غلظت آنزیم بر سرعت رنگرزی: در این قسمت نمونه‌هایی را که در دمای ۴۰°C و زمان ۳۰ دقیقه با غلظتهاي ۰/۱، ۰/۵ و ۰/۱ لیتری هیدرولیز شده بودند با رنگ پراکنده آبی ۷۳ در شرایط آمده در جدول ۴ به مدت یک ساعت در حالت جوش رنگرزی شدند و در زمانهای ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۶۰ دقیقه از حسام رنگرزی نمونه‌گیری شد و انعکاس از نمونه‌ها به کمک طیف نورسنج انعکاسی

جدول ۴ - شرایط رنگرزی نمونه‌ها در بررسی سرعت رنگرزی.

زمان رنگرزی (دقیقه)	رنگرزی (°C)	زمان نمونه‌ها (دقیقه)	ورن نمونه‌ها (g)	نیت مایع به کالا	مقدار رنگ
۶۰	۱۰۰	۱ (۶ نمونه)	۴۰:۱	کالا	%۱

لیپازها گروهی از هیدرولارها هستند که قابلیت هیدرولیز اسیدهای چرب و استرهای کربوکسیلیک را دارند. دسته‌ای از آنزیمها لیپاز می‌توانند در هیدرولیز تعداد زیادی از استرهای کربوکسیلیک که فاقد بارند، نقش کاتالیزوری داشته باشند. به این دسته از آنزیمها استرازها می‌گویند. گونه‌ای از استرازها موسوم به استرازهای آ- (A-esterase) می‌توانند سب شکن شدن پیوندهای استری مواد آورماتیک مانند فیل استات شوند. بنابراین، به آنها آریل استرازها (EC.۳.۱۰۲) می‌گویند [۸-۱۰]. این آنزیمها می‌توانند پیوندهای استری موجود در پلی استر را نیز هیدرولیز کنند [۴] در پژوهش‌هایی که تأکید در زمینه هیدرولیز لیپولیتی پلی استر انجام شده است، به زیست تخریب پلی استر، کوپلیمرهای دارای پلی استر و محلوطنها دارای پلی استر توجه شده است [۷-۹] و تنها در یک سورد [۴] از هیدرولیز آنزیمی برای بهبود خواص ترشوندگی و قابلیت جذب پارچه پلی استر استفاده شده است.

در قسمت اول این پژوهش خواص فیزیکی پلی استر هیدرولیز شده به کمک آنزیم لیپاز بررسی شده است و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که هیدرولیز آنزیمی پلی استر می‌بیند جذب رطوبت پارچه‌های پلی استر می‌شود. این عمل در دماهای پایین و زمانهای کوتاه انجام می‌گیرد و بزرگی سودن مولکولهای آنزیم و ساختار فشرده پلی استر باعث می‌شود تا هیدرولیز به سطح پارچه محدود گردد، بنابراین تغیرات وزن، ضخامت و استحکام ناجز است. این دلایل می‌توانند مسبب برتری هیدرولیز آنزیمی به هیدرولیز قلایی شود [۱۱]. در این قسمت اثر هیدرولیز سرفتاپ رنگرزی پلی استر بررسی می‌شود.

جدول ۲ - شرایط هیدرولیز.

نسبت حجم محلول به وزن (L:R)	pH	زمان واکنش (min)	دما (°C)	غلظت آنزیم (g/L)
۱۰:۱	۸.۸/۵	۶۰-۳۰-۲۵-۱۵	۵۵-۴۰-۲۵	۱۰۰/۵۰۰-۱۰۰

جدول ۶ - شرایط رنگرزی تحت فشار.

رنگ	استیک اسید (mL)	برآکنده کننده وزن نمونه (g)	برآکنده کننده وزن نمونه (mL)	نسبت حجم ماعی به وزن کالا
۴۰:۱	۵	۱/۵	۱/۵	%۱

شده در جدول ۶ و شکل ۲ تحت فشار رنگرزی شدند.

میزان جذب رنگ در تعادل: در این روش نمونه‌های هیدرولیز آزیمی شده به مدت ۲۴ ساعت در شرایط رنگرزی جدول ۴ رنگرزی شده و میزان تابع K/S منسوج رنگ شده محاسبه شده است. اختلاف رنگ نمونه شاهد (نمونه هیدرولیز نشده) با نمونه‌های هیدرولیز شده از فرمول اختلاف رنگ CIELAB Zیر منبع نوری D65 و مشاهده کننده استاندارد CIE بر اساس معادله ۲ محاسبه شده است:

$$\Delta E = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{1/2} \quad (2)$$

رنگرزی پلی استر آزیمی شده با رنگهای غیرپراکنده: با توجه به نتایج بدست آمده در قسمت اول پژوهش مبنی بر افزایش جذب رطوبت الیاف و بوجود آمدن گروههای یونی در پلی استر هیدرولیز شده براساس نتایج FTIR [۱۱] میزان جذب رنگهای اسیدی و بازی در الیاف هیدرولیز شده برسی و میزان جذب رنگ (Asist) از معادله شماره ۲ محاسبه شده است [۱۲]:

$$\% Asist = \frac{(K/S)_t - (K/S)_0}{(K/S)_0} \times 100 \quad (3)$$

که در آن  $(K/S)_t$  میزان جذب رنگ نمونه هیدرولیز شده و  $(K/S)_0$  میزان جذب رنگ نمونه شاهد است.

جدول ۵ - شرایط رنگرزی به کمک حامل.

رنگ	برآکنده کننده وزن نمونه (g)	استیک اسید وزن نمونه (mL)	برآکنده کننده وزن نمونه (mL)	نسبت حجم ماعی به وزن کالا
۳۰:۱	۵	۱/۵	۱/۵	%۱

اندازه گیری گردید. میزان تابع K/S منسوج رنگ شده در طول موج مینیمم انعکاس (ماکسیم جذب) از معادله ۱ بدست آمده است:


$$K/S = \frac{(1-R)}{2R} \quad (1)$$

ائز دمای هیدرولیز بر سرعت رنگرزی: در این روش نمونه‌های را که با غلظت  $1/5$  در دمای  $40^\circ\text{C}$  و  $25^\circ\text{C}$  هیدرولیز شده بودند، در شرایط آمده در جدول ۴ رنگرزی و میزان تابع (K/S) منسوج رنگ شده محاسبه شده است.


ائز زمان هیدرولیز بر سرعت رنگرزی: در این روش نمونه‌های را که در دمای  $40^\circ\text{C}$  با غلظت  $1/5$  در زمانهای  $5, 15, 20$  و  $60$  دقیقه هیدرولیز شده بودند در شرایط آمده در جدول ۴ رنگرزی و میزان تابع (K/S) منسوج رنگ شده محاسبه شده است.

ائز هیدرولیز بر میزان جذب رنگ پراکنده رنگرزی نمونه‌ها به کمک حامل: نمونه‌های هیدرولیز آزیمی شده به کمک حامل طبق شرایط آمده در جدول ۵ (با دما و زمان مناسب در غلظتها مختلف) و شکل ۱ رنگرزی شدند و میزان تابع K/S منسوج رنگ شده محاسبه شده است.


رنگرزی نمونه‌ها تحت فشار: نمونه‌های هیدرولیز آزیمی شده با دما و زمان مناسب در غلظتها مختلف با روش یاد شده طبق شرایط درج




شکل ۲ - نمودار رنگرزی پلی استر تحت فشار.



شکل ۱ - نمودار رنگرزی پلی استر به کمک حامل.



شکل ۸- اثر زمان هیدرولیز بر سرعت رنگرزی.



شکل ۹- اثر دمای هیدرولیز بر سرعت رنگرزی.


نتایج بدست آمده از شکل ۱۱ نیز میان این مطلب است که با افزایش دمای  $120^{\circ}\text{C}$  ۱۲٪ رنگ عاملی چون تخلخل سطحی، که درصد آن کم است، مطرح نمی‌شود و در میزان جذب رنگ نهایی اثری ندارد. در نهایت می‌توان گفت که هیدرولیز آنزیمی با لیاز که روی پلی استر انجام می‌شود، در میزان جذب رنگ به روش‌های متعارف و مناسب رنگرزی این لیاف بی اثر بوده و خود نیز می‌تواند به عنوان یک عامل کمی همچوں حامل با یک ماده تعاویز مانند آتریم پروتواز در رنگرزی پشم  $121$  ام طرح شود.

میزان جذب رنگ در تعادل از نتایج بدست آمده در جدول ۸ مشاهده می‌شود که میزان اختلاف رنگ ( $\Delta E$ ) بین نمونه شاهد و نمونه‌های هیدرولیز شده آتریم مقدار  $2 \leq \Delta E \leq 2$  است.


این نتایج نشان دهنده آن است که هیدرولیز آتریمی پلی استر خواصی در لیاف از نظر فیزیکی و شیمیایی ایجاد نمی‌کند که در میزان جذب رنگ نهایی حتی در تعادل رنگرزی بی اثر است. از منطقی نیز

می‌توان تخلخل سطحی را افزایش داد و شرایط حادثه هیدرولیز از نظر دمایی، زمانی و غیره می‌تواند باعث کاهش آثار مشتبه لیف گردد [۱۱]. نتایج آنکه شده در مراحل بعدی پژوهش می‌تواند رهنمونی برای درک بهتر و مقایسه مناسبت روشها باشد.

رنگرزی نمونه‌ها به کمک حامل و لحت فشار از نتایج بدست آمده در شکل ۱۰ می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که هیدرولیز آنزیمی در افزایش جذب رنگ اثری ندارد. در مقایسه این نتایج با روش‌های رنگرزی که در قسمت سرعت مطرح شد (حام رنگرزی فقط شامل آب و رنگ بود و عامل کمکی مانند حامل وجود نداشت)، افزایش میزان جذب و سرعت رنگرزی به افزایش تخلخل سطحی نیست داده می‌شود. اما، در این قسمت عاملی چون حامل مطرح است که یکی از وظایف آن متورم کردن لیف پلی استر در حمام رنگرزی است، خلل و فرج سطحی نش عده‌ای در میزان جذب رنگ نهایی لیاف ندارد و علاوه بر آن این میزان هیدرولیز سطحی در حدی نیست که بتواند حیاتگیری عاملی همچومن حامل در جذب رنگ گردد.



شکل ۱۰- اثر زمان هیدرولیز در میزان جذب رنگ.



شکل ۱۱- اثر دمای هیدرولیز بر میزان جذب رنگ.


جدول ۸ - بررسی اختلاف رنگ نمونه های رنگ با علاوه های مختلف

نمونه های عمل آوری شده با علاوه های مختلف (g/L)	اختلاف رنگ نمونه ها ΔE
۰ / ۱	۱ / ۵۵۵
۰ / ۵	۱ / ۸۶۱۲
۱	۲ / ۱

یک رنگ یکنواخت شده اسیدی، جذب داشته است که می توان آن را با توجه به کوچک سودن ساختار شیمیایی رنگ، به جذب سطحی در سطح لیف هیدرولیز شده نسبت به لیف عمل آوری شده نسبت داد.

### رنگ بازی


میزان جذب رنگ سبز بازی ۴ با ساختار شیمیایی ۲ روی پلی استر هیدرولیز شده ۷ / ۰ درصد و بسیار ناجیز بوده و همین میزان جذب نیز مربوط به جذب سطحی است.



بنابراین، در مورد جذب رنگهای یونی (اسیدی و بازی) روی پلی استر هیدرولیز شده آتزیمی، بطور کلی می توان گفت که جذب انجام نمی شود و گروههای یونی بوجود آمده، که به وسیله طیف منعji FTIR بررسی شده است [۱۱] بسیار محدود ندید و در حد جذب رنگهای یونی و تغییر در خواص جذب رنگ پلی استر نیست و صرفا وجود این گروهها در حد محدود و سطحی تاییدی بر هیدرولیز آتزیمهای استراز در حد تجزیه ای است که در میزان جذب رنگهای یونی و تغییر خواص رنگرزی لیف آنگریز و فشرده پلی استر می تاثیر نداشته باشد.

### نتیجه گیری

هیدرولیز آتزیمی لیاز روی پلی استر بر جذب رنگ اثر ندارد و باعث افزایش آن نمی شود. از آنجا که عملیات آتزیمی صرفا به سطح لیف محدود می گردد، هیدرولیز باعث افزایش سرعت جذب در سطح لیف می شود. با توجه به اینکه رنگرزی پلی استر با رنگهای پراکنده





شکل ۹ - میزان جذب رنگ نمونه های رنگرزی شده به کمک حامل.

ندارد و جذب رنگ را کاهش نمی دهد.

میزان جذب رنگهای یونی به وسیله پلی استر هیدرولیز شده از نتایج بدست آمده در جدول ۹ می توان میزان جذب رنگهای اسیدی و بازی را روی پلی استر هیدرولیز شده مشاهده کرد.

### رنگ اسیدی

همان گونه که مشاهده می شود، رنگ قرمز اسیدی C.I. ۸۸ با ساختار شیمیایی ۱ به میزان ۲ / ۸ درصد در شرایط رنگرزی



شکل ۱۰ - میزان جذب رنگ نمونه های رنگرزی شده تحت فشار.

4. Hishe Y. L. and Cram L. A.; *Text. Res. J.*; **68**, 5, 311-9, 1998.
5. Nagata M.; *Marcomol. Rapid. Commun.*; **17**, 8, 583-7, 1996.
6. Twamoto A. and Tokianla Y.; *Polym. Deg. Stab.*; **45**, 2, 205-13, 1994.
7. Ealter T., Augusta J., Muller R. J., Widdecke H., and Klein J.; *Enzyme Microb. Tech.*; **17**, 3, 218-24, 1995.
8. Krisch K., Carbonylic Ester Hydrolases; *The Enzymes*; Boyer P.D.(Ed.), V, 43-69, Academic, New York, 1971.
9. Bier M.; *Lipases in Methods in Enzymology*; Colowick S.P. and Kaplan N.O.(Eds.), I, 627-42, Academic, New York, 1995.
10. Reed G. and Underkofer L.A., Lipase; *Food Science and Technology*; 157-75, Academic, New York, 1996.
- ۱۱ - خدامی اکبر، خلیلی هاله، مرشد محمد، در حال چاپ در مجله امیرکبیر.
12. Cameron B. A. and Pailthorpe M. T.; Dyeing Properties of Sulfamic Acid-Treated Wool; *JSDC*; **103**, 260-57, July/August 1987.
13. Ariva, Alsina J.M. and Prieto R.; *JSDC*; **115**, 125-29, 1999.

جدول ۹ - میزان جذب رنگهای اسیدی و بازی روی پلی استر هیدرولیز شده.

رنگ مصرفی	Asist (%)
فرمز اسیدی	۲/۸
سبز بازی	۰/۷

شامل روش‌های استفاده از حامل، تحت فشار و تثیت گرمایی است، این هیدرولیز سطحی لیف بر میزان جذب رنگ نهایی بی‌اثر است. در مورد جذب رنگهای یونی نیز تغییرات ساختار شبیهای پلی استر در حدی بوده است که به جذب این دسته رنگها و تغییر در خواص رنگ پذیری لیف کمک کند.

بنابراین، نتیجه‌گیری نهایی این است که هیدرولیز آنزیمی پلی استر تأثیر مثبت یا منفی بر رنگرزی پلی استر ندارد و در میزان جذب رنگ بی‌اثر است و از این نظر نیز بر هیدرولیز قلبایی برتری دارد.

## مراجع

- ۱ - خدامی اکبر، مرشد محمد و همکاران، مجله علوم و نکنولوژی پلیمر، سال یازدهم، شماره ۳۶، صفحه ۲۲، ۱۳۷۷.
  2. *Translation of Melland Textile Bericht*, T2, 934, 1991.
- WWW.SID.ir  
۴- خدامی اکبر، امیرشاھی سید حسین، نورالدین مهرخ، مجله امیرکبیر، سال دهم، شماره ۴، صفحه ۳۳، ۱۳۷۸.