

آمیزه‌سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل: ۱- اثر رزین فنولی

Archive of SID

The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: I- Effect of Phenolic Resin

محمد حسین بهشتی^{*}، سید کمال افضلی و قاسم نادری

پژوهشگاه پلیمر ایران، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵

تاریخ انتشار: ۸۰/۷/۲۶ | پذیرش: ۸۰/۳/۲۰

چکیده

لامستیک آکریلوئیت نیتریل بوتادیان به دلیل داشتن خواص مکانیکی خوب و همچنین مقاومت زیاد در برابر روندهای غیرقطبی یکی از الاستورمهای پرمصرف در صنعت لاستیک است. این ریزگرهای همراه با انعطاف پذیری خوب نوچه روز افزون را به این الاستورم جلب کرده است. آلیاژ این الاستورمها با رزینهای فنولی که یکی از رزینهای ارزان و پایدار اکریلیک مایع است، کاربردهای زیاد آن را در جسمهای عایقها و همچنین سیرهای گرمایی و مواد فداشونده موجب شده است.

در این مقاله، نقش رزین فنولی نوع نووالاک و میزان آن بر خواص گرمایی لاستیکهای نیتریل بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که افزودن رزین فنولی به لاستیک نیتریل سبب جامدایی دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) به دمایهای بالاتر، افزایش مدول ذیله و کاهش افت آن در محدوده وسیع از ۴۰ مایل شود. نتایج آزمونهای گرمایی از پلی اکریلیک گرمایی باشد، ولی خوب است این آزمایش رزین فنولی است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که ضرب رسانایی گرمایی آمیزه‌های فنولی - نیتریل با افزایش درصد رزین فنولی افزایش می‌پابند، ولی ضرب ابساط گرمایی و طرفیت گرمایی رزینهای آلیاژهای آنها تقریباً مستقل از میزان رزین فنولی است.

واژه‌های کلیدی: لاستیک نیتریل، رزین فنولی، پایداری گرمایی، ضرب ابساط گرمایی

Key Words: NBR, phenolic resin, heat stability, expansion coefficient

مقدمه

داشتن گروه CN ساختاری بشدت قطبی دارد. آلیاژ این الاستورم با رزینهای فنولی که یکی از رزینهای ارزان و پایدار اکریلیک مایع است (۲) کاربردهای قابل توجه آن را در جسمهای عایقها و همچنین سیرهای گرمایی و مواد فداشونده موجب شده است.

آلیاژ کردن پلیمرها روشی است که برای تولید مواد جدید با خواص ترکیبی از پلیمرهای اولیه بکار می‌رود. آلیاژهای لاستیک نیتریل و رزین فنولی در اوایل دهه ۵۰ در صنعت هوافضا برای اتصال ساختاری فلزها بکار گرفته شده و توسعه یافته است. نیتریل -

لامستورمهای آکریلوئیت نیتریل بوتادیان که به اختصار به آنها لاستیک NBR اطلاق می‌شود، به دلیل داشتن خواص استحکامی خوب و همچنین مقاومت زیاد در برابر روندهای سایش و نفوذ پذیری در برابر گازها یکی از الاستورمهای پرمصرف در صنعت لاستیک است. مقاومت خوب در برابر روندهای غیر قطبی و انعطاف پذیری قابل توجه سبب افزایش کاربردهای این الاستورم شده است (۱، ۲). این کوپلیمر به دلیل

*ستون مکاتبات، یامگار: M.Beheshti@proxy.ipi.ac.ir

ایتالیا) Emichem CO. تهیه شده است. مواد افزودنی مصرفی دیگر از نوع تجاری مورد استفاده در صنعت لاستیک است. برای بررسی نوش زرین فولی بر خواص آمیزه‌های NBR آمیزه پایه‌ای به شرح جدول ۲ تهیه شد و سپس زرین فولی در مقادیر مختلف به آن اضافه گردید.

Archive of SID

دستگاهها و روشها

رفتار یخخورد و تغییرات گرمایی ویژه نمونه‌ها به کمک گرمایشی پویشی تفاضلی (DSC) و تجزیه گرمایوزنی (TGA) با دستگاه STA مدل ۶۲۵ طبق استاندارد ASTM D۳۸۸۵ و تجزیه گرمایی مکابکی دیامیکی (DMTA) با دستگاه DMTA-PL طبق استاندارد ASTM D۵۷۶. ضریب رسانایی گرمایی طبق استاندارد ASTM D۵۷۶

بررسی شد. ضریب رسانایی گرمایی طبق استاندارد ASTM D۵۷۶

از روش آبیار زرین فولی و لاستیک بتریل در مجاورت سایر افزودنیها از یخخورد آبیار زرین فولی و لاستیک بتریل در مجاورت سایر افزودنیها ساخته می‌شود [۵]. آبیار فولی - بتریل به عنوان عایق گرمایی و به ویژه غایبی‌های فناوری مذکوم در برای خود رانگی گازهای احتراق و مقاوم در برای زغال گذاری برای حفظ جمعه موثر راکت در برای گازهای داغ احتراق بگار می‌رود. انعطاف پذیری لازم برای اینکه غایل بتواند حرکت دیواره‌های محفظه راکتور را که بعد از انتقال انفاق می‌افتد دستال کند، به دلیل جزو لاستیک آبیار تائین می‌شود [۶]. از آبیارهای فولی - بتریل در بسیاری از قسمت‌های اتوبوس و صنایع هواپیما استفاده می‌شود و همچنین این آبیارها در تولید محصولات قالبگیری چشم به مقاوم در برای گرمایش و سایش، و اثرهای درزگیری علاوه بر اینها و غیره کاربرد دارند [۶].

پس از آمیزه‌سازی، برای نهیه نمونه‌های مورد نیاز جهت آزمایش‌های مختلف، با توجه به تابع راومتری آمیزه‌ها به صورت قالبگیری فشاری در دمای 160°C به مدت ۲۰ دقیقه در فشار 15 atm در یک قالب صفحه‌ای به ضخامت 2 mm یخخورد شدند.

جدول ۲ - میزان احراری بکار رفته در آمیزه NBR

میزان (phr)	نوع مواد
۱	لاستیک
۵	روی اکسید فعل
۱	استاریک اسید
۲	ضد اکسید
۱۰	روغن
۲	شتاب دهنده
۱/۵	گوگرد
۱۲۲/۵	جمع کل

جدول ۱ - مشخصات زرین فولی نوو الک مصرفی

ویژگی	مقدار
میزان زرین (%)	۹۷/۵ <
میزان خاکستر (%)	-
ذائقه ذوب (C)	۹۰-۱۱۰
زمان R* (ثانیه)	۱۱۵-۱۲۵
جربه‌یاری * (mm)	۳۵-۴۵
میزان هنگر (%)	۸/۵-۹
فول آزاد (%)	۱>
دایمندی (mm)	۹-

* زرن شود $0/5$ گرم بوده است.


فولیها به عنوان چسب کاربرد زیادی دارند [۶]. غایبی‌های موثر راکت از یخخورد آبیار زرین فولی و لاستیک بتریل در مجاورت سایر افزودنیها ساخته می‌شود [۵]. آبیار فولی - بتریل به عنوان عایق گرمایی و به ویژه غایبی‌های فناوری مذکوم در برای خود رانگی گازهای احتراق و مقاوم در برای زغال گذاری برای حفظ جمعه موثر راکت در برای گازهای داغ احتراق بگار می‌رود. انعطاف پذیری لازم برای اینکه غایل بتواند حرکت دیواره‌های محفظه راکتور را که بعد از انتقال انفاق می‌افتد دستال کند، به دلیل جزو لاستیک آبیار تائین می‌شود [۶]. از آبیارهای فولی - بتریل در بسیاری از قسمت‌های اتوبوس و صنایع هواپیما استفاده می‌شود و همچنین این آبیارها در تولید محصولات قالبگیری چشم به مقاوم در برای گرمایش و سایش، و اثرهای درزگیری علاوه بر اینها و غیره کاربرد دارند [۶].

با توجه به اهمیت و کاربرد آمیزه‌های فولی - بتریل، در مقاله قبل [۷] تأثیر زرین فولی و میزان آن بر شرایط فراورش و خواص مکابکی مورد بحث قرار گرفت. در این مقاله، نکش زرین فولی نوع نوو الک که میزان آن از صفر تا 65% درصد وزنی متغیر بوده است بر پایه ارزی گرمایی لاستیکهای بتریل و همچنین مطریت گرمایی و ضریب اساطیل گرمایی آنها بر رسمی می‌شود.

نتیجه


مواد

زرین فولی مورد استفاده در این پژوهش، زرین فولی بودری نوع نوو الک از شرکت رزیندان است. مشخصات این زرین برای برآگه مشخصات آن در جدول ۱ آورده شده است. الاستوئر بتریل مصرفی، الاستوئر Europeene 4040 دارای 4% درصد آکريلو بتریل از شرکت



شکل ۲- تغیرات $\delta \tan$ آمیزه‌های فولی - نیتریل با دما (جهت کمان، جهت افزایش میزان رزین فولی را نشان می‌دهد).

محبیهای DMTA در شکل ۱، تغیرات میزان میرایی در شکل ۲ و تغیرات مدول ذخیره با دامادهای مختلف رزین فولی در شکل ۳ نشان داده شده است. نتایج استخراج شده از این محبیهای DMTA آورده شده است. همان طور که این جدول و شکلها نشان می‌دهد با افزایش میزان رزین فولی مدول و فاز لاستیکی سوئه‌ها افزایش می‌یابد. همچنانه ای مربوط به T_g فاز فولی در محبیهای DMTA مشاهده شده است. احتمالاً میزان میرایی (۱۰۰) کاهش می‌یابد (شکل ۲) و سطح ربر محبیهای $\delta \tan$ بر حسب دامکش می‌شود، ضمن اینکه بهای محبیهای $\delta \tan$ (که نشان دهنده محدوده دمایی با فرکانسی اتلاف ابریزی است) تغیرات چندانی نمی‌کند. بنابراین، در مجموع با افزایش رزین فولی قابلیت اتلاف ابریزی بشدت کاهش می‌یابد که این کاهش در درصدهای پایینتر رزین فولی با سرعت پیشی صورت می‌گیرد. انتقال یا فاز لاستیک به دمایی بالاتر و افت $\delta \tan$ با افزایش رزین فولی می‌تواند ناشی از سازگار شدن بیشتر قازها باشد که این احتمالاً به علت مشارکت پیشتر رزین فولی در شبکه‌ای کردن فاز لاستیک است. البته، باید به این



شکل ۳- تغیرات مدول ذخیره آمیزه‌های آلیاژهای فولی - نیتریل با دما (جهت کمان، جهت افزایش میزان رزین فولی را نشان می‌دهد).

جدول ۳- آمیزه‌های در نظر گرفته شده برای بررسی نقش رزین فولی.


کد آمیزه	میزان لاستیک	میزان رزین فولی	
%	pht	(pht)	
*	*	۱۵۸/۵	R
۲۴	۵۰	۱۵۸/۵	RN ۵%
۳۹	۱۰۰	۱۵۸/۵	RN ۱۰%
۵۶	۲۰۰	۱۵۸/۵	RN ۲۰%
۶۵	۳۰۰	۱۵۸/۵	RN ۳۰%

بسیار سوئه‌ها برای آزمون به وسیله فشار از این ورق بریده شده و جهت اطمینان از بخت کامل آنها در دمای 100°C به مدت ۷۲ ساعت در یک آون با جرخه هوای پس بخت شدند.

نتایج و بحث

برای بررسی اثر رزین فولی بر خواص آمیزه‌های فولی - نیتریل، پنج آمیزه به شرح جدول ۲ در نظر گرفته شد. در این پنج آمیزه کلیه اجزای بکار رفته در فاز لاستیک ثابت و برابر مقادیر دکر شده در جدول ۲ است و فقط میزان رزین فولی تعییر گردید. رزین فولی مصرفی در این آمیزه‌ها بودری از نوع نووالاک است. همان طور که جدول ۲ نشان می‌دهد، میزان رزین فولی در این آمیزه‌ها از صفر ۵ pht (یا 5% درصد وزنی) تغییر گردد است.

برای بررسی سازگاری و همچنین پایداری گرمایی آمیزه‌های ساخته شده آزمون تجزیه گرمایی سکاییکی دینامیکی (DMTA) روی سوئه‌ها صورت گرفت و میزان میرایی به صورت $\delta \tan$ و میزان مدول ذخیره به صورت $\log E$ بر حسب دما معنی گردید. بک نویه از ذخیره به صورت $\log E$ بر حسب دما معنی گردید. بک نویه از




شکل ۴- نمودار DMTA آمیزه فولی - نیتریل با ۵٪ درصد رزین فولی (RN200).

جدول ۴ - مقادیر حدی T_g Log E' و آبیازهای مختلف فنولی - نیتریل.

کد نمونه	میزان رزین فنولی	$\log E' > f$ (Pa)	$\log E' > g$ (Pa)	T_g (°C)
R	۰	۸/۱۳	۱۰/۲۶	۴/۴
RN ۵۰	۲۴	۹/۰۰	۱۰/۴۰	۷/۲
RN ۱۰۰	۳۹	۹/۳۰	۱۰/۴۵	۸/۵
RN ۲۰۰	۵۶	۹/۸۵	۱۰/۵۶	۱۰/۸
RN ۳۰۰	۶۵	۹/۹۵	۱۰/۶۲	۱۲/۵

Archive of SID




شکل ۴ - منحنیهای TG آمیزه R، رزین فنولی و آمیزه‌های دارای مقادیر مختلف رزین فنولی (جهت کمان، جهت افزایش میزان رزین فنولی را نشان می‌دهد).

فنولی بر پایداری گرمایی به کمک آزمون گرمایی (TG) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ای از نتایج این بررسی در شکل ۴ نشان داده شده است، در این شکل گرمگاشتهای لاستیک خالص (آمیزه R) و رزین فنولی و همچنین آمیزه‌های فنولی - نیتریل مورد آزمایش، ارائه شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، افزایش رزین فنولی به لاستیک نیتریل، پایداری گرمایی آن را به میزان قابل توجهی بروزه در دماهای بالا افزایش می‌دهد. شروع تخریب گرمایی آمیزه دارای رزین فنولی از دمای ۴۱۱°C شروع می‌شود که ۲۰°C بیشتر از آمیزه لاستیک خالص است. نکه قابل توجه دیگر کاهش سرعت تخریب آمیزه‌های دارای رزین فنولی در دماهای بالاست و با افزایش میزان رزین فنولی سرعت تخریب این آمیزه‌ها نیز کاهش می‌یابد که این ویژگی در


نکه نیز توجه داشت که وجود قطعات سخت رزین فنولی می‌تواند حرکت قطعات نرم فاز لاستیک را تا حدی محدود کند، که این مسئله نیز باعث افزایش T_g و کاهش E' می‌شود.

از آنجاکه الاستومرهای نیتریل با میزان آکریلونیتریل بیشتر T_g بالاتری دارند [۱، ۲] می‌توان این گونه استنتاج کرد که به جای استفاده از الاستومرهای با میزان بیشتر آکریلونیتریل می‌توان با افزایش رزین فنولی به یک الاستومر با میزان آکریلونیتریل کمتر به واسطه ای بالاتر دست یافت. قبلاً [۷] نیز اشاره شده که افزودن رزین فنولی سبب افزایش مدول الاستیک و همچنین بهبود و آسانتر شدن شرایط فروارش نیز می‌شود که این امر در صورت استفاده از الاستومرهای نیتریل با میزان آکریلونیتریل بیشتر میسر نیست.

نکه قابل توجه آن است که افزایش رزین فنولی سبب می‌شود (شکل ۳) که میزان کاهش مدول ذخیره در محدوده وسیعی از دما ناچیز باشد که این بیانگر افزایش پایداری گرمایی این آمیزه‌هاست. تأثیر رزین



شکل ۵ - تصویر میکروسکوب الکترون پوشی سطح شکست آمیزه فنولی - نیتریل دارای ۳۹ درصد رزین فنولی.



شکل ۲- تغییرات $\tan \delta$ آمیزه‌های فنولی - نیتریل با دما (جهت کمان، جهت افزایش میزان رزین فنولی را نشان می‌دهد).

محبیهای DMTA در شکل ۱، تغییرات میزان میرایی در شکل ۲ را تغییرات مدول ذخیره‌بادار مقادیر مختلف رزین فنولی در شکل ۳ نشان داده شده است. نتایج استخراج شده از این محبیهای در جدول ۴ آورده شده است. همان طور که این جدول و شکلها نشان می‌دهد با افزایش میزان رزین فنولی مدول و T_g فاز لاستیکی نموده‌ها افزایش می‌یابد. همچنانهای مربوط به T_g فاز فنولی در محبیهای DMTA مشاهده نشد. احتمالاً میزان میرایی ($\tan \delta$) کاهش می‌باشد (شکل ۲) و سطح زیر محبیهای $\tan \delta$ بر حسب دما کمتر می‌شود، ضمن اینکه پهنهای محبیهای $\tan \delta$ (که نشان دهنده محدوده دمایی یا فرکانسی اتفاق افزایی است) تغییرات جندانی نمی‌کند. بنابراین، در مجموع با افزایش رزین فنولی قابلیت اتفاق افزایی بشدت کاهش می‌یابد که این کاهش در درصدهای پایینتر رزین فنولی یا سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. انتقال T_g فاز لاستیک به دمایی بالاتر و افت $\tan \delta$ با افزایش رزین فنولی می‌تواند ناشی از سازگار شدن پهنه‌ها باشد که این احتمالاً به علت مشارکت پیشتر رزین فنولی در شبکه‌ای کردن فاز لاستیک است. البته، باید به این

جدول ۲- آمیزه‌های در نظر گرفته شده برای بررسی نمک رزین فنولی.


کد آمیزه	میزان لاستیک (phr)	میزان رزین فنولی (phr)	% phr
R	۱۵۸/۵	۱۵۸/۵	-
RN ۵%	۱۵۸/۵	۱۵۸/۵	۵
RN ۱۰%	۱۵۸/۵	۱۵۸/۵	۱۰
RN ۲۰%	۱۵۸/۵	۱۵۸/۵	۲۰
RN ۴۰%	۱۵۸/۵	۱۵۸/۵	۴۰

پس، نمونه‌ها برای آزمون به وسیله فشار از این ورقی بریده شده و جهت اطمینان از پخت کامل آنها در دمای 100°C به مدت ۷۲ ساعت در یک آون با چرخه هوای پس پخت شدند.


نتایج و بحث

برای بررسی اثر میزان رزین فنولی بر خواص آمیزه‌های فنولی - نیتریل، پنج آمیزه به شرح جدول ۲ در نظر گرفته شد. در این پنج آمیزه کلیه اجزای بکار رفته در فاز لاستیک ثابت و برابر مقادیر ذکر شده در جدول ۲ است و فقط میزان رزین فنولی تغییر گرده است. رزین فنولی مصرفی در این آمیزه‌ها، پودری از نوع نووالاک است. همان طور که جدول ۲ نشان می‌دهد، میزان رزین فنولی در این آمیزه‌ها از صفر تا 40 phr (یا $0\text{ تا }15\text{ درصد وزنی}$) تغییر گرده است.


برای بررسی سازگاری و عدمیت یابندهای گرمایی آمیزه‌های ساخته شده آزمون تجزیه گرمایی مکانیکی دینامیکی (DMTA) روی نموده‌ها صورت گرفت و میزان میرایی به صورت $\tan \delta$ و میزان مدول ذخیره به صورت $E'(\text{Pa})$ بر حسب دما معین گردید. یک نمونه از



شکل ۳- تغییرات مدول ذخیره آمیزه‌های آلیاژ‌های فنولی - نیتریل با دما (جهت کمان، جهت افزایش میزان رزین فنولی را نشان می‌دهد).



شکل ۱- نمودار DMTA آمیزه فنولی - نیتریل با ۵۶ درصد رزین فنولی (RN200).



شکل ۶. تصویر مبکر و سکوب الکترون پویشی سطح شکست آمیزه فولی - نیتریل دارای ۵۶ درصد رزین فولی.

محدوده دمایی 17°C - 14°C نشان می‌دهد. افزودن لاستیک نیتریل به رزین فولی سبب شده است که پخت از دماهای پائیتر شروع شود و تا دماهای بالاتر ادامه یابد. به عبارت دیگر، لاستیک نیتریل سبب یافتن شدن یک پخت آمیزه شده، یعنی اثر ضد کاتالیزوری داشته است. به بیان دیگر، اجزای آمیزه آثار متقابلی برهم داشته‌اند. این مسئله بسیارگر آن است که لاستیک یا دیگر اجزای آمیزه سبب شده‌اند که پخت با سرعت کمتری صورت پذیرد. همچو گفته ممکن است سطح زیر پیک منحنی پخت نمیر چنانی نگردد یا شده، اما پهن شدن آن بسیار آزاد شدن تدریجی گرمای ناشی از پخت است. این ویژگی سبب طولانی تر شدن زمان پخت شده است. لازم به یاداوری است که در این بررسی وزن اولیه کلیه تسمونه‌ها تغیری ثابت و حدود $2\text{mg}/2^{\circ}\text{C}$ و سرعت گرمادهی $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ بوده است.


ضرایب رسالایی گرمایی (K) و انساطه گرمایی حفظی α_1 و ظرفیت گرمایی ویژه (Cp) از مهمترین ویژگیهای گرمایی این گونه مواد

جدول ۵. نتایج آزمونهای DSC آمیزه‌های فولی - نیتریل.

کد آمیزه $\Delta H_{\text{c}}/\text{Cal/g}$	گرمای پخت $T_p/({}^{\circ}\text{C})$	دما پیک $T_{\text{p}}/({}^{\circ}\text{C})$	دما رزین $T_{\text{m}}/({}^{\circ}\text{C})$	ذوب فولی	دستگاه DSC
۰/۱۴۲	۱۷۰	-	-	R	
۰/۴۱۹	۱۶۲	۶۷/۲	۲۶	RN ۵۰	
۱/۲۶	۱۵۶	۶۵/۲	۳۹	RN ۱۰۰	
۱/۱۶	۱۴۵	۶۵/۱	۵۶	RN ۲۰۰	
۱/۰۷	۱۵۲	۶۵/۹	۶۵	RN ۳۰۰	
۵/۵۶	۱۵۷	۶۹/۶	۱۰۰	Phenolic	

کاربردهای فناورنده بسیار اهمیت دارد. شکل شناسی این آمیزه‌ها نیز به کمک میکروسکوب الکترون پویشی بررسی شده است که نمونه‌ای از نتایج آن برای آمیزه دارای ۳۹ درصد رزین فولی و آمیزه دارای ۵۶ درصد رزین فولی به ترتیب در شکل‌های ۵ و ۶ آورده شده است. این بررسیها بیانگر سیستم با سازگاری خوب و درهم پیوسته و به صورت شبکه‌ای در هم نفوذ کننده (IPN) است. همچنین، افزایش رزین فولی سبب بهبود بیشتر سازگاری این آمیزه‌ها شده است.

از رزین فولی بر شرایط پخت لاستیک نیتریل به کمک دستگاه DSC بررسی شده است. نتایج حاصل از این بررسی در شکل ۷ و جدول ۵ نشان داده شده است. همان طور که گفته شد، نتایج DSC نشان می‌دهد، رزین فولی نووالاک بک یک باریک پخت در

شکل ۷. گامگانهای DSC آمیزه‌های مختلف فولی - نیتریل (وزن اولیه نمونه 2mg و سرعت گرمادهی $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ بوده است).

- Rubber handbook, 13th ed., Ed., R. F. Ohm, Vanderbilt Inc., 1990.
3. A. Knop, L. A. Pilato, *Phenolic Resins: Chemistry, Application and Performance*, Springer Verlag, Berlin, 1985.
4. P. Sasidharan and R. Ramas Wamy, "Reactive Compatibilization of Nitrile Rubber/Phenolic Resin Blend". *J. Appl. Polym. Sci.*, **69**, 1187-1201, 1989.
5. A.R. Cooper, "Agnig Mechanism of Phenolic Resin - Nitril Butadiene Composites". *Polym. Eng. Sci.*, **31**, 10, 727-729, 1991.
6. Danowski, Filled Composition Containing Phenol - aldehyde Resin and Butadiene - Acrylonitrile Polymer, U. S. Patent, No. 4 183 841, 1980.

۷- بهشتی محمد حسین، افضلی سید کمال و نادری قاسم، بررسی و نقش رزین قبولی بر خواص آمیزه‌های لاستیک نیتریل، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی لاستیک، بزرگ، ۱۳۷۹.

آزمونهای دینامیکی مکابیکی نشان می‌دهد که افزودن رزین قبولی به لاستیک نیتریل سبب جایجایی دمای انتقال میشای (T_g) به دماهای بالاتر، افزایش مدول ذخیره و کاهش افت آن در محدوده وسیعی از دما شده است. نتایج آزمونهای گرمای وزنی بیانگر افزایش پایداری گرمایی قبل توجه این آمیزه‌ها و کاهش سرعت تخریب آهان، بویزه در دمای بالا، در اثر افزودن رزین قبولی است. صریب رسانایی گرمایی آمیزه‌های قبولی - نیتریل با افزایش درصد رزین قبولی بطور خطی افزایش می‌پاد. تغییرهای ضرب ابساط گرمایی خطی در زین قبولی مستقل از دما و برعایت از الاستومر یخت شده نیتریل کمتر است (حدود ۲۷ درصد) اما صریب ابساط گرمایی خطی و همچنین فلرفیت گرمایی و پرده آلیاژهای آنها تقریباً مستقل از میزان رزین قبولی است.

مراجع

1. M. Motrion, *Rubber Technology*, 2nd Ed., Krieger Pub, WWW.SIL
2. R. Purdon James, "Nitrile Elastomer", in *The Vanderbilt*