

اثر حرارت و آلاینده‌های (Mg^{++} ، Ca^{++}) روی گل پلیمری PHPA، XC در شرایط واقعی چاه

حمید سلطانیان

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

جمال رستمی

استادیار گروه مهندسی معدن - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت ۸۰/۱۰/۳، تاریخ تصویب ۸۱/۷/۲۰)

چکیده

با توجه به پیشرفت علوم به ویژه تکنولوژی گل حفاری و نیز هزینه‌های زیادی که در آنها صرف می‌شود، بهینه‌سازی و کنترل خواص سیالیت گل‌های حفاری جهت افزایش راندمان گل حفاری و کاهش هزینه‌های مربوطه با توجه به پیشرفت علوم بویژه مواد جدید و درک بهتر فرایند حفاری و همچنین قابلیت مدل‌سازی فیزیکی و کامپیوتری امری ضروری می‌باشد. مشخصات فیزیکی و کارایی گلهای متداول در حفر چاههای عمیق تحت دما و آلاینده‌های زیاد تغییر نموده و گل قادر به انجام وظایف اصلی در حمل مواد حفر شده نمی‌باشد، جهت تصحیح این خواص می‌توان از راههای مختلفی استفاده نمود و یکی از روشهای بهبود خواص گلهای استفاده از پلیمرها در گل حفاری می‌باشد. در این مقاله تأثیر دو نوع پلیمر PHPA و XC بر رفتار رئولوژیکی و فیزیکی گل پایه آبی و تأثیر دما بر روی گل بتونیتی و گل‌های پلیمری (تهیه شده با آبهای مختلف) و همچنین تأثیر دو نوع آلاینده $CaCO_3$ و $MgSO_4$ (که اصولاً همراه با آب دریا هستند و یا از طریق سیمان کاری چاه و سازندها وارد گل می‌شوند) بر رفتار و خواص گل مذکور مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای ایجاد شرایط واقعی چاه و امکان اعمال فشار و دمای بالا، از دستگاه گرانیوی سنج دوار Fann مدل C ۵۰ در آزمایشات و مطالعات رئولوژی استفاده شده است.

نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می‌دهد که پلیمرهای XC و PHPA در مقابل نمکهای محلول در سیستم ایجاد گرانروی کرده و در برابر انواع آلودگی‌ها مقاوم می‌باشند و در سرعت برشی بالا، مشخصات اولیه گرانروی را حفظ می‌نمایند. همچنین افزایش دما در گل بنتونیتی باعث افزایش تنش برشی و در گل‌های پلیمری XC و PHPA باعث کاهش آن می‌گردد و فقط در گل پلیمری XC تهیه شده با آب نمک اشباع تغییرات گرانروی از روند مشخصی تبعیت نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: گرانروی، تنش برشی، افت صافی، نقطه واروی

مقدمه

حفاری ایده‌آل می‌بایست در برابر آلودگی‌های مختلف مخصوصاً کلسیم و منیزیم پایدار باشد [۲].

محدودیت‌های فراوان و عدم کارایی مناسب گل‌های حفاری بنتونیتی موجب میشود سیالات دیگری بعنوان جایگزین آنها مد نظر قرار گیرند. از اینرو استفاده از گل‌های پلیمری

مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است که علاوه بر ایجاد گرانروی در سیستم، در برابر آلودگی‌های مختلف پایدار و بخوبی افت صافی را کنترل می‌نماید. گل‌های پلیمری ممکن است فقط از پلیمرها و مواد وزن افزا ساخته شده باشند و یا برای رسیدن گل به مقداری مناسب از نظر

تجارب گذشته حفاری نشان می‌دهد که گل حفاری بنتونیتی به رغم کنترل و ایجاد خواص سیالیت، در شرایطی خاص قادر به حفظ خواص مطلوب نبوده و بعضاً موجب ایجاد اشکالاتی در امر حفاری و کاهش راندمان آن می‌شود. افزایش سرعت حفاری نیاز به سیالی دارد که در سرعت‌های برشی و حرارت زیاد (در انتهای ستون حفاری و نازل‌های سر مته حفاری) از کمترین گرانروی و در فضای حلقوی از گرانروی بهینه برخوردار باشد تا بتوانند تراشه‌های حفاری را به بیرون چاه هدایت نموده و هنگام توقف عملیات، با حفظ گرانروی از ریزش و بازگشت تراشه‌ها به پشت سر مته جلوگیری نماید. همچنین گل

ساختار پلیمرهای XC و PHPA

ساختار این پلیمرها به صورت خطی، شاخه‌دار یا مشبک رده‌بندی می‌شود. پلیمرهای خطی شامل CMC (کربوکسی متیل سلولز)، PHPA (پلی اکریل آمید هیدرولیز شده جزئی)، HEC (هیدروکسی اتیل سلولز) و پلیمرهای شاخه‌دار شامل نشاسته و صمغ گزانتان می‌باشد [۸].

زانتان (XC) یک پلیمر طبیعی، محلول در آب بوده و دارای ساختار شاخه‌ای با وزن ملکولی ۲-۳ میلیون و بصورت آنیونیک می‌باشد. پلیمر زانتان، ساختارهای ژل مانند ایجاد می‌کند و هرچه برش زیاد باشد ویسکوزیته آن کاهش پیدا می‌کند^۱. وقتی عمل برش متوقف می‌شود ویسکوزیته اولیه آن دوباره بازیافت می‌شود. در سرعت‌های بالای برش، ویسکوزیته گل کاهش می‌یابد و در سرعت‌های کم برش باندهای هیدروژنی دوباره تشکیل می‌شود و چسبندگی دوباره افزایش پیدا می‌کند. غلظت مورد استفاده از زانتان برای ایجاد خصوصیات تیکسوتروپیک بستگی به آب مورد استفاده دارد. زانتان ویژگی‌های متعددی دارد که آنرا بصورت یک پلیمر ایده‌آل برای حفاریهای

ویسکوزیته و قدرت ژله‌ای، از مقداری بنتونیت پیش هیدراته (به دلیل کاهش هزینه و بهبود وضعیت افت صافی) استفاده شود [۷].

پلیمرهایی که در گل حفاری استفاده می‌شوند

۱- پلیمرهای بسط دهنده

که شامل سدیم پلی اکریل هستند. معروفترین این نوع پلیمر، پلی اکریل آمید بطور جزئی هیدرولیز شده (PHPA) می‌باشد.

۲- پلیمرهای کلوئیدی

شامل سدیم کربوکسی متیل سلولز (CMC) و هیدروکسی اتیل سلولز (HEC) و نشاسته است.

۳- پلیمرهای با زنجیره طولانی

که از پلیمرهای حیوانی بوده و بخوبی در آب حل می‌گردند. معروفترین آن زانتان (XC) است. پلیمرها در بیشتر انواع گل‌های حفاری برای کنترل خواص ویسکوزیته، افت صافی، بعنوان منعقد کننده، پراکنده کننده، بازدارنده شیل و همچنین جهت روانکاری استفاده می‌شوند [۱۰].

تغییراتی در خواص سیالیت آن ایجاد می‌کند (مانند یونهای کلسیم و منیزیم)، بطور خلاصه میتوان منشاء آلودگی‌های سیستم گل حفاری را به شرح زیر بیان کرد [۳].

- ۱- آلودگی ناشی از سیمان کاری چاه
- ۲- آلودگی ناشی از مواد شیمیایی که برای بهبود گل حفاری به آن افزوده می‌شوند.
- ۳- آلودگی ناشی از مواد جامد سازندهای در حال حفاری مانند سنگهای گچی و رسی.

برای بررسی اثر یونهای کلسیم و منیزیم روی گل‌های پلیمری XC و PHPA و آزمایشاتی با مقادیر مختلف از CaCO_3 و MgSO_4 انجام شده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی پلیمرها در شرایط دمای بالا و در حضور آلاینده‌های (Ca^{++} ، Mg^{++}) می‌باشد تا بتوان پلیمر مناسبی (از میان پلیمرهای مختلف) که در شرایط فوق مقاوم بوده و همچنین بتواند خواص سیال را در حد مطلوبی نگه دارد مشخص و انتخاب گردد. لذا پلیمرهای PHPA و XC مختلفی را که توسط شرکتهای باروید^۱ بیکر^۲ مگوبار و MI تولید شده بطور مجزا مورد آزمایش قرار

بدون رس و بهبود کار گل‌های حفاری در آورده است [۸].

PHPA اغلب برای معرفی پلیمر پلی اکریل آمید- پلی اکریلات بکار می‌رود و محصول نهائی آن پلیمری است که از پلیمریزاسیون پلی اکریل آمید- پلی اکریلات حاصل می‌شود. خصوصیات PHPA تابعی از وزن ملکولی و نسبت گروه کربوکسیل به گروه آمید می‌باشد. پلی اکریل آمید به تنهایی در آب نامحلول است، بنابراین باید با اکریلات سدیم کوپلیمر شود تا در آب قابل حل گردد. نسبت پلی اکریلات سدیم به اکریل آمید در شروع پروسه نسبت دو گروه فعال را در پلیمر بدست آمده تعیین می‌کند. با توجه به اتصال کربن- کربن، این پلیمر پایداری حرارتی بالا داشته و در برابر باکتری مقاوم است. بعلاوه از آنجا که PHPA آنیوتیک است می‌تواند تحت تاثیر سطوح کاتیونی مانند سطوحی که در رس وجود دارد قرار گیرد [۱۲].

آلاینده‌ها

آلوده کننده به موادی اطلاق می‌شود که بطور ناخواسته وارد سیستم گل شده و

کلی گرانروی سنج دوار در مطالعه سیالات کمپلکس^۲، نظیر آنها که از خود آثار تیکسوتروپیک^۳ نشان می دهند بکار می رود. در این دستگاه، سیال مورد آزمایش در فضای حلقوی بین دو استوانه هم محور، محصور شده و همواره تحت یک نرخ نیروی برشی یکنواخت و دقیق قرار می گیرد. استوانه توخالی بیرونی، با سرعت دورانی ثابت به گردش در می آید و گشتاور ناشی از نیروی بازدارنده گرانروی سیال که در اثر چرخش استوانه بیرونی ایجاد می شود، روی استوانه توپر درونی اعمال می شود. این گشتاور بوسیله یک فنر حلزونی گرد، بالانس می شود. انحراف عقربه را (که ناشی از گشتاور وارد بر استوانه درونی است) هم می توان، مستقیماً روی یک صفحه مدرج منتقل کرد و هم می توان آنرا روی یک دستگاه ثبات، ثبت نمود. در گرانروی سنج، اندازه تنش برشی متناسب با دور بر دقیقه استوانه خارجی می باشد. گرانروی سنج دوار در نمونه ها و مدل های مختلفی عرضه شده است. رایج ترین آنها VG meter مدل ۳۵ ساخت کارخانه فن می باشد که در آزمایشگاه از آن استفاده می شود. این مدل

گرفته و از بین آنها بهترین نوع PHPA و XC (تولید شده از شرکت بیکر) را که در درجه حرارت بالا و در حضور آلاینده ها توان حفظ خواص خود را دارند انتخاب و آزمایشات تکمیلی بر روی این دو نوع پلیمر ادامه یافت.

در صنعت نفت ایران این تحقیقات برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفته و در سایر کشورها نیز تنها استفاده از این مواد پلیمری بطور محدود در حال مطالعه و انجام است.

تجهیزات و مواد مورد استفاده

تجهیزات مهم مورد استفاده عبارتند از:

۱- گرانروی سنج دوار مدل ۳۵

اطلاعات دقیق تر درباره گرانروی و کنترل آن را می توان بوسیله دستگاه گرانروی سنج دوار، بدست آورد. این دستگاه که گرانروی را برحسب سانتی پویز، اندازه گیری می کند، می تواند دلیل غیر عادی بودن و علت تغییرات گرانروی را هم تعیین کند. گرانروی سنج دوار همچنین می تواند، استحکام ژله ای (قدرت ژله ای شدن) گل، را هم اندازه گیری کند. بطور



شکل ۲: دستگاه گرانروی سنج
دوار مدل ۵۰ سی .

۳- دستگاه فیلتر پرس

با استفاده از این دستگاه می‌توان مقدار افت صافی سیال را در شرایط استاندارد تعیین کرد. موادی که در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند شامل بنتونیت، رس نمکی، آب مقطر، آب دریا، آب نمک اشباع، پلیمر XC، پلیمر PHPA، کربنات کلسیم و سولفات منیزیم می‌باشد.

مدل پلاستیک بینگهام

مدلی که اغلب برای نشان دادن خواص جریان یک گل حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل پلاستیک بینگهام است. این مدل نشان می‌دهد که یک نیروی

می‌تواند در شش سرعت ۳، ۶، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ دور در دقیقه کار کند [۴].



شکل ۱: دستگاه گرانروی سنج دوار مدل
۳۵ .

۲- گرانروی سنج دوار مدل ۵۰C

این مدل از نظر نحوه طراحی شبیه مدل ۳۵ است. با این برتری که با استفاده از این دستگاه می‌توان شرایط واقعی چاه یعنی درجه حرارت و فشار بالا را بر روی نمونه اعمال و تغییرات ویسکوزیته را برحسب شدت برش بدست آورد [۴].

ج) اصطکاک ناشی از حرکت لایه‌های سیال روی یکدیگر.

۲- نقطه واروی (Y_P)

یکی دیگر از اجزاء مقاومت در برابر جریان در گل حفاری، نقطه واروی می‌باشد. در سیالاتی که از نوع پلاستیکی بوده یا از قانون بینگهام پلاستیک تبعیت می‌کنند، برای به حرکت درآوردن سیال، از زمانی که فشاری بر مایع وارد می‌شود تا هنگامی که فشار به نقطه‌ای برسد که در آن نقطه مایع شروع به حرکت کند، آن نقطه را نقطه واروی می‌گویند [۲].

۳- قدرت ژله‌ای (GL)

سنجش قدرت ژله‌ای، مشخص کننده خاصیت ماسیدن یا تیکسوتروپیک گل است. این سنجش، سنجش نیروی جاذبه ملکولی، تحت شرایط ساکن یا استاتیک است. هنگامی که نقطه واروی کاهش می‌یابد، قدرت ژله‌ای نیز معمولاً کم می‌شود. ولی کم بودن نقطه واروی، لازمه آن نیست که قدرت ژله‌ای باید صفر باشد [۲].

اولیه برای حرکت در آمدن سیال لازم است که بعد از اعمال این نیرو یک نرخ ثابت تنش برشی با افزایش نرخ نیروی برشی مشاهده می‌گردد. معادله این مدل بصورت زیر است:

$$SS = Y_P + PV \times SR$$

(۱)

که در آن SS تنش برشی^۴، SR نرخ نیروی برشی^۵، Y_P نقطه واروی^۶ و PV گرانیروی پلاستیکی^۷ می‌باشد. واحد گرانیروی پلاستیکی سانتی پویز و نقطه واروی $\frac{lb_F}{100ft^2}$ می‌باشد [۲].

مفاهیم پارامترهای اندازه‌گیری شده

۱- گرانیروی پلاستیکی (PV)

گرانیروی پلاستیکی، بخشی از مقاومت مقابل جریان است که بر اثر اصطکاک مکانیکی بوجود می‌آید [۲]. این اصطکاک ناشی از عوامل ذیل می‌تواند باشد:

الف) برخورد جامدات با یکدیگر

ب) برخورد جامدات با مایعی که آنها را محاط می‌کند.

با داشتن دو معادله و دو مجهول، ضرایب مربوطه محاسبه گردد [۲].

$$\omega_1 = 600 \text{rpm} \rightarrow \theta = \theta_{600}$$

$$\omega_2 = 300 \text{rpm} \rightarrow \theta = \theta_{300}$$

$$\omega_{600} = Y_p + PV \times \frac{600}{300}$$

(۵)

$$\omega_{300} = Y_p + PV \times \frac{300}{300}$$

(۶)

از حل معادلات بالا خواهیم داشت:

$$PV = \theta_{600} - \theta_{300}$$

(۷)

$$Y_p = \theta_{300} - PV$$

(۸)

بنابه تعریف ویسکوزیته ظاهری $(AV)^\wedge$ عبارتست از ویسکوزیته یک سیال غیر نیوتنی در SR معادل ۶۰۰ rpm اگر درجه انحراف برای ۶۰۰ rpm را θ_{600} و این مقادیر در فرمول زیر قرار داده شود آنگاه مقدار ویسکوزیته ظاهری به صورت زیر بدست می آید.

$$AV = U_e \Big|_{SR=600 \text{rpm}} = 300 \times \frac{\text{dial reading}}{\omega} =$$

$$300 \times \frac{\theta_{600}}{600} = \frac{1}{2} \theta_{600}$$

تعیین مقادیر نقطه واروی، ویسکوزیته ظاهری و ویسکوزیته پلاستیکی در آزمایشگاه

برای نشان دادن خواص رئولوژیکی گل های حفاری غالباً مدل پلاستیک بینگهام بکار میرود. معادله ریاضی این مدل به صورت زیر است [۲].

$$S.S = S.S \Big|_{SR=0} + P.V \times S.R$$

(۲)

$$S.S \Big|_{SR=0} = Y_p$$

(۳)

وقتی از دستگاه گرانروی سنج دوار Fann استفاده می شود SR متناسب با rpm (دور در دقیقه) و SS متناسب با dial reading (درجه انحراف) دستگاه است در این صورت معادله فوق به شکل زیر در می آید:

$$\theta = Y_p + PV \times \frac{\omega}{300}$$

(۴)

معادله فوق نشان می دهد که درجه انحراف "θ" تابعی از سرعت دوران یا ω است (PV و Yp پارامترهای معادله هستند).

برای بدست آوردن مقادیر این پارامترها کافی است به ازاء دو مقدار دلخواه از ω مقادیر متناظر θ اندازه گیری شده و سپس

(۹)

اندازه‌گیری افت صافی^۹ (FL) گل و خاصیت اندود کردن دیواره

افت صافی یا خاصیت اندود کردن دیواره چاه بوسیله دستگاه فیلتر پرس بررسی و تعیین می‌شود. آزمایش به این طریق است که سرعت عبور فاز مایع گل حفاری از یک کاغذ صافی استاندارد، تحت شرایط ویژه‌ای از فشار، درجه حرارت، زمان و همچنین ضخامت اندودی که گل در اثر فیلتراسیون ظرف این مدت روی کاغذهای صافی بجا می‌گذارد اندازه‌گیری می‌شود [۳].

فیلتراسیون گلهای حفاری را معمولاً تحت دو شرایط متفاوت اندازه‌گیری می‌کنند.

شکل ۳: اثر آلاینده‌ها بر گرانیروی ظاهری گل پلیمری XC.


۱- فیلتراسیون استاندارد API

که در شرایط ۱۰۰ psi و دمای اتاق و ظرف مدت ۳۰ دقیقه و در بعضی موارد ۷/۵ دقیقه صورت می‌گیرد.

۲- فیلتراسیون استاندارد دما و فشار بالا

که در شرایط ۵۰۰ psi و دمای $^{\circ}\text{F}$ و ظرف مدت ۳۰ دقیقه انجام می‌شود.

لازم به تذکر است که جهت بدست آوردن داده‌های مربوط به هر کدام از نمونه‌ها دستگاه کالیبره شده است و خطای ناشی از آزمایش بسیار جزئی و قابل اغماض می‌باشد.




PHPA را نشان می‌دهند. همانطور که از شکل پیداست با افزایش مقدار پلیمر مصرفی و آلاینده‌ها گرانیروی ظاهری افزایش می‌یابد.

این دو شکل بخوبی نشان می‌دهند که پلیمرهای XC و PHPA در مقابل آلاینده‌ها مقاوم هستند چون در غیر اینصورت پلیمرهای XC و PHPA به دلیل آنیونی بودن با یونهای کاتیونیک موجود در سیستم (Mg^{++} و Ca^{++}) پیوند برقرار نموده و باعث رسوب دادن پلیمرها و در نتیجه باعث کاهش در گرانیروی ظاهری می‌شدند.

شکل (۵) و (۶) تاثیر مقدار آلاینده‌ها روی گرانیروی پلاستیکی گل را نشان می‌دهند که با افزایش مقدار پلیمر مصرفی گرانیروی پلاستیکی گل‌های پلیمری XC و

تاثیر غلظت‌های مختلف از آلاینده‌های (Mg^{++} ، Ca^{++}) روی خواص گل پلیمری XC و PHPA با آب نمک اشباع


در این سری از آزمایشات از دو نوع آلاینده ($MgSO_4$ ، $CaCO_3$) که اصولاً در هنگام حفاری از طریق سازندها وارد گل می‌شوند (یا اینکه نوعاً در آب مورد استفاده وجود دارند) استفاده گردیده است تا نمونه گل مورد آزمایش به حالت واقعی نزدیکتر باشد. در این آزمایشات غلظت‌های مختلف آلاینده بر روی گل پایه که متشکل از ۲۱ پوند بر بشکه رس نمکی و $350^{\circ}C$ آب نمک اشباع و مقادیر مختلف از پلیمر XC یا PHPA شرکت بیکر (۱ تا ۴ گرم) می‌باشد استفاده گردیده است. علت



روی گرانیروی ظاهری گل پلیمری XC و


شکل ۴: اثر آلاینده‌ها بر گرانیروی ظاهری گل پلیمری PHPA.

PHPA افزایش می‌یابد و همچنین با افزایش مقدار آلاینده‌ها برای گل پلیمری XC (شکل ۵) مقدار گرانیروی پلاستیکی افزایش می‌یابد که دلیل آن بالا رفتن درصد جامدات موجود در گل می‌باشد. برای گل




شکل ۵: اثر آلاینده‌ها بر گرانیروی پلاستیکی گل پلیمری XC.

شکل (۷) و (۸) نیز تاثیر غلظت‌های مختلف از پلیمرهای XC و PHPA و آلاینده‌ها روی خواص نقطه‌واروی را نشان می‌دهد. همانگونه که از نمودار شکل (۷) پیداست افزایش پلیمر XC باعث افزایش نقطه‌واروی سیال می‌شود و افزایش آلاینده‌ها تاثیر چندانی در خواص نقطه‌واروی گل ندارد و همچنین شکل (۸) نشان می‌دهد که با افزایش مقدار آلاینده‌ها در حالتی که مقدار پلیمر مصرفی در حدود یک پوند بر بشکه می‌باشد تقریباً بی‌تاثیر است ولی در مقادیر بیشتر از یک پوند بر بشکه از روند خاصی تبعیت نمی‌کند.




پلیمری XC .


شکل (۹) و (۱۰) تاثیر غلظت‌های مختلف آلاینده‌ها و پلیمرهای XC و PHPA را بر روی افت صافی نشان می‌دهد. همانگونه که از شکل (۹) پیداست با افزایش مقدار پلیمر XC و آلاینده‌ها افت صافی ثابت بوده و همچنین شکل (۱۰) نشان می‌دهد که با به کار بردن یک پوند بر بشکه از پلیمر PHPA افت صافی بشدت کاهش




شکل ۶: اثر آلاینده‌ها بر گرانیروی پلاستیکی گل پلیمری PHPA .



شکل ۹: اثر آلاینده‌ها بر افت صافی گل پلیمری XC .



پلیمری PHPA .



شکل ۱۰: اثر آلاینده‌ها بر افت صافی گل پلیمری PHPA .


اثر حرارت بر گل بتونیتی و گل‌های پلیمری XC و PHPA

تغییر خواص گل (گل بتونیتی، گل پلیمری XC و گل پلیمری PHPA) در



با آب نمک اشباع (که جهت گیری مشخص مشهود نبوده) روند تغییرات بعکس گل‌های بتونیتی و کاهش است. علت افزایش تنش برشی در گل بتونیتی، افزایش بی نظمی در سیستم ساختار مولکولی در رسها شده و لذا با بهم خوردن اتصال صفحات رسی، صفحات بصورت لب به لب یا لب به رویه قرار گرفته و پدیده کلوخه‌ای شدن بوجود می‌آید که این امر باعث افزایش گرانروی گل و در نتیجه موجب کاهش راندمان حفاری می‌گردد. علت کاهش تنش برشی در گل‌های پلیمری PHPA و گل‌های پلیمری XC با آب دریا و آب مقطر آن است که با افزایش دما اتصالات بین پلیمر و ذرات رسی شکسته شده و در واقع مولکولها در فاز مایع پخش می‌گردند که این امر باعث کاهش گرانروی یا تنش برشی و در نتیجه موجب افزایش راندمان حفاری می‌گردد.

۱۴ پنج دمای ۸۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ درجه فارنهایت بررسی شده است. آزمایش خواص گل در این دماها توسط دستگاه گرانروی سنج Fann مدل C ۵۰ انجام شد. در این آزمایش گل بتونیتی متشکل از ۱۰ پوند بر بشکه بتونیت و ۳۵۰^{CC} آب مقطر می‌باشد، و گل پلیمری XC و PHPA هر کدام در سه نمونه تهیه شده که نمونه اول آن متشکل از ۱۰ پوند بر بشکه بتونیت، ۳۵۰^{CC} آب مقطر و یک پوند بر بشکه پلیمر و نمونه دوم آن متشکل از ۱۰ پوند بر بشکه رس نمکی، ۳۵۰^{CC} آب دریا و یک پوند بر بشکه پلیمر و نمونه سوم آن متشکل از ۱۰ پوند بر بشکه رس نمکی، ۳۵۰^{CC} آب نمک اشباع و یک پوند بر بشکه پلیمر می‌باشد.


براساس نتایج آزمایشات در شکل (۱۱) افزایش دما باعث افزایش تنش برشی (با افزایش تنش برشی گرانروی ظاهری،




شکل ۱۲: اثر حرارت بر منحنی جریان گل پلیمری XC در فشار ثابت P=200psi (گل با آب مقطر).




شکل ۱۳: اثر حرارت بر منحنی جریان گل پلیمری XC در فشار ثابت P=200psi (گل با آب دریا).



شکل ۱۵: اثر حرارت بر منحنی جریان
گل پلیمری PHPA در فشار ثابت
 $P=200\text{psi}$ (گل با آب مقطر).



شکل ۱۴: اثر حرارت بر منحنی جریان
گل پلیمری XC در فشار ثابت
 $P=200\text{psi}$ (گل با آب نمک اشباع).




با استفاده از پلیمرهای XC و PHPA بصورت زیر خلاصه می‌گردد.

۱- گل‌های بنتونیتی موجود و متداول حفاری تحت شرایط دما و فشار بالا خواص خود را از دست داده و نتیجتاً راندمان عملیات حفاری را کاهش داده و بعضاً می‌توانند باعث ایجاد مشکلات و تحمل هزینه‌های زیادی به حفاری شوند. استفاده از انواع خاصی از پلیمرها جهت تنظیم خواص مهم گل حفاری می‌تواند در این زمینه راهگشا بوده و از وقوع این مشکلات جلوگیری بعمل آورد.

۲- افزایش دما برای گل بنتونیتی باعث افزایش تنش برشی و در نتیجه موجب افزایش نقطه واروی، گرانیروی ظاهری و خواص ژله‌ای گل می‌گردد و راندمان عملیات حفاری را کاهش می‌دهد اما در مورد گل‌های پلیمری XC و PHPA روند تغییرات بعکس گل‌های بنتونیتی و کاهشی است و موجب افزایش راندمان حفاری می‌گردد.

۳- پلیمرهای XC و PHPA در مقابل نمک‌های محلول در سیستم ایجاد گرانیروی کرده و در برابر آلاینده‌های

شکل ۱۶: اثر حرارت بر منحنی جریان گل پلیمری PHPA در فشار ثابت، $P=200\text{psi}$ (گل با آب دریا).



شکل ۱۷: اثر حرارت بر منحنی جریان گل پلیمری PHPA در فشار ثابت $P=200\text{psi}$ (گل با آب نمک اشباع).

نتیجه‌گیری

با توجه به هدف اولیه مطالعات و نتایج آزمایشات انجام شده بر روی گل‌های حفاری

(Mg^{++} ، Ca^{++}) مقاوم می‌باشند و همچنین با افزایش مقدار پلیمر مصرفی به گل پایه خواص رئولوژیکی و تیکسوتروپیک گل بهبود می‌یابد.

۴- براساس نتایج بدست آمده، پلیمرهای XC و PHPA تولید شده از شرکت بیکر ماده افزودنی خوبی برای اصلاح خواص رئولوژی گل حفاری در شرایط دمای بالا و حضور آلاینده‌ها می‌باشد. به طور کلی گلهای تهیه شده از پلیمر های XC و PHPA رفتار سیال و خواص بهتری جهت استفاده در گلهای حفاری برای استفاده در چاههای عمیق و تحت شرایط دما و فشار بالا از خود نشان داده و می‌توان از این ماده در آینده در مقیاس صنعتی جهت استفاده در عملیات حفاری در کشور استفاده نمود.

مراجع

- 1- James, L. and Lummus, J. (1986). *Drilling fluids optimization a practical field approach*. Penn Well Publishing Company, PP. 122-128.
- 2 - Walter, R. (1953) . *Composition and properties of oil well drilling fluids*. Gulf Publishing Company, PP. 295-305.

فهرست علائم

- ω : سرعت دوران (rpm)
- θ : درجه انحراف (dial reading)
- μe : گرانیروی (سانتی پواز cP)
- API : استاندارد انجمن بین‌المللی نفت آمریکا
- PV : ویسکوزیته پلاستیکی (سانتی پواز cP)
- AV : ویسکوزیته ظاهری (سانتی پواز cP)
- Y_p : نقطه واروی $\left(\frac{lb_F}{100ft^2}\right)$
- FL : افت صافی (سی سی)
- SS : تنش برشی $\left(\frac{lb_F}{100ft^2}\right)$
- SR : نرخ برش (S^{-1})

- 3 - Darley, H. and George, R . (1988). *Composition and properties of drilling and completion Fluids*. Gulf Publishing Company, PP. 86-91.
- 4 - Mocray, W. (1976). *Oil well drilling technology*. University of Oklahoma Norman, PP.121-124.
- 5 - Hale, H. and Cowan, M. (1995). *Universal fluids for drilling and cementing wells*.United States Patent, PP .. 151-153.
- 6 - Jones, F., Timothy, H., Hughes, W. and Trevor, M. (1994). *Analysis of drilling fluids*. United States Patent, PP. 33-35.
- 7 - Plomk, F. and Johann, P. (1992) .“Water –Based muds using synthetic polymers developed for high temperature drilling.” *Oil and Gas Journa* , Vol. 95, No. 5, PP. 23-25.
- 8 - Beihoffer, H. (1992). “Cationic polymer drilling fluid can sometimes replace oil based mud.” *Oil and Gas Journa* , Vol. 93, No. 13, PP. 33-35.
- 9 - Zakarov, L. and konovalon, J. (1992) , “Silicon-based additives improve mud rheology.” *Oil and Gas Journal*, Vol. 91, No. 15, PP. 17-21.
- 10 - Welch , R. (1992). “Cationic polymer mud solves gumbo problems in north sea.” *Oil and Gas Journal*, Vol. 86No . 5, PP. 25-28.
- 11- Elward, R. (1992). “Rheologically stable, Nontoxic, high-temperature water based drilling fluid.” *Society of Petroleum Engineers*, PP. 286-291.
- 12 - Retz , R. H. (1991). “An environmentally acceptable and field practical cationic polymer mud system.” *Society of Petroleum Engineers*, PP. 123-125.

واژه‌های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 - Shear Thinning
- 2 - Complex Fluids
- 3 - Thixotropic
- 4 - Shear Stress

- 5 - Shear Rate
- 6 - Yield Point
- 7 - Plastic Viscosity
- 8 - Apparent Viscosity
- 9- Fluid Loss