

بررسی لیگنین چوب صنوبر^۱


۱- تعیین خصوصیات با روش‌های شیمیایی و طیف‌سنجی ¹H NMR

حسن صادقی فر*

سید احمد میر شکرایی**

چکیده

لیگنین چوب صنوبر (*Populus nigra*) به روش‌های شیمیایی و روش طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای پروتون (¹H NMR) مورد بررسی قرار گرفت. میزان لیگنین کلاسون و لیگنین محلول در اسید این گونه به ترتیب ۱۹٪ و ۳/۱٪ تعیین شد. درصد عناصر کربن، اکسیژن و هیدروژن نمونه خالص‌سازی شده این گونه به ترتیب ۶۳/۱٪، ۳۱/۶٪ و ۵/۳٪ تعیین گردید. میزان گروه‌های متوکسیل، هیدروکسیل فنولی و هیدروکسیل آلیفاتیک این لیگنین به روش ¹H NMR به ترتیب ۱/۲۹، ۰/۴۵ و ۰/۹۲ به ازای هر واحد فنیل پروپان محاسبه شد. میزان گروه‌های متوکسیل و کل گروه‌های هیدروکسیل به روش‌های شیمیایی به ترتیب ۱/۲۵ و ۱/۳۲ به ازای هر واحد فنیل پروپان تعیین گردید. درجه استخلاف هیدروژن‌های حلقه بنزنی که عمدتاً ناشی از اتصال‌های C-C و C-5-B است، معادل ۲۵٪ تعیین شد. فرمول فنیل پروپانی لیگنین به روش ¹H NMR به صورت زیر تعیین گردید:



واژه‌های کلیدی: لیگنین چوب صنوبر، طیف‌سنجی ¹H NMR، صنوبر، روش‌های شیمیایی

*- دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

** - دانشیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور

- این مقاله از رساله دکترای آقای حسن صادقی فر استخراج شده است.

1- *Populus nigra*

تاریخ دریافت مقاله ۱۴/۴/۱۴ تاریخ دریافت نسخه نهایی ۱۴/۱۱/۲۷

مقدمه

مطالعه ساختار لیگنین به دلیل اهمیت این پلیمر در شیمی چوب، تولید خمیر کاغذ و رنگبری، از دیر باز مورد توجه بوده است. تا اوایل دهه هفتاد میلادی، مطالعه ساختار لیگنین و تغییرات آن در فرآیندهای مختلف، به روش‌های شیمیایی انجام می‌شده است. این روش‌ها پیچیده و وقت‌گیر هستند. با توسعه روش‌های طیف‌سنجی از جمله FTIR, FTNMR و UV-Vis بسیاری از جنبه‌های پنهان ساختار لیگنین روشن شد و در حال حاضر، احتمالاً مهم‌ترین ابزار مورد استفاده در این زمینه محسوب می‌شوند. توسعه روش‌های جدید در فرآیندهای تهیه خمیر کاغذ و رنگبری و نیز انجام مطالعات گسترده در زمینه کاربرد لیگنین، مستلزم رهگیری تغییرات ساختاری لیگنین است که این امر لزوماً با روش‌های طیف‌سنجی ممکن خواهد بود.

طیف‌سنجی H NMR را می‌توان برای تعیین خصوصیات و کلاسه بندی لیگنین و تعیین ساختار آن بکار برد. مبانی استفاده از طیف H NMR اولین بار توسط Ludwig (1964) (۱) توسعه داده شد.

Lenz (۲) طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین‌های MWL، سودا و دی اکسان استیل‌دار شده و استیل‌دار نشده را در حلال‌های مختلف مطالعه کرد و نشان داد که واکنش‌های انجام شده در محیط‌های قلیایی و اسیدی در پهن برگان و سوزنی برگان، تغییرات زیادی در درجه تراکم حلقه‌های آروماتیکی، میزان گروه‌های هیدروکسیل فنولی و آلیفاتیک و تعداد پروتون‌های فنولی و آلیفاتیک ایجاد می‌نماید.

Bland و Sternhell (۳) با استفاده از طیف $^1\text{H NMR}$ ، میزان پروتون‌های حلقه بنزنی را در لیگنین‌های حاصل از فرایندهای مختلف در گونه *Pinus radiata* تعیین کردند. Morohoshine (۴) با استفاده از $^1\text{H NMR}$ درجه استخلاف پروتون‌های حلقه بنزنی لیگنین چوب نرمال و چوب فشاری گونه *Abies sachalensis* را به ترتیب ۰/۴۸ و ۰/۷۹ تعیین کرد. Arthur (۵) تغییرات ایجاد شده در ساختمان لیگنین باقیمانده در خمیر کرافت حاصل از پخت‌های نرمال و اصلاح شده را در حلال DMSO-d6 مورد مطالعه قرار داده و تغییرات گروه‌های عاملی لیگنین را در اعداد کاپای مختلف با استفاده از $^1\text{H NMR}$ بررسی کرد. L.V.Kanitskaya et al. (۶) تغییرات شیمیایی ساختمان لیگنین چوب کاج را در روش‌های مختلف خمیر سازی، با طیف‌سنجی H NMR مطالعه کردند.

Storker T.oe (۷) تغییرات ساختمانی لیگنین باقیمانده در خمیر را طی واکنش‌های رنگبری، با استفاده از $^1\text{H NMR}$ مورد مطالعه قرار داده و تغییرات گروه‌های عاملی لیگنین را بررسی کردند. Goncalves و Adilson (۸) ساختار لیگنین دی اکسان الیاف *Attalea funifera* را به روش $^1\text{H NMR}$ مورد مطالعه قرار داده و ساختمان مولکولی آن را تعیین کردند. به‌طور کلی مهم‌ترین مطالعات انجام شده روی لیگنین با استفاده از $^1\text{H NMR}$ توسط:

Miktshe & Johanson (1972), Gellerstedt (1971), Glasser (1973), Sarkanen (1973), Wallis (1973), Lundquest (1977, 78, 85, 95), Ralph (1983, 87), Havteville (1986), Brunow (1989), Roberts (1985).

انجام شده است که مهم‌ترین طیف‌های پروتون در طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین‌های مختلف را با استفاده از ترکیبات مدل تعیین کردند.

چوب صنوبر از منابع بسیار مهم چوبی در کشور محسوب می‌شود که به دلیل سریع‌الرشد بودن و امکان رویش در نقاط مختلف کشور مورد توجه است. لذا انجام تحقیقی در زمینه ساختار لیگنین این چوب به روش‌های طیف‌سنجی و شیمیایی مد نظر قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

استخراج لیگنین

چوب صنوبر مورد استفاده در این تحقیق (*Populus nigra*) از قطر برابر سینه یک تنه ۱۲ ساله در اطراف شهرستان بابل در استان مازندران تهیه گردید.

از چوب صنوبر آرد چوب با اندازه ۴۰ مش تهیه و مواد استخراجی آن به روش TAPPI T-264 خارج گردید. ۳۰ گرم آرد چوب عاری از مواد استخراجی با ۴۰۰ میلی‌لیتر محلول دی‌اکسان: آب (۱:۹) حاوی ۰/۲ M HCl در دمای محیط و در اتمسفر نیتروژن به مدت ۲۴ ساعت استخراج گردید (۸، ۱۰، ۹). پس از صاف کردن، محلول حاصل در محیط خلأ و دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد تا حجم ۵۰ میلی‌لیتر تغلیظ گردید. محلول تغلیظ شده در ۳۰۰ ml آب مقطر رسوب داده شد. لیگنین رسوب کرده چند بار با آب مقطر شسته شد و در محیط خلأ و در حضور ماده رطوبت‌گیر P_2O_5 خشک گردید (۱۱).

خالص‌سازی لیگنین

لیگنین استخراج شده به این روش، برای حذف ناخالصی‌های کربوهیدراتی و غیره بایستی خالص‌سازی گردد؛ خالص‌سازی لیگنین به روش Bjorkman (1956) صورت گرفت (۱۲). یک گرم از لیگنین استخراج شده در ۵۰ میلی‌لیتر اسید استیک ۹۰٪ حل گردید. محلول حاصل به آرامی وارد ۲۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر در حال بهم‌زدن شد. لیگنین رسوب کرده در آب، با استفاده از سانتریفوژ (RPM=۵۰۰۰، ۵ دقیقه، دمای 10°C) جداسازی شد. لیگنین جدا شده در دمای محیط و در حضور P_2O_5 خشک شد. سپس لیگنین خشک شده در محلول اتانل - دی‌کلرواتان (۲:۱ v/v) حل گردید. محلول حاصل در اتر رسوب داده شد. لیگنین رسوب کرده در اتر چندین بار با اتر تازه شسته شده و در دمای محیط و تحت خلأ خشک شد (۱۲).

استیل دار کردن لیگنین

به دلیل نامحلول یا کم محلول بودن لیگنین در اکثر حلال‌های مورد استفاده برای طیف‌سنجی $^1\text{H NMR}$ ، از مشتقات لیگنین استفاده می‌شود. مهم‌ترین مشتق مورد استفاده لیگنین استیل‌دار شده است. برای این منظور حدود ۱۰۰ mg از لیگنین خالص سازی شده در ۲ ml انیدرید استیک و ۲ ml پیریدین حل گردید. محلول حاصل به مدت ۲۴ ساعت در محیط بسته و در دمای محیط تکان داده شد. پس از این مدت، ۳۰ ml اتانل به محلول فوق اضافه شد و نیم ساعت دیگر تکان داده شد. سپس اتانل در محیط خلأ تبخیر گردید. به منظور حذف کامل پیریدین، عمل اضافه کردن و تبخیر اتانل ۱۰ بار تکرار گردید. لیگنین استیل‌دار شده حاصل در ۲ ml کلروفرم حل شده و در اتر رسوب داده شد و با تبخیر اتر، لیگنین استیل‌دار شده جمع آوری گردید (۵، ۱۳).

طیف سنجی $^1\text{H NMR}$

طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل‌دار شده در یک دستگاه مدل BRUKER 300 MHZ گرفته شد. ۲۰ mg از نمونه در ۰/۴ ml CDCl_3 حل گردید. از TMS به عنوان استاندارد داخلی استفاده شد. سایر مشخصات طیف به شرح زیر بوده است (۸، ۱۳):

DATA POINT	32 K
SCAN	128
PULSE	3.5 μs
Relaxation delay	1 s
Pulse angle	$\pi / 2$

تعیین گروه‌های متوکسیل به روش شیمیایی

برای این منظور از روش Viebock & Schwappach استفاده شد (۱۳). در این روش، برای تعیین کمی گروه‌های متوکسیل، ۲۰ mg نمونه لیگنین خالص‌سازی شده با محلول غلیظ اسید یدیدریک (HI) در دمای رفلاکس واکنش داده شد. در نتیجه، گروه‌های متوکسیل به صورت گاز CH_3I آزاد می‌شوند. متیل یدید آزاد شده به وسیله جریان یک گاز بی‌اثر، وارد ظروف حاوی محلول‌های جاذب، شامل استات سدیم در اسید استیک گلاسیال و چند قطره برم می‌شوند. برم با یدید متیل جذب شده واکنش می‌دهد و در نتیجه، متیل برمید (CH_3Br) و یدید برمید (IBr) تشکیل می‌شود. در اثر انجام واکنش‌های اضافی، در نهایت ۶ اتم ید آزاد می‌شود. ید آزاد شده، با محلول رقیق تیوسولفات سدیم استاندارد و با محلول ۱٪ نشاسته به عنوان شناساگر تیتراژ می‌شود. از آنجایی که به ازای هر واحد متوکسیل ۶ اتم ید آزاد می‌شود، میزان گروه‌های متوکسیل را می‌توان با دقت بالا و به روش زیر تعیین کرد:

$$\%OCH_3 = \frac{((V_s - V_b) * N * 517.06)}{W}$$

بر مبنای لیگنین

V_s = میلی لیتر محلول استاندارد تیوسولفات مورد نیاز برای تیتراسیون نمونه (۱۶/۸ ml)

V_b = میلی لیتر محلول استاندارد تیوسولفات مورد نیاز برای تیتراسیون محلول فاقد نمونه (نمونه سفید) (۱/۱ ml)

N = نرمالیه محلول تیوسولفات سدیم (۰/۰۵)

W = وزن خشک نمونه لیگنین (۲۰ میلی گرم)

$$\%OCH_3 = \frac{(16/8 - 1/1) \times 0.05 \times 517.06}{20} = \%20/3$$

تعیین کل گروه‌های هیدروکسیل به روش شیمیایی

به این منظور از روش Kuho-Poth استفاده شد (۸). در این روش ۴۰ mg نمونه لیگنین استیل دار شده در ۱۵ ml هیدروکسید سدیم ۱ M حل شده و محلول حاصل به ۱۰۰ ml محلول متانل-آب (۱:۱ v/v) اضافه شد و به مدت یک ساعت رفلاکس گردید. سپس با نصب یک سیستم تقطیر، ۲۰ ml از محلول تقطیر شده جمع آوری شد. حدود ۴ ml محلول اسید سولفوریک ۵/۶ M به ظرف حاوی نمونه اضافه شده و تقطیر نمونه ادامه یافت. زمانی که حجم مقطر به ۸ ml رسید، ۲۰ ml آب مقطر به نمونه اضافه شد. اضافه کردن آب مقطر تا رسیدن حجم محلول مقطر به ۸۰ ml ادامه می‌یابد و محلول در ظرف جداگانه‌ای جمع آوری می‌شود. محلول‌های تقطیری جمع آوری شده که حاوی اسید استیک ناشی از گروه‌های استیل است، با محلول ۰/۰۱ N هیدروکسید سدیم بعد از اضافه کردن چند قطره محلول فنل فتالین تیترا گردید. از آنجایی که ۱ ml از محلول ۱N NaOH معادل ۴۳/۰۴۴ از واحدهای O-Acetyl است، کل گروه‌های O-Acetyl نمونه از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\%COCH_3 = \frac{(V * N * 43.044)}{W}$$

بر مبنای لیگنین استیل دار شده

V = حجم محلول استاندارد قلیای مورد مصرف برای تیتراسیون (۲۷/۷۴ ml)

N = نرمالیه محلول هیدروکسید سدیم (۰/۰۱)

W = وزن خشک نمونه لیگنین (۴۰ میلی گرم)

$$\%COCH_3 = \frac{27/74 \times 0.01 \times 43/0.4}{40} = 29/85$$

آنالیز عنصری نمونه لیگنین

درصد هر یک از عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن نمونه خالص سازی شده لیگنین با یک دستگاه CHN اندازه گیری شد.

تجزیه و تحلیل نتایج

ترکیبات شیمیایی

ترکیبات شیمیایی چوب صنوبر بر اساس نتایج حاصل از آنالیز به روش های استاندارد TAPPI در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- درصد ترکیبات مختلف شیمیایی در چوب صنوبر

ترکیب شیمیایی	هولو سلولز	آلفا سلولز	لیگنین کلاسون	لیگنین محلول در اسید	مواد استخراجی	خاکستر
روش اندازه گیری	کلریت سدیم (۶)	TAPPI T203	TAPPI T222	TAPPI UM- 250	TAPPI T204	ASTM D1104-84
درصد	۷۲	۴۸	۱۹	۳/۱	۳/۶	۱/۳۵

تعیین گروه های متوکسیل و کل گروه های هیدروکسیل به روش های شیمیایی گروه های متوکسیل

بر اساس آنالیز عنصری نمونه خالص سازی شده لیگنین، درصد عناصر $H = 3.5\%$ ، $O = 31.6\%$ و $C = 63.1\%$ تعیین گردید. در نتیجه، با توجه به وزن اتمی هر یک از عناصر، فرمول عمومی لیگنین مورد آزمایش را می توان به صورت $C_{5.3}H_{5.3}O_{1.98}$ تعیین کرد.

در آزمایش تعیین گروه های متوکسیل، میزان این گروه ها $20/3\%$ از وزن نمونه لیگنین تعیین شد و با توجه به اینکه وزن مولکولی گروه متوکسیل (OCH_3) ۳۱ می باشد، لذا تعداد واحدهای متوکسیل در فرمول عمومی مولکول لیگنین را می توان معادل $0.65 (31 : 20/3)$ تعیین کرد. در نتیجه، فرمول مولکولی لیگنین را می توان به صورت $C_{4.64}H_{3.35}O_{1.3}(OCH_3)_{0.65}$ نوشت. از آنجا که در شیمی لیگنین، ساختار این ماده بر اساس ساختار فنیل پروپانی C_3-C_6 شامل ۹ کربن بیان می شود، فرمول ساختاری فوق را می توان بر اساس ساختمان C_9 به صورت $C_9H_{6.47}O_{2.56}(OCH_3)_{1.25}$ نوشت^۱. در نتیجه، تعداد گروه های متوکسیل به ازای هر واحد فنیل پروپان معادل $1/25$ واحد تعیین شد.

۱- برای تعیین این فرمول، کلیه اعداد فرمول عمومی فوق در عدد $1/94 = (94 : 9)$ ضرب شده اند.

گروه‌های هیدروکسیل

در آزمایش تعیین گروه‌های هیدروکسیل، میزان گروه‌های استیل لیگنین معادل ۲۹/۸۵٪ از وزن نمونه مورد آزمایش تعیین گردید. از آنجایی که هر گروه هیدروکسیل در اثر استیل دار کردن به یک گروه استیل تبدیل می‌شود، کل گروه‌های استیل لیگنین معادل کل گروه‌های هیدروکسیل خواهد بود و با توجه به مقدار تعیین شده برای گروه متوکسیل، کل گروه‌های هیدروکسیل از رابطه زیر محاسبه گردید.

$$\text{نسبت } \text{OH} / \text{OCH}_3 = \text{COCH}_3 / \text{OCH}_3 = 0.69 / 0.65 = 1.06$$

$$\begin{aligned} ۰/۶۹ &= \text{تعداد واحدهای استیل در فرمول عمومی لیگنین (۲۹/۸۵:۴۳)} \\ ۰/۶۵ &= \text{تعداد واحدهای متوکسیل در فرمول عمومی لیگنین (۲۰/۳:۳۱)} \end{aligned}$$

برای محاسبه کل گروه‌های هیدروکسیل به ازای هر واحد فنیل پروپان (C9) از رابطه زیر استفاده شد.


$$Y = (1.06 * 1.25) * \text{OH} / \text{C9} = 1.32$$

Y = تعداد واحدهای متوکسیل به ازای هر واحد فنیل پروپان

با توجه به نتایج حاصل از اندازه‌گیری گروه‌های متوکسیل و هیدروکسیل، فرمول فنیل پروپانی لیگنین چوب صنوبر را می‌توان به صورت زیر نوشت:

طیف‌سنجی $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل‌دار شده

اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل طیف $^1\text{H NMR}$ ، مستلزم تهیه نمونه‌های بسیار خالص لیگنین است. میزان خلوص لیگنین را می‌توان به روش‌های شیمیایی و طیف‌سنجی IR برآورد کرد (۸). در روش شیمیایی، برای تعیین درجه خلوص لیگنین استخراج شده، می‌توان لیگنین کلاسون نمونه لیگنین را تعیین کرد. در این تحقیق، لیگنین کلاسون نمونه خالص‌سازی شده لیگنین صنوبر اندازه‌گیری و مقدار آن ۹۹/۱٪ تعیین شد که نشان‌دهنده درصد خلوص بالای نمونه لیگنین است. طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین، مجموع اتم‌های هیدروژن را در موقعیت‌های مختلف ساختار لیگنین و در گروه‌های مختلف عاملی نشان می‌دهد. با مطالعات گسترده توسط محققین در این زمینه، جابه‌جایی شیمیایی اتم‌های هیدروژن در موقعیت‌های مختلف تعیین شده است (۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵). نمونه‌ای از طیف معمول $^1\text{H NMR}$ و جابه‌جایی‌های شیمیایی اتم‌های هیدروژن در لیگنین استیل‌دار شده پهن برگان در شکل ۱ آمده است.




شکل ۱. طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین MWL استیل‌دار شده چوب گان (Lundquist 1980)

طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین صنوبر

طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین صنوبر در شکل ۲ آمده است. مجموع اتم‌های هیدروژن در موقعیت‌های مختلف روی شکل ۲ در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲- اطلاعات مربوط به طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل‌دار شده صنوبر

ناحیه طیف ppm	منشاء طیف	سطح زیر پیک
۶/۲۵ - ۷/۹	ناحیه آروماتیک	۱۲/۹۳
۵/۷۵ - ۶/۲۲	ناحیه بنزینی	۱/۴۶۴
۳/۹۵ - ۵/۲ و ۲/۵ - ۳/۵۵	ناحیه آلیفاتیک	۱۴/۴۷۸
۳/۵۵ - ۳/۹۵	گروه‌های متوکسیل	۲۴/۵۰۳
۲/۲ - ۲/۵	استوکسی آروماتیک	۸/۵۸۵
۱/۶ - ۲/۲	استوکسی آلیفاتیک	۱۷/۶۱۴
> ۱/۶	آلیفاتیک فاقد اکسیژن	۳/۷۱۹
	مجموع	۸۳/۲۸۶



شکل ۲- طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین صنوبر استیل دار شده و مجموع پروتون‌ها در هر یک از نواحی طیف

بر اساس آنالیز عنصری نمونه لیگنین خالص سازی شده، درصد هر یک از عناصر به صورت $\text{C} = 63/15\%$ ، $\text{H} = 5/3\%$ ، $\text{O} = 31/6\%$ تعیین گردید. لذا نسبت‌های اتمی در ساختمان لیگنین را می‌توان به صورت زیر نوشت:



مطابق شکل ۲، مجموع سطوح زیر پیک اتم‌های هیدروژن در موقعیت‌های مختلف، معادل $83/286$ واحد می‌باشد. از طرف دیگر، در اندازه‌گیری درصد هر یک از عناصر در لیگنین، تعداد اتم‌های هیدروژن در نسبت‌های عناصر و مطابق فرمول فوق معادل $5/3$ تعیین گردید. این نسبت‌ها از روی نمونه لیگنین استیل دار نشده به دست آمده است، در حالی که طیف $^1\text{H NMR}$ از روی لیگنین استیل دار شده گرفته شد. از آنجایی که بر اثر استیل‌دار کردن لیگنین به جای هر اتم هیدروژن در گروه‌های هیدروکسیل فنولی و آلیفاتیک، یک واحد استوکسی شامل ۳ اتم هیدروژن می‌نشیند، برای

آنکه بتوان مجموع پروتون‌ها در طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل‌دار شده را به تعداد $5/3$ اتم هیدروژن در فرمول عمومی لیگنین استیل‌دار نشده نسبت داد، سطوح مربوط به پروتون‌های واحدهای استوکسی معادل یک سوم مقدار سطح زیر پیک در شکل ۲ و جدول ۲ در نظر گرفته شده‌اند. لذا با توجه به موارد فوق، مجموع اتم‌های هیدروژن در طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل‌دار نشده معادل $67/824$ (به جای مقدار $83/286$) واحد خواهد بود. این مقدار معادل $5/3$ اتم هیدروژن در فرمول عمومی مولکول لیگنین است که از طریق نسبت‌های هر یک از عناصر تعیین گردید. با توجه به سطح مطلق هر یک از هیدروژن‌ها در موقعیت‌های مختلف، می‌توان سهم هر یک از آنها را از کل $5/3$ اتم هیدروژن تعیین کرد. برای این منظور سطح مطلق هیدروژن در هر ناحیه لیگنین در مقدار $5/3$ ضرب شده و بر مقدار کل $65/824$ تقسیم شده است. این محاسبات در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳- اطلاعات مربوط به طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل‌دار شده چوب صنوبر


ناحیه طیف ppm	منشاء طیف	سطح مطلق زیر پیک	H در نسبت اتمی C5.3 H5.3 O1.98	H در ساختار فیل پروپانی C9 H6.45 O2.58 (OCH3) 1.29
۶/۲۵ - ۷/۱۹	ناحیه آروماتیک	۱۲/۹۳	* ۱/۰۴	۲/۰۳
۵/۷۵ - ۶/۲۲	ناحیه بنزینی	۱/۴۶۴	۰/۱۱۸	۰/۲۳
۳/۹۵-۵/۲ و ۳/۵۵	ناحیه آلیفاتیک	۱۴/۴۷۸	۱/۱۶	۲/۲۴
۳/۵۵ - ۳/۹۵	گروه‌های متوکسیل	۲۴/۵۰۳	OMe ۱/۹۸ = ۰/۶۶	۳/۸۶ = ۱/۲۹ OMe
۲/۲ - ۲/۵	گروه‌های هیدروکسیل فنولی **	۲/۸۶	۰/۲۳	۰/۴۵
۱/۶ - ۲/۲	گروه‌های هیدروکسیل آلیفاتیک **	۵/۸۷	۰/۴۷	۰/۹۲
> ۱/۶	آلیفاتیک فاقد اکسیژن	۳۲/۱۹	۰/۳	۰/۵۸
	مجموع	۶۵/۸۲۴	۵/۳	۱۰/۳

$$* - 1/04 = 65/824 \times 12/93 \times 5/3$$


** - یک سوم اعداد موجود در سطح مطلق زیر پیک در شکل ۲

سهم گروه متوکسیل از اتم‌های هیدروژن در فرمول اولیه مولکول لیگنین مطابق جدول ۳ معادل $1/98$ تعیین گردید و با توجه به اینکه هر واحد متوکسیل دارای ۳ اتم هیدروژن است، لذا تعداد

واحدهای متوکسیل معادل ۰/۶۶ خواهد بود. با در نظر گرفتن تعداد واحدهای متوکسیل، فرمول عمومی لیگنین را می‌توان به صورت زیر نوشت:




در شیمی لیگنین معمولاً از فرمول (C₆-C₃) C₉ استفاده می‌شود که نشان دهنده ۶ اتم کربن حلقه بنزنی و ۳ اتم کربن زنجیر جانبی پروپانی است. بنابراین، فرمول فوق را می‌توان به صورت فرمول فنیل پروپانی بازنویسی کرد. برای این منظور کلیه اعداد فرمول فوق در عدد (۹:۴/۶) ضرب شده‌اند.



تعداد واحدهای متوکسیل به روش‌های شیمیایی معادل ۱/۲۵ واحد به ازای هر واحد فنیل پروپان تعیین شد که به مقدار محاسبه شده به روش ¹H NMR نزدیک است. با توجه به تبدیل فرمول مولکولی به فرمول فنیل پروپانی، سهم اتم‌های هیدروژن در هر یک از موقعیت‌های مختلف مولکول لیگنین محاسبه و در جدول ۲ آمده است. میزان واحدهای هیدروکسیل فنولی و آلیفاتیک به روش ¹H NMR به ترتیب ۰/۴۵ و ۰/۹۲ به ازای هر واحد فنیل پروپان محاسبه شده است. لذا کل واحدهای هیدروکسیل ۱/۳۷ به ازای هر واحد فنیل پروپان می‌باشد. این میزان به روش شیمیایی معادل ۱/۳۲ محاسبه شده است که با رقم محاسبه شده به روش ¹H NMR نزدیک است.

تعداد پروتون‌های موجود در حلقه آروماتیک و زنجیر جانبی پروپانی در ساختار فنیل پروپانی به ترتیب ۲/۰۲، ۳/۰۸ محاسبه شد. در نتیجه، فرمول ساختاری لیگنین را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:




میزان استخلاف پروتون‌های حلقه بنزنی لیگنین را می‌توان از روی تعداد واحدهای متوکسیل و طیف ¹H NMR آن تعیین کرد. برای هر واحد فنیل پروپان (C₉) حداکثر ۴ اتم هیدروژن قابل استخلاف برای حلقه بنزنی می‌توان تصور کرد، زیرا کربن‌های C₁ و C₄ به ترتیب به وسیله واحدهای هیدروکسیل فنولی یا غیر فنولی و زنجیر پروپانی اشغال شده‌اند. با توجه به تعداد واحدهای متوکسیل محاسبه شده برای هر واحد C₉ (۱/۲۹ واحد)، کل هیدروژن‌های حلقه بنزنی قابل استخلاف از دیدگاه نظری معادل ۲/۷۱ خواهد بود (۲/۷۱ = ۱/۲۹ - ۴). از طرف دیگر، تعداد پروتون‌های حلقه بنزنی در طیف ¹H NMR معادل ۲/۲ واحد محاسبه شده است (جدول ۳). لذا درصد استخلاف هیدروژن‌های حلقه بنزنی را می‌توان معادل ۲۵/۵٪ = [(۲/۷۱ - ۲/۲) / ۲/۷۱] × ۱۰۰ محاسبه می‌گردد. اشغال هیدروژن‌های حلقه بنزنی عمدتاً از طریق تشکیل پیوندهای C-C و β-5 بین واحدهای لیگنین صورت می‌گیرد.

نتیجه گیری

لیگنین چوب صنوبر به روش دی اکسان، آب (۱:۹) حاوی 0.2 M/L HCl استخراج شده و به روش بیورکمن (۱۹۵۶) خالص سازی گردید. درصد عناصر لیگنین خالص سازی شده معادل $C = 63.1\%$ ، $H = 5.3\%$ ، $O = 31.6\%$ و لذا فرمول تجربی لیگنین به صورت $C_{5.3}H_{5.3}O_{1.98}$ تعیین شد.

تعداد واحدهای متوکسیل و هیدروکسیل به ازای هر واحد فنیل پروپان به روش های شیمیایی به ترتیب معادل $1/25$ و $1/32$ واحد تعیین شد.

از طیف $^1\text{H NMR}$ لیگنین استیل دار شده، تعداد گروه های متوکسیل، هیدروکسیل فنلی، هیدروکسیل آلیفاتیک، هیدروژن های ناحیه حلقه بنزنی و هیدروژن های ناحیه زنجیر فنیل پروپانی به ترتیب معادل $1/29$ ، $0/45$ ، $0/92$ ، $2/02$ و $3/08$ به ازای هر واحد فنیل پروپان تعیین گردید. در نتیجه، فرمول فنیل پروپانی لیگنین صنوبر به صورت زیر تعیین شد:



درجه استخلاف هیدروژن های حلقه بنزنی معادل $25/5\%$ تعیین شد که نشان دهنده وجود پیوندهای C - C و β -5 در پلیمر لیگنین است.

منابع و مآخذ:

- 1- Ludwig CH, Nist BJ, McCarthy JL (1964) LIGNIN.XIII. The high resolution nuclear magnetic resonance spectroscopy of protons in compounds related to lignin. *J Am Chem Soc* 86: 1196 - 1202
- 2- B. L. Lenz, (1968), Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy to characterization of lignin, *tappi*, 51: 511-519
- 3- D. E. Bland and S. Sternhell (1965), Estimation of aromatic protons in methanol lignins of *pinus radiata* from proton magnetic spectra, *Aust. j. chem.*, 18: 401-440
- 4- N. Morohoshi and A. Sakakibara, (1971), The chemical composition of reaction wood, *mokuzai gakkaiishi* 17: 395-399
- 5- J. Ragauskas et. al (1999), NMR Study, part 1: nature of residual lignin in kraft pulps, *tappi journal* 82: 113-116
- 6- L.V. Kanitskaya et. al (1998) quantitative ^1H and ^{13}C NMR spectroscopy of lignin, *chemistry of plant raw material* N3P: 35-40
- 7- Storker T. Moe (2001) Extended oxygen delignification of high yield kraft pulp, NTNU
- 8- Adilson R. Goncalves et al (2000), Passava fibers: NMR spectroscopy of their lignin, *Braz. Chem. Soc.* 11: 491-494
- 9- K.V. Sarkanen and C. H. Ludwig (1971), Lignin, Wiley interscience New York, 165-180
- 10- S. A. RYDHOLM (1965), Pulping process, Wiley interscience New York, 114-125
- 11- A. Duarte, (2001), Eucalyptus globulus kraft pulp residual lignin, *Holzforchung* 55: 645-651
- 12- E. Sjostrom, (1999), Analytical methods in wood chemistry, pulping and papermaking, Springer: 92-95
- 13- Y. LIN, Stephen (1991), Methods in lignin chemistry, Springer - Verlage
- 14- C. L. Chen and D. Robert (1998), Method in enzymology, Academic press, New York
- 15- Lundquist (1979), NMR Study of lignin, *ACTA Chem Scand.* 5: 452-460