

اثر ضدقارچی و ضدمیکروبی مخلوط ماده بهساز بافت (Tissue conditioner) با اسانس اکالیپتوس

دکتر بهنائز عبادیان^{*}، دکتر علیرضا قنادی^{**}، کامران پوشنگ باقری^{***}، دکتر راهله میرسیفی نژاد نایینی^{****}

چکیده

سابقه و هدف: یکی از مشکلات کاربرد مواد بهساز بافت (*Tissue conditioner*) رشد کلونی‌های باکتریایی و قارچی بر روی سطح این مواد است. هدف از انجام این تحقیق تعیین خواص ضدباکتریایی، ضدقارچی اسانس اکالیپتوس مخلوط شده با مواد بهساز بافت بود.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ابتدا حداقل غلظت مهاری (*MIC*) اسانس اکالیپتوس (باریچ کاشان) *broth* برعلیه استافیلولوکوک آرئوس و کاندیداآلبیکانس به دست آمد. ۱۱ گروه ماده بهساز بافت (ویسکوژل)، هر گروه حاوی ۵ نمونه به ابعاد ۲mm × ۱۵mm قطر با غلظت‌های *MIC* و ۲ اسانس اکالیپتوس و بدون اسانس (کترل) تهیه شد. دیسک‌ها ۲۴ ساعت در سرم ضخامت و معنی داری وجود داشت (P=0/۰۲۶). نمونه‌های *MIC* پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت خاصیت ضد میکروبی علیه استافیلولوکوک نداشتند. ولی در کاندیدا تفاوت با گروه شاهد معنی دار بود (در ۲۴ ساعت P=0/۰۲۶ و در ۴۸ ساعت P=0/۰۰۴).

یافته‌ها: بین مهار رشد کاندیدا و استافیلولوکوک در نمونه‌های حاوی *IMIC* اسانس در زمان ۷۲ ساعت با گروه شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (P=0/۰۲۶). نمونه‌های *MIC* پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت خاصیت ضد میکروبی علیه استافیلولوکوک نداشتند. ولی در کاندیدا تفاوت با گروه شاهد معنی دار بود (در ۲۴ ساعت P=0/۰۲۶ و در ۴۸ ساعت P=0/۰۰۴).

نتیجه‌گیری: با وجود خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی قابل قبول اسانس اکالیپتوس، این دارو در طول ۷۲ ساعت از داخل ماده بهساز بافت خارج می‌شود و این زمان برای کاربرد کلینیکی ماده بهساز بافت بسیار کوتاه است.

کلید واژگان: ماده بهساز بافت، کاندیداآلبیکانس، استافیلولوکوک آرئوس

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۵/۱۹ تاریخ تأیید مقاله: ۱۳۸۶/۴/۱۰ تاریخ اصلاح نهایی: ۱۳۸۵/۱۱/۱۷

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره ۲۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷-۱۴۸۶

مقدمه

کنده منجر شوند(۱). مواد نرم پوشاننده دنچر از دسته موادی هستند که به دلیل ماهیت فیزیکی شیمیایی و خصوصیات سطحی بیش از رزین‌های آکریلی مستعد تجمع پلاک میکروبی هستند(۲). حفظ بهداشت دنچر در موفقیت استفاده از دست دندان و همچنین لایه‌های نرم و مواد بهساز از عوامل بسیار مهم محسوب می‌شود. روش‌های شیمیایی و مکانیکی متعددی برای تمیز کردن دنچرها و لایه‌های نرم استفاده می‌شود(۱) که می‌تواند اثرات مضری

استئوماتیت دست دندانی یک واکنش التهابی است که در مخاط تحت تماس با دنچر ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد که عوامل متعددی می‌توانند این التهاب را ایجاد نمایند مثل باکتری‌ها، قارچ‌ها، دنچرهای با تطابق ضعیف بهداشت ضعیف بیمار و یا رژیم غذایی غنی از کربوهیدرات و همچنین جنس ماده سازنده دنچر. عفونت‌های قارچی و باکتریایی ناشی از دست دندان می‌توانند به عفونت‌های سیستمیک جدی بخصوص در بیماران با مشکلات تضعیف

*نویسنده مسئول: دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
E-mail: Ebadian@dnt.mui.ac.ir

^{*}استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

^{**}دانشجوی PhD میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

^{****}داندانپزشک.

و ضدقارچی هستند. اسانس اکالیپتوس یکی از آن مواد است. اکالیپتوس از جنس‌های مهم تیره مورد است و اسانس آن که از مهمترین مواد موجود در اکالیپتوس است حاوی سینثول (Cineol) است. از اسانس اکالیپتوس به عنوان آنتی‌سپتیک در التهابات گلو و بینی و همچنین در بیماری‌های پوستی استفاده می‌شود. خواص آنتی‌میکروبیال و ضدقارچی این اسانس شناخته شده است (۱۱).

در بخورها، پمادها، خمیردندها و دهان‌شویه‌ها و همچنین در سیلرهای درمان ریشه و نیز به عنوان حلال گوتاپرکا استفاده می‌شود (۱۲). هدف از انجام این مطالعه تعیین خواص ضدبacterی و ضدقارچی مخلوط ماده بهساز بافت با اسانس اکالیپتوس بود. از قارچ کاندیدا آلبیکنس و باکتری استافیلولوکوک آرئوس در این مطالعه استفاده شد.

مواد و روشها

این مطالعه یک تحقیق تجربی آزمایشگاهی بود. از ماده بهساز بافت ویسکوژل (Dentsplay, Detrey GmbH, Konstanz- Germany) و اسانس اکالیپتوس (باریج اسانس - کاشان - ایران) استفاده شد.

مطالعه بر روی باکتری استافیلولوکوک آرئوس ATCC 29213 (American type culture collection) و مخمر کاندیدا آلبیکانس PTCG5027 (تهیه شده از سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران - بانک نگهداری قارچ و باکتری، تهران) انجام گردید.

تهیه محیط کشت: محیط کشت (Torrejond BHI Broth Hispan lab SA, 28850 Ardos, Madrid M663, Put Ltd HiMedia laboratories, Mumbai, India M173, Put Ltd HiMedia, Laboratories, Mumbai, India) آگار مولر هلیتون (Mumbai, India) و آگار ساپورود دکستروز (Mumbai, India) طبق دستور کارخانه تهیه و استریل شدند.

پاساز کلنی‌های باکتریایی و قارچی انجام و قبل از استفاده از محیط کشت، محیط به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت در انکوباتور (پارس آزمایشگاه - ایران) قرار می‌گرفت. سپس سانتریفیوژ (پارس آزمایشگاه - ایران) شده و در چند مرحله باکتریها شستشو می‌شدند و سپس باکتری‌ها به محیط BHI اضافه می‌شدند.

بر خواص مکانیکی این مواد داشته باشد (۳) و سطح خشنی را ایجاد کند که کلونیزه شدن میکروارگانیسم‌ها را تسهیل نماید (۴).

مواد بهساز بافت (tissue conditioner) که غالباً برای بهبود سلامت بافت‌های زیر دنچر استفاده می‌شود تا حدودی اثر ضدقارچی نهفته دارند که به آب گریزی این مواد و همچنین خصوصیت مایع و پودر آنها مربوط می‌شود. ولی محیط دهان که غذی از مواد غذایی است به این خاصیت مهارکنندگی غالب بوده و در نهایت تجمع کلنی‌های میکروبی بر سطح این مواد دیده می‌شود. روش‌های گوناگونی برای افزودن مواد ضدقارچ به مواد بهساز بافت انجام شده است که چندان موقتی نداشته‌اند (۵).

مطالعات نشان داده‌اند که میکروارگانیسم‌ها (قارچ و باکتری) قادر به نفوذ درون لایه‌های نرم پوشانده دست دندان هستند (۶,۷).

افزودن مواد ضدقارچ مثل کلرهگزیدین، کلوتریمازول و فلوكونازول و نیستاتین به مواد بهساز بافت از رشد کاندیدا آلبیکانس جلوگیری می‌کند ولی سختی مواد بهساز بافت را نیز افزایش می‌دهد (۸). به نظر می‌رسد برای نگهداشتن سطح مناسب فعالیت ضدقارچی در یک محیط آبی میزان مشخصی از ماده ضدقارچ باید در ترکیب وجود داشته باشد تا دارو در طول زمان آزاد شده و مؤثر باشد (۹). به علاوه غلظت‌های بالا برای افراد مسن مضر است، مشخص شده که مواجهه کاندیدا آلبیکانس با مقادیر کمتر از MIC (حداقل غلظت مهاری) داروهای ضدقارچ باعث ایجاد مقاومت افزایش یافته در این افراد می‌شود (۱۰).

از ترکیبات سیلور زئولایت نیز برای ایجاد اثرات ضدقارچی مواد بهساز بافت استفاده شده است این ماده حداقل ۷۲ ساعت اثر ضدقارچی خود را حفظ می‌کند، با این وجود تأثیر آن در حضور یک لایه بزاق کاهش می‌یابد (۴).

از انرژی امواج کوتاه (Microwave) نیز برای ضدغفونی کردن لایه‌های نرم استفاده شده که تأثیر این روش نسبت به غوطه‌وری شبانه در هیپوکلریت سدیم کمتر بوده است (۱). با توجه به اثرات سوء داروهای صناعی امروزه کاربرد داروهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. داروهای گیاهی متعددی وجود دارند که دارای خواص ضدبacterیایی

می شد. تهیه نمونه ها: از مولدهای برنجی به شکل حلقه هایی به قطر ۱۵mm و ضخامت ۲mm برای تهیه نمونه استفاده شد. پودر و مایع ماده بهساز ویسکوژل طبق دستور کارخانه مخلوط و درون مولدها که روی صفحه شیشه ای ثابت شده بودند ریخته می شد. در نمونه های حاوی اسانس، میزان اسانس مورد نیاز به مایع ویسکوژل اضافه و به شدت مخلوط می شد تا کاملاً اسانس با مایع مخلوط گردد و سپس مایع به پودر اضافه می شد. پس از ریختن مخلوط درون مولدها صفحه شیشه ای دیگری روی مولدها قرار گرفته و به مدت ۲۰ دقیقه نگهدارشته می شد. سپس صفحه شیشه ای را برداشته و نمونه ها از قالب خارج می شدند و در ۱ml سرم فیزیولوژی معلق می گردیدند. ساخت نمونه ها در شرایط آسپتیک انجام می شد. انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری آسان انجام شد. در مجموع ۵۵ نمونه ساخته شد که به صورت تصادفی در ۱۰ گروه ۵ تایی توزیع شدند. یک گروه پنج تایی نیز به عنوان گروه کنترل استفاده شد. در هر زمان مورد نظر دو گروه ۵ تایی حاوی MIC ۱ از اسانس اکالیپتوس در معرض هر یک دو میکروارگانیسم قرار می گرفت. تمام این مراحل برای زمان های ۴۸ و ۷۲ ساعت ۲MIC نیز تکرار می شد. همین روند برای نمونه های حاوی MIC ۱۳۵ برسد. طبق تعریف OD بین ۱۵/۰-۱۲۰/۰ معادل نیم مک فارلند قارچ ها است. این سوسپانسیون باید ۱۲۰۰۰ رقیق می شد تا میزان استاندارد قارچ ها برای تعیین MIC (حدود 5×10^5 cfu/ml) به دست آید.

بررسی انتشار اسانس از مواد بهساز بافت: نمونه های حاوی اسانس به نحوی تهیه می شد که هر نمونه حاوی میزانی برابر MIC اسانس اکالیپتوس برای ارگانیسم مورد نظر باشد (مثلًا ۴۵/۴۹ میکروگرم بر میلی متر برای استافیلوکوک آرئوس) ۵ نمونه ۲۴ ساعت پس از ساخت از سرم فیزیولوژی خارج و یک میلی لیتر از سوسپانسیون میکروارگانیسم به آن اضافه می شد (۵ نمونه برای استافیلوکوک و ۵ نمونه برای کاندیدا) ۲۴ ساعت بعد لوله ها از نظر وجود کدورت بررسی می شدند. کدورت نشانگر رشد میکروارگانیسم است و نشان می دهد که دارو هنوز از ماده بهساز به طور کامل خارج نشده است. همین آزمایش روی نمونه های ۴۸ و ۷۲ ساعته هم انجام شد. همین آزمایش بر روی نمونه های حاوی میزان ۲ برابر MIC اسانس هم انجام شد.

تهیه سوسپانسیون باکتریایی: دستگاه اسپکتروفوتومتر ۶۲۵ نانومتر تنظیم شد. محیط کشت خالص BHI به عنوان شاخص صفر استفاده شد و پس از تنظیم صفر دستگاه، از سوسپانسیون غلیظ شده باکتریایی آنقدر به محیط کشت اضافه شد تا OD جذبی دستگاه به $0.9/0.1$ برسد. بر طبق تعریف OD بین $0.1/0.8$ -۰.۰۸ معادل نیم مک فارلند باکتری هاست. این سوسپانسیون $1/200$ رقیق می شد تا میزان مورد استاندارد باکتری ها برای تعیین MIC (حدود 5×10^5 cfu/ml) به دست آید.

تهیه سوسپانسیون قارچی: دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۳۰ نانومتر تنظیم می شد. محیط کشت خالص BHI به عنوان شاخص صفر منظور شد. سپس به محیط کشت از سوسپانسیون غلیظ تهیه شده اضافه تا OD جذبی آن به 0.135 برسد. طبق تعریف OD بین $15/0-120/0$ معادل نیم مک فارلند قارچ ها است. این سوسپانسیون باید $1/2000$ رقیق می شد تا میزان استاندارد قارچ ها برای تعیین MIC (حدود $2/5-5 \times 10^5$ cfu/ml) به دست آید.

تعیین حداقل غلظت مهاری (MIC) اسانس اکالیپتوس در برابر استافیلوکوک آرئوس: در ۱۲ لوله آزمایش استریل ۱ml سرم فیزیولوژی ریخته و به لوله اول ۱ml خالص اکالیپتوس اضافه شد پس از اختلاط و یکنواخت شدن مایع، ۱ml از این لوله برداشته و به لوله دوم اضافه شد. اینکار تا آخر ادامه یافت. در نهایت رقت های مختلف اسانس که هر دفعه $1/2$ رقیق تر شده بودند به دست آمد. به تمام لوله ها ۱ml از سوسپانسیون باکتریایی تهیه شده در مرحله قبل اضافه شد. یک لوله نیز به عنوان کنترل مثبت بدون دارو و یک لوله به عنوان کنترل منفی بدون دارو و میکروارگانیسم قرار داده شد. لوله ها ۱۸-۲۴ ساعت انکوبه شدند.

تعیین MBC (حداقل غلظت کشنده اسانس در برابر استافیلوکوک آرئوس): پس از گذشت ۱۸-۲۴ ساعت، تعدادی لوله کدر شدند. کدورت در لوله های با رقت های کمتر دارو دیده می شد و نشانگر رشد میکروارگانیسم بود. آخرین لوله شفاف حداقل غلظت کشنده دارو را نشان می داد. از تمام لوله های شفاف روی محیط آگار کشت داده

آماری تفاوت معنی‌داری را در دو گروه نشان داد.
(P=۰/۰۲۴)

در بررسی انتشار اسنس به میزان MIC₂ برای استافیلولوکوک آرئوس براساس جدول ۲ در زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت بین گروه مورد و شاهد تفاوت مشاهده شد که از لحظ آماری معنی‌دار نبود ولی به مرز معنی‌داری نزدیک بود (P=۰/۰۸). تفاوت رفتار دارو در غلظت بیشتر نسبت به MIC₁ در دو زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت نشان داد که ماندگاری دارو درون ماده کافی نیست و ماده در غلظت‌های بیشتر زودتر از درون ماده خارج می‌شود لذا در این غلظت بررسی انتشار اسنس بیش از ۴۸ ساعت ادامه نیافت.

جدول ۲- فراوانی کدورت محیط کشت در گروه‌های مورد و شاهد در زمان‌های ۲۴ و ۴۸ ساعت (میزان اسنس: دو برابر MIC بدبست آمد) برای استافیلولوکوک آرئوس

زمان	گروه	مورد (n=5)	شاهد (n=5)	کدورت	شفافیت	کدورت	شفافیت
۲۴ ساعت	-	۵	۲	۲	(٪۶۰)	(٪۴۰)	(٪۱۰۰)
۴۸ ساعت	-	۵	۲	۲	(٪۶۰)	(٪۴۰)	(٪۱۰۰)

حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشنده اسنس برای کاندیدا آلبیکانس نیز مشابه مورد قبلی معادل (MIC_{45mg/ml}/۴۳۹) بدبست آمد. نتایج بررسی انتشار معادل MIC اسنس از داخل ماده بهساز بافت بر روی مخمر کاندیدا آلبیکانس که در جدول ۳ مشاهده می‌شود نیز دقیقاً مشابه نتایج حاصل بر استافیلولوکوک آرئوس بود و نتایج آنالیز ۷۲ ساعته معنی‌دار بود (P=۰/۰۲۴). نتایج تأثیر دو برابر MIC از اسنس اکالیپتوس بر مخمر کاندیدا آلبیکانس که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، در ۲۴ و ۴۸ ساعت، تفاوت آماری معنی‌داری را با گروه شاهد نشان داد (در ۲۴ ساعت P=۰/۰۲۴) (در ۴۸ ساعت P=۰/۰۰۴). این نتایج نشان می‌دهد که با دو برابر میزان MIC اسنس، میزان اسنس خارج شده از ماده بهساز بافت در روز اول هم به اندازه‌ای رسیده است که رشد قارچ را مهار کند.

در تمام مراحل از نمونه‌ها روی محیط جامد نیز کشت داده می‌شد تا از عدم آلوگی محیط اطمینان حاصل شود. برای بررسی صحت رقیق سازی و نیز بررسی صحت تهیه سوسپانسیون میکرووارگانیسم، سوسپانسیون تهیه شده از استافیلولوکوک آرئوس با روشی که قبلاً توضیح داده شد در ۹ لوله آزمایش هر بار ۱/۲ رقیق شد و روی محیط جامد کشت داده شد. تعداد کلنی‌ها پس از ۲۴ ساعت شمارش شد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

یافته‌ها

با رقیق سازی اسنس اکالیپتوس بر حسب میکروگرم حداقل غلظت مهاری اسنس برای استافیلولوکوک آرئوس (MIC=۴۳۹/۴۵mg/ml) و همچنین حداقل غلظت کشنده (MBC=۴۳۹/۴۵mg/ml) به دست آمد.

جدول ۱ نتایج تست‌های بررسی انتشار اسنس به میزان MIC را از داخل ماده بهساز برای استافیلولوکوک آرئوس نشان می‌دهد.

جدول ۱- فراوانی کدورت محیط کشت در گروه‌های مورد و شاهد در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت (میزان اسنس برابر با MIC بدبست آمد) برای استافیلولوکوک آرئوس

زمان	گروه	مورد (n=5)	شاهد (n=5)	کدورت	شفافیت	کدورت	شفافیت
۲۴ ساعت	-	۵	۰	(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۱۰۰)
۴۸ ساعت	-	۵	۰	(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۱۰۰)
۷۲ ساعت	-	۴	۱	(٪۸۰)	(٪۲۰)	(٪۱۰۰)	(٪۰)

در گروه شاهد باکتری رشد کرده و لوله‌ها کدر شده در گروه مورد در زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت باکتری رشد کرد ولی پس از ۷۲ ساعت در ۴ لوله عدم کدورت یا عدم رشد باکتری دیده شد. در نتیجه دارو در طول ۷۲ ساعت به طور کامل از ساختمان ماده بهساز بافت خارج شده است. آزمون

میکروارگانیسم‌ها بر سطح این مواد با داروهای ضدقارچی و ضدمیکروبی مختلف انجام شده است (۱۰، ۸، ۱۴). از آنجا که داروهای صناعی با تمام کارآیی اثرات نامطلوبی نیز به همراه دارند. امروزه استفاده از گیاهان دارویی که عوارض جانبی کمتری دارند مورد توجه قرار گرفته است (۱۴). به همین دلیل در این مطالعه از اسانس اکالیپتوس برای ایجاد اثر ضدباکتریایی و ضدقارچی در مواد بهساز استفاده شد.

در مطالعه حاضر ابتدا میزانی از اسانس که باعث مهار رشد باکتری یا قارچ مورد مطالعه می‌شود به دست آمد. این میزان در ترکیب با ماده بهساز بافت اثر ضدقارچی و ضدمیکروبی خود را نشان داد. اثر ضدباکتریایی و ضدقارچی ماده بهساز بافت بدون افزودن اسانس نیز بررسی شد. که در تمام آزمایشات هیچ تأثیری بر توقف رشد میکروارگانیسم‌ها نداشت و رشد در تمام موارد مشاهده شد. اسانس اکالیپتوس با میزانی برابر حداقل غلظت مهاری (MIC) مخلوط با ماده بهساز بافت در طول ۳ روز از داخل پلیمر آزاد شد و خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی خود را نشان داد در طی دو روز اول میزان اسانس آزاد شده از ماده بهساز بافت به اندازه‌ای نبود که رشد میکروارگانیسم‌ها را مهار کند. با افزایش میزان اسانس به دو برابر MIC اسانس آزاد شده در روز اول هم توانست مانع رشد میکروارگانیسم‌ها شود و تفاوت رفتاری اسانس و آزاد شدن آن از درون ماده حتی در زمان ۲۴ ساعت نیز در مقایسه با MIC ۱ مشهود بود و نشان می‌داد که غلظت‌های بیشتر دارو، ماندگاری آن را درون ماده بهساز افزایش نمی‌دهد و باعث افزایش خروج آن از درون ماده می‌شود. علیرغم آن که تفاوت آماری با گروه شاهد معنی‌دار نبود ولی به مرز معنی‌داری نزدیک بود و خروج ماده از طریق کاهش نمونه‌های کدر مشهود بود. با وجود اثر ضدباکتری و ضدقارچی خوب اسانس مخلوط شده با ماده بهساز تأثیر آن تنها تا ۳ روز ادامه داشت که بسیار کوتاه‌تر از طول زمان استفاده آن در دهان است.

در مواردی که از مواد ضدغوفونی کننده شیمیایی برای تمیز نمودن لایه‌های نرم استفاده شده علیرغم مؤثر بودن برخی مواد مثل هیپوکلریت سدیم ۵٪/۲۵ یا هیپوکلریت سدیم ۲٪/۰.۲

بنابراین آزمایش در زمان ۷۲ ساعت تکرار نشد. در تمام مراحل کار محیط‌های مورد مطالعه کشت داده شدند و هیچ گونه آلودگی دیده نشد که صحت آزمایشات را تأیید می‌نمود.

جدول ۳- فراوانی دورت محیط کشت در گروه‌های مورد و شاهد در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت (میزان اسانس MIC) برای کاندیدا البیکنس

زمان	گروه	مورد (n=5)	شاهد (n=5)	دورت	شفافیت
۲۴ ساعت		۵	۰	۵	۰
		(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)
۴۸ ساعت		۵	۰	۵	۰
		(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)
۷۲ ساعت		۱	۴	۵	۰
		(٪۲۰)	(٪۸۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)

جدول ۴- فراوانی دورت محیط کشت در گروه‌های مورد و شاهد در زمان‌های ۲۴ و ۴۸ (میزان اسانس: دو برابر MIC بدست آمد) برای مخمر کاندیدا البیکنس

زمان	گروه	مورد (n=5)	شاهد (n=5)	دورت	شفافیت
۲۴ ساعت		۱	۴	۵	۰
		(٪۲۰)	(٪۸۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)
۴۸ ساعت		۰	۵	۵	۰
		(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)	(٪۱۰۰)

بحث

یکی از مشکلات در کاربرد مواد بهساز بافت رشد کلونی‌های باکتریایی و قارچی روی این مواد است (۱۳) و لایه‌های نرم به آسانی تحت نفوذ عمقی و عفونت میکروارگانیسم‌ها واقع می‌شوند (۱). بلع مداوم و ورود میکروارگانیسم‌ها به دستگاه تنفس، بیمار را در معرض خطر مشکلات دستگاه اینتنی و یا عفونت‌های غیرمنتظره قرار می‌دهد. به علاوه این میکروارگانیسم‌ها عامل ایجاد استئوماتیت دست‌دندانی هستند (۱).

تاکنون تلاش‌های متعددی جهت کنترل رشد

در مواردی که از زئولایت نقره و زئومیک به عنوان ماده ضدمیکروب در ترکیب با مواد بهساز بافت استفاده شد. اثر ضدمیکروبی داشتند ولی تعیین دوز دارو به طور آزمون و خطا انتخاب شد(۱). ولی در مطالعه حاضر از حداقل غلظت مهاری اسانس اکالیپتوس استفاده شد. زئومیک باعث حذف قارچ‌های محیطی نشده بود در مقایسه با مطالعه ما، این اثر می‌تواند به دلیل ضعیفتر بودن زئومیک نسبت به اسانس اکالیپتوس باشد. در این موارد نیز طول اثر دارو تا ۷۲ ساعت ادامه یافته که مانند مطالعه ما نسبت به زمان کاربرد ماده در دهان کمتر است.

نتیجه‌گیری

- حداقل غلظت مهاری و نیز حداقل غلظت کشنده اسانس اکالیپتوس (باریج اسانس - کاشان) برای استافیلوکوک آرئوس و کاندیدا آلبیکانس معادل $439/45$ میکروگرم بر میلی‌لیتر بود.
- مایع بهساز بافت ویسکوژل به تنها ی هیچ‌گونه خواص ضدبacterیایی و ضدقارچی نشان نداد.
- افزودن اسانس اکالیپتوس به ماده بهساز بافت باعث ایجاد اثر ضدبacterیایی و ضدقارچی می‌شود.
- اسانس اکالیپتوس در طول ۳ روز پس از تهیه نمونه‌ها از داخل ماده بهساز بافت خارج می‌شود.
- مدت زمان انتشار دارو از داخل ماده بهساز بافت برای کاربرد کلینیکی کافی نیست.

تشکر و قدردانی

با تشکر و قدردانی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که هزینه‌های این طرح را تقبل نموده‌اند.

برای رسیدن به اثر ضدغوفونی کنندگی قابل قبول زمان مجاورت محلول‌ها با نمونه‌ها را باید افزایش داد. علیرغم آنکه چنین پاک کننده‌هایی می‌توانند در مقابل تهاجم کاندیدا و تشکیل پلاک روش مؤثری باشند(۱۵) ولی در مدت کوتاهی می‌توانند باعث تخریب مواد بهساز شده و اثر بدی بر خصوصیات فیزیکی لایه‌های نرم داشته باشند(۱۶،۱).

در مطالعه حاضر خواص فیزیکی ماده بهساز بافت مورد آزمون قرار نگرفت لذا در این خصوص مطالعات بیشتری نیاز است. نکته اساسی در کاربرد اسانس اکالیپتوس در این مطالعه زودرهش بودن آن از ترکیب بود که نیاز کلینیکی را برآورده نمی‌کند و مطالعات بعدی برای افزودن ترکیب یا ترکیباتی برای ماندگاری بیشتر اسانس در ترکیب با ماده بهساز بافت ضروری به نظر می‌رسد.

در مقابل روش‌های ضدغوفونی شیمیایی در مطالعاتی مواد ضدقارچ به ماده بهساز اضافه شده است. در این مطالعات گزارش شد که غلظت‌های بالاتر مواد ضدقارچ مثل نیستاتین تأثیر ضدقارچی بیشتر و مؤثرتری دارد. در محیط آبی یک میلیون واحد نیستاتین برای نگهداری سطح مناسب فعالیت ضدقارچی ماده بهساز لازم بوده است. حداقل اثر دارو در این مورد نیز در روزهای اول دیده شد و به تدریج اثر دارو بسیار کمتر شد. سطوح بالای دارو احتمالاً برای افراد مسن مضر است و می‌تواند باعث مقاومت افزایش یافته آن شود(۱).

در مطالعاتی که تأثیر چند ماده ضدقارچ در ترکیب با ماده بهساز بافت مطالعه شده بود، علیرغم تأثیر دارو بر خصوصیات فیزیکی ماده بهساز بافت، دارو توانست رشد کاندیدا را مهار کند که میزان آن وابسته به دارو بود(۸). این مطالعات نشان می‌دهد که دوز ترکیبات و داروهای ضدقارچ مخلوط شده با ماده بهساز بافت خواص فیزیکی آن را تغییر می‌دهند.

References

1. Baysan AW, Wrights PS: Use of microwave energy to disinfect a long-term soft lining material contaminated with candida albicans or staphylococcus aureus. J Prosthet Dent 1998;79:454-458.
2. Gonzalez JB: Use of tissue conditioners and resilient liners. J DCNA 1977;21:249-259.
3. Yilmaz H, Aydin C, Bal BT, Ozcelik B: Effects of disinfectants on resilient denture lining materials contaminated with Staphylococcus aureus, Streptococcus sobrinus and Candida albicans. Quintessence Int 2005;36:373-381.

4. Nikawa H, Yamamoto T, Hamada T, Rahardjo MB, Murata H: Antifungal effect of zeolite – incorporated tissue conditioner against candida albicans growth and / or acid production. *J Oral Rehabil* 1997;24:350-357.
5. Lefebvre CA, Wataha JC, Cibrika RM, Schuster GS, Parr GR: Effect of triclosan on the cytotoxicity and fungal growth on a soft liner. *J Prosthet Dent* 2001;85:352-360.
6. Nikawa H, Jin C, Makihira S, Egusa H, Hamada T, Kumagai H: Biofilm formation of candida albicans on the surfaces of deteriorated soft denture lining materials caused by denture cleaners in vitro. *J Oral Rehabil* 2003;30: 243-250.
7. Graham BS, Jones DW, Burke J, Thompson JP: In vivo presence and growth on two resilient denture liners. *J Prosthet Dent* 1991;65:528.
8. Schneid TR: An in vitro analysis of a sustained release system for the treatment of denture's stomatitis. *Sep Care Dentist* 1992;12:245-250.
9. Truhlar MR, Shay K, Sohnle P: Use of a new assay technique for quantification of antifungal activity of Nystatin incorporated in denture liner. *J Prosthet Dent* 1994;71:517-524.
10. Nikawa H, Yamamoto T, Hayashi S, Nikawa Y, Hamada T: Growth and / or acid production of candida albicans on soft lining materials in vitro. *J Oral Rehabil* 1994;21:585.
11. Iranian Herbal farmacopoeia committee, "Iranian Herbal Farmacopoeia". Ministry of Health, Tehran 2002.
12. Leung A, Foster S: Encyclopedia of common natural ingredients used in foods, drugs and cosmetics. New York, A Wiley Inter Science Publication. 1996;166-197.
13. Wright PS, Clark P, Hardi JM: The prevalence and significance of yeast in persons wearing complete dentures with soft lining materials. *J Dent Res* 1985;64:122-125.
14. Ghannadi A, Sajjadi SE, Abedi D, Yousefi J, Daraei R: The in vitro activity of seven Iranianl plants of the lamiaceae family against Helicobacter pylori. *Nigerian J Nat Prod Med* 2004;8:40-42.
15. Harrison A, Basker RM, Smith IS: The compatability of temporary soft materials with immersion denture cleaners. *Int J Prosthodont* 1989;2:254.
16. Klinger SM, Lord JL: Effect of common agents on intermediary temporary soft liners. *J Prosthet Dent* 1973;30: 749.