

## مقایسه تاثیر سه نوع قطره آهن بر سختی سطح دندان شیری در محیط پوسیدگی زای مصنوعی

دکتر طاهره اسکندریان\*، دکتر محمد معتمدی فر\*\*، دکتر سمیه حکمت فر\*\*\*، دکتر علی محمد تمدن\*\*\*\*

### چکیده

**سابقه و هدف:** کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از شایع‌ترین انواع آنمی در دوران کودکی است. بر اساس نتایج سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱ حدود ۵ بلیون نفر از مردم در سطح جهان از آنمی فقر آهن رنج می‌برند. علاوه بر تاثیر کمبود آهن در ایجاد کم‌خونی، کاهش این ماده معدنی تاثیرات منفی بر تکامل جسمی و ذهنی کودکان و نوجوانان دارد. در مطالعات دلائل متعددی به عنوان علل دریافت ناکافی مکمل آهن ذکر شده که از جمله آنها می‌توان به ایجاد تغییرات در دندان‌های شیری اشاره کرد. با توجه به اهمیت مصرف قطره آهن، هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تغییرات میزان سختی دندان‌های شیری بدنال مصرف سه نوع قطره آهن می‌باشد.

**مواد و روشها:** در مطالعه تجربی - آزمایشگاهی حاضر تعداد ۹۰ دندان قدامی شیری سالم به ۶ گروه تقسیم شده، پس از آماده‌سازی در محیط‌های کشت پوسیدگی‌زا قرار گرفتند. در ۴ گروه از محیط‌ها انواع ترکیبات فرس سولفات اضافه شد و دو گروه دیگر به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شدند. پس از گذشت ۱۴ روز نمونه‌ها از محیط کشت خارج و با تهیه برش لیولینگوالی و پالیش، میکروهاردنس بر روی مینا و عاج مورد سنجش قرار گرفت. میانگین داده‌های بدست آمده از اندازه‌گیری میکروهاردنس ۱۵ نمونه در هر گروه ثبت شد. برای مقایسه داده‌ها از آزمون ANOVA و مقایسه چندگانه توسط تست LSD استفاده شد.

**یافته‌ها** در مقایسه میکروهاردنس مینا در ۶ گروه مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین میانگین درجه سختی عاج در سه عمق مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد. میزان میکروهاردنس عاج به ترتیب در زیر ناحیه اتصال مینا و عاج، در  $Mm 250$  ناحیه اتصال مینا و عاج و در  $Mm 450$  ناحیه اتصال مینا و عاج عبارت بودند از: گروه اول  $68/72 \pm 10/00$  -  $68/72 \pm 11/86$  -  $68/72 \pm 11/86$ ، گروه دوم  $69/29 \pm 8/01$  -  $73/06 \pm 9/36$  -  $69/22 \pm 12/46$ ، گروه سوم  $68/53 \pm 12/27$  -  $68/53 \pm 10/64$  -  $64/63 \pm 10/15$ ، گروه چهارم  $83/03 \pm 11/22$  -  $83/03 \pm 11/22$ ، گروه پنجم  $70/88 \pm 17/60$  -  $71/68 \pm 16/01$ ، گروه ششم  $88/62 \pm 20/47$  -  $91/91 \pm 43/76$ ، گروه ششم  $65/49 \pm 11/20$  -  $63/52 \pm 14/46$  -  $60/08 \pm 9/83$ ، در مقایسه دو به دو گروه‌ها مشخص شد که این اختلاف به تفاوت آماری معنی‌دار بین گروه ۶ با سایر گروه‌ها مربوط می‌باشد و گروه‌ها ی دیگر از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری ندارند.

**نتیجه‌گیری:** بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد که مصرف مکمل‌های آهن تاثیری بر دمنرالیزاسیون ساختار دندان ندارد.

**کلید واژگان:** قطره آهن، آنمی، فقر آهن، میکروهاردنس، دندان شیری، محیط کشت پوسیدگی‌زا.

تاریخ تأیید مقاله: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

تاریخ اصلاح نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۳/۶

Please cite this article as follows:

Eskandarian T, Motamedifar M, Hekmatfar S, Tamaddon AM. Comparison of the Effect of Three Types of Iron Drops on Surface Roughness of Deciduous Teeth in a Simulated Cariogenic Environment. J Dent Sch 2013;30(5):275-282.

### مقدمه

ذهنی کودکان و نوجوانان دارد. به نظر می‌رسد کمبود آهن منجر به مشکلات رفتاری و عملکرد شناختی کودکان می‌گردد، به نحوی که کودکان با کمبود آهن در آغاز زندگی در آزمون‌های گوناگون سنجش عملکرد هوشی و حرکتی در حد پایین‌تری قرار می‌گیرند (۳و۲). گونه‌های زیادی از فراورده‌های آهن خوراکی در دسترس می‌باشند که در درمان کمبود آهن تجویز می‌گردند. در حال

کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از شایع‌ترین انواع آنمی در دوران کودکی است. سازمان جهانی بهداشت شیوع کم خونی فقر آهن را در جهان ۳۰ درصد گزارش کرده است (۱). اما طبق آمارها شیوع کم خونی فقر آهن در زنان باردار، نوزادان و کودکان در کشورهای در حال توسعه ۶۰-۵۰ درصد می‌باشد (۲). کاهش این ماده معدنی تاثیرات منفی بر تکامل جسمی و

\*استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

\*\*دانشیار گروه میکروبی‌شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

\*\*\*نویسنده مسئول: استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

E-mail: [s.hekmatfar@arums.ac.ir](mailto:s.hekmatfar@arums.ac.ir)

\*\*\*\*استادیار گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

درصد تغییرات میکروهاردنس سطحی مینا می‌گردد. ایشان همچنین در بررسی نمونه‌های عاجی کاهش معنی‌دار سایش عاج را پس از کاربرد دهانشویه مشاهده کردند در حالی که درصد تغییرات میکروهاردنس عاج اختلاف آماری معنی‌دار نشان نمی‌داد (۷).

Kato و همکاران (۲۰۰۹) برای اولین بار وارنیش آهن را مطرح نموده، اثر آن را بر ضایعات اروزویو دندان گاو مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که وارنیش آهن می‌تواند از حلالیت مینای دندان در حضور نوشیدنی‌های اروزویو پیشگیری نماید. علاوه بر این تفاوت آماری معنی‌داری در کاهش سایش مینا با کاربرد وارنیش آهن در مقایسه با وارنیش فلوراید یافت (۸).

Thakib در سال ۲۰۰۳ مطالعه‌ای بر روی خاصیت ضد پوسیدگی چهار نوع مکمل آهن (Fer in sol, Feromin, Ferotonic, Ferose) در دو غلظت ۵۰٪ و ۱۰۰٪ انجام داد. وی در تحقیق خود از محیط کشت حاوی استرپتوکوک موتانس جهت ایجاد پوسیدگی مصنوعی استفاده کرد. نتایج نشان داد که به جز نوع Ferose سه مکمل دیگر آهن خاصیت پوسیدگی‌زایی ندارند (۹).

Bueno در سال ۲۰۱۰ به مقایسه تاثیر ژل آهن با یا بدون فلوراید بر روی ضایعات مینایی دندان گاو پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که ژل آهن در حضور یا عدم حضور فلوراید می‌تواند از حلالیت مینای دندان تا حدود ۴۰٪ پیشگیری نماید (۱۰).

با در نظر گرفتن اهمیت مصرف قطره آهن و عدم وجود تحقیقات در زمینه تغییرات ساختار دندان‌های شیری بدنبال مصرف قطره آهن، تحقیق حاضر با هدف مقایسه فرآورده قطره آهن ایرانی با یک نمونه خارجی و قطره آهن تهیه شده با قند زایلیتول از نظر تغییرات ایجاد شده در سختی سطح دندان صورت پذیرفت.

#### مواد و روشها:

در مطالعه تجربی آزمایشگاهی حاضر تعداد ۹۰ دندان قدامی شیری که به علت کمبود فضا یا لقی دندان یا تروما کشیده شده بودند، انتخاب شدند. تمامی این دندان‌ها از جهت پوسیدگی، اختلالات تکاملی، شکستگی مینایی، تغییر رنگ و تغییرات پاتولوژیک داخلی یا خارجی پالپ چمبر بررسی شده، در صورت وجود هر یک از این موارد از مطالعه خارج شدند. همه نمونه‌ها پس از جمع‌آوری تا زمان اجرای طرح

حاضر در کشور ما نیز به عنوان سیاست ملی، تجویز روزانه ۱۵ قطره آهن در کودکان ۲۴-۶ ماهه جهت پیشگیری از آنمی فقر آهن انجام می‌شود. با وجود اهمیت و هزینه بالای این کار، دریافت ناکافی یا نامرتب مکمل آهن در بسیاری از موارد گزارش شده است. در مطالعات دلائل متعددی به عنوان علل این پدیده ذکر می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به ایجاد تغییرات در دندان‌های شیری اشاره کرد (۴). تغییر رنگ سیاه دندان‌های کودکان به علت مصرف این مکمل‌ها و نگرانی والدین در مورد پوسیدگی دندان نیز یکی از مهمترین علل مراجعه آنها به دندانپزشک کودکان می‌باشد.

مطالعات انسانی و حیوانی فراوانی به ارزیابی اثر احتمالی آهن بر ایجاد و پیشرفت پوسیدگی دندان، دکلسیفیکاسیون مینا، غلظت بزاق، رنگیزه‌های دندان، فلور میکروبی دهان و بسیاری موارد مهم و قابل توجه دیگر پرداخته‌اند و در این زمینه نظریات مثبت و منفی و بعضاً متناقضی موجود است. Martinhon (۲۰۰۶) اثر فروس سولفات در کاهش دمنرالیزاسیون بلوک‌های مینایی و تغییر یون‌های بیوفیلیم شکل گرفته روی آن را مورد مطالعه قرار داد. بررسی او نشان داد در محیط پوسیدگی‌زا از دست رفتن مواد معدنی مینا و درصد تغییر میکروهاردنس سطحی در بلوک‌های مینایی که تحت تاثیر فروس سولفات قرار گرفته‌اند به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد (۵).

Buzalaf (۲۰۰۶) به بررسی پتانسیل غلظت‌های مختلف آهن در مهار دمنرالیزاسیون پودرهای مینایی خوک پرداخت. در مطالعه وی پاسخ وابسته به دوز در کاهش حلالیت مواد معدنی پودرهای مینایی مشاهده شد، به طوری که هنگام افزایش غلظت آهن میزان یون‌های فسفات در اسید استیک کاهش یافت. بیشترین تأثیر مهاری آهن در غلظت ۱۵ mmol/lit مشاهده شد. در غلظت‌های بالاتر تأثیر مهاری آهن بر کاهش حلالیت مواد معدنی پودرهای مینایی افزایش نیافت (۶).

Sales-Peres و همکاران در سال ۲۰۰۷ به بررسی تاثیر دهانشویه حاوی آهن بر ضایعات اروزویو مینا و عاج به صورت *in situ* پرداختند. ایشان برای ایجاد ضایعات اروزویو از نوشابه‌های CocaCola استفاده کردند و چنین دریافتند که استفاده از ۱۰ میلی‌لیتر دهانشویه فروس سولفات ۱۰ mmol/lit به مدت ۱ دقیقه پس از مصرف نوشیدنی‌های اروزویو سبب کاهش معنی‌دار در سایش و

در این مرحله و بلافاصله قبل از قرار دادن در محیط کشت، دندان‌ها در فرمالدئید ۱۰٪ با PH خنثی به مدت ۳۰ روز استریل شدند.

محیط پوسیدگی‌زای تهیه شده شامل ۲/۷ گرم Brain-Heart Infusion، ۰/۵ گرم yeast extracted، ۲ گرم ساکاروز و ۱ گرم گلوکز بود که در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شده، ۱۰۰ میکرولیتر کشت تازه (۱۸-۲۴ ساعت) استرپتوکک موتانس استاندارد ATCC NO25175 به این محیط اضافه شد. PH محیط حدود ۴ تنظیم شد. برای هر یک از نمونه‌ها یک لوله آزمایش در نظر گرفته شده، ترکیبات مورد نظر دارویی به همراه محیط کشت به لوله آزمایش منتقل شدند (۱۱).

نمونه‌های دارویی مورد آزمایش شامل قطره آهن خوراکی فروس سولفات ساخت شرکت خوارزمی ایران، قطره آهن Irovit ساخت شرکت Vitane Pharma آلمان و قطره آهن ساخت دانشکده داروسازی شیراز حاوی زایلیتول بودند. (جدول ۱)

در آب مقطر و در دمای اتاق نگهداری شدند. جهت آماده‌سازی نمونه‌ها، تاج و ریشه دندان از ناحیه C.E.J قطع شده، بقایای پالپ و محتوای باقیمانده در اتاقک پالپ به طور کامل تخلیه شد. سپس اتاقک پالپ با کامپوزیت پر گردید. در سطح باکال دندان‌های آماده شده پنجره‌ای به ابعاد ۰/۴×۰/۴ سانتی‌متر با برچسب کاغذی گذاشته شده، اطراف برچسب با لاک ناخن پوشانده شد. سپس برچسب برداشته شده، اضافات چسب با گاز و آب شسته شد (شکل ۱).



شکل ۱- آماده سازی پنجره‌ای به ابعاد ۰/۴×۰/۴ سانتی‌متر در سطح باکال دندان‌ها

جدول ۱- ترکیب نمونه های دارویی مورد آزمایش

نام ماده	ترکیبات	شرکت و کشور سازنده
قطره آهن خوارزمی	۱۲۵mg فروس سولفات هفت آبه و سدیم ساخارین به عنوان شیرین کننده (هر میلی لیتر آن حاوی ۲۵mg یون آهن)	خوارزمی - ایران
قطره آهن Irovit	۷۵ mg فروس سولفات، طعم دهنده طبیعی توت فرنگی (هر میلی لیتر آن حاوی ۱۵mg یون آهن)	Vitane Pharma - آلمان
قطره آهن حاوی زایلیتول	۱۲۵mg فروس سولفات و زایلیتول به عنوان شیرین کننده (هر میلی لیتر آن حاوی ۲۵mg یون آهن و ۱g زایلیتول)	دانشکده داروسازی شیراز - ایران
فروس سولفات	Feo4S*7H2O M=278/02 g/m	Alfa Aesar - آلمان

گروه ۴: ۲۵ میلی‌لیتر محیط کشت پوسیدگی‌زای مصنوعی + ۱ میلی لیتر فروس سولفات ساخت شرکت Merck.  
گروه ۵: ۲۵ میلی‌لیتر محیط کشت پوسیدگی‌زای مصنوعی.  
گروه ۶: ۲۵ میلی‌لیتر محیط کشت بدون حضور استرپتوکک موتانس  
همه گروه‌ها در شرایط میکروآتروفیل در دمای ۳۷ درجه به مدت ۱۴ روز تحت انکوباسیون قرار گرفتند. هر ۴۸ ساعت محیط تعویض و نمونه‌ها به محیط جدید منتقل شدند. پس از اتمام این مدت دندان‌ها از محیط خارج و جهت بررسی آماده شدند (۱۲). از آنجا که میکروهااردنس بطور غیرمستقیم مقدار

بر اساس ترکیبات مورد استفاده در محیطی که نمونه در آن قرار گرفت، ۶ گروه ۱۵ عددی به قرار زیر تهیه شدند:  
گروه ۱: ۲۵ میلی‌لیتر محیط کشت پوسیدگی‌زای مصنوعی + ۱ میلی‌لیتر قطره آهن ساخت شرکت خوارزمی.  
گروه ۲: ۲۵ میلی‌لیتر محیط کشت پوسیدگی‌زای مصنوعی + ۱ میلی‌لیتر قطره آهن Irovit ساخت شرکت Vitane Pharma.  
گروه ۳: ۲۵ میلی‌لیتر محیط کشت پوسیدگی‌زای مصنوعی + ۱ میلی‌لیتر قطره آهن حاوی زایلیتول ساخت دانشکده داروسازی شیراز.

به فواصل ۲۰۰ میکرومتری در عاج با استفاده از دستگاه میکروهاردنس ویکرز انجام شد. داده‌های بدست آمده از اندازه‌گیری میکروهاردنس هر نمونه در ۵ عمق متفاوت ثبت شد. میانگین اعداد به دست آمده از ثبت میکروهاردنس در هر عمق برای ۱۵ نمونه در هر گروه محاسبه شد. سپس میانگین اعداد بدست آمده در ۶ گروه مورد مطالعه با استفاده از روش ANOVA و مقایسه چندگانه توسط تست LSD مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت ( $P < 0.05$ ).

#### یافته‌ها:

در ارزیابی میزان سختی نمونه‌ها پس از قرار گرفتن در محیط‌های متفاوت نتایج زیر بدست آمد:

در مقایسه ۶ گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری میان درجه سختی مینا در عمق ۲۰۰ میکرومتری از سطح دندان وجود نداشت ( $P = 0.211$ )، هرچند میزان سختی بدست آمده در گروه ۶ (محیط کشت بدون حضور استرپتوکوک موتانس)، از ۵ گروه دیگر بیشتر بود. نتایج بدست آمده از درجه سختی مینا در عمق ۴۰۰ میکرومتری در بین ۶ گروه مورد مطالعه نیز اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری نداشت ( $P = 0.074$ ). در این عمق نیز بیشترین میزان سختی در گروه ۶ ثبت شده بود. میزان سختی عاج نسبت به سختی مینا در تمامی سطوح اندازه‌گیری شده بسیار کمتر بود (جدول ۲).

مواد معدنی مینا و عاج را نشان می‌دهد، این آزمون برای ارزیابی تغییرات سطح دندان انتخاب شد. برای تعیین میکروهاردنس، سطح دندان در ناحیه پنجره به صورت عمودی به دو قسمت تقسیم گردید. قطعه به دست آمده به گونه‌ای داخل آکريل قرار گرفت که کل سطح دندان به جز ناحیه برش خورده پوشانده شود. نمونه‌های آماده شده با دیسک‌های کاغذی ساینده (۸۰۰، ۱۲۰۰، ۶۰۰ grit) پالایش شدند. پالایش نهایی با استفاده از محلول حاوی ذرات آلومینیوم اکساید ۰/۰۳ Mm و ۰/۵ Mm بر روی پارچه‌های مخصوص انجام شد (شکل ۲).



شکل ۲- نمای دندان برش خورده و آکريل گذاری شده پس از پالایش

با توجه به ساختار دندان شیری، مقدار نیروی اعمال شده در سطوح نمونه‌ها به ترتیب ۲۵ گرم در مدت ۳۰ ثانیه در نظر گرفته شد (۱۲ و ۱۳). برای تعیین میکروهاردنس indentation در فواصل ۲۰۰ میکرومتری از سطح دندان در مینا، در زیر ناحیه اتصال عاج و مینا و سپس در دو نقطه

جدول ۲- میانگین درجه سختی مینا ( $\text{kgf/m}^2$ ) و عاج دندان شیری پس از قرار گرفتن در محیط کشت


گروه ها	Mean±SD			۲۰۰ Mm از سطح دندان	۴۰۰ Mm از سطح دندان
	در ۲۵۰ Mm ناحیه اتصال مینا و عاج	در ۴۵۰ Mm ناحیه اتصال مینا و عاج	در زیر ناحیه اتصال مینا و عاج		
گروه ۱	۶۷/۷۵±۸/۷۵	۶۸/۷۵±۱۱/۸۶	۶۸/۷۲±۱۰/۰۰	۲۷۳/۲۹±۱۷۵/۶۲	۳۹۲/۵۷±۱۸۵/۶۱
گروه ۲	۷۳/۰۶±۹/۳۶	۶۹/۲۹±۸/۰۱	۶۹/۲۲±۱۲/۴۶	۲۰۱/۹۰±۵۷/۶۲	۳۱۷/۶۰±۷۲/۰۱
گروه ۳	۶۴/۶۳±۱۰/۶۴	۶۹/۶۴±۱۰/۱۵	۶۸/۵۳±۱۲/۲۷	۲۶۵/۷۱±۹۳/۱۷	۳۵۰±۱۰۷/۰۳
گروه ۴	۷۱/۶۸±۱۶/۰۱	۷۰/۸۸±۱۷/۶۰	۸۳/۰۳±۱۱/۲۲	۲۰۱/۲۷±۸۲/۰۷	۳۵۱/۹۳±۱۶۴/۴۲
گروه ۵	۶۳/۵۲±۱۴/۴۶	۶۵/۴۹±۱۱/۲۰	۶۰/۰۸۰±۹/۸۳	۲۳۷/۹۳±۶۲/۷۵	۳۳۷/۸۰±۸۶/۷۰
گروه ۶	۸۸/۶۲±۲۰/۴۷	۸۵/۰۴±۲۶/۵۶	۹۱/۹۱±۴۳/۷۶	۲۸۵/۲۰±۷۸/۴۲	۴۳۲/۵۳±۱۴۷/۷۱

گروه ۶ و کمترین میزان سختی مربوط به گروه ۵ بود. بین

در هر سه ناحیه عاجی بیشترین میزان سختی مربوط به

به گروه ۶ می‌باشد که با سایر گروه‌ها تفاوت آماری معنی‌داری دارد. سایر گروه‌ها از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری نداشتند. (نمودار ۱)

میانگین درجه سختی عاج در زیر ناحیه اتصال مینا و عاج، در ۴۵۰ Mm و ۲۵۰ Mm ناحیه اتصال مینا و عاج اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد (هر سه مورد  $P=0/001$ ). در مقایسه دو به دو گروه‌ها مشخص شد این تفاوت مربوط



نمودار ۱- میکروهاردنس دندان شیری در ۶ گروه مورد مطالعه در ۵ عمق متفاوت

دانشکده داروسازی شیراز استفاده شد. دو قطره آهن خوارزمی و Irovit در دسترس افراد جامعه بوده، حاوی فرس سولفات بدون مکمل‌های دیگر مانند روی یا ویتامین می‌باشند. در قطره آهن خوارزمی ساخارین به عنوان شیرین‌کننده به دارو اضافه شده است که از ترکیبات غیرپوسیدگی‌زا می‌باشد. علت کاربرد قطره آهن ساخت دانشکده داروسازی نیز بررسی تاثیر شیرین‌کننده زایلیتول در همراهی با فرس سولفات بود.

در مقایسه میکروهاردنس مینا در دو عمق متفاوت بین ۶ گروه پس از قرارگیری در محیط‌های کشت متفاوت هیچگونه تفاوت آماری مشاهده نشد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان تغییرات میکروهاردنس در محیط‌های کشت پوسیدگی‌زا تفاوت آماری معنی‌داری با محیط کشت غیرپوسیدگی‌زا دارد اما حضور ترکیبات مختلف آهن در محیط‌ها با یکدیگر و گروه کنترل مثبت از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری در میزان دمنیرالیزاسیون ایجاد نکرد. Kato و همکاران در سال ۲۰۰۹ (۸) و Bueno و همکاران در سال ۲۰۱۰ (۱۰) به ترتیب اثر وارنیش آهن و ژل آهن را بر میزان حلالیت مینا بررسی کرده، نشان دادند که حضور فرس سولفات در فرایند دمنیرالیزاسیون مینا تداخل ایجاد نموده، از حلالیت مینای دندان پیشگیری می‌نماید. شاید تفاوت در نتایج به علت این امر باشد که نوع محیط مورد استفاده در این مطالعات طول‌های اسیدی و

#### بحث:

فقر آهن و کم‌خونی ناشی از آن یکی از مشکلات شایع سلامت همگانی در جهان، بویژه در کشورهای در حال توسعه است. شیوع بالای آنمی فقر آهن در کودکان و ارتباط آن با اختلالات ذهنی و جسمی که در مطالعات مختلف مشاهده شده، ضرورت پیشگیری از این بیماری را مشخص می‌سازد (۲).

برای درمان کم‌خونی فقر آهن از چندین روش تجویز مکمل آهن استفاده می‌شود که تجویز خوراکی به صورت قطره و شربت متداول‌ترین شیوه پیشگیری از کمبود آهن در کشور ما محسوب می‌شود.

داروهای محتوی آهن می‌توانند سبب تغییر رنگ سیاه دندان‌های کودکان شوند. این مطلب در مطالعات Mehran (۲۰۰۹)، Makarem (۲۰۰۶) و Shojai pour (۲۰۱۰) که بر روی تغییر رنگ دندان‌های شیری در مجاورت قطره‌های آهن انجام شده‌اند، تأیید شده است (۱۶-۱۴).

این مطالعه با هدف بررسی آزمایشگاهی تاثیر سه نوع قطره آهن بر میزان تغییرات سطحی دندان‌های شیری صورت پذیرفت. انواعی از قطره‌های آهن در دسترس قرار دارند که با غلظت‌های متفاوت و در برخی موارد همراه با سایر مواد معدنی و یا ویتامین‌ها تهیه می‌شوند. در این تحقیق از قطره‌های آهن خوارزمی و Irovit و قطره آهن ساخت

مورد مطالعه آنها خاصیت ضد پوسیدگی دارند به جز یک نوع که حاوی قند مالتوز می‌باشد (۹). Thakib (۲۰۰۳) نیز مشابه این مطالعه از روش محیط کشت حاوی استرپتوکوک موتانس جهت بررسی تاثیر مکمل‌های آهن استفاده کرده بود اما روش ارزیابی پوسیدگی وی مشاهده بصری و استفاده از سوند بود که نسبت به میکروهاردنس احتمال خطای بیشتری دارد. علت تفاوت در نتیجه مطالعه حاضر با مطالعه Thakib (۲۰۰۳) علاوه بر روش ارزیابی نمونه‌ها در نوع مکمل‌های به کار رفته و غلظت آنها نیز می‌باشد. مکمل‌های مورد استفاده در این تحقیق جهت حذف عوامل مداخله‌گر فاقد هر گونه ترکیب قندی پوسیدگی‌زا بودند.

زایلیتول قند الکلی است که تاثیر آن در افزایش جریان بزاق و تسریع رمینرالیزاسیون دندان در مطالعات مختلفی بیان شده است. علاوه بر این زایلیتول در محیط دهان غیر قابل تخمیر بوده، تعداد استرپتوکوک موتانس را در پلاک کاهش می‌دهد (۲۰-۱۸). در سال ۲۰۰۹ Milgram مطالعه‌ای را بر روی ۱۱۸ کودک ۹ تا ۱۵ ماهه که شربت زایلیتول دریافت می‌کردند انجام داد. نتایج نشان داد که دریافت ۸ گرم زایلیتول بصورت روزانه در دو یا سه وعده سبب کاهش پوسیدگی دوران کودکی تا ۷۰٪ می‌شود. وی در سال ۲۰۰۸ در یک مطالعه *in vitro* به بررسی تاثیر زایلیتول بر بیوفیلم‌دندانی پرداخت. وی بیوفیلم حاوی ۶ گونه باکتریایی را تهیه کرده، در معرض دو غلظت ۱٪ و ۳٪ زایلیتول قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که زایلیتول به طور واضحی از تشکیل بیوفیلم در محیط *in vitro* جلوگیری می‌نماید و می‌توان از این ماده برای پیشگیری از بیماری‌های دهانی که در اثر تشکیل بیوفیلم ایجاد می‌شوند، استفاده کرد (۲۱). نتایج مطالعه فوق با مطالعه حاضر مشابهت دارد. با توجه به اینکه زایلیتول در ترکیب قطره آهن تهیه شده به صورت ۱ گرم در میلی‌لیتر می‌باشد، وجود زایلیتول تفاوت آماری معنی‌داری بین گروه‌ها ایجاد نکرد. علاوه بر این Badet (۲۲) (۲۰۰۸) و Oscarson (۳۳) (۲۰۰۶) و Honkala (۲۴) (۲۰۰۶) در مطالعات خود به اهمیت غلظت زایلیتول به منظور تاثیر بر استرپتوکوک موتانس تاکید کرده، نتیجه گرفتند که غلظت ۱ گرم زایلیتول در کاهش پوسیدگی موثر نیست.

در بررسی سایر مطالعات متاسفانه تحقیقی مشابه مطالعه حاضر انجام نشده بود تا بتوان مقایسه جامع‌تری در رابطه با نتایج بدست آمده انجام داد. در هر حال به نظر می‌رسد که مصرف مکمل‌های آهن می‌تواند بدون نگرانی از

در حقیقت ایجاد دیمینرالیزاسیون به روشی مشابه اروژن می‌باشد. علاوه بر این در هر دو مطالعه غلظت فروس سولفات کاربردی ۱۰ mmol/lit می‌باشد.

نتایج این مطالعه با یافته‌های Martinhol و همکاران در سال ۲۰۰۶ (۵) و مطالعه Sales-Peres و همکاران در سال ۲۰۰۷ (۷) نیز متفاوت است. Martinhol و همکاران (۲۰۰۶) مطالعه خود را به روش *in situ* انجام داده، از غلظت ۱۵ mmol/lit فروس سولفات استفاده کرده بودند. ایشان علت کاهش دیمینرالیزاسیون بلوک‌های مینایی در حضور فروس سولفات را تشکیل لایه‌ای از فریک فسفات بر روی مینا ذکر کردند که از ترکیب شدن یون آهن با یون فسفات بر سطح مینا ایجاد می‌شود. Sales-Peres و همکاران (۲۰۰۷) نیز با کاربرد غلظت ۱۰ mmol/lit فروس سولفات نشان دادند که دهانشویه همراه با فروس سولفات پس از ایجاد ضایعات اروژن می‌تواند حلالیت ساختمان مینا وعاج را کاهش دهد (۷).

تفاوت اصلی مطالعه حاضر با مطالعات قبلی که بر روی فروس سولفات انجام گرفته‌اند، نوع، ترکیب و غلظت آهن مورد استفاده می‌باشد که به نظر می‌رسد علت عمده ایجاد کننده اختلاف در نتایج اکتسابی باشد. با توجه به اینکه هدف مطالعه حاضر تعیین نقش مکمل‌های آهن در تغییرات ساختار دندان‌های شیری می‌باشد، مکمل‌ها در غلظت‌های تهیه شده درمانی به کار برده شده‌اند. قطره آهن خوارزمی در هر میلی‌لیتر حاوی ۲۵ میلی‌گرم یون آهن و قطره Irovit در هر میلی‌لیتر حاوی ۱۵ میلی‌گرم یون آهن می‌باشد. قطره آهن تهیه شده حاوی زایلیتول و فروس سولفات خالص اضافه شده در گروه ۳ و ۴ نیز در هر میلی‌لیتر حاوی ۲۵ میلی‌گرم یون آهن بود.

در مطالعه‌ای که Buzalaf (۲۰۰۶) جهت تعیین تاثیر غلظت‌های مختلف آهن بر مهار دیمینرالیزاسیون مینا انجام داد در غلظت ۰/۶۲۵ mmol/lit حداقل کاهش (۱۰٪) و در غلظت ۱۵ mmol/lit حداکثر کاهش در انحلال مینا را در محیط اسیدی مشاهده کرد (۶).

تنها دو مطالعه مشابه دیگر به بررسی تاثیرات مکمل‌های آهن بر آغاز پوسیدگی روی دندان پرداخته‌اند. Al-shalan و همکاران در سال ۲۰۰۶ مکمل آهن Fer in sol را در آغاز پوسیدگی دندانی موثر اعلام کرد (۱۷). همچنین Thakib و همکاران در سال ۲۰۰۳ در بررسی ۴ مکمل آهن با غلظت‌های ۵۰ و ۱۰۰ درصد نشان دادند که تمامی مکمل‌های

**تقدیر و تشکر:**

این پژوهش حاصل بخشی از پایان نامه تحقیقاتی دکتر سمیه حکمت فر به شماره ۵۷۷۴-۹۰ بوده، هزینه‌های آن از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت شده است که بدین وسیله از ایشان سپاسگزاری می‌گردد.

دمینرالیزاسیون ساختار دندان توصیه شود. با توجه به این که تحقیق حاضر در محیط آزمایشگاهی انجام شده بنابراین بررسی و مطالعه بیشتر بر روی حیوانات و انسان به منظور تعیین مکانیسم دقیق تاثیر ترکیبات آهن بر ساختار دندان پیشنهاد می‌شود.

**نتیجه‌گیری:**

بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد که مصرف مکمل‌های آهن تاثیری بر کاهش یا افزایش دمنرالیزاسیون ساختار دندان در شرایط پوسیدگی‌زا ندارد.

**References**

1. Silva DG, Priore SE, Franceschini Sdo C. Risk factors for anemia in infants assisted by public health services: the importance of feeding practices and iron supplementation, *J Pediatr (Rio J)* 2007; 83: 149-156.
2. World Health Organization. Iron deficiency anemia. Assessment prevention and control. A guide for program manager. Geneva, Switzerland 2001.
3. Novkes C, Van den Bosch C, Bundy D.A.P. The effects of iron deficiency and anemia on mental and motor performance educational achievement and behavior in children. An annotated bibliography. International nutritional anemia consultative group, U.S.1998.
4. Mozaffari-Khosravi H, Hosseinzadeh M, Mozaffari-Khosravi V. The Study of Iron-Drop Supplementation Status on 6-24 Month Infants in Yazd Health Centers. *Scientific Journal of Yazd Medical University of Medical sciences* 2010; 29(2,3): 56-68.[Persain]
5. Martinhon CC, Italiani M, Padilha P, Bijella B, Delbem B, Buzalaf R. Effect of iron on bovine enamel and on the composition of the dental biofilm formed "in situ". *Oral Biology* 2006;51:471-475.
6. Buzalaf MA, de Moraes Italiani F, Kato MT, Martinhon CC, Magalhães AC. Effect of iron on inhibition of acid demineralization of bovine dental enamel in vitro. *Arch Oral Biol* 2006;51:844-848.
7. Sales-Peres SH, Pessan JP, Buzalaf MA. Effect of an iron mouthrinse on enamel and dentine erosion subjected or not to abrasion: an in situ/ex vivo study. *Arch Oral Biol* 2007;52:128-132.
8. Kato MT, de Moraes Italiani F, de Araújo JJ, Garcia MD, de Carvalho Sales-Peres SH, Buzalaf MA. Preventive effect of an iron varnish on bovine enamel in vitro. *J Dent* 2009;37:233-236.
9. Thakib A. AL- Shalan. In vitro cariostatic effect of various iron supplements on the initiation of dental caries. *Saudi Dent J* 2003;21, 117-122.
10. Bueno MG, Marsicano JA, Sales-Peres SH. Preventive effect of iron gel with or without fluoride on bovine enamel erosion in vitro. *Aust Dent J* 2010;55:177-180.
11. Hara AT, Queiroz CS, Giannini M, Cury JA, Serra MC. Influence of the mineral content and morphological pattern of artificial root caries lesion on composite resin bond strength. *Eur J Oral Sci* 2004;112:67-72.
12. Marquezan M, Corrêa FN, Sanabe ME, Rodrigues Filho LE, Hebling J, Guedes-Pinto AC, et al. Artificial methods of dentine caries induction: A hardness and morphological comparative study. *Arch Oral Biol* 2009;54:1111-1117.
13. Hosoya Y, Marshall SJ, Watanabe LG, Marshall GW. Microhardness of carious deciduous dentin. *Oper Dent*

- 2000;25:81-89.
14. Mehran M, Mohammadi Basir M, Jafari S. Effect of two kinds of iron drops on the discoloration, atomic absorption and structural changes of primary teeth enamel. *J Dent Med* 2009; 21:290-299. [Persain]
  15. Makarem A, Orafi H, Shabzندهدار M, Khashayarmanesh Z, Ebrahimzadeh S. Comparison of primary enamel discoloration caused by the use of three different iron drops. *Journal of Dentistry. Mashhad University of Medical Sciences* 2006; 30: 247-54. [Persain]
  16. Shojaipour R, Khazaeli Pharm D, Mahmodi T. Adsorption rate of Iron on to primary incisor teeth following the application of three iron drops. *Journal of Kerman University of Medical sciences* 2010;17:42-48. [Persain]
  17. Al-Shalan, Takib A, Al-Askar, Amal. In vitro effect of different concentrations of iron on the initiation of dental caries: pilot study. *Saudi Dent J* 2006 ;18: 86–90.
  18. Söderling E, Trahan L, Tammiala-Salonen T, Häkkinen L. Effects of xylitol, xylitol-sorbitol, and placebo chewing gums on the plaque of habitual xylitol consumers. *Eur J Oral Sci* 1997;105: 170–177.
  19. Maguire A, Rugg-Gunn AJ. Xylitol and caries prevention: is it a magic bullet? *Br Dent J* 2003;194:429-436.
  20. Assev S, Stig S, Scheie AA. Cariogenic traits in xylitol-resistant and xylitol-sensitive mutans streptococci. *Oral Microbiol Immunol* 2002;17:95-99.
  21. Milgrom K, Ly KA, Rothen M. Xylitol and its vehicles for public health needs. *Adv Dent Res* 2009;21:44-47.
  22. Badet C, Furiga A, Thébaud N. Effect of xylitol on in vitro model of oral biofilm. *Oral Health Prev Dent* 2008;6:337-341.
  23. Oscarson P, Lif Holgerson P, Sjöström I, Twetman S, Stecksén-Blicks C . Influence of a low xylitol-dose on mutans streptococci colonization and caries development in preschool children. *Eur Arch Paediatr Dent* 2006;7:142-147.
  24. Honkala E, Honkala S, Shyama M, Al-Mutawa SA. Field trial on caries prevention with xylitol candies among disabled school students. *Caries Res* 2006;40:508-513.