



تاثیر مواد و روش‌های حفاظتی بر روی خواص مکانیکی چوب *Eucalyptus camaldulensis*

• علی بیات کاشکولی، عضو هیات علمی دانشگاه زابل
• داود پارساپژوه، استاد رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
• عبدالرحمن حسین زاده، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

تاریخ دریافت: خرداد ماه ۱۳۸۲ تاریخ پذیرش: خرداد ماه ۱۳۸۳

Email: rbayat Kashkoli @ yahoo.com

چکیده

در این مطالعه گرده بینه‌ها از توده دست کاشت اکالیپتوس در نورآباد ممسنی تهیه شدند و به قطعات $7 \times 7 \times 100$ سانتی متر تبدیل شدند و تا رطوبت زیر ۲۰ درصد خشک شدند. جهت تحقیق طرح آزمایشی کرتهای خرد شده انتخاب شد. سه روش اشباع شامل بتل، روپینگ و روپینگ مضاعف و سه ماده حفاظتی همراه با نمونه‌های شاهد بکار گرفته شد. یک ماده حفاظتی کروئوزوت بود و دو ماده دیگر محلول در آب بودند که براساس استاندارد AWPA و pH مناسب ساخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که آغشته کردن چوب باعث عکس‌العمل درونی چوب و عناصر چوبی می‌شود. مقاومت مکانیکی نمونه‌های تیمار شده نسبت به نمونه‌های شاهد افت پیدا می‌کند. افت مقاومت مکانیکی از جذب ماده حفاظتی، خسارت‌های وارده بر ساختمان چوب، گرمای احتمالی در زمان اشباع، فرار بودن بعضی از مواد حفاظتی و خشک کردن مجدد ناشی شده است. به نظر می‌رسد کاهش مقاومت با هیدرولیز اسیدی واحدهای سلولز متناسب است. روش روپینگ و مواد با فراریت کم مانند کرم مس آرسنیک به سایرین ترجیح داده می‌شوند.

کلمات کلیدی: مقاومت مکانیکی، مواد حفاظتی، روش حفاظتی، ترکیب مواد حفاظتی، خشک کردن مجدد، *Eucalyptus Camaldulensis*.

Pajouhesh & Sazandegi No 66 pp: 39-48

The effects of preservative materials and impregnation processes on mechanical properties of *Aucalyptus camaldulensis*

By: Ali Bayat Kashkoli, Vniversity of Zabool., Davood Parsapajouh, University of Tehran
Abdolrahman Hosinzadeah, Research Institute of Forest and Rangelands(RIFAR)

In this investigation the effects of preservative materials and impregnation processes on mechanical properties of: *Eucalyptus camaldulensis* has been studied. Trees have been cut from Norabad Mamasani. For impregnation of wood the following methods have been used; (1) Bethell method, (2) Ruping method and (3) Double Ruping method Regarding the preservatives, creosote, FCAP and CCA type A, have been chosen and 2 W.B have shown good results (NaF 24%, CrO_3 35%, As_3O_5 24% , $2,6(OH)C_6H_3(NO_2)_2$ 17%) and ($K_2Cr_2O_7$ 23.8% , H_2O 12.5% , CrO_3 28.7% , H_3AsO_4 17% , $CuCo_3$ 18%). Regardless the kind of preservative, it has been found out that the mechanical

properties have been highly decreased in the samples treated total. The reasons of reduced mechanical strength are as following: Double drying, the crack of wood, dry stress, acid hydrolysis of cellulose unit preservatives absorption, thermal treatment, volatility of preservatives.

Key words: Mechanical properties, Preservative, Impregnation Processes, preservative combination, Double drying, *Eucalyptus camaldulensis*.

مقدمه

در کتاب تخریب چوب و حفاظت آن توسط تیمارهای حفاظتی بیان می‌کند که سیستم‌های تیمار فشار قوی بطور اقتصادی در استرالیا برای تیمار چوبها اکالیپتوس به کار برده می‌شود (۱۱).

در یک بررسی روی خصوصیات مقاومتی توسط ویناندی مشخص شد که تسریع خشک کردن چوب تیمار شده با مواد حفاظتی حلال آلی چند اثر زیان‌آور دارد، اما جذب زیاد مواد حفاظتی محلول در آب (۱۶ کیلوگرم بر متر مکعب) کاهش مقاومت چوب آلات تیمار شده را نشان می‌دهد. مدول گسیختگی کاهش می‌یابد، مثلاً اگر درجه حرارت تثبیت از ۲۷ درجه سانتیگراد به ۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد و جذب ماده حفاظتی از صفر به ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب افزایش یابد. وود و همکاران (۱۹۸۰) نشان دادند که در فرآیند MSV^۱ کاهش ۱۰ درصد قابل قبول در سختی با جذب ۱۶ کیلوگرم بر متر مکعب می‌توان به دست آورد، اما با جذب ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب این کاهش به پایین‌تر از ۳۲ درصد می‌رسد. کاهش مقاومت از خسارت هیدرولیتیکی به پلی‌ساکاریدها حاصل می‌شود و مقاومت نهایی مهم است که اگر چوب در تماس با زمین باشد، خسارت عمده‌تر و زیادتر می‌شود (۱۲).

در سال ۱۹۵۸ پروژه‌های تعاونی کرئوتز^۲ مطالعه‌ای در زمینه مصرف دریایی، با دو کرئوتز قطران زغال سنگ محلول انجام داد. بقای کرئوتزها زیاد بود و اختلاف دو کرئوتز بکار برده شده کمتر مورد توجه بود. پیش تیمار با محتویات مسی مواد حفاظتی محلول در آب اثر محافظتی بیشتری به کرئوتز می‌دهد (۱۱).

Tascioglu و همکاران اثرات سیستم‌های حفاظت چوب متفاوت و فرآیندهای تیماری را بر روی یک چوب و چوب با یک نوع مواد مرکب دیگر تعیین کردند و دوام اتصال و مقاومت برشی آنها را مشخص کردند. تیمار لامینه‌ها با مواد محلول در روغن (نفتنات مس و پنتا کلروفلن و کرئوتز) و مواد محلول در آب (Cca & CDdC) بود. اثر منفی روی دوام اتصالات در هر دو حالت داشت (۱۸).

Homan و همکاران چوب را با دو روش اصلاح شیمیایی استیله کردن و بخار گرم Plato اصلاح نمودند. خصوصیات مثل سختی بهبود داشت. خصوصیات مکانیکی تحت تاثیر تیمار اصلاحی بود. در طول تیمار حرارتی اجزای چوب که بطور شیمیایی ساختمان پلیمری به هم چسبیده دارند از همدیگر جدا می‌شوند و گروه هیدروکسیل توسط گروه‌های آب‌گریز جایگزین می‌شود. خصوصیات مکانیکی تغییر می‌کند. در مقایسه با چوب تیمار نشده اصلاح حرارتی چوب باعث می‌شود که میزان مقاومت میانگین کاهش یابد و در صورتی که مد شکست کششی و خمشی خیلی کاهش می‌یابد (۱۳).

این آزمایشها بر روی جامعه اکالیپتوس در اطراف شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس انجام شد. *Eucalyptus camaldulensis* در دو منطقه نزدیک نورآباد کاشته شده است، اینگونه نسبت به گونه‌های دیگر هم از نظر قطری و هم از نظر ارتفاع بسیار مناسب می‌باشد و از نظر سازش‌پذیری خوب می‌باشد (۵). این گونه با وجود مشکل خشک کردن می‌تواند کمبود چوب صنعتی این مناطق را به سرعت برطرف سازد. به نظر می‌رسد مقایسه مواد حفاظتی و روش‌های حفاظتی در شرایط صنعت اشباع ایران بسیار ضروری است. هدف اصلی، انتخاب ماده حفاظتی مناسب با بهترین روش اشباعی بود. گونه *E. camaldulensis* یک گونه سریع‌الرشد می‌باشد و عکس‌العمل آن در برابر مواد و روش‌های متفاوت باید مشخص شود تا در زمان مصرف احتمالی به صورت تراورس و غیره این عکس‌العمل‌ها در نظر گرفته شود.

اثر متقابل بین ماده حفاظتی و چوب و ارگانسیم‌های مخرب چوب تا حدود سال ۱۹۴۸ ناشناخته بود و در حال حاضر اطلاعاتی در این زمینه به دست آمده است (۹).

علی اکبری و پارسا پزوه (۱۳۵۷) تحقیقی را تحت عنوان بررسی اثر مواد و روش‌های حفاظتی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش انجام داده‌اند و نمک‌های بازلیت و ولمانیت را برای اشباع استفاده نموده‌اند و مقاومت فیزیکی و مکانیکی را در این دو حالت بررسی نموده‌اند و نتیجه‌گیری کرده‌اند که چوب اشباع شده با نمک بازلیت مدول الاستیسیته بیشتر و مقاومت فشاری موازی الیاف و مقاومت کششی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های اشباع شده با نمک و لمانیت دارند (۶).

سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا و مرکز تحقیقات نیروی دریایی استرالیا بر روی این گونه‌ها تحقیقات انجام داده‌اند و بهترین روش را اشباع فشاری معرفی کرده‌اند (۴).

تحقیقاتی که در استرالیا توسط جمعی از محققان بر روی *E. camaldulensis* انجام شده است نشان می‌دهد که بین منشاءهایی از *E. camaldulensis* تفاوت زیادی در خواص چوب گزارش شده است (۱۶). Barry در کتاب حفاظت چوب مشکل جدی تیره‌ای اکالیپتوس را قارچهای پوسیدگی نرم در محل یقه تیره‌ها ذکر کرده است و گفته است که باید با ماده حفاظتی مس-کروم-ارسنیک-اشباع شوند و تا با این قارچها مقابله شود و در صورتیکه این ماده حفاظتی نفوذ کاملی بداخل چوب ندارد و فشار بالاتر از ۱۲/۵ اتمسفر باعث لایس شدن در سوزنی برگان می‌شود اما فشار خیلی بیشتر از ۵۰ تا ۷۰ اتمسفر برای تیمار گونه‌های اکالیپتوس نفوذ ناپذیر در استرالیا به کار برده می‌شود (۹).

مواد و روش‌ها

مدل آماری و محاسبات آماری

تیمارهای مورد نیاز را در قالب طرح کرتهاای خرد شده و بر اساس بلوک‌بندی تصادفی انجام شد. چهار بلوک که هر کدام یک درخت اکالیپتوس بودند در نظر گرفته شد و تیمارهای مشابهی بر روی هر کدام از درختان انجام شد. این تیمارها شامل دو فاکتور بودند که فاکتور اصلی آن روش‌های اشباع و فاکتور فرعی آن مواد حفاظتی بودند، با اجرای این طرح تاثیر روش‌ها و مواد حفاظتی معین شده است. سطوح فاکتور روش‌ها عبارتند از: روپینگ^۲، روپینگ مضاعف^۴ و بتل^۵ و سطوح فاکتور مواد حفاظتی عبارتند از: کرئوت^۶، ترکیباتی از کرم^۷، آرسنیک^۸ فلوئور^۹ و ترکیباتی از کرم آرسنیک مس، بدون ماده حفاظتی است و در نتیجه هر یک از این تیمارها شامل یکی از این مواد و یکی از این روش‌ها خواهد بود. هر یک از آزمایش‌های مکانیکی در قالب طرح اسپلینت بلوک انجام شد. داده‌های به دست آمده از هر یک از آزمایش‌های خواص مکانیکی به صورت روش اشباع/ ماده حفاظتی با هم مقایسه خواهند شد. در این صورت می‌توان بیشترین یا کمترین اثر تیمار را به دست آورد و یا بهترین تیمار را برای یک هدف مورد نظر به دست آورد. با استفاده از نرم افزار کامپیوتری آماری MSTAT-C فایلی از داده‌های آماری تجزیه واریانس و محاسبات آماری شدند.

طریقه نمونه‌برداری و تبدیل

چهار درخت اکالیپتوس قطع شدند و از هر کدام یک گرده بینه انتخاب شدند و چوب‌هایی به ابعاد $10 \times 7 \times 7$ سانتیمتر از آنها به دست آمد. نمونه‌ها به طریق استاندارد در هوای آزاد سایبان خشک شدند و به رطوبت مناسب اشباع (۱۸ درصد) رسیدند. سپس به تعداد مورد نیاز در دستگاه اشباع دانشکده و کارخانه اشباع تراورس قزوین اشباع شدند. بعد از تثبیت مواد حفاظتی با خشک کردن در هوای آزاد نمونه‌های آزمایش مکانیکی تیمارهای هر بلوک با استفاده از استانداردهای ASTM و ISO به دست آمدند. این نمونه‌ها به رطوبت تقریبی ۱۲ درصد رسیدند.

تهیه مواد حفاظتی محلول در آب

ترکیبات حفاظتی بر اساس استاندارد AWWA تهیه شدند. غلظت کلی آنها ۵ درصد منظور شد. جهت به دست آوردن pH استاندارد تغییراتی در درصد مواد بخاطر ناخالصی آنها داده شد که در جداول ۱ و ۲ قابل مشاهده است.

روش‌های اشباع

سه روش اشباعی شامل تیل (سلول پر)، روپینگ و روپینگ مضاعف (سلول خالی) که در ایران استعمال می‌شوند بکار برده شد. گونه اکالیپتوس به سختی اشباع می‌شود که به خاطر پراکنده آوندی، بافت متراکم، پیچیدگی الیاف، درون چوب گسترده و کمی آوند، ردیف‌های سلولهای اشعه و منافذ دیوار آوندی کوچک است. از حداکثر توان اعمال فشار (۱۰) اتمسفر در دانشکده، ۱۲ اتمسفر کارخانه) و خلاء (۰/۸ - اتمسفر) استفاده شد. شرایط و مراحل اشباع همانند شرایط و مراحل اشباع در دانشکده

منابع طبیعی و کارخانه اشباع تراورس قزوین برای هر سه روش بود.

اندازه‌گیری خواص مکانیکی

سختی بر اساس استاندارد ASTM (D-143) با ماشین آملر بر روی سطح شعاعی نمونه‌های به ابعاد $15 \times 5 \times 5$ سانتیمتر انجام شد (۸). فشار موازی الیاف بر اساس آئین نامه شماره ۳۱۳۲ استاندارد ISO در روی نمونه‌های به ابعاد $28 \times 2 \times 2$ سانتیمتر در رطوبت تقریبی ۱۲ درصد انجام شد (۱۴). چون دستگاه آملر دستگاه ثابت نمودار نداشت فقط نیروی حداکثر مشخص شد و تنش حداکثر از طریق فرمول (سطح مقطع نمونه) A (نیروی حداکثر) $= \delta u = Pu$ به دست آمد. خمش استاتیک بر اساس آیین نامه شماره ۳۱۳۳ استاندارد ISO بر روی نمونه‌های به ابعاد 28×2 سانتیمتر انجام شد. فرمول محاسبه مدول گسیختگی بشرح زیر است (۱):

$$\left[\frac{2 \times b}{L} \right] \times h \times \delta u \quad (\text{عرض نمونه}) \times L \quad (\text{طول نمونه ها})$$

نیروی حداکثر $MOR = (3 \times pu)$

مقاومت به ضربه بر اساس استاندارد شماره ASTM (D-143) بر روی نمونه‌های به ابعاد $28 \times 2 \times 2$ سانتیمتر با روش شاله مودن آزمایش شد. کشش موازی الیاف بر اساس استاندارد ASTM شماره D-143 بر روی نمونه‌های $3/45 \times 2/5 \times 2/5$ سانتیمتر انجام شد (فرمول محاسبه $pu/A = \delta u$). کشش عمود بر الیاف طبق آیین نامه شماره ۳۳۴۶ استاندارد ISO بر روی نمونه‌های 722 سانتیمتر انجام شد (فرمول محاسبه $\delta u = pu/A$). شکاف خوری بر اساس آئین نامه شماره ۳۳۴۶ استاندارد ISO بر روی نمونه‌های $422/5$ سانتیمتر انجام شد (فرمول محاسبه $\delta u = pu/A$).

نتایج

جدول میانگین و تجزیه واریانس و همچنین نتایج آزمون دانکن در جداول ۳، ۴ و ۵ قابل مشاهده است.

خشک کردن چوب و تهیه مواد حفاظتی محلول در آب

با توجه به رعایت مسائل مربوط به چوب خشک کنی معایب بسیار زیادی آشکار شد مانند ترک مقطعی، ترک سطوح جانبی، چین خوردگی، شان عسلی، خمیدگی، کماتی شدن، تاب خوردگی (پیچش) و الماس گونی (مکعبی).

تهیه نمونه‌های سالم خیلی مشکل بود و نمونه‌های زیادی از بین رفتند. تصاویر ۱ و ۲ گویای این معایب می‌باشند.

محلول FCAP (جدول ۱) به رنگ زرد قهوه‌ای بود و بینایی و دستگاه تنفسی نسبت به آن حساس بود و باعث خارش پوست بدن می‌شد. محلول نوع CcA (نمک آزاد) (جدول ۲) در هنگام اضافه کردن آب حباب بسیار زیادی تولید کرد و به رنگ سبز بود و به همین خاطر به نمک سبز معروف است و سوزش آور بوده و دستگاه تنفسی نسبت به آن حساس بود.

خصوصیات مکانیکی

نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر فاکتور روش‌های اشباعی برای تمام خواص (مقاومت به ضربه، سختی، فشار موازی الیاف، شکاف خوری، کشش موازی الیاف، کشش عمود بر الیاف) به غیر از مدول گسیختگی تا ۹۵ درصد معنی‌دار می‌باشد. اثر فاکتور مواد اشباعی تا ۹۹ درصد برای تمام خصوصیات معنی‌دار می‌باشد. اثرات متقابل برای مقاومت

شکاف خوری؛ اثرات متقابل نمونه‌های تیمار شده «روپینگ مضاعف کرئوزت» با سایر نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری دارد و نمونه‌های شاهد با نمونه‌های تیمار شده «کرئوزت بتل و روپینگ مضاعف» تفاوت معنی‌داری دارد.


کشش موازی الیاف؛ اثرات متقابل نمونه‌های شاهد با سایر نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری دارد و نمونه‌های تیمار شده با بتل کرئوزت با نمونه‌های تیمار شده با «روپینگ مضاعف هر سه روش» تفاوت معنی‌داری دارد. کشش عمود بر الیاف؛ اثرات متقابل نمونه‌های شاهد با سایر نمونه‌ها به غیر از «کرم مس ارسنیک روپینگ، بتل» و «بتل کرم فلوئور ارسنیک» تفاوت معنی‌داری دارد و این سه روش با «بتل کرئوزت» «روپینگ مضاعف کرم مس ارسنیک و کرم فلوئور ارسنیک» تفاوت معنی‌داری دارد.

بحث

واکنش‌های همزمان تنش‌های مکانیکی و تغییرات رطوبتی می‌تواند باعث یک سطوح زیاد خزش استثنایی شوند. تیمارهای شیمیایی متفاوت MOE و MOR را افزایش یا کاهش می‌دهند. مثلاً تیمار WPC (تشکیل ترکیبات پلیمر چوب) هر دو را افزایش می‌دهد و تیمار PEG۱ (اشباع یا پلی اتیلن گلیکول) هر دو را کاهش می‌دهد و یا حتی در بعضی تیمارها یکی را افزایش و دیگری را کاهش می‌دهد و برعکس. برای بهبود سختی یا مقاومت به سائیدگی نیازمند به حداقل پر شدن بخشی از حفره‌هاست (۱۷). فرآیند سلول خالی هوا را در داخل چوب فشرده می‌کند. انبساط



تصویر ۲- معایب چوب خشک‌کنی چوب‌کالیپتوس کاملدونسیس (کمانی شدن و تاب خوردگی ...)



تصویر ۱- نمایی از شکست لایه میانی، جداشدگی لایه‌های متفاوت دیواره سلولی و شکاف ساختمانی لایه‌ای در داخل فیبریل‌ها و میکروفیبریل‌ها. اقتباس از رفرائس ۲ و ۱۵

به ضربه، مدول گسیختگی، شکاف خوری، کشش عمود بر الیاف تا ۹۵ درصد معنی‌دار می‌باشد ولی برای بقیه معنی‌دار نمی‌باشد. آزمون دانکن نشان می‌دهد که برای تمام خصوصیات به غیر از سختی و فشار موازی الیاف بین روش‌های روپینگ مضاعف با سایر روش‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد و برای فشار موازی الیاف بین روش‌های روپینگ مضاعف با روپینگ تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نمونه‌های شاهد با سایر نمونه‌های تیمار شده برای تمام خصوصیات به غیر از مقاومت به ضربه و شکاف خوری تفاوت معنی‌داری دارند و برای مقاومت به ضربه نمونه‌های شاهد با سایر نمونه‌ها به غیر از کرم مس ارسنیک تفاوت معنی‌داری دارند. برای شکاف خوری نمونه‌های شاهد و نمونه‌های کرئوزت با هم و با سایر نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری ندارند. اثرات متقابل خصوصیات مورد آزمون به شرح ذیل است:

مقاومت به ضربه؛ اثرات متقابل نمونه‌های شاهد با سایر نمونه‌های تیمار شده تفاوت معنی‌داری دارد و تیمار «روپینگ مضاعف کرئوزت» با سایرین تفاوت معنی‌داری دارند. نمونه‌های شاهد با «روپینگ و روپینگ مضاعف و بتل»، با «کرم فلوئور ارسنیک» «روپینگ مضاعف کرم مس ارسنیک» تفاوت معنی‌داری دارد.

سختی؛ اثرات متقابل نمونه‌های شاهد فقط با «روپینگ مضاعف کرئوزت، کرم فلوئور ارسنیک» «روپینگ کرم فلوئور ارسنیک» و «بتل کرئوزت» تفاوت معنی‌داری دارد.

مدول گسیختگی؛ اثرات متقابل نمونه‌های شاهد با سایر نمونه‌ها به غیر از «کرئوزت روپینگ و بتل» تفاوت معنی‌داری دارد. نمونه‌های تیمار شده با این دو روش ذکر شده دارای اثرات متقابلی نسبت به نمونه‌های تیمار شده با «روپینگ مضاعف کرئوزت، کرم فلوئور ارسنیک» است.

فشار موازی الیاف؛ اثرات متقابل نمونه‌های شاهد با نمونه‌های «روپینگ مضاعف هر سه ماده»، «بتل کرئوزت» تفاوت معنی‌داری دارد.

جدول شماره ۱: اولین ترکیب استاندارد مورد استفاده براساس فرمول زیر است (FCAP). فرمول اولیه از منبع شماره ۱۲ است.

ماده شیمیایی	فرمول شیمیایی	مقدار از ۱۰۰ درصد	
		درصد ماده شیمیایی فرمول	درصد تغییر یافته ماده شیمیایی
فلوئورید سدیم	NaF دارای ۵ درصد آب	۲۲٪	۲۴٪
اکسید کرم	CrO _۳ شش ظرفیتی	۳۷٪	۳۵٪
ارسنیک پنتا اکسید	As _۲ O _۵ دارای ۷۵ درصد آب	۲۵٪	۲۴٪
۲-۶ دی نیترو فنل	2,6 (OH) _۲ C _۶ H _۳ (NO _۲) _۲ دارای ۵ درصد آب	۱۶٪	۱۷٪

pH اولیه = ۳/۶۶۹ استاندارد pH = ۵/۵ - ۷/۸ نهایی pH = ۵/۷۶۸

جدول شماره ۲: دومین ترکیب استاندارد مورد استفاده براساس فرمول زیر می باشد (CCA نوع A). فرمول اولیه از رفرنس ۱۲ است.

ماده شیمیایی	فرمول شیمیایی	مقدار از ۱۰۰ درصد	
		درصد ماده شیمیایی فرمول	درصد تغییر یافته ماده شیمیایی
بی کرومات پتاسیم	K _۲ Cr _۲ O _۷ دارای ۶۹ درصد آب	۲۳/۸٪	۲۳/۸٪
آب	H _۲ O	۱۲/۵٪	۱۲/۵٪
اکسید کرم	CrO _۳	۲۸/۷٪	۲۸/۷٪
اسید ارسنیک	H _۳ AsO _۴ دارای ۷۵ درصد آب	۱۸/۳٪	۱۷٪
کربنات مس	CuCO _۳ دارای ۵۵ درصد آب	۱۶/۷٪	۱۸٪

pH اولیه = ۱/۵۴ استاندارد pH = ۱/۶ - ۳/۲ نهایی pH = ۲/۷۵۳

جدول ۳: میانگین داده‌های آزمون‌های خصوصیات مکانیکی تیمارها

تیمارها*	کشش عمود بر الیاف (N/cm ^۲)	کشش موازی الیاف (N/cm ^۲)	شکاف خوری (N/cm ^۲)	فشار موازی الیاف (N/cm ^۲)	مدول سیختگی (N/cm ^۲)	سختی (N)	مقاومت به ضربه (Kg.m)
۱	۲۱۲/۳	۱۴۷۸۸	۱۲۱/۴	۴۳۹۹	۹۰۸۸	۴۴۶۳	۲/۵۵
۲	۱۸۶/۱۲۵	۹۲۲۹	۱۰۴/۱	۳۹۲۹	۷۸۳۴	۳۶۹۱	۲/۲۶۳
۳	۱۵۵/۷	۱۱۶۶۸	۱۰۸/۰۵	۳۹۰۳	۸۲۴۸	۳۳۳۲	۲/۲۴۳
۴	۱۸۷/۵۷۵	۱۱۱۲۹	۱۱۲/۶۵	۳۹۷۵	۷۵۰۵	۳۸۴۴	۲/۰۲۵
۵	۱۹۳/۴	۱۱۴۷۶	۱۱۶/۷۲۵	۴۲۱۹	۷۷۵۸	۴۱۰۸	۲/۱۴۵
۶	۱۷۹/۲	۱۱۵۷۴	۱۰۱/۴۵	۴۲۸۳	۸۴۱۵	۳۹۱۱	۲/۱۵۳
۷	۱۸۱/۱	۱۰۵۱۲	۱۱۴/۹	۴۰۰۰	۷۸۵۴	۳۵۸۹	۲/۰۴۷
۸	۱۴۸/۵۲۵	۷۴۵۸	۱۱۰/۶	۳۸۵۵	۷۹۷۶	۳۷۸۶	۱/۸۹۲
۹	۱۶۵/۲۷۵	۸۴۱۴	۸۸/۸۷۸	۳۶۷۵	۶۶۵۸	۳۵۸۱	۱/۳۳۸
۱۰	۱۱۹/۱۵	۷۷۳۶	۱۰۲/۰۲۵	۳۹۰۴	۷۲۱۱	۳۲۹۲	۱/۸۹۵

* تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از:

۱ - شاهد ۲ - بتل، کرم، مس، ارسنیک ۳ - بتل، کروتوزوت ۴ - بتل، کرم، فلوئور، ارسنیک ۵ - روپینگ، کرم، مس، ارسنیک ۶ - روپینگ، کروتوزوت ۷ - روپینگ، کرم، فلوئور، ارسنیک ۸ - روپینگ مضاعف، کرم، مس، ارسنیک ۹ - روپینگ مضاعف، کروتوزوت ۱۰ - روپینگ مضاعف، کرم، فلوئور، ارسنیک.

است که در چوب‌های اشباعی باید گره حذف شود.

سختی

خشک شدن یکی از عواملی است که در چوب ترک‌های متفاوت کوچک و بزرگ ایجاد می‌کنند. این عامل زمانی تشدید می‌شود که چوب را بعد از خشک کردن اول اشباع نماییم و برای مرتبه دوم آن را خشک نماییم. بعد از اینکه نمونه‌ها کاملاً از سیال حفاظتی اشباع شد، دیواره سلولولی از مواد حفاظتی آغشته می‌شود و سپس این سیال حفاظتی را از چوب خارج می‌کنیم و یا با خشک شدن تبخیر می‌شود و چوب به صورت آغشته از مواد باقی می‌ماند. سستی چوب تیمار شده و خشک شده سختی را کاهش می‌دهد. Wood و همکاران نشان دادند که در فرآیند MSU کاهش ۱۰ درصد قابل قبول در سختی با جذب ۱۶ کیلوگرم بر مترمکعب می‌توان به دست آورد اما جذب ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب این کاهش به پایین‌تر از ۳۲ درصد می‌رسد (۱۲).

مدول گسیختگی

اثر خشک شدن متوالی و تیمار حفاظتی بر روی چوب در این آزمایش براحته مشخص است. نیرویی که به چوب وارد می‌شود به صورت کششی فشاری قیچی شدن و لغزشی بر چوب ظاهر می‌شود (۷). در حالت کلی بخاطر تردی چوب اشباع شده و خشک شده و همچنین سستی اتصال الیاف بخاطر آغستگی چوب با ماده حفاظتی،

هوا، فشار زیادی را به طرف بیرون چوب وارد می‌کند. هوای باقیمانده در چوب بعد از خلاء فرآیند سلول خالی نیروی زیادی به چوب یا مواد حفاظتی وارد می‌کند (۱۱). حتی برخی از مواد محلول در آب خود ایجاد حباب می‌کنند. در یک بررسی بر روی خصوصیات مقاومتی Winandy بیان کرد که تسریع خشک کردن چوب تیمار شده با مواد حفاظتی حلال آلی چند اثر زیان‌آور دارد، اما جذب زیاد مواد حفاظتی محلول در آب (۱۶ کیلوگرم بر مترمکعب) کاهش مقاومت چوب آلات تیمار شده را نشان می‌دهد، کاهش مقاومت از خسارت هیدرولیتیکی به پلی‌ساکاریدها حاصل می‌شود و مقاومت نهایی مهم می‌باشد که اگر چوب در تماس با زمین باشد خسارت عمده‌تر و زیادتر می‌شود (۱۲). Human و همکاران بیان کردند که در طول تیمار حرارتی اجزای چوب که بطور شیمیایی ساختمان پلیمری بهم چسبیده دارند از همدیگر جدا می‌شوند (۱۳).

Tascioglu مقاومت برشی کاج زرد جنوبی تیمار شده با CcA را به شرح تابلو ۱ اندازه‌گیری کرد (۱۸):

در حفاظت چوب با انتخاب تیمارهای مناسب باید از کاهش زیادتر مقاومت

تابلو - ۱

CCA	CCA	CCA	CCA	تیمار	
۱۰ درصد	۵ درصد	۲/۵ درصد	۱ درصد	نشده	
۶۶/۶	۲۸/۵	۱۴/۹	۵/۹۳	۰	میزان بقاء (kg/m ²)
۱۲/۵۹	۱۰/۶۱	۱۰/۶۶	۸/۰۳	۱۰/۱۰	مقاومت برشی (MPa)

جلوگیری شود. تیمار چوب با کلرید سدیم و قلیاها نشان می‌دهد که بطور عمده‌ای نفوذپذیری چوب بهبود بخشیده می‌شود. ولی نتایج این تیمارها، کاهش شدید مقاومت را نشان می‌دهد و بنابراین نامطلوب است (۱۰). مباحث بالا دلایل تغییر خصوصیات مکانیکی را در سایر تحقیقات نشان میداد. از این رو علل دیگر آن می‌تواند تورم چوب و واکنش عناصر چوب با قلیاها دانست و یا احتمالاً کاهش مقاومت با هیدرولیز اسیدی واحدهای سلولز متناسب است. بنابراین در نظر گرفتن فاکتور اصلاحی برای مقاومت مکانیکی چوب تیمار شده کار صحیحی می‌باشد.

مقاومت به ضربه

استحکام بافت چوب با اتصال و فشردگی اجزاء بافت چوب و یا میزان تراکم بافت و یا به اصطلاح پوکی و سفتی و یا میزان تردی، تعیین کننده مقاومت چوب در برابر ضربه ناگهانی وارد شده به چوب می‌باشد. شرایط نفوذ و وضعیت نفوذ و شدت مراحل انجام شده برای نفوذ سیال حفاظتی و اثری که در روی بافت چوب میگذارد باعث کاهش مقاومت به ضربه در روش روپینگ مضاعف شده است. ورود و خروج شدید ماده حفاظتی با فشار و یا با گرمای احتمالی که اعمال می‌شود و یا کلاً نفوذ دادن سیال حفاظتی باعث کاهش استحکام بافت چوب یا کاهش فشردگی اجزاء بافت چوب می‌شود. روش روپینگ مضاعف در کنار ماده حفاظتی کرئوزت این اثر را شدیدتر نمایان می‌کند. چوب‌هایی که گره‌دار بودند و اشباع شده بودند بعد از اشباع و در هنگام تبدیل به نمونه‌ها به راحتی از این منطقه شکاف و جدا می‌شدند و اثر بسیار منفی روی چوب داشتند و اطراف گره حتی پیوسته عامل بی ثباتی چوب بود و با کوچکترین نیرو از هم گسیخته می‌شد. این عامل مهمی



تصویر ۳- معایب چوب خشک‌کنی چوب اکالیپتوس کاملدونسیس و الماس‌گونی و شان عسلی و...

جدول ۴- نتایج دسته بندی شده آزمون دانکن.

عنوان	کشش عمود بر الیاف	کشش موازی الیاف	شکاف خوری	فشار موازی الیاف	مدول گسیختگی	سختی	مقاومت به ضربه
سطح احتمال	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵
بتل	۲ الف	۲ الف	۲ الف	۲ الف	۲ الف	۲ الف	۱ الف
روپینگ	۱ الف	۱ الف	۱ الف	ب الف ۱	۱ الف	۱ الف	۲ الف
روپینگ مضاعف	۳ ب	۳ ب	۳ ب	۳ ب	۳ ب	۳ الف	۳ ب
سطح احتمال	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
کرم، مس، آرسنیک	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف
کرتوزوت	۱ ب	۲ ب	۱ ب	۱ ب	۱ ب	۱ ب	۱ ب
کرم، فلئور، آرسنیک	۳ ب	۳ ب	۳ ب	۳ ب	۲ ب	۲ ب	۳ ب
شاهد	۲ ب	۱ ب	۲ ب	۲ ب	۳ ب	۳ ب	۲ ب
سطح احتمال	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵
بتل، کرم، مس، آرسنیک	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف	۴ الف
بتل، کرتوزوت	۸ الف	۸ الف	۸ الف	۸ الف	۸ الف	۸ الف	۸ الف
بتل، کرم، فلئور، آرسنیک	۱۲ الف	۱۲ الف	۱۲ الف	۱۲ الف	۱۲ الف	۱۲ الف	۱۲ الف
شاهد	۵ الف ب	۲ ب	۵ الف ب	۵ الف ب	۶ الف ب	۵ الف ب	۱ الف ب
روپینگ، کرم، مس، آرسنیک	۳ الف ب	۶ پ ب	۷ پ ب	۵ الف ب	۲ الف ب	۶ پ ب	۲ الف ب
روپینگ، کرتوزوت	۱ الف ب	۵ پ ب	۳ پ ب	۷ پ ب	۹ پ ب	۳ پ ب	۶ الف ب
روپینگ، کرم، فلئور، آرسنیک	۷ پ ب	۳ پ ب	۹ پ ب	۳ پ ب	۷ پ ب	۹ پ ب	۵ الف ب
شاهد	۶ پ ب	ت پ ب ۷	ت پ ب ۲	پ ب الف ۱	پ ب ۱	پ ب الف ۱	۷ ب
روپینگ مضاعف، کرم، مس، آرسنیک	ت پ ب ۱۰	ت پ ب ۱	ت پ ب ۱	پ ب ۱۱	پ ب ۵	پ ب ۷	۳ ب
روپینگ مضاعف، کرتوزوت	ت پ ب ۲	ت پ ب ۱۰	ت پ ب ۱۱	پ ب ۲	ت پ ب ۳	پ ب ۱۰	۱۱ ب
روپینگ مضاعف، کرم، فلئور، آرسنیک	ت پ ب ۹	ت پ ب ۱۱	ت پ ب ۶	پ ب ۹	ت پ ب ۱۱	پ ب ۲	۹ ب
شاهد	ت پ ب ۱۱	ت پ ب ۹	ت پ ب ۱۰	پ ب ۱۰	ت پ ب ۱۰	پ ب ۱۱	۱۰ پ

حروف مشابه بیانگر عدم معنی دار بودن میانگین هاست

بافت چوب خسارت وارد می‌کنند. وجود اتصالات مواد حفاظتی با زنجیره سلولزی با ایجاد فاصله در بین زنجیره‌های سلولزی همراه می‌باشد. گرمای ۹۶ درجه سانتیگراد کرنوزت عاملی است که بافت چوب را ترد می‌کند. دوبار متوالی خشک کردن در هوا می‌تواند ترک‌هایی در دیواره‌ها ایجاد کند و کشش موازی الیاف کاهش یابد.

در کل می‌توان گفت که میزان تاثیرات مواد و روش‌های حفاظتی بر روی چوب *E. camaldulensis* به راحتی مشخص است. خصوصیات مکانیکی آن از خوب تا بد تغییر می‌کند و عدم کنترل خشک شدن آن به کاهش خصوصیات مکانیکی کمک می‌کند.

نتیجتاً پیشنهاد می‌شود

۱- برای جلوگیری از کاهش شدید مقاومت مکانیکی می‌توان از روش‌های ملایم مانند روپینگ یا بتل و یا از مواد حفاظتی با فرارایت کم مثل (کرم مس آرسنیک) استفاده نمود.

۲- تیمارهای روپینگ کرنوزت و روپینگ کرم مس آرسنیک به عنوان تیمارهای ارجح هستند. برای مصارفی مانند تراورس می‌توان از روش‌های روپینگ و بتل و مواد کرنوزت و کرم مس آرسنیک استفاده کرد و برای مصارفی مانند تیر معادن روش روپینگ با مواد کرنوزت و کرم مس آرسنیک مناسب است و برای مصارفی مانند تیر برق و تیر سقف روش روپینگ و ماده کرم مس آرسنیک مناسب است.

سپاسگزاری

با تشکر وافر از همه عزیزانی که اینجانب را در این تحقیق یاری فرمودند. مخصوصاً اساتید محترم و برادرانی که در کارگاه مجتمع تحقیقات البرز و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و کارخانه اشباع قزوین زحمات زیادی کشیدند.

پاورقی‌ها

- 1- Mississippi state University
(این فرآیند در مرکز دانشگاهی می‌سی‌سی‌پی توسعه یافته است).
- 2 - Cooperative Creosote projects
- 3 - Ruping
- 4 - Double ruping
- 5 - Bethell
- 6 - Creosote
- 7 - Chromium
- 8 - Arsenic
- 9 - Floure

منابع مورد استفاده

- ۱- ابراهیمی. قنبر، ۱۳۶۸، مکانیک چوب و فرآورده‌های مرکب آن، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۲- بیات کشکولی. راه علی، ۱۳۷۴، روش‌های مطالعه چوب بوسیله الکترو میکروسکوپی، سمینار کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
- ۳- پارسا پژه. داود، ۱۳۶۳، تکنولوژی چوب، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۴- جوانشیر. کریم و احمد مصدق، ۱۳۵۱، اکالیپتوس، انتشارات دانشگاه تهران.

نیروی کششی و فشاری کمتری لازم دارد تا با لغزش الیاف، چوب از هم گسیخته شود. مواد حفاظتی که در هنگام شکست چوب اشباع شده با مواد حفاظتی محلول در آب، از آن به صورت غبار خارج می‌شود، گواهی بر این موضوع می‌باشد که این مواد حفاظتی به صورت چسب عمل نمی‌کند بلکه فقط نقش حفاظتی دارد و باعث تقلیل نیروی گسیختگی می‌شود و یا شکست ناگهانی که در چوب‌های اشباع شده با کرنوزت دیده می‌شود نشان دهنده تردی این نوع چوب‌ها و کاهش نیروی گسیختگی آنهاست. این اثر در روش روپینگ مضاعف کرنوزت شدیدتر است. اگر درجه حرارت تثبیت از ۲۷ درجه سانتیگراد به ۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد و جذب ماده حفاظتی از صفر به ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب افزایش یابد، مدول گسیختگی کار انجام شده کاهش می‌یابد (۱۲).

فشار موازی الیاف

نیروی وارد شده در جهت موازی الیاف باعث گسیختگی در نقاط ضعیف مانند سوراخ‌های ریز، ترک و محل روزه‌های دیواره سلولها (پونکتواسیون) می‌گردد (۷). این سوراخ‌های ریز و ترک‌ها در چوب‌های آغشته شده به مواد حفاظتی به علت خشک شدن متوالی و اعمال مراحل نفوذ سیال حفاظتی فراوان است. تصویر ۳ نمایی از شکست لایه میانی، جداشدگی لایه‌های متفاوت دیواره سلولی، شکاف ساختمانی لایه‌های در داخل فیبریل‌ها و میکروفیبریل‌ها که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تصویربرداری شده است را نشان می‌دهد و چگونگی رفتار ساختاری تحت تنش را آشکار کرده است (۱۵،۲). وجود انواع گسیختگی در نمونه‌های آزمایش شده نشان دهنده گسترش نقاط ضعیف در چوب اشباع شده می‌باشد و همچنین فراوانی نقاط ضعیف در نمونه اشباع شده می‌تواند دلیلی باشد که فشار موازی الیاف را کاهش دهد. با توجه به اینکه امکان آغشتگی مواد حفاظتی در نقاط خاص وجود دارد و یک ناهمگنی در نمونه‌های اشباع شده بوجود می‌آورد، عاملی در کاهش این فشار بیان می‌شود و گسیختگی‌ها می‌تواند از این مراکز همانند گره‌ها شروع شود.

شکاف خوری و کشش عمود بر الیاف

با تعیین این کیفیت می‌توان کیفیت چوب را در برابر شکاف‌پذیری و با تحمل به میخ با پیچ تعیین کرد و چسبندگی جانبی الیاف را نشان می‌دهد (۳). میزان نفوذ ماده حفاظتی بدرون دیواره سلولی با میزان اتصال مواد حفاظتی با گروه‌های هیدروکسیل یا اثرات گرمای احتمالی مواد حفاظتی بر روی چوب می‌تواند باعث تقلیل تحمل چوب در ناحیه تجمع نیرو و گسیختگی الیاف شود. مواد حفاظتی مخصوصاً کرنوزت اثر شدیدی روی چوب دارد. اصولاً فرارایت کرنوزت باعث دوام خوبی می‌شود، اما اگر مقدار اندکی از آن بخار شود، نسبتاً خسارت زیادی به چوب می‌زند (۱۱).

کشش موازی الیاف؛ در روش‌های مختلف

اعمال فشار و خلاء متوالی باعث ایجاد معایبی در دیواره سلولی و یا بافت چوب می‌شود، مرحله اعمال فشار با حبس حباب‌های هوا در داخل بافت چوب همراه است و حباب‌های هوا در هنگام خلاء به بافت چوب فشار وارد می‌کنند. وجود گرمای احتمالی در برخی روش‌ها و یا حباب ایجاد شده از مواد حفاظتی محلول در آب (همراه با فشار) عواملی هستند که به

جدول ۵: تجزیه واریانس

درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	میزان F	احتمال	منابع تغییر مقاومت به ضربه
۳	۳/۷۷۱	۱/۲۵۷	۱۷/۵۳۴	۰/۰۰۲	تکرار
۲	۱/۱۶۶	۱/۵۸۳	۸/۱۲۸	۰/۰۱۹	فاکتور A
۶	۱/۴۳	۱/۰۷۲	-	-	اشتباه
۳	۲/۹۳۹	۱/۹۸	۱۵/۵۷۹	۰	فاکتور B
۶	۱/۱۶۳	۱/۱۹۴	۳/۰۸۲	۰/۰۱۹	AB
۲۷	۱/۶۹۸	۱/۰۶۳	-	-	اشتباه
۴۷	۱۱/۱۶۷	جمع کل	۱۱/۷۳		ضرب تغییرات
درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	میزان F	احتمال	منابع تغییر سختی
۳	۴۰۱۸۴۲۰	۱۳۳۹۴۷۳	۲۷/۹۲	۰/۰۰۱	تکرار
۲	۴۹۷۷۵۲	۲۴۸۸۷۹	۵/۱۸	۰/۰۴۹۲	فاکتور A
۶	۲۸۷۸۸۲	۴۷۹۸۰	-	-	اشتباه
۳	۶۰۹۳۳۸۸	۲۰۳۱۱۲۹	۸۷/۱۵	۰	فاکتور B
۶	۱۱۶۹۳۰۴	۱۹۴۸۸۴	۱/۸۳۶	-	AB
۲۷	۶۲۹۲۹۰۵	۲۳۳۰۸۰	-	-	اشتباه
۴۷	۱۸۳۵۹۶۵۳	جمع کل	۱۲/۴۵		ضرب تغییرات
درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	میزان F	احتمال	منابع تغییر مدول گسیختگی
۳	۶۸۶۹۴۷۵۰	۲۲۸۹۸۲۵۰	۵۳/۲۴۹	۰	تکرار
۲	۲۶۶۵۹۳۶	۱۳۳۲۹۶۸	۳/۰۹۹	۱/۱۱۹	فاکتور A
۶	۲۵۸۰۱۰۳	۴۳۰۰۱۷	-	-	اشتباه
۳	۱۷۶۲۰۳۶۳	۵۸۷۳۴۵۴	۱۶/۹۴۴	۰	فاکتور B
۶	۵۷۸۸۵۶۳	۹۶۴۷۶۰	۲/۷۸۳	۱/۰۳۱	AB
۲۷	۹۳۵۹۰۶۴	۳۴۶۶۳۲	-	-	اشتباه
۴۷	۱۰۶۷۰۸۷۸۱	جمع کل	۷/۳۰		ضرب تغییرات
درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	میزان F	احتمال	منابع تغییر فشار موازی الیاف
۳	۳۶۶۲۴۳	۱۲۱۲۰۸۱	۴۰	۰	تکرار
۲	۵۸۷۴۳۲	۲۹۳۷۱۶	۹/۶۹۳	۰/۰۱۳	فاکتور A
۶	۱۸۱۸۰۴	۳۰۳۰۰	-	-	اشتباه
۳	۱۶۶۳۸۱۰	۵۵۴۶۰۳	۶/۹۶۶	۰/۰۰۱	فاکتور B
۶	۴۸۴۱۳۹	۸۰۶۸۹	۱/۰۱۴	۱/۴۳۷	AB
۲۷	۲۱۴۹۶۷۷	۷۹۶۱۷	-	-	اشتباه
۴۷	۸۷۰۳۱۰۸	جمع کل	۶/۲		ضرب تغییرات
درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	میزان F	احتمال	منابع تغییر شکاف خوری
۳	۲۱۹۶	۷۳۲	۲۵/۰۹۲	۰/۰۰۱	تکرار
۲	۵۳۶	۲۶۸	۹/۱۸۷	۰/۰۱۵	فاکتور A
۶	۱۷۵	۲۹/۱۷۳	-	-	اشتباه
۳	۲۸۹۱	۹۶۳	۱۶/۳۳۵	۰	فاکتور B
۶	۹۲/۰۹۳	۱۵۳/۳۴۹	۲/۵۹۹	۰/۰۴۱	AB
۲۷	۱۵۹۳	۵۹/۰۰۵	-	-	اشتباه

ادامه جدول ۵

درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	۶/۹۶		ضریب تغییرات
			میزان F	احتمال	منابع تغییر کشش موازی الیاف
۳	۱۱۳۰۵۴۵۳۷	۳۷۶۸۴۸۴۵	۱۰/۷۷۲	۰/۰۰۸	تکرار
۲	۵۷۴۰۴۸۶۴	۲۸۷۰۲۴۳۲	۸/۲۰۴	۰/۰۱۹	فاکتور A
۶	۲۰۹۹۰۶۳۴	۳۴۹۸۴۳۹	-	-	اشتباه
۳	۲۲۲۵۰۶۰۵۰	۷۴۱۶۸۶۸۳	۱۹/۲۴۵	۰	فاکتور B
۶	۲۸۵۷۳۶۷۵	۴۷۶۲۲۷۹	۱/۲۳۶	۰/۳۱۹	AB
۲۷	۱۰۴۰۵۸۵۲۱	۳۸۵۴۰۱۹	-	-	اشتباه
۴۷	۵۴۶۵۸۸۲۸۳	جمع کل	۱۷/۶۴		ضریب تغییرات
درجات آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	میزان F	احتمال	منابع تغییر کشش عمود بر الیاف
۳	۷۱۵۳	۲۳۸۴	۸/۱	۰/۰۱۶	تکرار
۲	۵۵۲۸	۲۷۶۴	۹/۳۹	۰/۰۱۴	فاکتور A
۶	۱۷۶۶	۲۹۴	-	-	اشتباه
۳	۱۶۱۴۸	۵۳۸۲	۱۶/۲۹۳	۰	فاکتور B
۶	۵۷۵۸	۹۵۹	۲/۹۰۵	۰/۰۲۶	AB
۲۷	۸۹۲۰	۳۳۰	-	-	اشتباه
۴۷	۴۵۲۷۶	جمع کل	۱۰/۰۴		ضریب تغییرات

12. Eaton.R. and M.D.C.Halisted, 1993, Wood; decay, pests, and protection, Chapman and Hall.

13. Homan.W. Tjeerdsma.B. Beckers.E. Jorissen.A, 2003, Structural and Other properties of modified wood, SHR timber research, Wageningen USA.

14. International organization for Standardization ISO, 1975.

15. Kessel.F.G. and et.al, 1976; Scanning electron microscopy in biology part 11 (wood). Berlin Heidelberg New York.

16. Midyley.S.J. and K.G.Eldrige and J.Doran, 1980, Genetic resources of *E.camaldulensis*, CSIR division of forestry and forest product Canberra Act, Australia.

17. Nobuo.S. and Kajito.H. and Norimoto.M, 1993, Recent researches on wood and wood – based materials the society of material science, Japan current Japanese material research. Vol.11.

18. Tascioglu.C.Goodell.B.Lopez-Anido.R, 2003; Bond durability characterization of preservative treated wood and E-glass/phenolic composite interfaces, Composites science and technology, Vol.63.979-991.

۵ - جهرمی . سید مرتضی، ۱۳۶۸، بررسی سازگاری مختلف اکالیپتوس در مناطق شرق استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

۶ - علی اکبری . جاسم، ۱۳۵۷، بررسی اثر مواد و روش‌های حفاظتی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،

۷ - کاظمی . محمود، ۱۳۶۶؛ بررسی دوام طبیعی چهار گونه چوبی توسکا، راش، گردو، بلوط در برابر حمله قارچ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

8. American Society for Testing Materials. A.S.T.M. 1994 Philadelphia,.

9. Barry.R.A. 1993; Wood preservation. Second Edition, Chapman and Hall.

10. Cartwright.K.ST.G.,M.T.(Oxon), W.P.K.Findlay and D.Se. (Iond), 1958; Decay of timber and its preservation her majesty's stationery office. Forest products research laboratory.

11. Darred.N.D, 1973; Wood deterioration and its prevention by preservation treatments, Syracuse University Press, Syracuse New York.