

اثر میزان الیاف و دما بر ویژگی‌های مکانیکی و طیف‌سنجی فرآورده مرکب الیاف چوب / پلی پروپیلن

• امیر نوربخش

استادیار موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تهران

• احمد جهان‌لتیباری

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهرشهر کرج

• کاظم دوست‌حسینی

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

• ابوالفضل کارگرفرد

استادیار موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تهران

تاریخ دریافت: دی ماه ۱۳۸۵ تاریخ پذیرش: آذر ماه ۱۳۸۶

Email:nourbakhsh_amir@yahoo.com

چکیده

این بررسی با هدف مطالعه تأثیر شرایط ساخت بر ویژگی‌های فرآورده مرکب الیاف چوب / پلیمر مورد توجه قرار گرفته است. در روش مخلوط‌سازی ۱۲ تیمار با ترکیب شرایط مختلف مقدار الیاف سلولزی، درجه حرارت مخلوط‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی‌های مکانیکی فرآورده مرکب اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و طیف‌سنجی FTIR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. استفاده از الیاف صنوبر در مقادیر مختلف باعث تغییرات در ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فرآورده مرکب شده است. با افزایش مقدار درصد الیاف سلولزی از ۱۰ تا ۴۰ درصد مقاومت به ضربه فاقدار، کاهش و مقاومت و مدول کششی افزایش و مقاومت خمشی تا ۳۰ درصد الیاف، افزایش داشته است. نتایج طیف‌سنجی FTIR نشان داده است که باندهای جذبی گروه‌های کربونیل (C=O) و اتصالات در نواحی $1688-1755 \text{ cm}^{-1}$ در حضور عامل جفت‌کننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی افزایش یافته و این پدیده باعث افزایش ویژگی‌های مکانیکی در فرآورده مرکب الیاف چوب / پلیمر در محدوده ۳۰ درصد الیاف گردیده است. همچنین نتایج طیف‌سنجی FTIR نشان داده است که باندهای جذبی گروه کربونیل (C=O) در دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس در محدود $1725-1704 \text{ cm}^{-1}$ بدست آمده، که منطقه مناسب جهت تشکیل اتصالات بوده است.

کلمات کلیدی: فرآورده مرکب، پلی پروپیلن، الیاف صنوبر، درجه حرارت، ویژگی‌های مکانیکی، طیف‌سنجی (FTIR)

Pajouhesh & Sazandegi No:80 pp: 68-74

The effect of fiber content and mixing temperature on mechanical properties and FTIR spectroscopy in wood fiber/polymer composites

By: A.Nourbakhsh, Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands, Kargarfard, A. Professor, Faculty of Natural Resources, Latibari, A.J. Azad University of Karaj, Doosthossein K. Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

This study investigate the effects of production variables of melt-blending on wood fiber /polymer composites; A combination of 12 treatments for melt-blending were used. The effect of cellulose fiber content and mixing temperature were studied. Mechanical properties of the sample were analyzed using factorial experimental design with completely random and mean comparison test. FTIR spectroscopy is used to investigate the bond formation mechanism which influence on the mechanical properties. The results of FTIR spectroscopy shows that carbonyl stretch peak occurs at $1688-1755 \text{ cm}^{-1}$ and anhydride exhibits a characteristics doublet due to carbonyl stretch of coupling agents. This phenomenon improved the mechanical properties of wood fiber/polymer composites. The utilization of lignocellulosic materials changes the properties of composites. Addition of 10 to 40% fibers to the plastics in melt-blended resulted in a composite with higher modulus and tensile but lower impact energy and of elongation and MOR was increased up to 30%. The absorption bands at $1704-1725 \text{ cm}^{-1}$ (carbonyl stretch) were influenced after heat treatment of copolymer at 190°C . The major factors that govern the properties of the study are fibers type strong interfacial interactions such as covalent and hydrogen bonds. Initiators radicals, which are formed across the interface between the two components account for the adhesion in the system.

Key words: Composites, Polypropylene, Poplar Fibers, Temperatures, Mechanical Properties, FTIR spectroscopy**مقدمه**

استفاده گسترده از سازگار کننده‌های انیدریدمالئیک (MA)^۱ به همراه پلی پروپیلن (MAPP)^۲ پلی اتیلن (MAPE)^۳ و پلی استایرن (MAPS)^۴ جهت اصلاح ویژگی‌های مکانیکی فرآورده‌های مرکب الیاف چوب / پلیمر متداول شده است. انیدرید مالئیک می‌تواند با زنجیر پلیمری در طی مرحله پلی‌مریزاسیون به شکلی از کوپلیمر تصادفی ترکیب شوند.

مؤثر بودن در استفاده از کوپلیمرهایی چون انیدرید مالئیک در توانایی واحدهای دوگانه کربن-کربن و دو گروه کربوکسیل جهت اتصال با ترکیبات لیگنوسولولزی می‌باشد، وقتی که زنجیر پلیمری طولی شده باشد این اصلاح اتفاق می‌افتد. این واحدها می‌توانند اتصال شیمیایی با الیاف سلولزی بوجود آورده و یا اینکه فقط با نیروهای الکترواستاتیکی روبرو شوند. (۸) شواهدی که اتصالات بوجود آمده را مورد آزمون قرار می‌دهد آزمون‌های طیف‌سنجی FTIR می‌باشد.

روش FTIR^۵ جهت تعیین شدت تغییرات بوجود آمده در انواع تیمارها روی سطوح الیاف سلولزی و انیدریدمالئیک پلیمری بعنوان شاخص واکنش اندازه‌گیری می‌شود. در این راستا تحقیقات زیادی در دنیا صورت گرفته است. (۶)

در تحقیقی که روی فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلاستیک انجام شده عنوان میگردد که انیدریدها، اسید و استرها تشکیل شده از گروههای کربوکسیلیک دارای ویژگی‌های جذب فرکانس در نواحی IR را داشته‌اند. عنوان شده است که گروه‌های کربونیل C=O جهت سیستم‌های حلقه‌ای

۵ اتمی در $1725-1700 \text{ cm}^{-1}$ به شکل اسید و در $1750-1735 \text{ cm}^{-1}$ به شکل استر قرار دارند. این مسئله زمانی رخ می‌دهد که انیدریدها دارای ویژگی دابل شدگی در جریان پیوند کربونیل C=O سیستم‌های نامتقارن و متقارن دارای مد جفت‌کنندگی در دامنه فرکانس $1820-1870 \text{ cm}^{-1}$ و $1750-1800 \text{ cm}^{-1}$ باشند. همچنین اعلام شده است که اسید دارای ویژگی جذب گروه‌های هیدروکسیل (-OH) در دامنه فرکانس $3200-2500 \text{ cm}^{-1}$ را از خود نشان می‌دهد (۴).

در تحقیقی دیگر که روی کوپلیمریزاسیون^۶ فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلیمر انجام شده به این نتیجه رسیدند که واکنش با انیدریدمالئیک جذب در نواحی جذب 1737 cm^{-1} را افزایش می‌دهد که می‌تواند مربوط به افزایش درصد گروه کربونیل باشد. این واکنش به شکل یک استر ضمیمه ای شده می‌باشد. نواحی هیدروکسیل (3400 cm^{-1}) تیزتر شده و کشیدگی C-H - بهتر دیده می‌شود. این مسئله به جایگزینی هیدروکسیل الکلی بوسیله استر و افزایش در C-H تفسیر شده است که سبب افزایش ویژگی‌های مکانیکی می‌گردد. در این بررسی شواهد بدست آمده در نواحی باند جذبی $1600-1631 \text{ cm}^{-1}$ بدست آمده بود. این ویژگی‌ها برای C=C مشخص شده است که احتمالاً با استرمالئیک در نواحی جذب 1600 cm^{-1} ممکن است مربوط به حضور کربوکسیلات باشد. (۲)

در بررسی دیگری ویژگی‌های سطحی الیاف روزنامه اصلاح شده با مواد شیمیایی را با روش^۷ (IGC) مورد توجه قرار دادند. آنان در این بررسی از عوامل جفت‌کننده انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی استفاده کردند. نتایج نشان داده است که عوامل جفت‌کننده فوق روی سطوح الیاف کاغذ روزنامه دارای

ویژگی‌های سطحی اسیدی شده که باعث بوجود آمدن تغییراتی شده است. آنان با تیمار کردن بوسیله عوامل جفت‌کننده ویژگی‌های اسیدی را در سطوح کاهش داده‌اند. این کار توسط رفتار خنثی زنجیرهای پلی‌پروپیلنی انیدریدی ۴۳ - E-3003 Epolene- شرکت Estmanne آلمان صورت گرفته است. همچنین طیف‌سنجی FTIR در این بررسی ثابت کرده است که حرکت‌های انیدرید در انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی باعث واکنش استری شدن با گروه‌های هیدروکسیل سطح الیاف روزنامه شده است. این عوامل مجدداً با سطوح الیاف روزنامه واکنش انجام داده تا به شکل یک منو استر و تشکیل الیاف استری با گروه‌های کربوکسیلیک شده‌اند (۳).

همچنین در تحقیقی دیگر که روی ویژگی‌های سطحی الیاف سلولزی استری شده با استفاده از روش FTIR اقدام به تجزیه و تحلیل نتایج نمودند. مطابق با بررسی‌های انجام شده نشان دادند که الحاق شیمیایی در الیاف سطحی کاغذ روزنامه با تیمار انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی بدست آمده است. شواهد این مسئله در باندهای بوجود آمده در نواحی $1842-1868 \text{ cm}^{-1}$ ، 1795 cm^{-1} و 1590 cm^{-1} بوده است. اتصالات بوجود آمده در نواحی $1842-1868 \text{ cm}^{-1}$ و 1795 cm^{-1} با کربونیل انیدرید $\text{C}=\text{O}$ متقارن و نامتقارن به ترتیب ارتباط داشته است. بنابراین وجود گروه‌های عاملی کربوکسیلیک و استر می‌تواند از باندهای جذب مختلف آن‌ها متفاوت گردند. باندهای جذب در نواحی $1729-1748 \text{ cm}^{-1}$ برای کربونیل استر بدست آمده که با استری شدن گروه‌های هیدروکسیل الیاف سلولزی ارتباط داشته است. به عبارت دیگر باندهای جذبی $1710-1725$ از گروه‌های کربونیل و کربوکسیل بدست آمده است. (۷)

مواد و روش‌ها

عوامل متغیر

عوامل متغیر و سطوح آن در این بررسی بشرح زیر می‌باشند.

- الیاف سلولزی: در چهار سطح ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد
- دمای مخلوط‌سازی: سه درجه حرارت ۱۸۰، ۱۹۰ و ۲۰۰ درجه سلسیوس

عوامل ثابت

نوع ماده سلولزی: الیاف RMP صنوبر (*Populus deltooides*)

نوع پلیمر گرمانرم (پلی‌پروپیلن: مقاومت کششی، مدول کششی، مقاومت خمشی و مدول خمشی به ترتیب برابر ۲۸/۵، ۱۲۵۰، ۳۸/۵ و ۱۱۵۰ مگاپاسکال می‌باشند).

نوع سازگارکننده (انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی)، مقدار سازگارکننده ۲ درصد

تهیه الیاف سلولزی، پلیمر گرمانرم و جفت‌کننده:

الیاف سلولزی

در این بررسی از گونه صنوبر استفاده گردید. ذرات خرده چوب صنوبر به روش خمیر پالایشی مکانیکی (RMP) به الیاف تبدیل شدند. بدین منظور با استفاده از دستگاه بخارزنی ذرات خرده چوب در دمای ۱۷۵ سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه بخارزنی شدند. پس از آن توسط دستگاه پالایش گر (جداکننده الیاف خرده چوب) به الیاف مناسب تبدیل گردیدند. الیاف صنوبر تا رطوبت زیر ۳ درصد خشک شدند.

پلیمر گرمانرم

در این بررسی از ماده پلیمری پلی‌پروپیلن گرانول از محصولات پتروشیمی بندر امام با شاخص جریان مذاب $10 \text{ gr}/10 \text{ min}$ ۷-۱۰ استفاده گردید. (ویژگی‌های پلیمر مورد استفاده شامل: مقاومت کششی، مدول کششی، مقاومت خمشی و مدول خمشی به ترتیب برابر ۲۸/۵، ۱۲۵۰، ۳۸/۵ و ۱۱۵۰ مگاپاسکال می‌باشند).

تهیه سازگارکننده (عامل جفت‌کننده)

جهت افزایش سازگاری میان الیاف سلولزی و پلاستیک‌ها از عوامل جفت‌کننده شیمیایی و مواد افزودنی استفاده می‌گردد. انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی (MAPP) از محصولات شرکت Eastman آلمان با ۶ درصد اسید انیدرید در سطح ۲ درصد استفاده شده است.

در این بررسی از ماده پلیمری پلی‌پروپیلن گرانول از محصولات پتروشیمی بندر امام با شاخص جریان مذاب $10 \text{ gr}/10 \text{ min}$ ۷-۱۰ استفاده گردید. (ویژگی‌های پلیمر مورد استفاده شامل: مقاومت کششی، مدول کششی، مقاومت خمشی و مدول خمشی به ترتیب برابر ۲۸/۵، ۱۲۵۰، ۳۸/۵ و ۱۱۵۰ مگاپاسکال می‌باشند).

در این بررسی از ماده پلیمری پلی‌پروپیلن گرانول از محصولات پتروشیمی بندر امام با شاخص جریان مذاب $10 \text{ gr}/10 \text{ min}$ ۷-۱۰ استفاده گردید. (ویژگی‌های پلیمر مورد استفاده شامل: مقاومت کششی، مدول کششی، مقاومت خمشی و مدول خمشی به ترتیب برابر ۲۸/۵، ۱۲۵۰، ۳۸/۵ و ۱۱۵۰ مگاپاسکال می‌باشند).

در این بررسی از ماده پلیمری پلی‌پروپیلن گرانول از محصولات پتروشیمی بندر امام با شاخص جریان مذاب $10 \text{ gr}/10 \text{ min}$ ۷-۱۰ استفاده گردید. (ویژگی‌های پلیمر مورد استفاده شامل: مقاومت کششی، مدول کششی، مقاومت خمشی و مدول خمشی به ترتیب برابر ۲۸/۵، ۱۲۵۰، ۳۸/۵ و ۱۱۵۰ مگاپاسکال می‌باشند).

تصادفی و مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن (DMRT) برای فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن صورت پذیرفت. اثرات مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ویژگی‌های تخته خرده چوب مورد مطالعه قرار گرفتند. در ارتباط با اثرات متقابل ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد.

نتایج

اثر مستقل درصد الیاف سلولزی

میان سطوح مختلف درصد الیاف سلولزی بر ویژگی‌های مقاومت به ضربه فاقدار، مقاومت و مدول کششی درصد ازدیاد طولی و مقاومت خمشی اختلاف معنی‌داری در سطح ۱ درصد مشاهده می‌شود. مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن نشان می‌دهد که با افزایش میزان الیاف از مقدار ۱۰ تا ۴۰ درصد مقاومت به ضربه فاقدار کاهش داشته است. همچنین با افزایش میزان الیاف از مقدار ۱۰ تا ۴۰ درصد مقاومت کششی و مدول کششی افزایش یافته است. مقاومت خمشی با افزایش درصد الیاف تا مقدار ۳۰ درصد افزایش داشته است.

جدول ۱ - آزمون دانکن تأثیر مستقل درصد الیاف سلولزی بر ویژگی‌های مکانیکی فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن

درصد الیاف سلولزی		ویژگی	
۴۰	۳۰	۲۰	۱۰
۱۰/۶۴ (D)	۱۳/۵۸ (C)	۱۵/۷۴ (B)	۱۸/۲۸ (A)
مقاومت به ضربه (J/m)			
۳۰/۶۵ (A)	۲۹/۲۷ (B)	۲۶/۵۹ (C)	۳۲/۷۶ (A)
مقاومت کششی (MPa)			
۱۲۵۸ (A)	۱۱۱۰ (B)	۱۰۴۳ (C)	۸۹۹ (D)
مدول کششی (MPa)			
۴۶/۳۵ (A)	۴۶/۴۰ (A)	۴۵/۴۱ (AB)	۴۲/۸۳ (B)
مقاومت خمشی (MPa)			

بطور کلی مدول الاستیسیته یک ماده مرکب متأثر از مدول الاستیسیته اجزای تشکیل دهنده آن می‌باشد، بنابراین با توجه به اینکه الیاف سلولزی دارای مدول الاستیسیته نسبتاً بالایی هستند طبعاً می‌توانند مدول الاستیسیته ماده مرکب را بهبود بخشند. لذا با افزایش الیاف سلولزی از مقدار ۱۰ تا ۴۰ درصد مقاومت و مدول الاستیسیته کششی ماده مرکب نسبت به پلی پروپیلن شاهد افزایش داشته است. علاوه استفاده از عامل جفت‌کننده و مواد شروع‌کننده به اتصال میان الیاف و ماتریس کمک می‌کند.

اثر مستقل درجه حرارت مخلوط‌سازی

میان سطوح مختلف درجه حرارت مخلوط‌سازی بر ویژگی‌های مقاومت به ضربه فاقدار، مقاومت و مدول کششی، درصد ازدیاد طولی و مقاومت خمشی اختلاف معنی‌داری در سطح ۱ درصد و مدول خمشی در سطح ۵ درصد مشاهده می‌گردد. با توجه به مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن ملاحظه می‌گردد که در حالت استفاده از دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس مقاومت به ضربه فاقدار، مقاومت و مدول کششی، مقاومت و مدول خمشی

روش ساخت

در این روش با استفاده از پلیمر و الیاف سلولزی مخلوط‌سازی مذاب با نسبت‌های مختلف وزنی توسط دستگاه برابندر (Brabender) دو ماردرنه (Two Screw) (مجهز به المنت‌های مخلوط‌سازی از نوع بنبوری مدل Haake-۹۰ که دارای نواحی حرارتی و خنک کاری، بادی بوده و مجهز به ترسیم‌گراف در جریان مخلوط‌سازی است صورت گرفت. پس از رسیدن دمای مخلوط کن با توجه به عوامل متغیر دما، مواد پلیمری را داخل آن ریخته و پس از گذشت ۳ دقیقه مواد کاملاً ذوب شدند. سپس عامل جفت‌کننده به آن اضافه شدند و ۲ دقیقه صبر کرده تا مواد کاملاً ذوب شوند و الیاف سلولزی را اضافه کرده و تحت دمای موردنظر و با سرعت ۲۰ دور در دقیقه به مدت ۳ دقیقه مخلوط کردیم. پس از خارج نمودن نمونه‌های بی‌شکل از مخلوط کن به کمک دستگاه پرس و با روش قالب‌گیری در دمای ۱۸۰ درجه سلسیوس و تحت فشار ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و زمان ۵ دقیقه قرار دادیم. نمونه‌های داخل پرس به جهت جلوگیری از تشکیل حباب چند بار هواگیری شدند.

تهیه نمونه‌های آزمونی و اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی

پس از تهیه نمونه‌های آزمونی از هر تیمار ۱۰ نمونه مورد آزمون قرار گرفت. آزمایشات کششی و مدول آن، خمشی و مدول آن، مقاومت به ضربه از نوع فاقدار (Izod) اندازه‌گیری شدند.

آزمون کششی مطابق با استاندارد ASTM - D-۶۳۸ با محاسبه تنش حداکثر مدول کششی و درصد ازدیاد طولی صورت پذیرفت. آزمون کششی با سرعت ۲ میلی‌متر بر دقیقه توسط دستگاه آزمایش‌گر MTS مدل ۱/۱۰ انجام گرفت (۱).

آزمون خمشی مطابق با استاندارد ASTM - D-۷۴۷ با محاسبه تنش حداکثر، مدول خمشی صورت پذیرفت. نمونه آزمون خمشی با سرعت ۱ میلی‌متر بر دقیقه توسط دستگاه آزمایش‌گر MTS مدل ۱/۱۰ انجام گرفت (۱)

آزمون مقاومت به ضربه از نوع فاقدار (Izod) مطابق با استاندارد ASTM-D-۲۵۶ و توسط دستگاه آزمایش‌گر zwick انجام گرفت. (۱)

طیف‌سنجی (FTIR)

جهت تعیین شدت تغییرات و بهبودی در انواع تیمارهای فرآورده مرکب روی سطوح الیاف و انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی از اندازه‌گیری طیف‌سنجی FTIR استفاده می‌گردد. اندازه‌گیری‌های طیف‌سنجی فوق‌تابعی از واکنش انجام یافته می‌باشد. طیف‌های FTIR، باندهای مرتعش آشفته را بعنوان واکنش نسبت به باندهای بدون تغییر نشان می‌دهد.

در این بررسی از طیف‌سنجی Mation مدل ۱۰۰ Sirius طیف Infrared در دامنه بین $4000-400 \text{ cm}^{-1}$ و با تجزیه 4 cm^{-1} استفاده شده بود. الیاف فرآورده مرکب در یک صفحه KBr با نمونه‌های گرانول شده آماده شده و فشرده شده بودند. زمان فشار ۱۵ دقیقه و مقدار آن ۱۵۰۰۰ پوند بر اینچ مربع و به کمک تخلیه نهائی صورت گرفته بودند.

پس از طیف‌سنجی نمونه‌های فرآورده مرکب ساخته شده، اختلافات میان تیمارها به کمک تجزیه و تحلیل طیف‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در اینجا منظور از تجزیه و تحلیل طیف‌سنجی FTIR شدت ارتفاع طیف و جذب در نواحی مختلف می‌باشد.

تجزیه و تحلیل آماری

این تحقیق در قالب آزمون فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملاً

افزایش داشته است.

به طور کلی تخریب حرارتی فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلیمر در دماهای بالاتر بیشتر است. این مسئله به تغییرات شیمیایی و ساختمانی چوب و در نتیجه اتصالات پلیمر و الیاف چوب منجر می‌شود.

در بررسی که بر روی فرآورده مرکب سلولزی انجام دادند عنوان می‌کنند

جدول ۲ - تأثیر مستقل درجه حرارت مخلوط‌سازی بر ویژگی‌های مکانیکی فرآورده مرکب

الیاف چوب/ پلی پروپیلن

ویژگی	درجه حرارت	۱۸۰ درجه سلسیوس	۱۹۰ درجه سلسیوس	۲۰۰ درجه سلسیوس
مقاومت به ضربه (J/m)		۱۳/۵۹ (C)	۱۵/۶۴ (A)	۱۴/۴۵ (B)
مقاومت کششی (MPa)		۲۶/۲۹ (C)	۲۹/۱۰ (A)	۲۷/۳۲ (B)
مدول کششی (MPa)		۱۰۱۶ (B)	۱۱۳۲ (A)	۱۰۸۴ (A)
مقاومت خمشی (MPa)		۴۴/۳۴ (B)	۴۸/۳۳ (A)	۴۳/۸۵ (B)
مدول خمشی (MPa)		۱۹۸۱ (C)	۲۱۵۳ (A)	۲۰۳۰ (B)

که در دماهای بالاتر از ۲۰۰ درجه سلسیوس ترکیبات خمیر CTMP مثل لیگنین و همی سلولزها شروع به تخریب کرده و در اثر تخریب شدن این ترکیبات فضاهای خالی در داخل فرآورده مرکب ایجاد شده و تخریب الیاف اتفاق می‌افتد که باعث کاهش شدید ویژگی‌های فرآورده نهایی می‌گردد. رفتار پلیمرهای الیافی نسبت به تغییر شکل حرارتی بسیار حساس بوده و این حساسیت در مقاومت به ضربه بیشتر می‌باشد ولی با استفاده از عامل جفت کننده انیدرید مالئیک بعنوان سازگار کننده در دامنه حرارتی ۱۹۰ درجه سلسیوس این ویژگی مطلوب تر بوده است. (۵)

موفقیت اتصال در کopolymerهایی چون انیدرید مالئیک پلی پروپیلن به واحدهای انیدرید مالئیک و طولیل شدگی درون ماتریس بستگی داشته است. این واحدها (انیدرید مالئیک) می‌توانند اتصال شیمیایی با الیاف سلولزی را بوجود آورند. در این واکنش درجه حرارت می‌تواند به اندازه کافی واکنش مطمئن را بوجود بیاورد.

طیف سنجی FTIR در فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن


به جهت تعیین شدت تغییرات بوجود آمده در اثر انواع تیمارها روی سطوح الیاف سلولزی و انیدرید مالئیک پلیمری بعنوان شاخص واکنش از طیف سنجی FTIR استفاده شده است. در این بررسی میزان و شدت جذب گروه کربونیل (C=O) در انواع تیمارها اندازه‌گیری شده است.

شکل ۱ - باندهای بوجود آمده و میزان جذب اتصالات شیمیایی را در فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن را نشان می‌دهد که میزان جذب گروه کربونیل (C=O) در دامنه حرارت‌های ۱۸۰، ۱۹۰ و ۲۰۰ درجه سلسیوس در الیاف RMP صنوبر متفاوت می‌باشد. منطقه اتصال نیز نشان‌دهنده تغییرات در طیف $1750-1600 \text{ cm}^{-1}$ برای جذب گروه کربونیل (C=O) در تیمارهای مختلف بوده است. میزان جذب گروه کربونیل در فرآورده مرکب الیاف RMP صنوبر/ پلی پروپیلن در درجه حرارت ۱۹۰

درجه سلسیوس در مقدار مصرف الیاف سلولزی متفاوت بوده و دارای سیر صعودی می‌باشد. ارزیابی میزان جذب گروه کربونیل در پلی پروپیلن خالص (۱۲-۱۰٪) نشان می‌دهد که افزودن انیدرید مالئیک پلی پروپیلن باعث بوجود آمدن اتصالات زیادتر گروه کربونیل در این نوع فرآورده مرکب گردیده است. همچنین باندهای جذبی منطقه اتصال در نواحی $1755-1700 \text{ cm}^{-1}$ در فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن مشاهده شده است، که نسبت به پلی پروپیلن خالص که هیچ گونه تغییراتی نداشته است نشان‌دهنده بوجود آمدن اتصالات گروه کربونیل در این نواحی بوده است (شکل ۱-). در تحقیقی که بر روی فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلیمر انجام شده عنوان می‌کند که انیدریدها، اسیدها و استرها تشکیل شده از گروه‌های کربوکسیلیک دارای ویژگی‌های جذب فرکانس در نواحی IR هستند. آنان عنوان می‌کنند که گروه‌های کربونیل جهت سیستم‌های حلقه‌ای ۵ اتمی در نواحی جذبی $1725-1700 \text{ cm}^{-1}$ به شکل اسید و در نواحی جذبی $1750-1735 \text{ cm}^{-1}$ به شکل استر قرار دارند و این مسئله زمانی رخ می‌دهد که انیدریدها دارای ویژگی دوپل شدگی در جریان پیوند گروه کربونیل (C=O) باشند. (۳) همچنین در تحقیقی دیگر که بر روی ویژگی‌های سطحی الیاف سلولزی انجام شده است وجود گروه‌های عاملی کربوکسیلی و استری در باندهای جذبی آن‌ها متفاوت می‌باشد. عنوان شده است که باندهای جذب در نواحی $1748-1729 \text{ cm}^{-1}$ برای گروه کربونیل استری بدست آمده است و می‌تواند با استری شدن گروه‌های هیدروکسیل الیاف سلولزی ارتباط داشته باشد. آن‌ها بیان می‌دارند که باندهای جذب در نواحی جذبی $1725-1710 \text{ cm}^{-1}$ از گروه‌های کربونیل و کربوکسیل بدست آمده است. (۶) باندهای جذبی منطقه اتصال در نواحی $1719-1705 \text{ cm}^{-1}$ در فرآورده مرکب نشان می‌دهد که دمای مورد قبول در ایجاد اتصالات گروه کربونیل (C=O) در دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس بدست آمده است. در همین راستا تحقیقاتی که روی ویژگی‌های سطحی الیاف سلولزی (کاغذ روزنامه) بوسیله طیف‌سنجی FTIR انجام داده‌اند حرکت‌های انیدریدی و ایجاد واکنش استری شدن با گروه‌های هیدروکسیلی سطحی الیاف روزنامه را مورد نظر قرار دادند. آنان عنوان کردند که این عوامل مجدداً با سطوح الیاف روزنامه در اثر حرارت واکنش انجام داده و به شکل یک منواستر و تشکیل الیاف استری به همراه گروه‌های کربوکسیلیک در می‌آیند. این روش در اصلاح شیمیایی الیاف طبیعی بسیار مفید است. در این روش بهبودی اتصال در فاز میانی فرآورده مرکب صورت می‌گیرد. سطوح الیاف تیمار شده بوسیله تشکیل پل اتصال شیمیایی بین الیاف و ماتریس صورت می‌گیرد. این واکنش در ابتدا توسط رادیکال‌های آزاد مولکول سلولز شروع می‌شود. سلولز بوسیله یک محلول آبی که دارای یون‌هایی می‌باشد در معرض انرژی زیاد تابشی قرار می‌گیرد. سپس مولکول‌های سلولز شکسته و رادیکال‌ها شکل می‌گیرد. بعد از آن سایت‌های رادیکال سلولز بوسیله محلول سازگار کننده مناسب با ماتریس پلیمر تیمار می‌شوند. در نهایت کopolymerی که دارای ویژگی‌هایی با خواص هر دو نوع الیاف سلولزی و پلیمر گرفت شده است شکل می‌گیرد. (۳)

نتیجه‌گیری

در این بررسی تأثیر عوامل متغیر ساخت بر ویژگی‌های فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلیمر و طیف‌سنجی FTIR مورد نظر قرار گرفته است. فرآورده مرکب‌ها از روش مخلوط‌سازی مذاب ۱۲ تیمار آزمایشگاهی با ترکیب



شکل ۱ - اثر درجه حرارت مخلوط سازی بر میزان باندهای جذبی فرآورده مرکب الیاف چوب صنوبر / پلی پروپیلن بدست آمده در این بررسی

آن کم شدن واکنش عامل جفت کننده. درجه حرارت مخلوط سازی در تولید فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن به روش مخلوط سازی مذاب در سه سطح ۱۸۰، ۱۹۰ و ۲۰۰ درجه سلسیوس بررسی شدند. نتایج نشان داده است که دمای مخلوط سازی مذاب در ۱۹۰ درجه سلسیوس برای ساخت این نوع فرآورده مرکب مناسب بوده است. مقاومت به ضربه فاقدار، مقاومت و مدول کششی و مقاومت و مدول خمشی در این دما افزایش داشته است. در دماهای بالاتر تخریب حرارتی فرآورده مرکب لیگنوسلولزی باعث کاهش ویژگی های مکانیکی گردیده است. نتایج طیف سنجی FTIR نشان داده است که باندهای جذبی در دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس در محدوده $1725-1704 \text{ cm}^{-1}$ بدست می آید که در واقع منطقه مناسب جهت تشکیل اتصالات بوده است.

در ارتباط با درصد جذب کربونیل و ویژگی های مکانیکی این نوع فرآورده مرکب لیگنوسلولزی دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس باعث افزایش ویژگی های مکانیکی و جذب گروه کربونیل گردیده است.

نکات برجسته

- افزایش درصد الیاف سلولزی از مقدار ۱۰ تا ۴۰ درصد مقاومت به ضربه فاقدار و درصد ازدیاد طولی کاهش، مقاومت و مدول کششی افزایش و مقاومت خمشی تا میزان ۳۰ درصد الیاف افزایش داشته است.
- طیف سنجی FTIR نشان داده است که اثر افزایش درصد الیاف سلولزی از مقدار ۱۰ تا ۳۰ درصد در روش مخلوط سازی مذاب موجب افزایش میزان جذب گروه کربونیل ($\text{C}=\text{O}$) شده است.
- دمای مخلوط سازی مذاب در ۱۹۰ درجه سلسیوس برای ساخت این نوع فرآورده مرکب مناسب بوده است.

شرایط مختلف درصد الیاف سلولزی و درجه حرارت مخلوط سازی ساخته شده است. از آزمون فاکتوریل به عنوان مقایسه آماری نتایج استفاده شده است. نتایج طیف سنجی FTIR نشان داد که باندهای جذبی اتصالات در نواحی مختلف با حضور عامل جفت کننده تشکیل شده است. میزان جذب گروه های کربونیل در باندهای جذبی $1755-1688 \text{ cm}^{-1}$ در فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلیمر نشان دهنده بوجود آمدن اتصالات شیمیایی در فرآورده مرکب است.

با افزایش درصد الیاف سلولزی از مقدار ۱۰ تا ۴۰ درصد مقاومت به ضربه فاقدار و درصد ازدیاد طولی کاهش، مقاومت و مدول کششی افزایش و مقاومت خمشی تا میزان ۳۰ درصد الیاف افزایش داشته است. با افزایش درصد الیاف سلولزی مقاومت و مدول کششی در فرآورده مرکب نسبت به ماده پلیمری زمینه افزایش یافته است.

نتایج طیف سنجی FTIR نشان داده است که اثر افزایش درصد الیاف سلولزی از مقدار ۱۰ تا ۳۰ درصد در روش مخلوط سازی مذاب موجب افزایش میزان جذب گروه کربونیل ($\text{C}=\text{O}$) شده است. با افزایش درصد الیاف سلولزی از مقدار ۳۰ به ۴۰ درصد کاهش جذب گروه های کربونیل مشاهده شده است و باندهای جذبی بوجود آمده در نواحی $1751-1700 \text{ cm}^{-1}$ در فرآورده مرکب الیاف چوب/ پلی پروپیلن ملاحظه شده است. میزان جذب گروه کربونیل در میزان ۳۰ درصد الیاف سلولزی در فرآورده مرکب چوب پلاستیک حداکثر شده که قادر به افزایش مقاومت به ضربه فاقدار نشده است. مقاومت و مدول خمشی نیز در ۳۰ درصد الیاف سلولزی حداکثر بوده و همینطور جذب گروه کربونیل افزایش داشته است. میزان مقاومت و مدول کششی نیز با افزایش درصد الیاف افزایش یافته ولی در این رابطه میزان جذب کربونیل در ۴۰ درصد الیاف سلولزی کاهش داشته است که می تواند به افزایش سطوح داخلی الیاف سلولزی و متعاقب

