

بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصل از خاک اره استری شده و استات سلولز

• جواد ترکمن

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

تاریخ دریافت: فروردین‌ماه ۱۳۸۴ تاریخ پذیرش: اسفندماه ۱۳۸۴

Email: j- torkaman @ yahoo.com

چکیده

در این بررسی از ترکیب خاک اره چوب وارداتی کاج (Pinus sp) و استات سلولز ضایعاتی جهت ساخت کامپوزیت استفاده شده است. تأثیر خارج سازی مواد استخراجی و استری کردن خاک اره و میزان استات سلولز بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته است. استری کردن ذرات از طریق واکنش با انیدرید استیک در شرایط بدون حضور حلال انجام گرفت که در این بررسی میزان استری شدن ۱۴ درصد به دست آمده است. نتایج مربوط به شکل پذیری و استری شدن ذرات از طریق میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شده است. از استات سلولز ضایعاتی به مقدار ۰، ۱۰ و ۲۰ درصد استفاده شده است. ویژگی‌های کامپوزیت از نظر مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت در مقایسه با نمونه‌های شاهد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد استخراج مواد استخراجی و عمل استری کردن ذرات بر روی ویژگی‌های مذکور تأثیر مثبت دارند. افزایش استفاده از استات سلولز باعث کاهش جذب آب و واکنشیدگی ضخامت شده است. در حالی که حداکثر مقاومت خمشی در شرایط استفاده از ۱۰ درصد استات سلولز حاصل شده است.

کلمات کلیدی: کاج، استات سلولز، استری کردن، مقاومت خمشی، جذب آب، واکنشیدگی ضخامت

Pajouhesh & Sazandegi No 81 pp: 100-105

Study on properties of composite made from acetylated sawdust and cellulose acetate

By: J. Torkaman, Asst.Prof.Univ.of Guilan, Sowmehsara, Guilan, Iran

In this investigation, The composites were made from acetylated pine wood sawdust and cellulose acetate. The effect of extraction and esterification and the amount of cellulose acetate on the dimensional stability and mechanical properties of composite were studied. The pine wood sawdust was esterified by using acetic anhydride in the absence of solvent. The ester content was obtained 14%. The Scanning Electron Microscopy (SEM) was used to prove the occurrence of thermo-plasticization of the esterified fiber. In this research cellulose acetate content was 0,10 and 20 %. The properties of composite such as bending strength and water absorption and thickness swelling were studied and compared with control samples. The results show that the extraction and esterification have positive effects on these properties. Increasing the amount of cellulose acetate reduces the water absorption and thickness swelling. while the maximum bending strength was obtained at cellulose acetate content of 10% .

Keywords: Pine, Cellulose acetate, Esterification, Bending strength, Water absorption, Thickness swelling

مقدمه

در طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های بزرگ و بی‌نظیری در زمینه توسعه و تهیه مواد مهندسی جدید از ضایعات لیگنوسلولزی، از جمله چوب-سلولز و پلاستیک‌های چوبی حاصل شده است. کار پیشگامانه تهیه مواد گرمانرم از چوب، چشم انداز خوبی را برای استفاده از چوب‌های کم کیفیت نشان می‌دهد.

Shiraishi کار روی چوب را از سال ۱۹۷۹ آغاز کرد و دریافت که در واقع می‌توان بوسیله استری کردن وسایر واکنش‌ها، خواص گرمانرمی را در چوب ایجاد کرد (۹).

Ken, Matsuda با استفاده از انیدریدهای دی کربوکسیلیک اسید چوب‌های استری شده تهیه کردند و خواص تخته‌های ساخته شده با این ذرات را مورد مطالعه قرار دادند (۷).

Gomes الیاف لیگنوسلولزی ضایعات چوبی و کشاورزی را استری کرد و تخته فیبرهای ساخته شده از این الیاف را مورد بررسی قرار داد (۵).

Rowell, Hassan با استفاده از ساکسنیک اسید در غیاب حلال باگاس را استری کردند و از طریق میکروسکوپ الکترونی خواص گرمانرمی آن را مورد مطالعه قرار دادند (۶).

محمدی روشننده، خواص گرمانرمی ذرات چوب صنوبر را از طریق بنزیلاسیون مورد بررسی قرار داده است (۳).

استات سلولز یکی از مشتقات پرمصرف سلولز است که در نتیجه اثر اسیداستیک، انیدرید استیک و اسید سولفوریک بر آلفا سلولز به دست می‌آید. استات سلولز یک رزین ترموپلاستیک است که در درجه حرارت حدود ۹۷-۶۰ درجه سانتی گراد نرم می‌شود و در حرارت حدود ۲۶۰ درجه سانتی گراد به جوش می‌آید. استات سلولز موارد کاربرد فراوانی در صنعت دارد که از جمله شامل الیاف استات (ابریشم مصنوعی استات)، فیلم‌های سینمایی، نوارهای ضبط صوت، انواع پلاستیک‌ها و فیلتر سیگار می‌باشد (۲).

هدف این بررسی با توجه به اینکه در کارخانجات دخانیات در فرایند ساخت فیلتر سیگار، مقدار زیادی از الیاف استات سلولز به صورت الیاف

ضایعاتی تولید می‌شود، استفاده از این الیاف ترموپلاستیک در تهیه کامپوزیت از ذرات خاک اره است. استات سلولز در واقع سلولز استری شده است که باعث افزایش خواص گرمانرمی کامپوزیت می‌شود. همچنین تأثیر خارج سازی مواد استخراجی و استری کردن خاک اره بر خواص کامپوزیت حاصل نیز از اهداف دیگر این بررسی است.

مواد و روش‌ها

خاک اره چوب سوزنی برگ وارداتی کاج (Pinus sp) جهت مطالعه انتخاب گردید. نمونه‌ها از خاک اره‌ای که از الک ۴۰ مش عبور داده شده و بر روی الک ۶۰ مش باقی مانده است تهیه شدند. به منظور خارج سازی مواد استخراجی خاک اره از محلول سود ۱٪ استفاده شده است. زیرا در این روش تمام ترکیبات قطبی و غیر قطبی از قبیل چربی‌ها، تریپن‌ها و تریپنوئیدها، کربوهیدرات‌ها، لیگنین‌های قابل حل و قندهای ساده خارج می‌شوند. جهت استری کردن خاک اره از روش Matsuda ۱۹۸۷ استفاده شده است. در این روش مقدار ۱۰ گرم خاک اره با ۱۵۰ میلی لیتر انیدرید استیک و ۰/۲ گرم کربنات سدیم به عنوان کاتالیزور به مدت ۴ ساعت در شرایط رفلکس قرار گرفت که بعد از شستشو با استن و خشک شدن توزین گردید. اختلاف وزن مقدار استری شدن را نشان می‌دهد که در این روش میزان استری کردن خاک اره‌های مورد مصرف ۱۴ درصد به دست آمده است. اطلاعات مربوط به شکل پذیری و استری شدن ذرات از طریق میکروسکوپ الکترونی (SEM) به دست آمده است این میکروسکوپ اطلاعات سه بعدی از سطح نمونه می‌دهد در این روش لازم است نمونه بوسیله لایه‌ای از طلا اندود گردد.

یک قالب فلزی به صورت نر و مادگی به ابعاد ۲۲×۱۵×۱ سانتی متر طراحی و جهت ساخت تخته از ذرات استری شده از دستگاه پرس هیدرولیکی آزمایشگاه از نوع Burkle-LA-۱۶۰ با فشار ۳۰ kp/cm^۲ و سرعت بسته شدن ۱۰ mm/sec استفاده شده است. در این بررسی تعدادی از عوامل ساخت به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شده که به شرح ذیل می‌باشد.

Archive of SID

برای تعیین جذب آب و واکنشیدگی ضخامت طبق استاندارد (DIN ۶۸۷۶۳) از هر تیمار سه نمونه به ابعاد ۲۵×۲۵×۲/۵ میلی‌متر انتخاب و به مدت ۲۴ ساعت در داخل آب با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد غوطه‌ور ساخته و از طریق اندازه‌گیری وزن و ضخامت نمونه‌ها قبل و بعد از غوطه‌وری، درصد واکنشیدگی ضخامت و جذب آب آن‌ها محاسبه شده است.

بنابراین با توجه به عوامل متغیر موردنظر از طرح فاکتوریل ۳ عامله در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی استفاده گردید که در مجموع ۱۲ تیمار در سه تکرار جمعاً ۳۶ تخته ساخته شده است. سپس اختلاف میان میانگین‌ها بوسیله آزمون دانکن (DMRT) مورد بررسی قرار گرفتند بدین جهت اثرات مستقل و متقابل هریک از عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه (مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت) در سطوح ۱ و ۵ درصد مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج

نتایج حاصل از تأثیر استات سلولز بر مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت کامپوزیت حاصل در جدول ۱ درج شده است. همچنین در جدول‌های ۲ و ۳، تأثیر استخراج و تأثیر استری کردن بر خواص مورد مطالعه کامپوزیت درج شده است.

نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپ الکترونی (SEM) بر روی خواص گرمانرمی تخته‌های استری شده در مقایسه با نمونه‌های استری نشده

۱. استات سلولز در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد (بر مبنای وزن خشک خاک اره)
 ۲. مواد استخراجی در دو سطح استخراج شده و استخراج نشده
 ۳. استری کردن در دو سطح استری شده و استری نشده
 سایر عوامل ساخت در این بررسی که به عنوان فاکتورهای ثابت در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر می‌باشند.

وزن مخصوص تخته: ۱/۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب

نوع چسب مصرفی: رزین فنل فرم آلدهید به مقدار ۵ درصد (بر مبنای وزن خشک خاک اره)

زمان پرس: ۵ دقیقه درجه حرارت پرس: ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
 ضخامت تخته: ۲/۵ میلی‌متر

برای تعیین مقاومت خمشی بر اساس استاندارد (DIN ۵۲۳۶۳) نمونه‌هایی به ابعاد ۲۰×۵۰×۲/۵ میلی‌متر تهیه و بر روی دو تکیه‌گاه به طول ۱۴×h در دستگاه Universal testing قرار داده و خمش (سه نقطه ای) با توجه به فرمول زیر محاسبه شده است.

$$MOR = \frac{3 \times P \times L}{2 \times b \times h^2}$$

P = نیرو (نیوتن) L = طول دهانه (میلی‌متر) b = عرض تخته (میلی‌متر)
 h = ضخامت تخته (میلی‌متر)

جدول ۱- اثر مستقل مقدار استات سلولز بر مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت کامپوزیت

استات سلولز (%)	مقاومت خمشی Mpa	جذب آب (%) پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری	واکنشیدگی ضخامت (%) پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری
۰	۲/۷	۳۷/۵۹	۱۶/۱۷
۱۰	۴/۹	۲۸/۴۵	۱۰/۲۵
۲۰	۲/۹	۲۵/۱۲	۷/۲۴
درصد احتمال	**	**	**
۹۵/۴	۵/۷	۱۳/۰	c.v

**معنی دار در سطح ۱٪

جدول ۲- اثر مستقل خارج سازی مواد استخراجی بر مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت کامپوزیت

استخراج	مقاومت خمشی Mpa	جذب آب (%) پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری	واکنشیدگی ضخامت (%) پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری
نشده	۲/۹۵	۳۱/۵۶	۱۲/۸۲
شده	۴/۰۰	۲۹/۲۱	۹/۶۲
درصد احتمال	**	**	**
۹۵/۴	۵/۷	۱۳/۰	c.v

**معنی دار در سطح ۱٪

جدول ۳- اثر مستقل استری کردن بر مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت کامپوزیت

استری	مقاومت خمشی Mpa	جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری (%)	واکنشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت غوطه وری (%)
نشده	۳/۰۴	۳۴/۱۹	۱۲/۶۷
شده	۳/۹۰	۲۶/۵۸	۹/۷۷
درصداحتمال	**	**	**
۹۵/۴	۵/۷	۱۳/۰	c.v

**معنی دار در سطح ۱٪


در شکل ۱ نشان داده شده است. همانطور که در میکروگرافها مشاهده می شود در نمونه استری شده ساختمان فیبری ذرات ناپدید شده است که نشان دهنده ذوب حرارتی ذرات است. تخته ساخته شده با ذرات استری شده در مقایسه با نمونه های استری نشده دارای رنگ تیره تر با سطحی صاف و صیقلی و شبه پلاستیکی است.

بطوجه به نتایج مندرج در جدول شماره ۱ استات سلولز به عنوان یک ماده ترموپلاستیک در ترکیب با خاک اره تا میزان ۱۰ درصد باعث افزایش مقاومت خمشی کامپوزیت می شود. در صورتی که با افزایش میزان استات سلولز در ترکیب کامپوزیت، میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت غوطه وری کاهش نشان می دهد. تأثیر استات سلولز بر روی مقاومت خمشی و جذب آب و واکنشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت


در شکل ۱ نشان داده شده است. همانطور که در میکروگرافها مشاهده می شود در نمونه استری شده ساختمان فیبری ذرات ناپدید شده است که نشان دهنده ذوب حرارتی ذرات است. تخته ساخته شده با ذرات استری شده در مقایسه با نمونه های استری نشده دارای رنگ تیره تر با سطحی صاف و صیقلی و شبه پلاستیکی است.

بحث و نتیجه گیری

بطوجه به نتایج مندرج در جدول شماره ۱ استات سلولز به عنوان یک ماده ترموپلاستیک در ترکیب با خاک اره تا میزان ۱۰ درصد باعث افزایش مقاومت خمشی کامپوزیت می شود. در صورتی که با افزایش میزان استات سلولز در ترکیب کامپوزیت، میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت غوطه وری کاهش نشان می دهد. تأثیر استات سلولز بر روی مقاومت خمشی و جذب آب و واکنشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت




b




a

شکل ۱- میکروگرافهایی از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و a- میکروگراف از تخته استری نشده b- میکروگراف از تخته استری شده به میزان ۱۴ درصد در درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه



شکل ۲- اثر متقابل مقدار استات سلولز، استخراج و استری کردن بر روی مقاومت خمشی



شکل ۳- نشان می‌دهد که خارج سازی مواد استخراجی و استات سلولز

بر روی کاهش جذب آب موثر هستند و اثر متقابل این دو فاکتور در سطح ۱ درصد معنی دار است.

کاهش می‌یابد که این امر به تثبیت ابعاد کامپوزیت کمک می‌کند (۱).
 باتوجه به شکل ۲ تأثیر متقابل سه فاکتور استات سلولز، استخراج و استری کردن بر روی مقاومت خمشی در سطح ۱ درصد معنی دار است که نشان می‌دهد عمل استخراج مواد استخراجی و استری کردن ذرات باعث افزایش مقاومت خمشی شده است و افزودن استات سلولز به ترکیب کامپوزیت به میزان ۱۰ درصد باعث شده است که حداکثر مقاومت خمشی بدست آید (۶/۱۵ Mpa). شکل ۴ نشان می‌دهد که خارج سازی مواد استخراجی و استری کردن ذرات و افزودن استات سلولز به ترکیب کامپوزیت در کاهش واکنشیدگی ضخامت کامپوزیت حاصله موثر است و در سطح ۱ درصد تأثیر این سه فاکتور معنی دار است. در رابطه با تأثیر

چسب اثر منفی دارند و تضعیف چسبندگی چسب را باعث می‌شود (۴). در عین حال برخی از مواد استخراجی جاذب الرطوبه هستند. تاننها، قندها و کربوهیدرات‌ها گروه‌های هیدروکسیل دارند که رطوبت را جذب می‌کنند و باعث افزایش میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت می‌شوند.
 باتوجه به جدول ۳ تیمار استری کردن ذرات خاک اره باعث بهبود ویژگیهای مقاومت خمشی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت غوطه وری شده است و نتایج حاصله در سطح ۱ درصد معنی دار می‌باشند. استری شدن ذرات خاک اره باعث همگن تر شدن و افزایش خواص گرما نرمی این ذرات می‌شود (۷). با افزایش خواص گرما نرمی ذرات میزان مقاومت خمشی افزایش و میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت

