

## اثر دوده سیلیسی بر مقاومت و نفوذپذیری مخلوط‌های بتن غلتکی سدسازی با خمیر سیمان کم تامتوسط\*

علیرضا باقری<sup>(۱)</sup>

مجتبی محمودیان<sup>(۲)</sup>

**چکیده** عدم تولید خاکستر بادی در کشور و ابهامات موجود در خصوص میزان فعالیت و یکنواختی پوزولان‌های طبیعی ایران، موانعی در دستیابی به مخلوط‌های بتن غلتکی می‌باشد. جایگزینی دیگری که به عنوان ماده افزودنی معدنی می‌تواند مد نظر قرار گیرد، سوپر پوزولانی به نام دوده سیلیسی است، که به صورت محصول جانبی صنایع فرسوسیلیسیم در کشور تولید می‌شود. در این مقاله، نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده برای ارزیابی اثر کاربرد درصد‌های مختلف دوده سیلیسی در ارتقاء کیفیت بتن غلتکی با مواد سیمانی کم تا متوسط ( $110\text{ kg/m}^3$  و  $80\text{ kg/m}^3$ ) ارائه می‌گردد. نتایج بدست آمده نشانگر تأثیر قابل ملاحظه در افزایش مقاومت‌های فشاری و کششی مخلوط‌های بتن غلتکی می‌باشد. بهبود مقاومت بین ۲۵ تا ۶۰ درصد با جایگزینی دوده سیلیسی به میزان ۵ تا ۱۵ درصد مواد سیمانی صورت گرفت. همچنین آزمایش‌های نفوذپذیری انجام شده روی نمونه‌ها، نشانگر کاهش قابل ملاحظه نفوذپذیری در اثر کاربرد دوده سیلیسی می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی** بتن غلتکی، دوده سیلیسی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، نفوذپذیری.

### The Effect of Silica Fume on Strength and Permeability of RCC Mixes with Low and Medium Paste Content

A. Bagheri

M. Mahmoodian

**Abstract** Non production of PFA and the non uniform quality of natural pozzolans is a potential obstacle in production of concrete mixes for RCC dam construction in Iran. Another option that can be considered is utilization of a super pozzolan called silica fume, which is available in the country as a byproduct of ferrosilicon industries. A laboratory investigation to evaluate the effect of incorporating various dosages of silica fume on enhancing the quality of RCC mixes of low to medium pastes (80 and  $110\text{ Kg/m}^3$  cementitious materials contents), was carried out. The results show that incorporation of silica fume causes significant improvements in compressive and tensile strength of RCC mixes. The improvements observed in strength, Ranged from 25 to 60 percent for 5 to 15 percent cement replacement by silica fume. Permeability tests carried out also show that, a significant reduction in permeability is achieved by utilization of silica fume in RCC mixes.

**Key Words** RCC, Silica Fume, Compressive Strength, Tensile Strength, Permeability.

\* نسخه اولیه مقاله در تاریخ ۸۱/۴/۸ و نسخه نهایی آن در تاریخ ۸۱/۱۰/۲۵ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(۲) کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت تابله

## مقدمه

خیلی پایین می‌باشد<sup>[4]</sup>. با توجه به خلاه موجود در منابع در زمینه تأثیر کاربرد دوده سیلیسی در بتن غلتکی حجیم برای سدسازی تحقیقات آزمایشگاهی برروی مخلوط‌های بتن غلتکی با مقادیر مواد سیمانی کم تا متوسط و بادرصدّهای مختلف جایگزینی سیمان با دوده سیلیسی بر مخلوط‌های بتن معمولی مختصرآ شرح داده می‌شود.

### اثر دوده سیلیسی بر خواص مخلوط‌های بتن معمولی

دوده سیلیسی در حقیقت سیلیس  $(\text{SiO}_2)$  غیربلوری است که به صورت دوده از کوره‌های قوس الکتریکی در کارخانجات تولید فروسیلیسیوم خارج می‌شود. کاربرد این ماده در صنعت بتن عمده‌تاً از دهه ۱۹۷۰ و از منطقه اسکاندیناوی آغاز شد و هم‌اکنون به صورت گسترده در کشورهای مختلف، برای بهبود خواص بتن به کار می‌رود<sup>[5]</sup>.

دوده سیلیسی به دلیل درجه خلوص بالای سیلیس آمورف در آن و نیز داشتن ذرات بسیار ریز ( $0.2 \mu\text{m}$ ) ماده‌ای بسیار فعال محسوب می‌شود. به عنوان مقایسه ضرایب تولید مقاومت به ازای واحد جرم (Strength efficiency factors) برای دوده سیلیسی در مقایسه با سیمان بین ۳ تا ۵ برابر گزارش شده، در صورتی که این مقدار برای سایر پوزولان‌ها و روپاره‌ها، حدود یک می‌باشد<sup>[6]</sup>. علاوه بر بهبود مقاومت، دوده سیلیسی باعث کاهش تخلخل خمیر سیمان و همچنین کاهش میزان اتصال بین منافذ و در نتیجه کاهش نفوذپذیری بتن می‌شود. به علت سطح ویژه بسیار زیاد ذرات دوده سیلیسی، کاربرد این ماده آثار قابل ملاحظه‌ای بر خواص بتن تازه داشته و مقدار آب اختلاط برای رسیدن به کارآیی مطلوب را به طور محسوسی افزایش می‌دهد. از این‌رو عموماً مواد

بتن غلتکی یک روش نسبتاً جدید در سدسازی با استفاده از مخلوط‌های بتن بسیار سفت و با قابلیت تراکم با غلتک ویبرهای می‌باشد. مزایای فنی و اقتصادی قابل توجه این روش باعث رشد روز افزون تعداد و ارتفاع سدهای بتن غلتکی در دوده اخیر شده است. مقدار سیمان در مخلوط‌های بتن غلتکی سدسازی عموماً به منظور کاهش مسائل ناشی از تولید حرارت در بتن و جلوگیری از ایجاد ترک‌های حرارتی، در حداقل ممکن نگه داشته می‌شود. کاهش مقدار سیمان نیز کاهش مقاومت و افزایش نفوذپذیری را در بتن غلتکی به همراه خواهد داشت؛ از این‌رو به منظور تأمین مقاومت و نفوذپذیری مطلوب و همچنین کاهش پتانسیل ترک‌خوردگی حرارتی در بتن، کاربرد پوزولان، به ویژه خاکستر بادی (PFA)، در مخلوط‌های بتن غلتکی متداول است<sup>[1]</sup>.

در ایران به علت عدم تولید خاکستر بادی (Fly ash) و همچنین ابهامات موجود در یکنواختی یا میزان فعالیت پوزولان‌های طبیعی، کاربرد آنها در سدهای بتن غلتکی و حتی دیگر سدهای بتنی با بتن حجیم معمولی به عنوان یک گزینه عملی در نظر گرفته نمی‌شود. گزینه دیگری که می‌تواند مدنظر قرار گیرد کاربرد سوپر پوزولانی به نام دوده سیلیسی است، که به عنوان محصول جانبی صنایع فروسیلیسیوم از سال ۱۳۷۲ در کشور تولید می‌شود. دوده سیلیسی به عنوان یک پوزولان بسیارفعال در جهان شناخته شده است و بطور عمده در تولید بتن‌های با مقاومت بالا (HSC) و یا با عملکرد برتر (HPC) بکار می‌رود<sup>[2,3]</sup>.

بررسی منابع درخصوص ساقه کاربرد دوده سیلیسی در بتن‌های غلتکی تنها نشان دهنده کاربرد آن در مخلوط‌های بتن غلتکی روسازی راه با مقدار مواد سیمانی زیاد ( $350 \text{ kg/m}^3$ ) و نسبت آب به سیمان

پرتلند نوع II محصول کارخانه سیمان تهران مطابق با مشخصات استاندارد ASTM-C150 [7]، می‌باشد.

**دوده سیلیسی.** دوده سیلیسی به صورت فرآورده جنبی از یکی از کارخانجات تولید فروسیلیسیم داخل کشور تهیه شد. ویژگی‌های شیمیایی دوده سیلیسی مورد استفاده در جدول (۱) ارائه شده است. سطح ویژه دوده سیلیسی معادل  $8\text{ m}^2/\text{g}$  براحتی روش جذب نیتروژن، تعیین گردید. نتایج حاصله مطابقت خواص این ماده را با الزامات استاندارد دوده سیلیسی برای کاربرد در بتن و ملات، ASTM-C1240 [8] نشان می‌دهد.

**سنگدانه.** درشت دانه مصرفی در سه اندازه مجزا شامل: (۱۹-۳۸mm)، (۹/۵-۱۹mm) و (۵-۹/۵mm) به صورت شن طبیعی تهیه گردید. درصدهای مختلف از هر گروه اندازه‌ای سنگدانه به نحوی که دانه‌بندی ترکیبی حاصله در محدوده توصیه شده توسط انجمن مهندسان آمریکا (ASCE) [9] قرار گیرد، بکار گرفته شد. ریزدانه مورد استفاده در ساخت مخلوطها، شامل ماسه طبیعی بود که کمبود مقدار مواد عبوری از الک نمره ۱۰۰ (۰/۱۵mm) آن از طریق افزودن شش درصد پودرسنگ به ماسه جبران گردید. جدول (۲) دانه‌بندی نهایی درشت دانه و ریزدانه مورد استفاده را نشان می‌دهد. نسبت درشت دانه معادل ۵۸ درصد کل سنگدانه‌ها، طبق توصیه‌های [9] ASCE، براحتی اندازه و نوع سنگدانه‌های مصرفی، انتخاب شد.

**آب.** آب مورد استفاده برای ساخت مخلوطها، آب آشامیدنی شهر تهران بوده است.

کاهنده آب ممتاز (فوق روان‌کننده‌ها) نیز به همراه دوده سیلیسی در بتن بکار می‌رود. به دلیل واکنش زدایی زیاد و ریز بودن دوده سیلیسی، درصدهای کمتری از این ماده نسبت به سایر پوزولان‌ها در بتن استفاده می‌شود. درصدهای گزارش شده از مقدار کاربرد دوده سیلیسی عمدهاً بین ۵ تا ۱۵ درصد با مقدار بهینه‌ای در حدود ۱۰ درصد بوده است [2,6,12].

### برنامه آزمایشگاهی

برنامه‌ریزی مطالعات آزمایشگاهی با هدف بررسی تأثیر کاربرد دوده سیلیسی بر خواص بتن غلتکی تازه و سخت شده، صورت گرفت. با توجه به تأثیر منفی قابل توجهی که دوده سیلیسی روی کارآیی و آب اختلاط مخلوط‌های بتن معمولی دارد، بررسی تأثیر آن بر کارآیی بتن غلتکی از طریق تعیین مقدار رطوبت بهینه مخلوط‌های RCC با درصدهای مختلف این پوزولان انجام شد.

همچنین بررسی‌هایی در خواص بتن غلتکی ساخت شده، شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی، و ضریب نفوذپذیری از دیگر اهداف برنامه آزمایشگاهی بود. بتن‌های غلتکی مورد مطالعه در این تحقیق شامل دو گروه مخلوط با مقادیر مواد سیمانی  $110\text{ kg/m}^3$  و  $80\text{ kg/m}^3$  بوده‌اند و محدوده در نظر گرفته شده برای جایگزینی مواد سیمانی با دوده سیلیسی از ۵ تا ۱۵ درصد بوده است.

### مصالح مصرفی

**سیمان.** سیمان مورد استفاده در این تحقیق، سیمان

جدول ۱ ترکیبات شیمیایی دوده سیلیسی مصرفی

اکسید	$\text{SiO}_2$	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{CaO}$	$\text{MgO}$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{K}_2\text{O}$	L.O.I	رطوبت (%)
درصد	۹۰/۴	۱/۱۶	۱/۰۶	۱/۲۹	۰/۷۶	۰/۲۶	۱/۳۱	۲/۷۸	۰/۵۴

جدول ۲ دانه‌بندی درشت دانه‌ترکیبی و ریزدانه اصلاح شده، بکار رفته در ساخت مخلوط‌ها (درصد عبوری از هر الک)

اندازه الک	۳۸ mm	۲۵ mm	۱۹ mm	۹/۵ mm	۴/۷۵ mm	۲/۳۸ mm	۱/۱۸ mm	۰/۶ mm	۰/۳ mm	۰/۱۰ mm
درشت دانه ترکیبی	۱۰۰	۷۹	۵۱	۲۴	۲	-	-	-	-	-
ماسه (اصلاح شده با پودر سنگ)	-	-	-	۱۰۰	۹۶	۷۰	۵۴	۳۵	۱۹	۱۰

با پایه سیمانی مانند بتن، علاوه بر تأثیر مقدار رطوبت روی دانسته و در نتیجه مقاومت، نسبت  $w/c$  نیز نقش مهمی را در مقاومت ایفا می‌کند. از این‌رو، در این تحقیق مقادیر رطوبت بهینه براساس تأمین حداقل مقاومت انتخاب شدند.

### ساخت نمونه‌ها

پس از مخلوط کردن مصالح در مخلوط کن آزمایشگاه، نمونه‌های استوانه‌ای  $15 \times 30\text{ cm}$  در ۴ لایه و با کوبیدن ۹۰ ضربه توسط کوبه پراکتور به هر لایه، ساخته شدند. کوبه پراکتور شامل یک چکش ۴/۵ کیلوگرمی است که از ارتفاع ۴۵ سانتیمتری روی سطح بتن رها می‌شود. براین اساس کل انرژی تراکم وارد شده به هر نمونه معادل  $1320\text{ kJ/m}^3$  خواهد بود. این مقدار انرژی تراکم براساس توصیه Hansen و Reinhart برای شبیه‌سازی انرژی تراکم اعمال شده توسط غلتک ویبرهای روی بتن و در عین حال برای جلوگیری از خردشدن سنگدانه‌ها، انتخاب گردید [10]. جزئیات مربوط به نسبت‌های اجزاء هر سری مخلوط به همراه نتایج آزمایش مقاومت فشاری ۲۸ روزه در جدول شماره (۳) آمده است. با توجه به زمان بر بودن بروسه تراکم هر نمونه که شامل تراکم در ۴ لایه و هر لایه ۹۰ ضربه بوده است، برای جلوگیری از ایجاد اختلاف زمانی زیاد بین

مخلوط‌های شامل  $110\text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی در تحقیق انجام شده تمرکز بر روی مخلوط‌های بتن غلتکی با مقدار مواد سیمانی کم تا متوسط (Low to medium paste) بوده است. از این‌رو بررسی گسترده آزمایشگاهی بر روی مخلوط‌های بتن غلتکی  $110\text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی انجام گرفت. مخلوط‌های بتن غلتکی با نسبت‌های مختلف جایگزینی مواد سیمانی با دوده سیلیسی (شامل ۰، ۵ و ۱۰ درصد) ساخته شدند. همچنین به منظور بررسی تأثیر دوده سیلیسی بر مقدار آب بتن غلتکی هر سری مخلوط با مقادیر مختلف آب (۷۰، ۹۰ و  $110\text{ kg/m}^3$ ) ساخته شد و مقدار رطوبت بهینه برای هر مخلوط بدست آمد. خاطرنشان می‌سازد مقدارهای یادشده برای آب، به عنوان آب آزاد بتن، و بدون احتساب مقدار آب برای رسیدن به حالت اشباع با سطح خشک سنگدانه‌ها (SSD)، در نظر گرفته شد.


مقدار رطوبت بهینه را می‌توان مقدار آبی که بیشترین چگالی و یا بالاترین مقاومت را نتیجه می‌دهد، منظور نمود. در مصالح دانه‌ای بدون چسباننده نظیر خاک‌ها، با فرض انرژی تراکم ثابت، دانسته یک خاک تابعی از مقدار رطوبت آن بوده و حداقل دانسته که متناظر با حداقل قابلیت باربری آن نیز می‌باشد در مقدار رطوبت بهینه آن حاصل می‌گردد. در مصالح

دیده می شود، تفاوت محسوسی با بتن های بدون دوده سیلیسی نداشته و مقاومت حداکثر برای هر چهار گروه مخلوط به ازای مقدار آب  $90 \text{ kg/m}^3$  بدست آمده است. این مسئله نشان می دهد که برخلاف بتن های معمولی، افزودن دوده سیلیسی افزایش محسوسی در مقدار آب لازم برای مخلوط نمی دهد. دلیلی که برای این مسئله می توان عنوان کرد آن است که به دلیل کم بودن مواد سیمانی در مخلوط های بتن غلتکی، مقدار دوده سیلیسی به ازای درصد جایگزینی برابر، در مقایسه با مخلوط های بتن های معمولی، بسیار کمتر می باشد. به عنوان مثال جایگزینی  $10\%$  درصد مواد سیمانی با دوده سیلیسی در مخلوط های حاوی  $110 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی، معادل  $11 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی با مقدار  $350 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی، آنکه در بتن معمولی با مقدار  $35 \text{ kg/m}^3$  خواهد بود.  $10\%$  درصد دوده سیلیسی، معادل  $35 \text{ kg/m}^3$  خواهد بود. همچنین دلیل دیگری که می تواند مطرح باشد این است که انرژی تراکم بسیار زیاد اعمال شده به

ساخت نمونه های اول و آخر در هر مخلوط، تعداد آزمونه ها برای هر سن و هر مشخصه دو آزمونه بوده است.

### تعیین مقدار رطوبت بهینه

شکل (۱) مقاومت فشاری به ازای مقادیر مختلف آب را برای هر گروه از مخلوط ها با مقادیر مختلف دوده سیلیسی نشان می دهد. نتایج حاصله برای مخلوط های شاهد (بدون دوده سیلیسی)، مقدار آب  $90 \text{ kg/m}^3$  را متناظر با حداکثر مقاومت نشان می دهد. همچنین نتایج بتن های حاوی درصد های مختلف جایگزینی سیمان با دوده سیلیسی، نشانگر افزایش قابل ملاحظه ای در مقاومت نمونه ها به ازای کلیه مقادیر آب می باشد. میزان افزایش مقاومت فشاری  $28$  روزه برای مخلوط های حاوی آب  $90 \text{ kg/m}^3$  بین  $30\%$  تا  $55\%$  درصد (بسته به مقدار دوده سیلیسی) بوده است. مقدار آب بهینه برای مخلوط های حاوی دوده سیلیسی، چنانکه در شکل (۱)



شکل ۱ تاثیر مقدار آب روی مقاومت فشاری نمونه های حاوی مقادیر مختلف دوده سیلیسی


اثر درصدهای مختلف دوده سیلیسی در افزایش مقاومت فشاری نمونه‌ها را نشان می‌دهد.

همانطور که نتایج مخلوط‌های ساخته شده با مقدار آب بهینه نشان می‌دهد، جایگزینی بخشی از سیمان با دوده سیلیسی، اثر قابل توجهی در بهبود مقاومت فشاری نمونه‌ها داشته است. افزایش مقاومت فشاری بین ۲۰ تا ۶۰ درصد نسبت به مخلوط شامل بوده است. همچنین نتایج نشانگر آن است که استفاده از دوده سیلیسی تأثیر مشابهی بر افزایش مقاومت کششی نمونه‌ها دارد.

ضریب نفوذپذیری نمونه‌ها با استفاده از روش و تجهیزات شرح داده شده در [11]USBR4913، اندازه‌گیری شد. روش مذکور شامل قرار دادن یک نمونه استوانه‌ای بتن غلتکی داخل یک سلول ویژه فولادی است که بین نمونه و جداره داخلی سلول، با ماده‌ای نفوذناپذیر پر می‌شود. پس از بستن درپوش و آماده‌سازی دستگاه، آب با فشار معین روی سطح

نمونه‌های بتن غلتکی در روش تراکم کوبه‌ای باعث می‌شود که آب اختلاط بهینه این مخلوط‌ها نسبت به افزودن مقادیر کم مصالح بسیار ریز، حساس نباشد.

براساس نتایج بدست آمده، سری دوم مخلوط‌های حاوی  $110 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی، با مقدار آب بهینه  $90 \text{ kg/m}^3$  و با درصدهای مختلف دوده سیلیسی جهت بررسی گسترده‌تر خواصی شامل مقاومت‌های فشاری ۲۸ و ۹۰ روزه و مقاومت کششی ساخته شدند. همچنین برای تعیین اثر دوده سیلیسی روی نفوذپذیری بتن غلتکی، نمونه‌هایی از مخلوط شاهد و از مخلوط حاوی ۱۰ درصد دوده سیلیسی جهت انجام آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری به روش [11]USBR4913، ساخته شد. جزئیات مخلوط‌های مورد مطالعه در این مرحله نیز مشابه موارد یاد شده در جدول (۳) برای مخلوط‌های حاوی  $90 \text{ kg/m}^3$  آب می‌باشد. نتایج آزمایشات انجام شده برروی نمونه‌ها در جدول شماره (۴) ارائه شده است. همچنین شکل (۲)



شکل ۲ تأثیر دوده سیلیسی بر مقاومت فشاری مخلوط‌های حاوی  $110 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی

جدول ۳ نسبت‌های اجزای مخلوط برای اختلاطهای حاوی  $110 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی

* نام مخلوط	مواد سیمانی $\text{kg/m}^3$	دوده سلیس (%)	سیمان $\text{kg/m}^3$	دوده سلیس $\text{kg/m}^3$	آب $\text{kg/m}^3$	ریزدانه $\text{kg/m}^3$	درشت‌دانه ترکیبی $\text{kg/m}^3$	وزن مخصوص $\text{kg/m}^3$	مقاومت فشاری روزه MPa
۱۱۰ AC ۷۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	-	۷۰	۹۴۲	۱۳۰۰	۲۳۴۰	۷/۶۲
۱۱۰ AC ۹۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	-	۹۰	۹۲۰	۱۲۷۱	۲۳۶۷	۸/۲۸
۱۱۰ AC ۱۱۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	-	۱۱۰	۸۹۹	۱۲۴۰	۲۳۹۷	۵/۰۹
۱۱۰ AC ۱۳۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	-	۱۳۰	۸۷۷	۱۲۱۲	۲۳۷۰	۵/۷۶
۱۱۰ ASM ۷۰	۱۱۰	۰	۱۰۴/۰	۰/۰	۷۰	۹۴۱	۱۳۰۰	۲۳۸۰	۸/۲۲
۱۱۰ ASM ۹۰	۱۱۰	۰	۱۰۴/۰	۰/۰	۹۰	۹۱۹	۱۲۶۹	۲۳۸۵	۱۱/۰۲
۱۱۰ A5M ۱۱۰	۱۱۰	۰	۱۰۴/۰	۰/۰	۱۱۰	۸۹۸	۱۲۴۰	۲۳۹۷	۸/۰
۱۱۰ A5M ۱۳۰	۱۱۰	۰	۱۰۴/۰	۰/۰	۱۳۰	۸۷۷	۱۲۱۱	۲۳۷۷	۷/۴
۱۱۰ A10MV ۰	۱۱۰	۱۰	۹۹	۱۱	۷۰	۹۴۰	۱۲۹۹	۲۲۹۵	۷/۴۶
۱۱۰ A10M ۹۰	۱۱۰	۱۰	۹۹	۱۱	۹۰	۹۱۹	۱۲۶۹	۲۳۸۰	۱۱/۹۰
۱۱۰ A10M ۱۱۰	۱۱۰	۱۰	۹۹	۱۱	۱۱۰	۸۹۷	۱۲۴۰	۲۴۲۰	۱۲/۰۱
۱۱۰ A10M ۱۳۰	۱۱۰	۱۰	۹۹	۱۱	۱۳۰	۸۷۶	۱۲۰۹	۲۳۹۵	۹/۴۳
۱۱۰ A15MV ۰	۱۱۰	۱۰	۹۳/۰	۱۷/۰	۷۰	۹۴۰	۱۲۹۷	۲۳۰۲	۸/۷۷
۱۱۰ A15M ۹۰	۱۱۰	۱۰	۹۳/۰	۱۷/۰	۹۰	۹۱۸	۱۲۶۸	۲۳۶۲	۱۲/۸۸
۱۱۰ A15M ۱۱۰	۱۱۰	۱۰	۹۳/۰	۱۷/۰	۱۱۰	۸۹۷	۱۲۳۹	۲۴۱۷	۱۲/۰۶
۱۱۰ A15M ۱۳۰	۱۱۰	۱۰	۹۳/۰	۱۷/۰	۱۳۰	۸۷۵	۱۲۰۹	۲۳۷۵	۹/۰۵

\* عدد ۱۱۰ نشان دهنده مقدار مواد سیمانی بر حسب کیلوگرم در متر مکعب، حرف A نشان دهنده مخلوط کتلر، اعداد M، ۵ M و ۱۰ M نشان دهنده درصد دوده سلیسی بکار رفته در هر مخلوط و اعداد ۱۱۰، ۹۰، ۷۰ و ۱۳۰ نشان دهنده مقدار آب در مخلوط بر حسب کیلوگرم در متر مکعب می‌باشد.

جدول ۴ تأثیر دوده سیلیسی بر مقاومت و نفوذپذیری مخلوطهای حاوی  $110\text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی

* نام مخلوط	مواد سیمانی $\text{kg/m}^3$	دوده سیلیسی (%)	وزن مخصوص $\text{kg/m}^3$	مقاومت فشاری روزه ۲۸ MPa	مقاطعه فشاری روزه ۹۰ MPa	مقاومت کششی برزیلی روزه ۲۸ MPa	ضریب نفوذ پذیری $\text{cm/s}$
۱۱۰ BC ۹۰	۱۱۰	۰	۲۲۴۵	۷/۸۶	۸/۸	۱/۱	$4/1 \times 10^{-8}$
۱۱۰ B5M ۹۰	۱۱۰	۵	۲۲۴۸	۹/۲۳	۱۱/۲۴	۱/۵۱	-
۱۱۰ B10M ۹۰	۱۱۰	۱۰	۲۲۵۵	۱۰/۹۱	۱۱/۶	۱/۶	$1/62 \times 10^{-8}$
۱۱۰ B15M ۹۰	۱۱۰	۱۵	۲۲۵۷	۱۱/۸	۱۴	۱/۵	-

\* عدد ۱۱۰ نشان دهنده مقدار مواد سیمانی بر حسب کیلوگرم در متر مکعب، حرف B نشانگر سری مخلوط ساخته شده، حرف C نشان دهنده مخلوط کنترل، اعداد M، ۵ و M ۱۰ نشان دهنده درصد دوده سیلیسی بکار رفته در هر مخلوط و اعداد ۹۰، ۷۰ و ۱۳۰ نشان دهنده مقدار آب در مخلوط بر حسب کیلوگرم در متر مکعب می باشد.

مواد سیمانی نیز انجام شد. در این مرحله، تنها مخلوطهای با صفر و ۱۰ درصد جایگزینی دوده سیلیسی مدنظر قرار گرفتند و مقدار آب مخلوط نیز همان مقدار آب بهینه مرحله قبل یعنی  $90\text{ kg/m}^3$  همان مقدار آب بهینه مرحله (۵) جزئیات مخلوطها و انتخاب شد. جدول شماره (۵) نتایج انتخاب شد. نتایج، نشانگر افزایشی بین ۳۰ تا ۵۵ درصد در میزان مقاومت فشاری نمونه ها است که با نتایج آزمایشات بر روی مخلوطهای حاوی  $110\text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی مطابقت دارد. بهبود وضعیت نفوذپذیری نمونه ها در اثر کاربرد دوده سیلیسی نیز بسیار قابل ملاحظه و حتی بیشتر از تأثیر مشاهده شده در مورد مخلوطهای حاوی  $110\text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی بوده است. این امر به دلیل بالا بودن نفوذپذیری مخلوط شاهد در این سری آزمایشات است که در مقدار بالای نسبت آب به سیمان C/W، برابر  $1/125$  اتفاق می افتد.

### نتیجه گیری

براساس نتایج حاصل از تحقیق آزمایشگاهی انجام شده، نتیجه گیری های زیر قابل ارائه می باشند:

- جایگزینی درصد های مختلف دوده سیلیسی به جای سیمان در مخلوط بتن غلتکی، افزایش


بالایی نمونه اعمال می گردد و مقدار آبی که از انتهای نمونه خارج می شود اندازه گیری می شود. این آزمایش بسیار حساس و زمان بر بوده و لازم است فرستاد کافی برای تشییت جریان و نرخ آب خروجی از نمونه داده شود. هر آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری روی یک آزمونه بتن غلتکی مستلزم یک تا دو هفته زمان آزمایش می باشد.

در شکل (۳) تجهیزات اندازه گیری ضریب نفوذپذیری مورد استفاده در این تحقیق نشان داده شده است. با استفاده از معادله دارسی و با توجه به نرخ جریان خروجی از نمونه، مقدار فشار و قطر نمونه، ضریب نفوذپذیری طبق رابطه (۱) قابل محاسبه می باشد.

$$(1) K_p = Q \cdot t / (h \cdot A)$$

که در آن  $K_p$  ضریب نفوذپذیری ( $\text{m/s}$ )،  $Q$  نرخ جریان عبوری از بتن ( $\text{m}^3/\text{s}$ )،  $t$  ارتفاع نمونه ( $\text{m}$ )،  $h$  بار هیدرولیکی روی نمونه ( $\text{m}$ ) و  $A$  سطح مقطع نمونه ( $\text{m}^2$ ) می باشد. همانطور که در جدول شماره (۴) دیده می شود، استفاده از دوده سیلیسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش نفوذپذیری بتن غلتکی دارد.

مخلوطهای حاوی  $80\text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی به منظور کنترل نتایج حاصل از آزمایشات پخش قبل، مطالعه محدودی روی مخلوطهای حاوی  $80\text{ kg/m}^3$



شکل ۳ تجهیزات اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری بتن غلتکی

جدول ۵ نسبت‌های اجزای مخلوط و نتایج آزمایشات مخلوط‌های حاوی  $80 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی

* نام مخلوط	مواد سیمانی $\text{kg/m}^3$	سیمان $\text{kg/m}^3$	دوده سیلیسی (%)	دوده سیلیسی $\text{kg/m}^3$	آب	ریزدانه	درشت‌دانه ترکیبی	مقاومت فشاری روزه ۲۸ MPa	مقاومت فشاری روزه ۹۰ MPa	ضریب نفوذ پذیری $\text{cm/s}$
۸۰ BC۹۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۹۰	۹۳۰	۱۲۸۵	۵/۵	۶/۷۰	$۸/۳۴ \times 10^{-۰}$
۸۰ B۱۰ M۹۰	۸۰	۷۲	۱۰	۸	۹۰	۹۲۹	۱۲۸۴	۷/۰۷	۹/۳۲	$۱/۳۹ \times 10^{-۷}$

\* عدد ۱۰ نشان دهنده مقدار مواد سیمانی بر حسب کیلوگرم در متر مکعب، حرف B نشانگر سری مخلوط ساخته شده، حرف C نشان دهنده مخلوط کترل، اعداد M۵، M۱۰ و M۱۵ نشان دهنده درصد دوده سیلیسی بکار رفته در هر مخلوط و اعداد ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۳۰ نشان دهنده مقدار آب در مخلوط بر حسب کیلوگرم در متر مکعب می‌باشد.

- کاربرد دوده سیلیسی در بتن غلتکی تأثیر مشابهی در افزایش مقاومت کششی نمونه‌ها دارد.
- استفاده از دوده سیلیسی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش ضریب نفوذپذیری بتن غلتکی دارد. این تأثیر در مورد مخلوط‌های با مقدار مواد سیمانی کمتر (یعنی نسبت C/W بالاتر)، بیشتر است.
- اضافه کردن دوده سیلیسی به میزان مورد

قابل ملاحظه‌ای در مقاومت فشاری ۲۸ و ۹۰ روزه نمونه‌ها دیده شد. این ارتقاء مقاومت با مقادیر بالاتر درصد جایگزینی دوده سیلیسی افزایش یافت. میزان افزایش مقاومت به ازای ۵ تا ۱۵ درصد جایگزینی مواد سیمانی با دوده سیلیسی، بین ۲۵ تا ۶۰ درصد بوده است که این نتیجه مشابه نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر روی بتن معمولی می‌باشد [6].

(مانند وی بی اصلاح شده) مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرند.

### قدردانی

تحقیق انجام شده با استفاده از امکانات آزمایشگاه بتن دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفت. از این‌رو، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه، از همکاری و تلاش‌های آقایان عباس‌زاده و میرستانی در انجام تحقیقات آزمایشگاهی قدردانی می‌گردد.

مطالعه در این تحقیق (۵ تا ۱۵ درصد)، تأثیر محسوسی بر افزایش مقدار آب بهینه مخلوط‌ها نداشته است.

- این تحقیق بر روی مخلوط‌های بتن غلتکی با مقدار بر مواد سیمانی کم تا متوسط و با استفاده از روش‌های تراکم خاک (پراکتور اصلاح شده) انجام شد، به منظور بسط نتایج بدست آمده از این تحقیق، لازم است مخلوط‌های بتن غلتکی با مقدار مواد سیمانی زیاد (بیش از  $150 \text{ kg/m}^3$ ) و با روش‌های ارتعاشی تراکم

### مراجع

1. Dunstan, M. R. H. "Latest developments in RCC dams", *Proceedings of International Symposium on R.C.C. dam, Chengdu, China*, pp. 14-29, April (1999).
2. Neville, A. M. "Properties of concrete", Fourth Edition, Longman-London, (1995).
3. Aitcin, P. C. "High performance concrete", London: E & FN Spon, (1998).
4. Banthia., N. K. Pigeon, M., Merchant, J., and Boisvert, "Permeability of roller compacted concrete", ASCE, Materials in Civil Engineering, pp. 27-40, Feb (1992).
5. Wen, H. X. and Bagheri, A. R. "Strength development of conventional and silica fume concrete", *Magazine of Concrete Research*, December (1988).
6. Famili, H., and Bagheri, A. R. "Effects of Iranian produced silica fume on water demand and strength of concrete", *Sixth NCB International Seminar on Cement and Building Materials*, New Delhi, (1998).
7. ASTM C 150, "Standard specification for Portland cement", *American Society for Testing and Materials*, (1998).
8. ASTM C 1240, "Standard specification for the use of silica fume in concrete and mortar", *American Society for Testing and Materials*, (1998).
9. "Roller compacted concrete", ASCE, (1994).
10. Hansen, K. D., and Reinhardt, W. G. "Roller compacted concrete Dams", Mac Graw Hill Co, New York, (1991).
11. USBR test designation 4913-92, "Procedure for determining water permeability of concrete", *United States Bureau of Reclamation*, (1992).
12. گنجیان، اسماعیل، "خواص مکانیکی و فیزیکی میکروسیلیس ایران"، سمینار بین‌المللی کاربرد میکروسیلیس در ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اردیبهشت (۱۳۷۶).