

بررسی نقش زاویه قطع ریشه در میزان ریزنشت آپیکال متعاقب استفاده از آمالگام و MTA

دکتر محمد رضا شریفیان[†]- دکتر پوریا مطهری^{**}- سمیرا شاهسیا^{*}

*استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی، درمانی تهران

**استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

***داندنه‌پزشک

Title: The effect of bevel angle on apical microleakage following the use of amalgam and MTA

Authors: Sharifian MR. Assistant Professor*, Motahhari P. Assistant Professor**, Shahsia S. Dentist

Address: *Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

**Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Background and Aim: Achieving appropriate seal in canal obturation is the main goal of endodontic therapy. However, in some cases, it can not be obtained by non-surgical procedures alone. Retrograde surgery is one of the most common procedures in endodontics. Apical seal improvement can be obtained by root end filling and decreasing the root end resection angle (bevel angle). The aim of this study was to investigate the role of bevel angle on apical microleakage following the use of amalgam and MTA as root end filling materials.

Materials and Methods: In this experimental study, 128 extracted human teeth were instrumented and obturated by lateral condensation technique. The teeth were divided into two groups and the apical root resection was performed by high speed fissure bur (one group perpendicular to the long axis of the teeth and the other 45° to the long axis. The 3 mm root end cavity was prepared by ultrasonic device. Each group was divided into two subgroups: One filled with amalgam and the other with MTA. Teeth were incubated for 72 h, covered by two layers of nail polish (except for apical 3mm) and submerged in methylene blue for 48 h. Teeth were washed under tap water and mesiodistally dissected by low speed disc. Dye penetration was evaluated by stereomicroscope. Data were analysed by two way ANOVA and Tukey tests with $p<0.05$ as the limit of significance.

Results: The results showed that retrofill material type had a significant effect on microleakage and MTA was superior to amalgam in this respect. Bevel angle failed to show any significant effect on apical microleakage.

Conclusion: Based on the results of this study, it seems that the use of MTA instead of amalgam in clinical practice can improve the success rate of endodontic surgery whereas the bevel angle can be determined based on the status of each individual case; However, increasing the bevel angle seems to increase microleakage due to exposure of more dentinal tubules.

Key Words: Root end filling materials; Amalgam; MTA; Bevel angle

[†] مؤلف مسؤول: نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان قدس - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی اندودانتیکس
تلفن: ۰۲۶۴۰۶۶۴۰ نشانی الکترونیک: MRSharifian@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: هدف از درمان اندودانتیک ایجاد مهر و موم مناسب در طول پرکردگی کanal ریشه می‌باشد. در برخی موارد نتیجه قابل قبول از طریق درمان غیر جراحی حاصل نمی‌شود که در این صورت به جراحی نیاز است. هدف از انجام درمان جراحی رتروگرید که یکی از معمولترین جراحی‌های اندودانتیک می‌باشد، جلوگیری از ریزنشت آپیکال با استفاده از موادی است که قابلیت مهر و موم کنندگی خوبی دارند. علاوه بر خصوصیات مواد پر کننده انتهای ریشه، مطالعات مختلف نشان داده‌اند که میزان زاویه قطع ریشه نیز در میزان ریزنشت مؤثر است، به طوری که با افزایش زاویه، میزان ریزنشت نیز افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی توانایی مهر و موم کنندگی آمالگام به عنوان یک ماده رایج پر کننده انتهای ریشه و همچنین اثر زاویه قطع ریشه بر میزان ریز نشت نیز با استفاده از روش نفوذ رنگ، مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش بورسی: در این مطالعه تجربی، آزمایشگاهی ۱۴۸ دندان تک کanalه خارج شده انسان انتخاب شد. پس از آماده سازی کanalها و پر کردن آنها به روش تراکم جانی با گوتاپرکا و سیلر، دندانها به دو گروه تقسیم و ۳ میلیمتر انتهای ریشه‌ها با دو زاویه صفر و ۴۵ درجه قطع شد. با استفاده از دستگاه اولتراسونیک حفرات انتهای ریشه تهیه گردید؛ سپس هر گروه به دو زیر گروه تقسیم و با آمالگام یا pro root MTA پر شد. پس از ۷۲ ساعت انکوباسیون، کلیه سطوح دندانها به جز ۳ میلیمتر آپیکال با دو لایه لامینات پوشانیده شد، همچنین بخش تاجی دندانها توسط گلاس آئیومر ترمیم گردید؛ سپس نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت در متیلن بلوی PH=7 با ۰/۲٪ قرار گرفت. پس از شستشوی دندانها با آب، به وسیله دیسک الماس و هندپیس، از جهت مزیودیستال اقدام به مقطع‌گیری دندانها گردید. مقاطع زیر استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی ۵۰ برابر خوانده شد. داده‌های مطالعه با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس دو طرفه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که نوع ماده پر کننده انتهای ریشه به طور معنی‌داری در ریز نشت تأثیر داشت؛ به طوری که ریز نشت MTA نسبت به آمالگام کمتر بود، ولی میزان زاویه قطع ریشه اثر معنی‌داری بر ریز نشت نداشت.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر به نظر می‌رسد، استفاده از MTA به جای آمالگام، درصد موفقیت درمان جراحی را به علت توانایی برتر در مهر و موم ناحیه آپیکال، بالا می‌برد؛ در حالی که زاویه قطع ریشه بسته به نظر جراح و محل مورد نظر می‌تواند افزایش یا کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها: ماده پر کننده انتهای ریشه؛ آمالگام؛ MTA؛ زاویه Bevel

وصول: ۰۵/۱۲/۰۸ اصلاح نهایی: ۱۱/۱۰/۰۸ تأییدچاپ: ۳۰/۱۱/۸۴

مقدمه

نامناسب سیستم کanal ریشه و تهاجم باکتریها و محصولات آنها به بافت‌های پری‌رادیکولر است (۲). در مواردی که با شکست مواجه شده‌اند، درمان مجدد به روش غیر جراحی رایج است (۱). در برخی موارد به علت پیچیدگی سیستم کanal ریشه و وجود سدهای فیزیکی، نتیجه قابل قبول از طریق درمان مجدد حاصل نمی‌شود که در این صورت جراحی توصیه می‌شود.

نظر به این که بیشتر شکستهای درمان، متعاقب ریزنشت

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که علت اصلی بیماریهای پالپ و پری‌رادیکولار، آلدگی باکتریال این بافت‌ها می‌باشد (۱). هدف از درمان اندودانتیک، دسترسی مناسب به میکروارگانیسم‌ها و دبری‌های نکروتیک کanal جهت حذف بیشتر آنها و کاهش منبع تحریک ناحیه پری‌رادیکولر پس از پر کردن سه بعدی کanal است.

یکی از دلایل عمدۀ شکستهای اندودانتیک، پاکسازی

آمالگام و MTA، همچنین تأثیر میزان bevel انتهای ریشه انجام شد.

مواد محرك از قسمت آپیکال کanal ریشه رخ می‌دهد، ماده پر کننده انتهای ریشه باید در کanalی که به طور ناقص مهر و موم شده است، مهر و موم آپیکالی مناسبی را فراهم نماید (۴-۱).

روش بررسی

این مطالعه تجربی آزمایشگاهی در سال ۸۲-۸۳ در بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ۱۴۸ دندان خارج شده انسان انتخاب گردید. دندانهای مورد مطالعه تک کanalه بوده، کلیسیفیکاسیون در کanal نداشته و تا حد ممکن بدون انحنای آشکار بودند که این اطلاعات از طریق تصاویر رادیوگرافی به دست آمد. عدم وجود ترک در دندانها با استفاده از ذرهبین تأیید شد.

پس از ضدغونی دندانها با هیپوکلریت سدیم ۲۵/۵٪، تاج از ناحیه اتصال مینا و سمنتوم (CEJ) یا پایینتر از آن، توسط فرز الماسی و توربین قطع گردید به نحوی که ریشه‌هایی با طول حدود ۱۵ میلیمتر به دست آمد. سپس اقدام به پاکسازی و شکل‌دهی کanalها شد، به نحوی که به محض مشاهده نوک فایل در آپیکس، ۱ میلیمتر از این طول کاسته و به عنوان طول کارکرد در نظر گرفته شد. آماده سازی ناحیه فورامن آپیکال تا شماره ۴۰ صورت گرفت. سپس تا شماره ۸۰ با کم کردن ۵/۰ میلیمتر از طول هر فایل بعدی، flaring کanalها انجام شد. قسمت تاجی کanalها با glidden Gates شماره ۲ و ۳ گشاد گردید. در فواصل استفاده از هر فایل کanal با ۲ میلی‌لیتر محلول هیپوکلریت سدیم ۲۵/۵٪ شستشو داده شد.

سپس با استفاده از گوتاپرکا و سیلر 26 AH پر کردن کanalها به روش تراکم جانبی انجام گرفت. پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون، جهت اطمینان از سخت شدن سیلر و تقسیم دندانها به دو گروه ۶۴ تایی اقدام به قطع انتهای ریشه شد.

در یک گروه ۳ میلیمتر انتهای ریشه با زاویه صفر درجه عمود بر محور طولی ریشه و در گروه دیگر، ۳ میلیمتر انتهای ریشه با زاویه ۴۵ درجه قطع شد. سپس حفرات انتهای ریشه به عمق ۳ میلیمتر با استفاده از دستگاه اولتراسونیک

آمالگام از رایجترین مواد پر کننده انتهای ریشه، از دیرباز ۹۰ مورد استفاده بوده است. pro root MTA نیز در دهه ۶۰ توسعه ترابی نژاد وارد بازار دندانپزشکی شد. قابلیت مهر و موم خوب، سازگاری نسجی و قابلیت دسترسی آسان از جمله مزایایی است که برای آمالگام ذکر شده است؛ در حالی که ریزنشت اولیه، حساسیت به رطوبت و تغییر رنگ بافت‌های مجاور از جمله معایب آمالگام می‌باشد (۵،۶).

محتویات pro root MTA شامل تری کلسیم سیلیکات، تری کلسیم الومینات، تری کلسیم اکساید و اکساید سیلیکات می‌باشد (۷،۸).

مطالعات بسیار زیادی در مورد ریزنشت، مهر و موم حاشیه‌ای و سازگاری نسجی pro root MTA انجام شده است که برتری این ماده را نسبت به آمالگام و سایر مواد نشان می‌دهد (۲،۶،۹،۱۰). طولانی بودن زمان سخت شدن و عدم سهولت کار از معایب MTA به شمار می‌رود (۸). علاوه بر مواد پر کننده انتهای ریشه، زاویه bevel نیز اثر مهمی در میزان ریزنشت آپیکال دارد. هرچه میزان bevel کمتر باشد، میزان ریزنشت نیز کمتر می‌شود (۱۸-۲۰).

جهت دید و دسترسی مناسب به محل جراحی با استفاده از فرز، تهیه حفره انتهای ریشه با کمک باکولینگوال انجام می‌شود. امروزه با استفاده از دستگاه اولتراسونیک، مشکلاتی که در تهیه حفره انتهای ریشه به روش معمول وجود دارد، مرتفع شده است. با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیتی که میزان مهر و موم آپیکال در جلوگیری از ریزنشت و موفقیت و شکست درمان جراحی دارد، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان ریزنشت آپیکال متعاقب استفاده از

نفوذ رنگ بین ماده پر کردگی و دیواره کanal بر حسب میکرون اندازه گیری شد.

داده های مطالعه حاضر با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس دو طرفه و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در هر ۴ گروه مورد مطالعه نفوذ رنگ وجود داشت و این بدان معنی است که مواد پر کننده انتهای کanal و زوایای قطع ریشه در این تحقیق به طور مطلق از ریزنشت جلوگیری نمی نمایند.

میانگین کل نفوذ رنگ برای گروه های مورد مطالعه در جدول ۱ قابل مشاهده است.

جدول ۱- میانگین نفوذ رنگ در گروه های مورد مطالعه (میکرون)

همراه Bevel	بدون Bevel	آمالگام	MTA
انحراف معیار \pm میانگین	انحراف معیار \pm میانگین		
$760/5 \pm 105/03$	$574/3 \pm 108/66$		

همراه Bevel	بدون Bevel	آمالگام	MTA
انحراف معیار \pm میانگین	انحراف معیار \pm میانگین		
$328/2 \pm 107/8$	$270/6 \pm 105/9$		

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه، اختلاف معنی داری بین گروه آمالگام و MTA مشاهده شد، به طوری که MTA نسبت به آمالگام قابلیت مهر و موم کنندگی بهتری داشت؛ ولی میزان زاویه قطع ریشه اثربخشی داری بر ریزنشست نداشت.

چنانچه در یک گروه ماده پر کننده انتهای ریشه یکسان بود، اثر زاویه قطع ریشه تفاوت معنی داری بر روی میزان ریز نشست نداشت؛ ولی وقتی دو گروه با یک bevel مشابه و مواد پر کننده انتهای ریشه متفاوت، بررسی شدند میزان ریز نشست به طور معنی دار در گروه MTA کمتر از گروه آمالگام بود.

(Mini Piezon FT-080 CN/Tip B) ایجاد گردید. هر گروه جهت پر کردن حفره انتهای ریشه به دو زیر گروه تقسیم شد.

گروه اول شامل ۳۲ دندان بدون bevel که حفرات انتهای ریشه با آمالگام (Luxalloy non gamma2) پر شد.

گروه دوم شامل ۳۲ دندان، بدون Bevel و حفرات انتهای ریشه با (Dentsply/Maillefere) طبق دستور کارخانه سازنده (۳ قسمت پودر، ۱ قسمت آب مقطّر) مخلوط و با استفاده از MTA Carrier داخل حفرات قرار گرفت.

گروه سوم شامل ۳۲ دندان همراه bevel که حفرات انتهای ریشه با آمالگام پر شد.

گروه چهارم شامل ۳۲ دندان همراه bevel که حفرات انتهای ریشه با MTA پر شد.

به منظور سخت شدن مواد پر کننده انتهای ریشه، نمونه ها به مدت ۷۲ ساعت در انکوباتور (C ۳۷° و رطوبت ۱۰۰٪) قرار گرفتند. جهت جلوگیری از ریزنشست کرونال، بخش تاجی ریشه ها با استفاده از گلاس آینومر ترمیم گردید؛ همچنین به منظور بستن مسیرهای اضافی نشست از طریق توبول های عاجی و کانالهای فرعی، کلیه سطوح ریشه ها به جز ۳ میلیمتر انتهایی، با ۲ لایه لاک ناخن پوشانده شد.

۱۰ دندان به عنوان کنترل مثبت و ۱۰ دندان به عنوان کنترل منفی منظور گردید. در گروه کنترل مثبت، حفرات انتهای ریشه با هیچ ماده ای پر نشد و در گروه کنترل منفی، حفرات با موم چسب ذوب شده پر گردید و تمام سطوح ریشه از جمله موم چسب با دو لایه لاک ناخن پوشانده شد.

سپس نمونه ها به مدت ۴۸ ساعت در متیلن بلوي ۲٪ با PH=7 قرار گرفت. پس از شستشوی دندانها با آب، با استفاده از دیسک فلزی الماسی و هندپیس، مقطع گیری ریشه ها از بعد مزیودیستال انجام گرفت. پس از آن، کلیه نمونه ها زیر استرومیکروسکوپ با بزرگنمایی ۵۰ برابر خوانده شد و میزان

حاضر، میزان bevel تأثیر معنی‌داری بر میزان ریزنشت نداشت. این تفاوت را می‌توان به حجم نمونه، نوع تجاری ماده مورد استفاده (به خصوص آمالگام)، تفاوت در نوع دستگاه اولتراسونیک، روش اجرا، نحوه اندازه‌گیری متغیرها و زاویه bevel (در مطالعه حاضر با زاویه صفر و ۴۵ درجه و در مطالعات دیگر با زوایای صفر، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه) نسبت داد.

نتایج تحقیق حاضر مطابق با مطالعه رزمی و یوسفی مبنی بر معنی‌دار نبودن تفاوت میزان ریزنشت در سه گروه مورد مطالعه bevel (صفر، ۳۰ و ۴۵ درجه) می‌باشد (۲۲).

با توجه به نتایج بررسی ریزنشت نفوذ رنگ برای آن که بتوان به نتیجه دقیقی درباره برتری مواد در قابلیت مهر و موم آپیکال و یا دستیابی به بهترین زاویه قطع ریشه رسید، باید شرایط مشابه کلینیکی از لحاظ کنترل رطوبت و خون فراهم نمود و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام داد.

طبق مطالعه حاضر نوع ماده پر کننده انتهای ریشه بر میزان ریزنشت آپیکال مؤثر است. به طوری که در گروه MTA میزان ریزنشت کمتر از گروه آمالگام بود؛ ولی از لحاظ میزان bevel قطع ریشه، تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد. براساس نتایج مطالعه حاضر، طبق نظر جراح و محل دندان مورد نظر می‌توان میزان bevel را تعیین نمود. از آن جایی که بیشتر تحقیقات نشان داده‌اند هرچه میزان bevel بیشتر باشد، میزان ریزنشت آپیکال نیز بیشتر می‌شود، باید در کمتر باز شدن توبول‌های عاجی یا کم کردن زاویه قطع ریشه بیشتر دقت نمود.

با توجه به نتایج این تحقیق، MTA به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه پیشنهاد می‌گردد.

بحث و نتیجه گیری

مواد بسیاری به عنوان پر کننده انتهای ریشه مورد استفاده قرار گرفته‌اند (۸). Pro root MTA ماده‌ای است که در دهه ۹۰ توسط ترابی نژاد وارد بازار دندانپزشکی شد که یکی از موارد استفاده آن به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه بود. تحقیق حاضر نشان داد، نوع ماده پر کننده انتهای ریشه اثر معنی‌داری در میزان ریزنشت دارد؛ در حالی که زاویه bevel اثر معنی‌داری نداشت. اگرچه در هر گروه، میانگین نفوذ رنگ در زیر گروه بدون bevel کمتر از زیر گروه با bevel بود، ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعات ترابی نژاد و همکاران، Min Kai Wu و همکاران، Hang mingtang و همکاران Bates و همکاران و Yatsushiro و همکاران که MTA را از نظر توانایی مهر و موم آپیکال برتر از آمالگام اعلام کرده‌اند، موافق است (۱۰، ۱۵). نتایج این تحقیقات بررسی استفاده از روش نفوذ رنگ بررسی شد، نتایج تحقیقات بررسی ریزنشت با استفاده از نفوذ باکتری را نیز تأیید می‌نماید. این تحقیقات نیز MTA را از نظر قدرت مهر و موم نسبت به آمالگام، برتر دانسته‌اند (۹، ۱۶). سایر تحقیقات نیز میزان ریزنشت کمتر MTA را نسبت به سایر مواد پر کننده انتهای ریشه گزارش کرده‌اند (۲۱، ۱۷، ۱۶).

علاوه بر ماده پر کننده انتهای ریشه، میزان bevel نیز در ریزنشت آپیکال مؤثر است. نتیجه تحقیق حاضر با آنچه Gilheany و همکاران و Gagliani و همکاران گزارش کرده‌اند، متفاوت است. این محققان دریافتند که هرچه میزان bevel در قطع ریشه کمتر باشد، میزان ریزنشت به طور معنی‌داری کمتر می‌شود (۲۰، ۱۹)، در حالی که در تحقیق

منابع:

- 1- Torabinejad M, Pittford TR. Root end filling materials: a review. Endod Dent Traumatol 1996; 12: 161-78.
- 2- Torabinejad M, Watson TF, Pittford TR. The sealing ability of mineral trioxide aggregate as a retrograde filling material. J Endod 1993; 14: 391-8.
- 3- Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 5th ed. BC Decker Inc. Philadelphia; 2002. p. 248-57.

- 4- Harty FJ, Parkins BJ, Wengraf AM. Success rate of apicoectomy. A retrospective study of 1016 cases. Br Dent J. 1970; 129: 407-13.
- 5- Peltola M, Tuula S, Kiostyo O. Toxic effects of various retrograde root end filling materials on gingival fibroblasts and rat sarcoma cells. Endod Dent Traumatol 1992; 8: 120-24.
- 6- Fischer EJ, Arens DE, Miller CH. Bacterial leakage of MTA as compared with Zinc-free Amalgam, intermediate restoration material and super-EBA as a root end filling material. J Endod 1998; 24 (3): 176-9.
- 7- Jou YT, Pert C. Is there a best retrograde filling material? DCNA 1997; 41(3): 555-61.
- 8- Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp. 8th ed. Mosby.USA. 2002. 683-92.
- 9- Torabinejad M, Rastegar A, Kettering JD, Pottford TR. Bacterial leakage of MTA as a root end filling material. J Endod 1995; 21(3): 109-12.
- 10- Torabinejad M, Smith PW, Kettering JD, Pittford TR. Comparative investigation of marginal adaptation of MTA and other commonly used root end filling material. J Endod 1995; 21 (6): 195-99.
- 11- Wu MK, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Long term seal provided by some root end filling materials. J Endod 2002; 24: 557-60.
- 12- Hang Ming Tang, Torabinejad m, Kettering JD. Leakage evaluation of root end filling materials using endotoxin. J Endod 2002; 28 (1): 5-7.
- 13- Torabinejad M, Higa RK. Dye leakage of four root end filling materials: effect of blood contamination. J Endod 1994; 20(4): 159-63.
- 14- Bates CF, Cames DI, Del Rio CE. Longitudinal sealing ability of mineral trioxide aggregate as a root end filling material. J Endod 1996; 22 (11): 575-78.
- 15- Yatsushiro JD, Baumgartner C, Tinkle JS. Longitudinal study of mineral trioxide aggregate as a root end filling material using a fluid conductive system. J Endod 1998; 24(11): 716-9.
- 16- Martell B, Chandler NP. Electrical and dye leakage comparison of three root end restorative, materials. Quintessence Int 2002; 33(1): 30-4.
- 17- Mangin C, Yasilsoy C, Nissan R, Stevens R. The comparative sealing ability of hydroxyapatite cement, mineral trioxide aggregate and super ethoxybenzoic acid as root-end filling materials. J Endod 2003; 29(4): 261-4.
- 18- Carr GB. Ultrasonic root end preparation. DCNA 1997; 41(3): 541-53.
- 19- Gagliani M, Taschieri S, Molinati R. Ultrasonic root end preparation: influence of cutting angle on the apical seal. J Endod 1998; 24(11): 726-30.
- 20- Gilheany PA, Fidgor D, Tyas MJ. Apical dentin permeability and microleakage associated with root end resection and resection and retrograde filling. J Endod 1994; 20(1): 22-6.
- 21- Peters CI, Peters OA. Occlusal loading of EBA and MTA root end filling in an computer controlled masticator: a SEM study. Int Endod 2002; 35(1): 22-9.

۲۲- رزمی حسن (استاد راهنما)، یوسفی اشکان. بررسی اثر زاویه قطع ریشه بر میزان سیل آپیکال. پایان نامه شماره ۳۹۲۷. دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال تحصیلی ۱۳۷۹-۸۰.