

جذب یون سیانید به وسیله زئولیت Y و فرم های اصلاح شده آن

حسین قصیه‌یان*⁺ و اکبر صالح عاشق آبادی

اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه شیمی، صندوق پستی ۱۷۴۶-۷۳۴۶۱

چکیده: سیانید از جمله مواد سمی است که وجود آن در بدن می‌تواند موجب سر درد، استفراغ و بزرگ شدن غله تیروئید شود و در مقدارهای زیاد منجر به مرگ شود. از آنجایی که سیانید در پساب بسیاری از صنایع وجود دارد، راههای متفاوتی برای کاهش آن بررسی شده است، از آن جمله می‌توان به روش‌های اکسایش با ازن، تخریب با تابش پرتو فرابنفش، کلردار کردن قلیایی و تخریب با استفاده از پراکسید هیدروژن اشاره کرد. از طرفی زئولیت‌ها که آلومینوسیلیکات بلورین و آبدار فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی هستند، توانایی جذب کاتیون‌ها و آنیون‌ها را در صورت انجام اصلاحاتی در ساختار خود دارا هستند. هدف از این تحقیق سنتر زئولیت Y و بررسی جذب یون سیانید به وسیله‌ی این زئولیت است. سنتر زئولیت Y با روش هیدروترمال انجام شد و با استفاده از روش‌های دستگاهی و تجزیه شیمیایی مرتضوب، فراورده‌ی سنتر شده مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. نتیجه‌ها نشان داد که در شرایط به کار گرفته شده زئولیت Y با خلوص بالا تهیه شده است. ورود برخی از کاتیون‌ها در حفره‌های زئولیت در صورتی که بتوانند با آنیون مورد نظر رسوبی با K_{sp} کوچک یا کمپلکسی با K_F بزرگ ایجاد کنند، منجر به جذب و تشییت آنیون‌ها می‌شود و به همین دلیل کاتیون‌های Zn^{2+} ، CO^{2+} و Fe^{3+} که توانایی بالقوه تشکیل کمپلکس با یون سیانید را دارا هستند، در حفره‌های زئولیت جایگزین شد و جذب سیانید به وسیله‌ی شکل‌های متفاوت یونی بررسی شد. نتیجه‌ها نشان داد که زئولیت اصلاح شده توانایی بالای برای جذب یون سیانید دارد.

واژه‌های کلیدی: سیانید، زئولیت Y، جذب، اصلاح، تبادل یونی.

KEY WORDS: Cyanide, Zeolite Y, Adsorption, Modification, Ion exchange.

مقدمه

ویتامین B₁₂ ترکیب می‌شود. افزایش سیانید در خون باعث بروز اختلالاتی نظیر ضعف دست و پا، سخت راه رفتن، تاری دید، کری و کاهش فعالیت غده تیروئید می‌شود. در مورد سمیت سیانید، سه مکانیسم متفاوت شناخته شده است:

- تشکیل کمپلکس‌های سیانید با فلزهای دو یا سه ظرفیتی موجود در مکان‌های فعال آنزیم‌ها.

سیانید ترکیب شیمیایی کربن و نیتروژن است که با بسیاری از ترکیب‌های آلی و معدنی ترکیب می‌شود. هیدروژن سیانید، سدیم سیانید و پتاسیم سیانید مثال‌هایی از ترکیب‌های ساده سیانیدی اند و ازوون بر آن به وسیله‌ی بعضی از باکتری‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌ها نیز تولید می‌شوند. سیانید در بافت تعدادی از گیاهان نیز یافت می‌شود، سیانید در بدن انسان با دیگر مواد شیمیایی برای تشکیل

کارهای تجربی

تهیه زئولیت Y - Na

زئولیت Na-Y مورد نیاز در این کار تحقیقاتی به صورت هیدروترمال در شرایط استاتیک در اتوکلاوهای فولادی با جدار داخلی تفلون سنتز شد [۱۱]. مواد اولیه مورد استفاده برای سنتز عبارت اند از:

- ۱- پودر سیلیسیم دی اکسید کلوئیدی یا اروسیل (Aerosil Degusa -AG) SiO_2
- ۲- آلومینیم سولفات ۱۶ آبه $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$ (Merck)
- ۳- پودر آلومینیم با خلوص ۹۹ درصد (Merck)
- سدیم هیدروکسید NaOH (Merck) ۲۶

۷/۵ گرم سدیم هیدروکسید در ۱۸ میلی لیتر آب دوبار تقطیر شده حل شد و به محلول حاصل ۰/۶۲ گرم پودر آلومینیم اضافه شد و تا اتحال کامل حرارت داده شد. از طرف دیگر ۷/۸ گرم سدیم هیدروکسید در ۲۰ میلی لیتر آب م قطره دوبار تقطیر شده حل دادن به طور کامل حل شود. دو محلول فوق به هم دیگر اضافه و به مدت ۱۱۰ دقیقه در ترموستات آبی در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به هم زده شد تا محلول شفاف هسته زا به دست آید. برای تهیه ژل آلومینوسیلیکات، مقدار ۱۰/۵ گرم آلومینیم سولفات ۱۶ آبه در ۴۰ میلی لیتر آب دو بار تقطیر شده حل شد و به طور جداگانه ۵/۲ گرم سدیم هیدروکسید در ۲۵ میلی لیتر آب دوبار تقطیر شده حل شد و ضمن حرارت دادن، ۱۰ گرم پودر اروسیل به تدریج به آن اضافه شد. دو محلول ضمن به هم زدن با همزن مکانیکی به تدریج به هم دیگر اضافه شدند تا ژل یکنواختی حاصل شد. ۷ گرم از محلول هسته زا به ۲۲۵ گرم از ژل آلومینوسیلیکات اضافه و به مدت ۱۵ دقیقه به هم زده شد. ژل حاصل در اتوکلاو فولادی با جدار تفلون قرار گرفت و به مدت ۲۴ ساعت در دمای بین ۹۳ تا ۹۵ درجه سانتی گراد حرارت داده شد و پس از سرد شدن، فراورده چندین بار به وسیله آب م قطره داغ شستشو داده شد و فراورده جامد در دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد گرفت شد. سپس درون دسیکاتور حاوی آب نمک اشباع قرار گرفت تا میزان آب موجود در آن در مقدار ثابتی باقی بماند.

- تشکیل حد واسطه های شیف باز در عمل کاتالیست های آنزیم که منجر به تشکیل مشتقات پایدار نیتریل می شود.

- تشکیل سیانوهیدرید با گروه های کتونی متabolیکی [۱]. سیانید در پساب صنایع آب کاری، متالورژی، تولید مواد شیمیایی،

+E-mail: h.saghafi@sci.ui.ac.ir
ساخت پلاستیک ها و برخی فرایندهای معدنی از جمله معادن طلا یافت می شود. در معادن طلا برای استخراج طلا به محلول حاوی طلا، سیانید اضافه می شود و پس از جدا کردن طلا محلول وارد استخراج می شود. سیانید موجود در استخراج می تواند با گذشت زمان به آب های زیرزمینی نفوذ کرده و مشکلات زیست محیطی را سبب شود [۲].

برای کاهش میزان سیانید در پساب ها، روش های متعددی وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به روش های بیولوژیکی، جذب به وسیله ای کربن فعال [۳]، استخراج با حلال، اکسایش شیمیایی با ازن، تابش فرابینفش [۴]، کلردار کردن قلیایی و تخریب به وسیله ای پراکسید هیدروژن اشاره کرد. استفاده از رزین های تبادل یون در جذب سیانید نیز بررسی شده است [۵].

زئولیت ها به دلیل دارا بودن حفره هایی با اندازه های معین در جداسازی انتخابی، مورد استفاده قرار می گیرند. گزینش پذیری زئولیت ها را می توان با انجام اصلاحاتی افزایش داد [۶-۷]. زئولیت های A و X برای حذف کربن دی اکسید و همچنین حذف H_2O و ترکیب های آلی گوگردی از گاز های طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند [۸]. به دلیل وجود بار منفی در ساختار زئولیت ها، این دسته از کانی ها بدون اصلاح قبلی تمایلی به جذب آنیون ها ندارند، لیکن چنانچه اصلاحاتی در ساختار آن صورت گیرد ظرفیت آنها نسبت به جذب آنیون ها افزایش می یابد. کاربرد زئولیت ها قبل از انجام اصلاحات و پس از آن در جذب کاتیون ها و آنیون ها از پساب های صنعتی گسترش فراوان یافته است. جذب آنیون های نیتریت و نیترات از محلول آبی به وسیله ای زئولیت ها پس از اصلاح با تثرا اتیل آمونیم و تثرا متیل آمونیم مورد بررسی قرار گرفته است [۹]. Li و همکارانش با استفاده از کاتیون همگزا دسیل تری متیل آمونیم (HDTMA) جذب اکسی آنیون های کرومات و نیترات را به وسیله ای کلینوپیتیولیت بررسی کردند [۱۰].

به حجم ۲۵۰ میلی لیتر رسانیده و به ظرف پلی اتیلنی منتقل شد. اندازه‌گیری سدیم با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل Varian ۱۰۰۰ و از طریق نشر اتمی انجام گرفت. استانداردها در گستره غلظتی ۰ تا ۱۰ ppm تهیه و منحنی استاندارد ترسیم شد. میزان تعویض هر کاتیون از تفاوت سدیم اولیه و سدیم باقیمانده پس از تعویض محاسبه شد.

تهیه محلول استاندارد سدیم سیانید

۴/۷۰۹ گرم از محلول NaCN توزین و در آب مقطر حل شده و به حجم ۲۵۰ میلی لیتر رسانده شد. برای استاندارد کردن این محلول از روش تیتراسیون با محلول نیترات نقره و شناساگر پارادی متیل امینو بنزال رودانین استفاده شد. پس از انجام محاسبات مربوط، غلظت این محلول برابر ۹۴۰ ppm تعیین شد [۱۲].

بورسی میزان جذب یون سیانید بهوسیله شکل‌های یونی متفاوت زئولیت Y

برای این منظور از هر کدام از زئولیت‌های CoNaY, ZnNaY و FeNaY ۲/۰۰ Na-Y و ۲/۰۰ گرم توزین و در ظروف پلی اتیلنی درب‌دار جداگانه وارد شد، به هر ظرف ۷۵ میلی لیتر محلول CN ۹۴۰/۰ ppm اضافه شد. ظروف به مدت ۴ ساعت در دمای آزمایشگاه در آن چرخان قرار داده شدند، پس از این مدت زئولیت از محلول جدا شده و چند بار با آب مقطر شستشو داده شد و محلول‌های زیر صافی به حجم ۲۵۰ میلی لیتر رسانیده شده به عنوان شاهد، یک ظرف پلی اتیلنی درب‌دار را برداشته و بدون اضافه کردن زئولیت عملیات بالا روی آن انجام شد. سپس غلظت یون سیانید باقی مانده را با استفاده از روش پیکریک اسید اندازه‌گیری نموده و میزان جذب یون سیانید بهوسیله نمونه‌های فوق محاسبه شد [۱۲].

در این روش ۱۰ میلی لیتر از محلول مورد نظر را درون بشر ریخته و با افزودن کلسیم کربنات، PH محلول ۷/۸ تا ۱۰/۲ تنظیم می‌شود سپس ۵/۰ میلی لیتر محلول یک درصد پیکریک اسید به محتویات بشر افزوده شده و بشر به مدت پنج دقیقه در حمام آب گرم در دمای ۲۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد. پس از خروج بشر از حمام، محتویات آن به بالن حجمی ۱۰۰ میلی لیتری منتقل و به حجم رسانیده می‌شود. استانداردها نیز به همین ترتیب تهیه می‌شوند به طوری که غلظت نهایی یون سیانید در محلول‌های

بورسی ساختار و ترکیب فراورده

به منظور تعیین ساختار فراورده و ترکیب شیمیایی آن از نمونه سنتر شده طیف XRD و XRF تهیه شد. دستگاه XRD مورد استفاده از نوع STDI-P ساخت کارخانجات STOE و الگوهای پراش پرتو X با استفاده از CuK α (طول موج ۱/۵۴ nm) و با سرعت ۱۰ °C/min به دست آمد. همچنین برای تجزیه به روش از دستگاه LINK XR-۳۰۰ استفاده شد. این دستگاه دارای آشکار ساز از نوع نیمه هادی Si(Li) است.

ترموگرام‌های DSC و DTG نمونه با استفاده از دستگاه تجزیه‌ی حرارتی مدل Metter TA ۴۰۰ System و با سرعت گرمادهی ۱۰ °C min⁻¹ از دمای اتاق تا ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد تهیه شد.

تهیه فرم‌های تعویض یونی زئولیت

چون هدف این تحقیق بررسی میزان جذب یون سیانید بهوسیله شکل‌های کاتیونی زئولیت Y می‌باشد، شکل‌های تعویض شده کاتیون‌هایی که با سیانید تشکیل کمپلکس می‌دهند تهیه شد. این کاتیون‌ها شامل Zn^{۲+}, Co^{۳+} و Fe^{۳+} است. PK_f کمپلکس‌های سیانید آنها به ترتیب برابر ۱۸/۹, ۶۴ و ۳۶ است. بدین منظور محلول‌های ۰/۱۵ مولار یون‌های Zn^{۲+}, Co^{۳+} و Fe^{۳+} به ترتیب از نمک‌های نیترات، استات و کلرید آنها تهیه شد. ۱۰۰ میلی لیتر از هر یک از محلول‌های بالا را در ظروف پلی اتیلن جداگانه ریخته و ۵ گرم از زئولیت NaY که در دسیکاتور محتوی آب نمک اشباع نگهداری می‌شد به هر ظرف اضافه شد و برای مدت ۴۸ ساعت در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد درون آون چرخان قرار گرفت. پس از مدتی ظروف را خارج کرده و زئولیت از محلول جداسازی و شستشو شد. بهمنظور تعیین درصد هر یک از کاتیون‌های بالا در زئولیت، مقدار ۰/۲۵۰ گرم نمونه زئولیت را داخل کروزه پلاستیکی توزین کرده و با چند قطره آب دیونیزه مرطوب کرده و یک میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و یک میلی لیتر اسید پرکلریک غلیظ به آن اضافه شد. کروزه روی حمام شنی قرار داده شد تا محتویات آن خشک شود، و سپس ۵ میلی لیتر فلوریدریک اسید ۴۸ درصد و ۵ میلی لیتر کلریدریک اسید غلیظ اضافه شد و دوباره روی حمام شنی در زیر هود قرار داده شد تا محتویات آن خشک شود، پس از آن ۱۰ میلی لیتر آب دیونیزه و ۵ تا ۶ قطره کلریدریک اسید (۱:۱) اضافه کرده و کروزه به مدت یک ساعت روی حمام شنی، تا به دست آمدن محلول شفاف حرارت داده شد. محلول حاصل را صاف کرده و محلول زیر صاف

در الگوی پراش پرتو-X نمونه خطوط طیفی با شدت نسبی $d(A^\circ)$ ، 100 ، $35/3$ ، $35/2$ و $29/7$ به ترتیب در $14/5$ ، $36/8$ ، $25/2$ و $28/4$ دیده شد که همین خطوط در نمونه مرجع نیز وجود دارد [۱۳]. سایر خطوط مربوط به زئولیت Y نیز در الگوی پرتو-X نمونه دیده شد (جدول ۲).

در ترمومتر TG,DTG نمونه (شکل ۱) کاهش وزنی معادل $27/9$ درصد وزنی در گستره دمایی 200 تا 300 درجه سانتی گراد مشاهده شد که این از ویژگی های زئولیت Y می باشد [۱۳]. پس از این دما و تا دمای 700 درجه سانتی گراد DSC تغییرهای گرمایی قابل اندازه گیری مشاهده نشد. در طیف نمونه نیز یک پیک گرمایی که از دمای اتاق آغاز می شود مشاهده شد. انطباق گستره دمایی این پیک با پیک به دست آمده در DTG نشانه جدا شدن آب موجود در ساختار زئولیت است.

جدول ۱- نتیجه تجزیه شیمیایی زئولیت Na-Y.

نمونه	۲۸
$45/80 \pm 0/45$	SiO_4 درصد
$15/76 \pm 0/56$	Al_2O_3 درصد
$15/30 \pm 0/39$	Na_2O درصد
$24/60$	H_2O درصد
$101/46 \pm 1/40$	مجموع


جدول ۲- خطوط حاصل از پراش پرتو-X زئولیت سنتز شده Y-Na.

$d(A^\circ)$	I/I_0	$d(A^\circ)$	I/I_0	$D(A^\circ)$	I
$14/385$	100	$3/014$	$9/4$	$1/744$	$5/5$
$8/861$	$11/3$	$2/848$	$29/7$	$1/697$	$5/8$
$7/554$	$7/6$	$2/762$	$11/1$	$1/583$	$7/3$
$6/522$	$2/9$	$2/702$	$3/7$	$1/452$	4
$5/685$	$35/3$	$2/637$	$9/3$	$1/362$	$5/3$
$4/770$	$11/7$	$2/581$	4		
$4/363$	$14/5$	$2/378$	$5/2$		
$3/912$	$7/7$	$2/178$	$4/5$		
$3/768$	$36/8$	$2/093$	$5/9$		

استاندارد پس از به حجم رساندن در گستره ۱ تا 5 ppm باشد با اندازه هگیری جذب محلول ها به وسیله ای دستگاه اسپکترو فوتومتر UV-VIS در طول موج 520 نانومتر و رسم منحنی تنظیم، غلظت یون سیانید در محلول های زیر صافی محاسبه شد. به منظور به دست آوردن زمان جذب بهینه، در داخل ۹ عدد ظرف پلی اتیلنی در بار، مقدار 500 mg زئولیت Co-NaY قرار گرفته و به هر یک 50 ml لیتر محلول 1880 CN^- اضافه شد. ظروف به ترتیب به مدت $5, 10, 15, 20, 60, 120, 120, 180, 240$ دقیقه در دمای آزمایشگاه در آون چرخان قرار گرفتند. سپس زئولیت ها جداسازی و پس از شستشو، محلول زیر صافی به حجم 250 ml لیتر رسانیده شد. محلول ها ده برابر رقیق شده و مقدار سیانید آن اندازه گیری شد. اثر حرارت در جذب یون سیانید به وسیله ای زئولیت CoNa-Y نیز بررسی شد. برای این منظور نمونه 500 mg از زئولیت CoNa-Y توزین و به مدت 27 ساعت در کوره در دماهای $100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900$ درجه سانتی گراد حرارت داده شد. سپس نمونه ها از کوره خارج و پس از سرد شدن، در ظرف پلی اتیلنی جداگانه ریخته شد و به هر ظرف 50 ml لیتر محلول 1880 CN^- اضافه شد. نمونه ها را در آون چرخان در دمای آزمایشگاه به مدت 30 دقیقه قرار داده، سپس زئولیت از محلول جدا سازی و پس از شستشو محلول زیر صافی به حجم 250 ml لیتر رسانده و پس از ده برابر رقیق سازی، غلظت یون سیانید اندازه گیری شد.

نتیجه ها و بحث


نتیجه های حاصل از تجزیه نمونه سنتز شده به روش فلورسانس پرتو-X در جدول ۱ آمده است. بر اساس این نتیجه ها فرمول اکسیدی فراورده به صورت $(\text{Na}_2\text{O})(\text{Al}_2\text{O}_3)_4/\text{Al}(\text{SiO}_4)_5/0.9(\text{H}_2\text{O})$ فرمول اکسیدی زئولیت Y موجود در مراجع نزدیک است [۱۳].




در فراورده سنتز شده مقدار Na_2O موجود، بیش از مقدار گزارش شده است، که این مسأله احتمالاً به دلیل گیرافتادگی NaOH در حفره های زئولیت در حین سنتز است. این موضوع تعییری در ظرفیت تعویض کاتیونی زئولیت ایجاد نمی کند، زیرا ظرفیت کاتیونی زئولیت به نسبت Si/Al زئولیت بستگی دارد.

در مورد زئولیت ZnNa-Y, CoNa-Y صافی، سیانید قابل اندازه‌گیری وجود نداشت، که نشان دهنده ظرفیت جذبی بالاتر این نمونه نسبت به یون سیانید است. به نظر می‌رسد در غلظت به کار گرفته شده سیانید کافی برای تکمیل ظرفیت جذبی این دو نمونه در محلول وجود نداشته است. لذا در آزمایش‌های دیگر از محلول CN^- ppm ۱۸۰ استفاده شد که نتیجه‌ها در جدول ۵ آمده است. شکل تعویض شده کمالی در این شرایط $102/6$ میلی گرم یون سیانید را در هر گرم خود جذب کرد که این ظرفیت در مقایسه با کارهای انجام شده با زئولیت‌ها و سایر جاذب‌ها، ظرفیت جذب بالایی محسوب می‌شود.

با محاسبه میزان Na اولیه موجود در زئولیت و درصد تعویض کاتیون‌های Co^{2+} و Zn^{2+} می‌توان به این نتیجه رسید که میزان این دو کاتیون به ترتیب $1/73$ و $2/33$ میلی اکی والان به ازای هر گرم زئولیت است، حال آنکه میزان CN^- جذب شده به ترتیب $3/66$ و $2/36$ میلی اکی والان به ازای هر گرم زئولیت است. بنابراین، هر اتم CO با دو یون CN^- و هر اتم Zn با یک یون CN^-



شکل ۱- ترموگرام TG,DTG نمونه سنتز شده.




۳/۳۰۲	۲۵/۲	۲/۰۵۴	۴/۷	
-------	------	-------	-----	--

جدول ۳- خطوط حاصل از پراش پرتو-X زئولیت Y.



d(Ao)	I/I ₀	d(Ao)	I/I ₀	D(Ao)	I
۱۴/۴۹	۱۰۰	۳/۳۰۸	۳۷	۲/۱۸۸	۸
۸/۷۵	۹	۳/۲۲۲	۸	۲/۱۶۲	۴
۷/۴۶	۲۹	۳/۰۴۴	۱۶	۲/۱۰۰	۸
۵/۶۸	۴۴	۲/۹۱۷	۲۱	۲/۰۶۳	۷
۴/۷۶	۲۳	۲/۸۵۸	۴۸	۱/۹۳۳	۴
۳/۸۴	۳۵	۲/۷۶۷	۲۰	۱/۹۱۰	۵
۳/۹۱	۱۲	۲/۱۷۷	۷	۱/۷۷۲	۵
۳/۷۷۵	۴۷	۲/۶۳۸	۱۹	۱/۷۵۰	۹
۳/۵۷۳	۴	۲/۵۹۵	۱۱	۱/۷۰۴	۱۲
۳/۴۶۶	۹	۲/۳۸۲	۱۳		

اطلاعات حاصل از تجزیه شیمیایی XRD و تجزیه حرارتی نمونه به روشنی تایید کرد که فراورده سنتز شده از نوع زئولیت Y است. درصد تعویض کاتیون‌ها در فرم‌های تعویض شده به روش CoNa-Y, ZnNa-Y, FeNa-Y, به ترتیب برابر $47/۴۱$, $48/۰۹$, $۴۷/۵۰$ و $۳۷/۴۱$ درصد است که نشان دهنده تعویض ناقص سدیم موجود در زئولیت با کاتیون‌های مورد استفاده است. با به کار گرفتن شرایط مطلوب تر مانند افزایش دما، زمان تعادل و تغییر غلظت، می‌توان به درصد تعویض بالاتری دسترسی پیدا کرد. لیکن از آنجایی که در این تحقیق هدف اصلی، بررسی ظرفیت جذبی فرم‌های تعویض شده نسبت به CN^- است، رسیدن به درصد تعویض کامل ضروری به نظر نمی‌رسد.

به منظور بررسی جذب سیانید بهوسیله شکل‌های متفاوت، نمونه‌های Na-Y, ZnNa-Y, CoNa-Y, FeNa-Y سه ساعت در تماس با محلول CN^- ppm ۹۴۰ در تماس با زئولیت قرار گرفتند. بدین ترتیب $70/۵$ mg یون CN^- در تماس با زئولیت قرار گرفت. زئولیت به مدت ۴ ساعت با محلول در تماس قرار گرفت و پس از آن نمونه‌ها جدا سازی شد و غلظت یون سیانید در محلول زیر صافی اندازه‌گیری شد. مقدارهای سیانید باقی‌مانده در محلول و مقدارهای جذب شده به ازای هر گرم زئولیت در جدول ۴ آمده است.

meq Co^{r+} / gr CoNa-Y شکل ۵- تاثیر عملیات حرارتی بر جذب یون سیانید به وسیله‌ی CoNa-Y .

ایجاد پیوند کرده است. این موضوع می‌تواند مؤید این منظور باشد که جذب سیانید به دلیل تشکیل کمپلکس کبالت سیانید و کمپلکس رو سیانید در زئولیت صورت گرفته است، بنابراین میزان جذب سیانید به مقدار کاتیون تعویض شده و عدد کوردیناسیون آن بستگی دارد. به نظر می‌رسد چنانچه در صد تعویض کاتیون‌ها افزایش یابد میزان جذب CN^- در این دو شکل فزونی خواهد یافت. بررسی سیتیک جذب روی دو نمونه ZnNa-Y , CoNa-Y انجام شد (شکل ۳). فرم تعویض شده کبالت در مدت کمتر از ۵ دقیقه به ماکسیمم ظرفیت جذبی خود رسید. در حالی که در شکل تعویض شده ZnNa-Y ماکسیمم ظرفیت جذبی پس از حدود



علمی پژوهشی



شکل ۲- ترموگرام DSC نمونه سنتز شده.

جدول ۴- میزان سیانید جذب شده به وسیله‌ی زئولیت‌های متفاوت.

نوع زئولیت	میزان CN باقیمانده در محلول (mg)	میزان جذب mg/g
Na-Y	۶۷/۸۷	۱/۳۲
FeNa-Y	۶۱/۶۱	۴/۴۴
CoNa-Y	کمتر از حد تشخیص	۳۵/۲۵
ZnNa-Y	کمتر از حد تشخیص	۳۵/۲۵

جدول ۵- میزان سیانید جذب شده به وسیله‌ی ZnNa-Y , CoNa-Y

نوع زئولیت	میزان جذب mg/g
CoNa-Y	۱۰۲/۶
ZnNa-Y	۶۶/۳

شکل ۳- تاثیر زمان تماس بر جذب یون سیانید به وسیله‌ی CoNa-Y .

زئولیت در این دما است (شکل ۵). الگوی پراش پرتو-X نمونه حرارت دیده بیانگر این موضوع است (شکل ۶).


نتیجه‌ها و پیشنهادها

چارچوب زئولیتها دارای بار منفی است، بنابراین جذب آئیون‌ها به طور مستقیم روی آنها امکان‌پذیر نیست. در این کار تحقیقاتی یون سدیم موجود در زئولیت Na-Y بهوسیله کاتیون‌هایی که با یون سیانید کمپلکس تشکیل می‌دهند، تعویض شد. در دو شکل روی و کبالت، میزان جذب سیانید قابل توجه است. بررسی زمان تماس نشان داد که شکل کبالتی پس از ۲۰ دقیقه و شکل روی پس از ۸ ساعت به حداقل ظرفیت جذبی خود رسیده‌اند. بنابراین امکان کاربرد ستونی این زئولیت در رفع آلودگی سیانید از پساب‌ها وجود دارد.

زئولیتها دارای سطح ویژه بوده و باعث جذب آئیون‌ها می‌شوند. موارد متعددی از کاربرد ظرفیت یونی بالایی می‌باشند، این ویژگی زمینه را برای اصلاح آنها برای کاربرد زئولیتهای اصلاح شده با کاتیون‌های آلی نظیر تری متیل آمونیم (TMA)، تتراتیل آمونیم (TEA)، هگزا دسیل تترا متیل آمونیم (HDTMA) در حذف آئیون‌ها گزارش شده است [۱۰]. به نظر می‌رسد که با اصلاح سطح زئولیت Y به ظرفیت جذبی بالاتری می‌توان دسترسی پیدا کرد. میزان ثبت یون CN^- بعد از جذب نیز اهمیت فراوانی دارد. این موضوع می‌تواند مورد تحقیق پیشتری قرار گیرد. همچنین می‌توان از زئولیتهایی که دارای دهانه حفره کوچکتری هستند برای جذب سیانید استفاده کرد اگرچه احتمالاً در این گونه از زئولیت‌ها ظرفیت جذبی کمتری به دست خواهد آمد، لیکن ثبت یون CN^- با سهولت پیشتری امکان‌پذیر است.

تاریخ دریافت: ۸۲/۴/۲۱؛ تاریخ پذیرش: ۸۳/۲/۲۷

شکل ۴- تاثیر زمان تماس بر جذب یون سیانید بهوسیله Y-ZnNa



شکل ۶- الگوی پراش پرتو-X نمونه الف: قبل از حرارت ب: پس از حرارت.

۸ ساعت صورت می‌پذیرد که نشان دهنده سینتیک کنتر تشکیل کمپلکس در این نمونه است. از این نمونه می‌توان برای جذب یون سیانید از پساب‌ها به صورت پیمانه‌ای استفاده کرد. تاثیر عملیات حرارتی روی میزان جذب سیانید در شکل کبالتی بررسی شد. نتیجه‌های آزمایش نشان داد که در زئولیت حرارت دیده میزان جذب کاهش یافت و چنانچه دمای بیش از ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد به کار گرفته شود، ظرفیت جذبی زئولیت به سمت صفر میل می‌کند که این موضوع به علت در هم ریختن ساختار بلورین

مراجع

- [1] Imandel, K., Zinatizadeh, A., *J.Env. Sci. Tech.*, **7-8**, p. 15 (2001).
- [2] Solomonson , L., Cyanide as a metabolic inhibitor , Academic press, London, pp. 285-302 (1981).
- [3] Welliams, N.C. and Peterson, F. W., *Minerals Engineering*, **10** (5) p. 488 (1997).
- [4] Aksu, Z., Calik, A., Dursun, A.Y. and Demircan, Z., *Biochemistry*, **34**, p. 483 (1999).
- [5] Monser, L., Adhoum, N., Separation and Purification Technology . **26**, p. 137 (2002)

- دوره ۲۳، شماره ۳، سال ۱۳۸۳
- [6] E. Chmielewska-Horvathova and J. Lesny, *J. Radioanal Nucl. Chem.*, **214** (3), p. 209 (1996)
 - [7] Faghihian, H., Maragheh, M.G. and Malekpour, A., *J. Radioanal. Nucl. Chem.*, **254**, p. 545 (2002).
 - [8] Knoll, H., *Chem. Tech.*, (Leipzig), **26**, p. 391(1974).
 - [9] Faghihian, H., Mostafavi, A. and Mohammadi, A., *J.Sci . I. R. Iran*, **12** (4) p. 327 (2001).
 - [10] Li, Z., Ioana, A. and Bowman, R., *J. Dispersion Science and Technology*, **71**, p.843 (1998).
 - [11] عمرانی خواه، جواد؛ ”ستز و بررسی خصوصیات مشتقات آلومینوفسفات‌های از نوع AlPO-5 و مقایسه آن‌ها با مشتقات متناظر زئولیت Y“ پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم (۱۳۷۴).
 - [12] Howell, B., “Colorimetric determination of nonmetals ,chemical analysis”, **18**, second edition , John Wiley & sons ,New York, P.73 (1978).
 - [13] Breck, D. W., Zeolite Molecular Sieves, Wiley, New YorK ,(1974).
 - [14] Jansen, J. C., Stocker, M., Karge, H.G. and Weitkamp, J., Advanced Zeolite Science Applications, *Stud .Surf. Sci .Catal.*, **85**, (1994).