

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوره ۳۲ شماره ۳ مرداد و شهریور ۱۴۰۹ صفحات ۷۵-۷۲

تأثیر لاینر کامپوزیت فلو در ریزنشت لبه جینجیوالی حفرات کلاس پنج ترمیم شده با رزین چسباننده نسل هفتم (all-in-one)

سودابه کیمیایی: گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز : فویسندۀ رابط
E-mail: kimyais@tbzmed.ac.ir

پرنیان علیزاده اسکویی: گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهدی عابد کهنلویی: گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرمین مهدی: گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
وحیده اصغری کلجاله‌ی: دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت: ۸/۹/۱۲، پذیرش: ۵/۱۲/۸

چکیده

زمینه و هدف: یکی از معایب کامپوزیت‌های دندانی، انقباض پلیمریزاسیون و ریزنشت ناشی از آن می‌باشد. از آنجایی که یکی از روشهای بهبود تطابق لبه ای و کاهش ریزنشت، استفاده از لایه نازکی از کامپوزیت فلو در زیر ترمیم‌های کامپوزیتی است، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر لاینر کامپوزیت فلو بر ریزنشت لبه جینجیوالی حفرات کلاس پنج ترمیم شده با رزین چسباننده نسل هفتم (all-in-one) بود.

مواد و روش اجرا: در سطح باکال ۳۰ دندان پرمول سالم انسانی (با آپکس بسته و کشیده شده بدلیل ارتودنسی)، حفرات کلاس پنج تهیه شده و لبه جینجیوالی حفرات یک میلی متر زیر CEJ قرار گرفت. دندانها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول، نمونه‌ها بدون استفاده از لاینر کامپوزیت فلو و در گروه دوم با استفاده از لاینر کامپوزیت فلو ترمیم شدند. در هر دو گروه از رزین چسباننده all-in-one Z100 و کامپوزیت Z100 به روش لایه لایه، به منظور ترمیم استفاده گردید. پس از پرداخت و پالیش، نمونه‌ها تحت عمل ترموسایکلینگ قرار گرفتند. سپس در محلول فوشین بازی ۲/۲٪ مدت ۲۴ ساعت قرار داده شده و پس از برش، ریزنشت لبه جینجیوالی نمونه‌ها زیر استریو میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه ریزنشت در دو گروه، از آزمون ناپارامتریک Mann-Whitney U استفاده گردید.

یافته‌ها: تفاوت آماری معنی داری در میزان ریزنشت دو گروه وجود داشت ($P < 0.0005$).

نتیجه گیری: استفاده از لاینر کامپوزیت فلو در حفرات کلاس پنج کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all-in-one، باعث کاهش معنی داری در میزان ریزنشت لبه جینجیوالی گردید.

کلید واژه‌ها: ریزنشت، رزین چسباننده all-in-one کامپوزیت فلو، ترمیم رزین کامپوزیت

مقدمه

دندان، تغییر رنگ لبه ای، عود پوسیدگی و تحریک پالپ می‌گردد (۱). مواد و روشهای مختلفی به منظور بهبود تطابق لبه ای و کاهش ریزنشت معروفی شده‌اند. یکی از این روشهای استفاده از لایه نازکی از کامپوزیت فلو در زیر ترمیم‌های کامپوزیتی است. کامپوزیت‌های فلو بواسطه دارا بودن ضریب الاستیسیته کمتر و کاهش استرسهای انقباضی، ویسکوزیته اندک و سهولت تطابق با نسخ دندانی می‌توانند باعث کاهش ریزنشت شوند (۲،۳). با این حال، در مطالعه‌ای نشان داده شد که درسیستم چسباننده توتال اچ (۴)

اگرچه امروزه کامپوزیت‌های دندانی مصرف زیادی دارند، اما یکی از معایب آنها انقباض پلیمریزاسیون و ریزنشت ناشی از آن می‌باشد (۱). به دلیل همگون بودن ساختمان مینا و عدم وجود مایع در آن، باند به مینا قابل اطمینان بوده و به آسانی قابل دستیابی است، اما باند قابل قبول با عاج بدلیل ساختمان نا همگون آن و وجود مایع عاجی با مشکلاتی همراه است (۲). تاکنون هیچ روش خاصی که بتواند به طور مطلق ریزنشت را در لبه‌های عاجی حذف کند رائئه نشده است (۳). وجود ریزنشت و تداوم آن منجر به حساسیت

Products, St. Paul, USA) متری استفاده شد و هر لایه به مدت ۲۰ ثانیه کیور گردید. پس از پرداخت و پالیش ترمیم ها، نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطردر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در انکوباتور نگهداری شدند (۱۱). به منظور مشابه سازی شرایط دهانی، دندانها تحت عمل ترمومایکلینگ با شرایط ۵۰۰ سیکل و در محدوده $0^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$ dwell time ۳۰ ثانیه و زمان انتقال ۱۰ ثانیه در حمام آب 5 ± 2 قرار گرفتند. سپس دندان ها خشک شده و تا ۱mm¹ لبه ترمیم ها با دو لایه لک ناخن پوشانده شد و پس از سیل انتهای آپکس با مومن Utility، دندانها در محلول فوشنین بازی ۲در صد به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند (۱۲). سپس دندانها توسط دیسک الماسی از وسط ترمیم به صورت باکولینگوالی بر ش داده شده (۵) و نمونه ها زیر استریو میکروسکوپ (Nikon, Japan) با بزرگنمایی X16 توسط دو مشاهده گر مورد ارزیابی قرار گرفتند و عمق نفوذ رنگ Rosales-Leal در لبه های جینجیوالی بر اساس طبقه بندي مطالعه ارزیابی شد (۱۳). در صورت عدم توافق دو مشاهده گر از مشاهده گر سوم استفاده گردید.

هیچ نفوذ رنگی نیست

۱- نفوذ رنگ کمتر از نصف عمق حفره
۲- نفوذ رنگ بیشتر از نصف عمق حفره و بدون درگیری دیواره
اگر بال

۳- نفوذ رنگ به دیواره اگریال رسیده و یا از آن عبور کرده است.
در گروه ۲، روش اجرا مشابه روش اجرای گروه اول بود، با
این تفاوت که قبل از قرار دادن کامپوزیت Z-100، کامپوزیت
۱mm افلو (Tetric Flow , Ivoclar Vivadent) به ضخامت A3
در دیواره اگریال حفره قرار داده شد(۴). به منظور اطمینان از
ضخامت یک میلیمتری کامپوزیت فلو از پریو ذنثال استفاده
گردید.

جدول ۱: درجات ریزنشت در گروه های مطالعه

درجه ریزنشست	گروه ۱ (بدون کامپوزیت فلو) (با کامپوزیت فلو)	گروه ۲
۰	.	.
I	۷	۱
II	۸	۴
III	.	۱۰

به منظور مقایسه میانگین میزان ریزنشت دو گروه از آزمون ناپارامتریک U Mann-Whitney و نرم افزار SPSS استفاده شد. لازم به ذکر است که در این مطالعه $P < 0.05$ معنی دار تلقی گردید.

ساخته ها

درجات ریزنیست در دو گروه، در جدول ۱ نشان داده شده است. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین میزان ریزنیست دو گروه وجود دارد

نسل پنجم)، لاینر کامپوزیت فلو تهنا باعث کاهش حباب درایترفیس ترمیم دندان می شود و تاثیری بر بھودریزنشست ندارد(۶). اخیرا سیستم های چسباننده جدید نسل هفتم (all-in-one) معرفی شده اند که باعث سهولت پروسه باندینگ گردیده اند. این سیستم ها نیاز به مرحله اچ مجزا، مراحل شستشو و خشک کردن را ندارند. در نتیجه احتمال خشک شدن بیش از حد عاج ازین رفته و زمان انجام ترمیم کاهش میابد(۷و۸). با این حال خواص مکانیکی و کلینیکی این رزین های چسباننده هنوز تحت بررسی است (۹). مطالعات زیادی در مورد تاثیر کامپوزیت فلو بر ریزنشت رزین های چسباننده توتال اچ (نسل پنجم) انجام شده است (عو۹و۱۰). اما به علت جدید بودن رزین های چسباننده نسل هفتم مطالعات بسیار اندکی در مورد تاثیر کامپوزیت فلو بر ریزنشت آنهالنجام گرفته است . با توجه به این که نوع رزین چسباننده نقش مهمی در الگوی ریزنشت دارد و نمی توان نتایج حاصله از رزین های چسباننده توتال اچ (نسل پنجم) را به رزین های چسباننده نسل هفتم (all-in-one) تعمیم داد (۵)، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر لاینر کامپوزیت فلو بر ریزنشت لبه جینحیوالی حفرات کلاس پنج ترمیم شده با رزین چسباننده نسل هفتم (all-in-one) بود.

مواد و روشهای

مطالعه حاضر از نوع تجربی و آزمایشگاهی بوده و برای این کار، از ۳۰ عدد دندان پرمولر سالم انسانی (عاری از هر گونه ترک، شکستگی، پوسیدگی، سایش، ترمیم قبلی، آنومالی های مادرزادی و تقاضی ساختمانی در صورت بررسی با استریو میکروسکوپ [Nicon, Japan] و معاینه بصری) و کشیده شده بدلیل ارتو دنسی (با آپکس بسته و در محدوده سنی ۱۸-۲۰ سال استفاده شد. دندان ها تا زمان انجام تحقیق در محلول کلرامین نیم در صد، نگهداری شدند. قبل از شروع آزمایش، همه دندانها جرم گیری شده و توسط پامیس و رابر کپ تمیز گردیدند. نمونه ها به صورت تصادفی به ۲ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. در گروه ۱ در سطح باکال دندان ها، خفرات کلاس پنج (با ابعاد mm

کیور هالوژن Astralis 7 (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtensten) با شدت نور 400mw/cm^2 به طور عمود و مماس بر سطح به مدت ۲۰ ثانیه کیور گردید. لازم به ذکر است که شدت نور دستگاه لایت کیور، توسط رادیو متر اندازه گیری شد. برای ترمیم حفره ها از کامپوزیت های Z-100 A3 (3M Dental) استفاده شد.

برخلاف نتایج این مطالعه، در مطالعه Belli و همکاران، استفاده از کامپوزیت فلو در حفرات کلاس دو ترمیم شده با رزین چسباننده سلف اچ دو مرحله‌ای (نسل ششم)، باعث کاهش معنی دار در ریزنشت لبه جینجیوالی (مستقر در عاج) نگردید (۱۴) که این امر، شاید بدلیل تفاوت در نوع حفرات مورد استفاده و نوع رزین چسباننده مصرفی در دو تحقیق باشد، چرا که شکل حفره و نوع سیستم چسباننده مصرفی از عوامل تاثیر گذار بر اثر بخشی لاینر کامپوزیت فلو در ترمیم‌های کامپوزیتی می‌باشد (۱۱). پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی ایترفیس دندان-کامپوزیت، با روش‌های دقیق تر نظری استفاده از میکروسکوپ الکترونی ارزیابی گردد و تاثیر استفاده از کامپوزیت فلو در میزان ریزنشت رزین‌های چسباننده نسل هفتم (all-in-one)، با انجام مطالعات کلینیکی طولانی مدت مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه گیری

استفاده از لاینر کامپوزیت فلو در حفرات کلاس پنج کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all-in-one، باعث کاهش بارز میزان ریزنشت لبه جینجیوالی گردید.

تقدیر و تشکر

از معاونت محترم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جهت حمایت مالی تحقیق حاضر کمال سپاسگزاری را داریم.

(P<0.0005). بطوریکه میانگین میزان ریزنشت در گروه یک بیشتر از گروه دو بود.

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از کامپوزیت فلو به طور معنی داری باعث کاهش ریزنشت در لبه جینجیوالی (مستقر در عاج) حفره کامپوزیتی کلاس پنج ترمیم شده با رزین Kubo چسباننده نسل هفتم (all-in-one) گردید، که با نتایج مطالعه و همکاران، همخوانی دارد (۱۱). یکی از دلایل کاهش ریزنشت به دنبال استفاده از کامپوزیت فلو، شاید به دلیل توانایی جذب استرهای ناشی از انقباض پلیمریزاسیون توسط این نوع کامپوزیت باشد (۱۴). رابطه مستقیمی بین استرهای انقباضی کامپوزیت و ریزنشت ترمیم‌های کلاس پنج کامپوزیتی گزارش شده است (۱۵). همچنین ضریب الاستیسیته پایین در کامپوزیت فلو (به دلیل دارا بودن جزء رزینی بیشتر و محتوای فیبر کمتر) نسبت به کامپوزیت‌های هیرید می‌تواند دلیل دیگری برای کاهش ریزنشت باشد (۱۶) چرا که رابطه بین ضریب الاستیسیته و توانایی مقابله با استرس در کامپوزیت‌ها به اثبات رسیده است و هر چقدر ضریب الاستیسیته کامپوزیت‌ها کمتر باشد به همان اندازه، قدرت مقابله با استرهای انقباضی افزایش یافته و تشکیل گپ کاهش می‌یابد (۱۱). به نظر می‌رسد کاهش حباب در ایترفیس کامپوزیت-دندان و نفوذ به تخلخل‌ها و بی‌نظمی‌های موجود در حفره تراش خورده به دلیل سیالیت بالای کامپوزیت فلو، علت دیگری برای بهبود تطابق لبه‌ای و کاهش ریزنشت مشاهده شده در تحقیق حاضر باشد (۱۶).

References:

1. Amaral CM, Peris AR, Ambrosano GM, Pimenta LA. Microleakage and gap formation of resin composite restorations polymerized with different techniques. *Am J Dent* 2004; **17**(3): 156-160.
2. Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ. *Art & Science of Operative Dentistry*. 5th ed. USA, Mosby, 2006; PP: 137- 236, 245-271.
3. Santini A, Ivanovic V, Ibbetson R. Influence of marginal bevels on microleakage around class V cavities bonded with seven self-etching agents. *Am J Dent* 2004; **17**(4): 257-261.
4. Summitt JB, Robbins JW, Schwartz RS. *Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach*. 3rd ed. Singapore, Quintessence, 2006; PP: 261-288.
5. Kubo S, Yokota H, Yokota H, Hayashi Y. Microleakage of cervical cavities restored with flowable composites. *Am J Dent* 2004; **17**(1): 33-37.
6. Chuang SF, Liu JK, Chao CC, Liao FP, Chen YH. Effects of flowable composite lining and operator experience on microleakage and internal voids in Cl II composite restorations. *J Prosthet Dent* 2001; **85**(2): 177-183.
7. Hori M, Yoshida E, Hashimoto M, Kaga M, Sano H, Oguchi H. In vitro testing of all-in-one adhesives as fissure sealants. *Am J Dent* 2004; **17**(3): 177-181.
8. Craig RG, Powers JM. *Restorative Dental Materials*. 12th ed. USA, Mosby, 2006; PP: 214-231.
9. Tung FF, Estafan D, Scherer W. Microleakage of a condensable resin composite: an in vitro investigation. *Quintessence Int* 2000; **31**(6): 430-434.
10. Kemp-Scholte CM, Davidson CL. Marginal integrity related to bond strength and strain capacity of composite resin restorative systems. *J Prosthet Dent* 1990; **64**(6): 658- 664.
11. Kubo S, Yokota H, Yokota H, Hayashi Y. Effect of low-viscosity resin - based composite on the microleakage of cervical restorations. *Am J Dent* 2003; **16**(4): 244-248.
12. Crim GA, Chapman KW. Reducing microleakage in class II restorations: an in vitro study. *Quintessence Int* 1994; **25**(11): 781-785.
13. Rosales-Leal JI. Microleakage of class V composite restorations placed with etch and rinse and self- etching adhesives before and after thermocycling. *J Adhes Dent* 2007, **9** Suppl 2: 255-259.

14. Belli S, Orucoglu H, Yildirim C, Eskitascioglu G. The effect of fiber placement or flowable resin lining on microleakage in classII adhesive restorations. *J Adhes Dent* 2007; **9**(2): 175-181.
15. Calheiros FC, Sadek FT, Braga RR, Cardoso PE. Polymerization contraction stress of low-shrinkage composites and its correlation with microleakage in class V restorations. *J Dent* 2004; **32**(5): 407-412.
16. Gueders AM, Charpentier JF, Albert AI, Geerts SO. Microleakage after thermocycling of 4 etch and rinse and 3 self-etch adhesives with and without a flowable composite lining. *Oper Dent* 2006; **31**(4): 450- 455.