

بررسی تاثیر نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر خاصیت ضد میکروبی کالای پنبه‌ای

سامرا سلیم پور آبکنار^۱، رضا محمد علی مالک^{*}، سودابه طاهری^۲

^۱ دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
^۲ گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

سابقه و هدف: کالاهای پنبه‌ای که در الیسه و مصارف بیمارستانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند، همواره مستعد به حمله توسط عوامل بیماری‌زا و میکروبی هستند. با توجه به خصلت کاتیونیکی و با وجود گروه‌های آمین فراوان در نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین، احتمالاً این نانو ساختار دارای خاصیت ضد میکروبی است. این تحقیق، به بررسی تاثیر نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر خاصیت ضد میکروبی پارچه‌های پنبه‌ای می‌پردازد.

روش بررسی: این تحقیق به روش تجربی و بر روی دو نسل از دندریمر پلی پروپیلن ایمین که به واسطه دو نوع ماده اتصال دهنده (سیتریک و گلوتاریک اسید) به پارچه پنبه‌ای اتصال یافتند، صورت گرفت. فعالیت ضد میکروبی سه گروه شامل گروه شاهد و دو گروه تجربی (نمونه آغشته شده و اتصال یافته به دندریمر) در مقابل سه نوع باکتری (Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) مطابق با استاندارد PN-EN ISO20645:2007 قبل و پس از ۵ مرتبه پرسه شست و شو مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: میکرواورگانیسم‌ها در زیر و محیط نمونه شاهد رشد کردند. در نمونه تجربی آغشته به دندریمر هیچ گونه رشدی در زیر و محیط نمونه‌ها مشاهده نشد، اما پس از ۵ سیکل شست و شو هاله عدم رشد نمونه‌ها کاکاوش یافت. در نمونه تجربی اتصال یافته به دندریمرها هیچ گونه رشدی در زیر نمونه‌ها حتی پس از ۵ سیکل شست و شو مشاهده نشد، اما میکرواورگانیسم‌ها در محیط نمونه‌ها رشد کردند.

نتیجه‌گیری: نظر می‌رسد که پارچه پنبه‌ای اتصال یافته به دندریمر پلی پروپیلن ایمین از خاصیت ضد میکروبی خوبی در برابر میکرواورگانیسم‌ها پس از ۵ سیکل شست و شو برخوردار است. البته تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: دندریمر پلی پروپیلن ایمین، خاصیت ضد میکروبی، استافایلوكوک اورئوس، اشرشیا کلای، سودومونا آئروجینوز، کاندیدا آلبیکانس.

مقدمه

صنایع نساجی، پوشак و الیسه بیمارستانی و بهداشتی به وفور استفاده می‌شود. از طرفی دیگر، کالاهای پنبه‌ای قادرند محیط مناسبی را برای رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها فراهم آورند که از جمله معايیت آنها است^(۱). در گذشته منسوجاتی که تکمیل ضد میکروب بر روی آنها صورت می‌گرفت، جزء منسوجات خاص و تکیکی به شمار می‌رفتند، اما امروزه به دلیل محافظت بدن در

به دلیل خواص منحصر به فرد ساختار لیف پنبه نظیر جذب رطوبت، استحکام و مقاومت سایشی زیاد، از این لیف طبیعی در

آدرس نویسنده مسئول: تهران، خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی.


دکتر رضا محمد علی مالک (e-mail: rmamalek@aut.ac.ir)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۹/۲۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

تاثیر نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر پنجه

قادرند پروتئین‌های ضدالتهابی را به منظور بهبود بافت‌های مغزی بیمار آزاد کنند (شکل ۲) (۱۲). دندریمر (Dendrimer) یک کلمه یونانی است که از دو بخش دندروس (Dendros) به معنی جز یا بخش تشکیل شده یا شاخه و مروس (Meros) به معنی جز یا بخش تشکیل شده است. به عبارت دیگر، دندریمراها زیر مجموعه‌ای از ساختارهای دندریتیکی هستند که از نظم ساختاری مشخصی برخوردارند. دندریمراهای پلی پروپیلن ایمین (PPI) از قدیمی‌ترین دندریمراهای شناخته شده هستند که اولین بار توسط شخصی بنام وگتل (Vogtle) سنتر و معرفی شدند. این دندریمراها دارای یک هسته مرکزی (Central core) با عوامل فعال متعدد می‌باشند و به انشعاباتی که از هسته خارج می‌گردد نیز شاخه (Branch) گفته می‌شود. شاخه‌های درونی مجدداً با ترکیبات شاخه‌دار جدید واکنش داده و لایه به لایه بر هسته مرکزی افزوده می‌شوند. به قرار گرفتن گروههای شاخه‌دار در هر مرحله از سنتز بر روی هسته دندریمر نسل (Generation) گفته می‌شود. دندریمراهای PPI از هسته مرکزی دی آمینو بوتان (DAB)، بخش‌های درونی پروپیلن آمین سه کانه و گروههای آمین انتهایی تشکیل شده‌اند. علاوه بر این، دندریمر PPI محلول در آب، بی‌رنگ و شفاف است (۱۳). از ویژگی‌های منحصر بفرد ساختارهای دندریمری می‌توان به ساختار منظم و پرشاخه، گروههای فعال انتهایی چندکاره و فضاهای خالی مابین شاخه‌ها اشاره نمود که این فضاهای خالی قابلیت پذیرش مولکولهای میهمان و کپسوله کردن ذرات در اندازه‌های مختلف را فراهم می‌آورد (۱۴). به همین دلیل، در سال‌های اخیر محققین از ساختارهای دندریتیکی و به ویژه دندریمراها در علوم پزشکی، داروسازی و بیولوژی، سیستم‌های دارو رسانی (Drug Delivery Systems)، رشد سلول‌های بنیادین، درمان انواع تومورها، بهبود اختلالات ژنتیکی، شناسایی سلول‌های سرطانی، کاربردهای آنتی ویروسی و آنتی باکتریالی بهره برده‌اند (۱۵-۲۰).




شکل ۲- فعالیت سلول عصبی میکروگالیا در طول یک بیماری التهابی مغز

همان طور که اشاره شد، برخی از مواد ضد میکروبی مهم نظری کیتوسان و یا پلی بیگوانیدها، دارای گروههای عاملی آمین در

برابر رشد قارچ و باکتری، ضد میکروب شدن کالاهای پنجه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است. از مواد ضد میکروبی شناخته شده میتوان به ترکیبات آلی نظیر تریکلوسان (Triclosan) (۲)، کلروفنول (Chlorophenol) (۳)، ترکیبات معدنی بر پایه فلزات (نمک‌های فلزی کادومیم، نقره، مس، روی، کروم و جیوه) (۴-۶)، پلیمرهای طبیعی (کیتوسان و مشتقاش) (۷، ۸)، N-هالامین‌ها، پلی‌بیگوانیدها (Poly biguanides) (۹، ۱۰) ترکیبات آمونیوم چهاراظرفیتی، مشتقات مختلف بنزوفنون‌ها و ترکیبات حاوی گروههای آمین اشاره کرد (۳). علاوه بر این، در کاربرد مواد ضد میکروب بر روی کالاهای پنجه‌ای نکات مهمی باید در نظر گرفته شود که از آن جمله می‌توان به عدم تاثیر منفی این مواد بر روی زیر دست کالا، عدم تغییر رنگ کالای پنجه‌ای، سازگاری با پوست انسان، عدم بروز مشکلات زیست محیطی، سرعت عمل بالا در برابر میکرو ارگانیسم‌ها و ثبات در برابر شست و شوی مکرر اشاره نمود (۱۱).

ساختارهای دندریتیکی (Dendritic structures) یا درختسانها به عنوان الگوی پایه‌ای در طبیعت، اغلب در مکان‌هایی که نیاز به دریافت نور، انرژی و مواد مغذی برای رشد و نمو وجود دارد، دیده می‌شوند. به طور مثال، در سطح زمین، شاخه و برگ گیاهان برای دریافت نور و یا در زیر خاک، ریشه‌هایشان به منظور جذب بیشتر آب و مواد مغذی از یک الگوی دندریتیکی پیروی می‌کنند (شکل ۱).



شکل ۱- ساختار دندریتیکی در طبیعت

در بدن انسان و حیوانات نیز، تکامل تدریجی پروسه رشد مرهون توسعه شبکه‌های دندریتیکی است. زمانی که هوا به داخل ریه‌هایمان وارد می‌شود، اکسیژن از درون شبکه‌های بزرگ دندریتیکی موبیگها و نایزه‌ها عبور می‌کند. هم‌چنین، سلول‌های عصبی میکروگالیا مغز نیز با پیروی از یک الگوی دندریتیکی

(Labtronco Muller-Hinton-Agar) حاوی ماده مغذی مولر هینتون آگار (Muller-Hinton-Agar) و آغشته به باکتری‌های مورد نظر، نمونه‌ها درون این پلیت‌ها قرار گرفتند. سپس، پلیت‌ها در انکوباتور (Bacterio Model-Germany) با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند. برای بررسی خاصیت ضد میکروبی گروه‌های تجربی شاهد، دوم و سوم، از توصیف هاله عدم رشد یا زایده بازدارندگی (Zone of inhibition) استفاده شد. به منظور بررسی کمی خاصیت ضد میکروبی محلول‌های دندریمر PPI نیز از توصیف مینیمم غلظت بازدارندگی (Minimum Inhibitory Concentration: MIC) در حضور ماده مغذی BHI استفاده گردید. MIC محلول‌های مایی دندریمر PPI در مقابل میکرو اورگانیسم‌های مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس Broth dilution test بدست آمد. در این تست، محلول‌هایی با رقت سریالی از دندریمرهای PPI تهیه می‌شوند و سپس با غلظت استانداردی از باکتری مورد آزمایش آغشته شده و در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده می‌شوند. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کمترین غلظت دندریمر PPI که قادر به جلوگیری از رشد باکتری باشد تحت عنوان توصیف MIC بیان می‌شود (۲۴).


یافته‌ها

شکل ۴ نشان می‌دهد که دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل پنجم (در تمامی غلظتها) در برابر همه باکتری‌ها به جز باکتری سودوموناس آئروژینوزا، از فعالیت ضد میکروبی بسیار بهتری نسبت به دندریمر نسل دوم بخوردار است، به نحوی که در سه غلظت سریالی ساخته شده (۱/۸، ۱/۴، ۱/۲) از محلول اولیه نانو ساختار دندریمر PPI (غلظت اولیه محلول ۰/۱ پس از ۲۴ ساعت، هیچ رشد کلونی مشاهده نمی‌شود. در مورد باکتری سودوموناز آئروژینوزا، مینیمم غلظت بازدارندگی (MIC) دندریمر نسل پنجم برابر ۱/۴ و میزان رشد باکتری تقریباً 10^5 کلونی بود. همچنین، دندریمر PPI نسل دوم مقاومت خوبی در برابر میکرو اورگانیسم‌ها داشت. همان‌طور که مشاهده می‌شود مینیمم غلظت بازدارندگی دندریمر نسل دوم در مقابل باکتری‌های سودوموناز آئروژینوزا، استافیلوکوک آرئوس، اشرشیا کلای و قارچ کاندیدا آلبیکانس به ترتیب برابر ۱/۴ (با رشد کلونی 10^4)، ۱/۴ (با رشد کلونی 10^4)، ۱/۸ (با رشد کلونی بیشتر از 2×10^4) و ۱/۸ (با رشد کلونی بیشتر از 10^5) بود.

ساختار شیمیایی خود هستند که به طبیعت پلی کاتیونیک و ضد میکروبی‌شان کمک می‌کند. از آنجایی که دندریمرهای PPI نیز در ساختار خود دارای گروه‌های آمین انتهایی می‌باشند، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه خاصیت ضد میکروبی پارچه‌های پنبه‌ای آغشته (گروه تجربی دوم) و اتصال یافته (گروه تجربی سوم) به دندریمر پلی پروپیلن ایمین با پارچه پنبه‌ای شاهد در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر انجام شد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه، دو نسل از دندریمر PPI (شکل ۳) اهدا شده توسط شرکت هلندی Symo-Chem BV، بدون هیچ گونه خالص سازی مورد استفاده قرار گرفتند.



شکل ۳- ساختار دندریمر PPI: دندریمر نسل دوم (ساختار سمت راست) دندریمر نسل پنجم (ساختار سمت چپ) (۱۳)

پارچه پنبه‌ای آهارگیری شده نیز از کارخانه نساجی بروجرد تهیه شد. مواد شیمیایی نظیر سدیم هیپوفسفیت (کاتالیزور)، سیتریک اسید و گلوتاریک اسید (اتصال دهنده‌ها) از شرکت مرک آلمان خریداری شدند. باکتری‌های گرم منفی (*Pseudomonads aeruginosa*, *Escherichia coli*) گرم مثبت (*Staphylococcus aureus*) و قارچ (*Candida albicans*) مورد استفاده در این تحقیق توسط آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی اهدا شد. مواد مغذی مولر هینتون (Muller-Hinton) (BHI) Brain-Heart Infusion (BHI) برای کشت باکتری‌ها نیز از شرکت مرک خریداری شدند.

روش اتصال دندریمرهای نسل دوم و پنجم به سطح پارچه پنبه‌ای در مقالات قبلی مان به طور کامل شرح داده شده است (۲۱-۲۳). به منظور بررسی خاصیت ضد میکروبی، ابتدا نمونه‌های پارچه‌ای (قطر ۵ میلی‌متر) در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه با دستگاه Hirayama Model-Japan (MFG-Iran) استریل شدند. پس از آماده سازی پلیت‌های

جدول ۱- معیار فعالیت ضد میکروبی نمونه ها مطابق با استاندارد PN-EN ISO 20645:2007

حاله عدم رشد	رشد زیر نمونه	توصیف	ارزیابی
>۱	خیر	قطر هاله عدم رشد بیشتر از یک میلیمتر، عدم رشد زیر نمونه	فعالیت خوب
۰-۱	خیر	قطر هاله عدم رشد حداثر تا یک میلیمتر، عدم رشد زیر نمونه	
.	خیر	عدم هاله رشد، عدم رشد زیر نمونه	
.	کمی	عدم هاله رشد، رشد زیر نمونه تشابه زیادی به حالت عدم رشد دارد	فعالیت متوسط
.	متوسط	عدم هاله رشد، رشد زیر نمونه تا نیمه مساحت نمونه	
.	زیاد	عدم هاله رشد، رشد زیر نمونه کاهش یافته یا فقط کمی کاهش یافته است.	

جدول ۲- نتایج فعالیت ضد میکروبی نمونه ها در برابر میکرواور گانیسم های مورد آزمایش مطابق با استاندارد PN-EN ISO 20645:2007

نمونه ها		استافیلوکوک آرئوس										اشرشیا کلای		سودومونا آنروزینوزا				کاندیدا آلبیکانس	
(قطر نمونه ۵ میلیمتر)	پنبه شاهد	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
نمونه آغشته به G2-PPI	قبل از شستشو	۳/۵	۷/۰	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵
نمونه آغشته به G5-PPI	پس از ۵ سیکل	۲/۰	۲/۰	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶	۱/۶
نمونه اتصال یافته به G2-PPI	قبل از شستشو	۱/۷	۳/۵	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۰
بواسطه گلوتاریک اسید	پس از ۵ سیکل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمونه اتصال یافته به G5-PPI	قبل از شستشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بواسطه گلوتاریک اسید	پس از ۵ سیکل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمونه اتصال یافته به G2-PPI	قبل از شستشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بواسطه سیتریک اسید	پس از ۵ سیکل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمونه اتصال یافته به G5-PPI	قبل از شستشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بواسطه سیتریک اسید	پس از ۵ سیکل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

* بر حسب میلی متر و بر اساس فرمول $W = (T-D)/2$ محاسبه شده است که در آن W , T و D به ترتیب عرض هاله عدم رشد، قطر نمونه، کل قطر نمونه و هاله عدم رشد است.


بحث

با مطالعه تحقیقات پیشین می توان دریافت که تخریب باکتری ها عموماً به وسیله مواد ضد میکروبی و بر اثر یکی از روش های تخریب غشای باکتری، تغییر شکل فضایی، تخریب آنزیم های باکتری، آسیب به کروموزوم و تخریب دیواره باکتری انجام می شود (۲۴). در بین مواد ضد میکروبی آن دسته از ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم، آمین ها، گلوكپروتامین و بیگوانیدها (۳) که ویژگی پلی کاتیونیکی از خود نشان می دهند، با چسبیدن به دیواره سلولی میکرواور گانیسم ها باعث شکستن دیواره سلول شده و از رشد آنها جلوگیری می کنند.

جدول ۲ نتایج مربوط به هاله عدم رشد باکتری یا ناحیه بازدارنده (Zone of inhibition) نمونه های مورد آزمایش را مطابق با استاندارد PN-EN ISO 20645:2007 (جدول ۱) نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که نمونه های آغشته شده (گروه تجربی دوم) به دندریمر PPI نسل دوم و پنجم از هاله عدم رشد خوبی در برابر میکرواور گانیسم ها برخوردار هستند. اما قطر هاله عدم رشد پس از ۵ سیکل شست و شو، سیکل چشمگیری را نشان داد. در حالی که در نمونه های اتصال یافته (گروه تجربی سوم) به هر دو نسل از دندریمر PPI هاله عدم رشد مشاهده شد، اما نمونه های این گروه تجربی، همچنان پس از ۵ سیکل شست و شو در مقابل رشد باکتری ها مقاوم بودند.

گرفتند. همان طور که می‌دانیم، قارچ کاندیدا آلبیکانس در دسته قارچ‌های تک سلولی (مخمر) قرار می‌گیرد و دیواره مخمرها به دلیل وجود سلولز، همی‌سلولز و کیتین مقاومت بیشتری نسبت به باکتری‌ها از خود نشان می‌دهد. همچنان، تفاوت اصلی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در دیواره سلولی و مقدار ماده سازنده غشا پپتیدوگلکان یا P.G (Peptidoglycan) آنها است. ضخامت P.G در باکتریهای گرم مثبت بیشتر از باکتری‌های گرم منفی است (۲۵) و بنابراین انتظار می‌رود که مقاومت بیشتری در مقابل عوامل ضد میکروبی از خود نشان دهند. اما با نگاهی به نتایج مربوط به مینیمم غلظت بازدارندگی (MIC)، مشاهده می‌شود که پلیت‌های حاوی محلول دندریم نسل پنجم در برابر تمامی میکرواورگانیسم‌های مورد آزمایش به غیر از باکتری سودوموناس آئروژینوزا، که در مقابل اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد ضدغوفونی کننده از مقاومت بالایی برخوردار است، حتی تا رقت ۱/۸ از هیچ گونه رشد باکتری یا قارچ‌زدگی برخوردار نیست. همچنان، نسل دوم دندریم PPI هم از فعالیت ضد میکروبی خوبی برخوردار است. نتایج MIC و هاله عدم رشد نمونه‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم کمتر بودن تعداد گروههای آمین انتهایی در نسل دوم این نانو ساختار نیز از مقاومت قابل قبولی در برابر رشد قارچ و باکتری‌های مورد آزمایش برخوردار است. بنابراین، با بررسی نتایج مربوط به تست ضد میکروبی به نظر می‌رسد که نانو ساختار دندریم PPI خاصیت ضد میکروبی خوبی در برابر میکرواورگانیسم‌هایی که دارای چربی خارج سلولی نیستند از خود نشان می‌دهد.

تحقیق حاضر نشان داد که نانوساختار دندریم پلی‌پروپیلن ایمین (نسل دوم و پنجم) قادر است به عنوان ماده ضد میکروبی در تکمیل ضد میکروبی کالاهای پنبه‌ای مورد استفاده در البسه‌های بیمارستانی و بهداشتی به کار گفته شود. علاوه بر این، نمونه‌های پنبه‌ای اتصال داده شده با این نانو ساختار (گروه تجربی سوم)، خاصیت ضد میکروبی خوبی از خود نشان می‌دهند. این نتیجه را می‌توان به حضور گروههای آمین انتهایی موجود در ساختار دندریم متصل به کالای پنبه‌ای نسبت داد که در واکنش با بار منفی غشا یا سیتوپلاسم میکرواورگانیسم‌ها، منجر به آسیب دیواره سلولی باکتری‌ها شده و بدین ترتیب باکتری از فعالیت باز می‌ماند. بنابراین، انتظار می‌رود که دندریم PPI نسل پنجم به دلیل فراوانی گروههای آمین انتهایی (۶۴ گروه آمین) نسبت به نانو ساختار نسل دوم (دارای ۸ گروه آمین انتهایی) از مقاومت بیشتری در برابر میکرواورگانیسم‌ها برخوردار باشد. اثبات این نکته را می‌توان در نتایج MIC مربوط به محلول‌های مایی نانوساختار دندریم PPI مشاهده نمود (شکل ۴). علاوه بر این، فعالیت ضد میکروبی نمونه پارچه‌های پنبه‌ای اتصال یافته به دندریم PPI (گروه تجربی سوم) در مقابل گونه رایج باکتری *Staphylococcus aureus* گرم مثبت (منشا عفونت‌های چشمی، پوستی، استخوان و مفاصل)، دو گونه باکتری‌های گرم منفی *Escherichia coli* (منشا عفونت‌های ادراری، بیمارستانی و خون) و *Pseudomonads aeruginosa* (منشا عفونت‌های ناشی از سوختگی) و یک نوع قارچ *Candida albicans* (منشا برفک دهان نوزادان) (۲۵) مورد بررسی قرار



شکل ۴- تصویر فعالیت ضد میکروبی محلول‌های مایی دندریم پلی‌پروپیلن ایمین (a): دندریم PPI نسل دوم در مقابل استافیلوکوک آرئوس (b) دندریم PPI نسل پنجم در مقابل استافیلوکوک آرئوس (c) دندریم PPI نسل دوم در مقابل اشرشیا کلای (d) دندریم PPI نسل پنجم در مقابل اشرشیا کلای (e) دندریم PPI نسل دوم در مقابل کاندیدا آلبیکانس (f) دندریم PPI نسل پنجم در مقابل کاندیدا آلبیکانس (g) دندریم PPI نسل دوم در مقابل سودوموناس آئروژینوزا (h) دندریم PPI نسل پنجم در مقابل سودوموناس آئروژینوزا PN-EN ISO 20645:2007 (۵).

ویژه انتهایی آمین در مقابل میکرواور گانیسم‌ها ارائه نشده است و در مقالات ارائه شده قبلی اغلب به بارگذاری نمک‌های فلزی آنتی باکتریال نظیر نانو ذرات نقره و یا اصلاح گروه‌های فعال انتهایی در این نانو ساختارها اشاره شده است (۳۱-۳۵). در این تحقیق، هدف اصلی اتصال پایدار نانو ساختار دندریمر PPI بر سطح کالای پنبه‌ای و بررسی خاصیت ضد میکروبی کالای به دست آمده بود. بالطبع محدودیت‌هایی در این تحقیق وجود دارد که می‌توان به مواردی همچون عدم استفاده از تکنیک‌های آماری به منظور ارائه نتایج کمی دقیق، عدم تعیین میزان غلظت بهینه نانو ساختار دندریمر PPI به منظور کسب خاصیت ضد میکروبی مناسب و عدم بررسی میزان پایداری اتصال نانو ساختار دندریمر در مقابل تعداد دفعات شست و شوهای بالاتر اشاره کرد. اما از طرف دیگر، این تحقیق از مزایایی نظری تطبیق پروسه‌های شست و شو با روال شست و شوهای خانگی و بیمارستانی در جهت افزایش اعتبار بیرونی (External Validity) تحقیق، استفاده از سه نوع باکتری شایع و یک نوع قارچ شناخته شده در تست ضد میکروبی و به کارگیری دو نوع شاهد در جهت افزایش غنای کار، برخوردار است. لازم به ذکر است محققان از هیچ گونه تعصّب اخلاقی و یا حمایت مالی از جانب شرکت تولید کننده نانو ساختار دندریمر PPI برخوردار نبوده‌اند.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله بر خود لازم می‌دانند تا از خانم مليحه حبیبی کارشناس آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی نهایت تشکر و قدردانی را به خاطر همکاری‌های صمیمانه ایشان داشته باشند.

REFERENCES

- Purwar R, Joshi M. Recent developments in antimicrobial finishing of textiles-A review. AATCC Rev 2004; 4: 22-26.
- Orhan M, Kut D, Gunesoglu C. Improving the antibacterial activity of cotton fabrics finished with triclosan by the use of 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid and citric acid. J App Poly Sci 2009; 111: 1344-52.
- Gao Y, Cranston R. Recent advances in antimicrobial treatments of textiles. Text Res J 2008; 78: 60-72.
- Shateri Khalil-Abad M, Yazdanshenas ME, Nateghi MR. Effect of cationization on adsorption of silver nanoparticles on cotton surfaces and its antibacterial activity. Cellulose 2009; 16: 1147-57.
- Filipowska B, Rybicki E, Walawska A, Zgondek EM. New method for the antibacterial and antifungal modification of silver finished textiles. Fib Textile East Eur 2011; 19: 124-28.
- Abedi D, Mortazavi SM, Mehrizi MK, Feiz M. Antimicrobial properties of acrylic fabrics dyed with direct dye and a copper salt. Text Res J 2008; 78: 311-19.
- El-talawy KF, El-bendary MA, El-hendawy AG, Hudson SM. The antimicrobial activity of cotton fabrics treated with different cross linking agents and chitosan. Carbo Poly 2005; 60: 421-30.

با نگاهی به نتایج ارائه شده در جدول ۲ می‌توان دریافت نمونه‌های آغشته شده به دندریمر PPI (گروه تجربی دوم)، از هاله عدم رشد بسیار خوبی برخوردار هستند. این نتیجه مربوط به توانایی حرکت نانو ساختار دندریمر از سطح کالا به درون محیط مغذی آغاز است که از نزدیک شدن میکرواور گانیسم‌ها به کالای پنبه‌ای جلوگیری می‌کند. اما در اثر تکرار پروسه شست و شو و خروج تدریجی نانو ساختار دندریمر از سطح کالای پنبه‌ای، قطر ناحیه بازدارنده کوچک‌تر شده و خطر آسودگی و رشد میکرواور گانیسم‌ها بر روی نمونه‌های پنبه‌ای بیشتر می‌شود. در حالی که نمونه‌های اتصال یافته به نانو ساختار دندریمر (گروه تجربی سوم) به دلیل عدم تحرک دندریمر PPI از سطح کالا به درون محیط کشت آغاز، از هاله عدم رشد باکتری برخوردار نیستند، اما از خاصیت ضد میکروبی خوبی در مقابل شست و شوهای مکرر برخوردارند. همان طور که قبلاً اشاره شد، به دلیل وجود فضاهای خالی مابین شاخه‌های درونی، امروزه از نانو ساختارهای دندریمی در سیستم‌های دارو رسانی یا DDS به وفور استفاده می‌شود (۲۷، ۲۶). بنابراین، با اتصال دادن این نانو ساختار به سطح کالاهای پنبه‌ای می‌توان علاوه بر خاصیت ضد میکروبی به رهایش همزمان دارو بر بخش‌های آسیب دیده بدن نیز دست یافت. اتصال موفقیت آمیز نانو ساختار دندریمر PPI به سطح کالای پنبه‌ای برای اولین بار در این تحقیق به دست آمد. تحقیقات پیشین همگی تنها به آغشته‌سازی و یا اتصال ساختارهای پلیمری مشابه نانو ساختارهای دندریمی یعنی هایپر برندچدها (Hyper brancheds) بر سطح کالای پنبه‌ای کفایت کرده‌اند که این ساختارها قادر به پذیرش مولکول‌های میهمان نیستند (۲۸-۳۰). علاوه بر این، تاکنون گزارشی در مورد بررسی رفتار ضد میکروبی این نانو ساختارها با گروه‌های

8. Zhang Z, Chen L, Ji J, Huang Y, Chen D. Antibacterial properties of cotton fabrics treated with chitosan. *Text Res J* 2003; 73: 1103-106.
9. Gao Y, Cranston R. An effective antimicrobial treatment for wool using polyhexamethylene biguanide as the biocide, part 2: Further characterizations of the fabrics. *J App Poly Sci* 2010; 117: 2882-87.
10. Kawabata A, Tayl JA. The effect of reactive dyes upon the uptake and antibacterial efficacy of poly (hexamethylene biguanide) on cotton. Part 3: Reduction in the antibacterial efficacy of poly (hexamethylene biguanide) on cotton, dyed with bis (mono chlorotriazinyl) reactive dyes. *Carbohydrate Polymer* 2006; 68: 1-15.
11. Lu Y, Yang CQ. Fabric yellowing caused by citric acid as a cross linking agent for cotton. *Text Res J* 1999; 69: 685-90.
12. Baos U, Christensen JB, Heegaard PMH, authors. *Dendrimers in medicine and biotechnology: New molecular tools*. Cambridge: RSC Publishing; 2006.
13. Frechet JMJ, Tomalia DA, editors. *Dendrimers and other dendritic polymers*. 5th ed. USA: John Wiley & Sons Ltd; 2001.
14. Jansen JF, de Brabander-van den Berg EM, Meijer EW. Encapsulation of guest molecules into a dendritic box. *Science* 1994; 266: 1226-29.
15. Baigude H, Katsuraya K, Okuyama K, Uryu T. Synthesis of structurally-controlled AIDS vaccine model with glyco-peptide dendrimer scaffold. *Macromol Chem Phys* 2004; 205: 684-91.
16. Ottaviani MF, Jockusch S, Turro NJ, Tomalia DA, Barbon A. Interactions of dendrimers with selected amino acids and proteins studied by continuous wave EPR and fourier transform EPR. *Langmuir* 2004; 20: 10238-45.
17. Duan X, Sheardown H. Dendrimer cross linked collagen as a corneal tissue engineering scaffold: mechanical properties and corneal epithelial cell interactions. *Biomaterials* 2008; 27: 4608-17.
18. D'Emanuele A, Attwood D. Dendrimer-drug interactions. *Adv Drug Del Rev* 2007; 57: 2147-62.
19. Hong MY, Lee D, Yoon HC, Kim HS. Patterning biological molecules onto Poly (amidoamine) dendrimer on gold and glass. *Bull Korean Chem Soc* 2003; 24: 1197-202.
20. Beezar AE, King ASH, Martin IK, Mitchel JC, Twyman LJ, Wain CF. Dendrimers as potential drug carriers; encapsulation of acidic hydrophobes within water soluble PAMAM dendrimers. *Tetrahedron* 2003; 59: 3873-80.
21. Salimpour S, Malek RMA, authors. Investigation of grafting mechanism of cotton fabric with poly (propylene imine) dendrimer nano-structure by using glutaric acid. Proceedings of the 11th World Textile Conference, AUTEX; 2011 June 8-10; Mulhouse, France.
22. Salimpour S, Malek RMA, authors. Performance of cotton fabric grafted with an amino-terminated dendrimer nano-structure. Proceedings of the 11th Asian Textile Conference, EXCO; 2011 November 1-4; Daegu, South Korea.
23. Salimpour S, Malek RMA, authors. Investigation of G5-PPI dendrimer nano-structure dye absorption behavior. Proceedings of the Asia/Australia Polymer Processing Society Conference, PPS; 2011 November 15-17; Kish Island, Iran.
24. Hebeish A, Hashem M, Abdel-Rahman A, El-Hilw ZH. Improving easy care nonformaldehyde finishing performance using polycarboxylic acids via precationization of cotton fabric. *J Appl Polym Sci* 2006; 100: 2697-704.
25. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA, Eds. *Medical microbiology*. New York: Mosby Elsevier; 2009.
26. Ward BB, Dunham T, Majoros IJ, Baker JR Jr. Targeted dendrimer chemotherapy in an animal model for head and neck squamous cell carcinoma. *J Oral Maxillofac Surg* 2011; 69: 2452-59.
27. Lin Y, Fujimori T, Kawaguchi N, Tsujimoto Y, Nishimi M, Dong Z, et al. Polyamidoamine dendrimers as novel potential absorption enhancers for improving the small intestinal absorption of poorly absorbable drugs in rats. *J Control Release* 2011; 149: 21-28.
28. Zhang F, Zhang D, Chen Y, Lin H. The antimicrobial activity of the cotton fabric grafted with an amino-terminated hyperbranched polymer. *Cellulose* 2009; 16: 281-88.
29. Zhang F, Chen Y, Lin H, Wang H, Zhao B. HBP-NH₂ grafted cotton fiber: Preparation and salt-free dyeing properties. *Carbo Poly* 2008; 74: 250-56.
30. Zhang F, Chen YY, Lin H, Zhang DS. Performance of cotton fabric treated with an amino-terminated hyperbranched polymer. *Fib Poly* 2008; 9: 515-20.

31. Montazer M, Alimohammadi F, Shamei A, Rahimi MK. Durable antibacterial and cross-linking cotton with colloidal silver nanoparticles and butane tetracarboxylic acid without yellowing. *Colloids Surf B Biointerfaces* 2012; 89: 196-202.
32. Nazari A, Montazer M, Rahimi MK. Concurrent antimicrobial and anticerase of bleached and cationic cotton using nano titanium dioxide and butane tetracarboxylic acid. *J Iranian poly Sci* 2009; 22: 41-51. [In Persian]
33. Montazer M, Afjeh MG. Simultaneous X-Linking and antimicrobial finishing of cotton fabric. *J App Poly Sci* 2007; 103: 178-85.
34. Murugan E, Vimala G. Effective functionalization of multiwalled carbon nanotube with amphiphilic poly (propylene imine) dendrimer carrying silver nano particles for better dispersability and antimicrobial activity. *J Colloid Inter Sci* 2011; 357: 354-65.
35. Eichler M, Katzur V, Scheideler L, Haupt M, Geis-Gerstorfer J, Schemalz G, et al. The impact of dendrimer-grafted modifications to model silicon surfaces on protein adsorption and bacterial adhesion. *Biomaterials* 2011; 32: 9168-79.

Archive of SID