

# تهیه و سنتز نانو ساختارهای ZnO با استفاده از فرآیند ژلاسیون و بررسی ریزساختارهای آن

صاحب‌الی منافی<sup>\*</sup>، علی اصغر روحانی، سید حسین بدیعی و امیر صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروд- باشگاه پژوهشگران جوان- گروه فنی و مهندسی

\* نویسنده مسئول مکاتبات: صاحب‌الی منافی (E-mail: ali\_manafi2005@yahoo.com)

## چکیده

در روش ژلاسیون برای سنتز نانوساختارهای ZnO، مورفولوژی می‌تواند بواسیله شرایط تجربی برای تشکیل نانوذرات نانومیله‌ای کنترل شود. در یک شرایط مناسب، یک نوع نانوساختار جدید به نام نانومیله ZnO دوشاخه‌ای یافت می‌شود که با نانوساختارهای ZnO شناخته شده تفاوت دارد. فازهای کریستالی بواسیله پراش اشعه ایکس (XRD) مشخص شدند، همچنین، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی مورفولوژی بکار گرفته شد. با این وجود، روش ژلاسیون برای درک اولیه و بهبود سنتز تجاری ZnO مناسب است. نهایتاً، روش ژلاسیون، جهت تولید ZnO برای کاربردهای مختلف بویژه برای تقویت مواد در نانوکامپوزیت‌ها روش مناسبی است.

**واژه‌های کلیدی:** مورفولوژی، نانومیله، نانوکامپوریت، ژلاسیون، بلند روی، ورتزیت، ZnO

## Abstract

In a gelation method developed for synthesis of ZnO nanostructures, morphology can be controlled by experimental condition to form nanorod nanoparticles. In a suitable condition, a novel nanostructure, namely bi-rod-like ZnO nanorods was found, which is different from known ZnO nanostructures. Crystal phases were determined by X-ray diffraction (XRD), so, scanning electron microscope (SEM) was applied to investigate the morphology. However, the gelation method is of interest for fundamental understanding, and for improvement of commercial synthesis of ZnO. Finally, the gelation method guarantees the production of ZnO for different applications especially reinforcement materials in nanocomposites.

هستند [۹,۱۰]. بنابراین کنترل سنتز و مورفولوژی نانوذرات ZnO اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است [۱۱,۱۲]. همچین نانو پودر ZnO میله‌ای شکل، کاربرد بسیاری در تهیه نانوکامپوزیت‌ها دارد. امروزه از نانولوله‌ها به عنوان تقویت کننده کامپوزیت‌های فیبری و پلیمری استفاده می‌شود. این کار با مخلوط نمودن نانولوله‌ها با پایه‌های پلیمری مختلف صورت می‌گیرد که این عمل منجر به ایجاد پیوندهای واندروالس بین نانولوله‌ها و پلیمر می‌شود. نانوکامپوزیت‌های تهیه شده با نانومیله‌های ZnO مزایای فراوانی دارند که باعث ارتقاء سطح کیفیت، مقاومت مکانیکی و فیزیکی ماتریس پلیمر

## ۱- مقدمه

ذرات، لوله‌ها و سیم‌ها با اندازه نانومتری، طیف وسیعی از خصوصیات الکتریکی و نوری را به نمایش می‌گذارند [۱,۲]. اکسید روی (ZnO) یک نیمه‌رسانا با پهناهی باند وسیع ( $3/4$  eV)، دارای ساختار پایدار ورتزیت و پارامترهای شبکه  $a=0.325$  nm و  $c=0.521$  nm است [۳]. اکسید روی با توجه به تاثیرات منحصر بفرد خود با مورفولوژی‌های مختلف، کاربردهای وسیع بالقوه‌ای را در سیم‌های مقاومت الکتریکی [۴,۵]، حسگرهای گازی [۶,۷]، سرامیک‌ها [۸]، دستگاه‌های نوری و الکتریکی دارا

در مدت چند دقیقه ژل تشکیل می‌شود. به منظور ارزیابی تاثیر میزان pH بر روی اندازه دانه، اسید هیدروکلریک یا آمونیاک در محلول با مقادیر مختلف pH چکانده شده است. بعد از آنکه ژل تشکیل شد، حلال از محیط خارج شده و ژل به داخل هاون منتقل می‌گردد. سپس، در داخل هاون خرد شده و ذرات خرد شده در داخل کوره طی یک برنامه حرارتی تکلیس می‌شوند و نهایتاً تبدیل به نانوذرات سرامیکی ZnO می‌گردد. میانگین اندازه دانه پودر، بر اساس الگوی پراش X بوسیله فرمول شرط طبق معادله ۱ تخمین زده می‌شود [۱۴]:

$$D = \frac{0.9}{\lambda/B} \cos \theta \quad (1)$$

که D اندازه کریستالیت‌ها بر حسب nm،  $\lambda$  طول موج اشعه X بر حسب nm، B پهنای بلندترین پیک در نصف ارتفاع بر حسب رادیان و  $\theta$  زاویه تفرق بلندترین پیک بر حسب درجه می‌باشد.

### ۳- نتایج و بحث

شکل ۱a-c الگوهای پراش اشعه X نانو ذرات ZnO سنتز شده در دماهای مختلف را نشان می‌دهند. همه پیک‌ها را می‌توان با فاز اکسید روی طبیعی ZnO مطابقت داد. هیچ پیکی مربوط به فارهای دیگر ZnO و ناخالصی‌ها در الگوی پراش اشعه X مشاهده نمی‌شود که دلالت بر خلوص بالای نانو ذرات ZnO سنتز شده دارد.

#### ۱-۳- بررسی اثر دمای تکلیس


در شکل ۱d، نمودار اندازه دانه پودر ZnO بر حسب دمای تکلیس ترسیم شده است. اندازه دانه‌ها بر اساس معادله شرط محاسبه گردیده است. مشاهده نمی‌گردد که افزایش اندازه دانه‌ها در اثر زیاد شدن دمای تکلیس صورت گرفته است. رشد دانه‌ها در دمای پایین تکلیس به آرامی انجام می‌شود و سپس در دماهای بالاتر، این رشد تسریع می‌گردد. پیک‌های پراش با افزایش دمای تکلیس، تیزتر می‌شوند که دلالت بر بلوریت بیشتر ساختار دارد. میانگین اندازه دانه‌ها نیز با افزایش دما افزایش پیدا می‌کند. شکل ۲، تصاویر SEM نانو ذرات ZnO تکلیس شده در

می‌شود. نکته‌ای که در این نوع کامپوزیت‌ها مهم است، این است که در ساخت این نوع کامپوزیت‌ها باید سعی شود نانومیله‌های ZnO که در ماتریس پلیمر توزیع می‌شوند، یکنواخت باشد و میله‌های استفاده شده با طول بلندتر و قطر کمتر باشد، زیرا نحوه آرایش میله‌ها جهت یکنواخت شدن در زمینه پلیمری مهم است [۱۳]. برای سنتز نانوپودرها روش‌های مختلفی وجود دارد که به طور کلی به سه دسته فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی تقسیم بندی می‌شوند. در کار حاضر، به بررسی یکی از روش‌های شیمیایی تهیه پودر ZnO پرداخته شده است. در روش ژلاسیون، ژل پلیمری تشکیل می‌شود که در مقایسه با روش سل-ژل، چون از نمک‌های معدنی به جای آلکوکسیدهای فلزی گران قیمت و آب نیز به جای حلal‌های آلی استفاده می‌شود، اقتصادی‌تر می‌باشد. در این تحقیق، سنتز نانو ذرات ZnO با مورفولوژی شبه میله‌ای دوشاخه ای با استفاده از روش ژلاسیون انجام شده است. فازیابی، اندازه کریستالیت‌ها و مورفولوژی پودر ZnO سنتز شده به ترتیب با XRD و SEM بررسی شده‌اند.

### ۲- فعالیت‌های تجربی

در تحقیق حاضر، از منومرهای اکریل آمید (AM) و منومرهای دو عامله N,N'-متیلن بیس اکریل آمید (MBAM) برای تهیه پیش مخلوط استفاده می‌شود که هر دوی آنها به راحتی در آب حل می‌شوند. محلول پیش ساخته، حاوی غلظت‌های ۵ درصد تا ۱۸ درصد وزنی از این منومرها می‌باشد که نسبت وزنی متیلن بیس اکریل آمید به آکریل آمید در این محلول بین ۳ به ۳۵ و یا ۱ به ۹۰ متغیر است و مقدار آب نیز بین ۱۵ الی ۱۸ درصد وزنی تغییر می‌کند. محلول پیش ساخته و نمک نیترات روی در آب مقطر به وسیله همزن الکتریکی حل می‌گردد. شتاب‌دهنده N,N',N',N''-تترا متیلن دی آمین (TEMED) به مقدار ۱/۰ درصد وزنی از کل محلول، شرایط مناسب‌تری را برای ژل شدن ایجاد می‌کند. با حضور این شتاب‌دهنده، ژل در دمای اتاق بلافاصله تشکیل می‌شود. پس از اضافه کردن آغازگر پر سولفات آمونیوم (ASP) با قطره چکان در غلظت‌های ۰/۵ درصد یا کمتر،

اکسید روی جدید را به سطح خود جذب می‌کند و رشد ناهمسانگرد را در جهت (001) ادامه می‌دهد.




شکل ۱: الگوهای XRD نانوذرات ZnO تکلیس شده در دماهای (a) ۴۰۰ °C، (b) ۵۰۰ °C و (c) ۶۰۰ °C (d) اندازه دانه پودر ZnO بر حسب دماهای تکلیس.

دماهای ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ ساعت را نشان می‌دهد. در این تصاویر، تجمعات ZnO با مورفولوژی شبه میله‌ای و نانو ساختارهای کوچکی که به صورت یک بعدی رشد نموده‌اند را می‌توان مشاهده نمود. زمانی که نمونه در دمای ۵۰۰ °C به مدت ۳ ساعت تکلیس می‌گردد، بعضی از نانومیله‌ها به صفات نانوکریستالی هگزاگونال و با میانگین اندازه ۱۰۰ nm ایجاد می‌شوند. همان طور که در شکل ۲c دیده می‌شود، مورفولوژی نانوپودر ZnO سنتز شده از ساختار میله‌ای منظم برخوردار است که طی آن زنجیرهای طولانی پلیمر به درون فضای آزاد ریزساختار نفوذ می‌کند و باعث تشکیل ZnO میله‌ای می‌شوند. هر چه این میله‌ها طویل تر و باریکتر باشند، نقش بسزایی می‌توانند در نانوکامپوزیت سازی سرامیک‌ها ایفاء کنند. همچنان که در تصاویر SEM مشاهده می‌گردد، نانوپودرهای ZnO سنتز شده تمایل به کامل ترشدن در اثر افزایش دمای تکلیس را نشان می‌دهند، که با نتایج نشان داده شده در الگوی XRD سازگار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، با اینکه افزایش دما طول میله‌ها را افزایش می‌دهد از طرف دیگر قطر میله‌ها نیز زیاد می‌شود که با کنترل شرایط مناسب می‌توان نانومیله‌های اکسید روی با ساختار ورتزیت با نسبت طول به قطر بهینه جهت استفاده در نانوکامپوزیت‌های زمینه سرامیکی جهت بهبود استحکام و چرمگی شکست را سنتز نمود.

بعنوان یک کریستال قطبی، دارای سطوح با بار مثبت یا منفی است. انرژی کلیواژ سطح {001} تقریباً ۶۰٪ بیشتر از سطوح غیرقطبی {100} و {110} است. همچنین اکسید روی دارای یک گشتاور دو قطبی در جهت <001> است. این خواص موجب می‌شود که معمولاً محور C سریع‌ترین جهت رشد باشد و سطح {001} اکسید روی دارای بیشترین انرژی سطحی با اندیس کم باشد و ZnO به سادگی در طول این جهت رشد کند. از طرف دیگر یک وجه صفحه هگزاگونال غنی از روی است و صفحات (001) را تشکیل می‌دهد، در حالیکه صفحه مقابله (001) است. نانوکریستال‌های اکسید روی ماهیتا قطبی هستند و سطح مثبت (001) که دارای روی است، ذرات


بوده و دانه ها سریعتر رشد پیدا می کنند، به بیانی دیگر نقش دما نسبت به زمان جهت رشد ZnO بیشتر است.




شکل ۳: اندازه دانه پودر ZnO بر حسب زمان تکلیس در دو دمای مختلف.

### ۳-۳- بررسی اثر pH

تأثیر میزان pH بر میزان رشد اندازه دانه های ZnO در شکل ۴ نشان داده شده است. مشاهده می شود زمانی که مقدار pH زیر ۷ است، اندازه دانه تقریباً ثابت باقی می ماند. این بدان معنی است که محلول اسیدی می تواند مانع از رشد دانه شود. هنگامیکه مقدار pH حدود ۷ و بالاتر از آن است شیب خط زیاد شده که نشان دهنده این است که محیط قلیایی، تأثیر مثبت بر رشد دانه دارد. می توان نتیجه گرفت که محیط اسیدی از هیدرولیز جلوگیری می نماید، در حالیکه محیط قلیایی می تواند هیدرولیز را در طول واکنش تسريع ببخشد. زمانی که pH بالاتر از ۷ باشد، بدین معنی است که سرعت هیدرولیز در محلول بالا است و در نتیجه ذرات تجمع یافته زیادی تشکیل شده و دانه ها تمایل به رشد سریعی از خود نشان می دهند.



شکل ۴: تغییر اندازه دانه در اثر تابعی از مقادیر pH تکلیس شده در دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد.




شکل ۲: تصاویر SEM نano ذرات ZnO در دماهای ۴۰۰ °C (b)، ۴۰۰ °C (c) و ۵۰۰ °C (a).

### ۲-۳- بررسی اثر زمان تکلیس

تأثیر زمان تکلیس بر روی اندازه دانه های پودر ZnO در شکل ۳ نشان داده شده است. در دمای تکلیس پایین، طولانی بودن زمان تکلیس، تأثیر کمی بر روی اندازه ذره دارد. اما وقتی که دمای تکلیس تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد، تأثیر قابل توجهی بر اندازه دانه دیده می شود که در نمودار شکل ۳ قابل مشاهده است. بنابراین، نسبت رشد برای ذره در دمای نسبتاً بالای تکلیس، سریع

کوچک به همراه مرحله کوچکی از رشد پیش بینی می شود. در نتیجه انتظار می رود میانگین اندازه ذره (و توزیع آن) اساسا کاهش یابد. از نظر ساختاری سه نوع جهت رشد سریع دارد که عبارتند: [0001]، [01 $\bar{1}$ 0] و [2 $\bar{1}$ 10].

با استفاده از این سیستمها و تنظیم نرخ های رشد در طول این جهات، می توان به دامنه وسیعی از ساختارهای جدید رسید. یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مورفولوژی، اکتیویته نسبی وجوده مختلف رشد، تحت شرایط داده شده است. از نظر ماکروسکوپیک، یک کریستال پارامترهای سینتیکی مختلفی برای صفحات مختلف دارد که تحت شرایط رشد کنترل شده، خود را نشان می دهد. بنابراین پس از یک دوره اولیه جوانه زنی و رشد نهفته، یک کریستالیت معمولاً به یک ماده سه بعدی با وجوده کریستالوگرافیک مشخص تبدیل می شود.



شکل ۵: میکروگراف SEM نانوذرات ZnO سنتز شده در شرایط متفاوت (a) نانومیله های دوشاخه ای ZnO و (b) نانوذرات کروی ZnO

#### ۴-۳- بررسی اثر غلظت آب

بعضی از پارامترها، مانند غلظت واکنش دهنده ها، نسبت مولی و نسبت آب سل به مونومرهای پیش ساخته در محلول سنتز نانو ساختارهای ZnO میله ای شکل مورد توجه قرار گرفته اند. شکل ۵، تصاویر SEM نانوذرات ZnO را که در شرایط آزمایشی متفاوت به دست آمده اند، نشان می دهد. شکل ۵a، تصاویر SEM نانومیله دوشاخه ای ZnO را که با نسبت مولی آب به  $Zn(NO_3)_2$  ۱:۱ به دست SEM آمده را نشان می دهد. شکل ۵b، نیز تصاویر SEM نانوذرات ZnO را که با نسبت مولی آب به  $Zn(NO_3)_2$  ۱:۲ به دست آمده را نشان می دهد.

زمانی که نسبت مولی  $Zn(NO_3)_2$  به آب ۱:۱ می باشد، می توان به این نتیجه رسید که نانوذرات ZnO در یک جهت رشد نموده و مورفولوژی میله ای شکل را ساخته اند. اما وقتی نسبت مولی  $Zn(NO_3)_2$  به آب، ۲:۱ باشد، نانوذرات منظم کروی با اندازه متوسط ۱۰۰ nm بدست می آید. این در حالیکه است که هیچ ذره میله ای شکلی در تصاویر SEM مربوطه مشاهده نمی شود. این نتایج نشان می دهد که غلظت آب برای شکل گیری نانوذرات ZnO میله ای شکل اهمیت دارد و حضور آب اضافی مانع رشد نانوذرات به شکل میله ای می شود. بررسی نتایج آزمایش های انجام یافته جهت سنتز نانومیله ها و نانوسیم های اکسید روی با استفاده از روش ژلاسیون بیانگر این مطلب بود که عامل غلظت کلیدی ترین فاکتور در کنترل شکل نانومیله های ZnO بوده و نقش بسزایی در سنتز نانومیله های دوشاخه ای دارد.

جوانه زنی و رشد بر مبنای تشکیل فاز جامد از محلول بنا شده است، به بیانی دیگر، ترمودینامیک و سینتیک جوانه زنی، رشد و آنیلینگ یک سیستم از طریق کنترل تجربی تنش های فصل مشترک است. بعنوان مثال قابلیت تفکیک مراحل جوانه زنی و رشد، کنترل پراکندگی اندازه نانوذرات را ممکن می سازد. هرگونه پدیده جذبی در فصل مشترک، تنش سطحی (یا بین سطحی) را کاهش می دهد. چنین اثری بطور کمی توسط معادله جذب گیبس بیان می شود. با کاهش تنش فصل مشترک، کاهش مهمی در انرژی و مانع جوانه زنی ایجاد می شود که در عوض منجر به کاهش اندازه ذره می شود و مرحله بزرگی از جوانه زنی ذره بسیار

با اعمال شرایط بهینه سنتز، می‌توان نانومیله‌های منحصر‌بفرد  $ZnO$  تولید کرد که در نانوکامپوزیت‌های سرامیکی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نانومیله‌های دوشاخه‌ای سنتز شده در کار حاضر، می‌تواند روزنه جدیدی را بر روی دنیای نانوتکنولوژی باز کند.

## مراجع

- [1] C.M. Lieber, *Solid state communications*, **107**, 1998, 607.
- [2] R.E. Smalley, B.I. Yakobson, *Solid state communications*, **107**, 1998, 597.
- [3] Y. Yang, H. Chen, B. Zhao, *Journal of crystal growth*, **263**, 2004, 447.
- [4] D.R. Clarke, *Journal of the American Ceramic Society*, **82**, 1999, 485.
- [5] N.T. Hung, N.D. Quang, S.Bernik, *Journal of Materials Research*, **16**, 2001, 2817.
- [6] Y. Shimizu, F.C. Lin, Y. Takao, M. Egashira, *Journal of the American Ceramic Society*, **81**, 1998, 1633.
- [7] R. Paneva, D. Gotchev, *Sensors and Actuators A-Physical*, **72**, 1999, 79.
- [8] L. Gao, Q. Li, W.L. Luan, *Journal of the American Ceramic Society*, **85**, 2002, 1016.
- [9] B.D. Yao, H.Z. Shi, H.J. Bi, L.D. Zhang, *Journal of Physics-Condensed Matter*, **12**, 2000, 6265.
- [10] Y.C. Kong, D.P. Yu, B. Zhang, W. Fang, S.Q. Feng, *Applied physics letters*, **78**, 2001, 407.
- [11] Y. Dai, Y. Zhang, Q.K Li, C.W. Nan, *Chemical physics letters*, **262**, 2002, 83.
- [12] M. Chen, Y. Xie, J. Lu, Y.J. Xiong, S.Y.T. Qian, X.M. Liu, *Journal of Materials Chemistry*, **12**, 2002, 748.
- [13] T.J. Pinnavaia, G.W. Beall, "Polymer-clay nanocomposites", John Wiley and Sons, 2000.
- [14] B.D. Cullity, "Elements of X-Ray Diffraction", In: Morris Cohen, (editor). Addison-Wesley Series in Metallurgy and Materials. United States. 1978; pp. 281-285.

## ۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق، تجمعات میله‌ای شکل نانوساختارهای اکسید روی به شکل هگزاگونال با استفاده از روش ژلاسیون تهیه و سنتز شده‌اند. نتایج اشعه پراش X نشان می‌دهد که نانوذرات  $ZnO$  سنتز شده به صورت ساختمان کریستالی ورتزیت درآمده‌اند. همه پیک‌ها را می‌توان با فاز اکسید طبیعی روی مطابقت داد که دلالت بر خلوص بالای نانو ذرات  $ZnO$  بدست آمده دارد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان می‌دهد که نانوذرات  $ZnO$  به صورت یک بعدی رشد نموده و تشکیل شبه میله‌ها را می‌دهند. نمونه‌ای که در  $400^{\circ}\text{C}$  تکلیس شده مورفولوژی میله‌ای شکل دارد. همچنین، دانه‌های نانومتری بسیاری در میان نانوساختارها برای نمونه‌های تکلیس شده در دماهای  $400^{\circ}\text{C}$  و  $500^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳ ساعت وجود دارد که این ریزدانه‌ها در دماهای بالاتر یکی بعد از دیگری به یکدیگر متصل می‌شوند. بنابراین مورفولوژی میله‌ای نانو ذرات  $ZnO$  به دمای تکلیس و غلظت آب موجود در محلول پیش ساخته بستگی دارد و پیدا کردن بهترین دمای تکلیس و میزان غلظت آب، تاثیر زیادی در تشکیل نانوساختارهای  $ZnO$  دارد. همچنین کنترل میزان pH و زمان تکلیس بر اندازه دانه نانومیله‌های اکسید روی تاثیر مستقیم دارد.