

بررسی عناصر نادرخاکی (REE) کانسار آپاتیت اسفوردی (بافق یزد)

رضیه هراتی نیک¹ و دکتر احمد خاکزاد²

چکیده

در راستای بررسی عناصر نادرخاکی کانسار آپاتیت اسفوردی، نتایج آنالیز ICP. MS نشان داد که پنج عنصر Ce, Nd, La, Y, Pr جزو فراوانترین عناصر نادرخاکی این مطالعات است که ضریب همبستگی مثبت دارند.

عناصر نادرخاکی سبک در این کانسار بسیار فراوانتر از عناصر نادرخاکی سنگین است. درصد کل عناصر نادرخاکی برابر: 0/55% و با توجه به اینکه تولید سالیانه کنسانتره آپاتیت 103000 تن است، تناژ کل عناصر نادرخاکی برابر 566/5 تن می باشد. با توجه به نتایج آنالیز XRD کانیهای فلئور آپاتیت، کوارتز و هماتیت بیشترین کانیهای خاک ورودی و کنسانتره را تشکیل می دهند. در باطله های قدیمی معدن میزان فلئور آپاتیت بیشتر از هماتیت است که نشان می دهد در گذشته فرآوری به خوبی صورت نمی گرفته است. در فرآوری کنونی کانیهای روتیل، دولومیت و کاردیریت از خاک ورودی جدا شده و در کانی کلسیت غنی سازی صورت می گیرد کانیهای مرتبط با REE: فلئور آپاتیت و مونازیت، کانیهای مربوط به کانسار: فلئور آپاتیت، مگنیت و هماتیت، کانیهای مربوط به سنگ دربرگیرنده: کوارتز، کاردیریت، روتیل و کانیهای ثانویه: دولومیت، کلسیت، اولیوین، آنکرایت، کلینوکلر و گوتیت هستند. در کنار آپاتیت، مونازیت و آلانیت به مقدار کمتر شرکت دارند که حامل REE سنگین آپاتیت بافق هستند.

کلید واژه ها: کانسار آپاتیت اسفوردی، عناصر نادرخاکی، فلئور آپاتیت، کنسانتره

Study of Rare Earth Elements in the Esfordi Apatite Mine (Bafgh Yazd)

Razieh Harati Nik and Dr. Ahmad Khakzad

Abstract:

¹ دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

² عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

Trough the study of Rare Earth Elements of Apatite Esfordy, the results of ICP.MS analyses indicated that five elements including Ce, Nd, La, Y, Pr are more abundant elements, in this mine and they have positive correlation index. In this mine light rare earth elements are more abundant than heavy rare earth elements. Total percentage of rare earth elements is 0.55 % and according to the production of concentration is 103000ton a year, total weight is 566.5tons in concentration. Considering the result of XRD analyses Fluor apatite, Quartz and Hematite are most minerals of input soil and concentration. Within old waste of this mine the amount of Fluor apatite is more than Hematite which is shows that in past processing did not perform correctly. In current processing Rutile, Dolomite and Coromite are separated from the input soil and are enriched in Calcite. Minerals related to REE include Fluor apatite and monazite, minerals related to bed rock include Quartz, Cordierite, Rutile and secondary minerals include Dolomite, Calcite, Olivine, Ankerite, Clinocolor and Gutite. Along with Apatite there are Monazite and Alanite, but less in quantity in which heavy REE of Bafgh Apatite is included.

Keywords: Esfordi Apatite Mine, Rare Earth Elements, Flour Apatite, Concentration

مقدمه

آپاتیت این کانسار فلوئور آپاتیت می باشد. کانیهای اقتصادی آپاتیت غنی از F، (F/Cl = 1/8:0/6) است که منشاء اصلی REE را می سازد. در کنار آپاتیت، مونازیت و آلانیت به مقدار کمتر شرکت دارند که حامل REE سنگین آپاتیت بافق هستند. در زمین شناسی و کانی شناسی کاربرد واژه عناصر نادر خاکی (با علامت اختصاری REE) غالباً به Y و لانتانیدها محدود می شود. این عناصر معمولاً به دو گروه تقسیم می شوند: گروه


کانسار آپاتیت اسفوردی در فاصله 30 کیلومتری شمال شرق شهر بافق یزد و در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا واقع شده است (بهرامی و هاشمی، 1370) این کانسار تنها کانسار فسفات آذرین شناخته شده در ایران می باشد که مقادیری عناصر نادر خاکی (REE) در آن شناسایی گردیده است. منشاء این کانسار ماگمایی است. در محدوده کانسار سه افق معدنی یافت می شود که آپاتیت، هماتیت، مگنتیت، ترمولیت، اکتینولیت، کلسیت و کوارتز کانیهای عمده آن را تشکیل می دهند. نوع

در آینده می توان این عناصر نادر خاکی را از کنسانتره آپاتیت استحصال نمود؟

موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی منطقه بافق و معدن اسفوردی

شهر بافق در بخش مرکزی شهرستان بافق استان یزد قرار گرفته است. این شهرستان در فاصله 120 کیلومتری جنوب شرق شهرستان یزد به مختصات جغرافیایی طول 24° - 55° و عرض 31° - 35° ، در ارتفاع 995 متر از سطح دریا و در چهار راه بین الملی خطوط راه آهن جنوب - شمال و شرق به غرب آسیای میانه، آبهای گرم خلیج فارس، اروپا، خاور دور قرار گرفته و محل تقاطع دو مسیر اصلی خط آهن ایران است. خط آهن مشهد- بندرعباس و تهران- کرمان در بافق از هم می‌گذرند. از مشرق با شهرستان طبس و از جنوب با استان کرمان هم مرز است. کانسار اسفوردی در 36 کیلومتری بافق واقع شده است (تقی پور و همکاران، 1381).

Ce (گروه عناصر خاکی سبک LREE) شامل عناصر La تا Eu و گروه Y (به جز Y عناصر خاکی سنگین HREE) شامل عناصر Gd تا Lu می باشند. تا کنون 300 کانی از این گروه شناسایی شده که از لحاظ معدنی و صنعتی تنها 20 کانی واجد معیارهای اقتصادی می باشند (خاکزاد، 1385). کانسارهای این گروه در فرآیندهای متفصوات ماگماتیک، دگرگونی و حتی رسوبی و غالباً در پدیده های پست ماگماتیک، خصوصاً در نوع آلکالن، شکل می‌گیرند که در اکتشاف همچون کلیدی موثر قابل استفاده است. در حال حاضر بازار مصرف و ابداع ترکیبات جدید این مواد از رونق خاصی برخوردار است که نقش ویژه ای را در صنعت ایفا می کند. سوال اصلی این تحقیق در رابطه با بررسی انواع عناصر نادر خاکی (REE) و اینکه مجموع و مقدار آنها از نظر زمین شناسی اقتصادی قابل استحصال می باشند یا نه، می باشد چنانچه جواب مثبت بود



شکل (1) : نقشه راههای ارتباطی معدن آپاتیت اسفوردی

نهشته ها سنگ های میزبان شدیداً دگرگون شده اند که نشان می دهد فرآیندهای ماگمایی و یا هیدروترمال در ساختار آنها وارد شده است. براساس شکل هندسی کانه ها و ارتباط بین سنگ میزبان و ترکیب کانه ها و کانیهای دگرگون شده مدل کانی سازی اسفوردی به شرح زیر است :

نوع ماگمایی غنی از آپاتیت حرارت بالا : شامل کانه های ماگمایی حاوی آپاتیت. مثال این نوع نهشته های چغارت، و زیرگان است. کانی های اولیه این مجموعه فاقد سیلیکاتهای آبدار و کانیهای فسفات آبدار می باشد و سنگ های غنی از آپاتیت به شکل دایک های گوناگون و هاله های متاسوماتیک در زون های خرد

F- مجموعه و نوع کانیهای P-REE

دلیران (2005) اثبات کرد مواد فرار بیشتر در ساختمان کانه های آهن و سنگ های حاوی آپاتیت اندوخته شده اند. نهشته های کانه های آهن و سنگ های ماگمایی حمل کننده آپاتیت نشانگر تغییر کانی سازی و تشکیل کمپلکس از فرآیندهای هیدروترمال و متاسوماتیک است. در اغلب نهشته ها سنگ های ماگمایی غنی از آپاتیت بین پیکره کانه های آهن به وجود می آیند و آپاتیت با کانی های آهن هم رشدی پیدا می کند جاییکه تشکیل یکسان سنگهای ماگمایی غنی از آپاتیت کمتر اتفاق می افتد. در اغلب

مگنتیت و به صورت اکسولوشن در شبکه ایلمزیت به وجود می آید. کانیهای سولفید (پیریت و کالکوپیریت) نادرند و تنها به مقدار بسیار کم در اواخر مرحله فرایند تشکیل کانه به وجود می آیند. مانند نهشته های چغارت، چادرملو، لکه سیاه، زیرگان و نهشته های گزستان.

کانیهای REE

کانیهای اقتصادی آپاتیت غنی از F، (F/Cl = 1/8:0/6) است که منشاء اصلی REE را می سازد. در کنار آپاتیت، مونازیت و آلانیت به مقدار کمتر شرکت دارند که حامل REE سنگین آپاتیت بافق هستند. نرمال کردن REE آپاتیت بافق نشان می دهد که آنومالی قطعی منفی Eu مشابه کانه های نوع کیرونا است. غنی شدگی در REE سبک بر اثر ترکیب سیال کانه دار بافق است. ویژگی خاص آن حضور غالب عناصر نادرخاکی سبک، مونازیت و آلانیت، درحالی که کانیهای REE سنگین غالب به نظر می رسدند، است.

کانی شناسی

تاکنون در حدود 300 کانی از انواع عناصر نادرخاکی مورد شناسایی قرارگرفته است که از این تعداد فقط 20 کانی از دیدگاه اقتصادی، واجد معیارهای لازم می باشند که

شده نهشته های کانه های به شکل سنگ های لایه ای به وجود آمده اند. آپاتیت به صورت کریستالهای پگماتوئیدال بلند (تا 20-30 سانتی متر) که معمولاً تکه تکه و تخریب شده اند، شکل می گیرند. ترکیب کانی شناسی سنگ های حمل کننده آپاتیت بین کانه های ماگمایی - آپاتیت و سنگ های متداول ماگمایی با اثر زیاد متاسوماتیسم / هیدروترمال تغییر می کند. فقط مقدار کمی از نهشته ها دارای نهشته های یکسان ماگمایی غنی از آپاتیت بدون کانه آهن هستند. سنگهای غنی از آپاتیت از کانیهای فسفات (آپاتیت و مونازیت)، سیلیکاتها (پروکسن نوع دیوبسید، گارنت نوع آندرادیت، آمفیبولیت اساساً نوع هورنبلند)، کلسیت و اکسید آهن (مگنتیت و هماتیت) تشکیل شده اند. این نوع به زیر مجموعه دمای بالا با کانی های بدون آب شامل کانی REE مونازیت و زیر مجموعه دمای پایین با سیلیکاتها آبدار متداول حاوی کانی REE آلانیت تقسیم می شود. کانه اصلی مگنتیت و هماتیت است و به صورت فرعی هماتیت ثانویه (مارتیت) به وجود می آید. مگنتیت به اندازه هماتیت اولیه داری کمی وانادیوم ($V_2O_5 < 1\%$) و تیتانیوم ($TiO_2 = 2-3\%$) می باشد. تیتانیوم به صورت محلول جامد در

مهمترین آنها عبارتند از (خاکزاد، 1385):

جدول 1- مهمترین کانیها عناصر نادرخاکی

| | |
|-----------------|---|
| Monazite | (CePo_4) |
| Xenotime | Y Po_4 |
| Churchite | $\text{CeF}(\text{Po}_4)_2, 2\text{H}_2\text{O}$ |
| Bastnasite | CeFCO_3 |
| Yttrosynchysite | $\text{Ce}_2\text{Ca}(\text{CO}_3)_2\text{Fe}_2$ |
| Loharite | $\text{YCa}(\text{CO}_3)_2\text{Fe}_2$ |
| Prochlorite | $(\text{Ce, Na})(\text{Ti, Nb, Ta})\text{O}_3$ |
| Fergusonite | $(\text{Na, Ca, Ce})_2\text{Nb}_2\text{O}_6\text{F}$ |
| Samaraskite | $(\text{Y, Ce, U, Ca})(\text{Nb, Ta, Ti})_2\text{O}_6$ |
| Euxenite | $(\text{Y, Ce, U, Ca})(\text{Nb, Ta, Ti})_2\text{O}_6$ |
| Apatite | $(\text{Y, Ca, Ce, U, Th})(\text{Nb, Ta, Ti})_2\text{O}_6$ |
| Cerite | $\text{CaCe}_6\text{Si}_3\text{O}_{13}$ |
| Fluocetite | CeF_3 |
| Branerite | $(\text{U, Ca, Fe, Y, Th})^3(\text{Ti, Si})_5\text{O}_{16}$ |
| Gadolinite | $\text{Be}_2, \text{FeY}_2\text{Si}_2\text{O}_{10}$ |
| Zircon | $(\text{Zr, Th, Y, Ce})\text{SiO}_4$ |

نوع اول که در آنها عناصر کوچکتر گروه عناصر نادرخاکی Y قرار دارند. نوع دوم که عناصر نادرخاکی بزرگتر گروه سریم هستند و نوع دیگر که ساختارهای بلوری آنها، خاکهای کمیاب گروه Y و گروه Ce را می پذیرد که از کانه های آن میتوان به گادولینیت ایتریوم دار ($\text{Y}_2\text{FeBe}_2\text{Si}_2\text{O}_{10}$) و گادولینیت سریم دار ($\text{Ce}_2\text{FeBe}_2\text{Si}_2\text{O}_{10}$) اشاره نمود.

از میان کانی های فوق، سه کانی بستناسیت، مونازیت و گزنوتیم فراوانی بیشتری داشته و عناصر نادرخاکی سبک اکثراً در کانی بستناسیت و عناصر سنگین تر در مونازیت و گزنوتیم، تجمع می یابند. به قسمی که کانی نخست در سنگهای سینیتی تحت اشباع و دو کانی بعدی غالباً در گرانیتها، تمرکز می یابند. بر حسب توزیع عناصر نادر خاکی، کانیهای این عناصر را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

طبقه بندی کانسارهای عناصر نادرخاکی

علیرغم اینکه از زوایای مختلف، طبقه بندی های متنوعی در مورد کانسارهای این عناصر توسط محققین وضع گردیده است، لیکن تمامی این طبقه بندی ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که این کانسارها را می توان به دو گروه عمده درونی، بیرونی و دگرگونی دسته بندی نمود.

1. کانی سازی درونی (آذرین و گرمابی) :

بزرگترین کانسارهای عناصر نادرخاکی غالباً در کربناتیت ها و سنگهای آلکالن یافت می شوند، که منشاء این گونه سنگها را از ذوب مانتل فوقانی دانسته اند. عناصر نادرخاکی موجود در پگماتیت ها را از نظر زایشی می توان به گرانیتوئیدها و کانی سازی گرمابی این عناصر را گرانیت های آلکالن، نفلین سینیت، سینیت های آلکالن و شونکینیت ها منتسب دانست که در هر صورت انواع درونی آن عبارتند از :

1-1 - کمپلکس های اولترا

بازیک آلکالن :

عناصر نادرخاکی در این کمپلکس ها معمولاً به صورت کانی های منفرد و پراکنده یافت می شوند

1-2 - کربناتیت ها :

این سنگها منشاء ماگمایی داشته و معمولاً از عناصر نادر خاکی سبک به استثناء عنصر Eu غنی می باشند .

1-3 - متاسوماتیت ها :

معمولاً متاسوماتیت ها به طور محلی حاوی مقادیر متنابهی از انواع مختلف عناصر نادر خاکی می باشند که همراه با مجموعه ای از کانیهای Be , Zr , Th , Nb یافت می شوند .

1-4 - پگماتیت ها :

کانی های عناصر نادر خاکی به صورت فرعی در بسیاری از پگماتیت های حاوی عناصر کمیاب، خصوصاً نوع گرانیتی آن، مشاهده می گردد

1-5 - کانی سازی گرمابی :

کانسارهای گرمابی که حاوی عناصر نادر خاکی به صورت کربنات، فلئورکربنات، فلئوریدها، فسفات ها و سیلیکاتها می باشند، در کمربندهای کوهزایی گسترش دارند .

کانی سازی بیرونی (رسوبی) (و دگرگونی) :

2-1 - کانسار های پلاستی :

یکی از منابع مهم عناصر نادرخاکی کانی های موناژیت و گزنوتیم به شمار می آیند .

2-2 - کانسار های رسوبی :

ممکن است بعضی از سازندهای رسوبی نظیر شیل های سیاه، رس های بادی، مارنهای سیاه، آسفالت، نفت، ذغال و غیره به عنوان منابعی از

عناصر نادر خاکی مورد توجه و ارزیابی قـــرار گیرند (مجبعلی، 1384).

2-3- کانی سازی دگرگونی:

کانسارهای نوع دگرگونی در آتیه نه چندان دور، احتمالاً جایگاه پر اهمیت را در بین سایر کانسارها به خود اختصاص خواهند داد. زیرا علاوه بر وجود عناصر نادر خاکی، حجم بزرگ این توده ها وندیز حضور عناصری چون Au, Ge, Mo, V, U بر هر چه اقتصادی تر شدن این کانسارها مهر تائید خواهد زد.

کاربرد عناصر نادر خاکی

کاربرد عناصر نادر خاکی دامنه وسیعی دارد. علاقه استفاده از عناصر نادر خاکی به سال 1883 برمی گردد. قدیمی ترین استفاده ای که از این عناصر شده است در ارتباط با تصفیه نفت خام بوده است (مجبعلی، 1385). کاربرد عناصر نادر خاکی در افزودنی ها و آلیاژها از 75% در دهه 1950 به 30% در دهه 1980 کاهش داشته است (Donald D.Carr.1994) و بیشترین کاربرد عناصر نادر خاکی مربوط به مبدل های کاتالیزوری اتومبیل ها در سال 2005 است (www.USGS.gov). از جمله کاربردهای روزمره آن باتری های قابل شارژ تلفن همراه یا سوپر

آلیاژهای مورد استفاده در صنعت هوا فضا می باشند. در زیر تعهدادی از کاربردهای عناصر نادر خاکی آمده است:

1. کاتالیزور:

از قدیم نیمی از REE تولید شده به عنوان کاتالیزور در صنعت نفت و صنعت مبدل های اتومبیل استفاده می شده است (www.gwmg.ca). REE های مختلف جزء ضروری کاتالیزور شکافنده نفت مایع و کاتالیزور برگرداننده کنترل آلودگی مبدل های اتومبیل است (www.usgs.gov).

2. آهنربا های دائمی:

یکی از موارد مصرف REE در صنعت آهنربا های دائمی است. خاصیت مغناطیسی عناصر نادر خاکی قوی ترین مغناطیس پایدار است (www.gwmg.ca). تکنولوژی آهنرباهای پایدار با آلیاژهای Nd, Sm, Gd, Dy, Pr تغییرات اساسی حاصل کرد. آهنرباهای عناصر نادر خاکی کوچک، سبک و بادوام هستند و اجازه فشرده سازی در ترکیبات الکتریکی و الکترونیکی زیادی که در وسایل و لوازم صوتی و تصویری، کامپیوترها، اتومبیل ها (استفاده از مگنت های REE وزن اتومبیل را کاهش می دهد)، سیستم های

X- رادار و تقویت فیلمهای

Ray :

REE ها در صفحه تلویزیون، مانیتورهای کامپیوتر و دیگر صفحات نمایش نیز اهمیت دارند که در آنها تکنولوژیهای لوله اشعه کاتد (CRT)، LCD یا قطعه نمایش پلاسما به کار رفته است. رنگ هایی که در صفحه نمایش دیده می شوند از فسفرهایی که دارای یوربیم، ایتریوم و تریبیم است، به وجود می آیند. شیشه صفحه نمایش که دارای سریم و ایتریوم است بوسیله سریم و لانتانیم پولیش زده شود و بخش الکترونیکی شامل نئودیمیم و میکروچیپ ها با سریم پولیش زده می شود (www.gwmg.ca).

5. پودرهای پولیش شیشه و

سرامیک

اکسید سریم عامل پولیش بی نظیری برای شیشه است. عمل پولیش با CeO_2 بستگی به ترکیب فیزیکی و شیمیایی، شامل دو حالت اکسیداسیون متداول سریم Ce^{3+}, Ce^{4+} در محلول آبی دارد.

عملاً محصولات شیشه پولیش داده شده از آینه های معمولی و شیشه های عدسی تا لنزهای مخصوص کارهای دقیق است که با CeO_2 پولیش داده شده اند (www.USGS.com).

ارتباطی و تجهیزات نظامی کاربرد دارند را می دهند. بسیاری از تکنولوژیهای اخیر که از این امتیاز بهره برده اند (مثل فشرده سازی درایوهای دیسک چند گیگابایتی، DVD درایوها) بدون آهن ربا های REE به وجود نمی آمدند (www.USGS.gov).

3. باتری های قابل شارژ :

در کاربردهای گوناگون عناصر نادرخاکی، این عناصر به خاطر مسمومیت نسبتاً کمتر شان با صرفه ترند. برای مثال بیشترین نوع باتری های قابل شارژ متداول دارای کادمیوم یا سرب هستند. باتری های قابل شارژ لانتانیم- نیکل- هیدرید (La-Ni-H) به تدریج جایگزین باتری های Ni-Cd در کامپیوترها و ابزار ارتباطی می شوند و سرانجام جایگزین باتری های سرب- اسید در اتومبیل ها می شوند. اگرچه باتری های La-Ni-H خیلی گران هستند تراکم انرژی بیشتری ارائه، ویژگی دشارژ بهتر و مشکلات بازگشت یا انتقال در محیط زیست کمتری دارند (www.USGS.com).

4. فسفرهای عناصر نادر خاکی برای لامپهای روشنایی و تلویزیونها، کامپیوترها،

سازهای با تراکم گاز کنونی را خواهد داد. این تکنولوژی جدید در یخچال ها، فریزرها، مرطوب کننده های هوای مسکونی، تجاری و محرک های خود کار به کار رفته است. خنک کننده های مغناطیسی به طور قابل ملاحظه ای مؤثرتر از خنک کننده های تراکم گاز هستند و نیازی به خنک کن های قابل اشتعال و سمی که لایه ازن را از بین می برند یا به پدیده گرم شدن جهانی کمک می کنند، ندارند. کاربرد وسیع تکنولوژی خنک سازی می تواند به میزان قابل توجهی از اتلاف انرژی جلوگیری و انتشار CO_2 را کم کند. جدول زیر به اختصار درصد تقاضای REE ها و کاربرد آنها را در سال 2005 نشان می دهد (WWW. USGS. gov):

جدول 2- درصد تقاضای REE و کاربرد آنها در سال 2005

| کاربرد | 2005 (%) |
|---------------------------------------|----------|
| مبدل های کاتالیزوری اتومبیل ها | 23 |
| آلیاژها و مواد افزودنی متالورژی | 21 |
| پولیش شیشه و سرامیک | 14 |
| فسفرهای عناصر نادر خاکی در صفحه نمایش | 10 |
| کاتالیزور های تصفیه نفت | 8 |
| آهنربا های پایدار | 2 |

6. سوپر آلیاژها، لیزرها، سوپر ناقل ها و..:

بر اساس (www.gwmg.ca) در کاربرد های متالورژیکی نیز تقاضای REE رشد دارد در این شاخه کاربرد عناصر نادر خاکی برای تولید موارد زیر می باشد:

سوپر آلیاژها، در صنعت ساختمان سازی و هوا فضا، لیزرهای پزشکی و دندانپزشکی، سوپر ناقل ها، بعضی از انواع کود ها، فیبر نوری و ذره بین، ممانعت کننده خوردگی.

7. خنک کننده مغناطیسی:

شش یون REE از Gd^{3+} تا Tm^{3+} داری گشتاور مغناطیسی بزرگ به علت وجود الکترون های جفت نشده مختلف هستند. آلیاژهای جدید ($\text{Gd}(\text{SiO}_2\text{Ge}_2)$) با بازتاب انرژی مغناطیسی بالا، اجازه رقابت خنک کننده های مغناطیسی با خنک

| | |
|---------------|-----|
| دیگر کاربردها | 13 |
| جمع | 100 |

فرستاده و نتایج آنها جهت بررسی کانی زایی و کانی شناسی REE توزیع آنها در سطح و در صورت امکان در عمق مورد مطالعه قرار گرفتند.

بررسی اولیه نتایج :
مطالعات اولیه بر روی نتایج آنالیزها شامل موارد زیر است :

در مرحله اول میانگین حسابی و همچنین میانگین حسابی کل عناصر نادر خاکی در هر کد نمونه و کل نمونه ها محاسبه شد . پس از آن برای اولویت بندی این عناصر، آنهایی که میانگین حسابیشان از عدد 300PPm بیشتر بود به عنوان اولویت های برتر برای ادامه کار انتخاب شدند که در جدول 3 آمده است.

بررسی عناصر نادر خاکی کانسار آپاتیت اسفوردی

با توجه به فعالیت های اکتشافی انجام شده در گذشته توسط شرکت های دولتی و خصوصی بر روی کانسار آپاتیت اسفوردی، ابتدا نسبت به جمع آوری اطلاعات موجود در گذشته اقدام گردید. آنچه مسلم است بر اساس مطالعات محبعلی (1384) عناصر نادر خاکی بیشتر با توده های آهن- آپاتیت دار همراه می باشد. در نتیجه در چهار چوب مطالعات انجام شده در معدن اسفوردی به منظور بررسی عناصر نادر خاکی در این کانسار اقدام به نمونه گیری به صورت سیستماتیک گردید. سپس نمونه برای انجام آنالیزهای XRD و ICP.MS. به آزمایشگاه های مربوطه

جدول 3- عناصر اولویت دار برای انجام تحقیقات

| ردیف | نام عنصر | میزان عنصر در کل نمونه ها (PPm) | میانگین حسابی کل (PPm) | کلاری |
|------|----------|---------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Pr | 21633 | 309 | 8/2 |
| 2 | Y | 54384 | 777 | 33 |
| 3 | La | 73007 | 1043 | 30 |
| 4 | Nd | 83865 | 1198 | 28 |
| 5 | Ce | 181500 | 2593 | 60 |


در بررسی دو متغیره همبستگی بین متغیرها با




ضریب همبستگی عناصر :

عددي به نام ضريب همبستگي نشان داده مي شود. ضريب همبستگي نشانگر ارتباط همسوي دو متغير a و b ، افزايش يا کاهش همسوي دو متغير، يا ارتباط غير همسوي آندو مي باشد. در حالت اول همبستگي مستقيم و در حالت دوم همبستگي معكوس است. ضريب همبستگي عددي بين -1 و $+1$ است كه عدد 1 بيانگر همبستگي كامل مستقيم، صفر بيانگر عدم همبستگي و -1 بيانگر همبستگي كامل معكوس مي باشد. ضريب همبستگي از درجه اعتبار و سطح معني داري برخوردار هستند. درجه اعتبار در ضريب همبستگي به تعداد نمونه ها بستگي دارد هرچه تعداد نمونه ها بيشتر باشد،



ضرايب همبستگي از درجه اعتبار بيشتري برخوردار مي باشد. سطح اعتماد به صورت درصدي بيان مي شود. با توجه به نمودارهاي همبستگي عناصر (شكل 2) به علت قرار گرفتن نقاط در اطراف خط و يا روي خط **Correlation** نتايج زير بدست آمد:


La - Ce : همبستگي مثبت، $0,99$:
 La - Pr : همبستگي مثبت، $0,98$:
 La - Y : همبستگي مثبت، $0,98$:
 La - Nd : همبستگي مثبت، $0,99$:
 Ce - Pr : همبستگي مثبت، $0,99$:
 Ce - Y : همبستگي مثبت، $0,98$:
 Ce - Nd : همبستگي مثبت، $0,99$:
 Pr - Y : همبستگي مثبت، $0,98$:
 Pr - Nd : همبستگي مثبت، $0,99$:
 Y - Nd : همبستگي مثبت، $0,98$:
 همبستگي مثبت .





شکل (2): نمودار همبستگی عناصر نادر خاکی





شکل (2): نمودار همبستگی عناصر نادر خاکی

مورد بررسی قرار گرفتند که در جدول زیر میزان کل عناصر نادر خاکی سبک و سنگین و نسبت عناصر نادر خاکی سبک به عناصر نادر خاکی سنگین و برعکس در هر گروه نمونه آورده شده است.

بررسی توزیع عناصر نادر خاکی سبک و سنگین در منطقه مطالعاتی

هر گروه از عناصر نادر خاکی سنگین و سبک در نمونه های آزمایشگاهی به طور مجزا

| نمونه | HREE | LREE | HREE/LREE | LREE/HREE |
|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| CA | 89/95 | 1393/51 | 0/08 | 15/49 |
| PW | 43/86 | 650/59 | 7/07 | 14/83 |
| DC | 96/74 | 1420/09 | 7/07 | 14/68 |
| OS | 48/28 | 687/25 | 7/07 | 14/23 |


| | | | | |
|-----|--------|---------|------|-------|
| FW | 39/87 | 537/66 | 7/07 | 13/48 |
| WR | 32/90 | 421/79 | 0/06 | 12/82 |
| جمع | 351/61 | 5110/88 | 7/07 | 14/54 |

جمع باطله رافر و باطله اي است که در پايان کار از کارخانه خارج مي شود .
 حين عمليات فرآوري دا ست کالکتور (غبار گیر خشک) آنچه از خاک و ماده معدني را که در هوا به صورت گرد و غبار پراکنده است جمع کرده و به صورت جداگانه اي نگهداري مي شود .
 نمونه هاي مرا حل فوق به صورت جداگانه مورد آزمون XRD قرارگرفتند که نتايج آن در جدول 5 آمده است:


بررسي کاني زايي و کاني شناسي عناصر نادر خاكي در منطقه مطالعاتي

ابتدا خاک ورودی کارخانه که معرف کاني شناسي معدن آپاتيت اسفوردی است از سيکلون اوليه وارد سيستم فرآوري مي شود اولين نمونه گيري از اين قسمت انجام شد که نماينده کل معدن باشد .
 حين عمليات فرآوري دو نوع باطله حاصل مي شود : باطله رافر آپاتيت که حاصل از فرآوري ماده معدني (آپاتيت) است و باطله نهايي که حاصل

Archive



شکل (3): نمودارهای فراوانی عناصر نادر خاکی در هر گروه نمونه



شکل (3): نمودارهای فراوانی عناصر نادر خاکی در هر گروه نمونه

جدول 5- نتایج آنالیز XRD

| نام کانی | نمونه |
|----------|-------|
|----------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | فلوئور آپاتیت | خاک ورودی به کارخانه (میانگین خاک معدن) |
| | | | | | | | | | فلوئور آپاتیت | داست کالکتور |
| | | | | | | | | | فلوئور آپاتیت | کنسانتره آپاتیت |
| دول | کلینوکلر | شابزیت | روتیل | آنکریت | کردیریت | کلیست | فلوئور آپاتیت | کوارتز | هماتیت | باطله رافر |
| کلی | تالک | شابزیت | آنکریت | آنکریت | کردیریت | کلیست | فلوئور آپاتیت | کوارتز | هماتیت | باطله نهایی |
| کلی | شابزیت | روتیل | آنکریت | تالک | کلسیت | مگنتیت | هماتیت | کوارتز | فلوئور آپاتیت | باطله قدیمی |

2. روند فراوانی عناصر در تمام گروه نمونه ها تقریباً یکسان و بیشترین عناصر به ترتیب سریم، نئودیمیم، لانتانیم، ایتیم و پراسئودیمیم است. کمترین عناصر لوتتیوم، تولیوم و اورپیوم هستند.

3. درصد و تناژ عناصر نادر خاکی سبک و سنگین در نمونه های برداشت شده در جدول 6 آمده است.

با توجه به اینکه تولید سالیانه کنسانتره آپاتیت 103000 تن است، تناژ عناصر نادر خاکی سبک 143/17، عناصر نادر خاکی سنگین 9/27 و تناژ کل عناصر نادر خاکی 566/5 تن در کنسانتره آپاتیت می باشد.

نتایج بررسی عناصر نادر خاکی در کنسانتره آپاتیت اسفوردی

با توجه به این مسئله که موضوع اصلی این پایان نامه بررسی کمی و کیفی عناصر نادر خاکی در معدن و مراحل اصلی فرآوری آپاتیت بوده و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از مطالعات آنالیزهای ICP. Ms در آزمایشگاه ACM. LAB کانادا نتایج ذیل به دست آمد:

1. مقدار عناصر نادر خاکی سبک بیشتر از عناصر نادر خاکی سنگین است به جز عنصر Eu.

جدول 6- درصد و تناژ عناصر نادر خاکی سبک و سنگین

| نمونه | %HREE | %LREE |
|--------|--------|-------|
| CA | 0/0009 | 0/139 |
| PW | 0/004 | 0/065 |
| DC | 0/01 | 0/142 |
| OS | 0/005 | 0/069 |
| FW | 0/004 | 0/054 |
| WR | 0/003 | 0/042 |
| جمع | 0/035 | 0/51 |
| جمع کل | 0/55 | |

با آنیون های $(CO_3)^{2-}$ نشان می‌دهند، حائز اهمیت است. 4. تا لک بیشتر از کلسیت چنین باطله گیری از کنسانتره جدا می‌شود.

5. میزان روتیل در باطله نهایی بیشتر از باطله رافر است، بنابراین مقداری روتیل قبل از تهیه کنسانتره از خاک ورودی جدا شده بوده است. کردیریت افزایش و آنکریت و کلینوکلر کاهش پیدا کرده اند.

6. در باطله های قدیمی میزان فلوئور آپاتیت بیشتر از هماتیت است که بیانگر این مسئله است که فرایند تهیه کنسانتره در گذشته به خوبی صورت نگرفته است. همچنین میزان تالک در باطله های قدیمی

نتایج بررسی کانی‌زایی عناصر نادر خاکی در کانسار آپاتیت اسفوردی

1. کانی‌های روتیل، دولومیت، اولیوین و کردیریت حین عملیات فرآوری از خاک جدا می‌شود.

2. همچنان که انتظار می‌رفت فلوئور آپاتیت بیشترین فراوانی را در کنسانتره و خاک ورودی، کوارتز رده دوم و هماتیت رده سوم را دارد.

3. در خاک ورودی تالک بیشتر از کلسیت بوده و در کنسانتره برعکس این عمل اتفاق افتاده است. یعنی در کلسیت غنی سازی صورت گرفته است. و چون عناصر نادر خاکی میل ترکیبی شدید

بیشتر از باطله های نهایی 7. کانیهای مورد مطالعه معدن است. را می توان به صورت زیر نیز طبقه بندی کرد:

جدول 8- نتایج مطالعات کانی شناسی در محدوده مورد مطالعه

| کانیهای مرتبط با REE | گروه کانیهای مربوط به کانسار آپاتیت | گروه کانیهای مربوط به سنگ دربرگیرنده | کانیهای آلتراسیون (کانیهای ثانویه) |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| فلوئور آپاتیت | فلوئور آپاتیت | کوارتز | دولومیت |
| مونازیت | مگنتیت | کریدریت | کلسیت |
| | هماتیت | روتیل | آنکریت |
| | | | کلینوکلر |
| | | | گوتیت |

8. با توجه به اینکه حد تشخیص مطالعات XRD، 2% می باشد، بنابراین:

i. مقدار کانیهای REE دار کمتر از 2% است.

ii. با توجه به اینکه در حدود مجموع 0/55% REE داریم، در نتیجه کانی مونازیت با فرمول $(Ce,Y)PO_4$ وجود دارد.

-بهرامی، س. و هاشمی، ک، 1370، اکشتاف تکمیلی کانسار فسفات اسفوردی،

منابع

- خاکزاد، ا.، 1385، عناصر نادر خاکی از منشأ تا مصرف، دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم پایه، (جزوه درسی دکترا)

- محبعلی، ا.، 1384، اکتشاف عناصر نادر خاکی در اسفوردی، پایان نامه کارشناسی ارشد - نقشه کامل ایران، 1386، موسسه گیتاشناسی

- Darlin, F., 2005, Geology and metallogenesis of the phosphate and rare earth elements resource of the Bafgh Iran-ore district, Central Iran.
- www.gwmg.ca
- www.usgs.gov

(فاز دوم) وزارت معادن و فلزات.

- تقی پور، ب. و نقره ئیان، م. و مکی زاده، ع، 1381، یافته های نوین کانی شناسی برای ژنز اسکارنی بخش سی از کانسار فسفات اسفوردی، بافق، استان یزد، دهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

- خاکزاد، ا.، 1385، ژئوشیمی خاک های ناد و عناصر کمیاب، دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم پایه، (جزوه درسی دکترا)

Archive of SID