

# ساخت نانو لوله های سیلیکاتی با استفاده از قالب نانو لوله های کربنی و مشخصه یابی آنها

رسول ملک فر<sup>1</sup>، محمد حسن رجبی<sup>2</sup>، محمد حسین مجلس آرا<sup>3</sup>

**چکیده:** نانو کامپوزیت نانو لوله های کربنی بس دیواره که توسط سیلیکات تحت پوشش قرار گرفته (Silica@MWCNT) به روش محلولی - ژله ای ساخته شده است. با استفاده از نانو کامپوزیت های مذکور و همچنین نانو لوله های کربنی، به عنوان قالب، نانو لوله های سیلیکاتی (Silica-NTs) تولید گردید. نانو کامپوزیت ها و نانو لوله های ساخته شده مورد مشخصه یابی اپتیکی قرار گرفتند. طیف سنجی های پس پراکندگی میکرو رامان و UV/Vis/NIR و FTIR وجود ساختار نانولوله های کربنی و طیف سنجی های UV/Vis/NIR و FTIR وجود ترکیبات سیلیکاتی را در نانو کامپوزیت به خوبی نشان می دهد. همچنین اطلاعات استخراج شده از طیف سنجی های مذکور، وجود ترکیبات سیلیکاتی در نانو لوله ها را به طور واضح تایید می کند. عکس حاصل از SEM، به طور واضح اثبات می کند که نانو لوله های سیلیکاتی ساخته شده به صورت نانو لوله هستند.

**واژه های کلیدی:** روش محلولی - ژله ای، سیلیکات، نانو لوله های کربنی، Silica-NTs، قالب.

## 1- مقدمه

نانو لوله های کربنی در سراسر کامپوزیت و چسبندگی ضعیف بین آنها وجود دارد، که راهکار این مشکلات را می توان با پوشش قرار دادن نانو لوله های کربنی حل کرد. با پوشش یکنواخت نانو لوله های کربنی، برهم کنش های نامطلوب بین نانو لوله ها رفع می شود و باعث بهبود پیوند دو رویه با ماتریس می شود.


اخیرا فناوری آمیختن مواد عایق با نانو لوله های کربنی پیشرفت و کاربردهای بسیار زیادی را در تولید ترانزیستورهای اثر میدانی، حسگرهای گازی، مدارات مولکولی، قطعات ایتوالکترونیکی و کلید ها و ... بوجود آورده است. در این خصوص نانو کامپوزیتی که با سیلیکات (عایق) و نانو لوله های کربنی ساخته شده است باعث افزایش در رسانندگی حرارتی، خواص اپتیک غیرخطی و سختی شده است. در نانو کامپوزیت تولید شده، سیلیکات در واقع یک عایق است و هنگامی که نانو لوله های کربنی را مورد پوشش قرار می دهد باعث

از آنجایی که نسبت طول به قطر نانو لوله های کربنی بسیار بالا است، خواص اپتیکی، الکتریکی، حرارتی و مکانیکی ناشی از آنها نقش مهمی را در زمینه های مختلف فناوری نانو ایفا می کند. یکی از راهکارهای استفاده از خواص نانو لوله های کربنی، ساخت کامپوزیت های مختلف با فلزات، پلیمرها و سرامیک ها است.

در هنگام قرار گرفتن نانو لوله های کربنی در درون ماتریس، مشکلاتی از قبیل پخش نایکنواخت

(1) (دانشیار)، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، rasoul\_malekfar@yahoo.com  
 (2) دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشکده علوم پایه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال mhr872010@yahoo.com  
 (3) (دانشیار)، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم، majlesara@gmail.com

آن را به مدت 15 دقیقه هم می‌زنیم تا اینکه محلولی همگن و پایدار بدست آید.



شکل 1: فرآیند ساخت نانو کامپوزیت Silica@MWCNT و Silica-NTs

در ادامه 2/5 میلی لیتر tetraethoxysilane (با توجه به مقدار اتانول) به ترکیب اضافه کرده و به مدت 16 ساعت مخلوط می‌کنیم. تمامی واکنش‌های مذکور در دمای اتاق انجام می‌گیرد. به منظور جدا سازی کامل ذرات آزاد سیلیکات از ترکیب، مخلوط را در سانتریفیوژ قرار داده (با دور 3000) تا رسوب آن جدا گردد. رسوب حاصل را با آب به مدت 15 دقیقه توسط سامانه فراصوتی (آلتراسونیک) پخش نموده و این مرحله را برای حداقل 4 بار به طور مکرر تکرار می‌کنیم. در نهایت رسوب را از کاغذ صافی عبور داده و خشک می‌نماییم.

در این مرحله نانو کامپوزیت Silica@MWCNT حاصل گردید و در ادامه نمونه حاصل را در کوره با دمای 600 درجه سانتیگراد قرار داده تا اینکه کربن آن اکسید شود و نمونه تولید شده Silica-NTs حاصل می‌گردد. در ادامه آن با بهره‌گیری از ابزار طیف سنجی، نمونه‌های ساخته شده مورد ارزیابی و مشخصه‌یابی ساختاری قرار گرفت.

ایجاد ابر دی الکتریکی می‌گردد. فرآیند مذکور موجب می‌شود که ضریب دی الکتریک نانو کامپوزیت در فرکانس‌های پایین، خیلی بزرگ و اتلاف الکتریکی آن کم گردد.

روش‌هایی که برای پوشش نانو لوله‌های کربنی توسط سیلیکات به کار گرفته می‌شود عبارتند از: 1- نشست از فاز مایع، 2- نشست الکتریکی، 3- نشست بخار شیمیایی، 4- میسل معکوس، 5- روش محلولی-ژله ای (سل-ژل).

همچنین یکی از کاربردهای نانولوله‌های کربنی، ساختن قالبی برای نانو لوله‌ها و نانو میله‌ها در ذرات مختلف است. بدین منظور در این مقاله از قالب نانو لوله‌های کربنی برای ساخت Silica-NTs استفاده شده است.

Silica-NTs آبدوست، سازگار با محیط زیست و فوتولومینسانس هستند، و در جداسازی‌های زیستی، کاتالیزورهای بیولوژیکی، حسگرهای بیولوژیکی، حامل‌های تحویل ژن یا دارو و قطعات نانویی اپتوالکترونیکی می‌توانند به کار گرفته شوند.


در اینجا با استفاده از روش محلولی-ژله ای، نانو کامپوزیت Silica@MWCNT تولید و در ادامه با بهره‌گیری از قالب نانو لوله‌های کربنی، Silica-NTs ساخته شد. با استفاده از ابزار طیف سنجی، نمونه‌های نانو کامپوزیت و نانو لوله‌های تولید شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

## 2. بخش تجربی

فرآیند ساخت نانو کامپوزیت Silica@MWCNT و Silica-NTs به صورت شکل (1) می‌باشد.

10 میلی گرم از نانو لوله‌های کربنی بس دیواره (این نانو لوله‌ها با روش نشست بخار شیمیایی ساخته شده و قبلاً با اسیدهای نیتریک و سولفوریک خالص سازی شده است) را با 50 میلی لیتر اتانول و 1/6 میلی لیتر هیدروکسید آمونیوم در سامانه فراصوتی (آلتراسونیک) به مدت 30 دقیقه پخش کرده و سپس

طیف ضبط شده توسط طیف سنجی FTIR بر روی Silica-NTs و نانو کامپوزیت Silica@MWCNT در شکل (3) نشان داده شده است. در Silica-NTs یک نوار قوی در  $1070\text{ cm}^{-1}$  به دلیل کشش نامتقارن Si-O-Si به طور واضح دیده می شود. همچنین وجود دو برآمدگی در  $812\text{ cm}^{-1}$  و  $460\text{ cm}^{-1}$  که منسوب به ارتعاش متقارن Si-O-Si می باشد، ظاهر شده است. بعلاوه دو نوار در  $3452\text{ cm}^{-1}$  و  $1630\text{ cm}^{-1}$  که منسوب به ارتعاش و پیوند OH است، مشاهده می شود.




شکل 3: طیف سنجی FTIR از نانو کامپوزیت Silica-NTs و Silica@MWCNT در محدوده طیفی  $400 - 4000\text{ cm}^{-1}$

در نانو کامپوزیت Silica@MWCNT، نوار قوی مربوط به کشش نامتقارن Si-O-Si در  $1083\text{ cm}^{-1}$  به طور واضح دیده می شود. دو پیک منسوب به ارتعاش متقارن Si-O-Si در  $811\text{ cm}^{-1}$  و  $461\text{ cm}^{-1}$  مشاهده می گردد و مد ارتعاش کششی C-H در ناحیه  $2982\text{ cm}^{-1}$  می توان دید. برآمدگی ظاهر شده در

### 3. بحث و بررسی

شکل (2) نمایش طیف سنجی جذبی UV/Vis/NIR را برای نانو لوله های کربنی بس دیواره، نانو کامپوزیت Silica@MWCNT و Silica-NTs نشان می دهد. در نانو کامپوزیت Silica@MWCNT با توجه به اینکه عایق (سیلیکات)، نانو لوله های کربنی را تحت پوشش قرار داده است در بازه طیفی بین 250 الی 400 نانومتر جذب نسبتاً ضعیف تری نسبت به نانو لوله های کربنی وجود دارد. با گذار از نواحی ماورای بنفش و مرئی و نزدیک شدن به ناحیه فرورسرخ نزدیک در حوالی ناحیه 800 نانومتر جذب خیلی کمتر و در عین حال شفافیت نمونه بیشتر می شود. ضمناً Silica-NTs در محدوده ماورای بنفش، جذب خیلی ضعیفتری دارند که نشان می دهد، سیلیکات نسبت به نور ماورای بنفش، شفاف است.




شکل 2: طیف سنجی UV/Vis/NIR برای نانو لوله های کربنی بس دیواره، نانو کامپوزیت Silica@MWCNT و Silica-NTs در ناحیه طیفی  $220 - 800\text{ nm}$

آنچه از نتایج بالا حاصل می شود این است که نانو لوله های کربنی توسط سیلیکات تحت پوشش قرار گرفته اند و همچنین شفاف بودن سیلیکات اثبات می شود.

همچنین در شکل (4) دیده می شود که برآمدگی  $1344 \text{ cm}^{-1}$  از  $1588 \text{ cm}^{-1}$  بیشتر است که شایان این مطلب است که نانولوله های کربنی بس دیواره، سهم کمی از گرافیت را دارند. با توجه به طیف های بررسی شده برای نانولوله های کربنی و نانو کامپوزیت  $\text{Silica@MWCNT}$ ، مشاهده می شود که در خواص نانولوله های کربنی موجود در نانو کامپوزیت هیچگونه تغییراتی مشاهده نشده است. همچنین اگر فرآیند هیدرولیز tetraethoxysilane به طور کامل صورت نگیرد برآمدگی هایی در محدوده  $400 - 700 \text{ cm}^{-1}$  ظاهر می شود.

شکل (5)، طیف سنجی پس پراکندگی میکرو رامان را برای سیلیکات نشان می دهد. در محدوده های  $800$ ،  $900$  و  $1170 \text{ cm}^{-1}$  پیک های قوی مشاهده گردید که قله  $1170 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به مد ارتعاشی کششی Si-Os در سیلیکات است و همچنین نانولوله سیلیکاتی به صورت بی شکل تشکیل شده اند.




شکل 5: طیف سنجی میکرو رامان برای Silica-NTs در محدوده طیفی  $500 - 1500 \text{ cm}^{-1}$

$966 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به کشش Si-OH می باشد. همچنین مدهای ارتعاشی و پیوندی OH در ناحیه های  $3433 \text{ cm}^{-1}$  و  $1631 \text{ cm}^{-1}$  مشاهده می شود.

با توجه به طیف سنجی پس پراکندگی میکرو رامان صورت گرفته بر روی نمونه نانو کامپوزیتی که در شکل (4) نمونه ای از آن ارایه گردیده است، نانو کامپوزیت  $\text{Silica@MWCNT}$  دارای سه برآمدگی بسیار شاخص می باشد. برآمدگی  $1588 \text{ cm}^{-1}$  تحت عنوان مد مماسی خط G نانولوله های کربنی خوانده می شود. در حالی که برآمدگی ظاهر شده در  $1344 \text{ cm}^{-1}$  بنام مد فونونی

القاه کننده بی نظمی D است که این مد به دلیل اندازه محدود بلورها و نواقص است. ضمناً برآمدگی ظاهر شده در  $2687 \text{ cm}^{-1}$  (دو برابر مد D است) نانو لوله های کربنی خوانده می شود.



شکل 4: طیف سنجی پس پراکندگی رامان برای نانولوله های کربنی بس دیواره و نانو کامپوزیت  $\text{Silica@MWCNT}$  در ناحیه طیفی  $500 - 3000 \text{ cm}^{-1}$ .


### مراجع

- [1] Yang Y., et. al., *A facile method to fabricate silica-coated carbon nanotube and silica nanotubes from carbon nanotubes templates*, J. Mater. Sci. 44, 2009, pp. 4539–4545.
- [2] Hongbing Z., et. al., *Characterization and nonlinear optical property of a multi-walled carbon nanotube/silica xerogel composite*, Chemical Physics Letters 411, 2005, pp. 373–377.
- [3] Kim M., et. al., *Fabrication of silica nanotubes using silica coated multi-walled carbon nanotubes as the template*, Journal of Colloid and Interface Science 322, 2008, pp. 321–326.
- [4] Marino I., et. al., *Micro-Raman monitoring of solvent-free TEOS hydrolysis*, Journal of Non-Crystalline Solids 351, 2005, pp. 495–498.
- [5] Ramon Colorado Jr., Andrew R. B., *Silica-Coated Single-Walled Nanotubes: Nanostructure Formation*, Chemistry of material, Vol. 16, No 14 July 13, 2004.
- [6] Yong Zhu et. al, *A Simple Route to Coat Multiwalled Carbon Nanotubes with Silica*, Chemistry Letters, Vol.36, No.9, 2007.
- [7] Iari-Gabriel M., et al., *Micro-Raman monitoring of solvent-free TEOS hydrolysis*, Journal of Non-Crystalline Solids 351, 2005, pp. 495–498.

### پیوست ها

در این طرح از Silica-NTs و Silica@MWCNT به ترتیب به معنای نانو لوله های کربنی بس دیواره که توسط سیلیکات تحت پوشش قرار گرفته اند و نانو لوله های سیلیکاتی استفاده گردید.

شکل (6) عکس های تهیه شده از SEM را نشان می دهد. این عکس نانو لوله ای بودن، Silica-NTs را تایید می کند و ضمناً این نانو لوله ها قطری بین 40–50 nm و طولی در حد چند میکرومتر دارند.



شکل 6: تصویر SEM حاصل از Silica-NTs

### 4. نتیجه گیری

نتایج حاصل شده از ساخت نانو کامپوزیت Silica@MWCNT و تجزیه و تحلیل های طیفی نشان می دهد که با توجه به طیف سنجی های UV/Vis/NIR، FT-IR، سیلیکات به طور کامل نانو لوله های کربنی را تحت پوشش قرار داده است. طیف سنجی های پس پراکندگی میکرو رامان، UV/Vis/NIR و FT-IR حضور ساختار نانو لوله های کربنی را در نانو کامپوزیت به طور کامل تشریح می کند. با توجه به نتایج طیف سنجی های مذکور در نمونه Silica-NTs تولید شده، وجود ساختار سیلیکاتی در آن ها به خوبی محرز و بصورت بی شکل می باشد. همچنین عکس SEM حاصل شده از Silica-NTs، نانو لوله ای بودن آن را تایید می کند.