

بررسی تأثیر استفاده پودر پوسته تخم مرغ در خواص بتن تر و سخت شده

افشین امیری

گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

عبدالکریم عباسی دزفولی*

عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

Abbasihamid@hotmail.com

تاریخ دریافت: ۹۵/۱۲/۰۵ تاریخ پذیرش نهایی: ۹۶/۰۳/۱۷

چکیده:


امروزه در اکثر نقاط دنیا تحول عظیمی در تکنولوژی بتن برای دستیابی به بتنهای با مقاومت بالا پدید آمده است. کاربرد پوزولانها و افزودنها در بتن برای دستیابی به بتنهای با مقاومت بالا و با دوام، چند سال است که در صنعت بتن جا باز نموده است. ریزی نسبی بسیار زیاد پوزولانها و ایجاد واکنش با هیدروکسید کلسیم موجود در سیمان، این ماده سبب کاهش تخلخل و نفوذپذیری و افزایش دوام و مقاومت در بتنها شده است. در این تحقیق نقش پودر پوسته تخم مرغ و تأثیر آن بر خواص مکانیکی و پایایی بتن و رسیدن به درصد بهینه استفاده از پوسته تخم مرغ جهت کسب مقاومت بالا و دوام مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تستهای آزمایشگاهی که شامل بررسی درصد جذب آب، وزن مخصوص بتن، تست مقاومت الکتریکی (که نشان‌دهنده میزان خوردگی و نفوذپذیریست) و تست مقاومت فشاری بر روی نمونه‌هایی با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی پوسته تخم مرغ جایگزین سیمان در شرایط سنی ۷، ۲۸ و ۳۳ روزه بر روی نمونه ۱۵*۱۵*۱۵ سانتیمتری ساخته شده صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده آزمایشات نسبت به بتن شاهد نشانگر آن بوده که افزودن ۱۰ درصد پودر پوسته تخم مرغ جایگزین سیمان، با کاهش ۱۲ درصدی اسلامپ، افزایش ۱ درصدی مقاومت فشاری، کاهش ۲۱ درصدی جذب آب، افزایش ۲ درصدی وزن مخصوص بتن و افزایش ۹۰ درصدی مقاومت الکتریکی بتن گردیده و همچنین با افزودن ۲۰ درصد پوسته تخم مرغ جایگزین سیمان، با کاهش ۲۴ درصدی اسلامپ، کاهش ۱۷ درصدی مقاومت فشاری، افزایش ۴ درصدی جذب آب، افزایش ۱ درصدی وزن مخصوص بتن و افزایش ۹۰ درصدی مقاومت الکتریکی بتن گردیده است. از نتایج این تحقیق می‌توان عنوان کرد که استفاده از پوسته تخم مرغ جایگزین نسبت مناسبی از سیمان، از نظر کیفی و حفظ محیط زیست باشد.

کلید واژگان: مقاومت فشاری، پودر پوسته تخم مرغ، درصد جذب آب، وزن مخصوص بتن، مقاومت الکتریکی بتن

جدول ۱- مشخصات فیزیکی سنگدانه های مصرفی در ساخت نمونه ها

وزن مخصوص (gr/cm ³) در حالت SSD	مدول نرمی	درصد جذب آب	جگای	حداکثر قطر سنگدانه ها (mm)	سنگدانه ها
۲/۸۳		۰/۴۸	۲/۶۴	۱/۹	شن درشت
۲/۶۱	۵/۲	۰/۹۱	۲/۶۲	۹/۵	شن ریز
۲/۵۸		۱/۷۲	۲/۵۹	۴/۷۵	ملسه

۳- نمودار دانه‌بندی مصرفی



شکل ۱- نمودار دانه‌بندی استفاده شده در طرح ساختها
(نمودار روش ملی طرح مخلوط بتن[۵])

سیمان مصرفی در این تحقیق جهت ساخت تمامی طرح‌های اختلاط از سیمان پرتلند نوع دو از شرکت سیمان خوزستان با استاندارد ASTM C150-84 استفاده گردیده است. در جدول (۲) مشخصات آنالیز عنصری سیمان نوع ۲ در جدول (۳) میزان متوسط ترکیبات سیمان پرتلند نوع ۲ مقایسه آنها با استاندارد ایران ارائه شده است.

جدول ۲- مشخصات آنالیز عنصری سیمان نوع ۲ طبق آنالیز عنصری و مقایسه آن با استاندارد ایران

نوع سیمان	Blaine (cm ² /gr)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	CaO (%)	MgO (%)	SO (%)	LiO (%)
تیپ ۲ خوزستان	۲۱۵۰	۲۰-۰۳	۷/۷۷	۷/۳۸	۶۴/۴	۱/۵۴	۷/۲۳	۲/۷۶
ISIRI-389	≥۲۸۰۰	≥۲۰	≤۶	≤۶	-	≤۵	≤۳۵	≤۳

جدول ۳ میزان متوسط ترکیبات سیمان پرتلند نوع ۲ [۹] و مقایسه آن با کاتالوگ شرکت سیمان خوزستان و استاندارد ایران

	C ₄ AF	C ₃ A	C ₂ S	C ₃ S
پرتلند نوع ۲ خوزستان	۹/۸	۷/۸	۲۷/۹	۴۶/۹
پرتلند نوع ۲	۱۱/۹	۷/۱	۱۶/۲	۵۸/۰
ISIRI-389	---	< ۸	---	---

۱- مقدمه

امروزه استفاده از مواد ضایعاتی و بی‌صرف در بتن با توجه به کاهش خطرات زیست محیطی و از سویی جلوگیری از هدر رفت منابع اولیه و کاهش هزینه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. طراحی و تولید محصولات مختلف پایه سیمانی سبب گردیده است، که افزودنی‌های گوناگون به طرح اختلاط این محصول اضافه گردد. در صنعت توسعه پایدار بتن، درصورتیکه یک ماده می‌تواند در ساخت محصولات پایه سیمانی مورد استفاده قرار گیرد که دارای اثرات زیست محیطی اندک باشد. براساس خواص نادری که در بتن است، این ماده بصورت عمومی و در سطح وسیعی در کل دنیا در قرن حاضر استفاده می‌شود و تقاضا برای استفاده از بتن در حال پیشرفت می‌باشد. آنچه مسلم است، تحقیقات و توسعه بتن بایستی به طوری صورت پذیرد که بتواند نیازهای جامعه صنعتی را برطرف نماید. مصرف تخم مرغ در ایران بیش از ۹۳۰۰۰ تن در سال می‌باشد، که بیش از ۱۰ درصد وزن تخم مرغ ضایعات پوسته آن می‌باشد. در این تحقیق استفاده از ضایعات پوسته تخم مرغ که بیش از ۸۰ درصد آن کربنات کلسیم (CaCO₃) نوعی سنگ آهکی بوده به جای بخشی از سیمان در بتن مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت. برای این منظور ضایعات پوسته تخم مرغ را پس از آسیاب و پودر نمودن آن (بطوریکه از الک نمره ۲۰۰ عبور کرده، یعنی قطری کوچکتر از ۰/۰۷۶ میلیمتر) بمدت ۲ ساعت در کوره تا دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد حرارت داده تا کربنات کلسیم CaO به آهک زنده تبدیل گردد. محصول بدست آمده را جایگزین بخشی از سیمان در بتن فرارداده و با انجام آزمایشات برخی از خواص بتن از جمله مقاومت فشاری، جذب آب و وزن مخصوص بتن جدید مورد بررسی قرار گرفت.

۲- مصالح مصرفی

ماسه مصرفی از منطقه شوستر از نوع ماسه شسته طبیعی رودخانه‌ای، و شنهاي مصرفی از منطقه رامهرمز از نوع شکسته نامنظم در دو سایز ۹/۵ و ۱۹ میلیمتر، که در آن الزامات مربوط به استاندارد ASTM C33 رعایت شده است می‌باشد. مشخصات فیزیکی سنگدانه‌های مصرفی در جدول (۱) ارائه شده است.

در تهیه چینی و سرامیک استفاده می‌شود^[۶]. مواد خام اولیه در تولید متاکائولین، رس کائولن می‌باشد. رسها پوزولان نیستند و واکنش زایی محسوسی با آهک نمی‌تواند از خود نشان دهنده، مگر آنکه ساختمان متبلور کانیهای آلمینوسیلیکات موجود در رس، به وسیله فرآوری حرارتی به یک ساختمان آمورف یا نامنظم تبدیل شود^[۷]. لذا برای تولید متاکائولین رس کائولن را تا محدوده ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد حرارت می‌دهند که محصول نهایی آن متاکائولین می‌باشد^[۸].

استفاده از متاکائولین ریز ساختار بتن را بهبود می‌بخشد و مقاومت و دوام بتن را در برابر نفوذ سیالات مهاجم (بین کلر و یونهای سولفات) افزایش می‌دهد. همچنین استفاده از متاکائولین واکنش‌های قلیایی سنتگدا نه را کنترل می‌کند. بنتی که با متاکائولین ساخته شود احتیاج به مقدار کمی کاهنده آب دارد (در مقایسه با میکروسیلیس کاهنده آب کمتری نیاز دارد و یا حتی نیاز ندارد)^[۹].

۵- برنامه آزمایشگاهی

۱-۵- مشخصات طرحهای اختلاط

طرح اختلاط استفاده شده در ساخت بتن کنترل در این تحقیق طبق استاندارد ACI-211-89 می‌باشد^[۱۰]. در این تحقیق از ۳ طرح اختلاط استفاده گردیده است که یکی از آنها به عنوان بتن شاهد و ۲ طرح دیگر با ثابت نگه داشتن نسبت آب به مواد سیمانی برابر ۰/۵ و تغییر در مقدار سیمان که در صدهایی از پوسته تخم مرغ با مقادیر ۱۰ و ۲۰ درصد جایگزینی سیمان شده نمونه‌ها ساخته شده است. مشخصات کلی این طرحها در جدول(۵)

راهنمایی گردیده است.

جدول ۵- مشخصات طرح اختلاط ها

نمونه %۲۰	نمونه %۱۰	نمونه شاهد	مشخصات
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	kg/m^3 ماسه
۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵	kg/m^3 شن نخودی
۶۹۵	۶۹۵	۶۹۵	kg/m^3 شن بادامی
۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵	آب Lit
۲۹۶	۳۳۳	۳۷۰	kg/m^3 سیمان
۷۴	۳۷	۰	پوسته kg/m^3 تخم مرغ
۰/۵	۰/۵	۰/۵	نسبت آب به سیمان

۴- مواد افزودنی

۴-۱- پوسته تخم مرغ

ضایعات پوسته تخم مرغ را می‌توان از کارخانجات جوجه کشی و یا شیرینی پزی‌ها تهیه نمود. رنگ پوسته تخم مرغ در زمان آسیاب نمودن همانند شکل(۲) سفید رنگ بوده اما در زمان پخت محصول جدید پوسته تخم همانند شکل(۳) به رنگ خاکستری می‌باشد.



شکل (الف) پودر پوسته تخم مرغ



شکل (ب) پودر پوسته تخم مرغ حرارت داده شده

ضایعات تخم مرغ را پس از آسیاب و پودر نمودن آن (بطوریکه از الک نمره ۲۰۰ عبور کرده، یعنی قطری کوچکتر از ۰/۰۷۶ میلیمتر) بمدت ۲ ساعت در کوره تا دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد حرارت داده تا کربنات کلسیم $CaO + 3CaCO_3 \rightarrow CaCO_3 + 2CaO$ به عنصری آن طبق آزمایش XRF در جداول(۴) ارائه شده است.

جدول ۴- مشخصات آنالیز عنصری پوسته تخم مرغ


محصول	Blaine (cm^2/gr)	SiO_2 (%)	Al_2O_3 (%)	Fe_2O_3 (%)	CaO (%)	MgO (%)	SO_3 (%)	L.O.I (%)
پوسته تخم مرغ	≥۳۱۵۰	۰/۰۷	۰/۰۶	<	۵۴/۹۲	۰/۶۶	۰/۲۳	۴۳/۱۴

۴-۲- متاکائولین


تأثیر پوسته تخم بعنوان یک افزودنی در بتن نیازمند، بررسی و ارزیابی تحقیقات مشابه صورت گرفته قبلی می‌باشد. از اینرو تحقیقاتی در خصوص تأثیر افزودنی متاکائولین بر بتن صورت گرفت. کائولن یک نوع خاک معدنی بسیار ریز است که عموماً بر اساس تجزیه فلدسپارها، گرانیت و آلومینیوم سیلیکاتها شکل می‌گیرد. به طور معمول

۶-۲- وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده

نتایج به دست آمده از این آزمایش که طبق استاندارد BS EN 12390-1:2012 صورت گرفته است، در شکل‌های (۳) و (۴) مشاهده می‌شود.



شکل ۳- نمودار تغییرات وزن مخصوص بتن تازه طرحها



شکل ۴- نمودار وزن مخصوص ۲۸ روزه بتن سخت شده طرحها

نتایج این آزمایش نشان‌دهنده افزایش وزن مخصوص بتن با ۱۰٪ پوسته تخمرغ به جای سیمان به مقدار ۰/۰۵۹ گرم بر سانتیمتر مکعب نسبت به بتن شاهد می‌باشیم ولی با افزایش پوسته تخمرغ به ۲۰٪ وزن مخصوص بتن به مقدار ۰/۰۳۲ گرم بر سانتیمتر مکعب نسبت به بتن با ۱۰٪ پوسته تخمرغ کاهش پیدا کرده است ولی همچنان وزن مخصوص آن نسبت به بتن شاهد بیشتر است. پس با جایگزینی پوسته تخمرغ به جای سیمان، شاهد افزایش وزن مخصوص بتن سخت شده در طرح‌های پوزولانی نسبت به بتن شاهد هستیم، که این افزایش تا افزودن ۱۰ درصد پوسته تخمرغ ادامه دارد و در طرح ۲۰ درصد پوسته تخمرغ رو به کاهش می‌باشد. در نتایج به دست آمده از وزن مخصوص بتن تازه هم همین مسئله قابل مشاهده است.

۶-۵- جزئیات نمونه‌ها

در این تحقیق تستهای آزمایشگاهی مختلفی بر روی بتن معمولی به عنوان بتن شاهد و با درصدهای (۱۰ و ۲۰) پوسته تخم مرغ جایگزین سیمان مصرفی در شرایط سنی ۷، ۱۰ و ۲۸ روزه و بصورت جداگانه بر روی نمونه مکعبی ۱۵*۱۵*۱۵ سانتیمتری صورت پذیرفته است. بعد از قالبگیری، نمونه‌ها بوسیله پارچه خیس جهت جلوگیری از تبخیر آب بر روی نمونه‌ها قرار داده شد و پس از ۲۴ ساعت و در شرایط مطبوع در محیط آزمایشگاه از قالب خارج شدند و بصورت مستغرق در آب قرار داده شدند. سپس عمل آوری برخی نمونه‌ها تا ۳ روز، ۷ روز و برخی دیگر تا ۲۸ روز براساس نوع آزمایش و بر طبق استاندارد صورت پذیرفت. بعد از ۳، ۷ و ۲۸ روز عمل آوری در آب، نمونه‌ها به ترتیب برنامه ریزی جهت انجام آزمایشها از آب بیرون آورده شدند.

۶-۶- نتایج آزمایش‌ها و تفسیر آنها

۶-۱- روانی

پوسته تخم مرغ به دلیل ریزتر بودن ذرات آن نسبت به سیمان آب بیشتری جذب می‌کند و این باعث کاهش روانی بتن تازه می‌شود. نتایج آزمایش‌های انجام شده در این تحقیق طبق استاندارد ASTM C143 نشان از تغییرات روانی و کارآیی بتن‌های حاوی درصدهای مختلف پوسته تخم نسبت به بتن کنترل می‌باشد. نتایج این آزمایش در شکل(۲) ارائه شده است.



شکل ۲- نمودار میزان اسلامپ طرح‌ها

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق ، با افزایش میزان پوسته تخم مرغ بجای سیمان تا ۱۰ درصد، شاهد کاهش میزان درصد جذب آب در نمونه ها می باشد. به طوری که کمترین درصد جذب آب در مربوط به بتن حاوی ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ می باشد. همانطور که از نتایج قابل مشاهده است در بتن با ۲۰ درصد پوسته تخم مرغ میزان جذب آب به مقدار ۲۹ درصد نسبت به بتن با ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ افزایش پیدا کرده است. بنابراین جایگزینی ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ به جای سیمان به عنوان درصد بهینه، از نظر جذب آب در نظر گرفته می شود. پس وجود پوسته تخم مرغ به میزان ۱۰ درصد در بتن می تواند باعث کاهش جذب آب می گردد. همچنین با مقایسه اعداد به دست آمده در این آزمایش با جدول شماره (۷) شاهد نتایج مثبت مبنی بر تأثیرات مثبت اثر پوسته تخم مرغ در ساخت بتن های با دوام با نفوذ پذیر کم برای شرایط محیطی شدید A خواهیم بود.

جدول ۷- مقادیر مجاز تعیین شده از آزمایش های نفوذ پذیر بتن مسلح برای اعمال دوام در شرایط محیطی منطقه [۱۱]

محدوده مجاز			آزمایش
E,D - شرایط -	C,B - شرایط -	A - شرایط -	
حداکثر ۲ درصد	حداکثر ۳ درصد	حداکثر ۴ درصد	جذب آب BS 1881 – Part 122
۱۰ میلیمتر	۳۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	نفوذ آب (در سن ۲۸ روزه) BS EN 12390-8:2000
حداکثر ۳۰۰۰ کولن به ترتیب در شرایط E,D	حداکثر ۳۰۰۰ کولن	حداکثر ۳۰۰۰ کولن	نفوذ کلرید (در سن ۲۸ روزه) ASTM C1202, 1994

۶- مقاومت الکتریکی بتن

در این تحقیق آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن بر روی نمونه های مکعبی ۲۸ روزه طبق استاندارد ASTM C470 صورت گرفته است. نحوه قرائت اعداد این آزمایش به این صورت بوده که بر روی سه ضلع از هر نمونه سه قرائت صورت گرفت و نتایج و مقادیر میانگین مقاومت الکتریکی سه نمونه در ۲۸ روزه در جدول شماره (۸) ارائه شده است. همچنین جهت مقایسه و رشد تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه های هر طرح در سن ۲۸ روزه نتایج آنها در نمودار (۸) ترسیم گردیده است. رابطه مقاومت الکتریکی بتن با آهنگ خوردگی بر اساس استاندارد 222 ACI در جدول (۹) و براساس استاندارد ASTM C470 در جدول (۱۰) جهت مقایسه نتایج به دست آمده ارائه شده است.

۶-۳- میزان درصد جذب آب

این آزمایش طبق استاندارد BS 1881 – Part 122 انجام شده است. نمونه های بتن با روش مغزی گیری مطابق شکل (۶) قابل مشاهده می باشد.




شکل ۶- مغزه های گرفته شده

نتایج به دست آمده از روش مغزه گیری برای به دست آوردن درصد جذب آب در جدول (۶) و نمودار (۷) قابل مشاهده است.

جدول ۶- میزان درصد جذب آب نمونه ها در سن ۲۸ روزه

جذب آب املاح شده (%)	مقادیر جذب آب (گرم)	وزن نمونه مرطوب (گرم)	وزن نمونه خشک (گرم)	ارتفاع نمونه (mm)	مشخصات
۴/۵۵	۴۳۹/۶	۱۰۰/۹۸۲	۹۵۵/۸	۱۵۰	٪/۰ پوسته تخم مرغ
۳/۶	۳۶/۲۴	۱۰۲۷/۴۱	۹۰۰/۹۸	۱۵۰	٪/۱۰ پوسته تخم مرغ
۴/۷۶	۴۶/۳۷	۱۰۲۳/۶۵	۹۷۷/۱۶	۱۵۰	٪/۲۰ پوسته تخم مرغ



شکل ۷- نمودار درصد جذب آب ۲۸ روزه

حاوی ۲۰ و ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ دارا می‌باشد و به نظر می‌رسد که با افزایش بیشتر از ۲۰ درصد پوسته تخم مرغ همچنان شاهد رشد مقاومت الکتریکی در بتن باشیم. همچنین با مقایسه اعداد به دست آمده در این آزمایش با جداول شماره (۹) و (۱۰) شاهد نتایج مثبت اثر پوسته تخم مرغ در ساخت بتن‌های با دوام با نفوذپذیری کم و همچنین خوردگی غیرممکن برای آرماتور خواهیم بود.

۶- مقاومت فشاری


مهتمرين ويزگي که به عنوان مشخصه مکانیکي بتن بيان مى شود مقاومت فشاري مى‌باشد. اين آزمایش مطابق استاندارد BS 150 EN 12390-3:2009 بر روی آزمونهای مکعبی به ابعاد ۱۵۰ میلیمتر در سن‌های ۳، ۷ و ۲۸ روزه انجام گرفته است و میانگین نتایج به دست آمده در جدول (۱۱) آورده شده است. همچنین جهت مقایسه و رشد تغییرات مقاومت فشاری هر طرح در سن ۳، ۷ و ۲۸ روزه نتایج آنها در نمودارهای (۸) ترسیم گردیده است. نمودار ترکیبی مقاومت فشاری میانگین بتن ترسیم شده است.

جدول ۱۱- میانگین مقاومت فشاری طرح‌های ساخت

درصد طرح	مقاومت فشاری روزه ۳	مقاومت فشاری روزه ۷	مقاومت فشاری روزه ۲۸
٪۲۰ پوسته تخم مرغ	۱۵۶	۱۹۶	۳۰۶
٪۱۰ پوسته تخم مرغ	۱۸۷	۲۳۳	۳۷۰
٪۰ پوسته تخم مرغ	۱۸۳	۲۲۲	۳۶۵

جدول ۸- میانگین مقاومت الکتریکی طرح‌ها (kΩ.cm)

مقادیر مقاومت الکتریکی طرح	درصد طرح	٪۰ پوسته تخم مرغ	٪۱۰ پوسته تخم مرغ	٪۲۰ پوسته تخم مرغ
۹۹	۲۸ روزه	۵۲	۹۹	۹۹



شکل ۸- نمودار میانگین مقاومت الکتریکی طرح‌ها

جدول شماره ۹- تأثیر مقاومت الکتریکی بتن بر آهنگ خوردگی [۳۶]ACI 222 آرماتور


آهنگ خوردگی	مقاطومت ویژه الکتریکی (kΩ.cm)
خیلی زیاد	< ۵
زیاد	۱۰ تا ۵
متوسط تا کم	۲۰ تا ۱۰
ناقیز	> ۲۰

جدول شماره ۱۰- تأثیر مقاومت الکتریکی بتن بر آهنگ خوردگی آرماتور ASTM C470

آهنگ خوردگی	مقاطومت الکتریکی (kΩ.cm)
خوردگی قطبی	< ۸
خوردگی محتمل	۱۲ تا ۸
احتمال خوردگی وجود ندارد	> ۱۲
خوردگی غیرممکن	> ۶۰

نتیجه‌گیری از نتایج مقاومت الکتریکی

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که با افزودن پوسته تخم مرغ مقاومت الکتریکی در همه‌ی طرح‌ها افزایش یافته است، که علت آن می‌تواند کاهش تخلخل و نفوذپذیری بتن باشد. بنابراین طرح‌های ۱۰ و ۲۰ درصد بیشترین رشد مقاومتی را در بلند مدت از خود نشان می‌دهند به طوریکه برای بتن‌های حاوی ۲۰ و ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ حدود ۱/۹ برابر نسبت به مقاومت الکتریکی بتن با صفر درصد پوسته تخم مرغ شاهد افزایش مقاومت الکتریکی هستیم. بنابراین در این آزمایش بیشترین مقدار مقاومت الکتریکی را طرح



شکل ۸- نمودار ترکیبی مقاومت فشاری میانگین بتن با (۰-۱۰-۲۰) درصد پوسته تخم مرغ

نتیجه‌گیری از نتایج مقاومت فشاری

ساخت، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد و انجام این امر باعث تغییرات کلی در مشخصات بتن ساخته شده خواهد شد. بسته به میزان اسلامپ و نوع کاربرد، بتن به ۱۰۲ و ۱۰۶ گروه سفت، خمیری، شل و آبکی تقسیم می‌شود که میزان اسلامپ برای اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول (۱۱) زیر توصیه می‌گردد. [۱۰].

جدول ۱۲- میزان اسلامپ برای اعضا و قطعات بتنی

حداکثر اسلامپ (mm)	حداقل اسلامپ (mm)	نوع عضو یا قطعه بتنی	ردیف
۷۵	۲۵	شالوده‌های دیوارهای بتن آرم	۱
۷۵	۲۵	شالوده‌های بتن ساده و دیوارهای زیرسازه‌ها	۲
۱۰۰	۲۵	تیرها و دیوارهای بتن آرم	۳
۱۰۰	۲۵	ستونها	۴
۷۵	۲۵	دالها و پیاده روهای بتنی*	۵
۵	۲۵	بتن جسمیه	۶

* در صورتی که لرزش و ارتعاش با دوشاهی دستی انجام گردد، به مقدار حداکثر اسلامپ می‌توان ۲۵ میلیمتر اضافه کرد.

۲- وزن مخصوص بتن تازه با پوسته تخمرغ نسبت به وزن مخصوص بتن شاهد افزایش داشته، این افزایش وزن مخصوص در بتن با ۱۰ درصد پوسته تخمرغ بیشتر از نمونه‌های دیگر است.

۳- زمان گیرش در نمونه‌های بتن با پوسته تخمرغ نسبت به بتن شاهد کاهش داشته، دمای بتن بر اثر واکنش‌های سیمان و آب، بخصوص در بتن‌های حجمی، سبب بروز تنفس‌های حرارتی و نهایتاً ترک در بتن می‌شود. با افزودن پوسته تخمرغ و یا جایگزینی آن با سیمان، افزایش دمای اولیه بتن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و باعث افزایش زمان گیرش اولیه و نهایی بتن می‌شود. از این رو استفاده از پوسته تخمرغ مخصوصاً در بتن ریزی‌های حجمی باعث ترک‌های سطحی گردد.

۴- خواص بتن سخت شده با جایگزینی پوسته تخمرغ با سیمان در بتن

با توجه به آزمایشات انجام شده در فصل چهارم این پژوهش در جهت بررسی خواص بتن سخت-شده، نتایج زیر حاصل شد:

۱- مقاومت فشاری بتن با اضافه کردن پوسته تخمرغ تا ۱۰ درصد به جای سیمان افزایش پیدا کرد ولی با افزودن پوسته تخمرغ به میزان ۲۰ درصد شاهد کاهش مقاومت فشاری بتن نسبت به نمونه شاهد بودیم.

۲- وزن مخصوص بتن با ۱۰ درصد جایگزینی از سایر نمونه‌ها بیشتر شد.

نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری طرح‌ها همان طور که از نمودار (۸) قابل مشاهده است، بیانگر بهبود و رشد نرخ مقاومت فشاری در همه‌ی طرح‌های پوزولانی نسبت به بتن شاهد است، که این رشد در کوتاه‌مدت (۷ روزه) رشد کمی نسبت به بتن شاهد از خود نشان می‌دهد و در بلند مدت (۲۸ روزه) بیشتر قابل شهود است. با افزایش در صد جایگزینی پوسته تخمرغ به جای سیمان تا میزان ۱۰ درصد مقاومت فشاری بتن نسبت به بتن شاهد افزایش می‌یابد. بنابراین بیشترین افزایش مقاومت فشاری مربوط به طرح ۱۰ درصد پوسته تخمرغ جایگزین سیمان مصرفی با رشد ۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در ۳ روزه و ۱۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در ۷ روزه و با رشد ۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در ۲۸ روزه نسبت به بتن شاهد می‌باشد. همچنین می‌شاهده در گردید با افزودن ۲۰ درصد پوسته تخمرغ جایگزین سیمان مقاومت فشاری بتن کاهش می‌باید و مقدار آن از مقاومت فشاری به دست آمده از بتن شاهد کمتر است. پس می‌توان گفت در طرح پوزولانی استفاده شده از ۱۰ درصد پوسته تخمرغ شاهد بهبود مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد هستیم. ولی استفاده ۲۰ درصد پوسته تخمرغ به جای سیمان در بتن باعث کاهش مقاومت نسبت به بتن شاهد می‌شود. بنابراین جایگزینی ۱۰ درصد پوسته تخمرغ به جای سیمان به عنوان درصد بهینه، از نظر کسب بیشترین مقاومت فشاری در نظر گرفته می‌شود.

۷- نتیجه‌گیری

در این فصل به نتیجه‌گیری درباره این پژوهش و پیشنهادهای در جهت بهبود خواص تازه و سخت شده بتن ارائه گردیده است.

۷-۱- خواص بتن تازه با جایگزینی پوسته تخمرغ با سیمان در بتن

با توجه به آزمایش‌های انجام گرفته در این تحقیق مشاهده شد، که استفاده از پوسته تخمرغ در درصد‌های مختلف (۰-۱۰) باعث می‌شود.

۱- روانی بتن نسبت به بتن شاهد کاهش یافته و لی از میزان حداقل توصیه شده در نشریه ۵۵ بیشتر است.

کارایی به میزان اسلامپ بتن ساخته شده، بستگی دارد. میزان اسلامپ بر اساس روش مندرج در استاندارد (دت ۵۰۵) توصیه شده در نشریه ۵۵ کترنل می‌شود و پیمانکاران موظفند بتن موردنظر را بر اساس اسلامپ‌های خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های اجرایی تهیه نمایند. بتن‌هایی که به هنگام ریختن، اسلامپ‌شان با مشخصات خواسته شده مطابقت ننماید مردود بوده و باید از مصرف آن خودداری شده و از کارگاه خارج گردد. اضافه نمودن آب برای بالا بردن اسلامپ بتن‌های سفت شده پس از

-۸- شکرچی زاده، م، ولی پور، م، پرگر، ف، بررسی تأثیر استفاده بوزولان های میکروسیلیس، متاکائولین، زئولیت و الیافهای پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتون در شرایط محیطی جزیره قشم، نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۲۲ شماره یک، ۱۳۸۹ ، صفحات از ۸۳ تا ۹۶.

-۹- رمضانیانپور، ع، افضلی، ن، بررسی اثر متاکائولین در مجاورت سیمان پرتلند بر دوام بتنهای توانمند، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتون ایران، تهران، ایران، ۱۵ مهرماه، ۱۳۹۳.

-۱۰- مستوفی نژاد، د، تکنولوژی و طرح اختلاط بتون، اصفهان، انتشارات ارکان دانش، چاپ سی و نهم، تابستان ۱۳۹۳ ، صفحات ۱۰۲ تا ۱۱۰.

-۱۱- دفتر امور مقررات ملی ساختمان، مقررات ملی ساختمان مبحث نهم، تهران، نشر توسعه ایران، چاپ نهم، ۱۳۹۴ ، ص ۴۹.

-۳- آزمایش درصد جذب آب بر نمونههای ۲۸ روزه نشان داد که جایگزینی پوسته تخم مرغ بجای سیمان باعث کاهش در صد جذب در بتون می شود که این کاهش در طرح ۱۰ در صد پوسته تخم مرغ بیشتر از طرح ۲۰ درصد است.

-۴- نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با افزودن پوسته تخم مرغ مقاومت الکتریکی در همه طرحها افزایش یافته است. همانطور که در فصل چهارم اشاره شد این افزایش به گونه ای بوده که احتمال خوردگی آرماتور در بتون با پوسته تخم مرغ غیر ممکن است.

-۵- گسیختگی ناشی از شکستن نمونههای بتون در آزمایشگاه همانندگ سیختگی رضایت بخش نمونههای مکعبی طبق استاندارد BS است. پس می توان نتیجه گرفت که درصد جایگزینی ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ به جای بتون بهترین عملکرد را دارد. هر چند که اسلامپ نمونه بتون با درصد جایگزینی ۲۰ درصد از نمونه بتون با ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ بیشتر است ولی هچنان کارایی بتون با ۱۰ درصد پوسته تخم مرغ در محدوده مجاز کارایی نشریه ۵۵ قرار دارد.

۷- منابع

- 1-Zongjin, I, Advanced Concrete Technology, John Wiley&Sons, 1nd Edition, 2011, pp 477-478
- ۲- بهرامی جوین، ح، مودی، ف، ارزیابی دوام و مقاومت فشاری بتون های حاوی متاکائولین، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، ۲۱-۱۹، اردیبهشت ماه، ۱۳۹۱.
- ۳- شکرچی زاده، م، میردامادی، ع، بنکدار، ا، بخشی، م، بهبود خواص بتونهای توانمند با استفاده از متاکائولین، مجله تحقیقات بتون، شماره دو، زمستان ۱۳۸۷ ، صفحات از ۵۵ تا ۳۳.
- ۴- بهفرنیا، ک، حسن زاده، م، اعتمادی، م، عظیمی، فر، ف، قوامی، س، بررسی خصوصیات مکانیکی بتون حاوی متاکائولین، اولین کنفرانس ملی بتون، مرکز همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ایران، ۱۵ مهرماه، ۱۳۸۸.
- ۵- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتون، تهران، نشر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ دوم، ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۵.
- ۶- طریقت، ا، سلطانی، ا، زمانی دوست، م، ارزیابی اثر متاکائولین در خواص مکانیکی و دوام بتون مناسب برای خطوط راه آهن، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، اردیبهشت ماه، ۱۳۹۲.
- ۷- مهتا، ک، مونته ثیرو، پ، ریز ساختار، خواص و اجزای بتون (تکنولوژی پیشرفته بتون)، رمضانیانپور، ع، قدوسی، پ، گنجیان، ا، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۹۴. صفحات ۳۶۵ و ۳۶۷.

The Study of Effects of Egg Shell Powder on The Attributes of Fresh Concrete and Hard set

Afshin Amiri

Master of Science, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

Abdol Karim Abasi Dezfooli

Assistant Professor, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

Abstract :

Nowadays in most parts of the world, the technology for achieving the concrete with a higher durability has been revolutionized. The usage of the Pozzolan and other additives for this end, has become a common thing in the industry for the past few years. First, the Pozzolan being rather fine and second, its reaction to the Calcium Hydroxide existing in the concrete, are the two factors causing the reduction of the porosity of the concrete and its penetrability and also increasing its durability. This study investigates the effects of egg shell powder on the mechanical attributes of the concrete. In addition, the study attempts to find the optimized percent of the powder in order to reach a higher strength as well as experiments including the percentage of water absorption, the specific weight of the concrete, resistance test –indicating corrosion and permeability- and compressive test on the 15cm cube samples. The samples were prepared by 0%, 10 and 20% egg shell as cement replacement and were tested on 3, 7 and 28 days ones. The normal mixes of concrete were used. The result of the test shows that the samples with 10% replacement have a slump loss by 12%, increasing concrete strength by 1%, reducing in water absorption as 21%, increasing 2% in the specific density, and increasing electric resistance of 90% in comparison with control specimens (0%). The findings indicated the suitability of the egg shell as a waste material and as a replacement of cement in terms of quality and environmental pollution.

Key words: compressive, egg shell, absorb water, specific density, electric resistance