

لیگنین زدایی خمیر (Trametes versicolor) با استفاده از قارچ رنگین کمان (Trametes versicolor) CMP

نورالدین نظرنژاد^{1*} و محمد تقی اسداللهزاده²

1- مسئول مکاتبات، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری. پست الکترونیک: nazarnezhad82@yahoo.com

2- دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ پذیرش: اردیبهشت 1388

تاریخ دریافت: آذر 1387

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر لیگنین زدایی قارچ رنگین کمان بر روی خمیر CMP انجام شد. در این تحقیق خمیر CMP کارخانه چوب و کاغذ مازندران جهت لیگنین زدایی انتخاب شد. تشک های گرد به ابعاد 7cm قطر و 1mm ضخامت از خمیر CMP تهیه و بوسیله عصاره مخمر با غلاظت 1 گرم بر لیتر تقویت شدند. پس از استرلیزه کردن تشک های الیاف، بوسیله میسیلیوم قارچ تیمار شدند. مدت زمان تیمار با قارچ در چهار سطح 10.5، 15 و 20 روز تحت شرایط 25°C و رطوبت 40% در نظر گرفته شد. از بخشی از خمیر تیمار شده کاغذ استاندارد تهیه و خواص نوری و مکانیکی آن اندازه گیری گردید و از بخش دیگر خمیر در غلاظت ثابت 10٪ ابتدا در دمای 70°C به مدت 80 دقیقه با 2٪ هیدروکسید سدیم مورد استخراج قلیابی قرار گرفت و سپس در دمای 50°C به مدت 1 ساعت با 4٪ پراکسید هیدروژن رنگبری شد و در نهایت از آنها کاغذ استاندارد تهیه و خواص نوری آنها اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که از بین تیمار زمان برای لیگنین زدایی، زمان بهینه 10 روز با کاهش 9.5٪ در مقدار لیگنین می باشد. مقاومت های مکانیکی نمونه های تیمار شده کمتر از نمونه های شاهد بودند ولی از نظر آماری معنی دار نشده ند. خواص نوری خمیرهای تیمار شده با قارچ ضعیفتر از نمونه های شاهد بودند ولی پس از اعمال مرحل استخراج قلیابی و رنگبری با پراکسید هیدروژن این خواص بهبود یافته و بهتر از نمونه های شاهد شدند.

واژه های کلیدی: خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی، قارچ رنگین کمان، لیگنین زدایی، رنگبری، خواص مکانیکی و نوری کاغذ

در این زمینه در راستای بکارگیری در تولید خمیر،

رنگبری، تغییر الیاف و بهبود کیفیت درختان برای کاغذ سازی صورت گرفته است.

جذب نور توسط خمیر کاغذ و رنگ آن عمدتاً ناشی از لیگنین موجود در آن است. در نتیجه برای رسیدن به میزان قابل قبولی از سفیدی، بایستی لیگنین باقیمانده را از خمیر خارج کرد یا گروههای رنگ ساز آن را تا آن جا که ممکن است از بین برد.

مقدمه

امروزه کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت خمیر و کاغذ به صورت زمینه ای فعال و کارآمد در تحقیقات در آمده است. از سالها قبل بیوتکنولوژی به صورت بخشی از صنعت کاغذ در تصفیه پساب و ضایعات و تخمیر مایع مصرف شده سولفیت جهت تولید نشاسته برای آهارزنی کاغذ و کترول تجمع لجن در ماشین کاغذ در این صنعت کاربرد داشته است ولی در سالهای اخیر تحقیقات زیادی

پوسیدگی سفید *IZU-154* تیمار کردند. بعد از 5 روز تیمار، برآقیت خمیر کرافت سوزنی برگ تجاری از ۲۳٪ به ۲۷٪ ISO افزایش پیدا کرد. همچنین برآقیت بعد از ۱۲ روز تیمار نیز به ۵۲٪ ISO افزایش پیدا کرد. کاهش بازده برای خمیر تیمار شده با *IZU-154* نسبت به دو قارچ پوسیدگی سفید دیگر خیلی پایین تر بود.

Koki و همکاران (1991) توانایی چهار قارچ (*IZU-154*, *Coriolus versicolor*, *Phanerochaete Chrysosporium* and *Coriolus hirsutus*) خمیر کرافت پهن برگان مورد آزمایش قرار دادند. قارچ *IZU-154* بیشترین سفیدی را باعث شد، به طوری که خمیر با ۲۸٪ سفیدی را پس از ۵ روز به ۵۲٪ و پس از ۱۱ روز به ۶۳٪ افزایش داد. در حالی که عدد کاپا از ۵/۹ پس از ۵ روز به ۸/۵ و پس از ۱۱ روز به ۷/۵ رونگبری **CEDED** بدست می آید.

Kondo و Sakai (1994) نشان دادند که قارچ *Phanerochaete sordida* *yk-624* پوسیده جدا شده بود فعالیت شدیدی در تنزل لیگنین و رونگبری خمیر کرافت دارد. همچنین ارتباطی میان افزایش برآقیت خمیر کرافت و عملکرد منگنز پروکسید نهفته در گونه‌ی قارچی *yk-624* *P.sordida* مشاهده کردند. برآقیت خمیر در حدود ۱۰٪ افزایش یافت و عدد کاپا در حدود ۶ واحد کاهش پیدا کرد.

J.E.Sealey و همکاران (1997) نشان دادند که لاکاز به همراه واسطه در لیگنین زدایی خمیر کرافت موثر می‌باشد. واسطه‌های فعال زیادی جهت لیگنین زدایی وجود دارد که موثرترین آنها حاوی گروه فعال N-OH می‌باشد

فرآیند رنگبری خمیر شیمیایی، عامل اصلی افزایش دیوکسینها و دی‌بنزو فورانهای پلی کلردار شده در محیط زیست است. از آنجا که این ترکیبات به شدت سمی و سرطانزا هستند تعداد زیادی از محققان را بر آن داشت که پساب واحدهای رنگبری را مطالعه کنند تا منشأ اصلی این ترکیبات مشخص شود و راههای حل مشکل پیشنهاد شود. پژوهش‌ها نشان داد که منشاء اصلی این ترکیبات، توالی کلردارکردن - استخراج در فرایندهای رنگبری خمیر کاغذ است. با توجه به اینکه اجرای برنامه‌های کاهش آلدگیها در صنعت خمیر و کاغذ عموماً پر خرج است و عملیات پرهزینه‌ای را می‌طلبد محققین را بر آن داشت تا در مورد رنگبری بیولوژیکی خمیر کاغذ مطالعات و پژوهش‌های وسیعتری انجام دهند [1 و 2]. فکر جداسازی لیگنین از خمیر کرافت به کمک ارگانیسم‌های هیدرولیز کننده‌ی لیگنین یا رنگبری بیولوژیکی آن از مدت‌ها قبل وجود داشته است. تیمار خمیرهای با لیگنین کم با این قارچ‌های منجر به سفیدی بالاتر و رنگبری این نوع خمیرها گردیده است.

قارچ رنگین کمان جزء قارچ‌هایی پوسیدگی سفید می‌باشد که می‌تواند خمیر کاغذ را لیگنین زدایی نماید. این قارچ پلیمر لیگنین را به مواد قابل استخراج با قلیاً تخریب می‌کند و سپس آنها را به مواد قابل حل تبدیل می‌نماید. قارچ‌هایی پوسیدگی سفید بطور گستره‌ای قادر به معدنی کردن (تبدیل به CO_2) و محلول کردن لیگنین هستند. این قارچ‌ها ترکیبات متنوعی از آنزیم‌های خارج سلولی لیگنین پراکسیداز، پراکسید منگنز و لاکاز را تولید می‌کنند که نقش مهمی را در تخریب لیگنین بازی می‌کنند [6].

Koki و همکاران (1993) خمیرهای کرافت سوزنی برگ را جهت رنگبری بیولوژیکی به وسیله قارچ

تأثیر داده شد و سپس رنگبریی اصلی با دو توالی B₁ + (هیپوکلریت 2 درصد با زمان 1 ساعت+استخراج قلیایی + هیپوکلریت 1/5 درصد با زمان 2 ساعت) و B₂ (هیپوکلریت 2 درصد با زمان 2 ساعت+استخراج قلیایی + هیپوکلریت 2 درصد با زمان 2 ساعت) انجام شد. نتایج نشان داد 1/5 درصد با زمان 2 ساعت نسبت به نمونه های تیمار شده با آنزیمی که با توالی B₂ رنگبریی شده اند، نسبت به نمونه های رنگبریی شده با توالی B₁، عدد کاپای پایین تر، درصد درجه روشنی بالاتر و درجه زردی کمتری داشته است.

و همکاران (2003) خمیر کتان با کیفیت بالا را در یک توالی TCF با بکار گیری سیستم لاکاز- مدیاتور رنگبریی کردند. در این تحقیق آنزیم سه قارچ *Pleurotus eryngii*, *Pycnoporus cinnabarinus* همچنین دو واسطه گر 2,2-Azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfuric acid) و (HBT) با هم مقایسه شدند. آنزیم قارچ هایی *P. cinnabarinus* و *T. versicolor* در حضور HBT بهترین نتیجه را بعد از رنگبریی بوسیله H₂O₂ داشته اند.

و همکاران (2004) خمیر کرافت پهن برگ لیگنین زدایی شده با اکسیژن و منگنز (E-OKP) را بوسیله *Phanerochaete sordida* YK-624 قارچ پوسیدگی سفید در سیستم تخمیر حالت جامد و *P. Chrysosporium* رنگبریی کردند. *P. sordida* YK-624 نسبت به *P. chrysosporium* فعال تر بوده و نتیجه آن خمیری با برآقیت بیشتر بوده است. بطوری که بعد از 7 روز تیمار برآقیت خمیر در حدود 13/4 درجه افزایش یافت. در این نوع سیستم های تخمیری، فعالیت لیگنین پراکسیداز (LIP) بعنوان آنزیم لیگنینی اصلی کشف شده بود. به علاوه یک رابطه خطی میان افزایش برآقیت و فعالیت

و البته موثرترین آنها هیدروکسی بنزوتریزول (HBT) می باشد که در لیگنین زدایی خمیر کرافت نسبت به دیگر واسطه ها اثر بیشتری دارد.

Nezamoleslami و همکاران (1998) خمیرهای Soda-Antraquinone (Soda-AQ) را که از فیبر کنف دو منطقه چین و ژاپن ساخته شده بودند را با قارچ پوسیدگی سفید 6 *Chrysosporium phanerochate* تیمار نمودند. بعد از 6 روز تیمار، عدد کاپای خمیرها به حدود 67% برای خمیر ژاپنی و به حدود 32% برای خمیر چینی کاهش پیدا کرد. توالی رنگبریی بیولوژیکی، ترکیب تیمار قارچی و توالی EF می باشد که با توالی رنگبریی متداول CEH مقایسه شد. در این مقایسه فاکتورهای برآقیت، ماتی، بازده و مقاومت مورد بررسی قرار گرفتند.

Ian D. Reid (1998) خمیرهای کرافت پهن برگ و سوزنی برگ دو گونه صنوبر و نوئل را که حاوی لیگنین نشانه گذاری شده با ¹⁴C بودند، با قارچ *Ridibulus versicolor* تیمار شدند. تغییرات خمیر در طول تیمار با قارچ *Ridibulus* شد. بعد از پلیمر شدن اولیه لیگنین، قارچ، آنها را به شکل های قابل استخراج دپلیمره کرده و سپس به صورت قابل حل در می آورند. فرآورده های قابل استخراج و قابل حل الیگومر بودند و فرآورده های آروماتیک تک حلقه ای شناسایی نشدند. این قارچ ممکن است آنزیم های اضافی تولید کند که می تواند در سیستم های رنگبریی آنزیمی مفید باشد.

عنایتی و همکاران (1385) امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبریی خمیر کاغذ کرافت راش را بررسی نمودند. در این تحقیق آنزیم زایلاناز تجاری حاصل از قارچ *Trichoderma viride* در مقادیر 25 و 100 واحد و سطوح زمانی 12، 16 و 20 ساعت بر خمیر کاغذ

روی آنها انتقال داده شدند. مدت زمان تیمار با قارچ چهار زمان 5، 10، 15 و 20 روز در نظر گرفته شد. برای رشد و فعالیت قارچ، پتری دیش های حاوی الیاف و قارچ به داخل انکوباتور با شرایط 25°C حرارت و 40٪ رطوبت انتقال داده شدند.

خمیرهای تیمار شده با قارچ به دو گروه تقسیم شدند؛ از یک گروه کاغذهای استاندارد تهیه و خواص نوری و مقاومتی آنها اندازگیری شد ولی گروه دوم ابتدا تحت تأثیر استخراج قلیایی و سپس بوسیله پراکسید هیدروژن مورد سفیدسازی قرار گرفتند. استخراج قلیایی بر روی خمیر با غلظت 10٪ توسط 2٪ هیدروکسید سدیم به مدت 80 دقیقه در دمای 70°C و سفیدسازی توسط 4٪ پراکسید هیدروژن به مدت 1 ساعت در 50°C انجام شد. اندازه گیری میزان لیگنین باقیمانده در خمیرهای تیمار شده با قارچ و خمیر شاهد بر اساس استاندارد TAPPI به شماره 98-om-T222 انجام شد. خواص مقاومتی کاغذ ساخته شده از خمیرهای تیمار شده و شاهد بر اساس استاندارد TAPPI به شماره های 91-om-T403، 91-om-T414 و 88-om-T494 به ترتیب برای مقاومت در برابر ترکیدن، پاره شدن و کشش اندازه گیری شد. همچنین خواص نوری ماتی و سفیدی با شماره استانداردهای 91-om-T425 و 92-om-T452 اندازه گیری شد. این تحقیق بصورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. همچنین مقایسه بین میانگینها بوسیله روش آزمون دانکن (DMRT) انجام شد.

نتایج

تجمعی LIP تحت همین شرایط کشت آزمایش شده با شده بود. این نتایج نشان دادند که LIP در برآن کردن E-OKP بوسیله هردو قارچ پوسیدگی سفید درگیر می باشد.

مواد و روشها

در این تحقیق خمیر CMP کارخانه چوب و کاغذ مازندران جهت لیگنین زدایی انتخاب شد. ابتدا خمیر به طور کامل شستشو شد و بعد در صد رطوبت آن تعیین گردید. سپس برای جلوگیری از تبادل رطوبتی با محیط اطراف، خمیر کاغذ در داخل کیسه های نایلونی قرار داده شد.

در این تحقیق از قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان خالص شده جهت لیگنین زدایی استفاده گردید. جهت تکثیر قارچ خالص شده از محیط کشت آگار-مالت اکسترکت استفاده گردید. محیط کشت بدست آمده توسط دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی استریل شد و سپس به اندازه یک لایه ی نازک در داخل پتری دیش های پلاستیکی استریل ریخته شد. پس از سرد شدن بر روی هر یک از آنها یک قرص کوچک از لیف قارچ (به قطر نیم سانتیمتر) انتقال داده شده و در نهایت پتری دیش های آماده شده در انکوباتور قرار داده شدند تا قارچ رشد نموده و کل سطح پتری دیش را پر نماید.

تشک خمیر کاغذ CMP بصورت صفحات گرد به قطر 7cm و ضخامت 1mm تهیه شد. این صفحات با عصاره مخمر با غلظت 1 گرم در لیتر تقویت شدند (در مرحله آزمایشها مقدماتی از بین غلظت های 0/1، 1 و 10 گرم بر لیتر مقدار 1 گرم بر لیتر بعنوان مقدار اپتیمم تعیین گردید). بعد بوسیله اتوکلاو استریل شدند. پس از آماده سازی الیاف، قارچ بصورت قرص های با قطر 1cm بر


با توجه به مقادیر موجود در جدول مشخص می شود که با افزایش مدت زمان کشت قارچ لیگنین زیایی بیشتری صورت گرفته و درصد لیگنین موجود در خمیر با گذشت زمان کاهش یافته است. البته اپتیمم زمان 10 روز می باشد، چرا که کاهش درصد لیگنین در مدت زمان های 15 و 20 روز نسبت به 10 روز خیلی کم است. به همین منظور جهت اندازه گیری خواص نوری و مقاومتی کاغذ از خمیرهای تیمار شده با قارچ به مدت زمان 10 روز استفاده گردید.

نمودار 1 این روند را به خوبی نشان می دهد.

مقادیر لیگنین اندازه گیری شده خمیرهای تیمار شده با قارچ در زمانهای متفاوت و همچنین خمیر شاهد در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1- میانگین درصد لیگنین خمیر کاغذ تیمار شده و شاهد

	مدت تیمار(روز)				نوع خمیر
	20	15	10	5	
نوع خمیر	9/8	10	10/3	11/4	تیمار شده (%)
شاهد (%)			16/2		شاهد (%)



نمودار 1- تغییرات لیگنین باقیمانده با زمان کشت قارچ

پایین بودن مقادیر اندازه گیری شده نمونه های تیمار شده نسبت به شاهد، بدلیل اثر منفی تیمارها بر روی خمیر می باشد، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نشده است.

مقادیر مقاومت های اندازه گیری شده کاغذ های تهیه شده با خمیر تیمار شده با قارچ طی مدت 10 روز و خمیر شاهد در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2 میانگین مقادیر مقاومت های مکانیکی نمونه های تیمار شده با قارچ و نمونه شاهد

نوع خمیر	شاهد	نوع مقاومت		طول پاره	درصد	سختی	شاخص مقاومت در مقابله پاره	نوع مقاومت در برابر کشش
		کشیدگی (%)	KNm/kg					
تیمار شده	تیمار شده	1/49	3/86	3/982	1/53	3/191	33/5	KPa.m ² /g

1/57

4/33

4/228

1/62

3/408

34/3

شاهد

جدول 3 آزمون مقایسه میانگین ها برای مقاومت های مکانیکی مورد اندازه گیری

مقایسه مقاومت های مورد مقایسه	اختلاف ها				فاکتور t	درجه آزادی	سطح معنی داری
	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین خطای استاندارد	سطح اعتماد 95٪			
				حداکثر حداقل			
طول پاره شدن (Km)	0/27733	0/10136	0/05852	0/52913 0/02554	-4/739	2	0/042
درصد کشیدگی (%)	0/13333	0/02517	0/01453	0/19585 0/07082	-9/177	2	0/012
سختی (Nm/Kg)	0/31267	0/07276	0/04201	0/49342 0/13192	-7/443	2	0/018
شاخص مقاومت به پاره شدن (mN.m ² /g)	0/47000	0/42673	0/26637	1/53006 0/59006	-1/908	2	0/197
شاخص مقاومت به ترکیدن (KPa.m ² /g)	0/08000	0/13115	0/07572	0/40579 0/24579	-1/057	2	0/401
شاخص مقاومت به کشش (KNm/Kg)	0/71667	0/57353	0/33113	2/14139 0/70805	-2/164	2	0/163

جدول 4 میانگین مقادیر خواص نوری نمونه های تیمار شده با قارچ، تیمار شده باطی توالی FEP و نمونه شاهد

زردی (%)	ماتی (%)	سفیدی (%)	خواص نوری	
			نوع خمیر	تیمار شده با قارچ
35/4	94/61	46/5		تیمار شده با قارچ
24/31	91/46	56/71	FEP	تیمار شده طی مراحل
26/72	87/72	53/35		شاهد

همچنین در نتیجه فعالیت آنزیم های قارچ که باعث شکسته شدن برخی اتصالات لیگنین و آزاد شدن برخی از الیگومرها و محصولات تک حلقه ای آروماتیک رنگی می شود باعث کاهش سفیدی و افزایش زردی خمیر نهائی می شود. به همین منظور لازم است که محصولات رنگی تولید شده بوسیله قارچ، اکسیژن هوا و نور توسط استخراج قلیایی از خمیر استخراج گردد. بالاشکین (2000) نیز در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که

خواص نوری اندازه گیری شده نمونه های تیمار شده با قارچ، نمونه های تیمار شده با قارچ و پراکسید هیدروژن و نمونه شاهد در جدول 4 آورده شده است.

مقادیر جدول نشان می دهد که با وجود لیگنین زدایی خمیر کاغذ توسط قارچ سفیدی کاغذ ساخته شده از آن کم و زردی آن زیاد می باشد. این موضوع به این دلیل است که گذشت زمان و خیس و خشک شدن خمیر مکانیکی CMP باعث افزایش زردی آن شده است

- bacillus pumilus and its application in kraft pulp bleaching. Journal Chromatogr. Vol.743, No. 1, pp 349-356.
- Camarero S., O. Garcia, T. Vidal, J. Colom, J.C.del Rio, A. Gutierrez, J.M. Gras, R. Monje, M.J. Martinez, A.T. Martinez. 2003. Efficient bleaching of non-wood high-quality paper pulp using laccase-mediator system. Enzyme and Microbial Technology. 13, 113-120.
- Ian D. Reid, 1998. Fate of residual lignin during delignification of kraftpulp by *trametes versicolor*. Appl Environ Microbiol. 64(6):2117-2125.
- Jimenez, L., E. Navarro, J.L. Ferrer, F. Lopez, J. Ariza, 1999. Biobleaching of cellulose pulp from wheat straw with enzyme and hydrogen peroxide. Process biochemistry. 35: 149-157.
- Koki, F. R. Kondo, K. Sakai, Y. Kashino, T. Nishida and Y. Takahara .1991. Biobleaching of kraft pulp using white-rot fungus Izu-154. tappi journal. Vol.76(1),pp.123-127.
- Koki, F. R. Kondo, K. Sakai, Y. Kashino, T. Nishida and Y. Takahara .1993. Biobleaching of softwood kraft pulp with white-rot Izu-154. tappi journal. Vol.76(1),pp. 81-83.
- Machii Y., H. Hirai, T. Nishida, 2004. Lignin peroxidase is involved in the biobleaching of manganese-less oxygen- delignified hardwood kraft pulp by white-rot fungi in the solid-fermentation system. FEMS microbiology letters, 233:283-287.
- Nezamoleslami, A., Suzuki, K., Nishida , T., and Ueno, T., 1998. Biobleaching of kenaf bast fiber, soda-AQ pulp using white-rot fungus. Tappi journal. 81(6), 176-183.
- Sakai,K.,Kondo,R.,1994. Lignin-degrading biobleaching of kraft pulp. International pan pacific conference proceedings.
- Sealey,J.E.,T.M. Runge and A.J. Ragauskas. 1997. Biobleaching of kraft pulps with laccase and hydroxybenzotriazole. Biological sciences symposium proceedings.
- Tremblay, L. & F. Archibald, 2000. Production of a cloned xylanase in *bacillus cereus* and its performance in kraft pulp prebleaching. Pulp & paper institution Canada.
- Viikari, L., M. Ranva, A. Kantelinen, J. Sandquist & M. Linko. 1986. with enzymes. The 3th ICBPPI, Stockholm, June 16-19, p: 67-69.

وقتی که اجزاء لیگنین تخریب شده بوسیله استخراج قلیایی خارج می شود، لیگنین زدایی خمیر با سیستم لاکاز- مدیاتور (LMS) دوباره شروع می شود. جدول 4 نشان می دهد که بکارگیری یک مرحله استخراج قلیایی و متعاقب آن تیمار با پراکسید هیدروژن منجر به کاهش زردی و افزایش سفیدی خمیر کاغذ شده است. در مرحله استخراج قلیایی خروج لیگنین تخریب شده و اکسید شده با انحلال این مواد عملی می شود، همچنین تکرار استخراج قلیایی به خارج ساختن مواد همچنین حاصل از تجزیه و تخریب لیگنین در مراحل بعدی رنگی حاصل از تجزیه و تخریب لیگنین در مراحل اکسایش کمک می کند و الیاف را برای ورود به مراحل اکسایش بعدی بازتر و آماده تر می کند.[1].

منابع مورد استفاده

- عنایتی، ع. ر، ابراهیمی. مجدر، ح. رسالتی، د، پارساپژوه. 1385
بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش. نشریه دانشکده منابع طبیعی. جلد 59، شماره 715-725 .3
- میرشکرانی، س، .ا. 1382. فناوری خمیر و کاغذ(ویرایش دوم). آیش. ص 52
- Bajpai P., A. Aradhna, N. Sharma, S.P. Mishra, P.K. Bajpai and D. Lachenal. 2006. Enzymes in ECF bleaching of pulp. BioResources 1(1), 34-44.
- Bajpai P. & P.K. Bajpai, 1995. Application of xylanase in prebleaching of bamboo kraft pulp. TAPPI Journal, Vol.79, No.4, 225-230.
- Balakshin M; chen C-L; Gratzl J S; Kirkman A G; Jakob H., 2000. Biobleaching of pulp with dioxygen in the laccase-mediator system. Part 1: kinetics of delignification. Holzforschung vol. 45,No.4, pp 390-396.
- Bim M A., Franco T., 2000. Extraction in aqueous two-phase systems of alkaline xylanase produced by

Delignification of CMP pulp with *Terametes versicolor*

Nazarnezhad, N.^{*1} and Asadolahzadeh,M.T.²

1*-Assistant Professor, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, sari, Iran Email: nazarnezhad82@yahoo.com

2-M.Sc. student, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan

Received: Dece. 2008

Accepted: May, 2009

Abstract

This study was investigated the effect of *Trametes versicolor* on chemimechanical pulp (CMP) delignification. CMP were obtained from Mazanderan wood and paper industries. Circle mats were made from CMP (diameter, 7cm; thickness, 1mm) and fortified with 1g/Lit yeast juice. After sterilized, pulp mats were incubated with tow disks punched from mycelium. The duration of incubate were 5, 10, 15 & 20 days as well as temperature and moisture 25oC and 40%, respectively. Standard hand sheets were made from biodelignification pulp, and was measured mechanical and optical properties. The portion of biodelignification pulp was alkaline extracted under condition of pulp consistency, 10%; temperature, 70°C; time, 80min and 2% sodium hydroxide, and then bleached under conditions of pulp consistency, 10%; temperature, 50°C; time, 60min and 4% hydrogen peroxide. Finally, mechanical and optical properties of standard hand sheet were measured. Results showed optimum time was 10 days that decreased 5.9% lignin. Mechanical properties of treated samples were lower than control samples, but statically were not significant. Optical properties of treated samples were lower than control samples but alkaline extraction and then bleaching with sodium peroxide was increase it.

Keywords: chemimechanical pulping, CMP, *Trametes vesicolor*, delignification, bleaching, mechanical and optical properties