

## بررسی امکان استفاده از فیبر چوب و کارتون کهنه در لایه‌های سطحی تخته‌خرده‌چوب و تأثیر آنها بر سختی و زبری سطح تخته

کاظم دوست‌حسینی<sup>۱</sup> و حمیده عبدالزاده<sup>\*</sup><sup>۲</sup>

۱- استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

۲- مسئول مکاتبات، کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

پست الکترونیک : h\_abdolzadeh@yahoo.com

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۸

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۸

### چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از الیاف چوب و کارتون کهنه<sup>۱</sup> (OCC) در سطح تخته‌خرده‌چوب مورد بررسی قرار گرفت. سه عامل متغیر این بررسی، شامل مقدار رطوبت کیک، درصد چسب و نوع ماده بکاررفته در لایه‌های سطحی تخته‌خرده‌چوب بودند که تأثیر آنها بر سختی و زبری سطح تخته‌ها بررسی شد. نتایج نشان دادند که کاربرد فیبر چوب و الیاف کارتون کهنه در لایه‌های سطحی تخته، باعث بهبود کیفیت سطح تخته‌ها و کاهش سختی آنها می‌شود. افزایش رطوبت و رزین لایه‌های سطحی کیک، سختی و کیفیت سطح تخته‌ها را بهبود می‌بخشد. بالاترین سختی سطح مربوط به نمونه‌های شاهد با ۱۰٪ رزین و ۱۴٪ رطوبت بود. صافترین سطح مربوط به تخته‌هایی با الیاف چوب و الیاف کارتون کهنه با ۱۴٪ رطوبت و ۱۲٪ رزین بود.

**واژه‌های کلیدی:** تخته‌خرده‌چوب لایه‌ای، کارتون کهنه، سختی سطح، رزین، زبری سطح، الیاف چوب.

### مقدمه

در لایه‌های سطحی و میانی این تخته‌ها اشاره کرد. در فرایند تولید تخته‌خرده‌چوب، برای بهبود کیفیت سطوح تخته، می‌توان الیاف یا خرده چوب‌هایی با کیفیت مناسب را در لایه‌های سطحی تخته به کار برد که ضمن تولید تخته‌هایی با سطوح کاملاً صاف و متر acum و قابل مقایسه با تخته فیبر با دانسیته متوسط بتواند قسمتی از مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه برای تولید فراورده‌های مرکب را نیز تأمین کند. وجود چنین سطوحی در فراوری ثانویه

تخته‌خرده‌چوب فراورده مرکبی است که تحت فشار و دما از خرده‌چوب یا سایر مواد لیگنوسلولزی ساخته می‌شود. امروزه به دلیل رقابت شدیدی که در تولید فراورده‌های مرکب چوبی در جهان وجود دارد، توجه زیادی به کیفیت و خواص کاربردی این فراورده معطوف شده و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز به دست آمده است. از جمله این موقوفیت‌ها، می‌توان به طراحی فراورده‌های مرکب لایه‌ای جهت کاربردهای گوناگون و استفاده از خرده‌چوبهایی با فرم هندسی و اندازه متفاوت

(۱۳، ۱۲، ۵ و ۱۶). روش سوزنی که برای اندازه‌گیری زبری سطوح فلزات و پلاستیک استفاده می‌شود، توسعه بیشتری یافته‌است. این روش که کیفیت سطح را بر اساس پارامترهای عددی تعیین می‌کند، دقیق، عملی و قابل تکرار است و می‌تواند فاکتورهای زبری سطح را به دقت محاسبه کند(۱۰ و ۱۸). متغیرهایی مانند، شعاع نوک سوزن، نیروی وارد به سطحی که سوزن روی آن حرکت می‌کند و طول برش پروفیل تاثیر مهمی در دقت نتایج دارد(۷، ۳ و ۶). از این رو همه فاکتورهای زبری سطح شامل  $R_a$ ,  $R_q$ ,  $R_z$ ,  $R_{max}$  محاسبه می‌شوند. بنابراین انتخاب درست طول برش برای داشتن اطلاعات دقیق در مورد سطح دارای اهمیت زیادی است. کاربرد روش سوزنی در ارزیابی فراورده‌های مرکب چوب در تحقیقات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است(۸ و ۲). اگرچه تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای جهت یافتن روشی استاندارد برای اندازه‌گیری صافی سطح فراورده‌های مرکب چوبی صورت گرفته، ولی روش عملی مورد استفاده در صنعت ارزیابی سطح تخته با مشاهده آن است که از دقت بالایی برخوردار نیست. با توجه به اینکه اطلاعات کمی در مورد ارزیابی زبری سطح فراورده‌های مرکبی چون MDF، وجود دارد، در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش سوزنی، زبری سطح تخته به صورت کمی، اندازه‌گیری و تحلیل گردد. با توجه به مطالب ذکر شده، هدف این تحقیق اندازه‌گیری و مطالعه سختی و زبری سطح تخته‌خرده‌چوب سه‌لایه است که در سطوح آن از الیاف چوبی، کارتون کهنه و خرده‌چوب‌های ریز (شاهد) استفاده شده است. تأثیر مقدار چسب و رطوبت لایه‌های سطحی بر ویژگیهای سطح تخته نیز از اهداف دیگر این پژوهش می‌باشد.

این فراوده‌ها که اغلب برای مصارف تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرند، حائز اهمیت می‌باشد. در حال حاضر نیز تلاشهای زیادی جهت تولید صفحات فشرده با سطوح کاملاً صاف و یکنواخت در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. زبری سطح این فراورده‌ها زمانی که با روکش‌های نازک نظیر کاغذهای ملامینه، فویل‌ها و فیلم‌های نازک پوشانده می‌شوند، می‌تواند بر کیفیت فراورده نهایی روکش شده بسیار مؤثر باشد(۱۶). زبری سطح تخته‌خرده‌چوب توسط برخی از محققان مورد بررسی قرار گرفت است. از جمله Graham & Hiziroglu (۱۹۹۸) بیان کردند که با بالا رفتن زمان بسته شدن پرس در ساخت تخته‌خرده‌چوب زبری سطح تخته نیز افزایش می‌یابد. Nesse و همکاران (۲۰۰۴) اثر برخی از فاکتورهای فیزیکی تأثیرگذار را بر زبری سطح چوب بررسی کردند. Suchsland & Hiziroglu (۱۹۹۳) دریافتند که با افزایش رطوبت تخته‌خرده‌چوب زبری سطح آن نیز افزایش می‌یابد. Siemensky & Shazynsky (۱۹۸۹) بیان کردند پهن‌برگان دارای سطوح صافتری نسبت به سوزنی‌برگان هستند. Aydin و همکاران (۲۰۰۶) دریافتند که با افزایش دمای گردبینه طی لوله‌بری زبری سطح آن بهبود می‌یابد. از آنجایی که زبری سطح فراورده‌های مرکب، کیفیت نهایی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین مطالعه کیفیت سطح و اندازه‌گیری زبری آن حائز اهمیت می‌باشد. ارتفاع، پهنا و شکل ناهمواری‌های سطح تخته کیفیت سطح و میزان زبری آن را تعیین می‌کنند. درجه زبری سطح تابع ویژگیهای ماده اولیه و عوامل فرایند ساخت است. برای اندازه‌گیری زبری سطح فراورده‌های مرکب چوب از روش‌های پنوماتیک، اکوستیک، پراکنش نوری، لیزری و سوزنی استفاده می‌شود

رطوبت لایه‌های سطحی کیک که در حد ۱۰ درصد ( $M_1$ ) و ۱۴ درصد ( $M_2$ ) تنظیم شد.

مقدار چسب لایه‌های سطحی که ۱۰ درصد ( $R_1$ ) و ۱۲ درصد ( $R_2$ ) استفاده گردید.


فاکتورهای ثابت این تحقیق عبارتند از: رطوبت لایه میانی کیک ۱۰ درصد، نوع چسب اوره فرمالدهید با ۲ درصد کلرید آمونیوم، میزان مصرف چسب در لایه میانی ۸ درصد، فشار پرس  $30 \text{ Kg/Cm}^2$ ، دمای پرس ۱۸۰ درجه سانتی گراد و زمان پرس ۵ دقیقه بود. در شرایط پیش‌گفته تخته‌هایی با ضخامت اسمی ۱۵ میلی‌متر و دانسیته اسمی ۷۵/۰ گرم بر سانتی‌مترمکعب ساخته شد. تخته‌های ساخته شده، قبل از برش به مدت ۳ هفته در اتاق کلیما با دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۶۵٪ قرار گرفتند.

برای ارزیابی زبری سطح، از هر تیمار نمونه‌هایی به ابعاد  $50 \times 50$  میلی‌متر برش داده شد و مطابق با استاندارد DIN ۴۷۶۸ با استفاده از دستگاه زبری سنج Mitutoyo surftest SJ 201 پارامترهای زبری اندازه‌گیری شد.

## مواد و روش‌ها

برای ساخت تخته خرد چوب از ۲ نوع فیبر شامل، الیاف چوبی گونه‌های پهن برگ جنگلی و الیاف کارتون کهنه (OCC) استفاده شد. الیاف چوبی از شرکت فیبر خزر تهیه شد که دارای رطوبت ۱۰۰ درصد بوده و در آزمایشگاه تا رطوبت ۱ درصد خشک شدند. جهت تهیه الیاف کارتون، کارتون‌های کنگره‌ای به صورت تصادفی جمع‌آوری و به قطعات کوچک خرد و خیسانده شدند. سپس این مواد در دستگاه ریفاینر آزمایشگاهی که دارای دیسکهایی به قطر ۲۵cm بود در ۲ مرحله پالایش شده و به خمیر یکنواختی تبدیل شدند. خمیر تهیه شده در چند مرحله آبگیری و خشک شد.

از آنجایی که در این تحقیق ویژگیهای سطح تخته خرد چوب مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین فاکتورهای متغیر مورد مطالعه عبارتند از: نوع ماده اولیه لایه‌های سطحی شامل فیبر چوب ( $F_1$ ) و فیبر OCC ( $F_2$ ) که هریک به مقدار ۲۰ درصد وزنی استفاده شده و با نمونه‌های شاهد مقایسه گردید.



شکل ۱- طرح شماتیک از دستگاه **Mitutoyo surftest SJ 201** و نوک اندازه‌گیری آن

واریانس انجام و گروه‌بندی آنها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن، و با نرم‌افزار SPSS انجام شد.

سختی سطح بر طبق آیین‌نامه ۵۳۴۵۶ استاندارد DIN بدست آمد. تجزیه و تحلیل نتایج قالب آزمون فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) و تکنیک تجزیه

سطح ۵ درصد معنی دارمی باشد. براساس نتایج حاصل، استفاده از فیبر چوبی و الیاف کارتون کهنه در سطوح تخته باعث کاهش فاکتور  $R_a$  می شود. بیشترین زبری مربوط به سطح نمونه های شاهد حاوی خرد چوب های ریز می باشد. میانگین زبری در تخته هایی با الیاف چوبی و کارتون کهنه، در یک گروه قرار می گیرند. نتایج نشان دادند که با افزایش درصد رزین در لایه سطحی تخته میانگین زبری کاهش می یابد و تخته هایی با مقدار رزین بالاتر دارای سطح صافتری می باشند (شکل ۲).


## نتایج

### زبری سطح

برای تعیین زبری سطح سه فاکتور میانگین زبری ( $R_a$ )، میانگین ارتفاع ۵ قله مرتفع و ۵ دره عمیق از خط موازی با میانگین ( $R_z$ ) و زبری مؤثر ( $R_q$ ) اندازه گیری شدند.

### الف) میانگین زبری ( $R_a$ )

اثر مستقل نوع ماده بکاررفته در سطح تخته بر فاکتور  $R_a$  در سطح ۱ درصد و تأثیر مقدار رزین بر این فاکتور در




شکل ۲- اثر عوامل متغیر بر میانگین زبری ( $R_a$ )

استفاده از فیبر چوبی و الیاف کارتون کهنه در لایه سطحی تخته باعث کاهش فاکتور  $R_z$  می شود. بیشترین میانگین ارتفاع ۵ قله و ۵ دره از خط موازی با میانگین مربوط به سطح نمونه های شاهد حاوی خرد چوب های ریز می باشد. فاکتور  $R_z$  سطح در تخته هایی که الیاف چوبی و الیاف کارتون کهنه در سطح آنها بکاررفته، در یک گروه قرار می گیرند. نتایج نشان دادند که با بالا رفتن درصد رطوبت در لایه سطحی تخته های میانگین ارتفاع ۵ قله و ۵ دره از خط موازی با میانگین کاهش می یابد و تخته هایی با مقدار رطوبت لایه سطحی بالاتر، دارای سطح صافتری می باشند (شکل ۳).

میانگین زبری با بکار بردن الیاف چوبی در سطح تخته ۵۰ درصد و در اثر بکار بردن الیاف کارتون کهنه ۴۱/۹۰ درصد نسبت به نمونه های شاهد کاهش می یابد. این عامل با بالا رفتن درصد رزین لایه های سطحی ۱۶/۶۲ درصد کاهش می یابد.

ب) میانگین ارتفاع ۵ قله مرتفع و ۵ دره عمیق از خط موازی با میانگین ( $R_z$ )

اثر مستقل نوع ماده بکاررفته در لایه سطحی تخته بر فاکتور  $R_z$  در سطح ۱ درصد و تأثیر رطوبت بر این فاکتور در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری را نشان می دهد.




شکل ۳- اثر عوامل متغیر بر میانگین ارتفاع ۵ قله مرتفع و ۵ دره عمیق از خط موازی با میانگین ( $R_z$ )

استفاده از فیبر چوبی و الیاف کارتون کهنه در لایه سطحی تخته ها باعث کاهش فاکتور  $R_q$  می شود. بالاترین میانگین زبری مؤثر مربوط به نمونه های شاهد حاوی خرد چوب های ریز می باشد. میانگین زبری مؤثر سطح در تخته هایی که الیاف چوبی و الیاف کارتون کهنه در لایه های سطحی آنها بکار رفته، در دو گروه مختلف قرار می گیرند. نتایج نشان دادند که با بالا رفتن درصد رطوبت در لایه های سطحی تخته میانگین زبری مؤثر کاهش می یابد و تخته های با مقدار رطوبت بیشتر دارای سطح صافتری می باشند (شکل ۴).

فاکتور  $R_z$  در اثر بکار بردن الیاف چوبی در سطح تخته ۴/۴ درصد و در اثر بکار بردن الیاف کارتون کهنه ۳۴/۶۵ درصد نسبت به نمونه های شاهد کاهش می یابد. به عبارت دیگر، استفاده از الیاف چوب یا الیاف OCC در سطح تخته کیفیت سطح آن را بهبود می بخشد. این عامل با بالا رفتن درصد رطوبت کیک لایه های سطحی ۱۶/۹۰ درصد کاهش می یابد.


#### (پ) زبری مؤثر ( $R_q$ )

اثر مستقل نوع ماده بکار رفته در سطح تخته بر فاکتور  $R_q$  در سطح ۱ درصد و تاثیر رطوبت بر این فاکتور در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری را نشان می دهد.



شکل ۴- اثر عوامل متغیر بر میانگین زبری مؤثر ( $R_q$ )

که بین سختی سطح تخته‌های تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد. اثر مستقل نوع ماده بکار رفته در لایه سطحی تخته و درصد رطوبت لایه‌های سطحی در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از فیبر چوبی در لایه‌های سطحی تخته‌ها باعث کاهش سختی آنها سطح می‌شود. بیشترین سختی سطح در تخته‌های شاهد با ۱۰٪ رزین و ۱۴٪ رطوبت مشاهده شد (شکل ۵).




شکل ۶- اثر متقابل عوامل متغیر بر سختی سطح

با وجود ایجاد سطح صافتر، سختی سطح کاهش می‌یابد. مصرف فیبر در لایه‌های سطحی تخته خرده‌چوب باعث ایجاد سطوحی صاف و متراکم می‌شود(۱). با افزایش رطوبت لایه‌های سطحی کیک، زبری سطح تخته کاهش و سختی آن افزایش می‌یابد. رطوبت زیاد لایه سطحی کیک، مقاومت در برابر فشار خرده‌چوبهای این لایه‌ها را کاهش داده و هنگام بسته شدن پرس و افزایش فشار، موجب فشردگی و تراکم بیش از حد آنها می‌شود. متراکم‌تر شدن سطح در اثر رطوبت باعث افزایش سختی سطح می‌شود. سطح مقاومت فشاری ذرات در اثر رطوبت بالاتر باعث کاهش اتصالات بهتر در سطح و کاهش زبری آن می‌شود. گرادیان رطوبت در ضخامت کیک و یا به عبارتی افزایش رطوبت لایه‌های سطحی کیک نسبت به لایه مغزی آن، موجب تراکم بیشتر لایه‌های سطحی تخته و افزایش سختی سطح

میانگین زبری مؤثر در اثر بکار بردن الیاف چوبی در لایه سطحی تخته ۵۲/۸۳ درصد و در اثر بکار بردن الیاف کارتون کهنه ۴۲/۲۲ درصد نسبت به نمونه‌های شاهد کاهش می‌یابد. این عامل با افزایش درصد رطوبت کیک لایه‌های سطحی ۱۴/۹۸ درصد کاهش می‌یابد.

### سختی سطح

تجربیه واریانس اثر عوامل متغیر بر سختی سطح نشان داد



شکل ۵- اثر مستقل عوامل متغیر بر سختی سطح

با افزایش مقدار رطوبت کیک در لایه‌های سطحی، سختی سطح تخته‌ها ۷/۳۱ درصد افزایش یافته است و با بکار بردن الیاف چوب و کارتون کهنه به ترتیب، سختی ۲۵/۷۹ و ۱۸/۸۲ درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه استفاده از الیاف بازیافتی OCC سختی سطح تخته را نسبت به فیبر چوب افزایش می‌دهد.

### بحث و نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از الیاف چوب و کارتون کهنه در سطح تخته‌های سه لایه باعث کاهش زبری سطح تخته می‌گردد. سه عامل زبری شامل  $R_a$ ,  $R_z$  و  $R_q$  در تخته‌هایی با الیاف چوبی و کارتون کهنه کمتر از نمونه‌های شاهد است. با بکار بردن الیاف (الیاف چوبی و الیاف کارتون کهنه) در سطح تخته جهت لایه‌دار کردن آن

- and lay. B46.1 (Revision ANSI/ASME B46.1 2002). New York: The American Society of Mechanical Engineers; 2002.
- Aydin. I., G. Colakoglu and S. Hiziroglu; 2006. Surface characteristics of spruce veneer and shear strength of plywood as a function of log temperature in peeling process, International Journal of Solid and Structures.43: 6140-6147
- Drew. WE; 1992. Surface texture measurement errors: stylus type instruments, Quality, October 41-4
- Funck. J.W., J.B. Forrerr. C.C. Brutler and A.G. Maristany; 1992. Measuring surface roughness of wood: a comparison of laser scatter and stylus tracing approaches, Proceedings of the society of photo-optical instrumentation engineers, vol 1821, Bellingham, Washington, p.173-83
- Hiziroglu. S. and O. Suchsland; 1993. Linear expansion and surface stability of particleboard, Forest Products Journal, 43(4): 31-4
- Hiziroglu. S; 1996. Surface roughness analysis of wood composites: a stylus method, Forest Products Journal, 46(7/8): 67-72.
- Hiziroglu. S. and M. Graham; 1998. Efect of press closing time and target thichness on surface roughness of particleboard, Forest Products Journal, 48(3): 50-4
- Hiziroglu. S. S. Jarusombuti and V. Fuengvivat; 2004. Surface characteristics of wood composites manufactured in Thailand, Journal of Building and Environment, 39: 1359-64
- Hiziroglu. S. and P. Kosonkorn; 2006. Evaluation of surface roughness of Thai medium density fiberboard (MDF), Building and Environment, 41:527-533
- Lemaster. R.L. and F.C. Beal; 1993. The use of dual sensors to measure surface roughness of wood-based composites. Proceedings of the ninth internation symposium on non-destructive testing of wood, Forest Products Society, Madison, Wisconsin,. p. 123-130
- Mitchell. P. and R. Lemaster; 2002. Investigation of machine parameters on the surface quality in routing soft maple, Forest Products Journal, 52(6): 85-90
- Mummery. L. Surface texture analysis. The Handbook; Muhlhausen, Germany: Hommelwerke; 106p.
- Neese. J.L. J.E. Reeb and J.W. Funck; 2004. Relating traditional surface roughness measures to glue-bond quality in plywood, Forest Products Journal, 54(1): 67-73
- Neogi. P; 2006. Length scales and roughness on a growing solid surface: A review, Journal of Electroanalytical Chemistry
- Sieminsky. R. and A. Skarzynska; 1989: Surface roughness of different species of wood after sanding, Forest Products Journal, 23-5.
- Stumbo. D.A; 1963: Surface texture, measuring methods. Forest Products Journal 12(7), 299-303.

شده و با افزایش تراکم سطح خلل و فرج آن کاهش یافته و سطح صافتری ایجاد می کند (۱). رطوبت سرعت گیرایی رزین را کاهش داده و آن را به تأخیر می اندازد، بنابراین رطوبت بیشتر لایه های سطحی کیک مانع از گیرایی زودهنگام رزین در این لایه ها می شود. لازم به ذکر است که گیرایی زودهنگام رزین لایه های سطحی، یک مسئله جدی و مشکل ساز بوده و سبب می شود تا در مرحله پرس، اتصالات ایجاد شده بین خرد چوبهای این لایه ها تخریب شده و کیفیت سطح تخته کاهش یابد (۱). بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش رزین لایه های سطحی زبری سطح کاهش یافته و سختی آن افزایش می یابد. مصرف رزین بیشتر، باعث اندود شدن کامل تر سطوح الیاف و ذرات چوب شده و باعث سهولت جابه جایی ذرات خرد چوب قبل از گیرایی کامل رزین می شود. این خاصیت منجر به تولید تخته هایی با فشردگی و تراکم زیاد و در نتیجه سختی بالاتر می شود. همچنین خلل و فرج بیشتری مسدود شده و منافذ بین ذرات کاهش می یابد و از این طریق زبری سطح را کاهش می دهد.

به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که صافترین سطح مربوط به تخته های با الیاف چوب و الیاف کارتن کهنه با ۱۴٪ رطوبت و ۱۲٪ رزین می باشد. با بالا رفتن مقدار رزین و رطوبت لایه های سطحی، سختی سطح تخته ها نیز افزایش می یابد.

## منابع مورد استفاده

- دوست حسینی، کاظم، ۱۳۸۶. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، انتشارات دانشگاه تهران، ۶۴۸ صفحه.
- Akbulut. T., S. Hiziroglu. and N. Ayrilmis; 2000. Surface absorption, surface roughness and formaldehyde emission of Turkish medium density fiberboard, Forest Products Journal, 50(6): 45-8
- ANSI. Surface texture: surface roughness, waviness

## Investigation on the feasibility of utilization wood and OCC fiber on the surface layer of particleboard and their effects on surface hardness and roughness

Doosthoseini, K.<sup>1</sup> and Abdolzadeh, H.\*<sup>2</sup>

1-Professor of Wood and Paper Science and Technology Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Iran

2\*- Corresponding author, M.Sc. graduated of Wood and Paper Science and Technology Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Iran, E-mail: h\_abdolzadeh@yahoo.com

Received: Jan. 2009

Accepted: May, 2010

### Abstract

The feasibility of using of wood and old corrugated container (OCC) fibers on the surface layers of particleboards was investigated. The kind of applied furnish at surface layers, the moisture and adhesive content were considered as variables and their effects on hardness and roughness of manufactured particleboards were examined. The results indicated that the application of both wood fibers and OCC on the surface layers of particleboard resulted in improving surface quality. The moisture and adhesive contents at high levels led to improved surface quality. The control samples with 10% adhesive and 14% moisture content yielded more hardness than the other. The smoothest surfaces appeared on the particleboards manufactured with wood and OCC fibers as well as 14% moisture content and 12% adhesive.

**Key words:** Three-layer particleboard, Old corrugated container, Surface hardness, Adhesive, Surface roughness, Wood fibers.